Co-Al系新磁石合金「Malcolloy」の特性に およぼすCr添加の影響について*

増本 量** 小林 猛郎** 渡辺 清**

Hakaru Masumoto, Takeo Kobayashi and Kiyoshi Watanabe: The Effect of the Addition of Chromium on the Properties of a New Magnet Alloy "Malcolloy" in the System of Cobalt and Aluminum. The present investigators previously found a new magnet alloy "Malcolloy" having a high coercive force in the system of cobalt and aluminum and then conducted studies on the influence of the additions of nickel, molybdenum, titanium and vanadium on their magnetic properties, the highest coercive force obtained being 1450~1600 Oe. Further, they have investigated the influence of the addition of chromium on the properties of Co-Al alloys and have discovered that the coercive force and the maximum energy product of Co-Al alloys were increased generally by the addition of chromium. Thus, an alloy with the composition of 82.11% Co, 14.12% Al and 3.77% Cr shows a coercive force of 1450 Oe, a residual magnetic flux density of 3150 G and a maximum energy product of 1.42×10^6 G·Oe when tempered at 550°C for 15 hours after water-quenching from 1375°C, and the highest value of maximum energy product is 2.40×10^6 G·Oe. These alloys consist of many ferromagnetic elongated particles of about 300 Å in diameter which are dispersed in the matrix of nearly non-magnetic β' phase. Consequently, it may be concluded that the high coercivity of these alloys is mainly caused by the existence of the small particles composed of a single magnetic domain.

(Received March 8, 1966)

I. 緒 言

著者ら⁽¹⁾はさきに Co-Al 系の Co 側における非磁性の体心立方晶 β' 相範囲の合金を高温から焼入した後、焼戻処理を行うと強磁性の面心立方晶 α_{Co} および 稠密六方晶 ϵ_{Co} 相の微粒子が分散析出し、その析出物の単磁区の機構によって 1200 Oe の高保磁力を起すことを発見し、これを Malcolloy と称した。

その後著者ら^{(2)~(5)}はさらに Co-Al 系合金に Ni, Mo, Ti および V を添加して研究を行ない、1450~1600 Oe の高保磁力を得た。これらはいずれも合金を電子顕微鏡によって観察した結果、高い保磁力の原因は主として単磁区微粒子の形状磁気異方性および結晶磁気異方性エネルギーによることを結論した。著者らは引き続き Co-Al 系合金に Cr 元素を添加し、その磁気特性に対する影響について研究したので、その結果について報告する。

Table 1 Effect of the cooling rate from 1375°C (β' phase) on magnetic properties of a Co-Al-Cr alloy containing 14.42% of Al and 3.77% of Cr. The coercive force after tempering is the highest one obtained when the temperature and the duration of tempering were varied.

Heat treatment		Residual flux density B_r (G)	Coercive force H_c (Oe)	Maximum energy product $(BH)_{\max}$ ($\times 10^6$ G·Oe)
1	(a) As iron-mold cast	3300	27	—
	(b) Tempered at 550°C for 15 hours	3200	960	0.80
2	(a) Water quenched from 1375°C (β' phase)	200	1.5	—
	(b) Tempered at 525°C for 36 hours	3150	1450	1.05
3	(a) Air quenched from 1375°C	5500	145	0.40
	(b) Tempered at 550°C for 15 hours	2900	1420	1.42
4	(a) Cooled at the rate of 3000°C/hr from 1375°C	4200	40	—
	(b) Tempered at 550°C for 25 hours	2800	450	0.33
5	(a) Cooled at the rate of 1000°C/hr from 1375°C	2500	10	—
	(b) Tempered at 550°C for 25 hours	2700	360	0.26
6	(a) Cooled at the rate of 250°C/hr from 1375°C	1300	20	—

** 財団法人電気磁気材料研究所 (The foundation, The Research, Institute of Electric and Magnetic Alloys, Sendai)

* 1963 年 10 月本会名古屋大会に発表; 財団法人電気磁気材料研究所論文, No. 10.

(1) 増本, 小林, 渡辺: 本誌, **27** (1963), 561; Trans. JIM, **6** (1965), 187.

(2) 増本, 小林, 渡辺: 本誌, **28** (1964), 390.

(3) 増本, 小林, 渡辺: 本誌, **29** (1965), 217.

(4) 増本, 小林, 渡辺: 本誌, **29** (1965), 222.

(5) 増本, 小林, 渡辺: 本誌, **30** (1966), 645.

II. 試料ならびに実験方法

合金の原料である Co および Al は前報の場合と同種類のものであるが、Cr は 99.5% の純度のものを使用した。試料の数は 46 種で、Al の含有量は 9.03% から 22.20%、

Cr は 0.80% から 14.77% の範囲にわたっている。試料は従来と同様な方法で準備し、空気中において 1350°~1400°C の温度で 3~20 min 間溶体化加熱を行つた後、水中あるいは空気中は投入して種々な速度で冷却し、さらに 500°~800°C の温度で保持時間を変えて焼戻した。磁石特性の測定方法は前報と全く同様である。

III. 実験結果ならびに考察

まず溶体化加熱の温度、および冷却速度は焼戻後の合金の磁石特性に如何に影響するかを知るため、組成の異なる 4 種の試料について実験を行なつたところ、おおむね類似の結果が得られたので、一例として Al 14.12%, Cr 3.77% を含む No. 23 の合金に関する結果だけを Table 1 に掲げておいた。表中には (a) として鉄型鑄造のままのものと、これを 1375°C で 7 min 間溶体化加熱を行なつた後、種々な速度で冷却したものとの磁石特性が示してある。(b) としては (a) の状態のものをさらに種々な温度で保持時間を変えて焼戻した試料について測定しその最高の Hc の値に相応する磁石特性が示してある。表で見られるように、溶体化温度から冷却したままのものに

については、空気中冷却した試料が 145 Oe の Hc を示しており、これより冷却速度が小さくとも大きくとも Hc は極めて小さい。これは冷却速度がかなり α_{Co} および ϵ_{Co} 相の析出機構に影響していることによるものと考えられる。また焼戻後の Hc は溶体化温度からの冷却速度が大きい程高くなつており、水焼入のとき最高値を示すが、これは冷却速度が大きいほど焼戻の際 $\alpha_{Co} + \epsilon_{Co}$ 相粒子の析出が均一に行なわれることによるものと考えられる。よつて本研究においては、まず試料はすべて 1350°~1400°C で 7 min 間加熱した後、水焼入して溶体化処理を行なう方法に統一し、つぎにこれを種々な温度で時間を変え数多くの焼戻処理を行なつて磁石特性を測定することにした。

いま一例として、No. 23 の合金に関するものを掲げると Fig. 1 の通りである。図で判るように、Hc はいずれの焼戻温度においても焼戻時間の増加とともに、はじめは漸次増大してゆくが、ある時間に達すると最高値を示し、後は漸次減少する。すなわち Hc 対焼戻時間の関係は一般に一つ極大を有し、その極大は焼戻温度が高いほど時間の短い方に移動する。また、その極大値は焼戻温度 525°C と 550°C において最も高く 1450 Oe を示し、温度がこれより高くなるにつれて漸次低下する。つぎに、残留磁束密度 Br はいずれの焼戻温度においてもおおむね焼戻時間の増加とともにはじめは急に減少するが後は緩慢に減少してゆき、曲線全体は焼戻温度が高いほど時間の短い方に移動する。さらに最大エネルギー積 $(BH)_{max}$ は焼戻時間に対して一

Fig. 1 Effect of the temperature and the time of tempering after water-quenching from 1375°C on the magnetic properties of Co-Al alloy containing 14.12% Al and 3.77% Cr.

般に、はじめ急に増加し、後は緩慢に減少するが、その極大値は 575°C の温度で最高を示す。

Fig. 2 Highest coercive force in each of Co-Al-Cr alloys tempered after water-quenching from 1350°~1400°C.

このようにして各合金で得られた最高の H_c に相応する磁石特性と濃度との関係を等値曲線で示すと Fig. 2~5 ようになる。図中に記した黒点は測定した試料の組成を示す。まず Fig. 2 で見られるように、 H_c は Co-Al 合金に Cr を添加すると Al が約 20% 以下の場合には Cr の増加とともに、はじめ漸次増加して一つの極大に達し、その最高値は 1450 Oe までにもなりその後は徐々に減少するが、Al がこれ以上になるとただ減少するだけである。すなわち、Co-Al-Cr 3 元合金の場合にも、Co-Al 2 元合金の場合と同様に、熱処理によって非磁性に近い β' 相の地に強磁性 ($\alpha_{Co} + \epsilon_{Co}$) 相の微粒子が析出して大きな H_c が現われるものと考えられる。Fig. 3 は Br と濃度との関係を示して

Fig. 3 Residual magnetic flux density corresponding to the highest coercive force in each of Co-Al-Cr alloys tempered after water-quenching from 1350°~1400°C.

おり、Cr の増加とともに徐々に減少するばかりである。つぎに、 $(BH)_{max}$ は Fig. 4 に示すように、Cr の増加とともに Al が約 13~14% の範囲において一つの極大に達しており、その最大値は 2.40×10^6 G·Oe で、Co-Al 2 元合金の最大値 2.11×10^6 G·Oe より増加しているが、Al の他の

濃度範囲においては徐々に減少するばかりである。また 14000~15000 Oe の有効磁場で求められた飽和磁化の強さ

Fig. 4 Maximum energy product corresponding to the highest coercive force in each of Co-Al-Cr alloys tempered after water-quenching from 1350°~1400°C.

I_s は Fig. 5 に濃度に対して示してある。その $4\pi I_s$ と濃度との関係は Br の場合と非常によく類似しており、Al と Cr の増加にしたがつてただ減少するばかりである。

つぎに Table 2 に実験した合金のうち代表的なものの熱処理、磁石特性、密度および可鍛性を掲げておいた。表で見るように Co-Al 2 元系の場合には H_c の最高値が Al 15.02% 合金の 1200 Oe で、それに対応する Br は 4200 G、 $(BH)_{max}$ は 1.71×10^6 G·Oe であるが、Co-Al-Cr 3 元系の場合には H_c の最高値が Al 14.12%, Cr 3.77% 合金の 1450 Oe で、それに対応する Br および $(BH)_{max}$ はそれぞれ 3150 G および 1.42×10^6 G·Oe となり、最高の H_c

Fig. 5 Intrinsic saturation flux density corresponding to the highest coercive force in each of Co-Al-Cr alloys tempered after water-quenching from 1350°~1400°C.

は増加するがそれに対応する Br および $(BH)_{max}$ はいずれも減少する。また Co-Al 2 元系の $(BH)_{max}$ の最高値は Al 13.53% 合金の 2.11×10^6 G·Oe で、それに対応する H_c が 1000 Oe、 Br が 5200 G であるが、Co-Al-Cr 3 元系の場合には $(BH)_{max}$ の最高値が Al 13.01%, Cr 1.98% 合金の

$2.40 \times 10^6 \text{ G} \cdot \text{Oe}$ で、それに対応する H_c は 1180 Oe および Br は 4800 G となり、 Br は少し減少するが H_c は増加し、度で徐冷したものであり、固溶温度の高い No.9 の合金は極めて大きな析出物が現われ焼戻後の H_c も比較的小さい

Table 2 Magnetic properties of Co-Al-Cr alloys tempered after water-quenching from $1350^\circ \sim 1400^\circ \text{C}$.

Alloy number	Al (%)	Cr (%)	Tempering		Br (G)	H_c (Oe)	$(BH)_{\max}$ ($\times 10^6 \text{ G} \cdot \text{Oe}$)	$4\pi Is$ (G)	Density (g/cc)	Remarks
			temperature ($^\circ \text{C}$)	time (hr)						
Co-Al 13	12.84	—	550	8	5450	860	2.00	7550	7.42	Forgeable
" 14	13.53	—	500	20	5200	1000	2.11	7250	—	"
" 17	15.02	—	"	30	4200	1200	1.71	6250	7.24	{ Somewhat forgeable
2	12.06	0.87	525	10	5600	800	1.76	7850	7.49	Forgeable
3	13.07	0.84	"	"	5100	1060	2.20	7200	7.38	"
9	13.01	1.98	"	"	4800	1180	2.40	6400	7.48	"
11	15.89	1.85	"	15	2900	1300	1.27	4970	7.11	Unforgeable
15	11.73	2.83	"	10	4400	970	1.37	6550	7.49	Forgeable
18	17.43	2.90	550	15	1950	1200	0.70	3600	—	Unforgeable
20	20.20	2.83	"	20	1000	510	0.16	1950	—	"
22	13.34	3.70	"	10	3700	1350	1.74	5500	7.35	"
23	14.12	3.77	"	15	3150	1450	1.42	5220	7.28	"
26	11.05	4.82	"	8	3300	920	0.82	5250	—	Forgeable
28	14.88	4.78	"	15	2850	1410	1.20	4350	7.13	Unforgeable
30	16.75	4.80	"	20	2000	1180	0.69	3200	—	"
31	19.64	4.82	"	25	850	300	0.07	1360	—	"
33	11.80	6.74	"	8	2500	1040	0.82	4050	7.06	{ Somewhat forgeable
34	13.45	6.56	"	10	2700	1220	0.84	3950	—	Unforgeable
35	15.54	6.74	"	15	2300	1030	0.66	3200	7.04	"
40	10.59	9.80	"	8	1250	700	0.28	2310	—	Forgeable
41	12.61	9.40	"	10	1500	760	0.33	2350	—	Unforgeable
42	15.05	9.64	"	20	1400	350	0.13	1830	—	"
44	10.77	11.85	"	8	600	350	—	1100	—	"

Fig.6 Demagnetization curves of Co-Al alloy No.17 and Co-Al-Cr alloys No.9, No.23.

ておる。また、密度は Al と Cr の増加とともに漸次減少し、 H_c の極大を示す組成では 7.28 g/cc 程度である。つぎに Co-Al-Cr 系合金の可鍛性と組成との関係について調べた結果を Fig.2 に破線で示しておいた。すなわち ab 線より Al の少ない範囲では 1100°C 以上の温度で大体鍛造が可能であるが、Al がこれより多くなると不可能になる。なお Fig.6 には最高の $(BH)_{\max}$ を有する、No.9, 最高の H_c を有する No.23 の合金と Co-Al 2 元系で最高の H_c を有する合金が比較して示してあるが、No.9 の合金はかなり角型に近い曲線を示しておる。

最後に Photo.1 と Photo.2 の顕微鏡写真は No.9 と No.23 の合金を 1385°C と 1375°C の温度から 250°C/hr の速

Photo.1 No.9 alloy (13.01% Al, 1.98% Cr) cooled from 1385°C at the rate of 250°C/hr (β' , $\alpha_{\text{Co}} + \epsilon_{\text{Co}}$ phases). ($\times 150$)

が、固溶温度の低い No.23 は比較的小さい析出物が見られ焼戻後の H_c も大きい。つぎに高い保磁力が得られた No.23 の合金を電子顕微鏡で撮影し、Photo.3 と 4 に示した。これで判るように Photo.3 は 1375°C の β' 相範囲の温度から水焼入したものの組織で均一な固溶体を示しているが、Photo.4 は 550°C で 15 hr 焼戻処理を施し 1450 Oe の H_c が得られたものの分散組織で、大部分が細長い棒状粒子から成り多少の球状粒子も含んでおる。

これらは長さが約 $150 \sim 800 \text{ \AA}$ 、平均直径 $300 \text{ \AA}$ および寸法比約 5.5 程度であり、単一磁区の臨直径の範囲内にある。なお X 線分析の結果によると析出微粒子は $\alpha_{\text{Co}} : \epsilon_{\text{Co}}$ の

比が約 2:1 程度の混合物になつておりかつ ϵ_{Co} は Al および Cr をある程度溶解しておるので、これらを考慮に入れ

の Co-Al-Cr 系 3 元合金について、焼入および焼戻後の磁石特性その他の性質を測定してつぎの結果を得た。

Photo. 2 No. 23 alloy (14.12% Al, 3.77% Cr) cooled from 1375°C at the rate of 250°C/hr (β' , $\alpha_{\text{Co}} + \epsilon_{\text{Co}}$ phases). ($\times 150$)

0.2 μ

Photo. 3 Electron micrograph of the specimen in Photo. 2, water-quenched from 1375°C (β' phase). ($\times 40000$)

て I_s を計算すると大体 1100 G 程度となる。よつて Stoner, Wohlfarth⁽⁶⁾ の基本式 $iH_c = 0.479 (\text{Nb-Na}) I_s$ に基づいて計算すると iH_c が 2900 Oe となり、Co-Al-Cr 系合金の場合でもかなり実験値に近い値が得られる。したがつて Co-Al-Cr 系 3 元合金の高保磁力の原因は主として形状磁気異方性エネルギーによるものと考えてよい。

IV. 総 括

Al 9.03~22.20% および Cr 0.80~14.77% を含む 46 種

(6) E.C. Stoner and E.P. Wohlfarth: Phil. Trans. Roy. Soc., A 240 (1948), 599.

0.2 μ

Photo. 4 Electron micrograph of the specimen in Photo. 2, water-quenched from 1375°C and tempered at 550°C for 15 hr (β' , $\alpha_{\text{Co}} + \epsilon_{\text{Co}}$ phases). ($\times 40000$)

(1) 合金を 1350~1400°C で 7 min 間加熱し、水焼入して溶体化処理を行つた後、これに温度と時間を変えて種々な焼戻処理を施して得られた最高の H_c は Co-Al 2 元合金に Cr の添加とともに概して増加して一つの極大に達し、その後は徐々に減少する。 H_c の最高値は 1450 Oe である。

(2) 合金の最高の保磁力に相応する Br および $4\pi I_s$ は Al と Cr 量の増加とともに概して減少するだけである。

(3) $(BH)_{\text{max}}$ は Cr の添加により Al が 13~14% の範囲において $2.40 \times 10^6 \text{ G} \cdot \text{Oe}$ の極大を示し、その範囲外においては徐々に減少する。

(4) 最高の H_c を有する合金は Al 14.12% および Cr 3.77% を含んでおりこれを 1375°C から水焼入後 550°C で 15 hr 焼戻すと $H_c = 1450 \text{ Oe}$, $Br = 3150 \text{ G}$ および $(BH)_{\text{max}} = 1.42 \times 10^6 \text{ G} \cdot \text{Oe}$ を示す。またその密度は 7.28 g/cc である。

(5) 最高の H_c を有する Al 14.12% および Cr 3.77% を含む合金を電子顕微鏡で撮影した結果、その組織はほぼ非磁性と考えられる β' 相の地にきわめて微細な強磁性 ($\alpha_{\text{Co}} + \epsilon_{\text{Co}}$) 相が大部分細長い楕円体状になつて散在しており、その平均直径は約 300 Å 程度であるから単一磁区の臨界直径の範囲内にあり、高い H_c は主として形状磁気異方性エネルギーによつて生ずるものと考えられる。

終りにあたり、測定に協力された本研究所の三寺正雄氏ならびに分析の労をとられた東北特殊鋼株式会社分析課の方々に対し深く感謝の意を表する。