航空宇宙用アルミ合金の開発動向*¹平 博 仁*²・堀 田 彰 彦*²

Key Words: Aluminum Alloy, Aluminum-Lithium Alloy, Super Plastic Forming, Precision Casting, Surface Treatment

1. は じ め に

1903年に初飛行したライト・フライヤー号は、木材と鋼線を骨組みとし、外皮には布を張った構造であった。その後、1906年にドイツでアルミ合金の時効硬化による強化が発見され、1917年エンカース機にアルミ合金が採用されて以来、この比強度/比剛性に優れた材料の適用の動きは急速に広まった。そして、1930～1950年代には、アルミ合金はセミモノコック構造の確立とともにその担い手として航空宇宙用材料としての主要な地位を固めたのである。この時代には種々の合金開発が進み、その中でも2024, 7075といったアルミ合金は優れた特性を持つことから種々の機体に採用され、現在でも広く用いられている。

近年、比強度/比剛性のさらに優れた軽量構造材料として、樹脂系複合材が出現した。そして第1図のボーイング社のジェット旅客機の使用材料の重量割合の変化¹⁾に見られるように、新機体になるにつれて確実

にその適用範囲を広げている。各機体ともアルミ合金と複合材を加えると約80%になることからアルミ合金を置き換えるように複合材が進出している。この動向は機体の機能性が要求される軍用機ではより著しく、最新開発のF-22では複合材は26%に達する計画と言われている²⁾。

このような複合材の進出は、複合材自体の特性の向上および設計/製造/検査技術の蓄積と向上によるものである。それに対しアルミ合金も従来からの適用実績に加え、新しい材料を開発するとともに新しい加工技術を開発して、機体の軽量化・低コスト化に寄与すべく複合材と対抗している。また、その他アルミ合金の耐熱化や、機体耐久性向上のための技術開発等も行われている。アルミ合金関連の主要な技術開発動向を第2図に示す。

このうち複合材に比べて多くの選択枝を持つアルミ合金の成形加工技術の有効な活用は、機体の低コスト化だけでなく軽量化を実現する大きな武器である。例えば大きなアルミ合金素材をNC切削して一体成形加工等を行うことにより主翼/胴体構造の製造コストを半減させた全金属製の機体構想が提案されている³⁾。また従来よりも大きな冷間成形を行ったり、超塑性や精密鋳造を用いると、従来よりも空間を活用できる軽量剛性構造の製作が可能となる。

このような技術開発によって、アルミ合金は今後とも機体主要材料として複合材料とともに機体の高性能化、低コスト化に寄与していくと考える。

2項にて主要な技術開発動向について述べる。

2. 航空宇宙用アルミニウム合金の開発動向

第2図で示した開発動向について、2.1項で新アルミ合金の開発動向、2.2項で成形加工技術の開発動向、2.3項でその他の新技術の開発動向について述べる。

2.1 新アルミ合金の開発動向 アルミ合金の比強度/比剛性の向上手段として、近年低密度のAl-Li合金の研究が進められてきたが、現段階では実適用例は

著 者 紹 介

平 博 仁 (非会員)

昭和25年生。京都府出身。昭和50年京都大学工学研究科修士課程修了。同年川崎重工業(株)入社。現在、航空宇宙事業本部技術部材料技術課課長。航空宇宙機用材料技術全般に関わる業務に従事。日本金属学会会員(工学博士)。

堀 田 彰 彦 (非会員)

昭和38年生。愛知県出身。平成2年東京理科大学理工学研究科修士課程修了。同年川崎重工業(株)入社。現在、航空宇宙事業本部技術部材料技術課在籍。金属材料及びその表面処理に関わる業務に従事。

*¹ 平成5年11月12日、第31回飛行機シンポジウムにて講演。平成6年10月4日原稿受理 Recent Trend and Development of Aluminum Alloys for Airframe

*² 川崎重工業(株)航空宇宙事業本部 Hirohito HIRA and Akihiko HOTTA

ほとんどない。それに対し従来からの使用合金である 2000 系, 7000 系合金で, 機体の適用箇所に応じて特性を向上させた新合金が新しいエアバス機やボーイング機に使用されている。その他超音速機を想定した耐熱アルミ合金や, ロケットの極低温タンクを対象とした材料等の開発が行われている。

ここでは, 1) で新 2000 系/7000 系合金の開発動向, 2) で Al-Li 合金の現状, 3) でその他の新アルミ合金の開発動向を述べる。

第1図 ボーイング社のジェット旅客機の使用材料の重量割合の変化¹⁾

1) 新 2000 系/7000 系合金の開発動向 1970 年に運用を開始した B 747 では第 1 図に示すように機体構造の 80% がアルミ合金であったが, そのほとんどが 7075 材, 2024 材であった。その後高強度化や事故等の経験に基づく耐 SCC (Stress Corrosion Cracking: 応力腐食割れ) 性, 破壊力学特性向上への要求へ対応するため, 第 3 図に示すような合金成分の調整, 新熱処理の開発による新合金の開発が行われてきた。その典型的な適用例として最新の機体である B 777 のケースを第 1 表に示すが, 新しいアルミ合金を適用部位に応じて使い分けることにより, アルミ合金総体としての軽量化を図っていることが窺える。

以下に主要な部位における新合金の適用材料動向を示す

① 主翼上面外板用材料: 主翼は上方に向かって大きな曲げが入るため, 上面では非常に大きな圧縮荷重が設計上重要なファクターとなる。よって, 本部位の材料には, それぞれの機体の開発時期に最も比強度, 特に降伏強度の高い材料を, 耐食性や破壊力学特性が許容範囲内であれば使用しようとする試みがなされてきた。ボーイング社の各機体の上面外板の適用材料とその機械的特性を第 4 図¹⁾に示す B 777 の 7055-T 7751 材は, B 747 の 7075-T 651 材と破壊靱性はほぼ同等で降伏応力が 12% 向上している。この T 77 と

第2図 アルミ合金の主要な技術開発動向

第3図 2000系および7000系アルミ合金の開発動向

第1表 B 777 における新材料 ¹⁾		
主翼	上面外板	7055-T 77
	下面外板	2324-T 39 (●)
	下面縦通材	2224-T 35 (●)
胴体	外板	C 188(2×××)-T 3
	縦通材	7150-T 77 (●)
	カーゴフロア	GLARE III
	その他	6013-T 6

(●) B 767 から使用

いう熱処理は、耐 SCC 性を改善させる過時効処理の一種であるが、RRA (Retrogression and reaging) 処理という方法によって結晶粒内、粒界の析出物の状態を最適化することにより、T 6 レベルの強度特性も同時に実現できるものである。

② 主翼下面外板用材料：主翼下面では上面とは逆に大きな引張荷重が作用するため、亀裂伝播特性、破壊靱性が重要なファクターとなる。下面外板材料である 2324-T 39 材は B 767 から適用されているが、この材料は徹底した不純物低減と大きな歪付加等によって強化した材料であり、2024-T 351 材と同等以上の靱性を有するとともに引張強度で 5% 以上、降伏強度で 25% 以上強化されている⁴⁾。

③ 胴体外板材料：胴体では、機体内外の圧力差が繰り返し負荷されるため、外板には損傷許容特性の良好な薄板材が使用される。従来、2024-T 3 材が使用されてきたが、B 777 ではじめて C 188 (2XXX)-T 3 材が用いられている。本材料は 2024-T 3 材と比

第4図 主翼上面外板の適用材料とその機械的特性¹⁾

較し、静強度は変わらないものの、破壊靱性が 1.2 倍良好で疲労亀裂伝播速度もやや小さい¹⁾。この材料は、材料製作時に使用する地金を従来のものより高純度のものとすることで高損傷許容性を実現しているといわれている⁵⁾。

2) Al-Li 合金の現状 1960 年代以降の樹脂系複合材料の進出に対抗する手段としてアルミニウム業界が最も期待したのが、アルミニウムに金属中で最も低密度のリチウム (Li, 比重: 0.534) を添加した低密度合金の開発である。Li を 3 重量% 添加することにより 10% の低密度化、10% の高剛性化が可能である。適用においても、材料費は約 3 倍高いが、複合材と異なり従来のアルミ合金と同様な設計の取扱いができ、また、既存のアルミ合金加工用の設備をそのまま使用できるものとして期待されている。

第2表は現在開発されている Al-Li 合金を用途/素

第2表 各種航空機用 Al-Li 合金の用途と強度特性⁵⁾

	シート	プレート	鍛造	押出し	引張強さ (N/mm ²)
高強度 ↑	2090-T 83	8091-T 851			630
	8091-T 8	2090-T 81	8091-T 652	2090-T 86	
		Weldalite		8090-T 8551	490
	2090-T 83	8090-T 7	2090-T 6 E 203	8090-T 82551	
	8090-T 8	8090-T 8771	8090-T 652	8091-T 8551	
		8090-T 8251	2091-T 852	AL-905 XL	
			AL-905 XL		350
	2091-T 84	8090-T 86			
↓ 損傷許容	2091-T 3	8090-T 8151			
	2091-CPHK	2091-T 851	8090-T 652	2091-T 8151	
	8090-T 81	2091-T 351		8090-T 81551	210

材形態と強度レベルで区分したものである⁵⁾。このうち 2090, 2091, 8090, 8091 合金は 2~2.5% 程度 Li を含んでおり, AL-905 XL や溶接性のよい Al-Li 合金 Weldalite から最近展開した 2094, 2095, 2096 等は 1~1.5% Li を含んでいるものである。最近まで低密度が期待できる前者の合金系について広範な適用研究および試用が進められてきたが, 実用化は C-17 機のフロアビームへの適用程度に留まっている。その理由としては材料コストに加えて設計的にも生産技術的にもやや従来アルミ合金とは異なる取扱いを要することによると考える。

すなわち設計の分野では, 材料の大きな異方性等の従来アルミ合金とやや異なる強度特性バランス⁶⁾, 亀裂伝播に関する特性が充分明確になっていないこと, T3 処理の合金では接着のための加熱で機械的特性が変化すること等⁷⁾である。また生産技術上の課題としては, 切削屑等を従来材と混ぜるとリサイクル上不都合であるため分別回収が必要であること, C-17 への適用時に確認された孔加工時に周辺が欠けやすいこと, 素材の自然酸化皮膜が強固でその除去工程条件に考慮が必要なこと等である⁶⁾。

Weldalite 関連の Al-Li 合金は, Li の添加量を下げ, また Ag 等の高密度成分を添加することで低密度効果を減じるかわりに, 従来のアルミ合金の特性バランスへ近づけることで適用しやすくしようとしている。また, 溶接性および強度, 特に低温強度に優れており, ロケットの極低温タンク材料として適性のある合金といわれている⁷⁾。

AL-905 XL 合金はメカニカルアロイイング法という特殊な手法によって製作したもので, 酸化物/炭化物の分散強化による 7075-T 6 レベルの強度と非常に耐食性を有しており, EH-101 ヘリコプタの脚用

鍛造品に使用されている⁸⁾。

以上のように Al-Li 合金は当初期待したほど適用が進んでいないが, かなり材料特性が明確になり, また特性に応じた用途開発検討も進められていることから, 素材コストの大幅な低減や特性の一層の改善が進めば適用が期待できる。なお日本でも, アルミ合金メーカー共同出資のアリシウム社が, その開発を進めている。

3) その他の新アルミ合金の開発動向 SST 等の高速機での空力加熱, 宇宙機での特殊なニーズへ対応するため種々の新合金が開発されている。また 2.2 項でも述べるが成形加工性の向上を目的とした合金も開発されている。

ここでは, まず①で高速機/宇宙機の特殊環境用合金, ②で冷間成形性を向上させた 6000 系合金の開発状況について述べる。

① 高速機/宇宙機等特殊用途用の新合金: 音速を越える機体では, 空力加熱により機体温度が上昇する。マッハ 2 クラスのコンコルドでは局部的に高い部分を除いて約 120~130°C であり, RR 58 アルミ合金 (2618 材相当) が用いられている。SR 71 等のマッハ 3 を越える機体では 300°C を超えチタン合金が使用されているが, できるだけアルミの耐熱温度を上昇させて, 高速機でのその適用分野を拡大しようとする努力がなされている。通常のアルミ合金では 100°C~200°C に加熱すると時効が進行して組織が変化し材料特性が変化する。そこで以下に示すような熱的に安定な組織を得ようとする開発が進んでいる。

- (1) アルミ合金基複合材料 (MMC)
- (2) 酸化物分散強化型合金
- (3) 急冷凝固粉末合金

宇宙機関連ではまずロケット等の極低温タンク用,

また宇宙基地の密閉構造用として溶接性のよい高強度/高靱性の材料が必要である。また振動に対する要求から高剛性材料、大きな温度差の環境に対応できるものとして低熱膨張率の合金も必要とされている。溶接性の良い高強度合金としては現在 2219 材が H-II ロケットのタンク材や JEM の構造材として使用されている。また前述の溶接性のよい Al-Li 合金は極低温タンク材料として非常に期待されている。

高剛性化や低熱膨張化については、金属基複合材や急凝固粉末合金の中に適合したものがあり、アルミ合金複合材の継手が日本の人工衛星のパイプ結合部に使用された例もある⁹⁾。

② 新 6000 系合金：6061 材等の従来の 6000 系合金は耐食性や冷間成形性が優れているが、強度が低いいため機体での適用分野は限られていた。しかし、新しい 6013 材は従来の 6000 系合金の耐食性を劣化させない程度に Cu を少量添加させて強化させることにより 2024 材に比べ引張強度はまだ低いが降伏強度はほぼ同等まで向上し、密度も 3% 低い。この合金は、アメリカの対潜哨戒機 P-7A の機体外板に適用が想定されていた¹⁰⁾ が、機体そのものの開発が中止された。しかし B 777 機においてはブラケット等に適用されている。成形性向上によってブラケット等に関しては曲げ R が小さくできるため締結部の設計が容易になり、また高いビードのパネルや高いフレームを成形し構成した高剛性構造を設計できる可能性がある。日本でも 6000 系合金の引張強度を 2024 材レベルにまで向上させる研究が進められている。

2.2 成形加工技術の開発動向 アルミ合金構造として軽量化、低コスト化を達成させるにはその素材形態としての自由度(板、押出材、鍛造品等)、およびバラエティのある成形加工技術(切削、成形、鋳造、ケミカルミリング等)を有効に活用した効果的な設計を行うことである。

そして従来より大きな構造単位を一体で高精度に成形したり、複雑な成形を行おうとする加工技術の向上が進められている。特に、成形品の大型化については、主翼上面、下面パネル等を対象とするショットピーンフォーミング、エイジフォーミング成形技術の適用があり、大きな素材を NC 切削にて肉厚調整したり縦通材等を削り出した状態で複曲面に成形する技術の適用が進められている⁶⁾。新しい技術については、非常に大きな成形歪が得られる超塑性加工技術、および最近特に品質が向上した精密鋳造技術、そして前述の 6XXX 合金に代表される冷間易成形合金を活用する技術の適用が進められている。

ここでは、特に従来にない設計の自由度を与えるこ

とができる後者の超塑性加工技術、および精密鋳造技術について述べる。

① 超塑性加工：超塑性加工 (SPF: Super Plastic Forming) とは、金属材料が所定の加工条件(温度、歪速度)下で数 100% 以上の一様伸びを示す超塑性現象を利用したものである。超塑性を示すアルミニウム合金としては以下のようなものがある。

- ・ Al-Zn 系合金; SPZ, Alcan 08050 等
- ・ Al-Cu 系合金; Supral
- ・ Al-Zn-Mg-Cu 系合金; 7475 微細粒材
- ・ Al-Li 系合金; 8090 制御圧延材

これらは超塑性が発現する温度で安定な微細結晶粒組織となり、粒界すべりや結晶粒の回転等で大きな伸びが得られる。

第 5 図は 7475 材を超塑性成形した小型機の部品の例を示す¹¹⁾。この材料は 500°C 近傍で歪速度 $10^{-4} \sim 10^{-2} \text{ sec}^{-1}$ で成形すると超塑性が発現するので、平板材を型内に高温で保持した状態でガス圧により 3 次元形状に成形したものである。また 8090 材の超塑性成形部品も一部に適用されつつある。設備による製造サイズの制約はあるが従来技術にない成形歪が得られ、上述のような一体化設計が可能となるので各国で適用が進められている。なお適用上考慮することとして、成形後の板厚の許容範囲を設定し、適切な素材板厚および成形条件の厳しい管理によりそれを維持すること、後工程の熱処理等で歪を発生させないこと、また超塑性加工時に材料内に生じる可能性のある微小な空隙(キャビティ)等の劣化要因に対する対策をとることがあげられる。

② 精密鋳造：精密鋳造技術を適用すれば、その鋳型内での金属溶湯の流れによって自由な空間構成ができ、従来にない設計の自由度がある。また設備規模を大きくすれば、多数の部品からなる構造の一体鋳造に

第 5 図 超塑性成形した小型機部品例¹¹⁾

第6図 YC-14 隔壁構造への精密鋳造の適用検討例¹²⁾
(5%の軽量化, 40%のコスト低減)

よる製作が可能となる。欧米では10数年前からこれらを目的とした精密鋳造の機体への適用研究が進められてきた。例えば第6図に示すYC-14前脚取付部の耐圧隔壁(CASTプログラム)¹²⁾をはじめ、トーネード機の前縁構造、エアバス各機体の扉構造への適用が検討されている。第6図の例では組立工数の大幅な削減によるコスト低減だけではなく、組立のための継手重ね部や締結部材の省略等による重量減が鋳物係数を考慮した部材肉厚調整による重量増よりも大きいために軽量化効果が見出された。

このような機体一次構造へ適用される鋳造用アルミ合金としてはA357, A201等があり、鋳造後の熱処理によって従来の板材や鍛造品に匹敵する耐力等を有する。そして低圧鋳造技術や鋳型技術の向上により、欠陥が非常に少なくまた薄肉で寸法精度や表面品質の良い製品が得られるようになってきた。現在日本でも約70cm角の鋳造品を肉厚1~1.5mmで製造する技術があり適用が進められている¹¹⁾。

2.3 その他の新技術の開発動向 近年急激に長寿命の機体が増加し、損傷の種類・調査と維持管理技術および延命化技術の開発が行われている。特にアロハ航空の事故や経年機の調査にて疲労でもマルチサイトダメージ。そして腐食と疲労が相互に関連したものが課題となっている。

それに対し、課題解決の1つの手段として主要な亀裂発生箇所である孔部近傍を対象とした疲労強度改善処理の適用が進められている。また、腐食への対応として表面処理技術の向上は必要であるが、このような溶液を扱う工程技術については、環境の面からも従来技術の見直しが進められている。

ここでは、①項で締結孔部の疲労強度向上技術、②項で環境を考慮した表面処理関連技術の動向について述べる。

① 締結孔部の疲労強度向上技術：疲労亀裂の発生のほとんどは、締結部などの孔の周辺部である。それ

第7図(a) 疲労強度改善のためのボルト孔周辺の冷間加工法¹⁴⁾

第7図(b) 孔周辺の冷間加工による疲労強度の改善効果¹⁴⁾

に対し、近年、孔周辺部に圧縮の残留応力を発生させることにより疲労強度や耐SCC性を向上させる技術が広まりつつある。

第7図(a)はボルト孔やドレイン孔に対してマンドレルを用いて孔を押し広げて冷間加工することにより、圧縮残留応力を生じさせて疲労強度の向上を図る方法を示す。本手法を用いることにより、静的な強度は変化しないが、疲労強度は第7図(b)に示すように上昇する¹³⁾。また、リベット接合部においても、リベット頭部の形状を工夫し、かつ、かしのめ際に塑性変形させることで孔周辺に圧縮の残留応力を生じさせる技術もあり、近年、適用が進んできている¹⁴⁾。

② 環境を考慮した表面処理技術：アルミ合金は耐食性を向上させるため、またペイント/接着プライマ等の密着性を向上させるため、塗装や接着の前処理として種々の表面処理が実施されているが、そのひとつに陽極酸化処理(アノダイズ)がある。

従来航空宇宙機分野においては、アノダイズはク

第8図 各種アノダイズ処理の疲労強度への影響¹⁵⁾

ロム酸あるいは硫酸を電解液として実施されてきた。このうちクロム酸を用いたアノダイズは、処理の実施により有害な6価クロムを空中に飛散させる可能性があることから、アメリカ環境保護委員会 (EPA) による環境汚染処理工程に指定され規制の対象になっている。このような社会的背景から、ボーイング社により、ほう酸・硫酸を電解液としたアノダイズ方法が代替法として開発された。この方法によりアノダイズされたアルミ合金は、耐食性や疲労強度等の性能に関し、クロム酸アノダイズによるものとほぼ同等あるいはそれ以上の性能を有する。第8図に各種アノダイズ処理の疲労強度への影響を示す¹⁵⁾。ほう酸・硫酸アノダイズ材は、クロム酸アノダイズ材と比較し疲労特性が良好であることがわかる。また液の安定性についても、ほう酸・硫酸はクロム酸に比べ優れていることからアノダイズ品質の安定性への寄与も大きい。さらに処理液の廃液に関しても、クロム酸において見られるような廃液処理の煩雑さはない模様である。現段階では日本国内では適用されていないが、今後の重要課題と考える。

その他アノダイズ前のクリーニング、酸化皮膜除去の工程等にクロム含有物質が使用されている工程があり、これらの物質の代替のための低公害型新規薬剤の開発がされている。

3. お わ り に

1項で述べたように、アルミ合金と複合材は機体構造用材料の分野で競合しているが、お互いに独自の長所を持っており、機体およびその各部構造の要求特性によって、適用の住み分けが行われてゆくと考える。

その中で両者の技術開発がうまく競合することによってより良い機体の開発が期待できるが、アルミ合金の側ではコスト低減に効果の大きな成形加工技術の開発が今後いっそう重要度を増してくるであろう。

それとともにアルミ合金と複合材という物性の異なるものの混用構造において、その接合部の設計/製造技術を向上させ、両者の良い特性を相互に引きだしあえる技術開発が期待されていると考える。

参 考 文 献

- Hyatt, M. V. et al.: Aluminum Alloy Development for Subsonic and Supersonic Aircraft, RASELM, '91 Proceeding, Jap. Inst. Light Metals, 1991, pp. 273-280.
- Aviation Week, 06/09/93, p. 51.
- Swihart, J. M. et al.: Key Concepts for Low Cost Design, 第31回飛行機シンポジウム講演集, 1993, pp. 8-17.
- Reynolds, M. A.: Use of Advanced Technology Structures on Boeing 757-767, SAE TPS No. 810847, 1981.
- 吉田英雄他: 最近の航空機用アルミニウム合金の開発動向, 住友軽金属技報, 34, 2 (1993), pp. 87-98.
- 平 博仁: 最近の航空宇宙用アルミニウム材料に関する動向, アルミニウム, 1, 3 (1994), pp. 87-94.
- Cho, A. et al.: Status of High Strength Al-Li Alloy Development at Reynolds Metals Company, Presented at the 40th Sagamore Army Materials Research Conference, 1993, pp. 2-13.
- 附田賢治他: MA・Al-Li 合金 AL-905 XL の特性, 電気製鋼, 64, 2 (1993), pp. 116-122.
- 繊維強化金属製衛星構体部品, 三菱電機技報, 62, 1 (1988), p. 59.
- Kaneko, R. S. et al.: Aluminum Alloy 6013 Sheet for New U.S. Navy Aircraft, J. Metal, 42, 5 (1990), pp. 16-18.
- 平 博仁他: 航空宇宙機の金属材料軽量構造技術の開発, 川重技報, No. 111 (1991), pp. 18-27.
- Faber, J. W.: Metallographic Analysis Techniques Used During the Cast Aluminum Structures Technology (CAST) Program, Natl SAMPE Tech Conf., 1980, pp.