型のトライレス化*

高橋百利**

Effective Design and Manufacturing Method for Press Forming Die /

Motoshi TAKAHASHI

Key words: die, press forming, CAD/CAM, CAE, lead time

1. はじめに

日本の金型が世界に認められる最大要因は、高品質な金型を予定納期通りに作れることにある。

だれでもどこの国でもとは言えないが、客先の要求する品質、仕様は時間をかければある程度達成できる。しかし短納期と称される期限付きとなると、極めてその信頼を得る範囲が狭まってくる。そして現在、この短納期という期間がさらに際限なく圧縮されようとしている。

商品の企画から発売まで、すなわちリードタイムという時間帯を企業の競争原理から見るとき、それを限りなく0に近づけたいとするニーズは抗し切れないし、逆らえば負けを意味する強烈な課題である。

短納期を誇る日本の金型づくりに求められる超短納期、それは当面“現在の工期を半分以下にしたい”という目標値で表現できるだろう。そしてこの目標値実現のための具体的テーマとして、金型という形を作り上げるまでの短縮もさることながら、その形から生み出される製品群を瞬時に合格品（量産レベル品質）に到達させる手段が必要となる。

金型独特のトライ・アンド・エラーの繰返し、これを既成事実として必要悪として放置することなく、問題点を顕在化し、かつ分析し、金型のトライレス化への対策を積み重ねる努力が今こそ求められている。

2. 金型製作期間の推移

金型と一口に言っても、その形態は種々雑多である。本文では、比較的難度の高い中大物3次元プレス金型に絞って記述してみたい。

金型の製作期間は図1に示すように、モデル方式からCAD/CAM方式への加工方法の変革によって、相当の効果を上げてきた。相当の効果とは、期待する効果まで至っていないということである。

その原因を、過去に比較し製品精度の要求が1グレード上がったからと指摘する人が多い。そのために金型という形づくりは過去より数段早くなったが、トライ・アンド・エラーの期間は思う程に短縮できないという結果を招いている。自動車の大型製品の金型等では、金型を作り上げる期間よりトライ・アンド・エラーの期間（工数は別として）が長いという例すらある。

冒頭に述べたように、さらなる短納期を指向するためには、このトライ・アンド・エラーの期間を、高製品精度を維持しながら大幅に短縮しなければならない。図1の「将来」を手中にするために何をなすべきか、共に具体策を考えてみたい。

3. トライ・アンド・エラーの背景

かつての金型づくりでは、寸法精度保証に対する意識が極めて希薄で、ともあれ金型の形を作りトライ工程に送り込み玉成、育成という名のもとに補正を続けてきた。そこには手作りモデル、倣い機械という精度保証を願うべくもない道具と、技能者（必ずしもすべての人が一流の腕ではない）によるグラインダ仕上げ、モデル合わせ、型合わせ等の仕上げ（仕下げ）作業に型づくりを委ねなければなら

* 原稿受付 平成9年6月18日
 ** (株)クライムエヌシーデー（相模原市下溝1096）
 1958年山口県立宇部工業高等学校機械科卒。
 1988年(株)クライムエヌシーデー設立、同代表取締役社長。型技術協会編集副委員長、企画委員。1992年型技術協会論文賞を受賞、1994年型技術協会技術賞を受賞

・モデル方式

金型 設計	マスタモデル ワークモデル	機械加工 微加工	荒仕上げ 仕上げ 組付け モデル合わせ 型合わせ	トライ 補正（繰返し）
----------	------------------	-------------	-----------------------------	----------------

（製作期間：6～8か月）

・CAD/CAM方式

金型 設計	CADモデリング CAMデータ	中高速 NC加工	仕上げ 組付け 型合わせ	トライ 補正（繰返し）
----------	--------------------	-------------	-----------------	----------------

（製作期間：4～6か月）

・将来

金型 設計	CADモデル CAMデータ	高速 NC加工	組付け	トライ 補正（1）
----------	------------------	------------	-----	--------------

（製作期間：2.5～4か月）

図1 金型の製作期間

らない背景があった。従ってトライとその補正の大部分は、金型精度の確認と修正にあると言って過言でなかった。

プレス成形の際に発生するスプリングバック、ねじれ、き裂、しわ、ひずみ等のトラブルの主要原因が、実は金型精度に起因したものまでも、これを潜在化させ塑性加工の難しさ、プレス素材の良否に結び付けていた時代が長期に続いた。当時の金型技術者たちは、こうした環境下でその処置、対策に大変な苦勞をした。ある自動車メーカの金型部門の技術者たちは口をそろえて、この20年間に培った成形ノウハウは、定性的には正しいかもしれないが定量的には全く無意味であると言う。

そして金型づくりが変わった。アナログからデジタルに、金型の精度保証時代への移行である。だがしかし、その金型づくりの変革テンポ以上に、世界一の高品位商品をねらう日本では、さらなる成形製品の精度向上が要求され始めた。

要求精度	過去	現在	将来
製品精度	0.5～1.0	0.3～0.7	0.1～0.4
金型精度	0.5～1.0	0.1～0.5	0.05～0.2

（外板製品の表面ひずみは除く）

「3～4年前だったらこの成形品は合格だった」と述懐する金型技術者の気持ちはわからぬでもない。加えてこれから要求される金型精度は、もはや一般の技能者では達成できない領域である。

4. トライ・アンド・エラーの分析

成形製品の品質不良（交差はずれ）の原因は、自動車外板製品の微妙な面ひずみを除けば、おおむね70%金型精度不良に起因する（図2参照）。

金型要求精度とは、金型を作る側の論理（例えば機械が古い等）で決めるものではなく、成形製品の要求精度によって決めるべきである。

$$\text{金型要求精度} < \text{製品要求精度} \times 0.3 \sim 0.5 \quad (1)$$

0	70%	100%
金型精度に起因するもの （寸法不良，工程間寸法誤差）	塑性加工 トラブル	

図2 トライ・アンド・エラーの概比率

製品の公差が+0.2で金型精度が+0.3では、合格製品を得られるべくもない。プレス素材（鋼板）には弾性変形はつきものであり、その領域を許容し公差範囲を与えることからスタートしたい。これからの金型技術者に求められることは、この許容公差範囲内に成形製品をいかに凍結してゆくか、それがノウハウであろう。

式(1)は金型づくりの原点である。そして前項で述べたように、今後求められる金型精度は、もはや人手（技能）に委ねる領域ではない。

現在金型づくりの多くの現場で、CAD/CAMデータの不備（不備と思っていない人が多いが）を補うため、グライнда仕上げ、ヤスリ仕上げ、型合わせ作業を行っている。こうした行為が、精度保証を逸脱するものであるとの認識をお互いに持ちたいと思う。例えばフィレットR（製品R、成形R）にしても、コスト面からCAD上で手抜きし、現場の仕上技能によるR付けが多々見られるが、そこには求めたい真R、正Rは決してと言って良いほどありえない。

絞り成形性	人手の7Rより、CADの4Rが有利
き裂発生率	人手5Rに対し、CAD5Rは1/4

前項図2で、約30%を塑性加工上の真のトラブルとしたが、これとて図3のごとく区分けできるだろう。

いずれにしても、これらを総合すると避けがたいトライ・アンド・エラーの比率は大幅に激減する。

言い換えれば、型のトライレス化への道は、型精度の完

0	30%	70%	100%
より型精度 向上で対応	CAD/CAMデータに 成形ノウハウを注入	CAEに活路 を求める	

図3 塑性加工トラブルへの対応

図4 初回トライで精度合格のパネル（NC加工後磨きのみ，仕上げ，型合わせなし）

全保証によって大部分が達成できる。

5. トライレス化への道

現在のトライ・アンド・エラーの中に，次の事象が入っていないだろうか。

- (1) 再発トラブル（過去類似品で同じトラブルがあった）
 - (2) ノウハウの漏れ（知る人ぞ知るのノウハウだった）
- 金型づくりの仕事量が山積する状態では，
- (1) 原因，対策，歯止めより，まず処置を
 - (2) 経験の浅い技術者に，相当任せないと
 - (3) ノウハウ集，標準作成の先送り

等々があるだろう。がしかし，これらは本論旨以前の問題点であると思う。唯一言えることは，型のトライレス化を目指す技術者たちは，いかなることがあっても“量の世界から質の世界へ”の心構えを優先し，各トラブルに対してQCの第一歩「原因，対策，歯止め」を実践する必要がある。

それが確かな基盤技術となり，トライレス化を推し進める道となるであろう。

以上のことから，今後トライレス達成のためには，次の3項目を重点テーマにすべきと思われる。

- 1) 人手仕上作業に頼らない，徹底した金型精度向上
- 2) 成形ノウハウ，製品機能を折り込んだCAD/CAMデータの創成
- 3) CAEによる成形不良，品質不良の事前対策

もちろんこの3テーマの実施に際しては，今日まで努力して培った独自の成形ノウハウの整備と，前述の再発トラブルの歯止め，属人的ノウハウからの脱皮等が必要である。

3テーマを個別に詳述する。

- 1) 人手仕上作業に頼らない，徹底した金型精度向上
このテーマでは，次の4条件を満たす必要がある。

- (1) 工作機械の精度維持
- (2) 工具の精度保証
- (3) NC加工パターンの見直し（精度の出しやすい加

図5 ガウジチェック

図6 バーチャルダイスポッティング

工法，縦壁部の傾斜加工等）

- (4) CAD/CAM データの完全精度保証

特に(4)項のCAD/CAMデータに関しては，その作成部門の「絶対に人手仕上作業を発生させない」という強い信念を要す。フィレットR等は，最小RまでCAD上で完全処理しなければならない。

要は100点満点のCADモデリングデータをベースに，(3)項の加工パターンを加味した精度保証をできるCAMデータを創成することにある。

そしてさらに重要なことは，CAD/CAM部門で

- ・ガウジチェック：CAD面に対するNC加工面の精度保証（図5）
- ・バーチャルダイスポッティング：CAD上で上下型の型合わせ，クリアランス保証（図6）

の2点の精度シミュレーションを，定常業務として実施したい。CAD/CAMデータを作成完了した時点で，精度に関する保証が完全になされ，後は機械加工して組み付ける

(プレス金型) プレス成形 (鋼板) に優しく
製品機能重視のCAD数段階クリアランス

- 問題点の発端：プレス素材 (鋼板) の板厚が一定だから、金型のクリアランスも一定という概念は、次の二つの切り口から見ても、必ずしも正しくない。
 - 製品機能=プレス製品を精度面から見ると、重要面、非重要面に区分出来る。例えば、ドメインナーパネルでは「へみ面、シール面、ヒンジ面、接合面等」は重要面であり、その他は強度主体の非重要面といえる。(指示公差あり) 従って当然のことながら、重要面、非重要面についてプレス加工時、金型のクリアランスに対し、強当り、弱当りの要望があることは言うまでもない。
 - プレス成形=プレス前の鋼板は板厚一定でも、一度成形が始まると、鋼板は様々な挙動を示す。絞り方向に急速移動、横方向に補給移動、そして伸びたり (板厚減少)、縮んだり (板厚増加) 等、様々な動きをしながら、最終形状のパネルとなる。従ってこの時、許容出来る範囲内 (シワを起さない) において、上下型のクリアランスを段階的に緩和してやると、鋼板への自由度 (優しさ) が増しプレス成形性は飛躍的に向上する。
- あるべき姿：
 - 製品機能と、プレス成形における鋼板の挙動を把握し、CAD/CAMならではの微小かつ安定した数段階クリアランスを設定し、製品精度向上とプレス成形性の飛躍的な向上を図る。
 - NC加工時における切削工具の逃げ、摩擦を勘案し、非重要面のクリアランスを、積極的に大きくし、型合せ作業を激減させる。
- 目標効果：1) 大巾なコストダウン、リードタイムの短縮
型合せ作業の激減とトライ工数 (回数) 及び補正工数の削減
- 品質向上
重要面、非重要面に対し、メリハリあるプレス加工を精度向上
- 波及効果 (プレス成形性の向上により)
鋼板のグレードダウン、プレス塗油の廃止、金型表面処理費の削減
- 新技術

★プレス成形における鋼板のキレツ、ネックは、R部で発生するが、その原因の大半は、上下型のクリアランス不良 (手仕上等による部分的狭小) である。決して、パネルの立壁部、傾斜面に型当たりがなくてはならない。
- なすべきテーマ：緩壁部クリアランス保証のために、30度アタッチメント加工

図7 型クリアランスの多段化

(プレス金型) プレス成形 (鋼板) に優しい
高品質なCADフルフィレット付け

- 問題点の発端：CADによるフルフィレット付けの価値認識に、問題点がある。
 - 「フルフィレットの工数より、仕上げのR仕上げ工数が少ない。」
CADによるフルフィレット作業は、コストUPだ!
「CADで時間をかけフルフィレットするより、仕上げがいるのだから数人でワーッとやる方が、日程短縮になる。」
こうした考え方が、依然として金型づくりの中に残っている。しかしこの様な狭義な考え方がある限り、真のコストダウン、リードタイム短縮は望めない。
・仕上げによるR付けは、指定R通りか、多角形や面取状のRになっていないか。
・R/L対称製品、R/L製品の金型の各Rは、すべて正しく対称Rになっているか。
・トライにおいて、キレツ、ネックの発生、R部のスベリ込み量は、左右同じか。
～2) 「フィレット付けの技量は、製品図、R指示図に忠実をもって良しとする。」
この考え方は、ベターであっても、ベストではない。R部はプレス成形のキーポイントである。フィレット付けの技量は、プレス成形を熟知して完成する。
- あるべき姿：
 - プレス成形の生命線であるR付けを、バラツキの多い仕上げ作業から、CADフルフィレット付けに置換し、トータルコストダウン、リードタイム短縮を狙う。
 - 鋼板のもつ塑性変形を最大限引き出し、プレス成形性を大巾に向上させる。
 - 製品R、絞りRの設定ノウハウを、アナログ作業結果でなくデジタルに集積する。
- 目標効果：1) 大巾なコストダウン、リードタイムの短縮
無駄なトライを省き、トライ工数 (回数) 及び補正工数の削減。
☆ R/L対称製品のキレツ、ネック、R部のスベリ込み量の左右完全一致。
2) 品質向上=左右寸法差のないパネルを出し、車づくりの品質向上。
- 新技術

完全なフルフィレット プレス成形に優しいフィレット
- なすべきテーマ：1) プレス機械 (ダイクッション等) の精度維持向上。
2) 「CLIMB NCD 新技術情報 NO. 2」の完全実施。

図8 成形に優しいフルフィレットR

のみ、といった体制を作り上げることが急務である。

2) 成形ノウハウ、製品機能を折り込んだCAD/CAMデータの創成

金型づくりの原点は良質な製品づくりにある。いくら精度の良い金型を作ったとしても、その成形過程で求められる諸条件や、製品が必要とする機能を作りだせなければ、その金型には価値がない。

プレス金型のドロー (絞り) 型では、使用される素材板厚が一定 (例0.7mm) であっても、成形される過程では伸び縮みによる板厚変化がある。これを巧みに吸収し素材が挙動しやすい金型でなければならない。いわゆる成形に優しい型クリアランスの多段化である (図7参照)。

絞りR、製品Rにしても、図面に記載された画一的なRでなく、き裂等の発生する部位は成形に優しいRに置き換える必要がある (図8参照)。

過去こうしたテーマは、すべてトライ部門の熟練者たちに委ねる仕組みになっていた。しかしそれではトライレスは永遠にできない。このトライ熟練者たちの経験と腕を数値に置き換え、CAD/CAMデータの中に折り込んでゆきたい。

またすべての製品には固有の機能がある。その機能を活

かすデータでもありたい。構造製品であれば接合部等の重要面と一般構造の非重要面とに区分できる。そうであればCAD/CAMデータにはこの重要面の精度を向上させる対策が必要となる。重要面にはしわ、ひずみを起こさない、また加圧を強くして形状凍結性を良くする、こうした事前に手を打つ金型づくりこそが、真のトライレスへの道である。

3) CAEによる成形不良、品質不良の事前対策

CAEに関しては本特集内で前川教授 (大阪産業大) が書かれているので詳細は割愛したい。

ただCAE (成形シミュレーション) の必要性が、早くから叫ばれている割にはその展開は緩やかである。CAEのソフト、ハードが高価過ぎるとの問題点もある。けれどももっと身近な問題点は、CAEで正確な結果を求めるためにはインプットするCADデータが、前述のごとく完全なサーフェースモデル (フルフィレット付き) でなければならない。しかし現実には、そうしたCADデータをCAEの実施段階で準備できない、すなわちこのタイミングずれを容易にカバーしきれない状況下にあるようだ。

また正しいCAEは、CAD面を用いるのか、CAM加工面を用いるべきなのか、といった議論もある。現在弊社で

図9 CAD/CAM データ製作システム

は同一製品でこの二つのデータを用い、CAEの結果を比較分析しているが、ある成形部位では相当の差異があることを念のために述べたい。

図9は弊社（CAD/CAM データ製作専門会社）における仕事のシステムである。中央に基本の仕事の流れ、左側にそれぞれの仕事を支える各種ノウハウ（新技術情報）、右側に「成形シミュレーション、精度シミュレーション、切削シミュレーション」等のバーチャルトライを品質保証、顧客へのサービスとして行っている。

そしてこのシステムから創成される CAD/CAM データが、金型づくりにおける仕上げレス、トライレスに結び付くように願っている。

6. お わ り に

「型のトライレス化」は口でいうよりはるかに難しい。私自身としては完全仕上げレスを背景に、「初回トライ→部分補正→確認トライ（合格）」で良いと思う。いずれにしても弊社がデータづくりを本業にしているため、トライレスへの切り口が型精度とCAD/CAM データ中心になった。もっと別の切り口もあると思うのでその点はお詫びしたい。

しかし本説がトライレスへの正道であるとの思いは強い。