MEMSパッケージングの設計製造*

江刺正喜**

Design and Fabrication of MEMS Packaging / Masayoshi ESASHI

Key words: MEMS, packaging, electrical feedthrough, array MEMS, data storage

1. はじめに

MEMS(Micro Electro-Mechanical Systems; 微小電気機械システム)は、電子回路だけでなくセンサやアクチュエータのような異なる要素をシリコン基板上などに集積化したもので、小形でありながら複雑で高度な働きをする。半導体集積回路の製造技術を基本にし、電子、機械、光、材料などの多様な技術を融合した「マイクロマシニング」と呼ばれる微細加工技術で製作され、情報通信(通信用光スイッチなど)、自動車・家電(ジャイロなど)、産業機械(LSIプロローバなど)、医学・バイオ(カテーテルなど)、環境・防災(赤外線センサなど)のような広い分野で、高付加価値の基幹部品として使われる。「マイクロマシニング」では、マスクパターンを光で一括転写するフォトリソレーションを基本に、シリコンを深くエッチングする技術や陽極接合と呼ばれるガラスと接合する技術などで、ある程度立体的な微細加工を行い、多数の小さな要素からなる複雑なシステムを実現する。

パッケージングがコストや信頼性の点から重要であり、以下ではウエハレベルでのチップサイズパッケージング、およびアレイ MEMS と回路を接続する高密度ガラス貫通配線を中心に関連する話題を具体例で紹介する。

2. ウエハレベルパッケージング

通常の半導体集積回路の生産では、多数のチップをウエハ上に一括で製造するウエハプロセスの後、ダイシングで各チップに分離し、1 個ずつチップを自動化ラインで組み立てる後工程が行なわれる。集積回路の場合は、設計が異なっても後工程を共通化できる。これに対し MEMS の場

合は、多様で後工程を共通化できないため、多品種少量の場合に後工程の設備を導入すると採算が合わなくなる。またチップ内に壊れ易い構造を持つために、ダイシング工程の前に封止しておく必要がある。このため図1のようにウエハプロセスで貫通配線を形成したガラスに、シリコンを陽極接合封止してダイシングし、チップサイズの組立てられた状態に一括で製作するウエハレベルパッケージングが有効である¹⁾。MEMS のテストは電気的なものではないため、ウエハ状態でプローバテストだけでは済まない。例えば加速度センサなどの場合、機械的に動かしてみる必要があるが、プローバ下で機械的に動かすのは難しいためパッケージングしてからテストすることになり、不良品はパッケージごと廃棄せざるをえなくなる。このため、チップを入れるパッケージを必要としないウエハレベルパッケージングが、テストの点からも重要である。なおウエハ状態でのテストを可能にするには、内部に静電アクチュエータなどを内蔵して自己テスト機能を持たせることも考えられる。

図1 ウエハレベルパッケージング

* 原稿受付 平成 16 年 6 月 18 日

** 正 会 員 東北大学未来科学技術共同研究センター(仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-01)

江刺正喜

1976 年東北大学大学院博士課程(電子工学)修了(工学博士)。同年より東北大学工学部助手、1981 年助教授、1990 年より教授となり現在に至る。半導体センサ、マイクロマシニングによる集積化システム、MEMS の研究に従事。

図2 MEMS リレーの構造、チップ

また微細構造では、接触すると張り付いてしまうことがあるが、これでは表面の水分子どうしの結合が問題になる。表面を撥水性にしたり、突起を付けたりする対策が行われるが、このためにも気密封止は重要である。

このようにして内部に容量検出回路を集積化した集積化容量型圧力センサなどが製作されている²⁾。このウエハレベルパッケージングに用いられる陽極接合による内部の集積回路への影響なども研究されている³⁾。

陽極接合で封止して真空の空洞を作る場合には、陽極接合時に接合界面でガラスが分解して発生する酸素ガスが問題になる。これを吸収して内部を真空にするためには、空洞内にガスを吸収する非蒸発型ゲッターを入れる必要がある⁴⁾。各空洞にゲッターを1つずつ入れるのではなくて、陽極接合するガラスの表面にゲッター材料を印刷しておく、ウエハ状態で一括形成することもできる。この真空封止はダイアフラム真空計のほか、振動ジャイロや赤外線センサなどに使用している。なお加速度センサの場合などでは、内部にあるバネで支えた重りが臨界制動するような、最適な圧力で封止する必要がある。これにはゲッターに吸収されないアルゴンガスなどを入れて封止することが行われる。

ウエハレベルパッケージングでは、図1のようにガラスとシリコンを陽極接合する方法だけでなく、可動部だけを封止する方法もある。犠牲層エッチングと呼ばれる方法で

図3 静電浮上回転ジャイロ(ディスク型)

犠牲層を除去して空洞を作り、穴をCVDで埋める方法、あるいは低融点のフリットガラスを用いて蓋のウエハを接合してダイシングする方法などがある。このようにすれば、集積回路の組立に用いられる標準的な方法でプラスチックモールドすることもできる。

2.1 MEMS リレー

ガラス貫通配線は、高周波特性の良さや封止特性の良さを活かすこともできる。通電加熱によって動くバイメタル構造で接点を導通させる、高周波用MEMSリレーを製作した⁵⁾。図2にその構造を示すが、ガラスに形成した貫通配線を用いウエハプロセスパッケージングされている。チップサイズに小さく作ることができ、20 GHzまでの高周波信号を扱うことができた⁶⁾。また接点はスプリング構造にしているため、多数の点で接触させ接点抵抗を小さくでき、貼り付きなども無く 10^7 サイクル以上と長寿命である。MEMSリレーでは接点にかかる力が小さいため、接点抵抗を小さくするには表面に酸化膜などができない金を用いるが、表面の汚れなどに敏感なため、接合時のガス放出などが無い陽極接合によって接合することが有効である。

2.2 静電浮上による加速度センサと回転ジャイロ

静電容量で位置を検出し、電圧を印加して静電引力で浮上させることができる。この技術により、自律的に移動する機械などのナビゲーションのような目的で、静電浮上マイクロモータによる回転ジャイロを(株)トキメックと共同で開発した⁷⁾。図3は上下のパイレックスガラスによって挟まれた内部の真空中で、円板(ディスク)が静電浮上して回転するもので、空気による粘性摩擦を避けるため内部は非蒸発ゲッターを入れ、高真空にしている。制御電極とロータの間の静電容量により、位置を検出しながら電極に電圧を印加してロータを静電力で浮上させており、2軸廻りの回転と同時に3方向の加速度成分が高精度に検出できる。

駆動電圧を15 V以下にするため、厚さ150 μm 、幅300 μm で直径4 mmのシリコンリングが、上下1.5 μm 横5 μm の間隔で静電引力により拘束され12,000 rpmで回転するものが開発された(MESAG: Micro Electrostatically Suspended Accelerometer Gyro)。ジャイロや加速度センサとしての分解能は0.05 deg/sと0.7 mGを持つ。

3. 高密度ガラス貫通配線

アレイ構造のMEMSには回路が必要である。例えばDMD(Digital Micromirror Device)と呼ばれる、テキサスインスツルメンツ社で作られたビデオプロジェクタ用のチ

図4 マルチプローブデータストレージの構造と
ダイヤモンドによるヒータプローブアレイ

ップでは、可動鏡とその駆動回路が 100 万個ほど集積化されている。このようなモノリシック化したいわば SOP (System On Chip) MEMS は有効ではあるが、製作は容易でない。これに対して MEMS と集積回路を別々に作って接続する SIP (System In Package) MEMS 方法も考えられ、これを実現するため、パイレックスガラスに貫通した配線を高密度に形成する研究を行っている。高密度ガラス貫通配線は、フェムト秒レーザなどを用いて開けたガラスの孔をめっきによる金属で埋めて作ることができる⁸⁾。反応性イオンエッチング (RIE) を用いると多数一括でガラスに細かい孔を開けることができるが、エッチング速度は $0.5 \mu\text{m}/\text{分}$ と遅いため、厚いガラス基板に深い孔を開けるには長時間かかる。一方、大口径ウエハの場合にはハンドリング時に割れないようある程度の厚さが必要であり、ガラスの貫通孔開けは困難になる。このため大口径ウエハのプロセスに対応する貫通配線形成工程を開発した⁹⁾。反応性イオンエッチング (RIE) で途中まで孔開けした厚いガラスを支持基板に貼り付けて研磨し、接合後支持基板を外す。ガラスは Ge を堆積した溝付支持基板に貼り付け、溝に過酸化水素水のエッチング液が入って間の Ge を除去することにより、支持基板を外すことができる。

3.1 マルチプローブデータストレージシステム

次世代の高密度記録装置として、多数のプローブで同時に記録・読出を行うマルチプローブデータストレージを開発している¹⁰⁾。その構造を図 4 に示す。小さなヒータなどを持つプローブがガラス基板上に多数 (32×32) 配列されており、並列で高速に記録・読出を行う。それぞれのプローブからの配線はガラス裏面に取付けた信号検出用集積回路に接続されており、このためガラスに形成した貫通

(a) 導電性ポリマー(ポリアニリン)への記録

(b) ダイヤモンドプローブによる強誘電体記録

図5 マルチプローブデータストレージの記録例

図6 PZT 板に形成したモノリシック XY (6 軸) ステージ

配線を用いている。図 4 にはダイヤモンドによるヒータプローブアレイを示してある。これでは、シリコンの結晶異方性エッチングで形成した V 形の凹みを鋳型としてこれにダイヤモンドを堆積し、自己支持薄膜のヒータにピラミッド状の尖がりの付いた構造を製作してある。

図 5(a) は導電性ポリマーであるポリアニリンの薄膜に通電して記録したもので、これによる導電性の変化を読出しに用いている¹¹⁾。(b) のように強誘電体への記録も行っている¹²⁾。これではダイヤモンドプローブを用いて電気的に分極を生じさせて書き込み、誘電率の非線形効果を用いて読み出している。

図7 並列電子線描画装置と静電レンズ付電界放射電子源の写真

このマルチプローブデータストレージでは、プローブのピッチに相当する距離(100 μm)だけ記録媒体を2次元的に動かすXYステージを必要とする。図6はこの目的で開発したモノリシックXY(6軸)ステージである¹³⁾。圧電材料であるPZTのセラミック基板に多層圧電アクチュエータとステージ・変位拡大機構が一体形成されている。ダイシングで形成したPZT板の溝をめっきによる金属で埋め、1つおきに電氣的接続を行うことによって多層圧電アクチュエータを形成した。この後フェムト秒レーザによって切り抜き、運動機構を製作している。PZT基板の両面に多層圧電アクチュエータを形成してバイモルフのように反らせることで、上下(Z)方向をはじめ6軸に駆動することもできる。

3.2 並列電子線描画装置用の静電レンズ付電界放射電子源アレイ

サブ0.1 μm で多品種のシステムLSIを生産するには、高スループットのマスクレス電子線描画装置が必要とされている。これを目指して図7に示すような、電子源と静電レンズを並べた並列電子線描画装置をMEMS技術で開発している¹⁴⁾。これはまた、電子線によって非接触で同時に記録・読出を行うマルチプローブデータストレージにも用いることができる。このシステムでも、駆動用集積回路に接続するための高密度ガラス貫通配線や、ステージを電子源の間隔だけ移動させる図6のモノリシックXY(6軸)ステージが重要な役割を果たす。図7の並列電子線描画装置は、電界放射電子源に引き出し用ゲート電極および集束用静電レンズを、2次元的に配列してある。電界放射電子源は電子を放出し易い材料による細い先端部を持つ構造であり、カーボンナノチューブを選択成長させて製作してい

図8 カarbonナノチューブ付きマイクロ電子源への水素の効果
(電界放射電子電流におけるノイズ)

る。電子源となる先端部を触媒となるニッケルや鉄で形成しておき、基板に負電圧を印加しながらホットフィラメントCVD装置でカーボンナノチューブを形成した。カーボンナノチューブを用いることにより、100 V程の低電圧での電子放射が可能になると同時に長寿命化できる。またカーボンナノチューブ表面に水素を付けると電子が放出され易くなり、図8に示すように電子電流の雑音を減らすことができる¹⁴⁾。

4. おわりに

半導体製造技術は大量生産に適しているが、MEMS製品は多品種・少量で採算が合わず、投資が短期間で回収できないために、研究開発しても製品化できない場合が多い。しかしMEMSで主要部品さえ供給できれば、既存の技術と組合せ新規性のある製品を作れ、少量生産のニーズに応えていけば、予想以上に大きなビジネスが成長することも期待できる。我が国の持つ多様な技術を組合わせたハイテク多品種少量生産は日本の生きる道の1つであるが、これには研究開発の効率化が大切で、大学なども情報提供に貢献する必要がある。

参考文献

- 1) M.Esashi: Encapsulated Micro Mechanical Sensors, Microsystem Technologies **1**, 1, (1994) 2.
- 2) 松本佳宣, 江刺正喜: 絶対圧用集積化容量型圧力センサ, 電子情報通信学会論文誌C-II, J75-C-II, 1, (1992) 451.
- 3) 白井稔人, 江刺正喜: 陽極接合による回路損傷, 電気学会センサ技術研究会, ST-92-7, (1992-11) 9.
- 4) 江刺正喜: マイクロセンサの真空パッケージング技術, 電気学会部門誌, 120-E, 6, (2000) 310.
- 5) Y.Liu et.al.: A Thermomechanical Relay with Microspring Contact Array, Proceedings MEMS 2001, (2001-1) 220.
- 6) 中村陽登ほか: RF MEMS スイッチの開発, Advantest Technical Report, **22**, (2004) 9.
- 7) T.Murakoshi et.al.: Electrostatically Levitated Ring-Shaped Rotational-Gyro/Accelerometer, Jpn. J. Appl. Phys., **42**, Part1, 4B, (2003) 2468.
- 8) X.Li et.al.: Endpoint Detectable Copper Through-hole Plating for the Fabrication of Glass with Electrical Feed-throughs, Pacific Rim Workshop on Transducers and Micro/Nano Technologies, (2002-7) 139.
- 9) X.Li et.al.: Large-Diameter Wafer Process of Array-MEMS with

- Electrical Interconnection through a Thin Glass Wafer, Proc. of the 20th Sensor Symposium, (2003-7) 425.
- 10) D.W.Lee et.al.: Microprobe Array with Electrical Interconnection for Thermal Imaging and Data Storage, J. of Microelectromechanical Systems, **11**, 3, (2002) 215.
 - 11) T.Ono, S.Yoshida and M.Esashi: Electrical Modification of a Conductive Polymer Using a Scanning Probe Microscope, Nanotechnology, **14**, (2003) 1051.
 - 12) H.Takahashi, T.Ono, Y.Cho and M.Esashi: Diamond Probe for Ultra-High-Density Ferroelectric Data Storage Based on Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy, Proceedings MEMS 2004, (2004-1) 536.
 - 13) D.Y.Zhang et.al.: Piezoactuator-Integrated Monolithic Microstage with Six Degrees of Freedom, Digest of Technical Papers, Transducers'03, (2003-6) 1518.
 - 14) P.N.Minh, P.N.Hong, T.M.Cuong, T.Ono and M.Esashi: Utilization of Carbon Nanotube and Diamond for Electron Field Emission Devices, Proceedings MEMS 2004, (2004) 430.