研 究

ハイブリッド焼結法および普通焼結法により調製した低 Co 超微粒超硬合金の特性の相互比較

松野 恭司^{☆1}, 川上 優^{☆1}, 寺田 修^{☆1}, 林 宏爾^{☆2}^{☆1}富士ダイス(株), 〒257-0015 秦野市平沢 36-1.^{☆2}(財)金属系材料研究開発センター (JRCM), 〒105-0003 港区西新橋 1-5-11.

Mutual Comparison of Properties of Low Co Submicro-grained Hardmetals Prepared by Hybrid and Normal Sinterings

Kyoji Matsuno^{☆1}, Masaru Kawakami^{☆1}, Osamu Terada^{☆1} and Koji Hayashi^{☆2}^{☆1}Fuji Die Co. Ltd., 36-1 Hirasawa, Hadano 257-0015, Japan.^{☆2}The Japan Research and Development Center for Metals (JRCM), 1-5-11 Nishishinnbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan.

Received March 8, 2006

SYNOPSIS

The microstructures and properties of VC+Cr₃C₂ doped WC-2,4mass%Co submicro-grained hardmetals that were prepared from WC powder of 0.12μm by hybrid sintering (a combination method of directly electrifying hot-press sintering with normal sintering, i.e., external heating pressureless sintering) and normal sintering were investigated, following the previous study on 10mass%Co hardmetal.

The lowest densification sintering temperature for almost full density (≥99% of theoretical density) in hybrid sintering, e.g., for 2mass%Co alloy, was lower by 40 K than in normal sintering, which was larger than that (30 K) for 10mass%Co hardmetal. The minimum WC mean grain size and the maximum hardness HV of hybrid-sintered hardmetal were 0.19μm and 2650, respectively. These values were smaller and larger than those (0.22μm and 2460) of normal-sintered hardmetal, differing from 10mass%Co hardmetal. The fracture toughness (K_{IC}) at a definite hardness of hybrid hardmetal was superior with that of normal-sintered hardmetal in the same way as 10mass%Co hardmetal. Thus, it was concluded that hybrid sintering has merits in the densification sintering temperature, grain size, hardness and fracture toughness, compared with normal sintering, particularly for low Co hardmetals.

KEY WORDS

submicro-grained hardmetal, hybrid sintering, normal sintering, WC grain size, densification

1 緒 言

WC-Co基超硬合金は、各種工具や金型用材料として多用されている。この理由は、種々の材料の中でも高剛性、高硬度、高耐摩耗性および高靱性を兼備するためであるが、次世代のインクジェットノズルヘッドや多心光コネクタなどの高精密成形用金型に使用できる超微粒超硬合金については、一層の高硬度化と高耐摩耗化を目指して、現状の平均粒度0.5μmよりも微粒なものの開発が強く期待されている^{1,2)}。

より微粒組織のものを得るためには、(1)原料のWC粉として微粒なものをを用いると共に粒成長抑制剤を添加することの他に、(2)圧粉体の焼結において、圧力を加えることにより、より低温、短時間で緻密化させ、WC粒成長を出来るだけ抑制することが有効であると一般に思われている。

著者らは、すでにWC-0.9mass%Cr₃C₂-0.5mass%VC-10mass%

Co合金についてハイブリッド焼結法(直接通電加熱加圧と普通焼結法すなわち外部加熱無加圧焼結法とを組合せた焼結法)によって調製し、諸特性を普通焼結法によって調製した合金の特性と比較検討した³⁾。その結果、焼結体の相対密度がほぼ飽和(99%以上)する焼結温度は、ハイブリッド焼結法では1543 Kであり、普通焼結法を用いた場合の値(1573 K)に比べて約30 K低かったが、WC平均粒度の最小値と硬さHVの最高値は、両者間で差がほとんど無かった(両方法ともそれぞれ0.16μm, 2170 HV)。これは、粒成長が著しく抑制されると共に緻密化最低温度が両焼結法間で大差ないことによると思われる。

本研究では、10mass%Co合金よりも高硬度、高耐摩耗性、高剛性である低Co量⁴⁾の2および4mass%Co合金について、両焼結法によって調製した2種の焼結体間で組織と性質を比較検討した。

2 試料調製および実験方法

原料として WC (平均粒度 $0.12\mu\text{m}$: ㈱アライドマテリアル製), Cr_3C_2 ($1.3\mu\text{m}$), VC ($0.8\mu\text{m}$), Co ($0.7\mu\text{m}$) などを用い, WC + Cr_3C_2 + VC + 2.4mass% Co 合金を調製した. ここで, Cr_3C_2 と VC の Co 量に対する量比は, 既報³⁾の 10mass% Co 合金の場合と同じとした. すなわち WC + 0.18mass% Cr_3C_2 + 0.1mass% VC + 2mass% Co および WC + 0.36mass% Cr_3C_2 + 0.2mass% VC + 4mass% Co の組成に配合し, 湿式ボールミル後, 真空乾燥し, 混合粉末を得た. 合金の炭素量は, 健全相域の中炭素となるように配合した. 2種の混合粉末の SEM 組織例を Fig.1 に示す. 試料の作製法は既報³⁾と同様とした. すなわち, ハイブリッド焼結には, ㈱石川島岩国製作所 (IHI) 製のハイブリッド焼結炉を用いた. カーボン製ダイ中の外径 $100\times$ 内径 $50\times$ 高さ 100mm のキャビティ内へ混合粉末を充填し, 直径が 49.5mm のカーボン製パンチをキャビティ上部へ装填した後, 焼結時加圧力を 40MPa として 0.1Pa の真空中で $1533\sim 1633\text{K}-0.9\text{ks}$ の条件で焼結した. 普通焼結法においては, 98MPa の下でプレス成形して $11\times 6\times 31.5\text{mm}$ の圧粉体を作り, 同じく 0.1Pa の真空中で $1553\sim 1633\text{K}-0.9\text{ks}$ の条件で焼結した. 昇温と降温の速度は両焼結法についていずれも 5K/s とした. なお, 本試料の WC- Cr_3C_2 -VC-Co 合金の液相出現温度は, WC- Cr_3C_2 -Co 合金⁵⁾と WC-VC-Co 合金⁶⁾における液相出現温度から見積ると, $1520\text{K}\sim 1550\text{K}$ の範囲にあると推察された³⁾.

得られた焼結体について, 既報³⁾と同様に, 研磨面の光顕組織, 試片の相対密度, 研磨・食刻面の SEM 組織, WC 平均粒度 (Fullmann 法)⁷⁾, 硬さ (HV98N) および破壊靱性値 (K_{IC})⁸⁾ を T_s との関係で調べ, 結果を両焼結法で比較検討した.

3 実験結果および考察

Fig.2 に, ハイブリッド焼結体および普通焼結体について相対密度と T_s との関係を示す. 相対密度がほぼ飽和 (99% 以上)

Fig.1 SEM micrographs of starting mixed powders with composition indicated under the photographs ($\times 50,000$).

した緻密化最低温度は, 2mass% Co 合金の場合, ハイブリッド焼結法では 1553K であり, 普通焼結法の 1593K に比べて約 40K 低かった. 4mass% Co 合金の場合, ハイブリッド焼結法では 1543K であり, 普通焼結法の 1573K に比べて約 30K 低かった.

Fig.3 に, 両焼結法における上記の緻密化最低温度と Co 量との関係を既報³⁾の 10mass% Co 合金の結果とともに示す. 同図には, 後述の最小 WC 平均粒度および最大合金硬さも併示した. 2mass% Co 合金における緻密化最低焼結温度の両焼結法間での差 40K は, 10mass% Co 合金での温度差 30K ³⁾ に比べ 10K ほど大である. これは, ハイブリッド焼結法では焼結時に加圧していることにより, 緻密化に対して普通焼結法における固相拡散や毛細管流動・粒子再配列の他に塑性流動や

Fig.2 Effect of sintering temperature (T_s) on relative density of sintered compact for hybrid and normal sinterings.

Fig.3 Effect of Co content on lowest densification sintering temperature, WC mean grain size and hardness (HV98N) for hybrid and normal sinterings.

WC粒間りが加わるが、極めて低Co合金ではWC粒間りの寄与が大きくなるためであると考えられた。

T_s が 1533 ~ 1633 K の焼結体の光学顕微鏡組織例 ($\times 1000 \times 0.5$) を Fig.4 に示す。両焼結体とも、2 および 4 mass% Co 合金のいずれにも、上記の相対密度に対応して低温側ではポア ($0.2 \mu\text{m}$ 以下) が認められた。1613 K 以上の高温側では 2 mass% Co 合金のハイブリッド焼結体には、1593 K 以下では認められなかった遊離炭素 (粒状) が観察された。これは、(1) ハイブ

リッド焼結体においては、黒鉛型内で加圧焼結するため型から若干の浸炭がある³⁾ こと、および (2) 2 mass% Co 合金では健全相域が狭い (健全相域の炭素量幅は、Co 量に比例する⁴⁾) ことに因ると考えられた。

Fig.5 に両焼結体の緻密化最低温度での破面の SEM 組織例を示し、Fig.6 に食刻面の SEM 組織から求めた WC 平均粒度と T_s との関係を示す。最小 WC 平均粒度は、2 mass% Co 合金の場合、ハイブリッド焼結体と普通焼結体でそれぞれ約 0.19

Fig.4 Optical microstructures of polished surface of specimens prepared by hybrid and normal sinterings. Black dots were thought to be micro-pores in compacts sintered at 1533 K ~ 1573 K, and free carbon phase in compacts sintered at 1613 K ~ 1633 K ($\times 1,000 \times 0.5$).

Fig.5 SEM microstructures of fracture surface of almost completely densified specimens prepared by hybrid and normal sinterings ($\times 50,000$).

Fig. 6 Effect of T_s on WC mean grain size for hybrid and normal sinterings.

μm と $0.22\mu\text{m}$ であった。4mass%Co合金の場合、両焼結体でそれぞれ約 $0.18\mu\text{m}$ と $0.21\mu\text{m}$ であった。すなわち、WC平均粒度が10mass%Co合金の場合では両焼結体で差がなかった(Fig.2を参照)のに対し、2および4mass%Co合金の場合は、ハイブリッド焼結体は普通焼結体よりも微粒組織となった。そして両焼結体とも2mass%Co合金は4mass%Co合金よりも粗粒であり、4mass%Co合金は10mass%Co合金より粗粒であった。すなわち、低Co量合金ほど粗粒となった。

上記のように、10mass%Co合金と異なり低Co合金では普通焼結体と比べてハイブリッド焼結体の方が微粒組織となったが、この原因としては以下の2点が考えられた。その一つは、Co量に対する Cr_3C_2 とVCの量比を、10mass%Co合金の場合と同じにしたことにより、Co量を減少させると Cr_3C_2 とVCの添加量が減少することから、それらの粒子数密度が減少したため粒成長抑制効果が小となったことに起因すると考えられた。すなわち、低Co量合金では10mass%Co合金の場合よりも粒成長抑制効果が弱くなったために、緻密化温度が10mass%Co合金の場合とほぼ同様の30–40Kであったにもかかわらず、温度差に基づいて普通焼結法ではハイブリッド焼結法よりも顕著に粒成長したためと考えられた。いま一つは、Fig.7の模式図に示すように、WCの焼結時のオストワルド粒成長⁹⁾(WC小粒子のCo液相中への溶解→Co液相中でのWC溶質のWC大粒子へ向かっての拡散→WC大粒子上への析出)において、(1)普通焼結法の場合は、液相となったCo相はWC粒子とWC粒子の間にも分散している¹⁰⁾ため、WC大粒子上へのWC溶質の析出は、WC/Co界面においてほぼ均等に起こる、(2)一方、ハイブリッド焼結法では、焼結中一軸加圧しているためWC粒間近りが加わり隣接WC粒子の平面が互いに接触してCo液相の無いWC/WC接着面となっており、WC溶質の析出は同接着面では起こらないため、普通焼結体と比べてハイブリッド焼結体の方が微粒組織になったと考えられた。

Fig.8に両焼結体の硬さと T_s との関係を示す。ハイブリッド焼結体では、焼結加圧方向に平行面と垂直面の二つの面で測定したが、いずれもほぼ同じ硬さであったことから、平行面

Fig. 7 Schematic illustration for one explanation on the phenomenon that WC mean grain size in hybrid sintering was smaller than in normal sintering. In hybrid sintering, the area of WC/Co interface where WC solute in Co liquid phase precipitates is smaller due to direct WC/WC generation caused by pressing during sintering, resulting in smaller precipitation amount.

Fig. 8 Effect of T_s on hardness (HV98N) for hybrid and normal sinterings.

での値のみを示した。最大の硬さは、一般に緻密化最低温度で得られた。すなわち、2mass%Co合金の場合、ハイブリッド焼結体では1553 Kで最大の約2560 HVの値を、普通焼結体ではハイブリッド焼結体よりも40 K高い1593 K(相対密度が飽和した温度)で最大の約2460 HVの値を示した。4mass%Co合金の場合、ハイブリッド焼結法では1553 Kで最大の約2530 HVの値を、普通焼結体では、1613 Kで最大の約2430 HVの値を示した。すなわち、2および4mass%Co合金の場合、10mass%Co合金の場合(Fig.2)と異なり、ハイブリッド焼結法に

よって普通焼結法よりも高硬度の合金が得られた。これは、既述のWC粒度差に起因することは明らかである。なお、上記のように1613 K以上で得られた2mass%Coのハイブリッド焼結体には、型およびパンチからの浸炭によって生じた粒状の遊離炭素が観察されたが、10mass%Co合金の場合と異なり、硬さへの影響はほとんどなかった。これは、硬さに対してはCo結合相の粒子分散硬化とWCスケルトン自身の硬さが寄与するが、低Co合金となるほどWC/WC接着度が大きくなる¹¹⁾ため後者のWCスケルトン自身の硬さの寄与が大きくなるためと思われる。この考察においては、Co結合相の粒子分散硬化に対してはCo結合相の平均自由行路(厚さ)と分散粒子/Co相界面強さが関与するが、WC/Co界面強さに比べて遊離炭素/Co相界面強さの方が弱い³⁾と仮定した。

Fig.9に両焼結体の破壊靱性値 K_{IC} と T_s との関係を示す。緻密な焼結体の最高 K_{IC} は、2mass%Co合金の場合、ハイブリッドおよび普通焼結体でそれぞれ7.5および5.9 MPa $m^{1/2}$ であった。4mass%Co合金の場合、両焼結体でそれぞれ8.0および7.0 MPa $m^{1/2}$ であった。また、緻密化した焼結体での同一硬さの下での平均破壊靱性 K_{IC} は、Fig.10に示すように、いずれのCo量でも普通焼結体に比べてハイブリッド焼結体の方が高かった。

Fig.9 Effect of T_s on fracture toughness (K_{IC}) for hybrid and normal sinterings.

Fig.10 Relation between K_{IC} and HV for hybrid and normal sinterings.

このように、 K_{IC} がいずれのCo量でも普通焼結体に比べてハイブリッド焼結体の方が高かったことについては、以下のような機構が考えられた。既報³⁾のFig.5の一部をFig.11に示すように、ハイブリッド焼結体では2, 4mass%Co合金の場合も10mass%Co合金の場合³⁾と同様にCoプールが生じていると考えられる。そこで、クラックの伝播は、普通焼結体では主としてWC/WCおよびWC/Co界面に沿って起こるが、ハイブリッド焼結体では、それらの他に高靱性のCoプール中でも起こり得るため、クラック先端が丸みを帯びることから伝播が起こりにくくなり、従って K_{IC} が大となったと考えられた。

以上要するに、ハイブリッド焼結法は普通焼結法に比べて、特に低Co合金において、緻密化温度が低減出来ると共に微小WC平均粒度、高硬度、高破壊靱性の焼結体が得られることに利点があると判断された。合金の抗折力については、破壊の起源との関連で今後詳細に検討する予定である。

4 結 論

既報の10mass%Co合金の研究に引き続き、粒成長抑制剤としてVCと Cr_3C_2 を微量添加した2および4mass%Coの低Co合金を、原料WC粉として平均粒度0.12 μm のものをを用い、ハイブリッド焼結法(加圧力は40 MPa)および普通焼結法によって、焼結温度1533~1633 K、時間0.9 ksの条件で調製し、両焼結体の組織と性質を相互に比較検討した結果、以下のことが分かった。

- (1) 緻密化最低焼結温度(相対密度が理論密度の99%以上となる温度)は、2mass%Co合金の場合ハイブリッドおよび普通焼結法ではそれぞれ1553 Kおよび1593 Kであり(差は40 K)、4mass%Co合金の場合は両焼結法でそれぞれ1543 Kおよび1573 K(差は約30 K)であった。2mass%Co

Fig.11 Schematic illustrations for explaining the difference in crack propagation between hybrid and normal sinterings. In hybrid sintering, Co liquid phase hardly penetrates into WC/WC interface perpendicular to hot press direction differing from in normal sintering, probably resulting in the generation of tiny Co pools. Then, crack propagation is prevented at Co pools in compact prepared by hybrid sintering, leading to higher K_{IC} .

合金における差は既報の 10mass%Co 合金における差 (約 30 K) に比べて若干大であった。

- (2) 緻密焼結体における最小 WC 平均粒度は, 2mass%Co 合金の場合ハイブリッドおよび普通焼結法ではそれぞれ約 $0.19\mu\text{m}$ および $0.22\mu\text{m}$ であった。4mass%Co 合金の場合両焼結体でそれぞれ約 $0.18\mu\text{m}$ および $0.21\mu\text{m}$ であった。10mass%Co 合金の場合では, WC 平均粒度が両焼結体で差がなかったのに対し, 2 および 4mass%Co 合金の場合は, ハイブリッド焼結体によって普通焼結体よりも微粒組織を得ることができた。
- (3) 上記の WC 平均粒度の結果に対応し, 緻密焼結体の最大硬さは, 2mass%Co 合金の場合ハイブリッドおよび普通焼結体でそれぞれ 2560 HV および 2460 HV, 4mass%Co 合金の場合両焼結体でそれぞれ 2530 HV および 2430 HV であり, 10mass%Co 合金の場合と異なり, ハイブリッド焼結法によって普通焼結法よりも高硬度の合金が得られた。
- (4) 同一硬さの下での破壊靱性は, いずれの Co 量でも普通焼結体に比べてハイブリッド焼結体の方が高かった。
- (5) 以上要するに, 特に低 Co 合金においては, ハイブリッド焼結法は普通焼結法よりも, 緻密化温度, WC 平均粒度, 硬さおよび破壊靱性において有利であることが分かった。

謝 辞

本研究は, JRCM (金属系材料研究開発センター) と AIST (産業技術総合研究所) が NEDO (新エネルギー・産業技術総合開発機構) から受託したプロジェクト「精密部材成形用材料創製・加工プロセス技術」の一環として行ったものである。

文 献

- 1) JRCM Report: "2004 Year's Report of Development Project on Fusion Technology of Material and Mold Processing for High-Precision Component", JRCM, March, (2005)1-345.
- 2) M.Kiuchi and K.Hayashi: "Integrated Development of Materials and Processing Technology for High-precision Micro-components", Proceedings of the 16th International Plansee Seminar, Vol. 2. Reutte, Plansee AG, (2005)405-417.
- 3) K.Matsuno, M.Kawakami, O.Terada and K.Hayashi: "Microstructure and Property of Submicro-grained Hardmetal Sintered Compacts Prepared by Hybrid and Normal Sinterings", J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, 53(2006)160-165.
- 4) H.Suzuki: "Cemented Carbides and Sintering Hard Material", Maruzen, Tokyo, (1986)101, 135
- 5) A.Delance, J.M.Missiaen, C.H.Allibert, S.Lay and E.Pauty: "Effects of the C Potential and Cr Doping on the Densification of Alloys WC-Co", Proceedings of the 16th International Plansee Seminar, Vol. 2. Reutte, Plansee AG, (2005)642-652.
- 6) K.Frisk, S.Norgren, J.Zackrisson, A.Markstrom and B.Jansson: "Phase Equilibria in Cemented Carbide Based on C-Co-W with Nb, Ta, Ti and V Additions Using Thermodynamic Calculations", Proceedings of the 16th International Plansee Seminar, Vol. 2. Reutte, Plansee AG, (2005)184-197.
- 7) R.L.Fullman: "Measurement of Particle Size in Opaque Bodies", J. Metals, 5(1953)447-452.
- 8) JIS R 1607-1995.
- 9) K.Hayashi: "Engineering System for Fine Particles, Applied Technology 2", Fuji Technosystem, Tokyo, (2002)118-126.
- 10) M.Kawakami, O.Terada and K.Hayashi: "Segregation Layer of Grain Growth Inhibitor at WC/WC Interface in Submicro-grained Hardmetals", J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, (2006) submitted.
- 11) J.Gurland: Trans. AIME, 227(1963)1146.