研 究

TiC-TiN-Mo₂C-Cr₃C₂ 系複合セラミックス における Mo₂C の焼結性改善効果*

蜂 須 賀 武 治**

Takeji Hachisuka: Role of Molybdenum Carbide in Promoting Densification during Sintering of TiC-TiN-Mo₂C-Cr₃C₂ Ceramic Composite.

Addition of Mo₂C and TiN to TiC-Cr₃C₂ ceramic composite was tried to develop for cutting tool materials. The compacts of the powder mixture consisting of 70%TiC-15%TiN-7%Mo₂C-8%Cr₃C₂ were sintered at temperatures up to 1600°C for 2 hr in a vacuum of 10⁻¹ mmHg having feeble carburizing attribute.

The compacts showed distinguished sintering ability similar to liquid phase sintering of alloys. That is to say, the compacts attained complete densification by sintering at 1350°C.

Mo₂C was dissolved in TiC readily at temperatures below 1200°C, which resulted in the formation of (Ti · Mo) C solid solution. It was presumed that Mo₂C was dissolved in the form of ζ-MoC having NaCl type cubic lattice. It is likely that carbon content in the solid solution was substantially reduced due to the dissolution as MoC, because no metallic molybdenum was detected in the specimens in which Mo₂C was dissolved in TiC. It means the increment of carbon vacancy in the solid solution. This promotes dissolution of TiN into (Ti · Mo) C solid solution, which will play an important role as the main driving force of densification.

At 1350~1400°C, metallic impurities of iron group in the ceramic composite of about 0.8%, as well as that in TiC-Cr₃C₂ system, were fully dissolved into low-chromium carbides. (Received February 26, 1990)

I 結 言

Cr₃C₂ との複合化¹⁾によって, TiC の焼結性は本質的に改善される。その結果, TiC-Cr₃C₂ 系複合セラミックスは, 1600°C 以下の無加圧焼結で完全に緻密化する。同時に, 焼結過程で生成する低次 Cr 炭化物が金属不純物を固溶・吸収することによって, その影響を除去する。この両効果は, TiC-Cr₃C₂ 擬二元系における TiC への溶質物質が, CrC²⁾ であることに基づく。

他方, 本系複合セラミックスの抗折強度は約 55 kgf/mm² である¹⁾。この強度は, アルミナ系セラミックスより劣る。したがって, たとえば切削工具の開発にはさらに強靱化を必要とする。しかし粒成長が粒内破壊を誘起して強度低下をもたらす³⁾ため, 本複合系での強靱化は期待し難い。

一般に遷移金属の炭化物や窒化物は互いに固溶し易いが, 安定した共存も可能である。したがって, 他の炭化物あるいは窒化物との多元化は, 固溶強化あるいは分散強化の両面から, 強靱化の有力な手段として利用できる。この場合, 添加複合材の選択が重要な課題となる。

TiC-Cr₃C₂ 系では Cr₃C₂ の固溶反応が完全緻密化への

支配機構として機作するが, この場合, 不純物として混在する Mo および WC が TiC へ優先固溶する¹⁾。この事実は, 多元系化を想定する場合, きわめて重要な示唆を与える。すなわち, 六方晶炭化物 Mo₂C ならびに WC は古くから Cr₃C₂ に優る TiC への易固溶性³⁾が知られているが, 両金属の炭化物にも立方晶高温相^{4,5)}が存在する。この NaCl 型立方晶の存在は Mo および WC 優先固溶の妥当性, 換言すれば, Cr₃C₂ の場合と同様に, 立方晶炭化物が溶質物質として固溶する可能性を強く示唆する。

いずれにせよ, これらの易固溶性炭化物との多元系化は, 焼結性をさらに改善するであろう。これは, 強靱化の有力な手段となるものと期待される。この観点から, 切削工具開発のための強靱化手段として, Mo₂C 添加による多元系化を試みた。本研究では, TiC-Cr₃C₂ 系複合セラミックスに対する Mo₂C 添加に関し, 焼結性改善効果について追求した。

* 昭和61年9月本協会超硬合金分科会にて一部発表, 平成2年2月26日受理。

** 阙不二越, 〒930 富山市石金20番地。

II 試料および実験方法

既報¹⁾によれば、高 Cr_3C_2 試料の高温焼結試片では、低次 Cr 炭化物が TiC (δ 相)—実質的には TiC-CrC 固溶体—粒界にネット状に分布する。これは強靱化の阻害因子となるであろう。したがって、 Cr_3C_2 量は必要最小限に抑えることが望ましい。TiC- Cr_3C_2 系複合セラミックスにおける Cr_3C_2 量に関する必要条件には、緻密化完了までの固溶反応の継続と、金属不純物の完全な固溶・吸収が可能な低次 Cr 炭化物の生成、とが挙げられる。この両条件を充たすには、10%前後の添加を必要とする。

しかし、 δ 相への Mo_2C 優先固溶に伴う Cr_3C_2 固溶反応の遅滞²⁾、ならびに Mo_2C の焼結性改善効果を考慮すれば、固溶反応継続に必要な上記 Cr_3C_2 量は低減する。また低次 Cr 炭化物、たとえば Cr_{23}C_6 は鉄族金属と共存する形で Mo および W と固溶体を形成するが、Mo あるいは W の固溶は Cr_{23}C_6 の Fe 固溶限 (約 30 at%) を上昇する³⁾。この効果により、後者の必要条件でも Cr_3C_2 量の低減が可能となる。同時に、 Mo_2C 添加による Cr_3C_2 固溶反応の過大な遅滞を避ける配慮も必要であり、多量添加は望ましくない。

一方、TiC 基複合セラミックスでは、鋼の高速切削あるいは高硬度鋼切削における境界磨耗の改善に、TiN 添加が一般に有効⁴⁾である。この知見に基づいて、さらに TiN を添加することとした。TiN は TiC とは結晶 isomorphy であり、全率固溶する^{5,6)}。

これらの点を考慮し、試料の配合組成を wt% で 70%TiC-15%TiN-7% Mo_2C -8% Cr_3C_2 とした。この配合組成は、mol% では 78.51%TiC-16.25%TiN-2.28% Mo_2C -2.96% Cr_3C_2 となる。なお、配合組成の理論密度は 5.28 である。

試料の調製はつぎの方法で行った。Table 1 の市販粉末を所定の組成に 1 kg 配合し、ボールミルで 114 h 湿式混合した。混合工程で鉄族金属が混入し、混合粉末では Ni, Co, Fe 含有量がそれぞれ 0.42%, 0.239% および 0.148% となった。混合粉末は 2 tf/cm² (200 MPa) で抗折力試験片に加圧成形した。予備焼結体の炭素量は、配合組成からの算出値に対し 0.28% の減少を示した。

焼結にはカーボンブラックによるパッキング⁷⁾は行わず、試片を直接カーボントレイに乗せ、1600°C までの

所定温度にそれぞれ 2 h 保持した。試片を真空炉に装入後、高真空中に排気しながら 500°C に 0.5~1.0 h 保持し、まず吸着ガスを放出させた。その後、バルブを閉じて 800~900°C まで徐熱した。その間に炉内を 10^{-1} mmHg (50 Pa) の弱浸炭性炉内発生ガス雰囲気とし、この雰囲気下で焼結した。雰囲気ガス圧の調整は真空系バルブで行った。上記以外の試料調製の詳細は、いずれも既報¹⁾に準じた。

焼結試片について収縮率および密度の測定、光学顕微鏡による組織観察、X 線回折による相分析ならびに δ 相の格子定数測定を行った。さらに EPMA による定性および定量分析によって、各成分の固溶ならびに相変化を調べた。これらの測定条件も既報¹⁾に準じた。

III 実験結果

焼結温度と収縮率ならびに相対密度の関係を、それぞれ Fig. 1 および Fig. 2 に示す。Fig. 2 には Cr_3C_2 量が近似する TiC- Cr_3C_2 系の緻密化挙動⁸⁾を併示した。本試料では焼結性がさらに改善される。すなわち、本試料は 1350°C 焼結で完全に緻密化する。この優れた焼結性は、主として 1200~1350°C での顕著な緻密化に依存する。

Fig. 1 Change in linear shrinkage of the TiC-TiN- Mo_2C - Cr_3C_2 compacts as a function of sintering temperature.

Table 1 Chemical composition, impurities and particle size of carbide and nitride powders used.

Material	Carbon content (%)			Impurity (%)			Particle size (μm)
	Total C	Free C	Comb. C	Fe	O	N	
TiC	19.72	0.19	15.53	0.14	0.76	0.33	0.93
Cr_3C_2	13.18	0.08	13.10	0.35	0.11	—	4.30
Mo_2C	5.88	0.04	5.83	0.10	—	—	3.09
TiN	0.11	—	—	0.06	0.34	21.52	1.79

Fig. 2 Comparison of TiC-TiN-Mo₂C-Cr₃C₂ with TiC-Cr₃C₂ compacts of change in relative density as a function of sintering temperature.

同一 Cr₃C₂ 量の TiC-Cr₃C₂ 系との対比から明らかなように、この焼結性改善で緻密化温度は 200°C 以上低下する。完全な緻密状態は、1600°C 焼結まで維持される。この状況を Photo. 1 に示す。ただし低次 Cr 炭化物の揮散に起因する密度の低下傾向¹⁾は、TiC-Cr₃C₂ 系に比べ幾分大きい。これは、緻密状態が低次 Cr 炭化物の試片表面からの揮散を容易にする結果、と理解される。

つぎに、緻密化と固溶反応との関係について説明する。Fig. 3 に焼結温度による X 線回折図形の変化を示す。焼結前の解析線強度を基準とし、各成分の解析線強度を焼結温度との関係で示すと Fig. 4 になる。Cr₃C₂ に関しては一般に解析線強度が微弱なため、回転対陰極型 X 線装置による (211) および (320) の 2 本の回折線強度の平均値として求めた。Mo₂C および TiN はそれぞれ (101) および (200) 解析線を用いた。なお、金属 Mo

Fig. 3 Change in X-ray diffraction pattern as a function of sintering temperature. Diffraction lines of Mo₂C and TiN were completely disappeared in the specimens sintered at 1200°C and 1350°C respectively.

の生成は認められなかった。

Fig. 4 から、各成分の δ 相への固溶量を求めた結果を Fig. 5 に示す。Cr₃C₂ については溶質物質を CrC として換算した。後述するように、Mo₂C でも溶質物質は MoC であると考えられるので、MoC としての固溶量も併示した。この場合、炭素量は変動せず金属 Mo も生成しないと仮定し、1 mol の Mo₂C が 1.89 mol の MoC に相当するとして固溶量を算出した。

予期したように Mo₂C はきわめて易固溶性を示し、 δ 相へ優先固溶する。1000°C ですでに添加量の 70% 程度、1100°C でそのほとんどが固溶する。

Photo. 1 Porosity of the TiC-TiN-Mo₂C-Cr₃C₂ compacts sintered at 1300°C (a), 1350°C (b) and 1600°C (c) respectively.

Fig. 4 Change in relative intensity of X-ray diffraction lines of Mo_2C , TiN and Cr_3C_2 as a function of sintering temperature.

Fig. 5 Change in solute content dissolved into TiC as a function of sintering temperature, which were calculated from relative intensity of X-ray diffraction lines.

これに対し、TiCとは結晶 isomorphyであるにもかかわらず、TiNの固溶反応は1100°Cまでは比較的緩慢である。しかし1100°C以上で固溶は急速に進行し、1350°Cで完了する。この過程でTiNの格子定数はほとんど変化しない。また、TiNは腐食前の組織観察で橙色相として識別可能であるが、焼結温度の上昇とともに細粒化しながらその量を減じ、1350°Cで完全に消失する。その間、TiNの色調は全く変化しない。これらは、両者が相互拡散するのではなく、TiNが δ 相—実質的には $(\text{Ti} \cdot \text{Mo})\text{C}$ 固溶体—へ一方的に固溶することを示す

ものである。

TiNの固溶挙動をTiC-TiN- Mo_2C -Ni系サーメット¹⁰⁾と比較すると、本試料での固溶性が明らかに優れる。その理由は、両者における $(\text{Ti} \cdot \text{Mo})\text{CN}$ 固溶体の形成機構が基本的に異なるためであろうと推察される。金属を多量に含有するサーメットでは、金属液相を介した特異な機構¹¹⁾によって固溶体が形成される。

Cr_3C_2 も1200°Cで添加量の70%、1300°Cで80%程度が固溶する。この低温領域での固溶速度はTiC- Cr_3C_2 系りに比べ明らかに大きい、高温領域で固溶速度が低下するため、1600°Cでも微量の Cr_3C_2 が残存する。しかし、これはTiC- Cr_3C_2 系とはほぼ同程度の残存であり、本試料での Mo_2C 添加は Cr_3C_2 の固溶反応、換言すれば低次Cr炭化物の生成をとくに抑制はしない。低温領域での低次Cr炭化物の生成は、むしろ Mo_2C 添加で促進される。

すでに指摘したように本試料における焼結性の改善は、主として1200~1350°Cでの顕著な緻密化に依存するものである。ところが上述の結果から明かなように、この温度以下で Mo_2C の固溶は完了し、しかも、この温度領域で緻密化の促進は認められない。その理由は後述するが、いずれにせよ δ 相への易固溶性にもかかわらず、焼結性改善に Mo_2C の固溶反応は直接には関与しない。

焼結温度に伴う組織変化をPhoto. 2に示す。 δ 相への Mo_2C の固溶が優先する1200°Cまでの組織では、柱状晶の成長と粒状相の発達とが同時に進行する。柱状晶は比較的多孔質な部分に多く観察される。Photo. 3に示すように、EPMAによる定性分析によって前者は比較純粋な δ 相、後者は固溶体相であることが確認される。なお固溶体には、不純物として混入したWCも固溶している。

この温度領域における緻密化の主駆動力は、TiC- Cr_3C_2 系では δ 相の自己拡散反応¹²⁾であるが、本試料ではさらに Mo_2C を主体とする固溶反応が同時に、しかも急速に進行する。この場合、 δ 相は自己拡散によって柱状晶に成長する。この柱状晶の成長は、粒子間の接触面積増大効果に対し阻害因子として作用する。その結果、急速な固溶反応の同時進行にもかかわらず、この温度領域で緻密化が促進されないものと考えられる。なお δ 相の柱状晶成長はサーメットでも認められるが、溶解・析出に基づく機構¹²⁾によって本試料の柱状晶成長は説明し得ない。

Mo_2C の固溶がすでに完了し、 $(\text{Ti} \cdot \text{Mo})\text{C}$ 固溶体へのTiNの急速な固溶が進行する1300°Cでは、柱状晶の周囲でも固溶体相が急速に成長し、ポアが微細化すると同時に、その分布も均一化する。完全緻密化が達成される1350°Cでは、 δ 相を核とする有芯構造はかなり薄れ

Photo. 2 Change in microstructure of the TiC-TiN-Mo₂C-Cr₃C₂ ceramic composite as a function of sintering temperature.

Photo. 3 Energy dispersive X-ray spectrum for columnar crystal (a) and granular grain (b) in the specimen sintered at 1200°C.

る。Cr 炭化物は主として 2~3 μm の粒状相として存在するが、一部は微細粒子として固溶体相粒界にも点在する。焼結温度の上昇に伴って固溶体相は粒成長し、低次 Cr 炭化物は固溶体相粒界へ次第に伸長する。高温焼結では低次 Cr 炭化物の揮散が増大するため、その量は減少する。

低次 Cr 炭化物は、Cr₇C₃ と Cr₂₃C₆ とが共存する。

Photo. 4 に 1350°C 焼結試片における元素分布を示す。

Table 2 は低次 Cr 炭化物についての点分析結果である。

これらの結果が示すように、本試料においても金属不純

Photo. 4 Distribution of the elements in the TiC-TiN-Mo₂C-Cr₃C₂ ceramic composite sintered at 1350°C. Ni, Co and Fe are coexistent with Cr, which shows metallic impurities have been dissolved substantially into low-chromium carbides already at the temperature.

Table 2 Chemical composition of low-chromium carbide phases in the specimens sintered at 1400°C and 1550°C, determined from quantitative spot analysis with EPMA.

Sintering temp. (°C)	Low-chromium carbide	Chemical composition (%)							
		Cr	Ti	Mo	W	Ni	Co	Fe	C+N*
1400	Cr ₇ C ₃	69.21	5.45	1.13	—	7.06	3.98	3.48	9.16
1500	Cr ₇ C ₃	63.86	6.16	2.05	0.43	7.15	5.60	2.72	11.17
	Cr ₂₃ C ₆	69.74	5.37	0.88	0.89	7.31	6.36	3.44	6.06

*: Balance

物は 1350~1400°C において、完全に低次 Cr 炭化物中へ固溶・吸収される。

この組織変化と、既述の緻密化挙動ならびに X 線回折結果とは良く対応する。また、緻密化後の粒成長を主体とする組織ならびに相変化の様相は、TiC-Cr₃C₂ 系と本質的に同一である。

以上の結果から、つぎのような焼結性改善機構を想定することができよう。Mo₂C の δ 相への優先固溶によって、まず (Ti・Mo)C 固溶体が形成される。この (Ti・Mo)C 固溶体が TiN および Cr₃C₂ に対し、易固溶性を賦与する。その結果、低温領域での TiN および Cr₃C₂ の固溶が促進される。(Ti・Mo)C 固溶体への易固溶性が優るため、TiN は急速な固溶を継続しながら固溶完了に至る。これに対し、Cr₃C₂ の易固溶性は TiN の固溶、すなわち (Ti・Mo)CN 固溶体の形成に伴って鈍化し、1300°C ではその効果をほとんど喪失する。

この TiN の (Ti・Mo)C 固溶体への急速な固溶の進行と、完全緻密化に至る顕著な緻密化挙動とが対応する。したがって、本試料の優れた焼結性改善効果は、(Ti・Mo)C 固溶体への TiN の急速な固溶反応が完全緻密化への主駆動力として機能する結果、と判断することができる。これは、すなわち、焼結性改善に Mo₂C 添加が決定的な役割を果たすことを示すものに他ならない。

Fig. 2 に示した本試料の緻密化挙動は、超硬合金やサーメットなど液相焼結合金のそれとほぼ同等である。これは、高融点物質を主成分とする固相焼結セラミックスとして、特筆すべき優れた焼結性と言えよう。この事実は、遷移金属の炭・窒化物から成る複合セラミックスの焼結において、焼結過程での固溶反応が緻密化の主駆動力としてきわめて重要な役割を果たすことを立証するものである。

また Fig. 1 の収縮率 (17%) は、切削工具用液相焼結合金の収縮率に近似する。これは、成形用金型の共用を可能にする。この特長は、製造工程ならびに製造条件の類似性と相俟って、工業生産上きわめて大きい利点を提供する。

IV 考 察

本試料では、δ 相へ Mo₂C が優先固溶してまず (Ti・

Mo)C 固溶体を形成する。これが TiN および Cr₃C₂ の固溶を促進することによって、焼結性改善が起こる。したがって本試料の焼結性を支配する根本機構は、δ 相への Mo₂C の易固溶機構である。そこで、まずこの点について考察する。

TiC-Mo₂C 擬二元系においても溶質物質の問題は、従来の TiC-Cr₃C₂ 擬二元系におけると同様、未解決の分野である。さらに、5 種類の準安定相^{4,13~16)}が存在する Mo の monocarbide に関しては、Mo₂C の結晶構造や組成とも関連し、'MoC' problem⁶⁾として現在も不明な点がきわめて多い。それにもかかわらず、すでに指摘してきたように、non-isomorphous である Mo₂C の δ 相への易固溶性³⁾、NaCl 型立方晶高温相 ζ-MoC (a=4.2810 Å)⁴⁾の存在ならびにこの準安定相の他成分添加による安定化⁶⁾などの従来の知見は、TiC-Mo₂C 擬二元系における δ 相への溶質物質が、立方晶 ζ-MoC である可能性を強く示唆する。さらに、Mo₂C の結晶構造は擬六方晶、すなわち斜方晶であるとの報告¹⁷⁾もある。これらの知見には、Cr₃C₂ と Mo₂C、CrC と ζ-MoC との顕著な類似性がみられる。

δ 相とは結晶 isomorphy である TiN および CrC との共存下においても、Mo₂C の優先固溶が確認された本実験結果は、上記の示唆をより現実化したものと言えよう。この場合、ζ-MoC、TiN (4.244 Å)⁶⁾ および CrC (3.88 Å)²⁾の間での δ 相への固溶の難易は、δ 相 (4.3280 Å)¹⁸⁾との格子定数の差に支配されるものとして理解することができよう。

焼結温度と δ 相の格子定数との関係を Fig. 6 に示す。TiC-TiN-Mo₂C-Cr₃C₂ 系および TiC-TiN-MoC-CrC 系に関する報文はない。そこで、溶質物質を TiN、ζ-MoC および CrC と仮定し、さらに Vegard's law の成立を前提として、Fig. 5 に基づいて各温度における δ 相の格子定数を算出した。格子定数は各溶質による格子定数変化の総和として求めたが、後述するように MoC の固溶に伴って δ 相の実質的な炭素量変化が起これと考えられるので、つぎの方法で行った。まず、1000°C の格子定数は各溶質の固溶による変化量の総和によって求めた。この固溶体の格子定数を基準とし、各溶質の 1000~1100°C 間での固溶量に基づく格子定数変化量を

Fig. 6 Change in lattice parameter of δ phase as a function of sintering temperature.

求め、これの総和として 1100°C の格子定数を算出した。この方法を繰返し、各温度の値を求めた。算出結果を Fig. 6 に併示した。両者の間には最大 0.007 Å の相違が認められるものの、格子定数の縮小傾向はかなり良好な一致を示した。

以上の考察を総括すれば、本試料における Mo₂C の δ 相への易固溶性は、溶質物質が ζ -MoC であることに基づくものであろうと推論される。

つぎに、(Ti・Mo)C 固溶体形成による TiN および Cr₃C₂ の固溶促進機構について考察する。

Mo₂C が δ 相へ MoC として固溶すれば、つぎのいずれかの反応の進行が考えられる。

Table 2 に示したように、低次 Cr 炭化物へのわずかな固溶が確認されるものの、本実験で金属 Mo の生成は認められない。多量の Mo₂C を添加したサーメットにおいても、金属 Mo の生成を示した報文は見当たらない。これらの事実は、(1) 式を否定する。

ところで、(2) 式の進行に必ずしも外部からの炭素の供給を必要とはしない。それは、 δ 相が低炭素側に広い非化学量論組成域をもつからである。したがって、実質的には (2) 式に代り、次式の成立が考えられる。

または、

これは、(3) 式あるいは (4) 式の炭素量 (1-x) が δ 相の境界炭素量 (0.49)¹⁸⁾ に達するまで、Mo₂C が MoC と

して固溶し得ることを意味する。 δ 相への Mo₂C 固溶限 (85 wt%)³⁾ から (3) 式の TiC 炭素量を概算すると、TiC_{0.67} となる。この算出結果は、原料粉末の炭素量が TiC_{0.8} 程度であったことを示すが、発表年代 (1936) から推して、その可能性はあると思われる。

この固溶機構によれば、MoC の固溶に伴って固溶体の実質的な炭素量が次第に減少し、炭素空格子点が増加する。これが、低温領域における TiN および Cr₃C₂ の固溶を促進するものと推論される。

V 結 論

TiC-Cr₃C₂ 系複合セラミックスの強靱化手段として、多元系化に着目した。本研究では、Mo₂C と TiN とを添加した多元系複合セラミックスについて焼結性改善効果を検討し、以下の結果を得た。

- (1) Mo₂C と TiN との添加は焼結性を著しく向上し、1350°C 焼結で完全に緻密化することが確認された。これは、超硬合金やサーメットなどの液相焼結合金の焼結性に匹敵し、固相焼結セラミックスとしては特筆すべき優れた緻密化挙動である。
- (2) Mo₂C は TiC への優れた易固溶性を示し、優先固溶して (Ti・Mo)C 固溶体を形成する。Mo₂C のこの易固溶性は、TiC への溶質物質が ζ -MoC であることに基づくものと推察される。
- (3) ζ -MoC の固溶に伴う (Ti・Mo)C 固溶体における炭素空格子点の増加が、TiN および Cr₃C₂ の固溶を促進させるものと考えられる。その結果、(Ti・Mo)C 固溶体への TiN の固溶反応が緻密化の主駆動力として機能し、焼結性を改善する。
- (4) 本試料のきわめて優れた焼結性は、遷移金属の炭・窒化物から成る複合セラミックスの焼結において、焼結過程での固溶反応が、緻密化の主駆動力として重要な役割を果たすことを立証するものである。
- (5) 本多元系複合セラミックスにおいても、金属不純物は 1350~1400°C において完全に低次 Cr 炭化物中へ固溶・吸収され、高温特性に及ぼす影響が除去される。

文 献

- 1) 蜂須賀：粉体および粉末冶金, 37 (1990), 861.
- 2) 蜂須賀：粉体および粉末冶金, 37 (1990), 556.
- 3) L. P. Molkov and I. V. Vicker: Vest Metalloprom, 8 (1936), 75.
- 4) E. Rudy, E. Rudy and F. Benesovsky: Planseeber. Pulv. Metall., 10 (1962), 42.
- 5) E. Krainer and J. Robitsch: Planseeber. Pulv. Metall., 15 (1967), 46.
- 6) H. J. Goldschmidt: Interstitial Alloys, Butterworths, London (1967).
- 7) 蜂須賀：未発表.
- 8) W. Dawihl and W. Riz: Z. anorg. allg. Chem., 244 (1940), 191.

- 9) P. Duwez and F. Odell: J. Electrochem. Soc., **97** (1950), 299.
- 10) 鈴木, 林, 山本, 李: 粉体および粉末冶金, **23** (1976), 224.
- 11) 鈴木, 林, 寺田: 日本金属学会誌, **35** (1971), 936.
- 12) 鈴木, 林, 寺田: 粉体および粉末冶金, **19** (1973), 340.
- 13) K. Kuo and G. Hägg: Nature, Lond., **170** (1952), 245.
- 14) H. Nowotny and R. Kieffer: Z. anorg. allg. Chem., **267** (1952), 261.
- 15) H. Nowotny et al: Mh. Chem. **85** (1954), 255.
- 16) E. V. Clougherty et al: Nature, Lond., **191** (1961), 1194.
- 17) E. Parthé and V. Sadagopan: Acta crystallogr., **16** (1963), 202.
- 18) E. K. Storms: *The Refractory Carbide*, Academic Press, New York (1967).

告 白

第11回表面科学セミナー
最新の表面科学を活用した触媒設計

日 時：平成 3 年 6 月 26 日(水)～28 日(金)
会 場：総評会館
(東京都千代田区 Tel 03-3253-1771)
主 催：日本表面科学会
協 賛：粉体粉末冶金協会他
定 員：100名
参 加 費：協賛学会会員 大学・研究所 35,000円
企業 40,000円
申込締切：平成 3 年 6 月 14 日(金)
申 込 先：〒113 文京区本郷2-40-13 本郷コーポレイ
ション402
日本表面科学会 第11回表面科学セミナー
Fax 03-3812-2897 Tel 03-3812-0266

プログラム：

6/26; 固体表面での基礎反応過程はどこまでわかっているか

**Introductory Talk: 触媒の課題と表面科学，
表面での基礎化学過程，表面新物質相の構
造と反応性，ゼオライトの表面化学：
NO_x 分解を例にとって，反応場の構造と
ダイナミクス**

6/27; 触媒設計の新しい考え方

表面構造と触媒作用，微視的観察と反応設計，光励起過程と特異的化学反应，セラミックス化学に基づくセンサー，燃料電池，燃焼触媒の設計

6/28; ケーススタディ：実用触媒開発における表面科学

実用触媒開発の方法論，コスメティックにおける表面機能設計，自動車排ガス浄化触媒の最近の動向，脱硫触媒のニューウェーブ，地球環境問題と触媒技術，アメニティー触媒の考え方，不活性炭化水素の選択的活性化：アルカン気相酸化用 V-P-O 触媒

Closing Remarks: 地球温暖化と触媒の課題

※詳細は申込先へお問い合わせ下さい。

**International Workshop on CHEMICAL
DESIGNING AND PROCESSING OF
HIGH T_c SUPERCONDUCTORS
(CHEM-HTSC)**

主	催：重点領域研究「新超伝導体の化学」研究グループ
協	賛：粉体粉末冶金協会他
日	時：平成3年7月27日(土)～29日(月)
会	場：加藤財団軽井沢セミナーハウス (長野県北佐久郡)

参加費：一般 20,000円 学生 5,000円
 宿泊費：一泊食事付約 6,000円
 アブストラクト締切：平成3年5月2日(水)
 問合せ先：〒227 横浜市緑区長津田町4259

東京工業大学工業材料研究所 鯉沼秀臣
Fax 045-921-1015, Tel 045-922-1111 内2314