受賞記念講演

鉄合金のプラズマ窒化

桑原 秀行^{☆1}, 高田 潤^{☆2}^{☆1} 財応用科学研究所, 〒606 京都市左京区田中大堰町.^{☆2} 岡山大学工学部, 〒700 岡山市津島中3-1-1.

Plasma Nitriding of Iron Alloys

Hideyuki Kuwahara^{☆1} and Jun Takada^{☆2}^{☆1} Research Institute for Applied Sciences, Tanaka Ohi-cho Sakyo-ku, Kyoto 606.^{☆2} Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Okayama University, 3-1-1 Tsushima-naka, Okayama 700.

Received July 4, 1994

Plasma nitriding behavior of iron alloys was studied from the view point of material science. The role of nitriding of iron or steels in the field of surface modification was clarified and then the features of plasma nitriding were discussed compared with those of the conventional gas nitriding. The strengthening mechanism of nitriding layer and the kinetics of its growth were discussed on the basis of results of the plasma nitriding of ferritic iron alloys, Fe-Ti and Fe-19Cr alloys. The strengthening of an internal nitriding layer due to dispersion of fine nitride precipitates was interpreted by either the cutting model or by-pass one in dislocation-precipitate interactions. The mechanism depends upon the volume fraction of the precipitates. The growth rate of the nitriding layer was discussed on the basis of nitrogen diffusion in the iron matrix on the analogy of internal oxidation. The plasma nitriding of the austenitic iron alloy brought to make clear the role of plasma. The collision of N_2^+ ions to the specimen surface prevented the external layer of γ' -Fe₄N from forming because of sputtering. And then the exited species in the plasma succeed to react directly with the specimens. This direct reaction caused a remarkable excess amount of nitrogen to dissolve into austenitic iron phase. Finally, an application of plasma nitriding to powder materials was discussed.

1. はじめに

鉄鋼材料の表面改質は、主として表面強化と防食の観点から工業的に極めて重要であり、これまでに

種々の技術が開発され、膨大な研究が行われている。中でも、1923年に Fry [1] によって発明されたアンモニアガス窒化は、鉄鋼材料の表面強化技術とし

て進化しながら今日まで成長を続けている。この窒化にプラズマを適用する研究開発 [2] が、1960 年代後半になって実用化され [3,4], 1970 年代初めになって我国でも研究が始まった [5,6]。ところが、これらの研究の多くは、窒化の持つ工業的重要性の面から耐摩耗性、疲労強度あるいは耐食性などの性質の向上改善に集中した。このために、プラズマを利用した鉄鋼材料の表面改質反応やその結果得られる表面改質層の本性については不明な点が数多く残されていた。更に、従来のプラズマ窒化の研究の多くは、溶製材または焼結体に対して行われており、粉末材料への適用は殆どなされていない。著者らは粉末材料への適用についても検討を始めた。

1.1. 窒化の特徴

窒化の特徴は、共析変態点以下の温度で窒化を行うことであり、鉄鋼材料の窒化には他の表面改質技術と比較して次のような利点がある。

- ① 焼入れ強化することのできないオーステナイト系ステンレス鋼の表面硬化（強化）を可能にする。
- ② 変態を利用しないことから材料の変態による歪がない。この低歪による利点は、単に寸法精度の向上だけでなく、窒化後の仕上げのための機械加工を省略することも可能にする。
- ③ 耐摩耗性 [7] や疲労限が向上する [8]。特に、析出する窒化物のために高温硬さ（650℃ 以下の温度範囲）が高く、高温で疲労強度や耐摩耗性が要求される機械部品や金型に適用される [9]。
- ④ 焼入れでは得られない高い表面硬さを得ることが可能である。例えば、JIS SCM415 の窒化した表面硬さは $HV(100g)=900$ に達する [10]。
- ⑤ 鉄窒化物形成により耐食性が向上する [11]。

1.2. 従来の窒化法

窒化法は、(1) 1 気圧のアンモニア気流中で試料を 495~560℃ に 50~100 h 加熱保持して行なうアンモニアガス窒化法、(2) 570℃ に加熱したシアン塩（主に、NaCN や KCN）またはシアン酸塩（主に、NaCNO や KCNO）の中に被処理物を 0.5~2 h 程度浸漬する塩浴室化法、(3) アンモニアガスと浸炭性の混合ガスを用い 570℃ 以下で通常、1~5 h の処理を行なうガス軟窒化法、がある。いずれの方法でも、試料表面に ϵ -Fe₂N、 ϵ -Fe₂₋₃N、または γ' -Fe₄N の鉄窒化物相及びこれらの混合相から構成さ

れる外部窒化層と、その内側の母相に窒素を固溶した内部窒化層とを形成する。

1.3. プラズマ窒化

1.3.1. プラズマ窒化の方法

これらの窒化技術に対して、プラズマ窒化は以下のようにして行われる。

真空容器中へガス（窒化用ガス：N₂ または NH₃、希釈用ガス：H₂ または Ar を適当な比率で混合したガス）を 13.3 Pa ~1.33 kPa 程度導入し、直流電圧を印加してグロー放電を発生させることによって導入したガスをプラズマ化する。この時、被処理物を陰極に、真空容器と対向電極を陽極に配置する。プラズマ中の N_iH_j ($i=1, j=1\sim5; i=2, j=2$) などのイオン [12] が被処理物表面へ衝突し、窒素を侵入・固溶・拡散させる。イオンの衝突によって被処理物は加熱されるので、基本的には特別の加熱源は不要である。

本研究では N₂ と H₂ を真空槽中へ導入した後、直流電圧を印加しそれぞれの混合ガスを直流グロー放電によってプラズマ化した。

1.3.2. プラズマ処理の特徴

プラズマ窒化の特徴は、従来の窒化に比べて極めて高い反応効率を持つことである。その具体的な指標の一つはガス消費量である。即ち、従来の窒化方法は大気圧中で処理するため、導入したガスの殆どは被処理物表面と接触せずに排気され、反応したガス量に比較してガス消費量は多く、反応効率は低い。他方、プラズマ窒化では、導入するガス量は高々 1.33 kPa である。従って、ガス消費量は少なく、反応効率が高いといえる。

また、従来のガス窒化によってステンレス鋼のような高クロム鋼を窒化する場合、例えば、弗酸と硝酸の混合酸のような強い酸を用いて表面のクロム酸化被膜を除去するという煩雑な前処理が必要である。しかし、プラズマ窒化は、このような前処理を全く必要としないことや [13]、塩浴室化で問題となる毒性や環境汚染がないことも大きな特徴である。

1.4. 本研究の目的

本研究の目的は、プラズマ窒化機構の材料学的立場からの解明と、プラズマ窒化した合金の強化機構の解明である。このために、合金元素濃度を变化させた単純な二元系合金を用いる。

これらの解明は、プラズマの制御による材料特性の制御を可能にし、プラズマ処理を傾斜機能材料やナ

ノメータコンポジット材料, 更に種々の機能性窒化物や炭化物材料の製作法として応用展開を図る際に基礎的な知見の提供に結びつく。

2. フェライト系鉄合金 (Fe-Ti, Fe-Cr) の プラズマ窒化

フェライト系単純二元 (固溶元素の濃度を制御して溶製した) 合金のプラズマ窒化の速度論を窒化温度と合金元素濃度, 及び窒化物に注目し, また窒化層の強化機構を析出窒化物とその体積比に注目して検討する。

2.1. 窒化層の組織

Figure 1 は 560°C で 3 h プラズマ窒化した後に水中へ冷却した Fe-2.07Ti 合金の窒化層の光学顕微鏡組織を示す。図において S^{ex} は試料表面, S^{in} は外部窒化層と内部窒化層との界面, そして F は窒化層先端を示している。F より内部は未窒化層である。内部窒化層の厚さを E として示した。窒化層は, 約 3 μm の厚さの外部窒化層, 及びこの外部窒化層の内側から試料内部へ向かって内部窒化層 (厚さ 86 μm) とから成っている。

窒化層先端は試料表面に平行であり, 内部窒化層の厚さは結晶粒によらずほぼ等しい。このことは, 窒化が窒素の粒内拡散によって進行し, 窒化の進行に及ぼす粒界拡散の影響は少ないことを示している。窒化温度が高いほど, また窒化時間が長いほど窒化層先端は内部へ浸透する。

530°C で 16 h プラズマ窒化して水中へ急冷した Fe-19Cr 合金の表面及び表面から約 20 μm 内部 (内部窒化層) の層の X 線回折を行なった結果, 外部窒化層は主として γ' -Fe₄N で構成されているのに対して, 内部窒化層が CrN と α 相とから構成されていることが判った。Fig. 2 に示すように, 内部窒化層での透過型電子顕微鏡観察より直径約 10 nm の微細粒子であることが判った。Phillips と Seybolt [14] は, 550°C でプラズマ窒化した Fe-0.1wt% Cr 合金において同様の 2 相の存在を報告している。

一方, Fe-Cr-N 系 3 元平衡状態図によれば, Fe-18Cr 合金は 700°C 以下で α + Cr₂N の混合相である [16]。従って, 本研究の結果は平衡状態図から予測される結果と異なった。

2.2. 窒化層の成長速度と成長機構

Figure 3 は 530°C における Fe-(1.04~2.58)

Fig. 1 A typical structure of Fe-2.07Ti alloy plasma-nitrided at 560°C for 3 h followed by water-quenched [15]. S^{ex} represents specimen surface, S^{in} interface between external and internal nitriding layer, E thickness of the internal nitriding layer, and F the nitriding front.

Fig. 2 A structure of internal nitriding layer of Fe-19Cr alloy plasma-nitrided at 550°C.

Ti 合金の内部窒化層の厚さの自乗 E^2 と窒化時間 t との関係を示す。各合金について E^2 と t との関係は次式で示される。

$$E^2 = K_P t \quad (1)$$

ここで, K_P は比例定数である。定数 K_P はプラズマ窒化による内部窒化層先端の成長速度定数である。このように, Fe-Ti 合金のプラズマ窒化過程は放物線則に従う。従って, これより内部窒化層の成長は合金中の窒素の拡散によって律速されると判断できる。

K_P は Ti 濃度の増加とともに, また, 同一 Ti 濃度では, K_P は窒化温度の低下とともに減少する。この結果は, 高濃度合金ほど窒化速度が遅いことを示している。

Fe-Ti 系合金の窒化層の成長は, 母相 α 相中に Ti 窒化物を析出させながら進行することから, 類似する内部酸化における速度式 [17,18,19] を用いて窒化速度を以下に議論する。即ち, 試料表面で合金中へ侵入固溶した窒素が内部窒化層中を内部へ向かって拡散し, 内部窒化層中において窒化物 BN_v

Fig. 3 Relationships between square of internal nitriding layer thickness and plasma-nitriding time at 530°C [20].

(B: 溶質元素) が形成される場合, 窒化層の厚さ E と時間 t の関係は, 次式で表わされる。

$$E^2 = [2 N^S D^{app} / \nu N_B] \cdot t \quad (2)$$

ここで, N^S は内部窒化層の試料表面側における窒素濃度, D^{app} は内部窒化層中の窒素の見掛けの拡散係数, N_B は内部窒化層中における合金元素 B の濃度, そして ν は窒化物の窒素原子と溶質元素 B のモル比を表わしている。

Fe-Ti 系合金中に形成される窒化物は TiN であり, $\nu=1.0$ である。 N_B は試料合金中の Ti の分析値を用いる。Fe-Ti 系合金の外部窒化層 γ' - Fe_4N は, 境界 S^{in} で内部窒化層中の母相金属 α -Fe と平衡していると考えられる。従って, N^S の値は α 相中の窒素の溶解度 N^{sol} と見なせ, 480°C, 530°C, 及び 560°C においてそれぞれ 2.19×10^{-3} , 2.99×10^{-3} , 3.68×10^{-3} mole [21] を用いた。式 (1) と式 (2) を用いて計算される D^{app} と TiN 粒子の体積比の間には各温度で次の直線関係が成立することが判った。

$$D^{app} = D - bf \quad (3)$$

ここで b は正の定数である。式 (3) で D は母相金属 α 相中の窒素の拡散係数と見なすことができ, D^{app} を $f=0$ に外挿することで TiN 粒子の存在しない状態, 即ち, α -Fe 中の N の拡散係数 D を求

Fig. 4 Temperature dependence of the diffusion of nitrogen in α -Fe (solid line), with the data of Grieverson and Turkdogan [22] (broken line).

められる。得られた D の温度依存性を Fig. 4 に示す。 D は以下の式で表わされる。

$$D = 6.20 \times 10^{-7} \times \exp\left\{-\frac{77.7 \pm 7.8 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})}{RT}\right\} \quad (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$$

図中に他の方法で Grieverson と Turkdogan [22] が求めた α -Fe 中の窒素の拡散係数 D の値を破線で示した。本研究で求めた値は上記文献値と極めてよく一致していることから, 式 (2) をこの窒化挙動に適用することは妥当であることが示された。

2.3. 窒化層の強化機構

種々の条件でプラズマ窒化した Fe-Ti 合金の試料断面においてビッカース硬さ分布を測定した。その結果, Fe-Ti 合金において,

- ① 試料表面から窒化層先端までの窒化層中で硬さはほぼ一定である,
- ② 窒化層先端において急激に硬さが低下する,
- ③ Ti 量の増加にともない硬さの値が大きくなる,
- ④ 未窒化域の硬さとの差 (窒化による硬さ上昇) が大きい

ことが判った。また, 硬さが一定値を示している窒化層の試料表面から窒化層先端までの距離は, 組織観察から求めた窒化層厚さ E とほぼ一致した。

試料断面における硬さ分布測定結果から, 窒化による硬さの増加量 ΔHV を検討した。ここで, ΔHV は未窒化層の硬さと窒化層中の硬さとの差とした。また, TiN の体積比 f は, それぞれの合金において合金元素 Ti が全て窒素と反応して TiN になると仮定して計算から求めた。

Figure 5 に ΔHV と $f^{1/2}$ の関係を示す。 ΔHV は体積比 f の平方根に比例していることが判る。

従って、 ΔHV と f との関係は、次式で表すことができる。

$$\Delta HV = c f^{1/2} \quad (4)$$

ここで、 c は定数であり、最小自乗近似より $4.38 \times 10^3 \text{ kg/mm}^2$ と計算された。

Fe-19Cr 合金の窒化層の硬さは約 $HV=1200$ を示し、試料表面から窒化層先端までの窒化層中はほぼ一定の硬さを保った。この硬さが急激に低下する試料表面からの距離は、組織観察より求めた窒化層先端と一致した。これより、Fe-Ti 合金と同様にして CrN の体積比を求め、Fe-19Cr 合金のプラズマ窒化による硬さ上昇 ΔHV も Fig. 5 に示す。Fe-19Cr 合金の硬さ上昇 ΔHV は Fe-Ti 合金の場合に表される直線（式 (4)）から大きく外れている。これは Fe-19Cr 合金と Fe-Ti 系合金のプラズマ窒化による強化機構に違いがあることを示唆している。

析出物粒子の分散による強化機構としては、転位と粒子との相互作用によって、粒子切斷 (Cutting) モデルと転位ループを残し通り抜ける Orowan モデルの 2 種類が提案されている。粒子が非常に小さい場合（粒子径 $< 5 \text{ nm}$ ）には前者が、もう少し大きい場合（約 $5 \text{ nm} < \text{粒子径} < \text{約 } 100 \text{ nm}$ ）には後者の機構が働く。

例えば、粒子切斷モデルでは、粒径 R が $R/b < 20$ の小さな粒子は、転位がこれを剪断して通り抜けることができる。ここで b は母相のパーガースベクトルの大きさである。この場合の剪断応力の増加分 ΔHV は Gerold と Harberkorn [21] により提案された機構に、いくつかの仮定を加えると

$$\Delta HV = 1.252 \times 10^3 (Rf/b)^{1/2} \text{ kg} \cdot \text{mm}^{-2} \quad (5)$$

で与えられる。ここで、 G は母相の剛性率、 f は析出物粒子の体積比を表わしている。また、 ϵ は母相と析出物粒子との整合性を表わすパラメーターである。

3. オーステナイト系鉄合金 (Fe-18Cr-9Ni) のプラズマ窒化

オーステナイト系鉄合金は焼入れ強化できないことから、この合金の耐摩耗性の向上や疲労強度の向上のためには、窒化は工業的に必要不可欠である。しかし、 600°C 以下でのこれらの合金のアンモニアガス窒化に関する研究もほとんど報告されていない。

Fig. 5 Relationship between hardness increase and volume fraction of the nitride precipitates.

最近、著者らは 600°C 以下においてアンモニアガス窒化することに成功した [11]。そこで、従来不明であったオーステナイト系 Fe-18Cr-9Ni 合金のプラズマ窒化の窒化挙動をアンモニアガス窒化の結果と比較検討し、明らかにすることが初めて可能となった。そのために、組織観察と硬さ測定、X 線回折による窒化物の同定、化学分析による固溶窒素濃度の決定を行なった。

3.1. 窒化層の組織

Fe-18Cr-9Ni 合金を 550°C で (a) アンモニアガス窒化 (19 h) 及び (b) プラズマ窒化 (12 h) し、その後直ちに水冷した試料の窒化層組織を Fig. 6 に示す。

アンモニアガス窒化では、オーステナイト系鉄合金でも外部窒化層を形成しているのに対して、プラズマ窒化では、外部窒化層は認められない。この点で、本合金のプラズマ窒化は既述のフェライト系鉄合金のプラズマ窒化の機構とも異なることを示唆している。更に、アンモニアガス窒化では試料表面の一部で不均一な窒化反応による組織を示すのに対して、プラズマ窒化では均一に窒化反応が進行しており、前処理をしなくても均一な窒化が可能であることは、プラズマ窒化の特徴の一つである。

Fig. 6 Microstructures of Fe-18Cr-9Ni alloy nitrided at 550°C.
(a) Ammonia gas nitrided for 19 h [24]
(b) Plasma-nitrided for 12 h [25]
 S^{ex} and S represent specimen surfaces, S^{in} interface between external and internal nitriding layers, E thickness of the internal nitriding layer, and F the nitriding front, respectively.

3.2. 窒化層の硬さ

550°Cで窒化した試料の断面硬さ分布を Fig. 7 に示す。アンモニアガス窒化 (19 h) した試料表面の硬さは $HV=1100$ を示し、試料内部へ向かって僅かに硬さが低下して、 $E=120\mu m$ で硬さは急激に減少する。

プラズマ窒化 (12 h) した試料の表面から窒化層先端までの硬さ分布は、窒化層全域において、 $HV=1235\pm30$ でほぼ一定値を示し、 $E=103\mu m$ の窒化層先端において急激に硬さが低下した。この E の値は、組織観察結果とほぼ同じであった。

窒化方法による硬さ分布の相違は、窒化層中に析出する窒化物の種類などに窒化法による違いがあることを示唆している。

3.3.3. 窒化層構成の模式的説明

X 線回折結果から、Fe-18Cr-9Ni 合金の窒化層の

Fig. 7 Hardness profile of Fe-19Cr-9Ni alloy nitrided at 550°C.
(a) Ammonia gas nitrided for 19 h [24]
(b) Plasma-nitrided for 12 h [25]

Fig. 8 Schematic illustration of the nitriding layers for Fe-18Cr-9Ni alloy.
(a) Ammonia gas nitrided at 550°C [24]
(b) Plasma-nitrided at 550°C

構成を模式的に Fig. 8 に示す。アンモニアガス窒化した Fe-18Cr-9Ni 合金の窒化層 (Fig. 8 (a), [24]) は表面から、 Fe_3O_4 の薄い酸化物層、 γ' - Fe_4N と CrN を主成分とする外部窒化層、 γ 相と Cr_2N とから成る内部窒化層、及びこれに続く未窒化層とから構成される。

プラズマ窒化による窒化層 (Fig. 8 (b)) は、試料表面から窒化層先端まで γ 相と析出物 CrN のみで構成されている。このプラズマ窒化の組織は、アンモニアガス窒化での組織と大きく異なっている。

3.5. プラズマ窒化した試料表面層の化学分析

450, 500, 550°C の各温度でプラズマ窒化した試料の表面近傍 (約 $0.5\mu\text{m}$) での固溶窒素とクロム濃度を化学分析によって決定した。Table 1 に固溶窒素、固溶クロム、及び CrN として存在するクロムについての分析結果を示す。固溶クロム濃度は全クロム量と CrN として存在する Cr 量から計算によって求めた。若干の Cr が未反応のまま残り、固溶 Cr として存在するが、本研究の温度範囲において温度上昇と共に固溶 Cr 濃度は小さくなっている。一方、固溶窒素濃度は温度上昇と共に増している。Fe-18Cr-8Ni 合金の 600°C における固溶窒素量は、0.1 wt% であると報告 [26] されているのに対し、本研究のプラズマ窒化による 550°C における固溶窒素量は 1.73 wt% と約 10 倍の濃度である。プラズマ窒化による高濃度固溶窒素は、後述するプラズマと合金の直接反応に起因すると考えられる。

外部窒化層を形成すると、以後の窒化反応は表面に形成された鉄窒化物との反応であり、母相金属との直接反応ではない。この意味で、Fe-18Cr-9Ni 合

金のプラズマ窒化では、プラズマが金属と直接反応することを示している。このような窒化中のプラズマの直接反応は未だ報告されていないが、プラズマ窒化挙動を知る上で極めて重要な反応である。

4. プラズマ窒化におけるプラズマの役割

これまでにプラズマ窒化は、アンモニアガス窒化と異なる挙動を示すことを明らかにした。特に、気相から固相への窒素の供給量の違いに起因する窒化層の違いを認めた。そこでプラズマ窒化におけるプラズマの役割の根源を明らかにするために、プラズマ中のイオンによる合金表面のスパッタリング効果と、プラズマ中の励起種が合金試料表面と直接反応する効果の二つがあるとの立場に立って、フェライト系及びオーステナイト系鉄合金のプラズマ窒化を統一的に理解することを試みる。

4.1. スパッタリングの効果

4.1.1. 純鉄

Figure 9 (a), (b) に 550°C でアンモニアガス窒化 (9 h) とプラズマ窒化 (25 h) した純鉄の組織を示す。図より、(1) 試料表面はプラズマ窒化の方が粗いこと、(2) 外部窒化層厚さはプラズマ窒化 (約 $10\mu\text{m}$) の方がアンモニアガス窒化 (約 $22\mu\text{m}$) よりも薄いことが判る。また、外部窒化層は XRD より γ' - Fe_4N であった。これらの結果より、純鉄のプラズマ窒化の場合、イオンの衝突によって外部窒化層中の Fe 原子だけがスパッタされるのではなく、外部窒化層を形成する鉄窒化物がスパッタされるために、純鉄のプラズマ窒化中に形成される外部窒化層の厚さは、アンモニアガス窒化よりも薄くなり、且つ高次の鉄窒化物を形成しないものと考えられる。

Fe-19Cr 合金は、アンモニアガス窒化では窒化が全く進行しなかった。しかし、プラズマ窒化では、 ϵ - Fe_{2-3}N 、 γ' - Fe_4N 、及び CrN 相の形成が認められ、窒化が進行する。

プラズマ中では、陰極に配置されている合金をスパッタして合金表面の酸化物被膜を除去する。更に、これにより活性化された試料表面にプラズマ中の反応種が試料合金表面に吸着して窒化を進める。このスパッタリング作用と反応種とが、高クロム合金であっても窒化を容易にしているものと考えられる。

4.1.2. Fe-18Cr-9Ni 合金

この合金も表面のクロム酸化物被膜の存在のため、

Table 1 Results of chemical analysis of the plasma-nitriding layers [25].

Component	Temperature		
	450°C	500°C	550°C
Concentration (wt%) of $\underline{\text{N}}$, (wt%)*1	1.37	1.55	1.73
Concentration of Cr present as CrN (wt%)	15.52	15.96	16.40
Concentration of dissolved Cr, (wt%)	2.48	2.04	1.60

*1: $\underline{\text{N}}$ denotes the dissolved nitrogen.

した窒素量と析出物を形成した窒素量との和として次式のように表わされる。

$$M_{\text{Total}} = M_{\text{N}} + M_{\text{Pre}} \quad (6)$$

ここで、添字の N 及び Pre は固溶窒素と析出物としての窒素をそれぞれ表わしている。式 (6) の固溶窒素の項は、笛木により [30] 気相側から試料表面を通過して固相中へ供給される窒素量 M_{Total} は

$$M_{\text{Total}} = \frac{(C_s - C_0) (D t)^{1/2}}{(\pi)^{1/2}} \quad (7)$$

となることが示されている。

一方、析出物を形成した窒素量 M_{Pre} は、内部窒化層の体積を v 、析出窒化物の体積比を f_{Pre} 、析出窒化物の密度を ρ 、及び析出窒化物の溶質原子に対する窒素の原子比を ν とすると、以下のように表わすことができる。

$$M_{\text{Pre}} = v f_{\text{Pre}} \rho \nu \quad (8)$$

式 (6)、(7) 及び (8) に代入するそれぞれの値をまとめて Table 2 に示す。

従って、析出物になった窒素量及び固溶窒素量について両窒化法を比較すると、析出物となった窒素量で 1.5 倍、固溶した窒素量で 1.8~8.2 倍プラズマによる方がアンモニアガスよりも供給量が多いことが明らかとなった。

5. プラズマ窒化の今後の展開

これまで多くは、窒化層と試料全体の体積比が小さい場合についてプラズマの窒化の挙動を検討してきた。この結果、窒化層は、微細に析出した窒化物セラミックスと金属との複合材料としての機能を有していることも明かとなり、析出物の大きさなどの制御も容易にできることが判った。そこで、合金粉末へプラズマ窒化を適用することによって、ナノコンポジット材料や適当な組み合わせによって傾斜機能材料等の新材料を創製することが期待され、最近我々はこれらの研究を進めている。

プラズマ窒化の今後の展開の一例として、Fe-Cr 合金粉末への応用について以下に紹介する。

プラズマ窒化した Fe-Cr 合金粉末

Fe-17Cr 合金粉末を 700°C で窒化した組織を Fig.11 [33] に示す。腐食によって α -Fe が溶出し、析出物が凝集しているため、析出物が大きく観察されている。また、粒界に連続した帯状に析出物が存

Table 2 Comparison of nitrogen amount in different nitriding processes.

	Ammonia gas nitriding	Plasma nitriding
Concentration of N at the surface, C_s (at%) *1	0.3~1.99*2	6.47
Initial content of N, C_0 (at%)	0.0118	0.0118
Volume fraction of nitride, f_{Pre}	0.332	0.266
Density of nitride, ρ (g/cm ³)	6.34	5.90
Atom ratio of nitrogen to the alloying element, ν	0.5	1.0
Total content of nitrogen, M_{Total} (at%)	1.65×10^{-2} *3	5.42×10^{-2}
Concentration of nitrogen, M_{N} (at%)	0.44×10^{-2}	3.61×10^{-2}
Concentration of nitrogen as precipitation, M_{Pre} (at%)	1.21×10^{-2}	1.81×10^{-2}

*1: N denotes the dissolved nitrogen.

*2: Values after Ref. [26,31,32].

*3: The maximum value.

Fig. 11 Microstructure of Fe-17Cr alloy powder plasma-nitrided at 700°C for 25 h [33].

在するのは、合金溶製時に Cr が粒界に偏析しているためである。1 μm 以下の大きさの析出物が粒内のマトリックス $\alpha\text{-Fe}$ 中にほぼ均質に存在している。

プラズマ窒化した Fe-17Cr 合金粉末の X 線回折結果より、この析出物は CrN であることが判った。即ち、プラズマ窒化した Fe-17Cr 合金粉末は窒化物粒子と $\alpha\text{-Fe}$ との複合材料であるといえる。

このようにして作製した粉末を N_2 ガス雰囲気中でホットプレスを試みたところ、容易に焼結できることが判った。また、高温の N_2 雰囲気中における CrN は極めて安定であり、1300°C でホットプレス後の室温における X 線回折でも CrN を同定した。

従って、Fe-17Cr 合金粉末のプラズマ窒化によって、CrN- αFe のナノコンポジット焼結材料の創製が可能と考えている。

6. まとめ

本研究は、従来明らかでなかった合金のプラズマによる表面改質法におけるプロセスの機構を材料学的立場から解明することを目的として、フェライト系及びオーステナイト系鉄合金のプラズマ窒化について、主として気相から固相への窒素輸送量に着目してプラズマ処理の特徴を明らかにした。また、従来プラズマ窒化では殆ど注目されていなかった内部窒化層を析出物が分散したナノメータ複合材として注目し、その強化機構を明らかにするとともに、粉体への応用を検討した。

その上で、Fe-Cr 合金粉末のプラズマ窒化によるナノコンポジットや傾斜機能材料などの新素材の創製の可能性に言及した。

謝辞

本研究は、プラズマと固相界面での反応という問題を、反応結果としての固相表面を詳細に検討した困難な研究であった。これまで進めることができたのは、多くの方々のご協力の賜であります。記して感謝致します。特に、第一著者は、故高田利夫博士(京都大学名誉教授)から激励を頂きました。本論文を捧げ、謝意を表します。

文献

- 1) A.Fry: Stahl und Eisen, 43(1923), 1271.
- 2) H.Knüppel, K.Brotzmann, and F.Eberhard: Stahl und Eisen, 78(1958), 1871.
- 3) B.Edenhofer: Heat Treatment of Metals, (1974), 23.
- 4) B.Edenhofer: ibid., (1974), 60.
- 5) 桑原秀行, 八戸 優, 空 伸之助: 日本熱処理技術協会第3回講演大会概要集, (1975), 19.
- 6) 浦尾亮一, 中島和夫, 千早 正: 日本金属学会誌, 39(1975), 894.
- 7) 苧野兵衛, 岡本康治, 松田昭三, 喜多 清: 日本金属学会誌, 41(1977), 225.
- 8) 喜多 清, 松田昭三, 苧野兵衛, 中村 宏, 堀川武, 岡崎章三: 日本金属学会誌, 37(1973), 26.
- 9) 日本熱処理技術協会工具鋼の窒化研究部会資料: イオン窒化した工具鋼の高温硬さとヒートチェック試験について, (1980).
- 10) 財団法人応用科学研究所技術資料
- 11) 桑原秀行, 松岡裕明, 高田 潤, 富井洋一, 菊池潮美, 近藤文治: 日本国特許公開特許公報 (A) 平 2-118059.
- 12) M.Hudis: J. Apply. Phys., 44(1973), 1489.
- 13) H.Kuwahara, J.Takada, and I.Tamura: Proceedings of 7th International Symposium on Plasma Chemistry, Eindhoven, Edited by C.J.Timmermans (Eindhoven, 1985), 473.
- 14) V.A.Phillips and A.U.Seybolt: Trans. Met. Soc. AIME, 242(1968), 2415.
- 15) J.Takada, Y.Oizumi, H.Miyamura, H.Kuwahara, and S.Kikuchi: Oxidation of Metals, 26(1986), 19.
- 16) 今井勇之進, 増本健, 前田啓吉: 日本金属学会誌, 29(1965), 866.
- 17) F.N.Rhines: Trans. AIME, 137(1940), 246.
- 18) C.Wagner: Z.Electrochem., 63(1959), 772.
- 19) R.A.Rapp: Corrosion, 21(1965), 382.
- 20) H.Miyamura, J.Takada, H.Kuwahara, and S.Kikuchi: J. Materials Science, 21(1986), 2514.
- 21) R.Rawlings and D.Tambini: J. Iron Steel Inst., 184(1956), 302.
- 22) P.Grieverson and E.T.Turkdogan: Trans. AIME, 230(1964), 1604.
- 23) V.Gerold and H.Haberkorn: Phys. Status Solid, 16(1966), 675.
- 24) H.Kuwahara, H.Matsuoka, J.Takada, Y.Tomii, S.Kikuchi, and T.Takayama: J. Materials

Sci., 25(1990), 4120.

- 25) H.Kuwahara, H.Matsuoka, J.Takada, Y.Tomii, S.Kikuchi, and I.Tamura: Oxidation of Metals, 6(1991), 143.
- 26) 土屋正行, 泉山昌夫, 今井勇之進: 日本金属学会誌, 29(1965), 427.
- 27) B.N.Chapman: Glow Discharge Processes - Sputtering and Plasma Etching (1980), John Wiley & Sons, New York.
- 28) G.R.Harrison: Wavelength Tables, (1939), MIT Press, Cambridge.
- 29) R.W.B.Pears and A.G.Gaydon: The Identification of Molecular Spectra, Chapman and Hall, (1976), London.
- 30) 笛木和雄: 日本金属学会報, 14(1975), 125.
- 31) J.F.Eckel and T.B.Cox: J. Materials, 3(1968), 605.
- 32) P.Rochegude and J.Foct: Proceedings of the International Conference, Edited by J.Foct and A.Hendry, (1989), 444.
- 33) 西川 進, 濱 敏彦, 宮村 弘, 桑原秀行, 高田 潤: 未発表.