研 究

 $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式と到達可能強度推定法の Mn-Zn フェライトへの適用の可否

築場 豊, 林 宏爾

東京大学生産技術研究所, 〒106-8558 港区六本木 7-22-1.

Applicabilities of Equation of $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ and Estimation Method of Attainable Strength to Mn-Zn Ferrite

Yutaka Yanaba and Koji Hayashi

Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 7-22-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8558.

Received April 8, 1998

SYNOPSIS

In order to clarify whether our theoretically derived equation of $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ (σ_m : three-points bending fracture strength, ψ : shape factor, K_{IC} : fracture toughness, S_{mf} : total macroscopic area of fracture surface) can be applied to brittle materials having considerably lower K_{IC} and σ_m than those of WC-10mass%Co cemented carbide, etc., the relation among σ_m , K_{IC} and S_{mf} was investigated for Mn-Zn ferrite (K_{IC} : $1.3 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$, the mean value of σ_m : 0.18 GPa) as an example. In addition, the applicability of equation of $\sigma_0 = \sigma_d \{1 + 2(a/\rho)^{1/2}\}$ or $\sigma_d^{-1} = \sigma_0^{-1} + 2\sigma_0^{-1} \rho^{-1/2} a^{1/2}$, i.e., the applicability of the estimation method of attainable strength (σ_s : σ_d or σ_m at $2a = \text{mean grain size}$) to Mn-Zn ferrite was also investigated (σ_0 : ideal bending fracture strength, i.e., the strength which is assumed to be obtained when the length ($2a$) of longer axis of fracture source becomes imaginarily zero, although the actual attainable minimum value of $2a$ is the mean grain size of the materials, σ_d : external stress which operated on the fracture source at the moment of fracture, ρ : effective curvature-radius of the edge of fracture source).

The results obtained were as follows: (1) The linear correlation was found between σ_m and $S_{mf}^{1/2}$, in a similar way to the cemented carbide, etc., which indicates that the equation of $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ is also applicable to the ferrite or brittle materials with considerably low K_{IC} and σ_m . The ratio of the slopes of two regression lines of the ferrite and the cemented carbide coincided well with the ratio of the measured K_{IC} values of both materials. This indicates that the ψ value in equation of $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ of this ferrite was nearly equal to that of the cemented carbide; the ψ values of both materials were about $15 \times 10^3 \text{ m}^{-3/2}$. (2) The equation of $\sigma_d^{-1} = \sigma_0^{-1} + 2\sigma_0^{-1} \rho^{-1/2} a^{1/2}$ also held for the ferrite. The σ_s of this material was estimated to be about 0.26 GPa , which was about 44% higher than the measured mean value of σ_m (0.18 GPa).

KEY WORDS

fracture surface area, fracture toughness, bending fracture strength, Mn-Zn ferrite, attainable strength, brittle materials, fracture source.

1 緒 言

著者らは、破壊靱性(K_{IC})は、3点曲げ破壊強さ(σ_m : 別称、抗折力)および曲げ破壊後の全破片の持つ破面の総マクロ的面積(S_{mf})との間に、下記の関係式が成り立つことを理論的に導出するとともに、この式は、WC-10mass%Co 超合金および Si_3N_4 基セラミックスの2種類の硬質材料について成り立つことを実証している^{1,2)}。

$$\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2} \quad (1)$$

ここで、 ψ は、荷重が負荷された試片のうち実際に応力がか

かっている部分の体積すなわち2つのスパン間の試片体積(V)、 S_{mf} と真の破面面積との比、および曲げ破壊の起源となった組織的欠陥の形状に依存する係数である。そして、 ψ に及ぼす V の影響³⁾、式(1)から見積られる K_{IC} 値に及ぼす破片内部に存在する停止亀裂⁴⁾と曲げ破壊後に飛散する破片の持つ運動エネルギーなどの影響⁵⁾、ならびに S_{mf} と真の破面面積(原子間力顕微鏡を用いて見積られる面積)との比および ψ に及ぼす影響⁶⁾などを明らかにすると共に、式(1)の ψ には、上記の3つの因子の他に、(破片の飛散・運動エネルギー + 振動エネルギー)/

(蓄積弾性歪エネルギー)の比を加える必要があると考えられた⁵⁾。さらに、 S_{mr} の自動測定法を確立⁷⁾している。

本研究では、脆性材料の一つであり、上記の2種の硬質材料よりもかなり低い K_{IC} 値($1.3\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$)と σ_m 値(平均 σ_m ; 約 0.18GPa)を持つフェライトについても式(1)が適用可能であるかどうかを調べた。さらに、 $\sigma_0=\sigma_d\{1+2(a/\rho)^{1/2}\}$ または $\sigma_0^{-1}=\sigma_0^{-1}+2\sigma_0^{-1}\rho^{-1/2}a^{1/2}$ の式 $\{\sigma_0$; 理想曲げ破壊強度, すなわち, 破壊の起源の長軸長($2a$)の実際に到達可能な最小値は材料の平均粒度であるが, $2a$ が仮想的にゼロになったと仮定した時の強度, σ_d ; 破壊時に破壊の起源⁸⁾に作用した外部応力, ρ ; 破壊の起源の端部の有効曲率半径⁸⁻¹⁰⁾が成り立つかどうか検討することにより, 到達可能強度(σ_d ; $2a$ が平均粒度となった時の σ_d または σ_m ^{9,10)}の推定法が本フェライトに対しても適用可能かどうかについても調べた。

2 試料および実験方法

フェライトとしては市販のMn-Znフェライトすなわち $(\text{Mn}_{1-x}\text{Zn}_x)\text{O}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ (詳しい組成は不明であるが, 本研究の目的には必ずしも必要でない。Fullmanの式¹¹⁾による平均粒度は約 $9.8\mu\text{m}$)を用いた。試片として, 寸法が $4\times 8\times 36\text{mm}^3$ のもの10本を用いた。これらの内7本について, スパン 20mm で3点曲げ試験を行って σ_m を測定し, その後, 各試片の破片数(N_f)を求めるとともに, レーザ変位計により S_{mr} を自動測定⁷⁾(単位測定形状; 三角形, 測定点間隔; 0.5mm , レーザビーム径; $20\times 35\mu\text{m}^2$)した。これらの内, 4本の試片の破片については, 破壊の起源を含む2つの破面¹²⁾の内1つについて, Fig.1に示すように, 張力面からそれぞれ1, 2および 3mm の距離(l)にある点を中心として 0.5mm の長さを持ち, 張力面に平行な3本の直線 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ および $\overline{EF}$ 上における破面の高さ(Z座標)を, 光学顕微鏡とレーザ変位計を用いて測定⁶⁾し, 後述の定義により一次元的凹凸の程度(R)を求め, S_{mr} の考察用データとして用いた。残りの3本を用いて, SEPB法¹³⁾(Single Edge Pre-Cracked Beam法; 但し, 試片断面寸法は規格の $3\times 4\text{mm}^2$

Fig.1 Schematic illustration of location of base lines ($\overline{AB}$, $\overline{CD}$ and $\overline{EF}$) used for measuring the height of fracture surface. The height was measured by use of optical microscope. The unit of length shown in the figure is "mm".

ではなく $4\times 8\text{mm}^2$ とし, スパンは 30mm ではなく 20mm とした)により, K_{IC} を測定した。

次に, N_f - σ_m , S_{mr} - σ_m および σ_m - $S_{mr}^{1/2}$ 関係を求め, それらに正の相関または直線関係があるかどうか, 換言すると, $\sigma_m=\psi K_{IC} S_{mr}^{1/2}$ 式が本フェライトすなわち極めて低い K_{IC} 値と σ_m 値を持つ脆性材料についても適用可能であるかどうかを検討した。後述のように, σ_m と $S_{mr}^{1/2}$ の間には直線関係が認められたので, 次に, 同回帰直線の傾き(ψK_{IC})と超硬合金の同傾き³⁾との比が, 両材料の実測の K_{IC} 値の比と一致するかどうか, すなわち両材料の ψ が一致するかどうかを調べた。

さらに, σ_d と a との関係を表す式である, 既述の式 $\sigma_0=\sigma_d\{1+2(a/\rho)^{1/2}\}$ または $\sigma_0^{-1}=\sigma_0^{-1}+2\sigma_0^{-1}\rho^{-1/2}a^{1/2}$ $\{\sigma_d$ は, l を試片の厚み, l をスパン長, 破壊の起源となった組織的欠陥の張力面からの距離を Δl , スパン中央面からの距離を Δl とすると, $\sigma_d=\sigma_m(1-2\Delta l/l)(1-2\Delta l/l)$ の式によって算出できる⁸⁻¹⁰⁾が本フェライトにも適用可能かどうかを検討するため, 破壊の起源となった組織的欠陥の種類, 寸法($2a$ の他に短軸長 $2b$)および Δl , Δl を調べ, σ_d - $a^{1/2}$ の関係を求めた。両者間に, 後述のように, 直線関係が成り立つことが分かったことから, 同回帰直線を, $2a$ がフェライトの平均粒度(G)と等しくなるまで外挿し, G における σ_d すなわち到達可能強度(σ_d)^{9,10)}を推定した。

3 実験結果および考察

3.1 $\sigma_m=\psi K_{IC} S_{mr}^{1/2}$ 式のMn-Znフェライトへの適用の可否

Fig.2に, 本フェライトの N_f - σ_m 関係を示した。また, 図中のデータ点(◆)に*印を添えた $\sigma_m=0.16, 0.18, 0.19$ および 0.22GPa の4本の試片の各全破片の概観図をFig.3に示す。本フェライトについても, N_f と σ_m の間には, 既報のWC-10mass%Co超硬合金³⁾(以下, 超硬合金と呼称)などと同様に, はほぼ正の相関関係が見られた。 N_f および σ_m の範囲および平均値は, 両材料についてそれぞれ3-9ヶ, 4.4ヶ および 0.16 - 0.22GPa , 0.18GPa であり, いずれも超硬合金におけるそれらの値(それぞれ, 4 - 16ヶ , 10ヶ および 1.45 - 3.00GPa , 2.40GPa)³⁾に

Fig.2 The relation between number (N_f) of fragments for one test piece and bending fracture strength (σ_m) for Mn-Zn ferrite. The appearance of fragments for the data with the mark * are shown in the next Fig.3.

Fig.3 Examples of the appearance of test piece fragments for Mn-Zn ferrite. The σ_m and total macroscopic area (S_{mf}) of fracture surfaces of each specimen are shown in each photograph ($\times 1.2$). The tensile surface of test piece is the lower surface of the photograph.

Fig.4 The relation between S_{mf} and σ_m for Mn-Zn ferrite. The relation for WC-10mass%Co cemented carbide is also shown for the reference.

比べて小であった。

Fig.4に、 S_{mf} - σ_m 関係を超硬合金の結果³⁾と共に示す。 S_{mf} と σ_m の間には、超硬合金の場合と同様、 N_f と σ_m の間よりも強い正の相関関係が見られた。 S_{mf} の範囲と平均値はそれぞれ

Fig.5 An example of SEM micrograph of fracture surface ($\times 2000$), the vertical axis of which was inclined to be nearly vertical to the electron beam axis of SEM. This shows the microscopic roughness of fracture surface.

Fig.6 Examples of one-dimensional roughness (R^0) of fracture surfaces for Mn-Zn ferrite, which were measured by use of optical microscope. R^0 is defined to be the ratio of the length of the zigzag line $A'B'$ to the length of the straight broken line $A'B'$, where the zigzag line $A'B'$ is the projection line of $\overline{AB}$ (refer to Fig.1) to the fracture surface. The length of vertical axis per unit scale is three times larger than that of horizontal axis in order to show clearly one-dimensional roughness.

67–80mm²と75mm²であり、いずれも超硬合金³⁾の120–220mm²と154mm²に比べて小であった。

S_{mf} は、測定点間隔が小となるほど大となることは、超硬合金については明らかにしている⁶⁾が、本フェライトについても S_{mf} は σ_m の増加とともに大となることを、破面の一次的凹凸の程度⁶⁾の σ_m 依存性によっても調べた。まず、Fig.5には、凹凸の程度を示すSEM写真の一例を示す。次に、光学顕微鏡を用いて、破面の一次的凹凸の程度(R^0)を、以下の方法により測定し、Fig.3に示した4本の試片の内、 σ_m が最大(0.22GPa)および最小(0.16GPa)の試片の破片中最も大きなものについてFig.6に示した。すなわち、例えばFig.1の直線 $\overline{AB}$ については、その両端点であるAおよびBから試片長手方向に平行に引いた直線と破面との交点すなわち投影点を、Fig.6に示すように、それぞれA'(Aと同じ位置とした)およびB'点とし、(1)直線 $\overline{AB}$ を間隔2μmに分割し、(2)各分割点の破面上

の各投影点の試片長手方向への高さを測定して、(破面の高さ) - (直線 $\overline{AB}$ 上の距離) 図を作成した。ここで、高さ方向(y軸方向)の縮尺は、破面の凹凸を分かりやすくするために、同図上のX軸方向のその1/3倍となっている。次に、(3)同図上で(折れ線 $\widehat{A'B'}$ の長さ)/(直線 $\overline{A'B'}$ の長さ)比を算出し、この比を直線 $\overline{AB}$ における R^0 とした。他の直線 $\overline{CD}$ および $\overline{EF}$ についても、また、他の試片のうち主なものについても、同様にして R^0 を得た。各直線の R^0 およびそれらの同一試片における平均値(R_m^0)を σ_m の関数として Fig.7 に示した。これより、同一の l_t の下での R^0 および R_m^0 は、 σ_m の増加とともに、上記の S_{mf} と同様増加する傾向にあることが分かる。 R_m^0 の2乗(R_m^0)² は破面面積に比例する値となる⁶⁾が、Fig.7における $\sigma_m=0.16, 0.18, 0.19$ および 0.22 GPa の4試片の (R_m^0)² の相互の比は1:1.04:1.04:1.07であった。これら4試片の S_{mf} の相互の比は1:1.10:1.12:1.19となり、(R_m^0)² の比に比べてそれぞれ約6, 8 および 11% 大となった。すなわち、本フェライトについても、より微視的な測定方法(測定点間隔が小さい方法)によって得られる破面面積の σ_m 依存性は、測定点間隔が大きい方法のそれに比べて大となる⁶⁾ ことが分かる。なお、このことより、 $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式を用いて材料の K_{IC} を見積もるためには、 S_{mf} の測定条件(単位測定形状、測定点間隔など)は同一とする必要がある^{3,7)}。

この他、Fig.7によると、同一の σ_m すなわち同一の試片についての R^0 は l_t が大となる(張力面から離れる)ほど小となることが分かる。しかし、同直線上を、レーザ変位計を用いて各分割点の間隔を $30\mu\text{m}$ として測定した、破面の一次元的凹凸の程度 (R^1) は、図は省略するが、 l_t の増大とともに、例えば、 $\sigma_m=0.22$ GPa のものでは1.03から1.09へ、 $\sigma_m=0.16$ GPa のものでは1.04から1.06へ逆に増大した(この結果は、マクロ的な破面形態すなわち放射状の亀裂による破面の凹凸の程度が、張力面から離れるほど大となる⁸⁾ ことと一致)。このように、

Fig.7 Relation between R^0 and σ_m for Mn-Zn ferrite. The l_t is the distance of base line from tensile surface. The mark "□" indicates the average value (R_m^0) of three R^0 values with different l_t for each test piece.

R^0 の l_t 依存性が R^1 のそれと逆の関係にあることと、上記の、破面面積の測定点間隔依存性はいずれも興味ある結果であるが、これらの点は本研究の目的とは直接関係しないことから、今後詳細に検討したい。

Fig.8 に、 $\sigma_m - S_{mf}^{1/2}$ 関係を超硬合金の結果³⁾と共に示す。 σ_m と S_{mf} との間には、超硬合金の場合と同様に直線関係が成り立つ。Table 1 には、フェライトおよび超硬合金における $\sigma_m - S_{mf}^{1/2}$ 回帰直線の傾き ($=\psi K_{IC}$) および両者の比 (R_s)、SEPB 法による実測の K_{IC} 値とその比 (R_{KIC}) および R_s/R_{KIC} 値を示す。フェライトの回帰直線の傾きは 0.020 GPa/mm ($20 \times 10^3 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2} \cdot \text{m}^{-3/2}$) であり、超硬合金の傾きである 0.20 GPa/mm ($200 \times 10^3 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2} \cdot \text{m}^{-3/2}$) との比は約0.1となった。他方、フェライトの実測の K_{IC} 値は約 $1.3 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ であった。これと超硬合金の実測の K_{IC} 値 ($13.2 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$) との比は約0.1であり、回帰直線の傾きの比とよく一致する。すなわち、両材料の ψ の値はそれぞれ $15.4 \times 10^3 \text{ m}^{-3/2}$ ($=20 \times 10^3/1.3$) および $15.2 \times 10^3 \text{ m}^{-3/2}$ ($=200 \times 10^3/13.2$) であり、互いにほぼ等しい。この他、 K_{IC} の評価値に及ぼす停止亀裂⁴⁾と破片の飛散運動エネルギー⁵⁾の影響は、WC-10mass%

Fig.8 The relation between σ_m and $S_{mf}^{1/2}$ for Mn-Zn ferrite, showing that the relation is in accordance with the suggestion obtained from equation of $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$. The relation for WC-10mass%Co cemented carbide is also shown for the reference.

Table 1 Slopes of regression lines between σ_m and $S_{mf}^{1/2}$ for Mn-Zn ferrite and WC-10mass%Co cemented carbide, those ratio (R_s), fracture toughness (K_{IC}) measured by SEPB method for both materials, those ratio (R_{KIC}), and R_s/R_{KIC} ratio.

	Mn-Zn ferrite	WC-10Co cemented carbide
Slope of regression line between σ_m and $S_{mf}^{1/2}$ /GPa $\cdot$ mm ^{-1/2}	0.020	0.20
	Ratio (R_s): 0.1	
Measured value of K_{IC} /MPa $\cdot$ m ^{1/2}	1.3	13.2
	Ratio (R_{KIC}): 0.1	
R_s/R_{KIC}	1.0	

Co超硬合金の場合と同様に小さいことを確かめた。したがって、(1)本材料のような極めて低い K_{IC} 値および σ_m 値を持つ脆性材料についても、 $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式は成り立つこと、(2) $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式中の ψ の値は、本フェライトとWC-10mass%Co超硬合金についてはほぼ同じ値であることが分かった。 K_{IC} が $3.1 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ である Si_3N_4 基セラミックス(平均 $\sigma_m = 1.3 \text{ GPa}$)についても $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式は成り立つ(ψ 値は $15.4 \times 10^3 \text{ m}^{-3/2}$ 。但し、この値は、 V が $3 \times 4 \times 30 \text{ mm}^3$ の場合について得られた $20.6 \times 10^3 \text{ m}^{-3/2}$ の値^{1,2)}を、 $\psi \propto V^{-1/2}$ の関係³⁾を用いて、 V が本フェライトと同じ $4 \times 8 \times 20 \text{ mm}^3$ の場合に換算した値)。そこで、本式を用いた新しい K_{IC} 評価法は、少なくとも $1.3 \sim 13.2 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ の範囲の K_{IC} 値および $0.18 \sim 2.4 \text{ GPa}$ の範囲の平均 σ_m 値を持つ脆性材料について適用可能であることが明らかとなった。

3.2 到達可能強度推定法の Mn-Zn フェライトへの適用の可否

Fig.9 Examples of microstructural defects observed on fracture surface for Mn-Zn ferrite. The σ_m of each test piece is shown in each photograph. ($\times 500 \times 0.9$)

破面のSEM観察によると、破壊の起源の種類としては、ポア、ポアを含むMn-Znフェライト粗大粒子の凝集体、ポアを含まない粗大粒子などが見いだされた。それらの例をFig.9に示す。これら組織的欠陥の長軸長 $2a$ の範囲および平均値はそれぞれ約 $80 \sim 240 \mu\text{m}$ 、約 $136 \mu\text{m}$ となり、短軸長 $2b$ に対する $2a$ の比(a/b)の範囲および平均値はそれぞれ約 $1 \sim 2$ 、約 1.5 となった。超硬合金については、これらの値はそれぞれ約 $33 \sim 193 \mu\text{m}$ 、約 $93 \mu\text{m}$ および約 $1.1 \sim 4.3$ 、約 2.8 であり、フェライトの平均 $2a$ および平均 a/b の値は、超硬合金の値に比べてそれぞれ約 46% 大および約 48% 小であった。

Fig.10には、 $\sigma_d^{-1} - a^{1/2}$ 関係を示す。これより、本フェライトについても、超硬合金⁸⁻¹⁰⁾や Si_3N_4 基セラミックス¹³⁾と同様に、両者間には直線関係が成り立ち、到達可能強度推定法が適用可能であることが分かる。そこで、 $\sigma_d^{-1} - a^{1/2}$ 回帰直線を、 $2a$ が材料の平均粒度すなわち $9.8 \mu\text{m}$ ($a^{1/2} = 0.07 \text{ mm}^{1/2}$)となるまで外挿すると、 $\sigma_d^{-1} = 3.8 \text{ GPa}^{-1}$ ($\sigma_d = 0.26 \text{ GPa}$)となることから、Mn-Znフェライトの到達可能強度 σ_a は、実測の σ_m の平均値である 0.18 GPa に対して約 44% 高い約 0.26 GPa であると推定された。

4 総括

超硬合金などに比べてかなり低い破壊靱性(K_{IC})と三点曲げ強さ(σ_m)を持つ脆性材料であるMn-Znフェライトに対して、著者らが理論的に導出した $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式、ならびに $\sigma_0 = \sigma_d \{1 + 2(a/\rho)^{1/2}\}$ 式または $\sigma_d^{-1} = \sigma_0^{-1} + 2\sigma_0^{-1} \rho^{-1/2} a^{1/2}$ 式(記号の意味は本文参照)すなわち到達可能強度推定法のいずれもが適用可能かどうかを調べ、以下の諸結果を得た。

Fig.10 The relation between inverse (σ_d^{-1}) of external stress which operated on fracture source at the moment of fracture and square root ($a^{1/2}$) of half major length of fracture source for Mn-Zn ferrite. The mark "●" indicates the attainable strength (σ_a) of this material, i.e., the strength of the material with the minimum size of fracture source (the mean grain size of matrix grains).

- 1) 本フェライトについても, 既報の超硬合金などと同様に, σ_m と $S_{mf}^{1/2}$ との間には直線関係が認められ, $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式は, 本フェライトのような低い K_{IC} 値と σ_m 値を持つ脆性材料についても適用可能であることが明らかとなった. また, 本フェライトと超硬合金の両 $\sigma_m - S_{mf}^{1/2}$ 関係直線の傾きの比は, 実測の K_{IC} 値の比とよく一致し, ψ の値は, 両材料についてはほぼ互いに同じ(それぞれ $15.4 \times 10^3 \text{ m}^{-3/2}$ および $15.2 \times 10^3 \text{ m}^{-3/2}$) であることが分かった.
- 2) 本フェライトについても, 超硬合金などと同様, σ_d と $a^{1/2}$ との間には直線関係が認められた. すなわち, $\sigma_0 = \sigma_d \{1 + 2(a/p)^{1/2}\}$ または $\sigma_d^{-1} = \sigma_0^{-1} + 2\sigma_0^{-1} p^{-1/2} a^{1/2}$ 式が成り立ち, 到達可能強度推定法が適用可能であることが明らかとなった. そして, 本材料の到達可能曲げ破壊強度は約 0.26 GPa (実測の平均 σ_m は約 0.18 GPa) と推定された.

謝 辞

本研究のデータの一部の調査に協力された馬 愛国氏に感謝します.

文 献

- 1) 築場 豊, 林 宏爾: "WC-Co 合金と Si_3N_4 における試片の破面面積の強度依存性と破壊靱性との関係", 日本金属学会誌, 58(1994)1327-1330.
- 2) Y. Yanaba, K. Hayashi: "Relation between Fracture Surface Area ... and Fracture Toughness ...", Mater. Sci. Eng. A, 209(1996) 169-174.
- 3) 築場 豊, 林 宏爾: "硬質材料の $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式における ψ の試片体積依存性", 粉体および粉末冶金, 42(1995)417-421.
- 4) 築場 豊, 林 宏爾: "硬質材料の $\sigma_m = \psi K_{IC} S_{mf}^{1/2}$ 式による K_{IC} 評価値における停止亀裂起因誤差", 粉体および粉末冶金, 43(1996)526-530.
- 5) Y. Yanaba, K. Hayashi: "Measurement of Kinetic Energy of Flying Fragments in ...", J. Jpn. Soc. Powder and Powder Metallur., 44(1997)257-262.
- 6) 築場 豊, 林 宏爾: "光学および原子間力顕微鏡による WC-Co 超硬合金破面のミクロ的面積と破面形成エネルギーの見積り", 粉体および粉末冶金, 44(1997)263-268.
- 7) Y. Yanaba, K. Hayashi: "Automation of Measuring Fracture Surface Area and Shortening of Measuring Times ...", J. Jpn. Soc. Powder and Powder Metallur., 45(1998)523-528.
- 8) 鈴木 寿, 林 宏爾: "WC-10%Co 超硬合金の抗折強度と破壊の起源との関係", 日本金属学会誌, 38(1974)1013-1019.
- 9) H. Suzuki, K. Hayashi: "Strength of WC-10%Co Cemented Carbides in Relation to Their Fracture Sources", Planseeberichte für P/M, 23(1975)24-36.
- 10) 林 宏爾: "WC-Co 超硬合金の強度とその新しい解析手法", 粉体および粉末冶金, 23(1976)1-5.
- 11) R. L. Fullman: "Measurement of Particle Sizes in Opaque Bodies", J. Met., Mar., (1953)447-452.
- 12) 築場 豊, 趙 源丞, 林 宏爾: "高強度 Si_3N_4 基セラミックスにおける破壊の起源の有無", 日本金属学会誌, 57(1993) 1352-1359.
- 13) JIS ハンドブック, R1607, "ファインセラミックスの破壊靱性試験方法", 日本規格協会, (1990).