研 究

温間成形と高温焼結を組み合わせた DIG (直噴ガソリン)エンジン用 サイレントチェーン sprocket の開発

藤木 章^{☆1}, 前川 幸広^{☆1}, 馬淵 豊^{☆1}, 渡部 貴也^{☆1}, 菅谷 好美^{☆2}, 岩切 誠^{☆2}, 芝野 隆^{☆3}

^{☆1}日産自動車(株), 〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町 6-1.

^{☆2}日立粉末冶金(株), 〒270-2295 松戸市稔台 520.

^{☆3}ジャトコ・トランステクノロジー(株), 〒417-8585 富士市今泉 700-1.

Development of Warm Compacted and High Temperature Sintered P/M Sprockets for Silent Chain System of DIG (Direct Injection Gasoline) Automotive Engines

Akira Fujiki^{☆1}, Yukihiro Maekawa^{☆1}, Yutaka Mabuchi^{☆1}, Takaya Watanabe^{☆1}, Yoshimi Sugaya^{☆2},
Makoto Iwakiri^{☆2} and Takashi Sibano^{☆3}

^{☆1}Nissan Motor Co., Ltd. 6-1 Daikoku-cho, Tsurumi-Ku, Yokohama 230-0053.

^{☆2}Hitachi Powdered Metals Co., Ltd. 520 Minoridai, Matsudo 270-2295.

^{☆3}JATCO Trans Technology Co., Ltd. 700-1 Imaizumi, Fuji 417-8585.

Received January 9, 2002

SYNOPSIS

The authors have previously reported on the warm compacted and normal temperature (1140°C) sintered P/M sprockets of the roller chain system of non-DIG (normal MPI gasoline) engines. In this new development, the mechanical properties of several warm-compacted and high-temperature sintered P/M steels were investigated. A wear test was also conducted to examine the anti-wear characteristics of these material using dummy engines. Finally, sprockets of silent chain system of DIG engines were developed that can endure severe wear conditions. The base powder used was a hybrid material (Distaloy DC1). It was 2mass% Ni (nickel) and was diffusion bonded to pre-alloy Fe-1.5mass% Mo (molybdenum) powder. The warm compaction was conducted with the powder, die and tools at 130°C. The sintering temperature was 1190°C and heat treatment was also applied to the sprockets.

KEY WORDS

warm compaction, high-temperature sintering, silent chain system, engine sprocket, automotive application, P/M parts, direct injection gasoline (DIG), direct gasoline injection (DGI), sintered molybdenum steel

1 はじめに

1994年のパリの粉末冶金国際会議で温間成形が紹介されて以来、近年実用化部品が増えてきたが、電動工具、農機具に実用化が限定され、精度が厳しく、高い機械的特性も要求される自動車部品への利用は限られ、先行したのは、ミッション系(駆動系)とよばれる部品であり、エンジン部品への応用は見られなかった。著者らは世界に先駆け、自動車用エンジン部品の温間成形での実用化を行い、2000年京都での粉末冶金国際会議で発表し¹⁾、本協会の協会誌にも研究論文として公表した²⁾。本論文ではさらなる研究を行い開発したsprocketについて報告する。即ち、従来のローラーチェーンより摩耗が厳しいサイレントチェーンシステムのsprocketであって、さらに直噴ガソリン化によって、摩耗が厳しくなる場合において、新材料の選択と温間成形、高温焼結の組み合わせによって従来鋼材の歯切り加工仕上げでしか実用化できなかったようなレベルの高い耐摩耗性が要求されるspro-

cketを焼結化によりネットシェーブ化した。このことは、単に経済性の追求だけではなく、加工エネルギーの削減や、材料歩留まり向上により、環境にも優しい焼結技術^{3,4)}を開発したといえる。本論文はこの開発の経緯について述べる。

2 研究・開発の背景

近年乗用車用エンジンの低騒音化のためにローラーチェーンシステムからサイレントチェーンシステムに切り替える場合が増えて来ている。日産自動車は世界最小の6.35 mm ピッチ・サイレントチェーンをチェーンメーカーとの共同開発により、いち早く開発し⁴⁾、新エンジンへの適用を拡大している。Fig.1にローラーチェーンとサイレントチェーンシステムの概略と噛合いの状況を示す。この図のようにサイレントチェーンの方が噛合いの入力角度が小さいこと($\beta \gg \beta'$)および、それに伴い噛み合いの速度も小さく($V \gg V \sin \beta'$)なるため、発生する音・振動が小さくなる効果が得られる。しかし

Fig.1 Schematic diagram of chain and sprocket system.

ながらローラーチェーンが転がり摩擦と滑り摩擦を含むのに対して、サイレントチェーンシステムの場合は殆どが滑り摩擦であるため、摩耗状況はサイレントチェーンの方がかなり厳しい。さらに近年 DIG (Direct Injection Gasoline) とよばれるガソリンエンジンでの直噴化が増えて来ている。この DIG システムでは燃焼状態が変化するため、発生するスラッグ(すす)量等が変わるという指摘があり²⁾、摩耗を考慮する必要があった。今回 2000cc クラス以上の高性能 DIG エンジンにサイレントチェーンを適用するにあたり、これらを踏まえて温間成形手法と高温焼結の組み合わせにより、従来の焼結材料より格段に耐摩耗性等を向上させることを目標に実験を行った。

3 実験方法

3.1 基礎的機械特性把握のための試料および実験方法

今回の開発ターゲットはエンジンのカム sprocket およびクランク sprocket である。これまでに開発した 1800cc 以下のエンジンでの DIG 化+サイレントチェーン化では、従来の MPI (Multiple Fuel Injection=非 DIG) エンジンでローラーチェーン用の sprocket と同等な Fe-2mass%Cu-C (以下本文中の mass% はすべて % で略記する) 系の焼結材が基本で、カム sprocket は 0.8%C で高周波焼入れ焼戻し、クランク sprocket はクランク軸への取り付けにおける耐座屈性も

考慮して、0.3%C をベースに浸炭で最終炭素量をほぼ 0.8% 程度にし、焼入れ焼戻しにより、実用化していた。今回はこの Fe-Cu-C 系をベースに他の材料の機械的特性を比較して検討した。具体的には、Fe-2%Cu-C 系の混合粉、Fe-4%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo-C 系の拡散合金粉末 (Distaloy AE)、のそれぞれについて、常温成形用の粉末と温間成形用の粉末を用意し、Fe-1.5%Mo 予合金粉に 2%Ni を拡散接合した粉末 (Distaloy DC1) については温間成形の粉末のみを用意して、機械的特性を評価した。焼結は Fe-Cu-C 系、Distaloy AE は普通焼結 1120°C で行った。Distaloy DC1 は普通焼結では、Distaloy AE と同等な機械的特性は得られないことが原料メーカーの基礎試験で判っていた。その代わり Distaloy DC1 は Distaloy AE より経済的に入手できるので、Distaloy DC1 は高温焼結を行なっても最終的なコスト面の競争力があると判断した。このため DC1 は高温焼結 (1250°C) を採用し、特性を評価した。さらにそれぞれについて焼結後に熱処理を行う場合と焼結ままの場合について機械的特性を調べた。熱処理については Fe-Cu-C 系、Distaloy AE は光輝焼入れ焼戻しとした。Distaloy DC1 においては焼結ままで評価する材料は 0.6%C、浸炭用は 0.3%C の原料粉を使用した。評価を行った原料の種類を Table 1 に示す。尚硬さ、引張り強さ、シャルピー値の機械的特性の評価は ISO 基準に従った。摩耗試験は前報³⁾で示したブロックオンリング式摩耗試験機による試験で行った。

3.2 ダミーエンジンでのスクリーニング試験(モータリング試験)

3.1 の結果を考慮して、各種の材料を用いてクランク sprocket、カム sprocket を試作し、サイレントチェーンシステムを採用する高性能 DIG エンジンに組み込み、オイルについては、スラッグを混入しないモーターオイル(新油)、およびスラッグを混入した劣化オイルを用いてエンジンを電気モーターで規定時間駆動し、摩耗量を測定した。尚、この試験は 3.1 の基礎試験と並行して行ったが、sprocket は円盤状のブランク材からの切り出しにより試作を行ったため、試作に時間を要し、温間成形用の粉末試作が間に合わない材料もあり、その場合は、室温成形用の潤滑剤の量を減らして、圧力を上げて円柱状のブランク材を成形し、高密度化して、温間

Table 1 Powders tested in this study.

Powder type and name	Chemical composition	Usage
Admixed Iron-copper-carbon	Fe-2wt%Cu-0.8%C	for as sintered and bright quenching-tempering (BQT)
Diffusion Bonded Alloy : Distaloy AE	Fe-4wt%Ni-1.5wt%Cu-0.5wt%Mo-0.8C	for as sintered and bright quenching-tempering (BQT)
Hybrid Alloy : Distaloy DC-1 (Fully alloyed Fe-Mo) powder with Ni diffusion bonded	Astaloy(Fe-1.5wt%Mo)+2wt%Ni-0.6C	for as sintered
Hybrid Alloy : Distaloy DC-1(low carbon) (Fully alloyed Fe-Mo) powder with Ni diffusion bonded	Astaloy(Fe-1.5wt%Mo)+2wt%Ni-0.3C	for carburizing-quenching-tempering (CQT)

成形相当材として評価した。基本的には基礎特性を求めた材料を評価したが、クランクスプロケットについては、浸炭を行うことが前提であったため浸炭用の材料として従来から実績のある JIS SMF5 種の Fe-Ni-Cu-C 系の材料についても評価を行った。尚、評価した部品の熱処理はカムスプロケットは高周波焼き入れ焼戻しであり、クランクスプロケットは浸炭焼き入れ焼戻しである。

4 実験結果

4.1 基礎的機械特性の測定結果

基礎試験の結果を Table 2 に示す。この表からわかるように DC1 は高温焼結により、AE とほぼ同等の機械的特性を示し、硬さは DC1 の方が硬く、摩耗試験結果からみても、耐摩耗性はむしろ高い可能性があることが判明した。

4.2 モータリング試験結果

モータリング試験を Fig.2a, 2b に示す。Fig.2a はカムスプロケットの結果であり、2b はクランクスプロケットの結果である。従来の Fe-Cu-C 系の普通成形 + 普通焼結のスプロケットではカムスプロケットは高周波焼き入れ、クランクスプロケットは浸炭焼入れをしている。カムスプロケット、クランクスプロケット各々について、DIG ではないエンジンを想定した新油での従来材の摩耗を 1 とし、各材料を DIG を想定したスーツ混入オイルを用いて試験を行った摩耗量を相対摩耗量として示している。部品同士の比較では、回転数の関係からクランクスプロケットの方がカムスプロケットより厳し

い摩耗条件下にある。従来材をスーツ混入オイルを用いて試験を行うと、カムスプロケット、クランクスプロケットのいずれの場合も摩耗量がほぼ倍増してしまうことが判明した。以下部品別にモータリング試験結果を検討する。先ずカムスプロケットでは、Distaloy AE の高圧成形、1140℃焼結で密度 7.2 Mg/m³ の材料ではスーツ入りオイルでも従来材よりは摩耗が低減し、合金効果が認められる。さらに Distaloy DC1 の高圧成形、1140℃焼結で密度 7.1 Mg/m³ では従来材の新油による実験結果並に摩耗量が低減しており、今回の条件下における耐摩耗性向上にモリブデンの効果が大きいことが考えられる。Distaloy DC1 の温間成形、1190℃焼結で密度 7.1 Mg/m³ ではさらに摩耗が低減し、従来材の新油の半分の摩耗である。このことから焼結密度が同一でも粉末同士の結合が強いほどこの種の摩耗には耐久性があることが確認できた。次ぎにクランクスプロケットについて見てみると、JIS SMF5 種の Fe-Ni-Cu-C 系材料のスーツ入りオイル試験では、従来材よりは摩耗が低減し、ニッケルによる合金効果が確認できる。Distaloy DC1 の温間成形、1140℃焼結で密度 7.1 Mg/m³ はさらに耐摩耗性が高く、従来材の新油以下の摩耗量であり、カムスプロケット同様にモリブデンの効果を示しており、ニッケルより効果が大きいことがわかる。さらに Distaloy DC1 の温間成形、1190℃焼結で密度 7.1 Mg/m³ の場合は従来材の新油での試験結果の 30% 未満の摩耗量であり高温焼結の効果が現れている。このモータリング試験結果はあくまでも短時間のスクリーニング試験であり、この中から実用上での耐久性に

Table 2 Mechanical characteristics of test specimens.

Material	Test piece production condition				Mechanical properties			
	Compaction	Sintering	Heat treatment (H/T)	Sintered density (Mg/m ³)	Hardness (HRA)	Tensile strength (MPa)	Sharpy impact strength (J/cm ²)	Wear amount (μm)
Fe-2%Cu-C JIS SMF4040	Cold compaction	1120℃	as sintered	6.8	46	400	4	13
			with H/T		61	590	3	6
	Warm compaction	1120℃	as sintered	7.2	52	540	20	10
			with H/T		66	790	—	6
Fe-4%Ni- 0.5%Mo- 1.5%Cu-C (DistaloyAE)	Cold compaction	1120℃	as sintered	6.9	56	670	13	8
			with H/T		61	900	—	—
	Warm compaction	1120℃	as sintered	7.2	59	830	20	8
			with H/T		64	1200	18	5
Fe-2%Ni- 1.5%Mo-C (DistaloyDC1)	Warm compaction	1250℃	as sintered	7.2	65	700	12	6
			with H/T		70	1180	17	4

Fig.2 Screening test result by motored engine test. a) Cam sprocket, b) Crank sprocket

a) Teeth region

b) Inner region

Fig.3 Microstructures of developed P/M cam sprocket. a) Teeth region, b) Inner region

ついて可能性の高いものを選んで、長時間耐久を行った。その結果は例えばカムスプロケットではモータリングで試験した Distaloy AE の高圧成形、1140°C 焼結で密度 7.2Mg/m³ の材料とほぼ同等の Distaloy AE の温間成形+普通焼結でも摩耗基準を超えしまった。Distaloy DC1 は温間成形+普通焼結で Distaloy AE より高い耐摩耗性を示した。しかしながら実用上の摩耗基準はクリアできなかった。

5 確認試験

スクリーニング結果から耐摩耗性が十分ありそうな材料を長時間耐久試験で耐摩耗性を最終的に確認して行った結果、

クランクスプロケットは DC1 の 0.3%C をベースに温間成形+高温焼結(1190°C)の浸炭焼入れ、カムスプロケットは DC1 の 0.6%C をベースに温間成形+高温焼結(1190°C)の高周波焼入れした部品が長時間耐久の摩耗基準をクリアした。また耐久後に摩耗面を調査したがピッチングのような疲労剥離は見られなかった。その後、日産自動車(株)で規定している全ての耐久試験を行ったが、開発したスプロケットは損傷等なく、全ての試験をクリアできた。

6 開発スプロケットについて

Fig.3は開発したカムスプロケットのナイトール腐食による

a) Teeth region

b) Inner region

Fig.4 Microstructures of developed P/M crank sprocket. a)Teeth region, b) Inner region

金属組織写真であり, Fig.3aは表面(歯先)の組織写真, Fig.3bは内部の組織写真である. Fig.4は同じく開発したクランクプロケットの組織写真であり, Fig.4aは表面(歯先)の組織写

Fig.5 Developed P/M cam sprocket for QR engine.

Fig.6 Developed P/M crank sprocket for QR engine.

真, Fig.4bは内部の組織写真である. カムプロケットでは, 歯先部は基本的には, ソルバイトおよび焼戻しマルテンサイト組織である. 内部はペーナイト組織が中心である. クランクプロケットは歯先はマルテンサイト組織が中心であり, 内部はカムプロケットの内部組織とほぼ同様なペーナイト組織となっている. Fig.5に今回開発した2000cc級のエンジン(QRエンジン)のカムプロケットを示す. Fig.6には同エンジンのクランクプロケットを示す. このクランクプロケットは balancer 駆動プロケットと一体型のクランクプロケットである. 尚Fig.4のクランクプロケットの組織写

Fig.7 Chain and sprocket system of QR engine.

b) Chain and cam sprockets

a) Cut model of VK engine

Fig.8 Chain and sprocket system of VK engine. a) Cut model of VK engine, b) Chain and cam sprockets

真では歯数の少ない側(純然たるクランク sprocket 機能の部分の歯)の組織を示している。Fig.7 には QR エンジンのバルancerを含めたチェーン・sprocket システム系の概要を示す。

QR エンジン以外にも、DIG でサイレントチェーンシステムを採用したエンジンにはこのタイプの sprocket を採用した。具体的には V 型 6 気筒の 2500 ~ 3000 cc 級エンジン (VQ 改良型エンジン)、新開発の V 型 8 気筒 4500 cc 級エンジン (VK エンジン) である。Fig.8 には VK エンジンのカットモデルと sprocket とチェーンの噛み合い状況を示す。

7 ま と め

非常に摩耗条件の厳しい DIG エンジンのサイレントチェーン sprocket を粉末冶金技術により、ネットシェープで製造することを目標に研究開発を行い、各種焼結原料の温間成形および高温焼結の組み合わせを含めて評価した結果、Fe-1.5%Mo プレアロイ合金粉に 2% のニッケルを拡散接合させた粉末を原料として、カム sprocket は 0.6% C の組成で、温間成形で高温焼結を行い高周波焼入れ焼戻しを施した部品が基準をクリアして実用化できた。またクランク sprocket は 0.3% C の組成で、温間成形で高温焼結を行い浸炭焼入れ焼戻しを施した部品が基準をクリアして実用化できた。

謝 辞

今回の研究・開発においてヘガネス AB (スウェーデン)、ヘガネスジャパンの各位に多大なるご協力をいただきました。ここに記して謝意を表します。

文 献

- 1) A.Fujiki, T.Hirao, M.Yamaguchi, T.Murata, K.Ueda and Y.Sugaya: "Development of Warm Compacted Automotive Engine Sprockets", Proceeding of 2000 Powder Metallurgy World Congress, (2000)137-141.
- 2) 藤木, 小島, 前川, 山口, 村田, 菅谷, 岩切, 芝野: "温間成形による自動車エンジン用焼結 sprocket の開発", 粉体および粉末冶金, 48(2000)440-444.
- 3) A.Fujiki, H.Kojima, T.Aizawa: "Environmentally Benign Manufacturing of Automotive Parts via Powder Metallurgy", 日本金属学会英文誌 Materials Transactions, 投稿中.
- 4) 藤木, 三浦: "自動車に用いられるエコマテリアルとしての焼結部品", 資源エネルギー学会誌, 23(2002)44-47.
- 5) M.Wada, S.Ide, S.Miki and A.Ehira: "Development of a small Pitch Silent Chain for a Single-Stage Cam Drive System", SAE Technical Paper Series 1999-01-1226(1999).
- 6) D.E.Hall et al.: SAE Technical Paper Series 1999-01-3530.