受賞記念講演：平成 14 年度技術進歩賞

温間成形によるエンジン用スプロケットの開発

藤木 章^{☆1}, 前川 幸広^{☆1}, 菅谷 好美^{☆2}, 芝野 隆^{☆3}^{☆1}日産自動車(株), 〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町 6-1.^{☆2}日立粉末冶金(株), 〒270-2295 松戸市稔台 520.^{☆3}ジャトコ(株), 〒417-8585 富士市今泉 700-1.

Development of Warm Compacted P/M Sprockets for Automotive Engines

Akira Fujiki^{☆1}, Yukihiro Maekawa^{☆1}, Yoshimi Sugaya^{☆2} and Takashi Shibano^{☆3}^{☆1}Nissan Motor Co. Ltd., 6-1 Daikoku-cho, Tsurumi-Ku, Yokohama 230-0053.^{☆2}Hitachi Powdered Metals Co. Ltd., 520 Minoridai, Matsudo 270-2295.^{☆3}JATCO Co. Ltd., 700-1 Imaizumi, Fuji 417-8585.

Received March 9, 2004

SYNOPSIS

The authors have reported several papers on the warm compacted automotive P/M sprockets with normal sintering and high temperature sintering. Warm compacted and normal temperature sintered sprockets are applied to roller chain system in non-DIG (Direct Injection Gasoline) engines. Warm compacted and high temperature sintered sprockets are applied to silent chain system in DIG engines. This time we won the JSPM technology development award on these new sprockets, so we summarize the background and the history of this development.

KEY WORDS

warm compaction, high-temperature sintering, silent chain engine sprocket, direct injection gasoline (DIG) engine, sintered molybdenum steel

1 はじめに

1994年のパリの粉末冶金国際会議で温間成形が紹介されて以来、実用化部品の検討がスタートしたが、電動工具、農機具に実用化が限定され、精度が厳しく、要求機械的特性も高い自動車部品への利用については、公表直後の頃は殆どなかった。自動車で実用化が先行したのは、ミッション系(駆動系)に用いられる部品であり、まず1997年にChicago Powdered Metal CompanyがFord向けにA/T(オートマチックトランスミッション)のタービンハブで成功し、これが温間成形による自動車用焼結部品の世界初の例とされている。また国内においても1999年に日本ピストンリング(株)がM/T(マニュアルトランスミッション)のシンクロ機構に用いるシンクロリング(シンクロナイザリング)で実用化に成功した。しかしながら、エンジン部品への応用は見られなかった。著者らは世界に先駆け、自動車用エンジン部品の温間成形での実用化を行い、まず2000年京都での粉末冶金国際会議で温間成形と普通焼結の組み合わせによる直噴でないガソリンエンジンのローラーチェーン用スプロケットの開発について発表し¹⁾、本協会の協会誌にも研究論文として公表した²⁾。また2001年には従来のローラーチェーンより摩耗が厳しいサイレントチェーン

システムのスプロケットであって、さらに直噴ガソリン化によって、摩耗が厳しくなる場合において、新材料の選択と温間成形、高温焼結の組み合わせによって従来鋼材の歯切り加工仕上げでしか実用化できなかったようなレベルの高い耐摩耗性が要求されるスプロケットを焼結化した件について報告し³⁾、2002年には米国オーランドの粉末冶金の国際会議でも他の工法との比較で全体像をまとめて報告し⁴⁾、本協会誌にも論文として報告した⁵⁾。またこれらの開発については、単に経済性という面だけでなく、環境負荷低減という面からも幾つかの専門誌で論じている^{6,7)}。今回はこれらの開発の背景と経緯についてまとめて報告する。

2 研究・開発の背景

2.1 全般的な背景

最近は乗用車の生産に関して、従来の“カンバン方式”や“Just-In-Time”をさらに推し進めた“同期生産”というシステムが採用されつつある。これは、車両の生産にあわせて、エンジン、トランスミッション等のユニットや、フロントモジュール、ドアモジュール等の各モジュールまたこれらを構成する部品まで、同期的に生産・製造するものであり、基本

的に殆ど中間在庫を持たないシステムであり、リーン生産の極限といえる。このシステムに対応するため、自動車会社の生産部門では、製造方法を基本から見直しており、工程省略もその大きな課題である。著者らは既に焼結接合技術やアンダーカット成形により、スプロケットについての加工省略について示し、工程省略の方法に関して一つの解答をおこなっている。今回の温間成形について、著者らが実用化を検討しようとした背景は、本方法により、成形体を高密度化することにより、従来から行っていた焼結後の熱処理を廃止して工程省略に貢献できるのではないかとすることに着目したものであった。公表に関しては、第1報の論文²⁾では、温間成形と普通焼結の組み合わせによる非DIGエンジンのローラーチェーンスプロケットについて論述し、次の論文³⁾で温間成形と高温焼結の組み合わせによるDIGエンジンのサイレントチェーンスプロケットについて論述しているが、実際の開発では、これらはほぼ同時期に行われており、DIGエンジンのサイレントチェーンシステムに関しては、このシステムによるエンジンシリーズの一新が完了してから報告したものである。

2.2 スプロケット・チェーン系について

自動車用エンジンにおいて、ピストンを駆動するクランクシャフトとバルブ開閉を司るカムシャフトのタイミングをとることは、正常なエンジン運転において非常に重要なことであり、4サイクルエンジンではエンジン回転数=クランクシャフトの回転数であり、カムシャフトはこのクランクシャフト回転数の半分の回転数で回転している。一般的なエンジンでは、このクランクシャフトとカムシャフトの回転の同期をとるために、ベルト(樹脂繊維入りのゴム製が主体)またはチェーン(金属性)でこの二つのシャフト(軸部品)を繋げており、ベルトと共に用いる歯車形状部品をプーリーと称し、チェーンと共に用いるものをスプロケットと称している。なお上記のような回転数の関係からカムシャフトのプーリー、スプロケットの歯数はクランクのプーリー、スプロケットの歯数の倍である。(途中にアイドルプーリー、スプロケットのように減速機構を持たせる場合もある)

昨今ではエンジンの長寿命化のためにチェーンの採用が増えてきている。チェーンシステムについてはローラーとリン

クプレートと有するローラーチェーンシステムと板金打ち抜きのプレートとピン留めしたチェーンを用いるサイレントチェーンシステムにほぼ2分される。各々のシステムのチェーンとスプロケットの噛み込み状況についてFig.1に示す。この図のようにローラーチェーンに比べてサイレントチェーンは噛み込み角度が小さいため、噛み合いの騒音が低いという特徴がある。日産自動車(株)はチェーンメーカーと共同で世界最小の6.35mmピッチのサイレントチェーンをいち早く開発した⁴⁾。Fig.2に日産自動車(株)のVQとよばれる3000cc級のV6エンジンでの比較結果を示す⁵⁾。最高で10dB程度の騒音低減効果が見られる。一方摺動状況から比較するとローラーチェーンシステムは転がり摩擦と滑り摩擦が共存し、比較的穏やかな摩擦状況であるのに比べて、サイレントチェーンは滑り摩擦が支配的であり、且つチェーンを構成する板金打ち抜きの断面でスプロケットと摺動するため、面圧も高く、摩擦状況はかなり厳しくなる傾向になる。

2.3 直噴ガソリンエンジン(DIG)について

従来ガソリンエンジンでは吸気系は燃料と空気の混合気を吸入して燃焼室に導入していた。燃焼室に直に燃料を噴射できれば、最適時期に最少の量で提供でき、燃費・排気の改善に効果が大きいことは、予想できるが、燃焼室内に、直接噴射された燃料と吸気系からもたらされる空気とをその場で最適な混合気にすることが困難であり、実用が遅れていた。近年ピストンヘッド部の形状開発や、インジェクター等の改良によりこの直噴ガソリンエンジン(DIG=Direct Injection Gasoline, 他に語順の関係でGDI等とも称する)の実用化が始まった。燃費・排気ガスの改善について効果は確かにあり、採用も増えつつあるが、燃焼形態の変更にともない、スラット等¹⁰⁾のエンジンオイルへの混入より、摩擦を加速する可能性が高いことも判ってきていた。

2.4 開発対象部品について

今回の開発は以上の2.1～2.3を背景になされたものであり、具体的に示すと大きく分けて以下の2種類のスプロケットがターゲットである。

① 非DIGエンジンのローラーチェーンシステム向けのカムス

Fig.1 Schematic diagram of chain and sprocket system (Roller chain system vs. Silent chain system).

Fig.2 Chain noise reduction adopting silent chain system (V6 3000 cc Engine (VQ30DD) series test results).

プロケット

② DIGエンジンのサイレントチェーンスプロケット全般(カムスプロケット, クランクスプロケット, エンジン機種によりウォーターポンプスプロケットも含む)

本開発の開始時当時は日産自動車㈱のエンジンスプロケットの基本仕様としては, 原料はFe-2mass%Cu-0.8mass%C(以下本論文でのmass%をすべて%と略す)であり, 常温成形の後, 約1140°Cの普通焼結を行い, カムスプロケットは歯部の高周波焼入れ焼戻し, クランクスプロケットはクランクシャフトとの締結の時の耐座屈性も考慮して, 浸炭焼入れ焼戻しを行っていた。

ただし, この開発に先立って公表しているように, VQエンジンとよばれるV6の3000cc級のエンジンでは, カムスプロケットをFe-4%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo-0.8%C系の常温成形+普通焼結材に変更し, 熱処理およびその後検査工程を廃止し, 経済性の向上および環境負荷低減を行っていた。そこで①の開発では, この合金鋼粉ベースの材料の代わりに原料をFe-Cu-C系に戻し温間成形を行い, 経済性の向上等を検討することとした。②の開発ではさらにサイレントチェーンシステム化やエンジンのDIG化による当該部品の摺動条件の厳しさが事前検討から予想されていたので, 合金鋼粉系の材料の温間成形についても特性を調べることにした。開発の目的は, あくまで, 合金鋼系の温間成形を採用したとしても, 耐摩耗性は維持しながら, 熱処理を廃止して, 経済性向上と環境負荷低減を行うことであった。

3 基礎的特性把握のための実験方法と結果

3.1 基礎的機械特性把握のための試料および実験方法

従来自動車部品の開発というと, 部品試作後すぐにユニット試験やエンジン耐久, 車両評価に入る事が多く, OK or NGのon-off的評価になってしまいがちであり, ユニット評価がクリアできなかった場合に具体的にどの機械的特性を改良すれば, 実用できるか検討することが困難であり, 次の開発になかなか繋がらない事が多かった。また今回は単に原料の開発ではなく, 従来常温で行っている成形を温間に変更する

という工程変更も加わるため, 焼結後の特性その他不明なことが多く, 基礎データの蓄積をきちんと行うことを目標に試験片での機械的特性の把握を行った。

具体的に調査した材料はTable 1に示した原料である。即ちFe-2%Cu-C系の混合粉, Fe-4%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo-C系の拡散合金粉末(Distaloy AE), のそれぞれについて, 常温成形用の粉末と温間成形用の粉末を用意し, Fe-1.5%Mo予合金粉に2%Niを拡散接合した粉末(Distaloy DC1)については温間成形の粉末のみを用意して, 機械的特性を評価した。焼結はFe-Cu-C系, Distaloy AEは普通焼結1120°Cで行った。Distaloy DC1は普通焼結では, Distaloy AEと同等な機械的特性は得られないことが原料メーカーの基礎試験で判っていた。その代わりDC1はAEより経済的に入手できるので, DC1は高温焼結を行なっても最終的なコスト面の競争力があると判断した。このためDC1は高温焼結(1250°C)を採用し, 特性を評価した。さらにそれぞれについて焼結後に熱処理を行う場合と焼結ままの場合について機械的特性を調べた。熱処理についてはFe-Cu-C系, Distaloy AEは光輝焼入れ焼戻しとした。Distaloy DC1においては焼結ままで評価する材料は0.6%C, 浸炭用は0.3%Cの原料粉を使用した。従来原料メーカーが温間成形用として, 市販していたのはDistaloy AEの温間成形用の粉末のみであり他の材料は新たに開発した材料である。なお硬さ, 引張り強さ, シャルピー値の機械的特性の評価はISO基準に従った。摩耗試験はブロックオンリング式摩耗試験機による試験で行った。

3.2 基礎的機械特性把握のための実験結果

3.1の実験で得られた結果をTable 2に示す。それぞれのターゲット別のこの表の結果について検討するとまず, 非DIGエンジンのローラーチェーンスプロケットを想定した場合, 従来材相当のFe-4%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo-0.8%C(密度6.9Mg/m³)に比べてFe-2%Cu-0.8%C(7.2Mg/m³)はシャルピー衝撃エネルギー値以外はやや機械的特性が低下する。今回の試験では, 従来材, 開発材共に熱処理無しで, 焼結のままの特性値であり, この結果から衝撃入力に対する強さは合金効果よりも密度や粉末同士の接合部ネック形成面積の方が大きい影響を与

Table 1 Powders tested in this study.

Powder type and name	Chemical composition	Usage
Admixed Iron-copper-carbon	Fe-2wt%Cu-0.8%C	for as sintered and bright quenching-tempering (BQT)
Diffusion Bonded Alloy : Distaloy AE	Fe-4wt%Ni-1.5wt%Cu-0.5wt%Mo-0.8C	for as sintered and bright quenching-tempering (BQT)
Hybrid Alloy : Distaloy DC-1 (Fully alloyed Fe-Mo)powder with Ni diffusion bonded	Astaloy(Fe-1.5wt%Mo)+2wt%Ni-0.6C	for as sintered
Hybrid Alloy : Distaloy DC-1(low carbon) (Fully alloyed Fe-Mo)powder with Ni diffusion bonded	Astaloy(Fe-1.5wt%Mo)+2wt%Ni-0.3C	for carburizing-quenching-tempering (CQT)

Table 2 Mechanical characteristics of test specimens.

Material	Test piece production condition				Mechanical properties			
	Compaction	Sintering Temp.	Sintered Density (Mg/m ³)	Heat Treatment	Hardness (HRA)	Tensile Strength (MPa)	Sharpy Impact Strength (kJ/m ²)	Wear Amount (μm)
Fe-2%Cu-C (JIS SMF4040)	Room Temp.	1120 °C	6.8	As sintered	46	400	40	13
				With H/T	61	590	30	6
	Warm	1120 °C	7.2	As sintered	52	540	200	10
				With H/T	66	790	—	6
Fe-4%Ni-0.5%Mo-1.5%Cu-C (Distaloy AE)	Room Temp.	1120 °C	6.9	As sintered	56	670	130	8
				With H/T	61	900	—	—
	Warm	1120 °C	7.2	As sintered	59	830	200	8
				With H/T	64	1200	180	5
Fe-2%Ni-1.5%Mo-C (Distaloy DC1)	Warm	1250 °C	7.2	As sintered	65	700	120	6
				With H/T	70	1180	170	4

えることが考えられる。Fe-2%Cu-0.8%C (7.2Mg/m³) の引っ張り強さ、疲れ強さはFe-4%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo-0.8%C (密度6.9Mg/m³) に比べて低いとはいえ、日産自動車㈱のスプロケットの設計基準からすれば十分な値であり、耐摩耗性も現行材よりやや低いものの僅差であり、開発材が現行材と同等の耐摩耗性を確保できる可能性がある。これらを考慮して次のステップであるダミーエンジンを利用したより実機に近い摩耗試験に移行した。

次にDIGエンジンのサイレントチェーンスプロケットを想定した高強度材側について表を見てみるとDistaloy DC1は高温焼結によりDistaloy AEとほぼ同等の機械的特性を示し、硬さはDC1の方が硬く、摩耗試験結果からみても、耐摩耗性はむしろDC1の方が高い可能性がある事が判明した。このためこの応用についてもDC1を含めてダミーエンジンを利用したより実機に近い摩耗試験で耐摩耗性を確認することとした。

4 ダミーエンジンでの試験(モータリング試験)方法と試験結果

4.1 ダミーエンジンでの試験(モータリング試験)方法

ダミーエンジンでの評価は実際のエンジンに従来材および開発材のスプロケットを組み込み、電気モーターでエンジンを駆動して、所定の回転数で、所定の時間保持して、耐久性評価を行うものである。

①非DIGエンジンのローラーチェーンシステム向けのカムスプロケット

まず非DIGエンジンのローラーチェーンスプロケットに関しては、従来の部品としてFe-4%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo-0.8%C (密度6.9Mg/m³) を用意し、開発部品として、現行部品と同形状であって、Fe-2%Cu-0.8%C組成の7.1Mg/m³, 7.2Mg/m³ の2種類の部品を試作し、ダミーエンジンに組み込み評価した。摩耗量は、試験前の新品の歯型プロフィールと耐久後の歯型プロフィールを比較することによって行なった。なお潤滑油はモーターオイルの新油である。

②DIGエンジンのサイレントチェーンスプロケット

次にDIGエンジンのサイレントチェーンスプロケットを想定した開発に関しては、2000cc級のDIG化+サイレントチェーン化は新規開発であった。1800cc級以下のDIG化+サイレントチェーン化では従来非DIGエンジンのローラーチェーン用のスプロケットと同様な材料すなわち、Fe-2%Cu-C系であり、常温成形+普通焼結であり、カムスプロケットは歯部の高周波焼入れ焼戻し、クランクスプロケットはクランクシャフトとの締結時の座屈強度も考慮して、浸炭焼入れ焼戻しとしていた。そこでこれらをベースにし、3.の結果を考慮して、各種の材料を用いてクランクスプロケット、カムスプロケットを試作し、サイレントチェーンシステムを採用する高性能DIG試作エンジンに組み込み、オイルについては、新油のモー

ターオイル(非DIG想定), およびスーツを混入した劣化オイル(DIG想定)を用いてエンジンを電気モーターで規定時間駆動し, 摩耗量を測定した. なおこの試験は3の基礎試験と並行して行ったものであり, スプロケットは円盤状のブランク材からの切り出しにより試作を行ったため, 試作に時間を要し, 温間成形用の粉末試作が間に合わない材料もあり, その場合は, 常温成形用粉末の潤滑剤の量を減らして, 圧力を上げて円柱状のブランク材を成形し, 高密度化して, 温間成形相当材として評価した. 基本的には基礎特性を求めた材料を評価したが, クランクスプロケットについては, 浸炭を行うことが前提であったため浸炭用の材料として従来から実績のあるJIS SMF5種のFe-Ni-Cu-C系の材料についても評価を行った. なお, 評価した部品の熱処理はカムスプロケットは高周波焼き入れ焼戻しであり, クランクスプロケットは浸炭焼き入れ焼戻しである.

4.2 モータリング試験結果

①非DIGエンジンのローラーチェーンスプロケットを想定した試験の結果

Fig.3にこの試験結果について, 摩耗量を相対比較したデータを示す. 開発した温間成形によるFe-2%Cu-0.8%C組成の密度7.2Mg/m³のスプロケットは従来のFe-4%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo-0.8%C(密度6.9Mg/m³)のスプロケットに比べて摩耗が少ない. 但し開発材でも7.1Mg/m³のスプロケットでは従来材より摩耗が多い. 但しいずれのスプロケットでも試験後にピッティングの様な疲労摩耗は見られなかった. 基礎試験で行なったブロックオンリング式の摩耗試験結果よりモータリングの摩耗試験の方が温間成形に対して有利な結果が得られた. これは, 実際のスプロケットとチェーンの噛み合いでは特に, ローラーチェーンシステムの場合はFig.1の部分でも説明したように, 衝撃力がかかなり働くので, シャルピー値の高い温間成形が有利になったと考えられる. いずれにせよ,

モータリングによる摩耗試験の方がより実機に近く, 実部品の市場での使用状況を反映したものである. このモータリング試験結果より, 開発スプロケットの必要焼結密度を仮に7.2Mg/m³とした. このスプロケットをその後, 日産自動車㈱で規定している実エンジン耐久等全ての確認試験を行い, 問題が無い事を確認して, 必要焼結密度を7.2Mg/m³と確定した.

②DIGエンジンのサイレントチェーンを想定した試験の結果

モータリング試験をFig.4a)b)に示す. a)はカムスプロケットの結果であり, b)はクランクスプロケットの結果である. カムスプロケット, クランクスプロケット各々について, DIGではないエンジンを想定した新油での従来材の摩耗を1として, 各材料をDIGを想定したスーツ混入オイルを用いて試験を行った摩耗量を相対摩耗量として示している. 部品同士の比較では, 回転数の関係からクランクスプロケットの方がカムスプロケットより厳しい摩耗条件下にある. 従来材をスーツ混入オイルを用いて試験を行うと, カムスプロケット, ク

Fig.3 Motored engine test results of roller chain engine (MPI engine series).

Fig.4 Screening test result by motored engine test of silent chain system (DIG engine series). a) Cam sprocket, b) Crank sprocket

ランクスプロケットのいずれの場合も摩耗量がほぼ倍増してしまうことが判明した。以下部品別にモータリング試験結果を検討する。先ずカムスプロケットでは、Distaloy AEの高圧成形、1140℃焼結で密度7.2Mg/m³の材料ではスーツ入りオイルでも従来材よりは摩耗が低減し、合金効果が認められる。さらにDistaloy DC1の高圧成形、1140℃焼結で密度7.1Mg/m³では従来材の新油による実験結果並に摩耗量が低減しており、今回の条件下における耐摩耗性向上にモリブデンの効果が大きいことが考えられる。Distaloy DC1の温間成形、1190℃焼結で密度7.1Mg/m³ではさらに摩耗が低減し、従来材の新油の半分の摩耗である。このことから焼結密度が同一でも粉末同士の結合が強いほどこの種の摩耗には耐久性があることが確認できた。次にクランクスプロケットについて見てみると、JIS SMF5種のFe-Ni-Cu-C系材料のスーツ入りオイル試験では、従来材よりは摩耗が低減し、ニッケルによる合金効果が確認できる。Distaloy DC1の温間成形、1140℃焼結で密度7.1Mg/m³はさらに耐摩耗性が高く、従来材の新油以下の摩耗量であり、カムスプロケット同様にモリブデンの効果を示しており、ニッケルより効果が大きいことがわかる。さらにDistaloy DC1の温間成形、1190℃焼結で密度7.1Mg/m³の場合は従来材の新油での試験結果の30%未満の摩耗量であり高温焼結の効果が現れている。このモータリング試験結果はあくまでも短時間のスクリーニング試験であり、この中から実用上での耐久性について可能性の高いものを選んで、長時間耐久を行った。その結果は例えばカムスプロケットではモータリングで試験したDistaloy AEの高圧成形+1140℃焼結で密度7.2Mg/m³の材料とほぼ同等のDistaloy AEの温間成形+普通焼結でも摩耗基準を超えしまった。Distaloy DC1は温間成形+普通焼結でDistaloy AEより高い耐摩耗性を示した。しかしながら実用上の摩耗基準はクリアできなかった。

スクリーニング結果から耐摩耗性が十分ありそうな材料を長時間耐久試験で耐摩耗性を最終的に確認して行った結果、カムスプロケットはDistaloy DC1の0.6Cをベースに温間成形+高温焼結(1190℃)の高周波焼入れした部品が長時間耐久の摩耗基準をクリアした。またクランクスプロケットはDistaloy DC1の0.3Cをベースに温間成形+高温焼結(1190℃)の浸炭焼入れをした部品が摩耗基準をクリアした。また耐久後に摩耗面を調査したがヒッティングのような疲労剥離はカムスプロケット、クランクスプロケットいずれでも見られなかった。その後、日産自動車㈱で規定している全ての耐久試験を行ったが、開発したスプロケットは損傷等なく、全ての試験をクリアできた。

5 量産技術開発に関して

スプロケットの材料、密度に関してに関しては、前述のようにして開発で決定して来たが、実際の量産に関しては、幾つかの開発ポイントがあった。これについて若干記述する。まずFig.5に量産用に開発した、温間成形用の粉末供給装置、金型の構成をプレス装置と共に示す。基本はヘガネス(スウェー

デン)の設計によるが、加熱効率や、保温性、粉末の温度バラツキを押さえるための、各種のヒーター、断熱部材等が追加となっており、また金型についても断熱部材をダイ側に付加している事が特徴である。また各部位も細かく温度センサーで測定し、フィードバックしてコントロールしており、実質的な新設計といえる。

個別の部品についていえば、非DIGエンジンのローラーチェーンスプロケットに関していえば、成形密度を向上させるために、潤滑剤の添加量は従来の0.6%から0.3%へ低下させており、これらにより、金型(ダイス、パンチ、コア)の摩耗が懸念されたので、コアのコーティングの開発やフローティング(浮動)コアの採用等を行っている。またDIGエンジンのサイレントチェーンスプロケットに関しては、一部最終工程としてショットピーニングを行なっている部品もある。

6 開発スプロケットについて

Fig.6には開発した温間成形と普通焼結の組み合わせによる非DIGエンジンのローラーチェーン用スプロケットの外観写真を示す。具体的には3000cc級のV6エンジンのカムスプロケットである。同一金型で高さの異なる、吸気および排気の2種類のカムスプロケットを作っている。またFig.7,8には開発した温間成形と高温焼結の組み合わせによる2000cc級のエンジン(QRエンジン)のスプロケットを示す。具体的にはFig.7はカムスプロケットであり、Fig.8はクランクスプロケットを示す。このクランクスプロケットはバルンサー駆動スプロケットと一体型のクランクスプロケットである。この温間成形と高温焼結の組み合わせによるスプロケットはDIGエンジンであって、サイレントチェーンスプロケットシステムを採用している3000cc級や4500cc級のエンジンについても用いられている。

Fig.5 Apparatus of warm compaction.

Exhaust

Intake

Fig.6 Developed cam sprocket (Roller chain system for MPI engines).

Fig.7 Developed P/M cam sprocket for QR engine (Silent chain system for DIG engines).

Fig.8 Developed P/M crank sprocket for QR engine (Silent chain system for DIG engines).

7 ま と め

①非DIGエンジンのローラーチェーンシステム向けのカムスプロケット

本部品の開発に関しては、Fe-Cu-C系の温間成形用の粉末を新たに開発し、普通焼結と組み合わせることにより、実用化できた。このことにより、経済性の向上だけでなく、従来のFe-Ni-Mo-Cu系の材料に比べて合金量を下げて環境負荷低減も達成できた。

②DIGエンジンのサイレントチェーンスプロケット

本部品の開発についてはFe-1.5%Mo プレアロイ合金粉に2%のニッケルを拡散接合させた粉末について温間成形用の粉末を新たに開発し、温間成形と高温焼結の組み合わせにより実用化した。この開発では、適用部品に要求される耐摩耗性が非常に高く溶性材の合金鋼以上であったため、所期の熱処理廃止や材料低減は達成できなかったが、本工法以外では合金鋼の歯切り+熱処理+歯研になるので、本開発により数十%の経済性改良と環境負荷低減も行なえた。

謝 辞

今回の研究・開発においてヘガネスAB(スウェーデン)、ヘガネスジャパンの各位に多大なるご協力をいただきました。ここに記して謝意を表します。また技術進歩賞受賞に関しては、協会の諸先輩方、並びに関係者のご指導・ご協力をいただいたことに心から感謝致します。

文 献

- 1) A.Fujiki, T.Hirao, M.Yamaguchi, T.Murata, K.Ueda and Y.Sugaya: "Development of Warm Compacted Automotive Engine Sprockets", Proceeding of 2000 Powder Metallurgy World Congress, (2000)137-141.
- 2) A.Fujiki, H.Kojima, Y.Maekawa, M.Yamaguchi, T.Murata, Y.Sugaya, M.Iwakiri and T.Shibano: "Development of Warm Comapcted P/M Sprockets for Automotive Engines", J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, 48(2001)440-444.
- 3) A.Fujiki, Y Maekawa, Y.Mabuchi, T.Watanabe, Y.Sugaya,

- M.Iwakiri and T.Shibano: "Development of Warm Comapcted and High Temperature Sintered P/M Sprockets for Silent Chain System of DIG (Direct Injection Gasoline) Automotive Engines", Abstracts of Autumn Meeting of JSPM 2001, (2001)203.
- 4) A.Fujiki: "Tough P/M Materials for Automotive Applications", Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials, Part 2-Automotive, (2002)(2-31)-(2-38)
- 5) A.Fujiki, Y.Maekawa, Y.Mabuchi, T.Watanabe, Y.Sugaya, M.Iwakiri and T.Shibano: "Development of Warm Comapcted and High Temperature Sintered P/M Sprockets for Silent Chain System of DIG (Direct Injection Gasoline) Automotive Engines", J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, 48(2002)438-443.
- 6) A.Fujiki, H.Kojima and T.Aizawa: "Environmentally Benign Manufacturing of Automotive Parts via Powder Metallurgy", Materials Transactions, vol. 43, no.3, march, (2002)348-351.
- 7) A.Fujiki and H.Miura: "Application of P/M Automotive Parts as Environmental Conscious Materials", ENERGY and RESOURCES, Japan Society of Energy and Resources, 23(2002) 44-47.
- 8) M.Wada, S.Ide, S.Miki and A.Ehira: "Development of a small Pitch Silent Chain for a Single-Stage Cam Drive System", SAE Technical Paper Series, 1999-01-1226(1999).
- 9) S.Nagashima, T.Yamagiwa, H.Tatsuta K.Nakagawa and M.Kakuyama: "Development of New V6-VQ engine", Nissan Technical Review, 49(2001-8)20-23.
- 10) D.E.Hall et al.: SAE Technical Paper Series, 1999-01-3530.