II 溶接・接合及び関連機器

4. 接合関連機器

4.3 肉盛

山岡 弘人*

Joining and Related Equipments
Cladding

by YAMAOKA Hiroto*

キーワード: 肉盛, クラッディング, レーザ, 摩擦肉盛, 硬化肉盛, 補修溶接, 直接成型, 耐食性, 耐摩耗性, シミュレーション

4.3.1 概要

ここでは、溶射を除く肉盛溶接技術に関して、2010～2011年にかけて報告された論文、講演概要、技術資料に基づき最近の動向を記述するものとする。肉盛溶接とは、母材上に目的に応じた所要の組成と寸法の材料を溶着させるプロセスであり、素材の耐食性・耐摩耗性・耐熱性等の機能向上を目的としたものや、同等の材料を溶着させることで補修を行うものなどがある。手法としては、アークや抵抗溶接、レーザーなどの熱源を利用したものや圧延による固相接合現象を利用したもの他にも、摩擦攪拌プロセスを利用したものなど新たな手法も提案されている。報告内容としては、プロセスや肉盛部の特性に関するものが多いが、ここ数年の傾向として、肉盛部の残留応力分布に関するシミュレーションに関する研究が多く見られる。レーザー肉盛に関しては、以前と比較すると国内における論文、技術紹介の数は減ってきている。ただし、ここでは紹介しないが、海外雑誌や国際会議では、依然としてレーザーによる肉盛や直接成型に関するものが多いことを記しておく。

以降、手法ごとに最近の技術動向を記述する。

4.3.2 アーク肉盛

アーク熱源を利用した肉盛に関しては、原子力発電プラント圧力容器肉盛部における残留応力に関する論文、耐摩耗性を要求される部位に対する硬化肉盛に関する論文が多い。残留応力に関しては、原子炉圧力容器用の低合金鋼(SQV2A)にNi基600合金の帯状電極をSAW肉盛した部位に対して熱サイクル測定を実施し、同等の熱サイクルを試験片に対して再現することにより、シミュレーションに必要な熱膨張係数や応力ひずみ線図を求めている¹⁾。その上で、FEM解析を実施し、冷却過程の母材溶接熱影響

部における相変態も考慮することで残留応力分布が異なることが報告されている²⁾。また、同様のSAW肉盛部およびESW肉盛部に対して、より詳細な熱弾塑性クリープ解析により残留応力予測を行い、切断法およびDHD (Deep Hole Drilling)法の結果との比較が行われており、よい一致が得られている。また、PWHT後の残留応力分布に関しても検討を加えており、溶接金属と母材との線膨張係数の差で残留応力分布はほぼ決まることが報告されている³⁾。一方、同様の600合金肉盛溶接金属に対して結晶レベルでの微視的応力の数値解析に関する検討も行われており、実際の肉盛溶接金属部の結晶方位分布を実測した上で、三次元柱状晶モデルを作成し引張りひずみを与えたところ、肉盛表面と比較して内部は粒界が多く、方位差も大きいために応力集中を生じやすいこと、肉盛表面に現れている柱状晶粒界近傍の応力の大小は柱状晶自身の結晶方位に影響を受けること等が報告されている⁴⁾。

硬化肉盛に関しては、じん性の低い高Cr鋳鉄に変えて炭素鋼上に高Cr系フラックス入りワイヤを肉盛する手法が検討されており、必要とされる肉盛金属部のアブレーション抵抗は、冷却速度が遅く粗大炭化物が残存した組織の方が良好で、微細な共晶炭化物は摩耗量を増加させることが報告されている⁵⁾。また、Fe-Cr-C系硬化肉盛材料を炭素鋼上にSAW肉盛した肉盛層に対して、種々の熱処理を施した際の耐摩耗性の変化が検討されている。その結果、炭化物相の硬さは773～923 Kと広い温度範囲で変化がなかったのに対し、マトリックス相は823 Kを超えると γ から α 相に変態することと焼戻しの効果により、硬さが低下しており、結果として肉盛層全体として823 Kを超えると耐摩耗性が低下することが報告されている⁶⁾。同様の過共晶Fe-Cr-C系硬化肉盛材料を用いたFCAW肉盛金属について、その耐摩耗特性に及ぼす合金成分の影響が検討されており、NbについてはNbCとして析出することで硬さと耐摩耗性を向上させ、W、Vなどは、マトリックスと炭化物いずれの強化にも寄与しており、良好な耐摩耗性を得るには、バランスが重要だとしている⁷⁾。また、炭素鋼製の熱間鍛造用型材に高Cr系フラックス入りワイヤを肉盛する際に、電磁力を付与したMAG (LMF-GMAW)を用いる検討がなされており、LMF-GMAWを用いることで、表面硬さの上昇および母材から表層にかけての硬さ変化が滑らか

になることから、摩擦抵抗が向上し、温度変化による機械的特性が改善されることが報告されている⁸⁾。

一方、発電プラントの蒸気発生器のように耐高温酸化特性と耐食性、およびある程度のクリープ強度が要求される部材では2.25Cr-1Mo鋼が用いられることが多いが、さらにクリープ強度が要求される場合に9Cr-1Mo鋼などとの異材継手や肉盛が必要となる。この際、直接肉盛を行うとその後の熱処理や長期供用により、Crを起因とする硬化や軟化の問題が発生することが知られており、防止策として中間層としてNi合金を肉盛する検討がなされている。ENiCrFe-3溶接材料を用いた肉盛部に対して熱処理により生成する各種炭化物相の同定などを詳細に行い、硬化や軟化の起きない肉盛部として0.1mm厚さ程度に制御することがよいことが報告されている⁹⁾。

4.3.3 レーザ肉盛

レーザ肉盛に関しては、Ni基690合金のレーザ肉盛についての研究が報告されている。SUS316L上に各種690系溶接材料をレーザ肉盛した際のマイクロ割れ予測が行われており、アーク溶接でのバレストレイン試験結果をもとに、レーザ溶接での延性低下温度範囲(DTR)を算出し、多層肉盛におけるひずみ挙動を熱弾塑性解析により求めることで割れ予測が可能であること、溶接速度が速く、P、Sなどの不純物元素含有量が少ないほど割れ発生リスクが低いこと等が報告されている^{10,11)}。さらに、マイクロ割れの抑制手法として、Laを添加した690系溶接材料を用いて、SUS316LあるいはIN132溶接金属上にレーザ肉盛した際のマイクロ割れ発生挙動が検討されており、La添加量をSUS316L上の場合 $0.10 < La/(P+S) < 0.90$ 、IN132上の場合 $0.21 < La/(P+S) < 0.99$ とすることで抑制可能であることが報告されている¹²⁾。

レーザ肉盛に関しては、米国で進められてきたLENSというプロジェクトがあり、その成果の一部が紹介されている。LENSはLaser Engineered Net Shapingの略称であり、レーザ直接成型を意味する。レーザを対象物に照射することで溶融プールを形成、そこにノズルから金属粉末を供給して肉盛を行うが、これをCADと連携して目標とする形状を積層することで部材の補修や成型を行うものである。ここでは、SUS304L部材の加工孔補修およびガスタンク補修にLENSを用い、水素環境下における強度、破壊じん性に関して検討を行っている。引張試験やスモールパンチ試験、耐圧試験により、LENSを施した補修部の特性はわずかに向上が認められたが、断面観察より施工部には欠陥が認められたため、更なるプロセスの改善が必要だとしている¹³⁾。

レーザ肉盛のもう一つの展開分野として、金型の精密補修がある。金型材であるSKD61に対して小出力YAGレーザを照射して、補修溶接部の特性を把握する検討が行われており、溶接条件による溶込み形状の把握を行った後、補修溶接部の硬さおよび残留応力を評価、溶接金属部の硬さは521～642HVであり、ビードと母材の境界部には600MPaの引張残留応力が発生していることが報告されている¹⁴⁾。さらに、応力緩和を目的として、レーザをデフォ

ーカスして後熱処理を行う検討がなされており、これによりビード表面の残留応力が245MPa程度まで緩和されるが、硬さは739HVまで上がっていることが報告されている。今後、より内部までの応力緩和を考え、照射条件や層間での後熱処理等を検討するとしている¹⁵⁾。

4.3.4 摩擦攪拌プロセス

肉盛部の改質手法として、近年、摩擦攪拌プロセス(FSP)による微細化、複合化の検討が進められている。工具鋼表面をナノ組織とすべく、レーザ肉盛とFSPを組み合わせた検討が行われており、SKD61基材上に高耐食・耐摩耗工具鋼粉末をレーザ肉盛することで、肉盛層において微細なCr炭化物およびV炭化物が粒界に偏析しており、ここにFSPを施すことで、炭化物が母材中に均一分散した微細なナノ組織が形成され、硬度も焼結材よりも高い900HVを示すことが報告されている¹⁶⁾。また、ステライト6をレーザ肉盛し、そこにFSPを施す検討も行われており、こちらもレーザ肉盛により肉盛部は微細結晶粒と炭化物が形成されており、FSPにより炭化物が分散され組織がさらに微細化されることが報告されている。TIG肉盛との比較も行っており、微細化と共に、硬さもTIG+FSPで650HV程度であるのに対して、レーザ+FSPが750HVと上昇していることが示されている¹⁷⁾。またA6061アルミ合金上に溝を掘りアルミナ粒子を充填した部位に対してFSPを施すことにより、複合化する検討が行われている。プローブ形状によってアルミナ粒子の分散状態が変化すること、複合化部位の硬さは母材の1.5倍程度になることなどが報告されている¹⁸⁾。

4.3.5 その他のプロセス

その他の肉盛りプロセスとしては、クラッド材の製造プロセスとして、抵抗シーム溶接を用いたもの、真空圧延接合を用いたもの、金属粉末を圧延し接合したもの等が検討されている。抵抗シーム溶接では高炭素鋼粉末をAl基材上に塗布し溶接することで、基材のAlがクラッド層内部に拡散し接合が可能であることが報告されている。クラッド材表面の硬さは815HVで、粒子間には $FeAl_3$ が生成しているが、表曲げ試験によりクラッド層に剥離はなく接合性は良好であることが示されている¹⁹⁾。また、真空圧延接合を用いるとAl合金上にCuをクラッドできるが、その熱的安定性について検討がなされている。熱処理によりA1050/C1020クラッド材では、 $CuAl_2$ 、 $CuAl$ 、 Cu_9Al_4 の金属間化合物が生成、 $CuAl$ と $CuAl_2$ の界面が硬さおよびヤング率に差があること、引張強さは金属間化合物の厚さが増すにつれて低下し破断は $CuAl/CuAl_2$ 界面付近であることが報告されている。また、Al中にMgを添加すると $CuAl_2$ 層が成長し、その他の層の成長が抑制されることも報告されている²⁰⁾。金属粉末の冷間圧延接合についてはSPCCあるいはAl上に純Al、Ni-Al、Ti-Al粉末を予備成形しその後、圧延することで複合化が可能であるとしている。SPCC基材へのAl粉末クラッドでは40MPaのせん断強度が得られるが熱処理により強度は低下すること、Ni-Al、Ti-Al粉末

のクラッドでは金属間化合物が生成するが、鋳鉄よりは優れた耐食性を有することなどが報告されている²¹⁾。

文 献

- 1) 西川ら, 講演概要, 87 (2010-9), 58. 2) 水野ら, 講演概要, 87 (2010-9), 60. 3) 宇田川ら, 溶接学会論文集, 28-5 (2010), 261. 4) 堺ら, 講演概要, 89 (2011-9), 244. 5) 本田ら, 講演概要, 86 (2010-4), 66. 6) 榊原ら, 溶接学会論文集, 28-1 (2010), 48. 7) Q.Wang et. al., Weld J., 89 (2010), 133s.
- 8) Lou ら, 溶接学会論文集, 29-3 (2011), 76s. 9) R. Anand et. al., Weld J., 89 (2010), 65s. 10) 才田ら, 講演概要, 89 (2011-9), 24. 11) 岡内ら, 溶接学会論文集, 29-4 (2011), 326. 12) 岡内ら, 溶接学会論文集, 29-4 (2011), 346. 13) P. S. Korinko et. al., Weld J., 90 (2011), 171s. 14) 星野ら, 山梨県工技センター研究報告, 24 (2010), 47. 15) 星野ら, 山梨県工技センター研究報告, 25 (2011), 45. 16) 森貞ら, 講演概要, 87 (2010-9), 268. 17) 北村ら, 講演概要, 89 (2011-9), 196. 18) 仲間ら, 軽金属, 61-3 (2011), 95. 19) 宇谷ら, 講演概要, 89 (2011-9), 64. 20) 謝ら, 講演概要, 89 (2011-9), 82. 21) 大坪ら, 講演概要, 87 (2010-9), 136.