針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の微細構造および磁気特性

Fine Structure of Acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ Particles and Their Magnetic Properties

柿崎 浩一、平塚 信之、並河 建*

埼玉大学 工学部 機能材料工学科

*東京工業大学 大学院 総合理工学研究科

Koichi KAKIZAKI, Nobuyuki HIRATSUKA and Tatsuru NAMIKAWA*

Department of Functional Materials Science, Faculty of Engineering, Saitama University

* Department of Electronic Chemistry, Tokyo Institute of Technology

Abstract — Acicular barium ferrite fine particles doped with Co^{2+} ions and Ti^{4+} ions were prepared by a conventional sintering method. We investigated crystal structure and magnetization mechanism of the acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ ($x=0$ to 1.0) fine particles. By the TEM observation for acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ fine particles, it was clarified that all kinds of acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ particles consisted of some grains and their c-axis were aligned along the short axis of the acicular particle. Moreover, magnetic tapes coated with these particles and binders under a magnetic field of 7 kOe were prepared to investigate the magnetization mechanism of them. It was confirmed that magnetization mechanism of acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ fine particles was rotation magnetization by the measurement of angular dependence of their coercivity.

1. はじめに

バリウムフェライト微粒子を用いた塗布型媒体は、垂直磁気異方性を示し、その磁化反転の急峻さから垂直磁気記録用塗布型媒体としても有望視されており、多くの研究が行われている^{1,2)}。一方、これまでに著者等は、これとは形状の異なる針状形状を持つバリウムフェライト微粒子を電気炉焼成法により作製し³⁾、その結晶構造、磁気異方性⁴⁾、およびそれを用いた磁気テープの電磁変換特性⁵⁾について報告した。しかしながら、針状バリウムフェライト微粒子の微細構造およびその磁化機構についてはまだ明らかになっていない。そこで本論文では、磁気記録媒体として

使用可能になるように、バリウムフェライト中の Fe^{3+} イオンを Co^{2+} イオンおよび Ti^{4+} イオンで置換することにより種々の保磁力を持つ針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子を作製し、その微細構造および磁気特性について調べたので報告する。

2. 実験方法

長軸約 $1.3\mu\text{m}$ 、針状比約 33 の $\alpha\text{-FeOOH}$ に Ba イオンと Fe イオンの原子比が $\text{Ba}:\text{Fe}=1:10$ となるように $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ を加え、これらを温水に溶かしてスラリー状の混合物にした。保磁力制御のために、 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 組成において置換量 x が 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 となるように、コバルトアセチルアセトナート ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{Co} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) およびチタニルアセチルアセトナート ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{TiO}$) を秤量した後、エタノールに溶かして前記の出発原料に加え、十分に混合した。これらの混合物をホットプレート上で凝集しないように乾燥したものを、 900°C で 3 時間、空气中で焼成した後、急冷して針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子を作製した。

磁気塗膜には、 $x=0$, 0.3 および 0.7 の針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子を使用した。これらの磁性粉とバインダー樹脂を重量比で 4:1 の割合で配合し、分散剤および溶剤を加え、ボールミルで分散を行い、磁気塗料を作製した。この磁気塗料を膜面に対して垂直に 7 kOe の磁界を印加しながらポリエステルフィルム上に塗布し、乾燥して磁気塗膜とした。

磁性粉および磁気塗膜の磁気特性は振動試料型磁力計(VSM)により測定した。尚、磁気塗膜の

磁気特性は、印加磁界を膜面に垂直な方向から膜面に平行な方向まで変化させることにより測定した。また、粒子形態は走査型電子顕微鏡(SEM)および透過型電子顕微鏡(TEM)により観察した。

3. 実験結果および検討

Fig. 1 は、置換量 X の異なる針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の磁化および保磁力の置換量 X 依存性を示す。磁化値は置換量 X が 0 から 0.7 の範囲では X の値によらず約 50 emu/g でほぼ一定の値を示す。 $X=1.0$ の試料では 45 emu/g となり、磁化値が若干減少する。一方、保磁力は置換量 X が 0 の時の 3560 Oe から X が 1.0 の時の 220 Oe まで、 X の増加に伴いほぼ直線的に減少する。このことから $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ 中の Fe^{3+} イオンの一部が、添加した Co^{2+} イオンおよび Ti^{4+} イオンによって置換されているものと考えられる。

Fig. 2 は、置換量 X が 0(a)および 0.7(b)の針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の SEM 像を示す。作製した $X=0$ および $X=0.7$ の針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子は、長軸約 $0.9\mu\text{m}$ 、短軸約 $0.08\mu\text{m}$ 、針状比約 11 となり、焼結により針状比は小さくなった。また、作製した試料には焼成に伴う若干の凝集が観察され、これは $X=0.7$ の試料で顕著で

Fig. 1 Dependence of magnetization and coercivity on X for the acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ particles.

Fig. 2 SEM images of the acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ particles; (a) $X=0$, (b) $X=0.7$.

Fig. 3 Dark field images of the acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ particles observed by TEM; (a) $X=0$, (b) $X=0.7$.

あった。このことは、添加した Co^{2+} イオンおよび Ti^{4+} イオンがバリウムフェライトの焼結反応を促進させたためと考えられる。

Fig. 3 は、置換量 X が 0(a) および 0.7(b) の針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の TEM の暗視野像を示す。電子線回折の結果より、これらの像は六方晶バリウムフェライトの c 軸に垂直な方向から針状粒子を観察したものであると考えられる。 $X=0$ (a) の試料および $X=0.7$ (b) の試料共に結晶面の異なる結晶子が数個配列しているのが観察される。これらのことから針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子は、針状粒子の長軸に対して垂直な方向に六方晶バリウムフェライトの c 軸があり、 a 軸の向きが若干異なった結晶子が数個針状粒子内に配列していると考えられる。また、この結晶構造は、バリウムフェライト中の Fe^{3+} イオンを Co^{2+} イオンおよび Ti^{4+} イオンで置換しても大きく変化しないことが確認される。従って、針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子は、置換量 X によらず以前に報告した内部構造⁴⁾ を持つものと考えられる。

このように、1 個の粒子内に数個の結晶子を持つ針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の磁区構造を調べるために、保磁力の温度および角度依存性に着目した。Fig. 4 は、置換量 X の異なる針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の保磁力の温度依存性を示す。すべての試料において、4.2K から温度が上昇するに従い保磁力は一旦減少し、その後、増加し、キュリー温度で 0 に至る変化を示す。また、置換量 X の増加に伴い、保磁力が極小値を示す温度が高温側へ移動している。これは、A. R. Corradi 等によって報告されている単磁区構造を持つ六角板状バリウムフェライト微粒子の保磁力の温度依存性と同様の傾向である⁶⁾。このことから、針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子は、六角板状バリウムフェライト微粒子と同様の単磁区構造を持つと推測される。

このことを確かめるために、針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の磁化容易軸を揃えた試料を作製し、保磁力の角度依存性を調べた。Fig. 5 は、置換量 $X=0, 0.3$ および 0.7 の針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$

微粒子を用い、膜面に対して垂直方向に磁界を印加して磁化容易軸を揃えた垂直配向塗膜の保磁力の角度依存性を示す。 θ は磁化容易軸方向、すなわち膜面に対して垂直な方向を 0° として、この方向と測定印加磁界の方向とのなす角度を示す。また、保磁力は、膜面に垂直な方向の保磁力($\text{mHc}(0)$)で測定角度 θ のときの保磁力($\text{mHc}(\theta)$)を規格化した値で示してある。置換量 $X=0, 0.3$, および 0.7 の試料の $\text{mHc}(\theta)/\text{mHc}(0)$ は、 θ が増加するにしたがい、ともに徐々に減少する傾向を示す。Stoner-Wohlfarth のモデル⁷⁾ は、単磁区粒子の磁化反転が磁化の回転によりなされる場合は、磁化容易軸方向の保磁力が最も大

Fig. 4 Temperature dependence of coercivity of the acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ particles.

Fig. 5 Angular dependence of $\text{mHc}(\theta)/\text{mHc}(0)$ for the coated films with acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ particles.

きく、測定方向が磁化容易軸方向からずれるにしたがって小さくなることを示した。このことから、これらの針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の磁化反転機構は磁壁の移動によるものではなく、磁化回転が主体であると考えられる。したがって、塗膜に含まれる針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子は単磁区粒子であると考えられる。また、置換量 X の増加に伴い、 θ に対する $M_{\text{Hc}}(\theta)/M_{\text{Hc}}(0)$ の減少が緩やかになるのは、置換量の増加により結晶磁気異方性定数が小さくなるために粒子の配向が不十分になることが原因と推測される。

Fig. 6 は、Fig. 5 に示した試料と同様の試料の保磁力の逆数($1/M_{\text{Hc}}(\theta)$)の測定角度依存性を示す。磁化容易軸を揃えた試料の磁化反転が磁壁移動により行われる場合、磁化容易軸と測定印加磁界のなす角度を θ としたとき、 M_{Hc} が $\cos \theta$ に逆比例することが知られている。すなわち、磁化反転が磁壁移動により行われる場合には、図において右上がりの直線が得られることになる。しかしながら、置換量 $X=0, 0.3$ 、および 0.7 のいずれの試料においても $\cos \theta$ の値が増加するに従い $1/M_{\text{Hc}}(\theta)$ は減少する傾向を示す。このことから、これらの針状バリウムフェライト微粒子の磁化反転機構は磁壁移動によるものではなく、磁化回転が主体であると考えられ、針状バリウムフェライト微粒子は単磁区粒子で構成されていると考えられる。

4. まとめ

バリウムフェライト中の Fe^{3+} イオンを Co^{2+} イオンおよび Ti^{4+} イオンで置換することにより種々の保磁力を持つ針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子を作製し、その微細構造および磁気特性について調べたところ以下の結果が得られた。

- ① 針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子は、六方晶バリウムフェライトの c 軸が針状粒子の長軸に対して垂直な方向を向いており、 c 面が揃った数個の六角板状の結晶子が配列した結晶構造を持つと考えられる。

Fig. 6 Angular dependence of $1/M_{\text{Hc}}(\theta)$ for the coated films with acicular $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ particles.

- ② 針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子の磁化反転機構は磁壁移動によるものではなく、磁化回転が主体であり、針状 $\text{BaCo}_x\text{Ti}_x\text{Fe}_{12-2x}\text{O}_{19}$ 微粒子は単磁区粒子で構成されていると考えられる。

文 献

- 1) O. Kubo, T. Ido and H. Yokoyama: IEEE Trans. Magn., **MAG-18**, 1122 (1982).
- 2) T. Fujiwara, M. Isshiki, Y. Koike and T. Oguchi: IEEE Trans. Magn. **MAG-18**, 1200 (1982).
- 3) M. Fujita, K. Kakizaki, N. Hiratsuka and K. Haneda: Proc. 6th. Int. Conf. on Ferrites, 968 (1992).
- 4) K. Kakizaki, H. Sano, N. Hiratsuka and T. Namikawa: J. Mag. Soc. Jpn., **18**, No.S1, 245 (1994).
- 5) K. Kakizaki, H. Sano, M. Fujita and N. Hiratsuka: J. Mag. Soc. Jpn., **17**, No.S2, 29 (1993).
- 6) A. R. Corradi, D. E. Speliotis, G. Bottoni, D. Candolfo, A. Cecchetti and F. Masoli: IEEE Trans. Magn. **25**, 4066 (1989).
- 7) E. C. Stoner and E. P. Wohlfarth: Phil. Trans. Roy. Soc., **240**, 599 (1948).