Co- γ -Fe₂O₃垂直磁気記録媒体のノイズ特性

Noise characteristics of Co- γ -Fe₂O₃ perpendicular magnetic recording media

安藤貴之、山本節夫、栗巢普揮、松浦 満、土井孝紀*、田万里耕作*

山口大学工学部、*戸田工業(株)創造センター

T. Andou, S. Yamamoto, H. Kurisu, M. Matsuura, T. Doi* and K. Tamari*

Faculty of Engineering, Yamaguchi University

*Research & Development Division, Toda Kogyo Corporation

Abstract- The Co- γ -Fe₂O₃ perpendicular recording thin film disks were prepared by annealing a CoO-Fe₃O₄ single layer deposited on a NiO underlayer in air in the temperature range from 260°C to 350°C. Noise characteristics of the Co- γ -Fe₂O₃ disks were measured using a MIG-type ring head. From a DC reverse erase noise measurement and a measurement of recording density dependence of medium noise, it was found that the Co- γ -Fe₂O₃ disks show noise characteristics which is often seen in thin film media. The Co- γ -Fe₂O₃ disks show the higher $S_{p-p}/N_{m,rms}$ than various longitudinal recording media now on the market at high recording densities over 40 kFRPI.

1. はじめに

次世代の高密度垂直磁気記録媒体としては、Co-Cr合金系の媒体が一般的に研究されている。しかし1980年代前半には、スパッタ法で作成した γ -Fe₂O₃やCo- γ -Fe₂O₃などの酸化物薄膜媒体の研究も行われていた^{1)~6)}。それはこれら酸化物が本質的に化学的安定性や機械的耐久性に優れていることや高保磁力化が可能であることなどから、高密度磁気記録媒体としての可能性を持っているためであった。最近では酸化物媒体の研究開発は、一部で行われているのみである。しかしMRヘッドが登場した現在、状況は一変し、酸化物媒体の磁化が小さいことはもはや欠点とはならなくなってきた。その作製法が確立できて、良好な記録特

性を実現できるのであれば、もう一度、酸化物薄膜媒体を見直す価値があると思われる。

著者らのうちの田万里、土井らは、 $\langle 100 \rangle$ 軸配向したNiO膜を下地層として、その上に堆積させる磁性層の結晶配向の制御を行い、垂直磁気異方性を示すCo含有Fe₂O₃ (Co- γ -Fe₂O₃)膜を得る新しい作製法を提案した⁷⁾。この作製法で作製された媒体は、大きな垂直磁気異方性エネルギー (1.4×10^6 erg/cm³) を持ち、反磁界補正後の角形比の値が0.94以上あり、Coの添加量によって800~5000Oeの広い範囲で垂直方向保磁力が制御できるなど、記録媒体として優れた磁気特性を有している⁸⁾。また、記録特性の面においても良好な高密度特性を示すこと、保護膜を設けなくてもスライディングコンタクト方式での使用に耐えられる可能性をもっていることなどが明らかとなっている^{9), 10)}。

最近、この媒体の作製工程の効率を向上させることを検討した結果、従来CoO/Fe₃O₄多層膜を熱処理してCo- γ -Fe₂O₃膜を得ていたのに対して、CoO-Fe₃O₄単層膜からもCo- γ -Fe₂O₃媒体を作製する新しい作製法を開発し、こうして作製した媒体も同等な記録特性を示すことが明らかとなった¹¹⁾。

ところで、最近ではインダクティブヘッドに代えてMRヘッドが使用されるようになり、媒体設計においては媒体ノイズを低減させることが重要な課題となっている。そこで本研究では、新しい作製法で作製されたCo- γ -Fe₂O₃垂直磁気記録媒

体の媒体ノイズ特性を明らかにすることを目的とした。

2. 実験方法

本研究で使用了 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体は、2.5インチ径のテクスチャのないガラス基板に、配向制御用の NiO 下地層（厚み約1000Å）と $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 磁性層を堆積させたものである。保護膜は設けていない。 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 層は、まず Fe-Co の合金ターゲットを用いて $\text{CoO-Fe}_3\text{O}_4$ 単層膜を作製し、その後、大気中で260～350℃の温度で0.5～2時間ほど熱処理する方法で作製した。作製した $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 層の膜厚は600～1300Åで、垂直方向保磁力は2500Oe程度であった。

$\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体のノイズ特性について、現在市販されている長手記録媒体との比較を行った。比較用には、インダクティブヘッド用ハードディスク（約240Mb/in²の面密度仕様のもの）、MRヘッド用ハードディスク（約500Mb/in²仕様）、極薄層塗布型媒体（Zip）を使用した。これらの仕様をTable.1に示す。

測定には、ギャップ長が約0.2μmでトラック幅が約22μmのハイバンド8mmVTR用MIGヘッドを用い、ヘッド支持方式はスライディングコンタクト方式とし、ヘッド媒体間相対速度は3m/sとした。

媒体ノイズ量 $N_{m,rms}$ は、0～8MHzの周波数帯域にわたって測定したノイズスペクトルから、ヘッ

Table.1 Specification of magnetic recording media.

記録媒体	Hc [Oe]	Brδ [G・μm]
$\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体	2500 (⊥)	220 (δ=900Å)
インダクティブヘッド用ハードディスク	1756 (//)	289
MRヘッド用ハードディスク	1775 (//)	119
Zip	1565 (//)	540

Fig.1 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ layer thickness dependence of media noise ($N_{m,rms}$), normalized reproduced voltage (S_{p-p}) and signal to noise ratio ($S_{p-p}/N_{m,rms}$).

ドインピーダンスノイズとアンプノイズの和からなるシステムノイズを除いて実効値電圧として求めた。

3. 実験結果および考察

3.1. 媒体ノイズの膜厚依存性

媒体ノイズ量は、媒体の種類を問わず基本的には磁性層の膜厚に強く依存する。そこでまず初めに、 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体において、SN比の観点から膜厚の最適化を行った。Fig.1に、垂直方向保磁力が約2500Oeの $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体において、記録信号の密度を108.4kFRPIとしたときの媒体ノイズ量 $N_{m,rms}$ および規格化再生電圧 S_{p-p} の膜厚依存性について調べた結果を示す。 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 磁気記録層の膜厚を600Åから1300Åまで増加させると、媒体ノイズは単調に増加した。一方、再生信号電圧は膜厚が900Åの媒体で最大の値が得られた。この理由について入出力特性とオーバーライト特性を測定することによって調べた。孤立転移記録（2.5kFRPI）における再生電圧は、膜厚が増すと増加した。ただし、膜厚900Åの媒体

Fig.2 Media noise versus reverse DC erase magneto-motive-force.

Fig.3 Recording density dependence of media noise and DC erase noise for various recording media.

に対する1300Åの媒体の再生電圧の増加は数%にとどまった。これは1300Åの媒体は深層部が十分に飽和記録できていないためと考えられ、このことはオーバーライト特性の測定結果からも推測された。また、孤立再生パルスの幅は、膜厚1300Åの媒体の方が900Åのものよりも広がっていた。これも深層部の記録状態が起因していると考えられる。これらの測定結果から、Fig.1に示したように、108.4kFRPIの高記録密度において、膜厚900Åの媒体の方が1300Åの媒体よりも高い再生電圧が得られた理由は、波形干渉が少ないことによると考えられる。

これら再生電圧 S_{p-p} と媒体ノイズ $N_{m,rms}$ の測定結

果から、信号対雑音比 $S_{p-p}/N_{m,rms}$ を算出した。同図に示すようにSN比は900Å付近の膜厚で最大の値を示した。これは前述したように、この膜厚では再生電圧が大きく、媒体ノイズが比較的小さいためである。次に、最大のSN比が得られた膜厚が900Åの $Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体のノイズ特性を、現在実用化されている長手記録媒体と比較することでその特徴を考察した。

3.2. $Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体ノイズの特徴

$Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体のノイズの起源を判断するために、リバースDC消去ノイズ^{1,2)}の測定を行った。その結果をFig.2に実線で示す。比較のために、金属薄膜媒体であるMRヘッド用ハードディスクと磁性微粒子塗布型の媒体であるZipについても同様に測定を行い、同図中に破線で示した。MRヘッド用長手ハードディスクは、起磁力の増加とともに媒体ノイズは増大していき、0.07 AT_{p-p} 付近のリバースDCイレース起磁力で最大値を示し、さらに起磁力を増すと逆に減少するという、金属薄膜媒体に典型的な特性を示している。一方、微粒子塗布型媒体であるZipでは、0.064 AT_{p-p} の中程度の起磁力でいったん媒体ノイズが減少する特性を示しており、これはDC消去ノイズが大きいことに起因する塗布型媒体に特有な傾向である。これらに対して、 $Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体は、0.096 AT_{p-p} の起磁力で媒体ノイズはピークを取っている。以上の結果より、 $Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体のノイズ特性は金属薄膜媒体的であるといえる。その理由については、 $Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体は、磁性粉塗布型媒体と異なり磁性粉の凝集による磁化の部分的な変動がないこと、また、表面が極めて平滑($R_a \approx 9\text{Å}$, $R_{max} \approx 97\text{Å}$)であることによるとと思われる。

次に、 $Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体の媒体ノイズの記録密度依存性を市販の各種長手記録媒体と比較した結果をFig.3に示す。さらに同図中の左端にはDC消去した場合のノイズの測定結果も示す。 $Co-\gamma Fe_2O_3$ 媒体のDC消去ノイズは、市販の長手ハ

Fig.4 Recording magneto-motive-force dependence of signal to noise ratio.

Fig.5 Magneto-motive-force dependence of normalized reproduced voltage at 84.7 kFRPI.

ードディスクと比べて遜色のない小さいものであった。これに対して、微粒子塗布型媒体である Zipは大きなDC消去ノイズを示した。記録密度に対する依存性においても、 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体の媒体ノイズは、記録密度が高くなるに従い薄膜媒体と同様に若干増加する傾向があった。全記録密度領域にわたって $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体の媒体ノイズの大きさは、インダクティブヘッド用長手ハードディスクやZipよりもはるかに低く、MRヘッド用長手ハードディスクに次ぐ低いものであった。

3.3. SN比の起磁力依存性

84.7kFRPIの信号を記録したときのSN比の記録起磁力依存性について調べた結果をFig.4に実線で

Fig.6 Bit density response curves.

Fig.7 Recording density dependence of signal to noise ratio for various recording media.

示す。同図中にMRヘッド用ハードディスクとZipの測定結果も破線で示す。 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体においては、 $0.8 \sim 0.128 \text{ AT}_{p-p}$ の広い範囲の記録起磁力で、ほぼ一定のSN比を示している。一方、MRヘッド用ハードディスクとZipは、 0.2 AT_{p-p} 以上の領域では記録起磁力が大きくなるほどSN比の値は大きく減少している。このように、 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体において高いSN比が他の媒体と比較して広い範囲の記録起磁力で得られる理由を考察するために、再生電圧の記録起磁力依存性について調べた。結果をFig.5に示す。 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体では $0.8 \sim 0.128 \text{ AT}_{p-p}$ の記録起磁力の範囲で再生電圧はほぼ一定の値となっている。これは、 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体の保磁力が約2500Oeと比較的高いこと、および垂直磁化記録がなされるので記

録減磁が小さいことによると考えられる。その他の媒体は長手記録であるために記録減磁作用が強く、記録起磁力が大きくなると再生電圧は急激に減少した。よって、 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体では記録減磁作用が少ないことが、Fig.4に示したように広い記録起磁力範囲において高SN比が実現される原因であると考えられる。

3.4. SN比の記録密度依存性

各媒体の記録密度特性を測定した結果をFig.6に示す。 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体は、インダクティブヘッド用ハードディスクに次いで低密度での再生電圧が大きかった。また、 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体の D_{50} の値は160kFRPIと最も高く、高密度記録が実現されることがわかった。

次にSN比の記録密度依存性について調べた結果をFig.7に示す。 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体では、40kFRPI以上の高密度領域では最も優れたSN比を示している。それは、 $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体は今回比較を行ったどの媒体よりも高密度で高い再生電圧が得られ、媒体ノイズはMRヘッド用長手ハードディスクに次いで低いことによる。

従って $\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 媒体は、SN比からみても高密度記録に適した媒体であるといえる。

4. 結 論

$\text{Co-}\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ 垂直磁気記録媒体の媒体ノイズは、現在市販されている各種の長手記録媒体と比較して遜色のないほど小さく、しかも高密度記録が可能のために高密度においては今回比較した中で最も高いSN比が得られることが分かった。

今後、媒体の作製条件を最適化することによって、さらに一層の低ノイズ化を進め、実用化を目指す所存である。

参考文献

- 1) K. Tagami, K. Nishimoto, and M. Aoyama: IEEE Trans. Magn., **17**, 3139 (1981).
- 2) 田上勝通, 西本幸三: 日本応用磁気学会誌, **5**, 141 (1982).
- 3) 田上勝通, 木村嘉啓, 西本幸三, 山田八郎, 青山森繁: 日本応用磁気学会誌, **8**, 61 (1984).
- 4) Y. Hoshi, M. Matsuoka, and M. Naoe: IEEE Trans. Magn., **21**, 1459 (1985).
- 5) O. Ishii, F. Yoshimura, and A. Terada: Jpn. J. Appl. Phys., **23**, L245 (1984).
- 6) 大谷佳光, 太田 聡, 寺田 章: 電子通信学会論文誌, **J68-C**, 16, 818 (1985).
- 7) K. Tamari, T. Doi, and N. Horiishi: Appl. Phys. Lett., **63**, 3227 (1993).
- 8) T. Doi and K. Tamari: J. Appl. Phys., **79**, 4887 (1996).
- 9) S. Yamamoto, T. Andou, H. Kurisu, M. Matsuura, T. Doi, and K. Tamari: J. Appl. Phys., **79**, 4884 (1996).
- 10) 安藤貴之, 山本節夫, 栗巢普揮, 松浦 満, 土井孝紀, 田万里耕作: 日本応用磁気学会誌, **20**, 137 (1996).
- 11) 土井孝紀, 田万里耕作, 安藤貴之, 山本節夫, 栗巢普揮, 松浦 満: 第20回日本応用磁気学会学術講演概要集, p.4 (1996).
- 12) H. Aoi, M. Saitoh, N. Nishiyama, R. Tsuchiya and T. Tamura: IEEE Trans. Magn., **22**, 895 (1986).