非晶質 $\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$ 合金の張力による 磁化特性の変化

Change of Magnetic Properties by Application of Tensions for an Amorphous Ferromagnetic $\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$ Alloy

宮崎照宣・石川秀人・高橋 実・山本孝明*・開道 力*・岡崎靖雄*

東北大学工学部応用物理学科, 仙台市荒巻字青葉 (〒980)

*新日本製鉄研究開発本部生産技術研究所, 北九州市八幡東区枝光 1-1-1 (〒805)

T. Miyazaki, H. Ishikawa, M. Takahashi, T. Yamamoto*, C. Kaido*, and Y. Okazaki*

Department of Applied Physics, Tohoku University, Sendai 980

*Process Technology R & D Laboratories, Nippon Steel Corporation, Kitakyushu 805

Static magnetic properties such as coercive force, hysteresis loss and magnetic flux density have been studied under various tensile stresses up to about 140 MPa for an amorphous $\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$ alloy. The tensile stress dependence of coercive force has been discussed by a simple model based on the domain wall motion proposed by Kondorski and Kersten. The dependence can be explained by assuming two compressive stresses σ_{c1} and σ_{c2} which exist in the bulk portion and surface layers, respectively. The values of σ_{c1} and σ_{c2} are estimated to be 1 MPa and 7 MPa, respectively.

1. 緒 言

溶湯を急冷することにより作製した非晶質強磁性合金について物性的研究と平行して応用的観点から種々の研究が様々の合金系についてこれまでに行なわれてきた。これらのうちで将来トランス用の磁心材料として期待されている合金としては、飽和磁束密度が大きく、透磁率が高く、損失が小さいなどの理由から Fe-Si-B 系の合金が現在のところ最も有望視されている¹⁻³⁾。最近、この合金系ではリボンの幅が約 25 mm と幅広の試料について磁化特性が調べられているが、幅広の試料の磁化特性を調べてみると、抗磁力が大きく、磁化しにくいものが時折発生することがあり、応用上好ましくない。

この異常な磁化特性の原因は試料の表面層約 0.5 μm にあり、この層を除去すると磁化特性が改善されることが筆者らにより明らかにされ、その結果の一部を既に報告した⁴⁾。また最近、Fiedler ら⁵⁾ も同様に Al を 0.03% 含む Fe-Si-B 系の合金では表面層が磁化特性の劣化の原因になっていると云っている。

本論文ではこのように表面層が磁化特性を劣化させている非晶質 $\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$ 合金の磁化特性を 0~14 $\times 10^7$ Pa の種々の張力下で測定し、張力と磁化特性の関係を調べ、表面層が如何なる理由で磁化特性を劣化させているかを考察した。

2. 試料ならびに実験方法

非晶質強磁性合金試料の作製はディスク法により大気中で行なった⁴⁾。得られたリボンの形状は幅約 25 mm、厚さ 20~30 μm 、長さ数 100 m のリボン状であった。

このリボンから幅約 4 mm、長さ 10 cm に切り出したものを磁化特性の測定用試料とした。履歴曲線の測定には磁界補償用コイルと巻数 2,000 回の検出コイルを直列に接続したコイルを用い、これを直流磁化測定装置(横河電機製, 3257型)に接続して行なった。

試料表面を除去するには 20% フッ化水素酸溶液を用い、除去した試料の厚さは腐蝕前後にマイクロ天秤で質量を測定し、その差から試料の密度 7.2 g/cm³ を用いて計算により求めた。

3. 実験結果

3.1 表面層を除去することによる 磁化特性の変化

Fig. 1 (a), (b) にはそれぞれ試料全体および表面層を約 1.4 μm 除去した後の履歴曲線を示す。図で実線と破線はそれぞれ最大印加磁界が 1 Oe および 10 Oe のものである。図 (a) に見るように表面を腐蝕前の履歴曲線はバルクハウゼン跳躍を示し、二段の変化を示す。また磁化は 10 Oe では飽和せず、次第に増加する。表面層を

除去すると図 (b) に見るようにパルクハウゼン跳躍は消失し、抗磁力 H_c が小さくなり、磁化しやすくなる。

これらの履歴曲線から印加磁界 1 Oe および 10 Oe での磁束密度 B_1, B_{10} 、最大印加磁界が 1 Oe の履歴曲線のヒステリシス損失 W_h および抗磁力 H_c を求め、除去した試料の片面当りの厚さ Δd に対してプロットし、その結果を Fig. 2 に示した。図に見るように、 B_{10} の値は試料表面を除去してもあまり変化しないが、 B_1 の値は Δd の増加に伴って次第に増加し、表面を約 $0.3 \mu\text{m}$ 除去すると一定となる。一方 W_h は試料表面を僅か除去するといったん増加するが、 $1 \mu\text{m}$ 以上除去すると逆に減少して一定となる。また H_c は表面層を除去するに従って減少し $1 \mu\text{m}$ 以上の除去ではほとんど変化しない。

Fig. 1 dc hysteresis loops of an amorphous $\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$ alloy for as prepared (a) and after etching the surfaces about $1.4 \mu\text{m}$ (b).
—: measured in 1 Oe,
---: measured in 10 Oe.

Fig. 2

Effect of the depth of chemical etching on magnetic flux densities B_1 and B_{10} (a), hysteresis loss W_h (b) and coercive force H_c (c).

3.2 張力による磁化特性の変化

前節の結果をもとに試料全体 (A)、試料表面を約 $0.15 \mu\text{m}$ 除去 (B) および試料表面を約 $2.4 \mu\text{m}$ 除去 (C) したそれぞれの試料に張力を加え、磁化特性の変化を調べた。

Fig. 3 (a), (b) には印加磁界がそれぞれ 1 Oe および 10 Oe での種々の張力下での履歴曲線を示した。図に見るように (A), (B), (C) のいずれの試料の場合も張力を加えることにより、磁化しやすくなることわかる。

このような種々の張力下で測定した履歴曲線から B_1, B_{10} および W_h, H_c を求め、張力に対しプロットし、Fig. 4 および Fig. 5 にそれぞれ示した。Fig. 4 に見るように、(A), (B), (C) のいずれの場合も張力の増加に伴って B_1 の値は著しく増加し、次第に飽和する。なかでも (C) の表面層を十分に除去した場合には約 $2 \times 10^7 \text{ Pa}$ で B_1 の値は飽和する。

一方、 H_c, W_h について見ると、(i) (A), (B), (C) のいずれの試料も張力の増加に伴って H_c は減少し、 $\sigma =$

Fig. 3

dc hysteresis loops of an amorphous $\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$ alloy for as-prepared (A), after etching the surfaces about $0.15 \mu\text{m}$ (B) and $2.4 \mu\text{m}$ (C). They are measured under tensile stresses $\sigma = 0$ (—), $\sigma = 2 \times 10^7 \text{ Pa}$ (---) and $\sigma = 11 \times 10^7 \text{ Pa}$ (-·-·-). Figures (a) and (b) show the results measured in 1 Oe and 10 Oe, respectively.

Fig. 4
Magnetic flux densities B_1 and B_{10} as a function of tensile stress. (A), (B) and (C) are the samples of as-prepared, after etching the surfaces about $0.15 \mu\text{m}$ and $2.4 \mu\text{m}$, respectively.

Fig. 5
Coercive force H_c and hysteresis loss W_h as a function of tensile stress. (A), (B) and (C) are the same meaning with those shown in Fig. 4.

$0.5 \sim 2 \times 10^7 \text{ Pa}$ で最小となり、更に σ が増加すると H_c は増加する。(ii) $\sigma < 2 \times 10^7 \text{ Pa}$ の範囲を拡大した内挿の図に見るように、この範囲の張力では試料 (A), (B) の H_c は二段に変化して減少するが、(C) のそれは単調に減少する。(iii) $\sigma > 2 \times 10^7 \text{ Pa}$ の σ に対して H_c が増加する範囲では (C), (B), (A) の順に H_c の増加の割合、 $dH_c/d\sigma$ が大きい。また (iv) W_h は H_c が極小をとる付近で僅かの変曲を示すが σ の増加に伴って増加する。

3.3 金属顕微鏡による表面観察

試料表面の金属顕微鏡観察を行ない、ロールに接していない自由表面の結果の一例を **Fig. 6** に示した。写真に見るように異常な磁化特性を示す $\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$ 合金の表面 (a) にはぼやけた直径数 μm の粒状の模様が観察される。写真 (a) の表面層をフッ化水素酸溶液で腐蝕して約 $1 \mu\text{m}$ 表面を除去すると写真 (b) に示すように、粒状の部分がえぐられたようになり、表面が粗となる。比較のため正常な磁化特性を示す非晶質 $\text{Fe}_{78.4}\text{Si}_{8.6}\text{B}_{12.7}\text{C}_{0.3}$ 合金について同様に表面の観察を行なったが (c, d) このような模様は全く見られず一様である。

なお、ロールに接した表面についても同様の観察を行なった。ロールに接した面には条痕が多く存在するため自由表面ほどはっきりしないが、同様の粒状の模様が見られた。

4. 考 察

磁性体に張力を加えることによりその磁化特性が変化することは結晶質金属、合金について古くから知られて

Fig. 6 Metallurgical microphotographs of amorphous ribbons for abnormal case, (a) and (b) ($\text{Fe}_{79.3}\text{Si}_{9.2}\text{B}_{11.1}\text{Al}_{0.4}$) and normal case (c) and (d) ($\text{Fe}_{78.4}\text{Si}_{8.6}\text{B}_{12.7}\text{C}_{0.3}$). (a) and (c) show the surfaces before etching and (b) and (d) after etching about $1 \mu\text{m}$.

おり、磁歪が正の合金では張力により磁化しやすくなり、逆に負の合金では磁化しにくくなる⁶⁾。非晶質合金についても張力下での磁化特性が調べられており、結晶質合金のそれと同様のことが言える⁷⁻⁹⁾。

180° 磁区とか 90° 磁区のような磁区構造をとっている場合には理論的に H_c は張力に比例する。実際、Fig. 5 の (C) に見られるように σ が $2 \times 10^7 \text{ Pa}$ 以上では H_c は σ に比例して増加している。しかしながら σ が約 $2 \times$

10⁷ Pa 以下では σ の増加に伴って H_c は逆に減少している。しかもその減少の様子は単調でなく、Fig. 5 の (A) の内挿図に示したように表面層を除去しない状態では σ に対して H_c は二段に減少している。ところが表面を除去すると Fig. 5 の (C) に見られるように二番目の肩が消失し、 H_c は単調に減少する。したがって二番目の肩は試料表面に原因しているものであり、最初の肩は試料全体に存在する原因によると考えられる。

いま磁壁移動により抗磁力が決まるとし、しかもこの磁壁移動を妨げる原因が応力の揺動によるとする Kondorski および Kersten のモデル¹⁰⁾によると H_c は

$$H_c \cong \frac{\delta}{l} \cdot \frac{\lambda_s}{M_s} \sigma \quad (1)$$

で与えられる。ここで l は揺動応力場の二次元的な広がり幅である。また δ , λ_s , M_s , σ はそれぞれ磁壁の幅、磁歪定数、飽和磁化、内部応力の揺動の大きさである。張力を加えると H_c が減少するので試料に圧縮応力が働いており、外部からの張力 σ によりこれが緩和すると考えてみる。しかも張力に対して H_c は二段に変化している。そこで内部圧縮応力の揺動が二種類あると仮定する。すると近似的に H_c は

$$H_c \cong \frac{\lambda_s \delta}{M_s} \left\{ \frac{(\sigma_{c1} - \alpha_1 \sigma)}{l_1} + \frac{(\sigma_{c2} - \alpha_2 \sigma)}{l_2} \right\} \quad (2)$$

と表現できるであろう。ここで σ_{c1} , σ_{c2} は二種類の圧縮応力の揺動の大きさであり、 σ_{c1} は試料全体にわたって存在するのに対して σ_{c2} は試料の表面にのみ存在すると考える。 α_1 , α_2 は外から加えた張力の何割が圧縮応力の緩和に寄与するか比例係数で、最大で 1 である。また l_1 , l_2 は σ_{c1} , σ_{c2} の応力場の広がり幅である。簡単のため (2) 式の第一項がゼロとなる張力を Fig. 5 の内挿図の σ 対 H_c の最初の変曲点とすると、 $\sigma_{c1} = \alpha_1 \times 0.6 \times 10^7$ Pa となる。同様に考えて $\sigma_{c2} = \alpha_2 \times 2 \times 10^7$ Pa を得る。

σ_{c1} , σ_{c2} の圧縮応力が試料中に存在するこの圧縮応力と磁歪との磁気弾性エネルギーにより、リボン面に垂直に磁気異方性を生じることになる。その大きさは $3\lambda_s \times \sigma_{c1}/2$ および $3\lambda_s \sigma_{c2}/2$ で与えられるから、磁歪の実測値 $\lambda_s = 50 \times 10^{-6}$ および先に求めた σ_{c1} , σ_{c2} を用いるとそれぞれ $4.5 \times 10^3 \alpha_1$ J/m³, $1.5 \times 10^3 \alpha_2$ J/m³ となる。

一方 $\sigma = 0$ と σ 対 H_c の曲線の変曲点に相当する張力、 0.6×10^7 Pa および 2×10^7 Pa を加えた際の磁化曲線との囲む面積から張力による磁気異方性エネルギーの変化を求めるとそれぞれ 1×10^2 J/m³ および 5×10^2 J/m³ を得た。これらの磁気異方性エネルギーの変化がそれぞれ上記のリボン面に垂直な磁気異方性エネルギーによるものとする、 $4.5 \times 10^3 \alpha_1 = 1 \times 10^2$, $1.5 \times 10^3 \alpha_2 = 5 \times$

10^2 となり、 $\alpha_1 = 0.22$, $\alpha_2 = 0.33$ を得る。したがって圧縮応力の揺動は $\sigma_{c1} = \alpha_1 \times 0.6 \times 10^7 \cong 1 \times 10^6$ Pa, $\sigma_{c2} = \alpha_2 \times 2 \times 10^7 \cong 7 \times 10^6$ Pa となる。また (2) 式の一、二項に相当する H_c の大きさ ($\sigma = 0$) は Fig. 5 に示した実験結果からいずれも約 5 A/m であるから、 $\lambda_s \delta \sigma_{c1} / M_s l_1 \cong \lambda_s \delta \sigma_{c2} / M_s l_2 \cong 5$ (A/m) となり、 l_1 , l_2 を概算すると $l_1 \cong 2 \mu\text{m}$, $l_2 \cong 15 \mu\text{m}$ となる。ただしこの場合、(2) 式中の磁壁の幅については非晶質合金の磁壁の幅についての報告がないので、純 Fe についての報告値¹¹⁻¹³⁾ の平均値である $\delta = 3 \times 10^{-7}$ m を用い、飽和磁化の値は実測値 $M_s = 1.4 \text{ Wb/m}^2$ を用いた。

σ_{c1} の原因については試料中の組成の不均一性が関与していると考えられるが、詳細については明らかでない。一方 σ_{c2} は試料表面に観察される粒状の模様を中心に生じているものと考えられ、実際上記の l_2 の値はこの模様間の間隔、数 μm ～ 数 $10 \mu\text{m}$ にほぼ一致している。

以上のことから試料の表面層約 $0.5 \mu\text{m}$ に存在する 7 MPa の圧縮応力が垂直磁気異方性を生じ、これが磁化特性を劣化させていると結論される。

【参考文献】

- 1) N. J. DeCristofaro, A. Datta, L. A. Davis and R. Hasegawa: Proc. of Int. Conf. Rapid Quenched Metals 4.6. (7) (1981).
- 2) M. Mitera, T. Masumoto and N. S. Kazama: J. Appl. Phys., **50**, 7609 (1979).
- 3) 宮崎照宣, 宮原鉄州, 渡部明夫, 高橋 実: 日本金属学会誌, **45**, 395 (1981).
- 4) C. Kaido, T. Yamamoto, M. Tatsukawa and K. Ohmori: Proc. of Int. Conf. Rapid Quenched Metals 4.4. (7) (1981).
- 5) H. C. Fiedler, J. D. Livingston and S. C. Huang: private communication.
- 6) R. M. Bozorth: Ferromagnetism, D. V. Nostrand Company, p. 611 (1951).
- 7) H. Fujimori and T. Masumoto: Trans. JIM, **17**, 175 (1976).
- 8) T. Egami, P. J. Flanders and C. D. Graham, Jr.: Appl. Phys. Lett., **26**, 128 (1975).
- 9) M. Goto, H. Tange and T. Hamatake: J. Appl. Phys., **52**, 1914 (1981).
- 10) 近角聰信: 強磁性体の物理, 裳華房, p. 205 (1959).
- 11) Y. Gondo and Z. Funatogawa: J. Phys. Soc. Jpn., **17**, 1129 (1962).
- 12) S. Tsukahara and H. Kawakatsu: J. Phys. Soc. Jpn., **32**, 1493 (1972).
- 13) G. R. Proto and K. R. Lawless: J. Appl. Phys., **46**, 416 (1975).

1981年12月9日受理, 1982年2月9日採録