急性フッ素中毒症におけるエナメル質形成に関する実験的研究

石 田 武
いし だ たけし

大阪大学歯学部口腔病理学教室 (主任 寺崎太郎教授)*

〔受付: 昭和45年4月10日〕

緒 言

1931年に CHURCHILL¹⁾ と SMITH ら²⁾ によって、それまで地方性歯牙形成不全といわれていた斑状歯が慢性フッ素中毒によるエナメル質形成不全であることが明らかにされた。そして、1933年 SMITH & LANZ³⁾ がラットを用いて、この斑状歯の成り立ち方に関する実験的研究を開始して以来今日まで多くの人々によって斑状歯に関する研究が押し進められてきた。他方、この斑状歯の原因であるフッ素は、有効な齲蝕予防剤として日常の歯科臨床に現在盛んに使用されている。しかし、フッ素がどのような機序でエナメル質の形成を障害するのか、また、歯の硬組織にフッ素がどのように働いて齲蝕を抑制するのかという一見互いに反するフッ素の二面性については、今日なお、十分に解明されているとは言えない。そこで、著者は近年になってわれわれの分野に導入された新しい機械や器具を用い、工夫された研究手技を応用して、フッ素の作用に関する知見を拡大することは大いに意義があると考えて、フッ素の歯におよぼす影響に関する研究の一環として、急性フッ素中毒症におけるエナメル質基質とそれに続く石灰化の様相を究めるために、この実験的研究を行った。

実験材料ならびに方法

実験に用いた動物は、生後6～7週の 阪大微研 SD 系雄性ラット約200匹で、体重が150 g から

200 g に達したものをを用いた。まず、それらラットの背部皮下に、5 mg NaF/100 g 体重、10 mg NaF/100 g 体重 (以後5 mg, 10 mg と略す) の割合で、2.5%フッ化ソーダ溶液 (以後 NaF と書く) を1回注射投与した。ついで、注射後2日、3日、4日、5日、7日、15日、25日の各群と対照群について、ラット切歯エナメル質に起る変化を観察した。注射後の観察期間として前記の7段階を選んだ理由は、注射後数分から24時間までは、エナメル質に起る変化が明瞭でなく、一定しなかったからである。また、NaF 投与量の決定のためには予備実験を行い、実験動物を死に到らしめない最大量として10mgを選んだ。(表-1) なお、5 mg を投与して実験を行ったのは過去の業績において、5 mg 前後を用いている実験が

表 1

Observations on the development of rat incisal enamel in acute experimental fluorosis.

By T. ISHIDA (Department of Oral Pathology, Osaka University Dental School, Osaka)

* 大阪市北区常安町 32 (〒530)

Jap. J. Oral Biol. 12: 88-107, 1970.

多く、それらの実験成績と比較するためであった。

材料の摘出にあたっては、通常、ネンプタール (5mg/100g 体重) 腹腔内注射投与による麻酔下で断頭して切歯を摘出したのち、10%中性フォルマリンで固定し観察に供した。しかし、電顕的観察のためには、同麻酔のもとに心臓穿刺を行い、2.5%グルタル・アルデヒドによる還流固定を行ったのち、切歯を摘出し、通法にしたがって1%オスミウム酸で再固定を行った⁴⁾⁵⁾。脱灰を必要とする場合は、その目的に応じて、寺崎・塩田 (1957)⁶⁾の方法と、EDTA-4Na 脱灰を用いた。包埋は、光顕標本では、ツェロイジン・パラフィン二重包埋を、電顕標本ではエポキシ樹脂(Epon)を、また、研磨標本のためにはポリエステル樹脂(Rigolac)を用いた⁷⁾。薄切には JUNG 型ミクロトーム、または、LKB ウルトラミクロトームを用い、Rigolac に包埋した標本は丹念に砥石で研磨して厚さ約40 μ にした。薄切した切片は、光顕標本では、HE, AB-PAS, アザンマロリー、ベルリン青などの染色を施し、電顕標本では、酢酸ウラニール・水酸化鉛二重染色を行った。

観察に用いた機器は、実体顕微鏡、普通光学顕微鏡、位相差顕微鏡、偏光顕微鏡、金属顕微鏡のほかに電子顕微鏡 (日本電子社製、JEM-7 型)、Softex (日本ソフテックス社製、CMR 型)、X線マイクロアナライザー (XMA) (明石製作所製、TRA-60)である。なお、おもな機器の観察条件は、電顕微鏡の加速電圧は80kV (X1,000-X50,000)、また、Softex-CMR は7kV, 3mA で、フィルムは Eastman Kodak 社の Spectroscopic Film 649-Oを使用し、照射時間を種々 (10分~2時間) 変えて観察に適した Contact Microradiogram を得た。元素分析に用いた XMA の検出条件は、加速電圧15kV, 試料電流0.5 μ A, 走査速度50 μ /min., チャート速度40mm/min. で、CaK α の特性X線のためには PET, FK α には KAP を分光結晶として用いた。なお、時定数を CaK α : 0.1, FK α : 3 とし、Full Scale を、CaK α は 3×10^4 cps, FK α は10cps としてチャート上に記録し、標準試料と

してフッ化リチウム (73.5% F, 2,200 cps) それにメキシコ Durango 産天然燐灰石 (60cps., 3,300 ppm) などの結晶を用いた。

実験結果

実験結果を記載するに先立って、ラットの切歯におけるエナメル質形成の組織学的区分について述べる。ラットの切歯は常生歯で、同一の歯でエナメル質形成の全階程を同時に観察することができる。しかしながら、その階程の区分の仕方は人によってさまざまである^{8)・12)}。そこで、本論文で用いる各部を明らかにするために、その区分と名称を次のように規定する。(図-1 参照)

図 1

ラット切歯歯根尖部において歯原上皮が分裂増殖する時期を分裂増殖期といい、それらはやがて象牙芽細胞、エナメル芽細胞などに分化するが、エナメル芽細胞によるエナメル質基質の分泌は象牙質の形成より少し遅れて始まる。この象牙質の形成開始からエナメル質基質の分泌が始まるまでのわずかな時期を基質形成期前期のエナメル芽細胞という。ついでこの細胞は高円柱状となり、エナメル質基質の分泌を始める。そして、エナメル質基質が一定の幅に達するまでその形成が続けられる。この時期を基質形成期といい、それを形成側より初期、中期、後期の三つに分ける。この時期のエナメル質は有機質に富み、一般に Pre-enamel および Young Enamel と呼ばれている。一定の幅に形成されたエナメル質には、ついで二次的な石灰化 (成熟化) が起り、酸に可溶性の成熟期のエナメル質になる。基質形成期から成熟期に

移行するわずか時期を、おもにそのエナメル芽細胞の形態的な特徴から移行期といって完全な成熟期エナメル質と区別する¹³⁾。また、ほとんど石灰化の完了した成熟期のエナメル質表層には生理的な鉄色素の沈着が起る。この時期を色素沈着期という。つぎに、観察結果を項目別に順をおって記載すれば大要下記のごとくである。

A. NaF 投与によって基質形成期エナメル質にどのような変化がみられるか

1. 形成不全の線 (Calcio-traumatic Line) の形成について

NaF 注射によって、投与時に一致して基質形成期のエナメル質に線状のエナメル基質形成不全部 (Calcio-traumatic Line) が観察された。(図-2(a)) この Calcio-traumatic Line には、投与後の時間的経過によって強弱の差があったが、おもに投与後4日から7日の標本において、この部にPAS陽性物質の貯溜がかなりみられた。(図-3)

また、マイクロラジオグラムで、この Calcio-traumatic Line を観察すると、この部は石灰化の低い層として基質形成期エナメル質を斜走する線として認められ、投与後15日、25日においてもその完全な回復は見られなかった。(図-4, 5) なお、変化の著しい場合は、NaF 投与の時点でエナメル質の形成はまったく停止し、エナメル芽細胞はその形成表面から剝脱して嚢胞を形成していた。(図-2(b)) 投与によって形成の停止したエナメル質の表面は鋸歯状で、トームス突起がこの中にはまり込んでいたことが推察された。

10mg 投与後2日群における Calcio-traumatic Line を電子顕微鏡で観察すると、図-7で示すように、エナメル質固有の結晶を欠く微細顆粒状の構造を示す層の存在が認められた。この層の幅は、基質形成期の初期、中期、後期でいくぶん差があったが、おおむね5~10 μ であった。5mg 投与後2日群においては、その幅は狭く、1 μ 前後であった。(図-6) なお、時日の経過によってこの部がどのように変化するかについて電顕で観察を行ったが、この層に結晶化が回復している像はなかった。また、XMA による CaK α の分析結

果においても、Calcio-traumatic Line に相当してCa量の減少が、すべての観察時間群において認められた。(図-15)

2. 回復期に形成されたエナメル質について

前述の Calcio-traumatic Line に続いて、エナメル質形成の回復像が観察されたが、a) そのエナメル質が Calcio-traumatic Line に接してその上にみられる場合と、b) Abortive なエナメル質として形成表面から離れて、エナメル芽細胞層内や嚢胞腔内に滴状あるいはコブ状に散在する場合があった。a) を回復期エナメル質、b) を Abortive Enamel と名づけてその観察所見を記載する。

a) 回復期エナメル質について

エナメル芽細胞の機能回復期に形成されたエナメル質は、多くは無柱線維状で、正常より幅広い Fibrillar Enamel の層として観察された。(図-8, 9) この回復期のエナメル質を、NaF 投与前に形成された同部のエナメル質と、金属顕微鏡の落光線と比較観察すると、前者は後者に比して強く乱反対し(図-10)、またマイクロラジオグラムで比較すると、投与後2日から7日のものでは、前者が明らかに石灰化の程度が低かった。(図-4) しかし、投与後15日以後の標本では石灰化の程度に差を見出すことはできなかった。

回復期のエナメル質を電顕的に検索すると、その結晶は図-12に示すように正常のものに比べて繊細で、とくにその回復初期では、結晶群の密度が希薄で、配向の不正や屈曲を示すものが多くみられた。この繊細な結晶は、エナメル質の成熟化につれて成長し、その大きさを増し、投与前の結晶との差がしだいになくなった。なお、これを裏付ける所見は XMA でも観察された。(図-15)

b) Abortive Enamel の形成について

エナメル芽細胞が NaF 投与によって著るしく障害された場合(おもに10mg 投与群)、エナメル質形成表面から剝離して嚢胞壁を形成する。そして、この嚢胞壁の中に、あるいは嚢胞腔内に、異常なエナメル質が形成される。このエナメル質が嚢胞壁のエナメル芽細胞層内に形成される場合

は、滴状のものが多く、嚢胞腔内ではコブ状、あるいは層状に形成される。これらを著者は Abortive Enamel と名づけた。滴状の Abortive Enamel は、その中心部や辺縁部に PAS 陽性物質を多く含んでいた。(図-11) 図-12は、この Abortive Enamel の電顕像を示したものである。電子密度の高い針状ないし顆粒状の結晶が混在してみられたが、中心部と辺縁部は、その密度が粗で、PAS 陽性部に相当すると考えられた。また、嚢胞腔内に分泌されたエナメル質は、嚢胞の下底、すなわち Calcio-traumatic Line の上にコブ状、あるいは層状に沈澱し、図-14で示すように、マイクロラジオグラムでは、むしろ石灰化の程度の高い丘や層状の構造として認められた。この Abortive Enamel にも、その辺縁部に PAS 陽性物質が多くみられ、その電顕像も滴状の Abortive Enamel とよく似ていた。

3. 高石灰化帯の出現について

投与後2日から7日のマイクロラジオグラムの標本においては、Calcio-traumatic Line に接する象牙質側のエナメル質、すなわち、NaF 投与時にすでに形成されていた Pre-enamel に相当した部が、高度に石灰化した帯として認められた。(図-15) この高石灰化帯の幅は、5 mg, 10mg 投与群のいずれにおいても10~15 μ であった。しかし、この高石灰化帯は他部の石灰化が進行するにつれて、不明瞭になり15日後のマイクロラジオグラムでは認められなかった。この事実は XMA を用いた検索で、投与後日数の少ない2日から7日の時期では Ca 量の増加が認められたが、15日後ではとくに他部より Ca 量の多い部分としては認められなかった所見と一致する。(図-15) なお、この高石灰化帯には、フッ素の増量は認められなかった。また、このように15日後のマイクロラジオグラムや XMA で判然としなかった高石灰化帯は、寺崎・塩田(1957)⁶⁾の脱灰法や、EDTA 脱灰を行った光顕標本では、この部はよく溶解しており、明るい帯状の部分として区別された。(図-9)

最後に、NaF 投与時基質形成期にあったエナメル基質がその後成熟した場合に、どのように他と

異なるかについて少しふれておく。投与後15日、25日を経過した切歯の脱灰標本では、Calcio-traumatic Line をはさむ象牙質側と表層側(回復期)エナメル質は、その障害の前後に形成された成熟期エナメル質と比較して、酸や EDTA に不溶性の物質が多く残り、二次石灰化に障害があったことが考えられた。

B. NaF 投与によってエナメル質の成熟化はどのように影響されるか

NaF 投与によってエナメル質の成熟化にも影響が現われた。それは、投与後2日から7日のマイクロラジオグラムの標本において、基質形成期のすぐ切端側、すなわち、移行期のエナメル質がその全幅にわたって高度に石灰化してみられたことである。この部分が注射時、移行期にあったことは、斜走する Calcio-traumatic Line との関係から明らかである。高石灰化部の出現は10mg 投与群(図-17)、5 mg 投与群(図-18)ともにみられたが、いずれの投与群においても15日後のマイクロラジオグラムでは、他部の石灰化も進行し、この部を見分けることはできなかった。

図-18の上段は、投与後5日の切歯のマイクロラジオグラムを示したもので、この写真は三本の線上を XMA で走査分析した結果が下段のグラフである。中央の[2]の部位が高石灰化部に相当するが、その左右の[1]、[3]に比較して、この部位は明らかに Ca 量が多いことが判る。しかし、フッ素の量については、この三つの部位の間に差を見ることはできなかった。この高石灰化部は偏光顕微鏡的に他部に比して強い偏光性を有する部位として区別された。(図-16)

C. NaF 投与の影響をうけたエナメル質にはその後どのように色素沈着が起るか

NaF 投与時に形成された異質なエナメル質は、投与後25日から1カ月を過ぎると、色素沈着期を経て口腔に露出し、肉眼的に観察することができるようになる。しかしこの際、NaF 投与量の多いもの(10mg、一部12mg)は、5 mg 投与群より、その萌出速度がいくぶん遅かった。また左右側でその速度の異なるものがかなりみられた。

エナメル質表面への鉄色素の沈着は、正常な状態においては、エナメル芽細胞内に滴載されていた鉄顆粒が、ある時期において表層部エナメル質へ急激に移行することによって行われる。

本実験において、NaF を大量 (10mg, 12mg) に投与した場合には、明らかな二本の白い縞模様が観察された。(図-19) いま、この歯の矢状研磨標本を作製して検索すると、幅の広い無着色部は、回復期エナメル質の欠損によるもので、切端側に近いもう一本の白い線は前述の移行期にみられた高石灰化部に相当していた。二本の白い縞模様の中に存在する正常よりむしろ強い着色部は、回復期に Fibrillar Enamel を形成した部位に相当していた。(図-20) なお、NaF 投与量の少ない 5 mg 群では、その色素沈着の異常は、10mg 群ほど明瞭ではなかったが、同じような傾向がうかがわれた。

考 察

実験条件について

1. 実験動物について

本研究では、ラットの切歯を観察の対象として急性フッ素中毒症の実験を行ったが、ラットを用いた根拠はつぎのような理由による。ラット、マウス、モルモットなどのげっ歯類の切歯は常生歯であり、たえず根端部で歯の形成が行われ、成熟化とともに移動し、切端部では咬耗によってたえず歯質が失われ、つねに歯の長さが一定に保たれている。ラット切歯の形成ならびに萌出速度は一週間に上顎で2.1mm、下顎で2.8mm で、40日から50日でまったく入れ変る¹⁴⁾。

このように、たえず形成され萌出し続ける常生歯の特徴は、同一の歯でその形成の全階程を同時に観察できることである。したがって、NaF などを投与した場合、NaF が基質形成期、または、エナメル質の成熟化にどのように作用するかなど、それぞれのエナメル質形成段階への NaF の作用を区別して観察することができる。なお、その NaF 投与によって影響をうけたエナメル質が、その後どのように変化して行くかということも投与

後の観察時間を適当に選ぶことによって検索することができる。しかし、ヒトやイヌの歯や、ラットの臼歯では、歯堤の形成から萌出までの歯の形成段階が一定の時期に限られており、各エナメル質の形成段階への影響を区別して観察する場合には、時間的にかなりの困難さを伴う。この点、ラットの切歯は、急性フッ素中毒症の本実験には最適の材料で、多くの研究者 (SMITH & LANZ (1933)³⁾, SCHOUR & SMITH (1935)¹⁵⁾, FLEMING (1953)¹⁶⁾, 石木 (1957)¹⁷⁾, BHUSSRY (1959)¹⁸⁾, 大竹 (1960)¹⁹⁾, HELMCKE (1963)²⁰⁾, SUGA et al. (1964)²¹⁾, WEBER & YEAGER (1964)²²⁾, SUGA & KATAGIRI (1967)²³⁾, KLUGER (1968)²⁴⁾, EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾) もラットを用いてこの種の実験を行っている。

2. 実験的急性フッ素中毒症における NaF の投与量について

実験動物に NaF を投与する場合、その一回の量が問題である。本実験では、2.5 % フッ化ソーダの水溶液を体重100g あたり、NaF がそれぞれ 5 mg, 10mg になるようにラット背部皮下に投与した。本実験で 5 mg, 10mg の二つの投与量を選んだ理由は、5 mg NaF/100g 体重という量は、過去の実験で多く用いられている量であり、本実験の結果を、それらの業績と比較検討するためである。ちなみに、過去の実験で用いられた NaF の一回の投与量を記載すると、SCHOUR & SMITH (1935)¹⁵⁾ は約 1 mg ~ 8 mg NaF/100g 体重、ALLAN (1963)²⁶⁾ は 1 mg ~ 5 mg NaF/100g 体重、大竹 (1960)¹⁹⁾, SUGA et al. (1964)²¹⁾ ならびに WEBER & YAEGER (1964)²²⁾ は 5 mg NaF/100g 体重である。また、10mg NaF/100g 体重という大量を投与した根拠は、NaF 投与によるエナメル質への影響をできるだけ顕著にして、その変化を明らかにするためである。しかし、あまり大量を一回に投与すると、ラットはテタニー様症状を起して、注射後数時間のうちに全部死亡する。そこで、できるだけ大量でしかも実験動物を死に到らしめない量を選ぶ必要がある。そのために著者らは、表-1 に示すような予備実験を行った。その結果、10mg

であるならば投与後の体重回復も比較的早く、途中で死亡するラットも少なく長期の実験に耐えうると判定した。

なお、教室の長谷川と著者ら(1969)²⁷⁾は本実験と同じ量、同じ方法を用いてラットに NaF を投与し、その血中フッ素濃度の時間的推移について先に発表している。

3. 実験観察期間について

著者は本実験に入る前に、さらに予備実験を行って、エナメル質に NaF 投与の影響が明瞭に観察されるようになるのは注射後何時間からであるかを調べた。すなわち、NaF 投与後15分から25日までの13段階について、光学顕微鏡を用いて経時的に切歯エナメル質にみられる変化を観察した。その結果、24時間までは5mg, 10mg 投与の両群とも明瞭な形でそのエナメル質に変化をみることはできず、2日後からは一定して所見が得られた。そこで本実験では2日、3日、4日、5日、7日、15日、25日の7段階をおもな観察期間として選んだ。また、最も長期にわたる観察期間として25日を選んだ理由は、前述したように、ラットの切歯は40日から50日でまったく入れ変り、25日で色素沈着期を経てようやく萌出して口腔に露出するようになるからである。しかし、NaF 投与量の多いものでは萌出が遅延し、肉眼的に色素沈着の様子を観察するためには約1カ月間の飼育を要したものもあった。

このエナメル質に変化のみられる実験期間について過去の研究者の記載をみると、SCHOUR & SMITH (1935)¹⁵⁾はエナメル芽細胞にはNaF 投与後1時間ですでに異常が現われたが、エナメル質には12時間から24時間経過しないと変化がみられなかったと述べており、ALLAN(1963)²⁶⁾の小イヌを用いた実験でも、エナメル質に最初に変化がみられたのは注射後24時間であるといっている。また、WEBER & YAEGER (1964)²²⁾はマイクロラジオグラムで、ラット切歯エナメル質に NaF 投与による所見がみられたのは投与後18時間以後であり、明瞭な形で認められたのは2日以後であったと述べている。

実験結果について

A. NaF 投与の基質形成期エナメル質への影響について

1. エナメル質形成不全の線 (Calcio-traumatic Line) について

NaF を注射投与すると、その注射時に一致して基質形成期のエナメル質に形成不全の線 (Calcio-traumatic Line) が現われる、この Calcio-traumatic Line は脱灰標本では、明るい無構造な部分としてみられ、研磨標本のマイクロラジオグラムでは、石灰化の程度の低い線透過性の線として認められる。(図-2(a), 4, 5, 9, 15) Calcio-traumatic Line の出現に関する報告は、SCHOUR & SMITH (1935)¹⁵⁾は脱灰ならびに研磨標本の光学顕微鏡の観察で、ALLAN(1963)²⁶⁾は光学顕微鏡と偏光顕微鏡で、SUGA et al.(1964)²¹⁾と WEBER & YAEGER(1964)²²⁾はマイクロラジオグラフと組織化学で、EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾はマイクロラジオグラフで、また、HELMCKE(1963)²⁰⁾は光学顕微鏡とレプリカ法による電子顕微鏡の観察で、それぞれその存在を認めている。

この Calcio-traumatic Line の部分の性状についての過去の研究者の観察所見をみると、HE 染色標本では、染色性の乏しい明るい層としてみられ、アルシアンブルー、マロリー、Coupled Tetrazolium 反応、Diazo 法などでも染色性はほとんどないと記載されている¹⁵⁾²¹⁾²²⁾。この層は著者の標本においても、アルシアンブルーでは染色されず、マロリー染色ではその染色性が一定しなかった、しかしながら、SUGA et al.(1964)²¹⁾は、この部分が PAS でわずかに染まることを報告しており、本実験でも投与後4日から7日の脱灰標本で PAS 陽性物質の貯溜する層として観察された。また、マイクロラジオグラムでは、この Calcio-traumatic Line を、すべての研究者が Hypocalcified Zone として記載している。本実験のマイクロラジオグラムにおいても、この事実が確認された。また、著者がはじめて行った XMA を用いた検索でも、この線状部は投与後2日から25日

まですべての標本で Ca 量の減少を示す部分として観察され、低石灰化の事実を裏付けた。なお、この部に相当する F 量の増加は認められなかった。この Calcio-traumatic Line の性状に関する他の手段による観察として、ALLAN(1963)²⁶⁾の偏光顕微鏡による観察がある。氏は、この部は Isotropic Line としてみられたと述べている。本実験での偏光顕微鏡による観察でも、この部には偏光性が認められなかった。

つぎに、この Calcio-traumatic Line の時間的経過について述べると、WEBER & YAEGER (1964)²²⁾は投与後 6 時間から 30 日の間を 11 段階にわたって経時的にマイクロラジオグラムで観察し、2 日から 12 日の観察群においては、明瞭に低石灰化の Calcio-traumatic Line を認めたが、15 日、30 日の標本では、この Line は消失したと述べている。しかしながら、今回の著者の実験では、15 日群、25 日群においても、明らかに、この Calcio-traumatic Line は石灰化することなくレ線透過性の線として残存していた。この WEBER & YAEGER (1964)²²⁾と著者の所見の相異は、作製した研磨片の厚み (WEBER & YAEGER: 70 μ , 著者: 40 μ), 撮影条件 (WEBER & YAEGER: 5 kV, 2 mA, 著者: 7 kV, 3 mA), Softex 照射時間 (WEBER & YAEGER: 10 分, 著者: 10 分~2 時間) などによるマイクロラジオグラムの標本の相異がその原因であろうと思われる。Calcio-traumatic Line の部分が低石灰化のまま投与後 25 日を経た時点でも残留することは、著者の XMA を用いた検索でも確認された。なお、これら長期観察群の研磨標本の作製に際し、Calcio-traumatic Line の部分からエナメル質が人工的に上下に剝離することがしばしばあった。

Calcio-traumatic Line の微細構造に関して、光学顕微鏡でこの部において小柱の連続性がたたれていることを観察した報告²²⁾や、レプリカ法による電子顕微鏡的な観察で、小柱の方向性に乱れがあることを記載した論文²⁰⁾などがあるが、Calcio-traumatic Line そのものの微細構造はまったく判っていない。本実験における電顕的観察の結果に

よると、この部はエナメル質固有の結晶を欠く微細顆粒状の均一な層であることが判明した。なお、この Line はその後のエナメル質の成熟化に際しても、結晶化が起ることはなかった。(図-6, 7)

SCHOUR & SMITH (1935)¹⁵⁾, WEBER & YAEGER (1964)²²⁾らは、Calcio-traumatic Line の幅を 16 μ と記載しているが、この Line の幅は NaF の投与量によって異なるとともに、エナメル質基質形成期の各時期 (初期, 中期, 後期) によってもいくぶん異なる。とくに後期では、その基質形成速度が前二期に比較して遅く、この部での Line の幅は、本実験の標本でも 16 μ 以下であった。したがって、この 16 μ という数値は、基質形成期の初期や中期におけるものであろうと考えられる。また、この層には、電子顕微鏡で観察されたエナメル質結晶の存在しない層と、回復初期の繊細な結晶が散在する層の両方が含まれていると考えられる。著者が始めて電顕で観察したエナメル質固有の結晶を欠く層の幅は、その基質形成期の時期によって、あるいは投与量によって差があり、5 mg 投与群では約 1 μ , 10 mg 投与群では 5~10 μ であった。この幅をエナメル質の形成速度¹⁴⁾から計算すると、5 mg 投与群では 90 分、10 mg 投与群では約 12 時間に相当し、その間エナメル質の形成が停止していたことになる。そして、それぞれの時間を長谷川ら (1969)²⁷⁾の報告した NaF 投与後のラット血中 F 濃度の時間的推移のグラフから読みとると、いずれの場合も、その血中フッ素濃度は、4 ppm 前後である。

2. 回復期に形成されたエナメル質について

NaF 投与による直接の変化として基質形成期のエナメル質に、結晶化の起らない層 (Calcio-traumatic Line) が形成されたが、投与後の時間の経過とともに、血中フッ素濃度も低下し、エナメル芽細胞はある程度機能を回復して、エナメル質の形成を再開する。しかし、この回復期エナメル質の形成部位には、つぎのような異なった二カ所がある。その一つは、Calcio-traumatic Line に接して、その上に連続して形成される場合である。

いま一つは、投与によってエナメル芽細胞が、エナメル質形成表面から剝離した場合、嚢胞壁となるエナメル芽細胞内に、あるいは嚢胞腔内に Abortive Enamel として形成される場合である。NaF 投与による障害が著るしく、エナメル芽細胞が形成表面から剝離して嚢胞を形成し、同部のエナメル芽細胞の配列の乱れや変性が著るしい場合は、回復期に入りエナメル器が修復されて、嚢胞がみられなくなるまでに5日から7日の日時を要した。このような場合、エナメル芽細胞は機能回復初期（投与後約12時間）から、この5日ないし7日までの間、そのエナメル質を嚢胞壁内では、おもに滴状に形成し、嚢胞腔内へは“きしる”様のエナメル基質を分泌し、この分泌されたエナメル質基質には石灰化が起り、嚢胞の下底、すなわち、Calcio-traumatic Line の上にコブ状あるいは層状に、石灰化の程度の高い Abortive なエナメル質として沈澱する。

これら Calcio-traumatic Line に連続して形成されるエナメル質や、Abortive Enamel などのエナメル芽細胞の機能回復期に形成されたエナメル質を、マイクロラジオグラフや XMA をはじめ、未脱灰超薄切片を作製して電顕で観察し、その微細構造を明らかにしたのは本研究が最初である。Calcio-traumatic Line に続いて、その上に形成されたエナメル質は、同部の NaF 投与前のエナメル質と比較して、投与後2日から7日のマイクロラジオグラムで、明らかに低石灰化のエナメル質として観察された。(図-4) SCHOUR & SMITH (1935)¹⁵⁾ が回復期のエナメル質が石灰化の程度が高いと述べているのは、著者の Abortive Enamel が層状に Calcio-traumatic Line の上に沈澱した所見に相当するものと考えられる。また、この回復期エナメル質は、著者の XMA を用いた検索でマイクロラジオグラムの所見と一致して、同部の NaF 投与前のエナメル質より、明らかに Ca 量の減少があることがわかった。(図-15) また、回復期エナメル質は、その構造的に無柱線維状エナメル (Fibrillar Enamel) の形態をとりやすいことも明らかになった。回復期に、投与前に引き

続いてまだエナメル小柱を形成するはずの基質形成期中期の終りのエナメル芽細胞においても、障害によるトームス突起変形から Fibrillar Enamel を形成する。その結果、正常より幅広い Fibrillar Enamel が形成されることになる。(図-8, 9)

本研究でいま一つ明らかになったことは、回復期のエナメル質結晶が、正常に比べて繊細なことである。そのうえ、回復初期においては結晶群の密度も希薄で、配向の不正、直線的結晶成長の障害もあることが観察された。(図-6, 7) HELMCKE (1963)²⁰⁾ は KOSTLÁN (1950)²⁸⁾ から NaF を投与したラットの切歯を譲りうけ、レプリカ法による電顕的観察で、Calcio-traumatic Line の部分 (氏は Defect Line と書いている) を検索し、低倍 (×500) では、この部に相当して結晶配向の乱れが見られるが、強拡大 (×15,000) では、まったく周囲との差は判らなかつたと述べている。これは、氏の観察法がレプリカ法であったために微細構造を明らかにすることができなかったものと思われる。しかし、結晶群の配向に不正があるという事実は、著者の回復期初期のエナメル質のそれと一致する。この著者の観察した回復期の繊細なエナメル質結晶は、時日の経過とともに成長し、その大きさは徐々に正常に近づくことが投与後4日、7日の電顕的観察で確認された。また、投与後15日、25日のマイクロラジオグラムでも、石灰化の程度に投与前と回復期のエナメル質の間で差を見出すことはできなかった。

3. 高石灰化帯 (Hypercalcified Zone) について

Calcio-traumatic Line に接してその象牙質側のエナメル質に 5 mg, 10 mg 投与群ともに、幅 10~15 μ の高石灰化帯 (Hypercalcified Zone) が現われる。この所見は、ALLAN (1963)²⁶⁾, SUGA et al. (1964)²¹⁾, WEBER & YAEGER (1964)²²⁾, SUGA & KATAGIRI (1967)²³⁾, EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾ らがマイクロラジオグラフによるラットや小イヌを用いた実験で、その存在を報告している。本実験においても、この事実を明らかにし、さらに、この部を XMA を用いて検索

して Ca 量の増加を認め、マイクロラジオグラムの所見と一致することを確認した。(図-15)そして、この部のエナメル質には、フッ素の増加が認められないこともわかった。また、WEBER & YAEGER (1964)²²⁾ がマイクロラジオグラフによる経時的な観察において述べているように、この高石灰化帯はエナメル質の成熟化につれて、マイクロラジオグラムでも XMA による検索結果においても、他と区別することはできなくなった。(図-5, 15) しかしながら、著者の行った寺崎・塩田(1957)の脱灰法による投与後15日、25日の標本では、この高石灰化帯は他より易溶で、前述の結果と合せ考えると、その部の組成に差があることが示唆された。

4. Calcio-traumatic Line と Hypercalcified Zone との二重反応 (Double Response) について

ここでは、NaF 投与によって観察された前述の形成不全の線 (Calcio-traumatic Line) と、それに接して現われる高石灰化帯 (Hypercalcified Zone) との二重反応 (Double Response) が、NaF 投与特有の反応でなく、他の物質の投与によってもみられるものであり、この反応がいわゆる石灰化外傷反応 (Calcio-traumatic Response) の一型であると考えられることに関して論議する。

SUGA & KATAGIRI (1967)²³⁾ は NaF と SrCl_2 を用いて、前田(1969)²⁹⁾ はテトラサイクリンを用いて、EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾ は F^- , Sr^{2+} , Co^{2+} などのイオンをラットに投与して実験的研究を行った結果、基質形成期のエナメル質に Hypermineralized ならびに, Hypomineralized の二本の線状の変化をマイクロラジオグラムで観察した。EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾ は上記の他に約60種類の陽イオンや陰イオンについても検索を行い、おもにエナメル質形成に作用するイオン、おもに象牙質の形成に作用するイオン、両者の形成にともに作用するイオンなどに分類し、それらのイオンの作用機序の相異について考察している。NaF (F^-), SrCl_2 (Sr^{2+}), テトラサイクリンでは、いずれも Calcio-traumatic Line の象牙質側のエナメル質に高石灰化帯が出現している

が、EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾ の行った Co^{2+} 投与では、それが逆転しており、回復期のエナメル質の方がむしろ石灰化が高いと述べている。しかし、NaF 投与においても、その障害が著しい場合には、Abortive Enamel の一型として、Calcio-traumatic Line の上に回復期のエナメル質が層状に沈澱し、これが高石灰化帯としてみとめられる。EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾ の Co^{2+} 投与の所見は、この NaF 投与の所見に相当するように思われる。一見 Co^{2+} 投与とよく似た NaF 投与の症例においても、マイクロラジオグラムの照射時間を適当に選べば、Calcio-traumatic Line の象牙質側のエナメル質に、他の標本と同様、高石灰化帯が観察された。(図-14)

このように、NaF 以外の物質によってもエナメル質の形成異常は現われ、その反応の起り方にも共通性があり、これらはすべてエナメル質における、いわゆる “Calcio-traumatic Response” の一型であると考えられる。そして、高石灰化帯の出現は単に投与した物質がその部にとり込まれることによって起る現象ではないということが、前田(1969)²⁹⁾ のテトラサイクリン、ラベリングの実験や、今回の XMA による検索から想像される。すなわち、前田(1969)²⁹⁾ は、エナメル質へのテトラサイクリンのとり込みは diffuse であると述べており、象牙質のそれと比較してエナメル質では局在性が非常に悪いと述べている。また、本実験で行った F と Ca に関する元素分析の結果においても、高石灰化帯には、それに一致した Ca 量の増加はみられたが、フッ素の増加は検出できなかった。

しかし、象牙質にはこれら二重反応層に一致して、著るしいフッ素の増量 (約 8 cps. 400ppm) がみられた。このような事実からも、エナメル質と象牙質とでは、石灰化の機構が異なることが推察される。EISENMANN & YAEGER (1969)²⁵⁾ は、イオンによってエナメル質と象牙質への影響のおよぼし方が異なることや、エナメル芽細胞が NaF や SrCl_2 によって障害されるという報告はあるが、象牙芽細胞が選択的に障害されるという報告

のないことなどから、つぎのような考察を述べている。すなわち、歯の形成を障害するイオンは、象牙質では基質自体に作用し、エナメル質に対しては、エナメル芽細胞の機能障害を介して、エナメル基質やその石灰化に影響するのではなかろうかと考えている。

5. NaF 投与の影響をうけた基質形成期エナメル質の成熟化について

ここでは、NaF 投与時基質形成期にあったエナメル質が、その後どのように成熟して行くかという問題について検討を加える。この問題は斑状歯が基質形成不全のみであるか、それとも、それに続く二次石灰化障害をも伴うものであるかということに関連する。

大竹(1960)¹⁹⁾は、NaF 投与の影響をうけた基質形成期のエナメル質は、その後の成熟化(二次石灰化)において異常がみられ、そこに沈着する無機塩類の量の減少や、その構成の異常のみでなく、その部の有機性基質の量と質の異常をも伴うものであると考え、フッ化物投与によってエナメル質形成に起る本質的な変化は、成熟化(二次石灰化)の異常であると結論している。本実験においても、マイクロラジオグラムでは、この事実を確認することはできなかったが、脱灰標本では、明らかに Calcio-traumatic Line の象牙質側、表層側(回復期)の両方のエナメル質が、その前後の成熟したエナメル質に比較して、酸や EDTA に不溶性の物質が多く残り、この部の二次石灰化が他部と異なることを示していた。NaF 投与によって、基質形成期に障害があることは明らかであり、その二次石灰化にも障害があることも確かであることから、斑状歯は基質形成不全と、それに続く二次石灰化不全を合せ伴うものであると考えられる。

B. NaF 投与のエナメル質の成熟化への影響について

本実験の結果で述べたように、NaF 投与によって移行期のエナメル質が高度に石灰化して認められたが、これは本実験を通じて注目すべき所見の一つである。

SUGA & KATAGIRI(1967)²³⁾は NaF ならびに SrCl_2 をラットに投与して、その成熟化の初期のエナメル質にその全層におよぶ石灰化不全部が現われることを報告し、その成因に関して、基質形成期後期のエナメル芽細胞の機能障害による成熟化の初期での有機質の脱却の異常であろうと述べている。しかしながら、この低石灰化部の所見は、氏の見解からすれば、NaF のエナメル質成熟化への直接的な影響とは少し異なると考えられ、その発現部位が本実験で高石灰化部が観察されたところより形成側によっているはずである。事実、須賀氏より貸与された SrCl_2 投与のマイクロラジオグラムでは、Calcio-traumatic Line が表層エナメル質を斜走する部位のエナメル質に、全層におよぶ低石灰化部が現われており、NaF 投与による高石灰化部出現の位置とは異なることがわかった、なお、この SrCl_2 投与の標本では、高石灰化部の出現はみられなかった。

テトラサイクリン投与によるラット切歯エナメル質における石灰化異常に関する報告²⁹⁾においても、この高石灰化部の出現についての記載はない。これらについては、よく観察してみないと判らないが、この高石灰化部の出現は NaF 投与特有のものであるかも知れない。もし仮りに、フッ化物特有の反応であると仮定すれば、この高石灰部の成り立ち方は、つぎのように考えられる。

1) フッ素がこの時期のエナメル質形成細胞のエナメル質成熟化機能に、何らかの形で作用し、二次石灰化の起り方が促進されたのではなかろうか。

2) フッ素がエナメル質成熟初期における結晶成長の促進剤として、無機反応において触媒的に働いたのではなかろうか。

3) フッ素がカルシウムなどと結合した形で、成熟化の始まりであるこの部のエナメル質にとり込まれたのではなかろうか。

1)の考え方の基盤をなすものは、エナメル形成細胞のエナメル質成熟化機能であり、エナメル芽細胞に、そのような機能があることは、須賀(1963³⁰⁾, 1964³¹⁾, 1969³²⁾)らによって報告されてい

る。2) の考え方を支えるものは BROWN(1966)³³⁾ がアパタイトの結晶成長機構で述べているフッ素の触媒的作用である。3) の考え方は、本実験の XMA 結果と一見いささか矛盾するが、フッ化物投与のエナメル質にフッ素含有量が多いという考え方を基盤とするものである³⁴⁾。この考え方を可能にする事柄として、この部には明らかに Ca の増量があったこと、それにエナメル質の物質のとり込み方が diffuse であるという特殊性と、機械の検出感度の問題がある。

このように、いろいろな可能性が考えられるが、どの考え方が最も妥当であるかを現在の資料で判断することはできない。

C. NaF 投与の影響をうけたエナメル質への色素沈着について

NaF 投与の慢性実験によって色素沈着が障害されるという報告は多いが³⁵⁾、ここでは、NaF の注射投与によって形成異常の起ったエナメル質への色素沈着障害について述べる。

ラットに実験的斑状歯を作った場合、最も目につく変化は、切歯の異常色素沈着である。SMITH & LANZ(1933)³⁾、SCHOUR & SMITH(1935)¹⁵⁾らの実験においても、萌出てきたラットの切歯に縞模様 (Ringed Appearance) を観察した。しかしながら、組織学的にどの部分に色素が沈着して、どの部分の白帯となっているかについては、いまだに検索されていない。また、白帯の部分が一回の NaF 大量投与によって二カ所現われるという報告はない、本実験ではこの事実を明らかにし、エナメル質実質欠損部と、移行期にみられた高石灰化部に色素沈着が少なく、回復期に形成された Fibrillar Enamel には色素沈着の増強が観察された。高石灰化部に色素沈着が少ないのは、この部のエナメル質の構造が変化したためではなからうかと想像される。また線維状の回復期エナメル質には、高石灰化部とは反対に、その構造上、色素の沈着が容易であったと考えられる。

総 括

ラットの背部皮下に 2.5 % NaF 溶液を、5 mg

NaF/100g 体重、10mgNaF/100g 体重の割合で一回注射し、その切歯エナメル質に起った変化を、各種の光学顕微鏡のほかに電子顕微鏡、マイクロラジオグラフ、X 線マイクロアナライザーなどを用いて経時的に観察し、つぎの結果を得た。

1. NaF 投与時に一致して基質形成期のエナメル質に形成不全の線 (Calcio-traumatic Line) が認められた。そして、この部は咬耗によって歯質が失なわれるまで石灰化が回復することなく残存した。なおこの部の微細構造は、エナメル質固有の結晶を欠く微細顆粒状の均一な層であった。

2. NaF 投与後、エナメル芽細胞の回復期に形成された基質形成期エナメル質は、これを NaF 投与前の同時期のエナメル質と比較すると、その初期においては石灰化の遅延が認められたが、成熟化につれてその差がなくなった。この事実は、電顕的にも確かめられ、初期では繊細であった結晶が、しだいに投与前のエナメル質結晶と同じ大きさに近づく過程としてとらえられた。

3. NaF 投与によって、Calcio-traumatic Line に接した象牙質側のエナメル質に 10~15 μ の幅の高石灰化帯が出現した。このものは、成熟化が進むと脱灰標本では区別されたが、マイクロラジオグラムでは区別できなかった。

4. NaF 投与の影響をうけた基質形成期のエナメル質が成熟した場合、正常の成熟期エナメル質に比して、EDTA や酸に不溶性の物質が多く残り、この部は二次石灰化の異常もあることが観察された。

これらの変化は、かならずしもフッ素に特有の変化として始めて観察されたものばかりではなく、マイクロラジオグラフによる所見が、ストロンチウムやテトラサイクリン投与によってみられるラット切歯エナメル質形成不全の所見と一致することから、いわゆる“Calcio-traumatic Response”の一型であると考えられた。また、以上の結果から、斑状歯は基質形成異常と、それに伴う石灰化不全であると考えられた。

5. NaF 投与によって移行期のエナメル質に、その全層におよぶ高度の石灰化部が認められた。

しかし、この高石灰化部はエナメル質の成熟化に伴い、他部エナメル質との差はなくなり、エナメル質形成の成熟化初期にフッ素が何らかの機序でその二次石灰化を促進するように働いたものと考えられた。

6. NaF 投与によって影響をうけた部のエナメル質が萌出した場合、その切歯表層に起る生理的な色素沈着に異常が認められた。すなわち、NaF の一回大量投与によって、二カ所の白帯部が現われ、その中間部に色素沈着の増強部がみられた。白帯部は、障害によるエナメル質実質欠損部と移行期の高石灰化部に相当し、強い着色部は回復期に形成された線維状エナメル質に相当していた。

以上の結果より、フッ素はエナメル質基質形成期においては、その形成を障害し、二次的にエナメル質の成熟化(二次的石灰化)をさまたげるが、成熟化の初期(移行期)においては、石灰化を促進するように働く二面性の作用をもつものと考えられた。

筆を置くにあたり、本研究を命ぜられ、かつ御指導、御鞭撻を賜った教室主任寺崎太郎教授に深甚な謝意を表するとともに、研究に際し、種々御教示にあづかった塩田研次助教授、本学齒科理工学教室山賀礼一教授に深く感謝する。また本研究を成就するにあたり、便宜をはかって頂いた口腔病理学教室員諸兄ならびに電子顕微鏡室技術員百済修二君にもあわせて感謝の意を表する。なお、マイクロラジオグラムの標本作製に際し、親切に御指導を賜り、その他種々御世話になった日本歯科大学須賀昭一教授に深謝する。また、元素分析に際し、協力を賜った明石製作所電子線課の所員諸氏にも謝意を表する。

文 献

- 1) CHURCHILL, H. V.: Occurrence of fluorides in some waters of the United States. *J. Ind. and Eng. Chem.*, 23 : 996, 1931. from BLACK, A. P.: The chemist looks at fluoridation. *J. A. D. A.*, 44 : 137, 1931.
- 2) SMITH, M. C., LANZ, F. M. and SMITH, H. V.: The cause of mottled enamel, a defect of human teeth. *Univ. of Arizona Tech. Bull.*, No. 32 : 10, 1931. from 15).
- 3) SMITH, MARGARET C. and LANTZ, E. M.: Experimental production of mottled enamel.

- Univ. Arizona Age. Exper. Sta. Tech. Bull.*, 45 : 1, 1933. from 15)
- 4) WARSHAWSKY, H. and MOORE, G.: A technique for the fixation and decalcification of rat incisors for electron microscopy. *J. Histochem. Cytochem.* 15 : 542-549, 1967.
- 5) 倉橋和啓: 硬組織の電子顕微鏡研究法. 歯界展望, 30(4) : 536-542, 1967.
- 6) 寺崎太郎, 塩田研次: 成熟した人類歯牙エナメル質の脱灰薄切法. 日本口腔科学会雑誌, 6(4) : 424-430, 1957.
- 7) 須賀昭一: 硬組織の Microradiograph. 歯界展望, 27(4) : 495-515, 1966.
- 8) PINDBORG, J. J. and WEINMANN, J. P.: Morphologic and functional correlations in the enamel organ of the rat incisor during amelogenesis. *Acta Anat.*, 36 : 367-381, 1959.
- 9) MARSLAND, E. A.: A histological investigation of amelogenesis in rats. I. Matix formation. *Crit. D. J.*, 10(1) : 10, 251-261, 1951.
- 10) MARSLAND, E. A.: A histological investigation of amelogenesis in rats. II. Maturation. *Brit. D. J.*, 10(2) : 5, 106-119, 1952.
- 11) REITH, E. J. and BUTCHER, E. O.: Microanatomy and histochemistry of amelogenesis in structural and chemical organization of teeth. (edited. by Miles, A. E. W.) Vol. 1, 371-397, Academic Press, New York, London, 1967.
- 12) SUGA, S.: Amelogenesis, some histological and histochemical observations. *Intern. dent. J.*, 9 : 394-420, 1959.
- 13) 伊集院直邦: 近日発表.
- 14) SCHOUR, I. and MASSLER, M.: The rat in laboratory investigation (edited. by E. J. Farris and J. Q. Griffith.), 104-165, Hafner Publishing Co. Inc., New York, 1963.
- 15) SCHOUR, I. and SMITH, I. and SMITH, M. C.: Mottled teeth: An experimental and histologic analysis. *J. A. D. A.*, 22 : 796-813, 1935.
- 16) FLEMING, H. S.: Effect of certain concentrations of fluoride on enamel and dentine as transplants of tooth germs and related studies. *J. dent. Res.*, 32 : 469-483, 1953.
- 17) 石木哲夫: 実験的弗素中毒症における歯牙殊にエナメル質形成障害の発生機序並びに唾液腺の変化について. 口病誌, 24 : 303-320, 1957.
- 18) BHUSSAY, B. R.: Effect of sodium fluoride on the developing teeth of rat. *J. dent. Res.*, 38 : 653-653, 1959.
- 19) 大竹太: 実験的弗素中毒症による歯のエナメル質形成異常の成り立ちに関する病理組織学的並びに組織化学的研究. 歯学, 48(1, 2) : 1-44,

- 1960.
- 20) HELMCKE, J. G. : In the structural pattern of enamel dependent on genetic or environmental factors ? *Advances in Fluorine Research and Dental Caries*, 41-51, 1963.
 - 21) SUGA, S., KATAGIRI, M. and MASASHI, T. : Microradiographic and histochemical studies on disturbances of rat enamel mineralization by fluoride administration. *J. dent. Res.*, 43 (5) : 938-939, 1964.
 - 22) WEBER, D. and YAEGER, J. A. : A micro-radiographic interpretation of abnormal enamel formation induced by subcutaneous sodium fluoride. *J. dent. Res.*, 43(1) : 50-56, 1964.
 - 23) SUGA, S. and KATAGIRI, M. : Mineralization pattern of the hypomineralized rat enamel, induced by NaF and SrCl_2 injection. *J. dent. Res.*, 46(13) : 134-135, 1967.
 - 24) KRUGER, B. J. : Ultrastructural changes in ameloblasts from fluoride treated rats. *Arch. oral Biol.*, 13 : 969-977, 1968.
 - 25) EISENMANN, D. R. and YAEGER, J. A. : Alterations in the formation of rat dentine and enamel induced by various ions. *Arch. oral Biol.*, 14 : 1045-1064, 1969.
 - 26) ALLAN, J. H. : Observation on the development of dental enamel in acute experimental fluorosis. *Advances in Fluorine Research and Dental Caries*, 41-51, 1963.
 - 27) 長谷川清, 石田武, 伊集院直邦, 西川佳璋 : NaF 注射投与後のラット血中 F 濃度の時間的推移について. 歯基礎誌, 11(2) : 106-108, 1963.
 - 28) KOSTLÁN, J. : Taánové změny v rezá cích kryš po injekcích fluoridu sodného. *Ceskoslov. Stomatol.* 185-216, 1950. from 20).
 - 29) 前田光奕 : Tetracycline 投与による歯牙硬組織のラベリングと形成異常に関する実験的研究. 歯学, 57(1) : 40-67, 1969.
 - 30) 須賀昭一 : エナメル質形成特にその石灰化について. 歯学, 51(1, 2) : 1-16, 1963.
 - 31) 須賀昭一 : エナメル質の形成機序—特にそのについて—. 口腔生物学の研究, 5, 8(47) : 147-171, 1964.
 - 32) 須賀昭一 : 硬組織研究—歯の形成を中心として—(荒谷真平他編), 57-151, 医歯薬出版, 東京, 1969.
 - 33) BROWN, W. E. : Crystal growth of bone mineral. *Clinical orthopedies and related research.*, 44 : 205-220, 1966.
 - 34) BRUDEVOLD, F. et al. : Uptake of tin and fluoride by intact enamel. *J. A. D. A.*, 53 : 159-164, 1956.
 - 35) LINDEMANN, G. : Pigment alterations and other disturbances in rat incisor enamel in chronic fluorosis and in recovery. *Acta odont. scand.*, 25(5) : 525-539, 1967.

图 2(a)

图 2(b)

图 3

图 4

图 5

图 6

図 7

图 8

图 9

图 10

图 11

图 12

図 13

図 14

マイクロラジオグラム 5mgNaF/100g体重 投与後 5 日 X M A 線分析

マイクロラジオグラム 5mgNaF/100g体重 投与後15日 X M A 線分析

図 15

図 16

図 17

マイクロラジオグラム 5mgNaF/100g体重 投与後 5日

[1]

[2]

[3]

XMA 線分析

図 18

図 19

図 20

写 真 説 明

- 図 2(a) 10mg NaF 投与-15日群 : Calcio-traumatic Line がエナメル質を横断する無構造の明るい線としてみられる。(寺崎・塩田脱灰法, 位相差顕微鏡像)
- (b) 10mg NaF 投与-2日群 : エナメル芽細胞は NaF 投与による著るしい障害のために, エナメル質形成表面から剝離して嚢胞壁を形成している。エナメル質形成表面は鋸歯状でトームス突起がここにはまり込んでいたことが推察される。(寺崎・塩田脱灰法, 位相差顕微鏡像)
- 図 3 10mg NaF 投与-7日群 : Calcio-traumatic Line 内に PAS 陽性物質の貯溜がみられる (EDTA 脱灰, PAS 反応)
- 図 4 5mg NaF 投与-5日群 : Calcio-traumatic Line は低石灰化を示す Radiolucent な線として認められる。また回復期に形成されたエナメル質は, NaF 投与前のエナメル質に比較して低石灰化である。(マイクロラジオグラム)
- 図 5 5mg NaF 投与-15日群 : Calcio-traumatic Line は成熟期に入っても完全に回復することなく残存している。(マイクロラジオグラム)
- 図 6 5mg NaF 投与-2日群 : NaF 投与時に一致して結晶成長の連続性がたたれ, 結晶を欠く層が認められる。この層の幅は投与量の少ない 5mg 投与では約 1μ である。また回復期に形成された初期の結晶は配向の不正や, 直線的成長の障害がみられ, 全体に繊細である。(電顕像, $\times 4,000$ 左下強拡大, $\times 75,000$)
- 図 7 10mg NaF 投与-2日群 : NaF 投与時に一致して幅広い ($5\sim 10\mu$) のエナメル質固有の結晶を欠く Calcio-traumatic Line がみられる。この部は微細顆粒状の構造をもっている。(電顕像, $\times 8,000$, 左下強拡大, $\times 10,000$)
- 図 8 対照群 : 正常の Fibrillar Enamel の幅は, エナメル質全幅の表層約 $\frac{1}{3}$ である。(寺崎・塩田脱灰法, 位相差顕微鏡像)
- 図 9 10mg NaF 投与-15日群 : 回復期のエナメル質は無柱線維状の形態をとりやすく, その結果正常より幅の広い Fibrillar Enamel が形成される。(寺崎・塩田脱灰法, 位相差顕微鏡像)

- 図 10 10mg NaF 投与-15日群：回復期に形成されたエナメル質は NaF 投与前のエナメル質に比較して著るしい乱反射を示す。(金属顕微鏡像)
- 図 11 10mg NaF 投与-7日群：エナメル芽細胞層内に Abortive Enamel が形成される。このものは辺縁部または中心部に PAS 反応が陽性に出る。(EDTA 脱灰, PAS 反応)
- 図 12 10mg NaF 投与-7日群：Abortive Enamel の電子顕微鏡像で、電子密度の高い針状と顆粒状の結晶が混在して認められる。中心部と辺縁部はわずかに結晶密度が希薄で PAS 反応陽性部に相当すると考えられる。(電顕像, $\times 25,000$)
- 図 13 10mg NaF 投与-7日群：Calcio-traumatic Line の上に積層したエナメル質は高石灰化の像を示す。エナメル芽細胞層内にある Abortive Enamel も石灰化していることがわかる。(マイクロラジオグラム)
- 図 14 10mg NaF 投与-7日群：NaF 投与後の回復がいちじるしく障害された症例で Calcio-traumatic Line の上に丘状あるいは滴状に Abortive なエナメル質が沈澱している。これらの石灰化の程度はかなり高い。(マイクロラジオグラム)
- 図 15 左側のマイクロラジオグラムの線上を XMA で分析した結果が右側のグラフである。Calcio-traumatic Line に相当して Ca 量の減少がみられ、この Line の象牙質側のエナメル質に出現する高石灰化帯には、投与後経過時間の少ないものでは Ca 量の増加が認められるが、15日以後では認められない。エナメル質におけるこれらの部分にはフッ素の増加は認められないが、象牙質の同部には著るしい増量が認められる。(8 cps. 400ppm)
- 図 16 10mg NaF 投与-7日群：NaF 投与によって移行期のエナメル質に高石灰化の反応が現われ、同部は強い偏光性を示す。(偏光顕微鏡像)
- 図 17 10mg NaF 投与-7日群：同高石灰化部(マイクロラジオグラム)
- 図 18 5 mg NaF 投与-5日群：上段の〔1〕,〔2〕,〔3〕の線上を XMA で分析した結果が下段のグラフである。高石灰化部は〔2〕の部位であり前後(〔1〕〔3〕)に比較して Ca 量の増加が認められる。なお上段のマイクロラジオグラムでこの高石灰化部が移行期に相当することが、Calcio-traumatic Line との関係からわかる。またこの3カ所の間でF含有量にその差を見出すことは出来ない。
- 図 19 10mg~12mg の NaF を1回注射投与すると、図のような2カ所の白帯と、その中間にむしろ色素沈着の増強される部を伴った色素沈着の異常を示す歯が萌出してくる。なおこの症例は左右でその萌出速度が異なっている。
- 図 20 10mg NaF 投与-25日群：Aの部分は移行期に現われた高石灰化部に相当し、色素沈着が少ない。Bの部位は二つの白帯の中間にみられる色素沈着の増強を示す部位である。Cの部位は、NaF 投与後エナメル質の形成がいちじるしく障害され欠損となった部位で、この部は幅広い白帯部に相当する。(研磨標本)