総 説

繊維のぬれ

根 本 嘉 郎・寺 田 仁 計

名古屋市工業研究所 (名古屋市熱田区六番町)

Textile Wetting

Yoshio NEMOTO, Yoshikazu TERADA

Nagoya Municipal Industrial Research Institute

(3-24, Rokuban-cho, Atuta-ku, Nagoya-shi)

固体表面のぬれに関しては、近年、Zisman の臨界面張力の研究¹⁾を初め多くの報告がみられ、興味ある知見が得られている。しかし、固体は界面張力の測定が容易でないで、気-液、液-液界面に比べて不明な点が多い。ことに、固体が繊維のときには、複雑な粗面と空ゲキ(隙)の問題も加わり一層厄介である。ところが、繊維加工は主として水中で行なわれるので、繊維の水ぬれの機構を知ることが最も必要になる。すなわち、繊維表面の組成や油、化学薬品、樹脂などによって、摩擦係数、静電気、染色、樹脂加工、接着、ハッ(撥)水、ハツ油、風合、柔軟などの重要な性質が左右される。したがって、ここでは、最近の繊維のぬれに関する研究を紹介し、そこで得られた知見が実際工業といかに結びつくかを述べてみる。ただし、ぬれの本質的、基礎的問題はすでに多くの総説²⁾があるので、できるだけ重複を避けることにする。

1 接触角の測定

繊維表面に置かれた液体の接触角は、他の固体表面の接触角と同様な方法³⁾で測定されるが、細かく、あらゐ面が対象であるため、くふうが要求される。

1.1 傾板法

垂直に張った繊維をなかば液中に浸し、接触角を直読するか、繊維を傾けて液面を繊維面に至るまで完全な水平面とし、傾斜角から接触角を求める⁴⁾。図-1-A に示すように試料の取付けをくふうした報告⁵⁾もある。A と B の間に試料を張り、水面が C の中央にくるようにする。E はガラスでできており、水面の繊維の状態を見ることができる。目盛の付いた円盤を回転して測る。この方法で 30~150° までの接触角が測れる。

1.2 液滴法

図-1-B に示すように、水平に張った繊維上に液滴を置き、接触角を顕微鏡で測定する^{6), 7)}。液滴が小さいので落とし方が問題となる。

図-A 傾板法⁵⁾ 図-B 液滴法^{6), 7)} 図-C ねじりばかり法⁷⁾

図-1

1.3 ねじりばかり法

試料を一定の深さ h に垂直に浸せきし、揚力 T でこれを上向きに支えると次式が成立する。

$$T + \pi r^2 h d g = M_g + 2 \pi r r_l \cos \theta \quad (1)$$

ただし、 r_l および d は、それぞれ液の表面張力および密度、 θ は接触角、 M は試料重量、 g は重力定数。

Schwartz⁷⁾ は、図-1-C に示す わく A と B に繊維の両端を接着し、これを水中に浸せきし測定している。

このほか粉体の接触角測定に使われる圧力変位法⁸⁾も適用される。また布に対して液滴法の報告⁹⁾もある。

2 繊維の臨界面張力

Zisman¹⁾ は、固体表面に種々の液滴を置いた場合、その前進接触角 (θ_a) と液滴の表面張力 (r_l) との間に直線関係があることを実験的に求めた。

$$\cos \theta_a = a - b r_l \quad (2)$$

ただし、 a および b は定数。

これから $\theta_a = 0$ のときの r_l を外挿して求め、これを臨界面張力 (critical surface tension, CST) と定義した。固体表面は、その CST より小さい r_l の液体でないと $\theta = 0$ にならない。ぬれないことになる。

Zisman は、この CST を固体の界面張力の尺度とした。これについては、多くの議論があり¹⁰⁾、たとえば、Fowkes⁹⁾ は、CST が固体の表面自由エネルギーに対する分散力の寄与を示すものであるとした。今日では、CST は固体表面の研究の重要な手がかりとして一般に理解されている。参考までに種々の高分子化合物の CST を表-1¹¹⁾ に示す。

表-1 種々の高分子化合物の CST¹¹⁾

高 分 子 化 合 物	CST dynes/cm 20°C
ポリメタクリル酸 ϕ' オクチルエステル	10.6
ポリヘキサフルオロプロピレン	16.2
ポリテトラフルオロエチレン	18.5
ポリトリフルオロエチレン	22
ポリフッ化ビニリデン	25
ポリフッ化ビニル	28
ポリエチレン	31
ポリトリフルオロクロロエチレン	31
ポリスチレン	33
ポリビニルアルコール	37
ポリメタクリル酸メチル	39
ポリ塩化ビニル	39
ポリ塩化ビニリデン	40
ポリエチレンテレフタレート	43
ポリヘキサメチレンアジポアミド	46

充分精製したポリアミドフィルムについて得られた CST とナイロン数 (アミド基 1 個当たりの構成炭素数) の逆数の間に図-2 の関係¹²⁾ がみられる。ナイロン数が偶数と奇数で異なった 2 本の曲線が得られている。これはポリアミド分子の表面構成の差によるもので、偶数ナイロンでは、カルボニル基とイミド結合が表面にくるが奇数では、カルボニル基だけがくるためと推論される。

羊毛の水に対する接触角^{13), 14)} は、前進接触角が 110~120° で後退接触角が 50~60° である。表面がなめらかな角 (horn keratin) でも 90° を示すので、ケラチンは、吸湿性であるが、羊毛の表面は疎水性であることがわかる。これは、羊毛の外層に数 Å から数百 Å の疎水

図-2 ポリアミドフィルムの CST¹²⁾

表-2 アルカリ処理羊毛の wetting index¹⁶⁾

	処理時間 (sec)	Wetting index
未 処 理	—	41.9
KOH-ブチルアルコール	600	50.9
KOH-ブチルアルコール	1,200	55.2
KOH-ブチルアルコール	2,400	64.8
KOH-ブチルアルコール	9,600	70.6

KOH (0.099 N)

性の薄膜エピクチクル (epicuticle)¹⁵⁾ があるためで、酸化剤やアルカリ処理などで、この皮膜を取り除くと羊毛は親水性になる。Wikstroem¹⁶⁾ は、アルカリ処理した羊毛を細粉し、樹脂で接着してシート状にし、その上に表面張力既知の n -ブチルアルコール水溶液を置き、液滴がぬれ拡がるときの表面張力を Schuyten¹⁹⁾ の方法で求め、wetting index とした。これは、CST と同様の意味をもつ。表-2 にブタノールカリ液で処理した羊毛の値を示す。坂井¹⁷⁾ は、この方法で羊毛の防縮加工用の樹脂の CST を得ている。また McPhee¹⁸⁾ は、繊維束を用いて同様の方法で CST を求めた。またここで得られた羊毛の CST (r_{wool}) と樹脂の CST ($r_{\text{copolymer}}$) から、接着の仕事 (W_a) と拡張係数 (S_c) を次式によって求めうることを示した¹⁸⁾。

$$W_a = r_{\text{wool}} + r_{\text{copolymer}} \quad (3)$$

$$S_c = r_{\text{wool}} - r_{\text{copolymer}} \quad (4)$$

ただし、羊毛と樹脂の界面張力 (r_i) は、小さいと考え無視してある。表-3 の結果から、 $r_{\text{copolymer}}$ の大きい尿素ホルムアルデヒド樹脂は、 S_c が未処理羊毛上では小さく、図-3 にみられるように、付着樹脂量が増しても面積収縮率 (%) が減少せず、防縮加工効果が少ないことがわかる。 $r_{\text{copolymer}}$ の大きい樹脂でも、酸化剤で処理してエピクチクルを除き、 r_{wool} を増大した羊毛では、図-3 に示すように樹脂付着量が少なくても面積収

表-3 樹脂の羊毛に対する拡張係数 (S_c) と
接着の仕事 (W_a)¹⁸⁾

樹 脂	CST dynes/cm	未処理羊毛 CST=45		KBrO ₃ 処理羊毛 CST=68	
		S_c	W_a	S_c	W_a
ポリアミド-エピクロ ロヒドリン樹脂	52	-7	97	16	120
ポリアクリル酸樹脂	35	10	80	33	103
尿素-ホルムアルデ ヒド樹脂	61	-16	106	7	129

図-3 樹脂付着量と防縮効果¹⁸⁾

縮率が小さく、防縮効果がある。また図-3、表-3 から、ポリアクリル酸樹脂は $\tau_{\text{copolymer}}$ が小さいので、未処理羊毛でも比較防縮効果がみられる。また紡毛繊維がソ(梳)毛繊維より樹脂による防縮効果が著しいのは、紡毛の CST が 55~65 dyne/cm でソ毛より大きいとされている。羊毛、樹脂の表面自由エネルギーをそれぞれ τ_{wool} , $\tau_{\text{copolymer}}$ で置き換えるということは、(3), (4) 式の W_a ならびに S_c が正確な意味でそれぞれ熱力学的な接着の仕事、ならびに拡張係数に対応することは考えられないが、工学的にみて、防縮効果の比較としては意味があると思われる。

Hadfield²⁶⁾ らは、羊毛の酸性染料による染色で、先端だけ濃色に染まるチップー染色 (tippy dyeing) の原因が、羊毛の先端は、日光、摩擦などによりエピクチルが破壊されていることによるとし、繊維の染色部分と染色されていない部分の接触角を水-油界面で測り、水側からみた接触角がそれぞれ 90~95° と 120~130° を得、親水性部分がより濃色に染まることを見出した。このようにエピクチルが損傷して親水化した羊毛では、初期

表-4 樹脂加工綿の臨界面張力 (CST) と
臨界面張力 (CIT)²⁷⁾

樹脂加工剤	臨界面張力 (dyne/cm)	臨界面張力 (水に対する) (dyne/cm)
シリコン樹脂	38~45	50 以上
フルオロアクリル樹脂	24~25	9.3~15
アクリル樹脂	72 以上	4.3~9.3
未処理	—	2.8 以下

染色速度が増大し²¹⁾, Allwörden 反応が無くなり^{22), 23)}, 溶剤染色が困難になり²⁴⁾, 非イオン界面活性剤の吸着が減少し²⁵⁾, 染料の洗浄が容易²³⁾ になる。

モメンは、親水性の繊維であるが、疎水性のたとえばフッ素樹脂などで処理することにより CST が減少し、水にも油にもぬれないようになる。表-4 に樹脂加工した綿布の CST²⁷⁾ を示す。樹脂加工のとき、しぼりロールにフッ素樹脂を被覆するとロール表面の CST が減少し樹脂が粘着しなくなる²⁸⁾。

樹脂加工した綿布を水中に置き、これに種々の液滴を置く図-4 の実験から、表-4 の臨界面張力 (critical interfacial tension, CIT) が得られる。空中では CST が小さくて有機液体にぬれにくかったシリコン樹脂加工布が、水中では CIT が大きく有機液体にぬれやすくなること、逆に CST の大きいアクリル樹脂加工布や未処理布は、CIT が小さく、水中で界面張力の大きな親油性の液ではぬれなくなることがわかる。一般に有機化合物の仕上剤で処理した綿布は空气中では疎水性になり、水中で未処理布よりよごれが落ちにくくなる²⁹⁾。

図-4 水中接触角の測定²⁷⁾

いま油性のよごれを O, 繊維を S とすると, S 上の O の接触角 θ は, 次の Young の式で与えられる。

$$\cos \theta = \frac{\tau_{\text{sw}} - \tau_{\text{so}}}{\tau_{\text{ow}}} \quad (5)$$

ただし, τ_{sw} は繊維-水の界面張力

τ_{so} は繊維-よごれの界面張力

τ_{ow} はよごれ-水の界面張力

θ の増大, したがってローリングアップ (rolling-up)³⁰⁾ は、よごれと外側水溶液が定められた条件下では、繊維表面の性質によって決まり、 τ_{sw} が小さく、 τ_{so} が大きいほど有利で、未処理綿布がこれにあたる。有機仕上剤の付着した綿布は、 τ_{sw} が増大し、 τ_{so} が減少し、したがって θ が減少するため、よごれがローリングアップしがたくなり落ちにくくなるのがわかる。これと同様にポリエステル繊維のように CST の小さな繊維からはよごれが取りにくい³¹⁾。

上述のほかに、接触角および CST の測定は、帯電防止³²⁾, 摩擦係数³³⁾, 接着³⁴⁾, サイズ効果³⁵⁾, 染料分散³⁶⁾, インクの浸透³⁷⁾ などきわめて多くの方面でとり上げられている。

3 繊維塊 (糸, 織物) のぬれ

Wenzel³⁸⁾ は、粗面に対する見かけの接触角 (θ') と

真の接触角 (θ) の間に $\cos \theta' = a \cos \theta$ の関係があり、 $\theta < 90^\circ$ なら、 $\theta > \theta'$ 、 $\theta > 90^\circ$ なら、 $\theta < \theta'$ となると述べた。ここで a は粗度因子 (roughness factor) と呼ばれる。

Cassie, Baxter³⁹⁾ は、粗面では、 θ_1 の接触面の部分 f_1 と θ_2 の接触角の部分 f_2 があり、みかけの接触角 θ' は、次式で表わされるとした。 ($f_1 + f_2 = 1$)

$$\cos \theta' = f_1 \cos \theta_1 + f_2 \cos \theta_2 \quad (6)$$

f_2 部分が固体の空ゲキとすると、 θ_2 は 180° になり、(6) 式は、

$$\cos \theta' = f_1 \cos \theta_1 - f_2 = f_1 (\cos \theta_1 + 1) - 1 \quad (7)$$

となる。これから、粗面 (空ゲキのある固体表面) での接着の仕事は次式で示される。

$$W_a = f_1 (r_s - r_i) + r_i (1 - f_2) \quad (8)$$

ただし、 r_i は固-液界面張力

(7) 式は、 f_2 が増すほど、 θ' が増すことを意味する。したがって、Wenzel の式と異なり、 $\theta < 90^\circ$ のときかならずしも、 $\theta > \theta'$ にならない。

Rijke⁸⁾ は、また図-5 に示すような糸に接する液体の模型を考えて、(9) および (10) 式を導いた。

$$f_1 = (\pi - \theta) \left\{ 1 - \frac{d_1 d_2}{(r_1 + d_1)(r_2 + d_2)} \right\} \quad (9)$$

$$f_2 = \left(1 - \frac{r_1}{r_1 + d_1} \sin \theta \right) \left(1 - \frac{r_2}{r_2 + d_2} \sin \theta \right) \quad (10)$$

ただし、 r_1 および r_2 は糸の半径、 d_1 および d_2 は糸間隔の半分

図-5 糸に接する液体の模型⁸⁾

糸に対する接触角を圧力変位法で求め、(9) および (10) 式から、それぞれ f_1 および f_2 を計算し、(7) 式から θ' を計算した。これと繊維表面で液滴法で求めた接触角とがよく一致することを報告している。

粉体のぬれに関する Kossen¹⁰⁾ らの報告では、粉体中に液を浸みこませて測定するため、

$$\cos \theta' = f_1 \cos \theta + f_2 \quad (11)$$

を与えている。

繊維塊のぬれでは、粗面の因子のほかに毛細管効果が加わる。Schwartz⁴¹⁾ は、図-6 に示すように繊維上の液滴の形状が接触角が 0 に近いときは Unduloid 型、接触角が 90° 付近になるとつねに Clamshell 型になるとした。

繊維が棒状の繊維が並んで構成されていると仮定すると、接触角が 90° より小さく Unduloid 型のときは、繊維に液滴が浸透し、接触角が 90° 以上で Clamshell 型になると繊維上にとどまる。接触角が大きく、繊維間隔

A Unduloid 型 B Clamshell 型

図-6 繊維上の液滴の形状⁴¹⁾

が狭いほど浸透困難になる。表-5 は、綿織物およびガラス上にフッ素樹脂加工した面上の種々の液体の接触角を示している⁴²⁾。織物上で $\theta > 90^\circ$ の液体は、ガラス面でそれより小さな θ を示すが、 $\theta < 90^\circ$ になるとガラス面でぬれないオクタンでぬれるのがわかる。

表-5 フッ素樹脂処理したガラス面と織物面でのアルカンに対する接触角⁴²⁾

液 滴	接 触 角		液 滴	接 触 角	
	ガラス面	織物面		ガラス面	織物面
オ ク タ ン	51	0	テトラデカン	66	114
デ カ ン	60	97	ヘキサデカン	69	119
ド デ カ ン	64	98			

繊維塊の毛細管に液体の浸透する速度は、繊維の形体、液体の表面張力、粘度、接触角に支配される⁴³⁾。たとえば、Washburn の式⁴⁴⁾ がある。

$$S^2 = \frac{\gamma_l \cos \theta}{2\eta} rt = kt \quad (12)$$

ここで、 S は液体の浸透距離、 η は粘度、 r は毛細管の半径

Hollies⁴⁵⁾ らは、種々の繊維に対する水の浸透の k を求め、繊維に対する θ より、糸に対する θ の方が、 k に大きく影響するとしている。浸透剤を用いて θ を減少させると浸透速度が増すが、もし空気が急に繊維間ゲキにおしこめられると液の浸透に対し、抵抗を示すようになる。このため、浸透剤を用いてかえって完全な浸透が困難になる例がみられる⁴⁶⁾。このほか、浸透速度については、ハイドロメーター法などによる多数の報告がある⁴⁷⁾。

(昭和 42 年 3 月 30 日受理)

文 献

- 1) W.A. Zisman *et al.*, *J. Colloid Sci.*, **1**, 513 (1946); *ibid.*, **5**, 514 (1950); *ibid.*, **7**, 109, 428, 465 (1952); *ibid.*, **8**, 194 (1953); *J. Phys. Chem.*, **57**, 622 (1953); *ibid.*, **58**, 503 (1954); *ibid.*, **63**, 1241, 1911 (1959); *ibid.*, **64**, 519 (1960)
- 2) たとえば J.L. Moilliet, B. Collie, "Surface Activity", p. 149 (1951), D. Van Nostrand, New York; A.M. Schwartz, J.W. Perry, J. Berch, "Surface Active Agents and Detergents" Vol. II, p. 464

- (1958), Interscience, New York; L.I. Osipow, "Surface Chemistry", p. 232 (1962), Reinhold, New York; W.A. Zisman, "Adhesion and Cohesion", p. 176 (1962), Elsevier, Amsterdam; W.A. Zisman, *Ind. Eng. Chem.*, **55** (10), 18 (1963); 佐々木, "接着", p. 68 (1965), 高分子学会, 東京; 角田, 高分子, **15**, 760 (1966); 畑, 化学と工業, **20**, 236 (1967)
- 3) 佐々木 "実験化学講座" 7, p. 74 (1956), 丸善, 東京
- 4) N.K. Adams, H.L. Shute, "Wetting and Detergency", p. 53 (1937), Harvey, London
- 5) J.C. Stewart, C.S. Whewell, *Textile Research J.*, **30**, 903 (1960)
- 6) A.M. Schwartz, C.A. Rader, 国際界面活性剤会議予稿集 B/Ⅲ 20 (1964), ブラッセル
- 7) F.W. Minor, A.M. Schwartz, E.A. Wulkow, L.C. Buckles, *Textile Research J.*, **29**, 940 (1959)
- 8) A.M. Rijke, *J. Colloid Sci.*, **20**, 205 (1965)
- 9) F.M. Fowkes, *J. Phys. Chem.*, **66**, 382 (1962); *Advan. Chem. Ser.*, **43**, 99 (1964)
- 10) P.J. Sell, A.M. Newman, *Angew. Chem.*, **78**, 321 (1966); *Angew. Chem. Intern. Ed. Engl.*, **5**, 299 (1966)
- 11) W.A. Zisman, *Advan. Chem. Ser.*, **43**, 1 (1964)
- 12) T. Fort, *Advan. Chem. Ser.*, **43**, 302 (1964)
- 13) S. Baxter, A.B.D. Cassie, *J. Textile Inst.*, **36**, T 67 (1945)
- 14) A.B.D. Cassie, "Surface Phenomena in Chemistry and Biology", p. 166 (1958), Pergamon Press, London
- 15) R.W. Moncrieff, "Wool Shrinkage", p. 12 (1953) National Trade, London
- 16) L. Wikstroem, E. Soervik, M. Cednaes, B. Olofsson, Proceedings of the International Wool Textile Research Conference, c 257 (1955) Australia
- 17) 坂井, 昭和 41 年繊維学会春期研究発表会講演
- 18) H.D. Feldtman, J.R. McPhee, *Textile Research J.*, **34**, 634 (1964)
- 19) H.A. Schuyten, J.W. Weaver, J.D. Reid, *Am. Dyestuff Repr.*, **38**, 364 (1949)
- 20) R.J. Hine, M. Lipson, J.R. McPhee, *Textile Research J.*, **34**, 734 (1964)
- 21) J.A. Medley, M.W. Andrews, *Textile Research J.*, **29**, 398 (1959)
- 22) E.A. Cookson, *J. Soc. Dyers Colourists*, **80**, 196 (1964)
- 23) J.C. Stewart, C.S. Whewell, *Textile Research J.*, **30**, 912 (1960)
- 24) M. Kärrholm, J. Lindberg, *Textile Research J.*, **26**, 528 (1956)
- 25) 根本, 三輪, 工化, **68**, 2173 (1965)
- 26) H.R. Hadfield, D.R. Lemm, *J. Soc. Dyers Colourists*, **77**, 97 (1961)
- 27) J. Berch, H. Pepper, *Textile Research J.*, **35**, 252 (1965)
- 28) B. Hemberg, "Surface Chemistry", p. 285 (1965) Munksgaard, Copenhagen
- 29) 寺田, 根本, 名工研報, **35**, 22 (1966)
- 30) J.T. Davies, E.K. Rideal, "Interfacial Phenomena", p. 418 (1961), Academic Press, New York
- 31) R.P. Harker, *J. Textile Inst.*, **50**, T 189 (1959)
- 32) 丸茂ら, 工化, **68**, 2190, 2196, 2200, 2209, 2213 (1965); 同誌, **69**, 1882 (1966)
- 33) D.K. Owens, *J. Appl. Polymer Sci.*, **8**, 1465 (1964)
- 34) M. Levine, G. Ilkka, P. Weiss, *J. Polymer. Sci. Polymer Letters*, **2**, 915 (1964)
- 35) J.J. Becher, E.F. Thode, G.R. Hoffman, J.W. Swanson, *Tappi*, **40**, 822 (1957)
- 36) 根本, 寺田, 日本化学会第 20 年会講演
- 37) A.J.G. Allan, *J. Polymer Sci.*, **38**, 297 (1959)
- 38) R.N. Wenzel, *Ind. Eng. Chem.*, **28**, 988 (1936)
- 39) A.B.D. Cassie, S. Baxter, *Trans Faraday Soc.*, **40**, 546 (1944)
- 40) N.W.F. Kossen, P.M. Heertjes, *Ind. Eng. Sci.*, **20**, 593 (1965)
- 41) A.M. Schwartz, "Advances in Textile Processing", vol. I, p. 263 (1961) Textil Book, New York
- 42) A.A.T.C.C. Piedmont Section, *Am. Dyestuff Repr.*, **52**, 82 (1963)
- 43) M.J. Denton, *J. Textile Inst.*, **53**, T 477 (1962)
- 44) E.W. Washburn, *Phys. Rev.*, **17**, 374 (1921)
- 45) N.R. Hollies et al., *Textile Research J.*, **26**, 829 (1956); *ibid.*, **27**, 8 (1957)
- 46) I.J. Gruntfest, *Textile Research J.*, **21**, 861 (1951); P.E. Stam, W.H. Petering, *Ind. Eng. Chem.*, **32**, 809 (1940)
- 47) 根本, 名工研報, **9**, 25 (1953); 同誌, **13**, 37 (1956); 同誌, **18**, 33 (1958); 工化, **61**, 984 (1958); 油化学, **8**, 35 (1959); 学振 120 委員会報告, **18**, 214 (1965); 佐貫, 加藤, 繊維学会誌, **22**, 43 (1966)