重質油のキャラクタリゼーションとその応用 (第2報)

重質油の低温熱分解

石油学会精製部会重質油分科会

7種の重質油 (TK-VR, SL-VR, KU-VR, WF-VR, VZ-VR, OT, AB) の熱分解反応性を, その構造パラメーターとの相関性を考察するため, 静置反応法により測定した。これらの重質油の 430°, 2 hr の処理での反応性はかなり異なり, ピッチ収率は重質油により最低 30% (TK-VR), 最高 69% (AB) であった。反応時間を変えて生成するピッチの収率および構造パラメーターの変化を解析した。ピッチの収率と C/H 比を比較すると単調な関係が認められる。C/H 比が 1.3 を越えると収率が変化しなくなった。この収率を最終収率と定義し, 原料油の構造パラメーターと比較した結果, CA, RA と直線的な関係があり, 原料油の f_a はピッチの収率や f_a と相関が認められた。

1. 緒 論

石油資源の枯渇が憂慮される今日, 重質油の処理技術開発は重質資源を 100% 有効利用する上で必ずである¹⁾。一般に重質油の分解縮合の反応性は重質油の構造と反応条件によって影響される^{4), 5)}。有効な利用を図るためには目的に適した油種を選択することが経済的であるが, 今後原油供給が緊縮することになれば, 与えられた油種で目的を達成する必要が生ずる。このためには, 分解縮合反応条件の設定により解決のはかれる範囲を広くし, 吟味し, 範囲を越える油種については脱硫, 脱金属等のクリーン化反応, 水素化処理, 接触改質などの分解縮合反応に先立つ前処理の効用と限界を見極めることが必要となる^{3) - 5)}。

本報告では, 熱分解反応における重質油の化学構造とその反応性を明らかにするため, 7種の代表的な重質油を選び, それらの軽質化, ピッチ化あるいは炭素化反応性を常圧下で熱分解温度を主として 430°C に定め, 反応時間, 昇温速度の生成物収率, 物性に対する影響を調べた。

2. 実験方法

本報告では Table 1 に示す 7種類の重質油を試料として用いた。熱処理に用いた装置を Fig. 1 に示す。すべての試料について Fig. 1 (a) の装置により, 昇温速度 30°C/min でアルゴンふん囲気中, 430°C で所定時間熱処理した。特に TK-VR については, Fig. 1 (b) の装置により昇温速度 5.5°C/min で窒素気流中 410~430°C で所定時間熱処理した。また SL-VR については, Fig. 1 (c) の装置によりあらかじめ 430°C に加熱した電気炉中に試料を装てんした容器を投入して急速昇温し, 所定時間保持した。

生成物は気体, 留出油および残さ分 (ピッチとコークより成り, 以下これらを合わせて残留ピッチという) に分離した。残留ピッチについては, ヘキサン(H), ベンゼン(B)およびキノリン(Q)でそれぞれ分別し, 可溶分(S)と不溶分(I)に分離した。さらにベンゼン可溶分(BS)あるいは二硫化炭素可溶分については ¹H-NMR の測定を行った。これから求まるパラメーターを用い, 片山ら⁷⁾の方法により構造解析を行った。

Table 1 Name of Samples Selected

Source	Oil	Abbreviations	Note
China	Taching	TK	520°C+ 37.5% on crude oil
Indonesia	Sumatra Light	SL	380°C+ at 65 mmHg
South America	Venezuela	VZ	360°C+ at 84 mmHg
Middle East	Kuwait	KU	Radawi Zone
Canada	Wafra	WF	
South America	Athabasca Bitumen	AB	
	Orinoco Tar	OT	

3. 結果と考察

3.1 重質油の熱分解反応性

熱分解温度 430°C, 保持時間 2 hr, 昇温速度 3°C/min の条件下での各種重質油の熱分解反応性を Table 2 に要約した。

Table 2 Yields of Pyrolytic Products and Properties of Residual Pitch (Pyrolytic Condition ; 430°C, 2hr)

	1 TK- VR	2 SL- VR	3 VZ- VR	4 KU- VR	5 WF- VR	6 AB- VR	7 OT
Yield of Product (wt%)							
Pitch	30.3	33.0	36.7	36.3	41.0	24.9	28.1
Oil	65.5	61.7	55.3	55.2	50.9	68.7	65.5
Gas, Loss	4.2	4.3	8.0	8.5	9.1	6.4	6.4
Characteristics of Pitch							
Solvent Fractionation (wt%)							
HS	74.3	49.6	19.3	23.2	23.8	17.0	14.6
HI-BS	10.4	13.7	17.3	25.5	19.0	19.0	16.5
HI-QS	8.3	7.2	19.3	19.3	17.4	25.4	19.2
QI	7.0	29.5	44.1	32.0	39.8	38.6	49.7
C/H Atomic Ratio							
	0.86	0.82	1.34	1.26	1.29	1.41	1.32
Hydrogen Distribution of BS in Residual Pitch							
H _a	8.0	10.6	24.7	32.7	28.9	49.3	26.8
H _α	8.9	18.8	29.7	27.2	26.5	29.3	29.1
H _β	73.0	61.9	31.3	35.8	39.9	18.0	35.4
H _γ	10.2	8.8	14.2	4.4	4.6	3.5	8.8
f _a ¹⁾	0.465	0.455	0.719	0.733	0.724	0.820	0.722

$$1) f_a = \frac{(C/H) - (1/2 H_{ali})}{(C/H)}$$

昭和 55 年 1 月 29 日 受理

Fig. 1 Apparatus for Pyrolytic Experiments

同条件下での重質油の反応性は全体に原油の種類に強く依存しているが、特に残留ビッチの溶媒分別成分の組成が大きく変化している。これらの重質油は熱分解以前はすべてベンゼン可溶であることから、ベンゼン不溶分は同反応によって生成したと考えられるが、この成分の割合から、40% 以下の *TK-VR*, *SL-VR*, 50~60% の *KU-VR*, *WF-VR*, 60% を越える *VZ-VR*, *OT*, *AB* に分類できる。重質油中 *TK-VR* は同成分が 15% と他に比べて低く、重縮合反応性がとくに低いといえよう。

残留ビッチの収率は **Table 2** ではあまり種類に依存していないように見受けられるが、ある時間で比較するのではなく、変化への過程を追跡することが必要に思われるので、処理時間を変化させてみた。

3.2 熱分解時間と生成物

熱分解温度を 430°C に保って反応時間を変化させた時の生成物の変化を調べた。Fig. 2 には留出油収率, Figs. 3~5 に残留分中のベンゼン不溶分収率, Fig. 6 に残留ビッチの固定炭素量, Fig. 7 に残留物の C/H 比の変化を示した。留出油収

率は *TK-VR*, *SL-VR* を除き、反応時間約 40 分でほとんど一定値に達するが、二者の重質油については、2 時間を経過しても増大を続け、他の重質油とは反応性があきらかに異なることが分る。熱分解残留ビッチ中のベンゼン不溶分収率はいずれの重質油についても反応時間とともに増大するが、油種間でやはり差が認められる。*TK-VR*, *SL-VR* については、反応時間とともに急速に増大するのに対して、*VZ-VR*, *OT* では不溶分率が 50% を越える点から増加が鈍化する。残留ビッチの固定炭素量, C/H 比に対しても同様の傾向が認められ、油種の差は明りょうである。

3.3 熱分解温度および昇温速度の影響

残留ビッチ収率が中程度の *TK-VR*, *SL-VR* について熱分解温度および昇温速度の影響を調べた。Fig. 8 では種々の熱分解温度へ 5.5°C/min で昇温をした *TK-VR* および急速昇温した *SL-VR* の分解油収率を熱処理時間に対してプロットした。*TK-VR* では、いずれの昇温でも油分収率にあまり変化は認められない。*SL-VR* の急速昇温の場合には分収率が短い熱処理時間で飽和する傾向が見受けられる。特に分解温度を 440

HTT : 430°C, Heating Rate : 3°C/min

Fig. 2 Changes of Yield of Oil with Residence Time

Heating Rate : 3°C/min

Fig. 3 Relation between Residence Time and Amounts of BI in Residual Pitch Produced from TK-VR

Heating Rate : 3°C/min

Fig. 4 Relation between Residence Time and Amount of BI in Residual Pitch Produced from SL-VR

HTT : 430°C, Heating Rate : 3°C/min

Fig. 5 Change of Amount of BI in Residual Pitch with Residence Time

Heating Rate : 3°C/min

Fig. 6 Relation between Residence Time and FC of Residual Pitch

HTT : 430°C, Heating Rate : 3°C/min

Fig. 7 Relation between C/H of Residual Pitch and Residence Time

Fig. 8 Influence of Heating Rate on Yield of Oil

Table 3 Influence of Heating Rate on Yield and Properties of Products (Pyrolytic Condition : 430°C, 1 hr)

	TK-VR		SL-VR	
Heating Rate (°C/min)	5.5	3	High speed	3
Yield of Product (wt%)				
Oil	53.6	51.3	61.3	43.0
Residual Pitch	38.7	44.7	30.8	53.3
Properties of Residual Pitch				
Solvent Fractionation (wt%)				
HS	81.2	83.4	86.1	88.6
HI-BS	10.6	10.5	10.6	18.5
BI-QS	1.9	1.0	0.4	1.2
QI	6.3	5.1	2.9	1.7
C/H	0.65		0.66	
Hydrogen Distribution of CS ₂ -Solubles (%)				
H _a	5.5	8.3	7.1	6.8
H _α	13.8	11.1	10.6	12.5
H _β	72.6	71.5	70.7	72.0
H _γ	8.1	9.2	10.7	8.7

°C にした場合には反応時間1時間で油分収率 70% に達して飽和する。昇温過程での反応が複雑なため、油分生成の活性化エネルギーは計算できないが、20°C の温度差で生成速度は著しく増大しているから、かなりの活性化エネルギー (約 70 kcal/mol) となろう。

昇温速度を変化させた時の残留ピッチの収率、BI 量および NMR からの水素分布を Tables 3, 4, Figs. 3, 4 に比較して示した。反応時間1時間の条件下で SL-VR からの残留ピッチ収率、QI 収率を除いて大きな変化は認められない。SL-VR からの残留ピッチ収率も 2 hr ではほとんど差がなくなる。

3.4 各種重質油から生成した熱分解残留ピッチの構造パラメーター

Table 2 に各種重質油から生成した熱分解残留ピッチの C/H 比, BI 量, 水素分布を示した。C/H 比, H_a, あるいは fa から残留ピッチの性状は TK, SL-VR 群, VZ-VR, KU-VR,

Table 4 Influence of Heating Rate on Yield and Properties of Products (Pyrolytic Condition : 430°C, 2 hr)

	TK-VR		SL-VR	
Heating Rate (°C/min)	5.5	3	High speed	3
Yield of Product (wt%)				
Oil	68.8	65.5	62.8	61.7
Residual Pitch	23.6	30.3	30.2	33.0
Properties of Residual Pitch				
Solvent Fractionation (wt%)				
HS	63.0	74.3	49.9	49.6
HI-BS	10.4	10.4	16.5	13.7
BI-QS	6.0	8.3	4.2	7.2
QI	20.6	7.0	29.4	29.5
C/H	0.86		0.82	
Hydrogen Distribution of CS ₂ -Solubles (%)				
H _a	10.7	8.0	12.3	10.6
H _α	18.1	8.9	15.2	18.8
H _β	62.4	73.0	62.9	61.9
H _γ	8.8	10.2	9.6	8.8

Fig. 9 Relation between C/H and Yield of Residual Pitch

WF-VR, OT 群, と AB 群に分類され、この順に芳香族性が増大する。後の二つの群は残留ピッチ中の BI 量は先に述べたように 50% を越えており、芳香族性の増大に対応していると考えられる。

Fig. 9 は残留ピッチの収率と C/H をプロットしたものであるが、両者は単調な曲線で関係づけられる。C/H 比が約 1.3 を越えるあたりでいずれの重質油も残留ピッチ収率の値はそれぞれ異なるが、一定値に近づく傾向を示している。いずれにしる最終的には、炭素体 (C/H 比無限大) になるので、それに到着する時間はちがっても、図のような傾向がでてくるのは自然といえよう。

SL-VR を急速昇温し 430°C で熱分解した際に生成する残留ピッチのベンゼン可溶分の構造を元素分析、平均分子量、NMR 分析法、比重から片山らの電子計算機を用いる方法⁷⁾ によって推定した。結果を Fig. 10 に示す。同重質油はパラフィン性が高い油種であるが、熱分解時間の延長とともに C/H

Fig. 10 Change in the Average Molecular Structure of Residual Pitch Produced from SL-VR with Heat Treatment

比が増大し、それに対応して、縮合環数が増大し側鎖の長さおよび数が減少していくことが分かる。3 hr で C/H 比が約 1 になる。この時のベンゼン可溶分の縮合環数は 6 環（4 環のナフテンが付随する）となっており、Fig. 9 の結果と合わせてこの程度の縮合環からは炭化収率がほぼ 100% になるといえる。

3.5 重質油の構造と熱分解反応性

重質油の熱分解反応性は重質油の構造と広い意味で関連していることは疑いもない。問題は重質油の構造をどのように規定するかである。前報¹⁶⁾で重質油の平均構造のパラメーターを各種推定しているので、そのいくつかを反応性と対比した。Fig. 11 に Fig. 9 で求めた残留ピッチ収率と原料油の H/C の相関を示した。H/C の減少とともに残留ピッチ収率が增大している。Fig. 12 には fa, CA, RA と同収率とを比較した。これらのパラメーターの増大とともに残留ピッチ収率が増大する。

これらのパラメーターはいずれも重質油の縮合度の指標となっており、縮合の程度がコークス化の際の炭化収率に影響しているといえる。

残留ピッチの性状を示すベンゼン不溶分量あるいは fa と重質油の fa とをおおの Fig. 12, 13 で対比した。これらの性状パラメーターはいずれも縮合炭化反応の進行とともに増大するものであるから、値の大きさは残留ピッチの性状と同時に反応の進行程度を示すと考えるべきであるが、いずれの対比においても単調な関係が認められる。

重質油は通常かなりの分子量分布をもつことが知られており、それに対応して構造が変化することもあり得るが、反応性に一応平均構造と相関させることができるといえる。ただし、構造分布の微妙な変化によって反応性が大きく変化することもありうる。その点についての注意も忘れてはならない。

3.6 残留ピッチの光学組織

7 種の重質油から生成した残留ピッチの光学組織を Fig. 14 に示した。光学組織も油種によって変化する。硫黄分や金属分

Fig. 11 Relation between Final Yield of Residual Pitch and C/H Atomic Ratio of VR

○ : fa, ▲ : BI (wt%), ● : CA, ● : RA

Fig. 12 Relation between Final Yield of Residual Pitch and Structural Parameter of VR

Fig. 13 Relation between fa of VR and of Residual Pitch

の多い油種からは光学異方性組織の大きな展開はむずかしい⁸⁾。

異方性組織の展開の機構については多くの報告^{9), 10)}があるので、ここでは触れない。

3.7 熱分解反応の機構

重質油は基本的にはアルキル側鎖を随伴する多環多核構造から構成される。熱処理反応においては、熱的励起によって炭素

(a) : TK-VR (b) : WF-VR (c) : OT
Pyrolytic Condition : 430°C, 2hr
Fig. 14 Polarized-light Micrographs of Residual Pitch (Crossed Nickols, $\times 250$)

-炭素，炭素-水素結合の切断およびその結果生成するラジカル種の再結合あるいは付加の内容からなる分解，重縮合が進行する。

一般にアルキル鎖は炭素-炭素結合の切断により低分子量ラジカルとなり，水素移動によって低分子量状態が安定化されて揮発分となって反応系から遊離する。アルキル鎖内で脱水素反応が先行して，不飽和結合が形成されれば，この官能基を基点として環化し，ナフテン環の形成さらに脱水素して芳香族環が形成されるとする考えもある。一方，芳香族分子のうち1～3環からなる分子種は反応温度下で反応系から揮発するから，多環のものほど高温まで反応系内にとどまり，芳香族ラジカルとなって，もう一つの芳香族分子と縮合し，フェニル-フェニル単結合の形成を経由して環数拡大が進み，遂にはピッチもしくは炭素前駆体となることも考えられる。芳香族化合物の炭化反応に対してはイオン化電位¹¹⁾，自由原子価が反応性指数になりうると報告されているが¹²⁾，この反応においては前述のように系外への揮発との競争反応として捕らえる視点も忘れてはならない。

さらにアルキル側鎖は鎖長が2以上であれば高温では通常容易に脱離し揮発分となる。芳香環のアルキル側鎖の脱離した位置は縮合反応の活性点となろう。

重質油の熱処理反応を上述のように単位反応に分けて考えれば，本研究の結果も定性的に理解出来る。すなわち，TK-VR，SL-VRのように芳香族性の低い重質油は，アルキル鎖の分解，あるいは脱離反応が活発で，残留ピッチの収率は低い。熱反応においてはアルキル鎖の脱水素環化反応の可能性はあるが，その生起は容易でないことがその原因の一つである。

これに対し重質油が芳香族性の高い多環構造を取っていれば，その芳香族部分の多くが縮合反応によって残留ピッチとなるので，その収率は向上し，またそのC/H, faが重質油のfaと相関があることも説明される。

さらに芳香族性の低い重質油を用いても熱処理時間とともに残留ピッチの収率は低下するが，縮合反応の進行は平均構造の解析結果からFig. 10に示したように理解することができる。

このような熱処理反応の理解から昇温速度，反応圧力等の熱処理反応条件の設計も可能となり，その限界を越える場合に対する触媒や反応性ふん囲気の利用に際しても，その選択の基準

と方法を組み立てることが出来る。

4. 結 論

Table 1 にあげた7種の重質油について低温熱分解の反応特性の解析を行い，次の結果を得た。

(1) 熱分解温度で430°Cでは40分で留出油収率はほぼ一定値に達するが，TK-VR，SL-VRのみはなお増加を続け，他油種と異なる。また残留ピッチ中のベンゼン不溶分についても，油種間の差が認められる。

(2) TK-VR，SL-VRについて昇温速度の影響を検討したが，同じパラフィニックな原油種間にも分解油収率の差が認められる。

(3) 電子計算機による構造解析の結果，残留ピッチの性状はTK, SL群，AB群，その他の3群に分けられる。またこれら残留ピッチの性状，収率はもとの原料油のC/H, faその他の構造指数と密接に関連する。(文責：持田 勲)

共同作業委員名 (50音順)

今村敏英 (富士興産)，片山優久雄 (元呉羽化学)，
福井行正 (大協石油)，持田 勲 (九州大・生研)
山田泰弘 (九工試)

委員外協力者名

松本彦郎 (九工試)

References

- 1) Sanada, Y., *Tanso*, **92**, 19 (1978).
- 2) Gomi, S., *Kagaku to Kogyo*, **23**, 1424 (1970).
- 3) Sekhar, M.V.C., Ternan, M., *Fuel*, **58**, 92 (1979).
- 4) Sanada, Y., Furuta, T., Kimura, H., Hiroki, E., *J. Japan Petrol. Inst.*, **15**, (11), 936 (1972); Sanada, Y., Furuta, T., Kumai, J., Kimura, H., *ibid.*, **16**, (5), 404 (1973).
- 5) Mochida, I., Kaji, N., Hayama, Y., Maeda, K., Takeshita, K., *J. Japan Petrol. Inst.*, **19**, (9), 750 (1976).
- 6) Yamaguchi, T., Goto, T., Kamiguchi, T., Okita, S., Ito, T., *J. Japan Petrol. Inst.*, **16**, (4), 316 (1973); Yamaguchi, T., Ohkita, S., Kamiguchi, T., *ibid.*, **18**, (4), 278 (1975).
- 7) Katayama, Y., Hosoi, T., Takeya, G., *Nippon Kagaku kaishi*, 127 (1975).
- 8) Oi, S., Onishi, N., Yamada, Y., Honda, H., *Carbon*

- 16, 445 (1978).
- 9) Brooks, J. D., Taylor, G. H., "Chemistry and Physics of Carbon", Vol. 4, 243 (1968), ed. by P. L. Walker, Jr.
- 10) Mochida, I., Ando, T., Takeshita, K., *Nenryo Kyokaishi*, **58**, (625), 321 (1979).
- 11) Lewis, I. C., Edstrom, T., *J. Org. Chem.*, **28**, 2050 (1963).
- 12) Yokono, T., Miyazawa, K., Sanada, Y., Marsh, H., *Fuel*, **58**, 692 (1979).
- 13) Mochida, I., Maeda, K., Takeshita, K., Kaji, N., Suetsugu, Y., Yoshida, T., *Fuel Processing Technology*, **1**, 103 (1977/1978).
- 14) Rahbe, G., Pachano, J., Krasuk, J. H., Rodriguez, O., *J. Japan Petrol. Inst.*, **21**, (2), 101 (1978).
- 15) Mochida, I., Tahara, T., Takeshita, K., *J. Japan Petrol. Inst.*, in press.
- 16) Committee Report of This Series Part I (本部会報告 1)

Summary

Characterization of Heavy Oils and its Application (Part 2)

Low Temperature Cracking of Heavy Oils

Heavy Oil Division, Refing Section of the Japan Petroleum Institute

Pyrolytic reactivities of seven vacuum residues, *TK-VR*, *SL-VR*, *KU-VR*, *WF-VR*, *VZ-VR*, *OT*, *AB*, were examined under various conditions using a batch reactor to correlate their activities with their structural descriptions. These reactivities in some aspects were quite different from each other. The pitch yields were less than 40% for *TK-VR* (the lowest yield being 30%) and *SL-VR*, 50–60% for *KU-VR*, *WF-VR*, and over 60% for *VZ-VR*, *OT* and *AB*, respectively (**Table 1**). Yields and some structural parameters of the pitches produced at different reaction times were analyzed (**Figs. 3~7**). The yields of *TK-VR* and *SL-VR* decreased monotonously with reaction times, whereas those of other residues levelled off.

Influences of reaction temperature and heating rate on the pyrolytic products were also examined for *SL-VR* and *TK-VR*, which gave the lowest pitch yield. The narrow range of heating rate affected the pyrolytic

reaction only a little. Although the yields of pitches decreased at higher reaction temperatures, and their BI contents increased. The plots of the yields and C/H values of the pitches revealed simple correlations, in which the yield of each pitch became constant (defined as the final yield) for C/H ratio greater than 1.3 as in **Fig. 9**. The average structure of the pitches produced at different reaction times indicated a continuous increase in aromaticity and decrease in the number and length of side chains (**Fig. 10**).

Some structural parameters of the residues reported in a previous paper were correlated with the final pitch yield (**Figs. 11, 12**). A correlation between fa values of the residues and their pitches was also observed (**Fig. 13**), indicating the importance of structural factors on the reactivity of the residues.

Some mechanistic aspects of the pyrolytic reaction were discussed for the further study.

Keywords

Committee report, Vacuum residue, Thermal cracking, Bitumen, Characterization, Pitch