解説

東北大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー —センサ・マイクロマシンの研究開発—

Venture Business Laboratory Tohoku University
 —Development of Sensors and Micromachines—

江 刺 正 喜* *東北大学未来科学技術共同研究センター

Masayoshi Esashi* *New Industry Creation Hatchery Center Tohoku University

1. 経 緯

「東北大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー」(ラボラトリー長 羽根一博教授)は「センサ・マイクロマシンの研究開発」をテーマに平成7(1995)年度にスタートした。全学的に利用され(現在の登録利用者は約300名),多くの成果を上げてきた。本格的なセンサ・マイクロマシンの試作研究開発が行える環境を提供しており,共同研究など多様な形で企業など学外のかたにも利用していただいている。近くのナノマシニング棟や他の設備も含めて,主に半導体技術を基本にした「マイクロマシニング」や,走査プローブ顕微鏡などの技術を用いた「ナノマシニング」に共同利用されており,2インチウェハ用と20[mm]角ウェハ用の2系統の試作ラインにより,高集積度と多自由度を使い分けている。異種分野の技術を融合してさまざまな分野に応用するため,オープンにして知識の交流を盛んにしている。

なお平成10(1998)年度より産業支援の役割を担う「東北大学未来科学技術共同研究センター(New Industry Creation Hatchery Center(NICHe))」がスタートした。筆者は其中で「省エネルギー省資源工学」を担当している。以下ではこのようななかで進めている研究の概要を紹介する。

2. マイクロマシニング

フォトリソグラフィでマスクパターンを一括転写することで複雑なシステムを小さく作ることができ,またエッチングなどによって立体的に加工することで,回路だけでなくセンサやアクチュエータなどシステムのすべての要素を小形一体化することができる。ドライエッチングの一つで,表面からフッ素などの反応性イオンを照射し深く加工する反応性イオンエッチング(Deep RIE)が用いられる。図1(a)はシリコン振動ジャイロの製作途中の例であるが,SiをDeep RIEした後酸化して側面をSiO₂で覆い,XeF₂

(a) SiのDeep RIE後側面を酸化し,上下からSiをXeF₂ガスエッチングした例

(b) ガラスのDeep RIE

図1 Deep RIE

ガス中で上下からSiをエッチングしてある。SiO₂を除去すれば,幅と厚さを独立に制御した立体構造体ができる[1]。各種のDeep RIE装置を製作しており,エッチングしにくい材料でも垂直に深くエッチングしている。図1(b)は厚さ200[μm]のパイレックスガラスを20[μm]幅でエッチングしてある[2]。このほか,水晶やSiC,PZTなどのDeep RIE技術を開発している。

マイクロアクチュエータなどに役立つ各種の機能性材料を微細加工するため,Deep RIEで微細加工したSiを鋳型にして焼結することでPZTやSiCのようなセラミックスの微細構造体を製作しており,図2は耐熱性材料である

原稿受付 2000年5月1日

キーワード: Sensor, Micromachine, Microactuator, Micromachining, Micro Probe

*〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉01

*Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

図 2 SiC のシリコンロストモールド反応焼結法と作製したマイクロタービンブレード

SiC の例である [3]. 材料粉末を Si の鋳型に入れて等方的に加圧しながら焼結するが, その温度は Si の融点以上なので融解した Si も反応に寄与する. 最後に Si をエッチングして試料を取り出す.

図 3 分布型静電マイクロアクチュエータ

3. マイクロアクチュエータ

図 3 はハードディスクのヘッドに取り付けて, トラッキング制御に用いる分布型静電マイクロアクチュエータである [4]. Si の Deep RIE で電極間隔 5 [μ m] 深さ 100 [μ m] に加工した静電マイクロアクチュエータが多数並列に作られており, 大きな力を発生する.

静電アクチュエータで大きな力を発生するには, 電極間隔が狭くても放電せずに大きな電圧を印加できる必要がある. このため狭い間隔での放電に関する研究を行い, 電極に金属でなく Si を使えば, 気圧と電極間隔に対する放電電圧の関係であるパッシェン曲線で決まる放電開始電圧まで放電せずに電圧を印加できることを明らかにした [5].

積層圧電アクチュエータは比較的小さな電圧で大きな力を発生できるので多く使われている. これを多数配列させた構造にするため, 平面的に製作する方法を開発した [6]. 図 4 にその方法を示す. PZT 板に溝を入れてその間をめっきによる金属で埋め, その後レーザ支援エッチングによって不要部分を切断する方法である. 特性は従来と同等であるが, 多数のアクチュエータが平面的に分布した触覚ディスプレイ装置などに应用できる.

図 5 は Si の Deep RIE によって製作したエアタービンである [7]. 軸受け用の空気も導入することで 1 万 [rpm] 程で回転させている. この回転子には赤外線用のグリッド

図4 平面加工による積層圧電アクチュエータ

偏光子が形成されており偏光変調器として使用できる。上述の SiC の技術でこれを製作し、携帯用電源としての小形エンジン発電機に応用する計画である。

4. マイクロプローブ

極端に小形化すると、空間分解能が高いだけでなく、機械的にも熱的にも高感度・高速応答するセンサなどを実現

図5 マイクロエアタービン

することができる[8]。原子間力顕微鏡 (AFM) のプローブは、原子間力による薄い片持ち梁のたわみを光の反射で検出している。図6は梁のたわみを静電容量変化で検出する AFM プローブである。先端には 20 [nm] 程の開口を形成してあり近接場光顕微鏡 (SNOM) としても利用できる[9]。

薄い振動子の共振を用いると高感度なセンサを実現することができる。損失が少なく Q が高いほど、わずかな共振周波数の変化を検出したり、また周期的な入力エネルギーを蓄積したりできるためである。このため薄い振動子のエネルギー損失に関する研究を行っている[10]。図7は 170 [nm] 厚の Si 片持ち梁について Q を超高真空中で測定した例である。図7(a)のように加熱して表面の自然酸化膜を蒸発させることにより、25 万ほどの大きな Q が得られている。図7(b)は表面組成と Q の関係を測定したものであり、これからも自然酸化膜により Q が低下することが分かる。

5. パッケージングした機械量センサ

Si をガラスと陽極接合することで封止された構造の小形センサを作ることができる。この場合に封止した内部から電気配線を取り出す必要があるが、これには図1(b)で説明したガラスの Deep RIE などの技術が利用できる。これにより回路を内蔵した集積化容量型圧力センサや、ダイアフラム型真空センサ、静電サーボ加速度センサ、振動ジャイロなどの機械量センサを実現してきた。図8は高精度回

図6 SNOM/AFMプローブ

転ジャイロとして2軸まわりの角速度を検出する静電浮上マイクロモータである。ガラスで封止された真空空洞内で、Deep RIEで製作したSi円板が静電引力によって浮上するようになっており、加速度の3方向成分も同時に検出できる。2,000[rpm]で回転させることができた[11]。

6. その他

血管内で検査や治療を行うための能動カテーテルや超音波イメージャなどの関連センサ、耐蝕型集積化マスフローコントローラなどの微量流体制御システム、DNAチップなどの化学分析システム、光センサや光部品[12]、積層型視覚情報処理[13]や光インターコネクション、地熱開発用の地下マイクロセンサ[14]など幅広い研究を行っている。

図7 マイクロ振動子の特性

図8 静電浮上マイクロモータ

参 考 文 献

- [1] R. Toda, K. Minami and M. Esashi: "Thin Beam Bulk Micro-machining Based on RIE and Xenon Difluoride Silicon Etching," *Sensors and Actuators*, no.A66, pp.268-217, 1998.
- [2] X.Li, T. Abe and M. Esashi: "Deep Reactive Ion Etching of Pyrex Glass," *Proc. of the IEEE MEMS'2000*, pp.271-276, Miyazaki, Japan, Jan. 23-27, 2000.
- [3] S. Sugimoto, S. Tanaka, J.F. Li, R. Watanabe and M. Esashi: "Silicon Carbide Micro-reaction-sintering Using a Multilayer Silicon Mold," *Proc. of the IEEE MEMS'2000*, pp.775-780, Miyazaki, Japan, Jan. 23-27, 2000.
- [4] 阿部宗光, 江刺正喜: "磁気ヘッド位置合わせ用静電マイクロアクチュエータの試作", 第16回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム和文速報, p.77, 1998.
- [5] T. Ono, D.Y. Sim and M. Esashi: "Imaging of Micro-discharge in a Micro-gap of Electrostatic Actuator," *Proc. of the IEEE MEMS'2000*, pp.651-656, Miyazaki, Japan, Jan. 23-27, 2000.
- [6] G. Suzuki and M. Esashi: "Planer Fabrication of Multilayer Piezoelectric Actuator by Groove Cutting and Electroplating," *Proc. of the IEEE MEMS'2000*, pp.46-51, Miyazaki, Japan, Jan. 23-27, 2000.
- [7] S. Tanaka, M. Hara and M. Esashi: "Air-Turbine-Driven Micro-Polarization Modulator for Fourier Transform Infrared Spectroscopy," *Technical Digest of the 17th Sensor Symposium*, A1-2, Kawasaki, Japan, May 30-31, 2000.
- [8] 江刺正喜: "微小世界の物理学とマイクロマシン", *日本ロボット学会誌*, vol.14, no.8, pp.1086-1089, 1996.
- [9] P.N. Minh, T. Ono and M. Esashi: "Microfabrication of Miniature Aperture at the Apex of SiO₂ Tip on Silicon Cantilever for Near-field Scanning Microscopy," *Sensors and Actuators*, no.80, pp.163-169, 2000.
- [10] J. Yang, T. Ono and M. Esashi: "Dominated Energy Dissipation in Ultra Thin Single Crystal Silicon Cantilever: Surface Loss," *Proc. of the IEEE MEMS'2000*, pp.235-240, Miyazaki, Japan, Jan. 23-27, 2000.
- [11] K. Fukatsu, T. Murakoshi and M. Esashi: "Electro-statically Levitated Micro Motor for Inertia Measurement System," *Technical Digest of the Transducers'99*, pp.1558-1561, Sendai, Japan, June 7-10, 1999.
- [12] 羽根一博, 佐々木実: "マイクロマシニングによるメカトロニクス用フォトダイオードの開発", *電気学会論文誌*, vol.119-E, no.8, pp.401-404, 1999.
- [13] H. Kurino, K.W. Lee, T. Nakamura, K. Sakuma, K.T. Park, N. Miyakawa, H. Shimazutsu, K.Y. Kim, K. Inamura and M. Koyanagi: "Intelligent Image Sensor Chip with Three Dimensional Structure," *IEEE IEDM99*, pp.879-882, 1999.
- [14] K. Hirata, H. Niitsuma and M. Esashi: "Fabrication and Characterization of a Downhole Micro Accelerometer Using a Fabry-Perot Interferometer," *The Fifth Well Logging Symposium of Japan*, pp.1-8, 1999.

江刺正喜 (Masayoshi Esashi)

1976年東北大学大学院博士課程(電子工学専攻)修了。同年より東北大学工学部助手, 1981年助教授, 1990年より教授となり現在未来科学技術共同研究センター教授に至る。半導体センサ, マイクロマシニングによる集積化システム, 省エネルギー・省資源工学の研究に従事。電子通信学会業績賞(1980年), 日本IBM科学賞(1993年)他, 工学博士, 電気学会他の会員。