耐候性鋼の腐食減耗予測モデルに関する研究

紀平 寛¹・田辺康児²・楠 隆³・竹澤 博⁴
 安波博道⁵・田中睦人⁶・松岡和巳⁷・原田佳幸⁸

¹正会員 Ph. D. 新日本製鐵株式会社 鉄鋼研究所 鋼材第一研究部 (〒293-8511 富津市新富 20-1)

E-mail: h-kihira@re.nsc.co.jp

²正会員 日鉄テクノロジー株式会社 総合材料センター (〒293-8511 富津市新富 20-1)

³正会員 東海鋼材工業株式会社 橋梁事業部 (〒490-1445 海部郡飛島村金岡 47)

⁴新日本製鐵株式会社 大阪支店厚板 G (〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 3-2-4 朝日新聞ビル 12F)

⁵正会員 新日本製鐵株式会社 本社 建材事業部建材開発技術部 (〒100-8071 千代田区大手町 2-6-3)

⁶正会員 新日本製鐵株式会社 本社 厚板営業部 (〒100-8071 千代田区大手町 2-6-3)

⁷正会員 新日本製鐵株式会社 鉄鋼研究所 鋼構造研究開発センター (〒293-8511 富津市新富 20-1)

⁸新日本製鐵株式会社 鉄鋼研究所 表面処理研究部 (〒293-8511 富津市新富 20-1)

耐候性鋼の超長期にわたる腐食減耗予測法について研究を行った。さび安定化概念にもとづく思想を体系的に展開し、腐食速度パラメータを推定するアルゴリズムや数式モデルの立案、地域気象情報のデータベース化、簡易な飛来塩分量および硫酸化物量の推定法などを策定した。複雑な計算過程を容易に操作できるように、内桁条件における腐食減耗予測シミュレーションソフトウェアも開発した。前記の思想展開により、設計にて考慮すべき予測腐食減耗量を見極めるための工学的指標群を初めて具体的かつ体系的に整理・提案し、長期耐久性の実現に関わる数多な構成技術要素保障項目の関連性を明確にした。今後の進化へ向けて検討すべき点を明らかにしつつ、現在までの進捗内容を詳細に報告する。

KeyWords: weathering steel, durable state, corrosion, penetration, prediction, modeling

1. はじめに

耐候性鋼は、さびでさびを制するというユニークな特性¹⁾ゆえに橋梁をはじめとする多くの実構造物に適用されてきた。その機能を生かしてこの鋼材を適用し、維持管理コスト低減に成功している事例が多い一方、飛来塩分の多い海浜地域や凍結防止剤散布の影響を受ける部位などに不用意に適用した場合、問題を生じることもある。今後橋梁をはじめとした構造物においては、建設省土木研究所より提唱されたミナムメンテナンス橋構想²⁾に代表されるように、更なる維持・管理コストの縮減をしつつも超長期にわたり安心して実使用が可能となる耐候性鋼材、表面処理技術、構造設計法などが求められており、21世紀型インフラストラクチャーの一形態として、安全で安心なLCC ミナム構造物を実現しうる耐候性鋼の利用技術開発に大きな期待が寄せられている。

このような状況の中、当該技術の発展を促すため、(社)日本鉄鋼連盟・橋梁研究会・防食設計ワーキンググループ(主査:渡辺祐一)、腐食防食協会さびサイエンス研究会(主査:室蘭工業大学教授 三澤俊平)において耐候性鋼の腐食現象についての検討がなされ、平成

13年6月25日に開催された第132回腐食防食シンポジウム³⁾にて「さび安定化」の定義が提案された。また、東京工業大学創造プロジェクト「都市基盤施設研究体」においても耐候性鋼適用に関する議論が進められ、平成13年4月に市川⁴⁾により耐候性鋼適用に関する基本認識も提案された。それまでの一連の議論も参考にされ、平成14年3月に道路橋示方書・同解説⁵⁾が改訂された。第5章耐久性の検討が加わり、低ライフサイクルコストの半永久橋梁実現へ向け「鋼橋の部材の設計にあたっては、経年的な劣化による影響を考慮するものとする」⁶⁾ことが規定として義務付けられた。現段階では、それをどのように技術論として具現化し、各要素の保障項目を体系的かつ客観的に連携させるかが課題となっている。また、橋梁の長期耐久性は材料と設計だけで実現できるものではない。改訂された道路橋示方書・同解説⁶⁾には、防せい防食措置が適切に機能しているかを点検し、不具合が生ずれば補修するなど、適切な対応が必要、と明記されており、新しいパラダイムにもとづく鋼橋設計と維持・管理が行われる時代に入っている。腐食・劣化は自然環境との相互作用により起きる化学反応である。設計者は部材の経年劣化による影響を考慮した設計をすることを、ファブリケーターは設計通りに製作・施工する

図-1 さび安定化概念イメージと対応する腐食減耗曲線。

ことを、鋼材メーカーは所定の化学成分が含有された鋼材を提供することを、それぞれ保障する。これらを元に施主はミニマムメンテナンスによる橋梁の長寿命化を保障することになるが、現在そのための客観的指標体系は整備されていないのが実情である。本論文では、前記の指標体系整備を目指し、耐候性鋼のさび安定化概念に基づき、普通鋼からニッケル系高耐候性鋼までを範囲として、架設環境条件に応じた将来の腐食減耗度合いを推定できる工学的思想体系と具体的な計算方法例を創出したので提案する。今後の発展と改善に向け重要な参考資料になったと思われるため、得られた知見を詳細に報告する。

2. 耐候性鋼のさび安定化

ここでは前報⁹⁾にない『さび安定化(durable state)』という用語を、異常や要観察を示すさび発生が起きない程度に腐食速度が低減している状態、と定義する。ここで異常を示すさびには層状さびが例示され、要観察を示すさびにはうろこ状さびが例示される。JIS G 3114に記載のSMA 耐候性鋼は、建設省土木研究所、(社)日本橋梁建設協会、(社)鋼材倶楽部で行った全国41橋曝露試験結果^{6),7)}に基づき、50年で片側0.3mm以内の腐食減耗に収まると予測される環境条件で使用可能と判断された。この環境条件は、飛来塩分量0.05 mg/dm²/day以下の環境に相当する⁵⁾⁻⁷⁾。この範囲内で用いれば耐候性鋼の腐食速度は十分小さく、上述の異常を示すさび発生は起きないと考えられる。最近では設計供用期間を100年

とすることが示されている⁵⁾ので、その期間に対応する適用環境境界内での片側累積腐食量を予測すると0.5mmとなる⁸⁾ことが知られている。道路橋示方書・同解説⁵⁾のとおり、腐食環境や製作及び輸送中の取り扱い等を考慮して定めるとある最小板厚規定を正しく解釈して設計がなされていれば、長期にその程度の表面減耗が起きたとしても構造物の耐荷力性能上の寿命には至らない。耐候性鋼がさび安定化すれば、腐食速度が十分低減しているため、さびが風化していく速度に対し、新たに生成するさび量の増加速度がそれと同等以下となって、さびは厚くならない^{3),9),10)}。

上述の考え方や性質を利用し、「鋼材の腐食を防止または一定の限度内に抑制する⁵⁾」べく、適用環境に応じた材料選定、構造設計、さらには維持・管理を遂行すれば、無塗装耐候性橋梁の半永久寿命を実現することができる。図-1に上述のさび安定化概念図と、対応する腐食減耗曲線(penetration curve)のイメージを示す。耐候性鋼の腐食挙動は、腐食環境の厳しさに依存して変化する。図中aの領域、すなわち腐食環境がマイルドである場合、腐食速度がさきわめて小さいため、さび発生も遅く、その保護機能の高まりは起こりにくい。ただし構造物の長期安定性を考えた場合、鋼材の減耗が僅小なので全く問題の無い状態である。図中bの領域、すなわち腐食環境の厳しさが中程度の場合には、耐候性鋼に含まれる合金元素の作用により保護機能の高いさびが形成し、腐食速度が経年的に低減して、長期の腐食減耗が構造物の安定性に影響しない状態となる。さらに図中cの領域、すなわち腐食環境条件の厳しさが高い場合、保護機能のあるさびは生成せず、腐食速度が高まって、構造物として期待される状態をはずれ、異常を示すさびが形成する。耐候性鋼の合金成分設計は、保護性さび形成領域を拡大する方向で検討されるため、適用環境境界は合金成分に応じて異なる¹⁰⁾。本論文では、図-1の基本概念に基づき、建設地環境条件に応じた耐候性鋼の腐食減耗予測計算方法を体系的に検討する。

3. 腐食減耗速度論のモデル化

(1) さび安定化概念による腐食データの解釈

全ての材料は環境中で化学反応を起こし、初期の性能は徐々に劣化していく。耐候性鋼の場合、保護性さびが形成しても鋼材の腐食が完全に停止するわけではなく、100年を超える超長期には腐食減耗量が累積する。耐候性鋼とは、普通鋼に比べ大気中での腐食速度がより低下する構造用鋼材である⁵⁾。したがって耐候性橋梁(耐候性鋼を用いた橋梁)は、最小板厚規定⁵⁾により、長期の腐食減耗についても配慮される。

SMA 耐候性鋼材の腐食量は、 Y を累積腐食減耗量(mm)

とすると、曝露環境および合金成分から決まる腐食速度パラメータ A_{SMA} および B_{SMA} 、曝露される期間 X (年) を用いて、式(1)で示されることが広く知られている⁶⁾⁻¹⁴⁾。

$$Y = A_{SMA} \cdot X^{B_{SMA}} \quad (1)$$

ここで $X=1$ を代入することにより $Y=A_{SMA}$ となるため、 A_{SMA} 値は初年1年間の SMA 材の腐食量に相当する。図-1に示した腐食環境の厳しさを測定する上で、最も正確な評価法は、その場所における耐候性鋼材の腐食量である。

さび安定化概念による腐食データの解釈をしていくために、広い環境条件に対応すべく、 A_{SMA} 値を局部環境腐食性指標(Partial Corrosiveness Factor, 以下 PCF と略す)と定義し、図-1の横軸を対数軸として定量化する。

‘局部’としたのは、この場合曝露試験片が設置された、特定の部位における環境の腐食性であることを表現するためである。

腐食速度パラメータの内 B_{SMA} 値は、小さな値であるほど保護性さび形成による腐食速度の経年の低減効果が大いことを示す。そこで $1/B_{SMA}$ 値を保護性さびの腐食低減効果指標(Rust Protectiveness Factor, 以下 RPF と略す)と定義し、図-1の保護性さび形成による耐候性鋼の腐食速度低減に及ぼす効果の度合いを定量化する。

建設省土木研究所[現、独立行政法人土木研究所]、(社)日本橋梁建設協会、および(社)鋼材倶楽部[現、(社)日本鉄鋼連盟]の三者で行われた全国41橋曝露試験の結果^{6),7)}で開示された9年間の桁下曝露試験データを式(1)に累乗回帰して A_{SMA} 値および B_{SMA} 値を求め、上述の PCF および RPF に変換してその関係を評価した結果、図-2を得た。図中■は水平曝露材、○は垂直曝露材による結果である。この図より、低 PCF 側では腐食環境の厳しさが高まるにつれ保護性さび形成による腐食速度の

図-2 局部環境腐食性指標(PCF)と保護性さび形成による腐食速度低減効果指標(RPF)の関係。

経年低減度合い(RPF)が大きくなり、高 PCF 側ではその反対に、RPF が小さくなる傾向が明確となった。この傾向は、図-1で仮定したさび安定化概念の妥当性を定量的に示すものとも言える。

尚、データのバラツキについては次のように考えるのが妥当である。すなわち、それぞれの曝露地においては、周辺環境に経年変動が生じていると解釈する。例えば、凍結防止剤散布量の変化、周辺構造物の建設による曝露架台局所への飛来塩分量の変化、埋め立て等による離岸距離の変化、交通量や人口の変化による大気環境の変化などが耐候性鋼の腐食挙動に影響を与え、その必然として回帰により求めた B_{SMA} 値に鋭敏に反映されたと解釈できる。これらバラツキの扱い方は以後に整理していくが、水平材・垂直材を問わず、 A_{SMA} 値がわかれば B_{SMA} 値の推定が粗々可能と見出せた点は意義深い。

(2) A_{SMA} 値と B_{SMA} 値の関係定式化

従来 B 値については、全国41橋曝露データの全平均値である0.73を環境条件によらず固定的に用いてきた⁶⁾。しかしながら上述により、 B 値は局部環境腐食性(PCF)に応じて変化することが明らかとなった。そこで予測精度向上に向け、 A_{SMA} 値と B_{SMA} 値の関係について定式化を試みた。

環境条件の経年変動にも一定の配慮をしつつ、より単純化しうる計算式策定のため、 B_{SMA} 値を A_{SMA} 値に対しプロットし直し図-3を得た。後に設定の妥当性を総合的に検討するが、ここでは次のように考えて、 A_{SMA} 値と B_{SMA} 値の関係を定式化することにした。すなわち、

- データのバラツキの主要因は、曝露環境の経年変化に起因するものと考えられる。予測計算を行う際には、ある程度このことを考慮に入れる。
- さはあるながら、曝露途中から凍結防止剤等による過剰な影響を受けているものもあると考えられる、

図-3 A_{SMA} 値と B_{SMA} 値の関係定式化に用いた検討図。

例えば見かけの B 値が1を超えるようなデータや、全体的にみてデータ分布傾向から大きくはずれるデータ (Extra Influence) については別途の検討対象とする。すなわち、これらのケースについては環境条件の経年変化を考慮したモデルを別途構築する、あるいは予測前提となる環境条件策定において飛来塩分量を高く設定する、などによりその影響を考察すべきものと考え、ここでの基本モデル策定には、当該データを検討対象から除外する。

- c) したがって、環境変動による過剰な影響があまり無いと解釈できるデータが分布する、自然な条件の上限と下限のバンドを定式化して、腐食予測計算法の基本モデルとする。

上述に従い A_{SMA} の単位を mm として、自然な条件バンドの上限曲線および下限曲線を、前記のさび安定化概念から導かれたデータ解釈法を参考に、図-3の実線の通りに設定し、以下に示す一連の換算式を得た。

(上限曲線)

$A_{SMA} \leq 0.004$ mm の場合：

$$B_{SMA}^{Upper} = 1 \quad (2-a)$$

0.004 mm $< A_{SMA} \leq 0.03$ mm の場合：

$$B_{SMA}^{Upper} = -0.45711 \cdot \log_{10}(A_{SMA}/0.004) + 1.0 \quad (2-b)$$

0.03 mm $< A_{SMA} \leq 0.1$ mm の場合：

$$B_{SMA}^{Upper} = 0.76500 \cdot \log_{10}(A_{SMA}/0.1) + 1 \quad (2-c)$$

0.1 mm $< A_{SMA}$ の場合：

$$B_{SMA}^{Upper} = 1 \quad (2-d)$$

(下限曲線)

$A_{SMA} \leq 0.004$ mm の場合：

$$B_{SMA}^{Lower} = 0.85 \quad (3-a)$$

0.004 mm $< A_{SMA} \leq 0.03$ mm の場合：

$$B_{SMA}^{Lower} = -0.45711 \cdot \log_{10}(A_{SMA}/0.004) + 0.85 \quad (3-b)$$

0.03 mm $< A_{SMA} \leq 0.1$ mm の場合：

$$B_{SMA}^{Lower} = 0.66937 \cdot \log_{10}(A_{SMA}/0.1) + 0.8 \quad (3-c)$$

0.1 mm $< A_{SMA}$ の場合：

$$B_{SMA}^{Lower} = 0.8 \quad (3-d)$$

上述のさび安定化概念に基づく B_{SMA} 値推定モデルの採用により、耐候性鋼の腐食減耗予測精度は、従来の $B_{SMA}=0.73$ とする B 値固定モデル⁹⁾に比べ、一段向上したと考えている。

(3) 地域環境腐食性指標 Z の導出と A_{SMA} 値の推定

前述より A_{SMA} 値がわかれば B_{SMA} 値の粗々推定が可能であることを述べた。原理的には初年腐食量が正確に求まれば将来の腐食減耗量は予測が可能であることを意味するが、ブランク減量とばれる除錆作業時の酸洗エッチングの影響が出てしまうため¹⁰⁾、現実には短期間にわずかな腐食量を正確に測定することは難しい。従来からの耐候性鋼の適用可否判断は、飛来塩分量によって行ってきた^{5)~7)}。しかしながら、耐候性鋼の腐食現象は飛来塩分量のみに依存するのではなく、温度や湿度、ぬれ時間やそれに影響を与える風速、硫酸化物量などにも依存する¹¹⁾。すなわち、 A_{SMA} 値のより精度の高い推定法策定に、これらの環境諸因子についても考察を加える必要がある。

全国 41 橋曝露試験データにおける A_{SMA} 値と飛来塩分量との関係に及ぼす硫酸化物量の影響について検討し、図-4 を得た。ここでは水平曝露材について示すが、垂直曝露材においても類似傾向が読み取れることを確認している。飛来塩分量は、JIS Z 2381 (屋外曝露試験方法通則) の参考 3 に規定する海塩粒子量測定方法に準拠して、純水でよく塩分を浸出させた後よく乾燥させたガーゼを二つ折りし、内寸が 100mm×100mm の木枠にはめ込み、直接雨が当たらない通風の良いところに1ヶ月垂直に曝露した後、取り外して分析し、NaCl 量を求め、NaCl・mg/dm²/day (以下 mdd と略す) の単位で表す片面の

図-4 全国 41 橋曝露試験結果 (水平曝露材) における A_{SMA} 値と飛来塩分量との関係に及ぼす硫酸化物量の影響。

付着量換算値である。尚、ガーゼ法では表裏が露出面となっているため、捕集した塩分量は 2.0dm^2 あたりのものであることに注意して換算を行う。硫酸化物量は、JIS Z 2381（屋外曝露試験方法通則）の参考2に規定する硫酸化物量の測定方法に準拠して、二酸化鉛ペーストを塗布したガーゼを貼り付けたプラスチック製の円筒を、専用のシェルター内に1ヶ月垂直に曝露する方法で、曝露後取り外し分析し $\text{SO}_3 \cdot \text{mg}/\text{dm}^2/\text{day}$ （以下 mdd と略す）の単位に換算した値である。図より、低飛来塩分量条件では硫酸化物量の増大に従い A_{SMA} 値も増加する傾向が見られる一方、高飛来塩分量条件では硫酸化物量の増大に従って、 A_{SMA} 値は減少する傾向があることもわかる。これはさび中に硫酸イオンが吸着し、負に帯電したさびが形成されるため、塩化物イオンの浸入が抑制されるためと考えられる¹⁵⁾。これらのデータによる予備検討結果を踏まえ、 Z を地域環境腐食性指標 (Regional Corrosiveness Factor, RCF) と定義して、

図-5 (a) 飛来塩分量と A_{SMA} 値の関係、および(b)地域環境腐食性指標 Z と A_{SMA} 値の関係。

以下の化学反応速度論的な考察に立脚し評価式を構築した。すなわち、

- 大気環境の腐食性は、年間ぬれ時間 $TOW(\text{h})$ に比例する。
- 年平均風速 $W(\text{m/s})$ が速い地域では乾燥効果があるので、ぬれ時間 $TOW(\text{h})$ が短くなる。
- 飛来塩分量 $C(\text{mdd})$ が増大すると、大気環境の腐食性は厳しくなる。
- 飛来塩分量 $C(\text{mdd})$ が少ない地域では、硫酸化物量 $S(\text{mdd})$ が増大すると大気環境の腐食性も厳しくなるが、飛来塩分量に比べるとその影響は小さい。
- 飛来塩分量 $C(\text{mdd})$ の多い地域で硫酸化物量 $S(\text{mdd})$ が高くなると、後者による腐食抑制効果が、前述の通りに起こる¹⁵⁾。
- 気温 $T(\text{K})$ の影響は、化学反応速度論の基本であるアレニウスの関係¹⁶⁾に従う。
- 橋梁内桁（覆い下）に耐候性鋼が曝露されたことを想定し、降雨による付着物の洗浄効果は期待しない。すなわち、橋梁構造において腐食環境が厳しい部位を想定した予測法とする。

これらの考察により枠組みとしてモデル式策定を行うと式(4)を得る。ここで E_a は腐食反応の活性化エネルギー、 R は気体定数、 κ 、 δ 、 ε は各因子の影響度を示す定数である。 α は Z 値を取り扱いやすい桁数にするための係数であり、ここでは 1×10^6 を採用した。

$$Z = \alpha \cdot TOW \cdot \exp(-\kappa \cdot W) \cdot \frac{C + \delta \cdot S}{1 + \varepsilon \cdot C \cdot S} \cdot \exp\left(\frac{-E_a}{R \cdot T}\right) \quad (4)$$

より簡単に説明するならば、この式は、地域の大気環境の腐食性は（ぬれ時間 TOW ） $\times$ （飛来塩分量 C ） $\times$ （化学反応のアレニウス温度効果）のかけ算値に、濡れ時間に対する風による乾燥効果、硫酸化物量の高飛来塩分環境での腐食抑制効果、および低飛来塩分環境での腐食促進効果について補正を行った式と言える。活性化エネルギー E_a には松橋ら¹⁶⁾の研究成果を参考に代表的な値として $50\text{kJ}/\text{mol} \cdot \text{K}$ を代入した。ちょうど 10°C 違うと化学反応速度が約2倍異なるという一般に良く知られた関係に相当する。全国41橋曝露試験実施地点近隣の気象官署で測定された気象データから曝露地点近隣の年平均気温、年平均湿度、年平均風速を抜粋し、年間ぬれ時間を付録に示すKuceraらの方法¹⁷⁾により年平均気温と年平均湿度を用いて計算して求め、 T には年平均気温を絶対温度に換算して代入する。飛来塩分量 C および硫酸化物量 S は、文献6)、7)に記載の値を用いる。

地域環境腐食性指標 Z を創出するにあたり、試験材の設置条件は覆い下水平を基準とするものとした。橋梁では一般的部位の内桁下フランジを想定したことになろう。

硫酸化物量の影響がほとんどない条件のみを抽出して A_{SMA} と C の関係を読み込んだところ、 C に乗ずる傾きは 0.6 程度となり、飛来塩分量の影響がほとんどない条件のみを抽出して同様な読み込みをしたところ、 S に乗ずる傾きは 0.03 程度となった。このことから単位 mdd あたりの硫酸化物量が及ぼす A_{SMA} 値への影響は、飛来塩分量のそれに比較し 5% 程度と解釈でき、 $\delta=0.05$ とおいた。残る未知 2 定数は、既知 2 変数である水平材の $A_{SMA}-Z$ の関係から求めることができる。両者に直線関係が成立するよう偏差最小化を図り、 $\kappa=0.1$ 、 $\varepsilon=10.0$ を得た。

尚、垂直材は結露水による塩分や塵埃の洗い流し効果があるため、地域環境腐食性指標 Z に対し必ずしも直線関係が成立しなくても良いと考えた。すなわち、塩分付着速度が比較的小さい低 Z 値領域では、結露水による洗浄効果が作用して腐食が抑制されるのに対し、飛来塩分の影響を直接的に強く受ける高 Z 値領域では、結露水による洗浄が間に合わず、腐食が加速される。このように部材配置によって局部環境腐食性は異なるので、地域環境腐食性指標 Z は、前述の局部環境腐食性指標 A_{SMA} とは異なる概念を示す。 Z から推定される $A_{SMA}(Z)$ 値は、地域標準の局部環境腐食性指標となるが、これに部位係数を乗ずることで、構造物の部位別腐食減耗予測が可能となる。

従来の飛来塩分量測定結果と A_{SMA} 値との関係、および上述によって計算された Z 値と A_{SMA} 値との関係をそれぞれ図-5(a)および(b)に示す。前者においてはバラツキが大きいのにに対し、後者においてはバラツキが小さくなっている。ちなみに、 Z 値から A_{SMA} 値(単位 mm)を求める式として、

水平曝露材:

$$A_{SMA}^H = 0.10517 \cdot Z + 0.0086720 \quad (5)$$

垂直曝露材:

$$A_{SMA}^V = 0.051121 \cdot Z^3 - 0.13448 \cdot Z^2 + 0.13683 \cdot Z + 0.0029258 \quad (6)$$

がそれぞれ求めた。参考までに式(5)、(6)について得られた統計学的評価は、水平材について相関係数 = 0.9687、 p 値 = 1.31×10^{-24} 、垂直材に関しては相関係数 = 0.9968、 p 値 = 1.29×10^{-36} と高い有意水準になった。一般に p 値が 0.05 を下回れば十分有意な相関と判定されるのに対し、桁違いに小さな p 値となっている。図-5において Z 値が 3 以上の非常に厳しい環境条件におけるデータは無いので、本予測法の適用限界は $Z < 3$ の領域に限定される。

化学反応速度論的な考察により指標化された地域環境

腐食性指標 Z を用いると、従来の飛来塩分量のみによるより、高精度な A_{SMA} 値の推定が可能となる。

(4) 偏差評価と $\pm 2\sigma$ 予測レンジの設定

架橋地点の気象データや飛来塩分量、硫酸化物量等から、耐候性鋼の将来の腐食減耗量を推定計算するのに必要な基本的関係式を求めることができた。 B_{SMA} 値に関する誤算発生の原因については前記(2)にて指摘した通りである。 A_{SMA} 値の決定においても誤差は発生しうる。たとえば、測定された飛来塩分量や硫酸化物量についても測定誤差が含まれているし、近隣気象官署と架橋地点とで気候が若干異なることもある。図-5(b)においても改善されたとは言え、まだバラツキが完全に解消していないのは、本モデルに取り込まれていない要因の存在も含めて様々な理由が考えられる。そこで、これまで求められた各種の関係式を使いながら、総合的な誤差評価と予測レンジの設定について考察することとした。

本モデルによる腐食減耗予測は、様々な誤差要因をある一定レベルは考慮に入れるものとしているので、計算する予測腐食減耗曲線の上限と下限については、以下に示す式を用いることにした。すなわち、

予測上限線:

$$Y_{Upper} = \theta_U \cdot A_{SMA} \cdot X^{B_{SMA}^{Upper}} \quad (7)$$

予測下限線:

$$Y_{Lower} = \theta_L \cdot A_{SMA} \cdot X^{B_{SMA}^{Lower}} \quad (8)$$

ここで、 θ_U および θ_L は、それぞれ式(5)、(6)により推定された A_{SMA} 値のバラツキ範囲を示す係数である。 Y_{Upper} および Y_{Lower} は統計的に意味のある値であることが望まれる。そこで、全国 41 橋曝露試験結果^{6),7)}から累乗回帰して求めた $X=100$ 年の回帰腐食量 $Y_{Regression}$ と、式(7)および(8)により求めた $X=100$ 年の予測上限および予測下限の Y 値との関係を、図-6に記載した式(9)で定義される λ パラメータを用いて評価する事とした。

$$\lambda = \left(\frac{Y_{Regression} - Y_{Lower}}{Y_{Upper} - Y_{Lower}} \right)_{X=100} \quad (9)$$

λ 値が正規分布を示し、かつ標準偏差を σ としたとき、予測上限 Y 値が $+2\sigma$ 、予測下限 Y 値が -2σ となるように θ_U および θ_L の組み合わせを検討した。平均ランク法¹⁸⁾により曝露各地(i)において求めた λ_i 値に対応する累積正規分布関数 $F(\lambda_i)$ の近似値、および規準化変数値 s_i を数値解法により求め、図-7の正規確率プロットを行って、

その正規分布性に関する評価を行った。ここで、標準化変数 s は、 λ の平均値を μ 、標準偏差を σ としたとき、式(10)により定義されている¹⁰⁾。

$$s = \frac{\lambda - \mu}{\sigma} \quad (10)$$

正規確率プロットでは s と λ が直線関係となれば正規分布である。図中に記載の通り、 $\theta_U=1.25$ および $\theta_L=0.55$ とすると、 λ 値がほぼ正規分布をとることがわかったので、式(7)および(8)におけるそれぞれの係数をそのように決定した。尚、3章(2)のa)~c)などにおいて議論したとおり、特に B_{SMA} 値の適用が含まれる予測レンジ設定において適切ではないと思われた、蛤橋、江の川橋、新緑橋、米山大橋、石狩河口橋、浜村橋の各曝露地点における回帰腐食量は、あらかじめ検討対象から除外している。これらの地点では、環境条件が曝露初期より厳しい側に大きくシフトしたと推定している。

(5) 各種ニッケル系高耐候性鋼の腐食減耗予測法

最近の進歩として、鋼材中へのニッケル増量添加が、内層さびを陽イオン交換型に改質するため付着塩分に含まれるナトリウムイオンの内層さびへの濃化が促され、湿潤時に NaOH を形成し、地鉄界面での低 pH 化を抑制して腐食速度が低減されることが見出された。その実証を経て開発されたのが、耐塩害性を高めたニッケル系高耐候性鋼である。ニッケル系高耐候性鋼材としては、3% Ni-0.4% Cu 系鋼材^{19)・20)}、低炭素ベイナイト型鋼材²¹⁾、モリブデン添加型鋼材²²⁾、およびチタン添加型鋼材^{23)・25)} がすでに商品化されている。これらの新しい高耐候性鋼材においても、これまで議論してきた耐候性鋼の腐食減耗予測法を活用し、将来とも異常を示すさび発生等、ト

ラブルが起きないように使うことが肝要である。

三木ら¹⁰⁾は、これらの新しい無塗装橋梁用鋼材の耐候性の高さを示す耐候性合金指標 V 値の計算方法について検討し、 $[x]$ を任意の耐候性鋼に含まれる合金成分 x の含有量(単位: 質量%)として、式(11)を得ている。

$$V = 1 / \{ (1.0 - 0.16[C]) \cdot (1.05 - 0.05[Si]) \cdot (1.04 - 0.016[Mn]) \cdot (1.0 - 0.5[P]) \cdot (1.0 + 1.9[S]) \cdot (1.0 - 0.10[Cu]) \cdot (1.0 - 0.12[Ni]) \cdot (1.0 - 0.3[Mo]) \cdot (1.0 - 1.7[Ti]) \} \quad (11)$$

ただし、各合金成分の範囲は $0 \leq [C] < 1.5 \leq$, $0.1 < [Si] < 5$, $0.1 < [Mn] < 10$, $0 \leq [P] < 0.15$, $0 \leq [S] < 0.03$, $0 \leq [Cu] < 1.1$, $0 \leq [Ni] < 5$, $0 \leq [Mo] < 0.6$, $0 \leq [Ti] < 0.12$ にあることが前提であり、さらに V 値の範囲は、 $0.9 \leq V \leq 2.5$ であることを確認して用いる。

任意合金成分の耐候性鋼における腐食速度パラメータを A_S および B_S とすると、式(1)は式(12)のように一般化される。

$$Y = A_S \cdot X^{B_S} \quad (12)$$

三木ら¹⁰⁾によると、

$$\begin{aligned} A_S / A_{SMA} &= H_A(V) \\ &= -0.144 + 4.95V^{-1} - 13.37V^{-2} \\ &\quad + 15.03V^{-3} - 5.45V^{-4} \end{aligned} \quad (13)$$

および

$$\begin{aligned} B_S / B_{SMA} &= H_B(V) \\ &= 0.5545 + 0.45V^{-1} \end{aligned} \quad (14)$$

図-6 予測レンジ設定に向けた100年後の回帰腐食量と上限および下限予測値の関係を示す模式図。上限予測値と下限予測値に挟まれたバンド幅を単位として、回帰腐食量値の位置を λ パラメータで表し、予測バンドの統計的意味を検討する。

図-7 λ パラメータの正規確率プロット。 $\theta_U=1.25$ および $\theta_L=0.55$ と置くと、曝露データで求めた100年後の回帰腐食量が、予測腐食量バンドの中で正規分布となる。予測腐食量上限線 ($\lambda=1$) は、ほぼ平均値 $+2\sigma$ となり、予測腐食量下限線 ($\lambda=0$) は、ほぼ平均値 -2σ となる。

なる換算式が示され、さらには、東京工業大学およびタイ国カセサート大学における曝露試験結果により、各鋼材の耐候性の差異が、ほぼこの式にしたがって出現することを確認している¹⁰⁾。すなわち、これら換算式を用いれば、上述までに示した SMA 型耐候性鋼の腐食速度パラメータを基準にして各種のニッケル系高耐候性鋼の長期腐食減耗予測が可能となる。

尚、塩害環境下での数%以下の Cr 添加の功罪については十分議論が尽くされていない中、これまで商品化されたニッケル系高耐候性鋼材は、塩害に対し制御不能な不確定要素を排除するため、一般に Cr 無添加を基本としている。耐候性合金指標 V の計算式に Cr の影響が入っていないのは、このことを背景に Cr 無添加鋼へ適用を原則としているためである¹⁰⁾。ただし、不可避免的に混入する不純物 Cr や、SMA 材に含まれる程度の Cr 量であれば、その含有を許容しても大きな誤差にはならないと考えられている¹⁰⁾。

(6) さび安定化補助処理と腐食減耗予測

2章において説明した「さび安定化」という低腐食速度状態の実現を基本指針にして、無塗装橋梁用鋼材の適用を考えて行くことが肝要である。つまり、耐候性鋼へのさび安定化補助処理剤適用の考え方は、次に従うことが合理的と考える。すなわち、

- さび安定化補助処理の適用は、初期の流れさび発生を抑制し、周辺景観の汚損を防止または軽減するために用いるのが基本である。
- 塗装は、塗膜機能により鋼材からの錆発生を防ぐ防せい処理であり、塗膜の劣化状況に応じて再塗装することが必要である。それに対しさび安定化補助処理は、耐候性鋼材の腐食速度を低減させる防食処理

図-8 無塗装仕様としての表面処理適用の考え方を示す模式図。S：鋼，P：保護性さび形成を助成するプライマー，T：風化速度の遅い上塗り被覆層。耐候性鋼材の腐食減耗曲線は表面処理仕様に応じて図のとおり変化することが期待される。

であり、さび安定化補助処理膜が風化したとしても、再処理を行わないのが標準である。これにより LCC 的なメリットを出しうる。

- さび安定化補助処理の一般的な構成は、図-8 に示したとおり、耐候性鋼材 S の表面に保護性さび形成を助成するプライマー層 P のみを塗布した S+P 型、さらにその上に膜として耐候性が高いトップコート T を施した S+P+T 型に大別される。なお、2層塗り構造のみとは限らず、1層塗りで S+P+T 機能を有するとされるものもあれば、多層で S+P 機能を発現させようとするものもあるので、腐食速度論的機能のみを抽出し、それぞれ P 機能、T 機能と表現することにする。
- さび安定化補助処理の P 機能とは、図-8 に示した S と S+P タイプの腐食曲線の比較からわかるように、さび安定化元素等の補給により耐候性鋼に保護性さび形成を補助して、腐食速度を低減させる機能である。
- さび安定化補助処理の T 機能とは、図-8 に示した S+P と S+P+T タイプの腐食曲線の比較からわかるように、樹脂被膜の高い耐候性によって、より長い期間、鋼材の腐食を抑止する機能である。

従来から知られるさび安定化補助処理の本来機能に加え、前記の腐食速度論的機能を 20 年の長期曝露試験により初めて定量的に実証し報告したのは伊藤ら²⁰⁾である。その結果をリアレンジして図-9 を示す。図に示した S+P 仕様では、9 年後にはプライマーは全て保護性さびに置き換わり、その後の低腐食速度を実現した²⁰⁾。S+P+T 仕様では、20 年経過後でもトップコートがまだ健全で風化が進んでおらず、鋼材の腐食量はゼロを維持した。

腐食減耗予測法へ展開するためには、前述の通り無処理材に対するさび安定化プライマー処理材の P 機能、すなわち A 比および B 比を求めること、およびトップコート膜の風化劣化までの期間、すなわち T 機能 (X_T) を推定することが必要となる。ちなみに図-9 に示したフィッティングカーブ式より、伊藤ら²⁰⁾の報告したプライマーのみの P 機能は、A 比：0.316、B 比：0.747、T 機能： $X_T=3$ 年と求まる。トップコートを付与した S+P+T 仕様の場合の T 機能は、 $X_T \geq 20$ 年と評価できる。母材に含まれる耐候性元素の絶対量に比べ、さび安定化プライマー中の薬剤量は少ないため、ある一定の適用環境境界があると認識することが必要である。今後は母鋼材、さび安定化補助処理剤、および環境条件の関数として腐食速度パラメータ表示できるようデータベース蓄積を行い、腐食減耗予測計算への活用を可能として、部材の経年劣化を考慮した性能照査設計に反映されることが期待される。

さび安定化補助処理剤の種類はすでに数多く存在し、

また現在でも開発が進められている。耐候性鋼の無塗装使用に属するさび安定化補助処理使用は、道路橋示方書²⁾により母材となる耐候性鋼材の裸使用条件と同一の環境で適用可能とされているのが現状である。さび安定化補助処理剤の高性能化に伴い、今後は腐食速度パラメータの変換係数である A 比, B 比, および樹脂風化期間 X_T の推定法を構築し、長期耐久型ミニマムメンテナンス構造設計に反映できるようにして、より広い適用環境条件でライフサイクルコスト削減に貢献しうる技術となることが期待される。

(7) 飛来塩分量の計算推定モデル

飛来塩分量は、大気環境の腐食性を評価する上で一つの鍵となる重要なパラメータである。耐候性鋼に対する地域環境腐食性指標 Z を求めるにあたって必須の入力事項であるが、その測定値は気象データ等ではなく、架橋地点での飛来塩分量実測値が入手できない場合がある。また、計画段階において耐候性鋼の適用が可能か否かを粗評価する際には、地図からの離岸距離と、計画からの架橋高さ情報程度しか得られないことが多い。このような背景から、飛来塩分量を計算推定する手法について研究がなされているが、汎用的に使える方法については必ずしも体系化されていない。厳密に解を求めるには地形、土地の利用状況、構造物形状、風速変化状況などに関する詳細な情報と複雑な計算モデルが必要となる。ここでは、ニッケル系高耐候性鋼の無謀な適用を避けることを主たる目的とし、腐食減耗予測計算に必要な目安としての飛来塩分量を、離岸距離と高さからマクロに一次推定する計算方法を検討する。

任意の離岸距離 x (m), 高さ z (m) において大気中の塩分濃度 $c(x, z)$ を求めるには, u を風速 (m/s), w を海塩粒子の沈降速度 (m/s), K を海塩粒子の拡散定数 (m²/s), Q を飛来塩分の吸着項として移流沈降拡散方程式²⁷⁾を解けばよい。

$$u \frac{\partial c}{\partial x} = w \frac{\partial c}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(K \frac{\partial c}{\partial z} \right) - Q \quad (15)$$

ここで飛来塩分量 C と大気中の海塩粒子濃度 c との関係について議論しておく。一般に飛来塩分量 C の単位は mg-NaCl/dm²/day であるが、計算の便宜を考慮して、もう一つの飛来塩分量 q (g-NaCl/m²/s) を定義する。 C との換算は式(16)によれば良い。

$$C = 8.64 \times 10^5 \cdot q \quad (16)$$

一般には飛来塩分量と呼ばれているものの, C や q は, その単位構成から, 本来は飛来塩分付着速度とすべきパラメータである。測定における x 軸および z 軸方向の捕捉率をそれぞれ γ_x, γ_z とし, 一般には $\gamma_z=0$ となる測定がなされているものと考え、飛来塩分量 q は x 軸方向の風速 u_x (m/s) に依存し, 式(17)のように表現できることがわかる。

$$q = \gamma_x \cdot c \cdot |u_x| \quad (17)$$

つまり、飛来塩分量と大気中の海塩粒子濃度との関係は単純な比例相関で処理すべきではなく、捕捉率や風速を考慮した評価をしなくてはならない。

上述の式(15)を解くにあたり、境界条件の検討が必要である。まず、離岸距離方向における境界条件を検討する。西川と田中²⁸⁾は、全国の飛来塩分測定を行い、測定値の離岸距離 x_k 依存性に関する経験的推定式を以下の通り求めた。

$$C_D = C_{D1} \cdot x_k^{-0.6} \quad (18)$$

その時の飛来塩分量測定は、いわゆる土研法²⁸⁾と呼ばれる塩分捕捉法によって行われたので, C_D は土研法による飛来塩分量であり, C_{D1} はその離岸距離 1km における基準値である。また, x_k の添字 k はその単位が km であることを示し, 本論文で扱う離岸距離 x 値の単位を m にすることと区別する。この経験的推定式(18)をそのまま適用すると, x がゼロの場合に飛来塩分量 C が無限大になるなど、短離岸距離条件で実態を過大評価してしまう。そこで 計算の便宜のため, 式(18)を式(19)のように補正した。すなわち式(18)で $x_k = 0.001$ km (=1m) に外挿した C 値は, 離岸距離 0m における飛来塩分量と同等であると考え、離岸距離 x の単位を m として, $x=0$ m の飛来塩分量を基準飛来塩分量 C_0 として定義した。言うまでもな

図-9 耐候性鋼への表面処理適用が及ぼす腐食減耗抑制効果実測例。母材 S には SMA 型耐候性鋼を用い、S+P 材および S+P+T 材を 20 年間曝露した。

く、この補正は式(18)の本質を変化させておらず、 $x \geq 10m$ で式(18)も式(19)も近似的に同等な値が計算される。

$$C(x, z_*) = C_* \cdot (x+1)^{-0.6} \quad (19)$$

C および C_* は単位を $mg-NaCl/dm^2/day$ とするガーゼ法換算の飛来塩分量値とし、 z_* は飛来塩分計測を行った際の地表からの高さの典型値である。耐候性鋼の適用限界を決定した際には、前述のとおり JIS Z 2381 (屋外曝露試験方法通則) に従い、いわゆるガーゼ法による C 値を用いている。飛来塩分量値は、測定法の捕捉率の違いにより、一般に高飛来塩分地域では、土研法はガーゼ法より値が 10 から 30 倍程度高く出る傾向にある²⁹⁾とされ、低飛来塩分地域では両者はほぼ一致するという報告³⁰⁾もある。ただし、両者の相関には±10 倍程度のバラツキを有しており³⁰⁾、飛来塩分量測定にかかわる誤差要因については十分な検討がなされていないのが実情である。土研法を基準とした全国の基準海岸に対する C_{DI} 値²⁸⁾をそのまま C_* 値に換算して用いてしまうと、道路橋示方書・同解説⁵⁾に記載された SMA 耐候性鋼の適用限界を示す離岸距離 x_* において、その適用限界飛来塩分量である $0.05 mg-NaCl/dm^2/day$ を超えてしまい、測定法の捕捉率や関数系でのパラメータ定義の違いに起因する評価誤差が生ずる。そこで、ここでは x_* において $C=0.05 mg-NaCl/dm^2/day$ となる様に C_* 値を以下の式に従って求めることにする。

$$C_* = 0.05 \cdot (x_* + 1)^{0.6} \quad (20)$$

本モデルでは簡単のため、高さ z_* における統計的平均風速 $\bar{u}_x$ が離岸距離によらず一定と仮定する。この前提のもとに $c=c(0, z_*)$ とすれば、式(16)、(17)、(19)の関係から、離岸距離方向の境界条件として式(21)を得る。

$$c(x, z_*) = c_* \cdot (x+1)^{-0.6} \quad (21)$$

飛来塩発生源の直上における大気中の海塩粒子濃度 $c(g/m^3)$ については、大気中の塩粒子の拡散と沈降が定常状態にあると仮定し、高さ z が無限大のとき c をゼロとする境界条件を前提に、拡散沈降方程式²⁷⁾を解くと式(22)が得られる。

$$c(0, z) = c_* \cdot \exp\left[-\frac{w}{K} \cdot (z - z_*)\right] \quad (22)$$

w は塩粒子の沈降速度 (m/s), K は塩粒子の拡散定数 (m^2/s), c_* は $x=0, z=z_*$ における c 値である。仲座ら³¹⁾は、村上ら³²⁾の実測結果を参考にして w/K 値を 0.293 と設定している。

以上より、式(15)を解くための境界条件は式(21)および式(22)により与えられた。すなわち任意の距離および高さの大気中の海塩粒子濃度 $c(x, z)$ は、差分法を用いた計算が可能である。式(21)が実測に基づく近似式であることを鑑み、既に境界条件中に吸着項 Q が考慮されていると解釈できるため、式(15)の計算においては $Q=0$ と置いてモデル計算すればよい。

前述の式(17)により、飛来塩分量と大気中の海塩粒子濃度を関係づけるためには、風速に関する情報を必要とする。一般に x 軸方向の統計的平均風速 $\bar{u}_x$ の高さ分布は式(23)で表されることが知られている³³⁾。

$$\bar{u}_x(z) = (u_{*x} / \kappa_*) \cdot \ln\left(\frac{z+z_0}{z_0}\right) \quad (23)$$

ここで κ_* は von Karman 定数($=0.4$)、 z_0 は地表面の状態に応じて与えられる表面粗長と呼ばれる経験的パラメータ(例えば、芝生: $z_0=0.012$, 穀草地帯: $z_0=0.12$, 森林: $z_0=1.2$)³³⁾、そして u_{*x} は摩擦速度と呼ばれる具体的な風速値に換算するための比例係数である。 u_{*x} 値については、風速計設置高さの典型値 z_0 における統計的平均風速 $\bar{u}_x$ が、その地区の年平均風速 u の実効値 $u/\sqrt{2}$ となるよう、式(23)の z_0 値に応じて逆算設定するものとした。尚、実効値としたのは、風向補正についても考慮したものである。

これらの関係式を利用することで、飛来塩発生源直上の飛来塩分量の垂直分布として式(24)を得る。

$$C(x, z) = C_* \cdot \frac{\bar{u}_x(z)}{\bar{u}_x(z_*)} \cdot \frac{c(x, z)}{c_*} \quad (24)$$

すなわち、式(15)を解く際に規格化した大気中の海塩粒子濃度 $c(x, z)/c_*$ を計算すれば、任意の x および z における飛来塩分量 $C(x, z)$ を計算推定することができる。尚、移流沈降拡散方程式(15)を計算するにあたり、 w_0 を海塩粒子の初期沈降速度として、移流に従い乾燥して沈降速度が低減するモデルが適用されることがある³⁴⁾ので、計算プログラムではそれを組み入れられるようにした。

$$w = w_0 \cdot \exp(-\beta \cdot x) \quad (25)$$

後述するシミュレーションソフトでは、式(24)の計算

表-1 架橋地点における I_s 評点付けのための目安.

評点	人口密集度	近隣の地域特性	自動車の交通量
5	周囲は広範囲にわたり人家等が密集している.	大きな工場がある. または, 火山・温泉等の影響を受ける.	渋滞が頻発しうる程度に, 非常に交通量が多そうである.
4	周囲に人家等が密集して存在する.	商業地である. 中小工業がある.	時折渋滞が発生しうる程度に, 交通量が多そうである.
3	周囲に所々人家等が密集している.	住宅地である.	渋滞発生が起きない程度の一般的な交通量と考えられる.
2	周囲に人家等がまばらに存在する.	田畑である.	交通量は少な目と考えられる.
1	周囲に人家等がほとんど無い.	森林であるか, または自然まま状態である.	交通量は非常に少なそうである.

に必要な各種パラメータの既定値を, 計算の便宜や一連の文献^{26)~33)}を参考に, 以下の通り設定した. すなわち, 地区年平均風速は, 気象台データ等を参照して設定し, 風速計測高さ(z_0)には5 m, 表面粗長(z_0)は0.012 m, 初期沈降速度(w_0)は0.060 m/s, 沈降速度距離減衰係数(β)は0.00 m⁻¹, 沈降拡散減衰係数(w_0/K)は0.293 m⁻¹, 拡散定数(K)は0.205 m²/sとしている. 特に高さ方向の体系的な飛来塩分量データが不足している中, 具体的な定数設定法には検討の余地があるため, シミュレーションソフトでは計算の都度定数変更を可能とした. 十分な実証とは言えないが, 東京湾にある河口橋の中央部フランジ直下(離岸距離10m, 高さ約9m)にて, 報告値^{31)~34)}を参考に既定設定した上述条件で0.745mddが計算されたのに対し, 年平均飛来塩分量0.735mddと実測でき, 両者はよく一致した. 一方, 日本海側の餘部鉄橋での飛来塩分測定結果では, 離岸距離約100m, 高さ約40mにおいて飛来塩分量0.7mddと報告されている³⁵⁾. この値を計算によって得るためには沈降拡散減衰係数(w_0/K)を0.075 m⁻¹と設定しなおす必要があった. w_0 が塩粒子の下方への沈降速度であり, K が拡散により塩粒子が上昇していく速度に対応した係数であることを鑑みると, 海塩発生源の状態や周辺地形(急峻な崖など)の影響を受けた風の移流特性により, 見かけの沈降拡散減衰係数値は変化するものと思われる. 前述のとおり, 飛来塩分量の実測値についても, 実態としてバラツキが大きく信頼性にはまだ問題がある. 実測値や計算推定値の精度向上方法については今後の検討課題とし, 当面の耐候性鋼適用可否検討においては, 実測された飛来塩分量があればそれを優先して適用することを原則としたい.

(8) 硫黄酸化物量の推定法

海塩粒子の発生源が海岸であるのに対し, 硫黄酸化物の発生は人為起源的(anthropogenic)であるため, これまで全国41橋曝露試験^{6)~7)}にて観測された硫黄酸化物量を説明する考え方については十分考察されて来なかつ

た. しかしながら前述のとおり, 硫黄酸化物量は耐候性鋼の腐食挙動にある程度の影響を与えており, Z 値の評価に入力が必要なため, 無視できない位置づけとなっている.

架橋地における硫黄酸化物量の推定を行うにあたって, まずその発生源に関するマクロ感を把握する. 山本ら³⁶⁾は東アジア地域における人為起源硫黄酸化物排出量地図を作成し, その結果の一部をホームページ上に公開している. 参考のため, その結果を元に硫黄化合物排出レベルの地域依存性マクロイメージを作図し, 図-10とした. 図より, 人間活動の多い地区ほど, 一般に硫黄酸化物量も高まることが理解できる. そこで, 全国41橋曝露試験^{6)~7)}での試験結果をもとに, 各曝露地点の周辺地理について地図ソフトを用いて調査し, 表-1に示す硫黄酸化物発生強度指標 I_s を求めてみた. 評点付けは, 人口密集度, 近隣の地域特性, および自動車の交通量について, 地図を見ながら5段階に評点付けを行い, 前記3項目についての評点値の和をもって, I_s 値とすることにより行なった. 得られた結果と実測された硫黄酸化物量の値との相関を, 図-11に示す. 図より概ね式(26)により架橋地点での I_s 値から硫黄酸化物量 S を推定できるものと考え

$$\log_{10}(S/\text{mdd}) = 0.157 \cdot I_s - 3.12 \quad (26)$$

本手法はあまり厳密ではないので, あくまで実測値が入手できない場合に用いるのが原則である. ただし, 著者らが試した様々な相関解析の中で最も良い方法であった. より高精度な推定法の研究と開発については, 今後の課題である.

4. 腐食減耗予測ソフトの開発

上述までの検討内容を総合化し, 耐候性鋼の腐食減耗

予測シミュレーションソフトを開発した^{12), 37) - 39)}。精度については今後の実証によりさらに改善していくことが課題と認識されるが、上述の計算スキームが総合化されたことにより、日本の地図と建設地や構造形態がわかれば、環境測定データが無くとも、将来の腐食減耗量をシミュレーションすることができる。環境条件を無視した無謀な耐候性鋼の適用は未然に防止することができよう。また既存耐候性橋梁の維持管理指針策定にも活用することができよう。

自作したソフトウェア (Yosoku 2103TR) を機軸とし、地図ソフト (ゼンリン電子地図帳 Z-Professional, および国土地理院数値地図を再現できる杉本⁴⁰⁾のカシミール3D), および LCC 試算ソフト ((社) 日本橋梁建設協会監修, 川田テクノシステム株式会社開発の鋼橋のライフサイクルコスト) を同一のパソコン上にインストールし、無塗装橋梁化可否検討から LCC 計算までを一貫して検討するシステムを構築した。ここでは開発ソフトの機能を紹介するため、架空のモデルケースを例に、試作したソフトウェアの稼動例を説明する。

図-10 人為起源硫黄化合物排出レベルの地域依存性マクロイメージ。京都大学・エネルギー環境学分野のホームページ (<http://aerosol.energy.kyoto-u.ac.jp/pub/>) に掲載された 1995 年のデータを参考に定性マップ化した。

図-11 硫黄化合物発生強度指標 I_s と実測された硫黄化合物量との相関。

架空のモデルケースとして、著者らが勤務する研究所敷地内を設定した (図-12)。最短離岸距離約 600m, 設置高さ約 10m として、周囲も平野であることに配慮し、飛来塩分量の推定シミュレーションを行う (図-13)。硫黄酸化物量については評点法による推定を行う (図-14)。地図から緯度経度を読み取り、近隣の気象官署データを検索・選定する (図-15)。これらにより設定できた各項目の条件を用いれば TOW 値, Z 値などが自動計算される (図-16)。さらに予測計算を行うようクリックすると、JIS-SMA 材についての予測腐食減耗曲線が描かれる (図-17)。式(17)により、耐候性合金指標 V 値を計算して求め、式(13)と(14)により A_s 値と B_s 値に換算すれば (図

図-12 モデルケースとして想定した場所 (□) の地図。

図-13 離岸距離と高さからの飛来塩分量推定。

表-1 硫黄化合物の人為発生を考慮した環境地点の「評価」付けの目安。			
評価点	人口密度(人/km ²)	近隣の地形特性(山)	自動車の交通量(台/分)
5	周囲は広大な農地にわたり人家が密集している。	大きな工場がある。または、火山・温泉等の影響を受ける。	幹線が絡み合う程度に、非常に交通量が多そうである。
4	周囲に人家が密集して存在する。	高層地である。	幹線が絡み合う程度に、交通量が多そうである。
3	周囲に数人人家が密集している。	中小工場がある。	幹線が絡み合う程度に、交通量が多そうである。
2	周囲に人家がまばらに存在する。	住宅地である。	幹線が絡み合う程度に、交通量が多そうである。
1	周囲に人家がほとんどない。	自然であるか、または自然のまま状態である。	交通量は非常に少ないと考えられる。
合計評価点		11	0.040
		mg-SO ₂ /m ² /d	

図-14 硫黄酸化物量の推定。

図-15 近隣の気象官署データ検索と選定。

図-16 環境条件設定項目一覧とZ値およびTOW値の計算。

図-17 正規分布化に配慮したJIS-SMA材の予測腐食減耗曲線。

図-18 耐候性合金指標計算ルーチン画面。

図-19 正規分布化に配慮したニッケル系高耐候性鋼の予測腐食減耗曲線。

図-20 ニッケル系高耐候性鋼にさび安定化表面処理を適用した場合の正規分布化に配慮した予測腐食減耗曲線。

-18), 異なる成分をもつニッケル系高耐候性鋼の腐食挙動も予測できる (図-19). さらに, 前述のさび安定化補助処理適用により, 将来の腐食減耗量をさらに低減できることをシミュレーションにより可視化できる (図-20). この場所の無塗装橋梁の建設は, ニッケル系高耐候

図-21 開発ソフトに付与した初年腐食量の入力画面。

性鋼 ($V=1.538$) の適用により可能であり, さび安定化補助処理を適用すればさらに超長期のミニマムメンテナンス化が期待できると推定できた. これまでライフサイクルコストの試算は, 個別の技術的検討がされないまま任意に想定した前提条件をもとにイメージ論として一人歩きする傾向があった. 今後は環境条件に応じた防食技術の適用に関わる LCC 評価を, 合理性をもって行えるようになる.

5. 今後の展開への提言

(1) 飛来塩分量に代わる環境腐食性指標

本研究を振り返ってみると, 大気環境の腐食性評価に関する実測定法および推定法が未成熟であったことが, 腐食減耗予測法の活用において阻害要因になっていたと感ずる. これまでは飛来塩分量のみで整理してきたが, 前述のZ値の議論でも明らかのように, 他にも腐食に影響を与える因子は数多くある. また, 飛来塩分量の測定に限ってみても, その測定値のパラツキが大きく, また計算推定するにも信頼性の高いパラメータの使用法について, 見解が十分確立しているとは言えない. 今回の腐食減耗予測モデル研究において, 図-1に示したさび安定化概念の確立により, 図-2に示した関係を整理・解釈することができた. 大気腐食性を評価する上で, 最も正確な評価を可能とするのは, その鋼材の腐食減耗量を測定することである. 初期一年間のSMA材の腐食減耗量 (A_{SMA}) を正確に測定できれば, 本論文記載の方法で $Y=A_s \cdot X^{B_s}$ なる関係式の A_s 値を知ることができ, さらにその値から橋梁内桁環境での B_s 値も粗々推定できるので, 数多くの因子にかかわる計測や考察を省いても腐食減耗予測が可能となる. 鋼材の初年腐食量測定は, 一般にごく僅かな減耗に対し, 除錆作業時の酸洗などによる鋼材の減量が大きく, 高精度で測定することは困難と言われてきた. しかしながら, 方法を工夫すればその精度向上は不可能ではなく, すでに取り組みも進んでいる⁴⁰⁾.

飛来塩分量測定は, 現地設置に最低1回と, 年間12回

図-22 腐食減耗予測計算に必要な各種指標の体系と施主および製造者保障項目との関係(案)。

の回収が必要で、分析回数も多く、手間もコストもかかる。一方、初年腐食量の計測であれば、現地に出向くのは設置と回収の2回だけであり、適用可否判断への効率もあがると期待できる。このような背景を鑑み、開発した腐食減耗予測シミュレーションソフトには、初年腐食量の入力だけで将来の腐食減耗予測計算ができるよう、オプションプログラム(図-21)を組み込んである。測定値信頼性が今ひとつである飛来塩分量値や硫酸化物量値に頼らずに建設地環境の腐食性を把握できることで、腐食予測精度が向上する可能性もある。なお、JIS G 3114に規定のSMA490W材は、大気環境の腐食性評価のための標準金属試験片としてJIS Z 2383に規格化されている。

(2) 長期耐久化を実現する工学的指標体系の提言

本論文において進歩性・新規性を謳える点は、これまでバラツキが多く十分な解析が困難であった三者共同研究データ^{6),7)}を、さび安定化概念をもとにして独自に構築した思想を展開し、解析したところにある。これにより長期の腐食減耗予測計算システムが構築され、その計算に必要な各種工学的指標およびその位置づけも明確となった。図-22には本論文で展開した工学的指標体系を示す。道路橋示方書⁵⁾によれば、設計業者が保障するのは「部材の経年劣化を考慮する」⁵⁾ことであって、ファ

ブリケーターはその設計通りの製作と施工を行えばよく、鋼材メーカーは鋼材の化学的成分を保障できるのみである。よって橋梁の長期耐久性は維持・管理手段を実行できる施主の保障項目となろう。今後はこれらの技術構成要素にてなしうる各保障項目を数多の技術者の共通認識として連携させる、耐食性鋼橋梁長期耐久化への標準が必要となろう。その枠組みを考える上で、図-22は当該標準策定への意義ある提言となろう。

(3) 腐食減耗予測計算法の進化

前記において思想の展開により腐食減耗予測計算法の構成要素を体系的に分割し、各論点を明快にブロックとしてくり出して来たことを述べた。まだデータが十分ではなく、今後の試験結果に応じては、各論点ブロックの微調整または入れ替えが必要となるものと理解している。本論文で述べた体系的な解析法を理解すれば、今後は闇雲に曝露試験をする必要はなく、効果的かつ効率的な実証曝露試験によりパラメータを求めるだけで良い。得られる最先端知見をさらに解析し、より高精度な腐食減耗予測技術へと進化させて欲しい。

6. まとめ

さび安定化概念にもとづいて思想を展開し、腐食減耗予測計算体系を創出した。複雑な計算過程を容易に操作できるよう、内桁条件での腐食減耗予測シミュレーションソフトの開発を行った。最小保全による長期耐久型橋梁の設計標準策定にも参考となりうる各種工学的指標の位置づけを整理した。より高精度な構成要素が見出されれば、当該ブロックを入れ替えて、進化させたい。

謝辞: 思想の展開と定式化に活用した全国41橋曝露試験データは共同研究三者^{6),7)}の成果である。また、各種委員会や研究会メンバー、および引用文献著者らによる貢献成果に感謝する。

追記: 腐食減耗予測法の原理部分(本論文3章(1)-(6)に相当)については、文献42)にも掲載される。

付録 年間ぬれ時間 TOW の計算方法

ISO Standards 9223-9226 の改訂に向け, Kucera, V., Tidblad, J., および Mikhailov, A. A. は, 1992 年に ISO 9223 Standard にて定義された年間ぬれ時間 TOW (気温 $> 0^{\circ}\text{C}$, 湿度 $> 80\%$ を満たす時間) を年平均気温 $T(\text{h})$ および年平均湿度 $Rh(\%)$ から推定計算する方法について, 世界規模での気象データを統計的に解析し, その具体的な計算方法を以下の通り提案した¹⁷⁾. 確率関数 P_1 および P_2 については数表が示されている.

$$TOW = 8766 \cdot P_1(Rh) \cdot P_2(T) \quad (\text{A. 1})$$

$Rh/\%$	$P_1(Rh)$	$T/^{\circ}\text{C}$	$P_2(T)$
20	0.002	-30	0.001
25	0.005	-28	0.002
30	0.012	-26	0.005
35	0.023	-24	0.008
40	0.042	-22	0.014
45	0.069	-20	0.022
50	0.107	-18	0.035
52	0.125	-16	0.054
54	0.146	-14	0.080
56	0.169	-12	0.114
58	0.194	-10	0.158
60	0.222	-8	0.211
62	0.252	-6	0.273
64	0.285	-4	0.344
66	0.320	-2	0.420
68	0.357	0	0.500
70	0.396	2	0.580
72	0.438	4	0.656
74	0.482	6	0.727
76	0.527	8	0.789
78	0.574	10	0.842
80	0.622	12	0.886
82	0.670	14	0.920
84	0.719	16	0.946
86	0.767	18	0.965
88	0.814	20	0.978
90	0.859	22	0.986
92	0.900	24	0.992
94	0.937	26	0.995
96	0.968	28	0.998
98	0.990	30	0.999
99	0.997		

参考文献

- 岡田秀弥, 細井祐三, 内藤浩光: 耐候性鋼のさび層構造, 鉄と鋼, vol. 55, pp. 355-365, 1970.
- 建設省土木研究所構造橋梁部橋梁研究室: ミニマムメンテナンス橋 <鋼橋編> パンフレット.
- 大塚俊明, 三澤俊平: ご提案(さび安定化の定義), 第132回腐食防食シンポジウム資料, 腐食防食協会, p. 3, 平成13年6月25日.
- 市川篤司: 無塗装橋梁の耐久性, 耐候性鋼材の橋梁への適用に関するシンポジウム論文等報告集, 東京工業大学創造プロジェクト「都市基盤施設研究体」, 東京工業大学土木工学専攻「鋼橋梁設計工学講座」, pp. 40-47, 平成13年4月.
- 道路橋示方書・解説, I 共通編, II 鋼橋編, 社団法人日本道路協会, 平成14年3月.
- 建設省土木研究所, (社) 鋼材倶楽部, (社) 日本橋梁建設協会: 耐候性鋼材の橋梁への適用に関する共同研究報告書 (XX), 整理番号第88号, 平成5年3月.
- 建設省土木研究所, (社) 鋼材倶楽部, (社) 日本橋梁建設協会: 耐候性鋼材の橋梁への適用に関する共同研究報告書 (XV), 整理番号第71号, 平成4年3月.
- 加納勇, 渡辺祐一: 橋梁用新耐候性鋼, 土木学会誌, Vol. 87, April, 特集 pp. 5-8, 2002.
- 紀平寛, 塩谷和彦, 幸英昭, 中山武典, 竹村誠洋, 渡辺祐一: 耐候性鋼さび安定化評価技術の体系化, 土木学会論文集, No. 745/I-65, pp. 77-87, 2003.10.
- 三木千壽, 市川篤司, 鶴飼真, 竹村誠洋, 中山武典, 紀平寛: 無塗装橋梁用鋼材の耐候性合金指標および耐候性評価法の提案, 土木学会論文集, No. 738/I-64, pp. 271-281, 2003.
- 堀川一男, 瀧口周一郎, 石津善雄, 金指元計: 各種金属材料および防錆被覆の大気腐食に関する研究 (第5報) 金属材料類暴露5カ年の結果, 防食技術, Vol. 16, No. 4, pp. 153-158, 1967.
- Kihira, H.: A Concept toward Durable Bridge Design by Use of Weathering Steel, Proc. 17th US-Japan Bridge Engineering Workshop, Public Works Research Institute, Tsukuba Japan, pp. 337-350, 2001.11.
- 紀平寛, 宇佐見明: 安定さびの工学的定義と耐候性鋼橋超長期耐久化への展開, 材料と環境, Vol. 49, pp. 10-14, 2000.
- 紀平寛: さび安定化の定義と評価法の提言, 第132回腐食防食シンポジウム資料, 腐食防食協会, pp. 27-36, 平成13年6月25日.
- Ryde, N., Kihira, H., Matijević, E.: Particle Adhesion in Model Systems-15. Effect of Colloid Stability in Multilayer Deposition, J. Colloid and Interface Sci., Vol. 151, No. 2, pp. 421-432, 1992.
- 松橋亮, 伊藤毅, 佐藤栄次: 高濃度硫酸中におけるステンレス鋼の全面腐食速度に及ぼす合金元素濃度の影響, 材料と環境, Vol. 40, pp. 747-753, 1991.
- Kucera, V., Tidblad, J., Mikhailov, A. A.: Some new ideas for characterization of atmospheric corrosivity in connection with development of improved standards - a contribution of Swedish and Russian members of TC156/WG4, ISO/TC156/WG4-N314 Annex-A, 1999-03-30.
- 腐食防食協会編: 装置材料の寿命予測入門-極値統計の腐食への適用, 丸善, 昭和59年5月20日発行.
- 紀平寛, 伊藤毅, 溝口茂, 村田朋美, 宇佐見明, 田辺康児: 海浜耐候性鋼の成分設計コンセプト創出, 材料と環境, Vol. 49, pp. 30-40, 2000.
- Kihira, H., Usami, A., Tanabe, K., Ito, M., Shigesato, G., Tomita, Y., Kusunoki, T., Tsuzuki, T., Ito, S., Murata, T.: Development of Weathering Steel for Coastal Atmosphere, Electrochemical Society Proceedings, Vol. 99-26, pp. 127-136, 1999.

- 21) 塩谷和彦, 川端文丸, 天野虔一: 溶接性に優れた極低炭素ベイナイト型新耐候性鋼, 川崎製鐵技報, Vol. 33, No. 2, pp. 97-101, 2001.
- 22) 竹村誠洋, 田中賢逸, 鈴木伸一, 森田健治, 藤田栄: 海浜海岸耐候性鋼の開発, まてりあ, Vol. 40, No. 3, pp. 289-291, 2001.
- 23) Ishikawa, T., Ueno, T., Yasukawa, A., Kandori, K., Nakayama, T., Tsubota, T.: Structure of Nanosized Fe-Ti Mixed Oxide Particles Produced by Freezing Method, *J. Materials Chemistry*, Vol. 12, pp. 2416-2420, 2002.
- 24) Ishikawa, T., Motoki, T., Yasukawa, A., Kandori, K., Nakayama, T., Yuse, F.: Structure of β -FeOOH Particles Formed in the Presence of Ti(IV), Cr(III), and Cu(II) Ions, *J. Colloid and Interface Sci.*, Vol. 250, pp. 74-81, 2002.
- 25) 川野清弥, 岡野重雄, 堺雅彦, 中山武典, 湯瀬文雄, 長谷薫: 海浜・海岸耐候性鋼板と溶接材料, 神戸製鋼技法, Vol. 52, No. 1, pp. 25-28, 2002.
- 26) 伊藤陽一, 山口伸一, 増田一広, 加藤忠一: 超長期耐候性橋梁用鋼材の研究-2 (りん酸含有さび安定化処理した耐候性鋼の腐食挙動), 材料と環境 '98, B-113, pp. 63-64, 1998.
- 27) 山田義智, 大城武, 柿田佳寛, 伊部博: 海岸から飛来する塩分量の数値解析, コンクリート工学年次論文報告集, Vol. 18, No. 1, pp. 945-950, 1996.
- 28) 西川和廣, 田中良樹: 飛来塩分量全国調査(IV)-飛来塩分量の分布特性と風の関係-, 土木研究所資料, 第3175号, 1993年3月
- 29) 片脇清土, 守屋進, 箕作光一: 飛来塩分量の特性と測定方法, プレストレストコンクリート, Vol. 27, No. 1, pp. 68-73, 1985.
- 30) 堺孝司, 佐々木慎一, 小尾稔: 気象環境と飛来塩分の相関に関する研究, 自然環境とコンクリート性能に関するシンポジウム資料, ICI-C 32号, pp. 285-292, 1993.5
- 31) 仲座栄三, 津嘉山正光, 山路功祐, 日野幹雄: 飛塩(海塩粒子)拡散の流体力学的解析, 海岸工学論文集, Vol. 40, pp. 1036-1040, 1993.
- 32) 村上和男, 加藤正, 清水勝義, 福田真人, 宮崎啓示: 碎波帯内における海塩粒子の発生に関する現地調査, 第39回海岸工学講演会論文集, pp. 1046-1050, 1992.
- 33) Warneck, P.: Chemistry of the Natural Atmosphere, *International Geophysics Series Volume 41*, Academic Press, Inc., 1988.
- 34) 武田勝昭, 加藤真志: 飛来塩分シミュレーション技術の橋梁への応用, NKK技法 No. 171, pp. 33-39, 2000.9.
- 35) 神野嘉希, 石井勝美, 上出博保, 古寺貞夫: 橋りょう部位別腐食状況把握のための暴露試験結果, 防錆管理, Vol. 40, No. 5, pp. 1-5, 1996.
- 36) 山本浩平, 星野順至, 吉田知央, 笠原三紀夫: 東アジア地域における人為起源硫酸化物排出量地図の作成, 大気環境学会誌, Vol. 34, No. 6, pp. 435-444, 1999.
- 37) Kihira, H.: Development of Corrosion prediction Method for Weathering Steel, *Proc. Japan-China Joint Seminar on Marine Corrosion*, Tokyo Institute of Technology, Japan, pp. 1-9, 2002.11.
- 38) Kihira, H.: Computer Aided Corrosion prediction for Durability Design of Weathering Steel Structures, *Proc. First International Conference on Advanced Structural Steels (ICASS 2002)*, p. 291, 2002.5.
- 39) 紀平寛: 半永久耐候性橋梁設計への腐食減耗予測ソフトウェア開発, 新日鉄技報, 第377号, pp. 12-14, 2002.
- 40) 杉本智彦: 山と風景を楽しむ地図ナビゲータ カシミール3D入門, 実業之日本社, 2002.3.
- 41) 中山武典, 紀平寛, 幸英昭, 鹿毛勇: 腐食減耗評価方法の高精度化(さび付き鋼材の徐錆方法), 第145回腐食防食シンポジウム資料, pp. 59-65, (社)腐食防食協会, 平成16年6月18日.
- 42) Kihira, H., Senuma, T., Tanaka, M., Nishioka, K., Fujii, Y., Sakata, Y.: A Corrosion Prediction Method for Weathering Steel, *Corrosion Science*, Elsevier, in press.

(2004. 2. 3 受付)

MATHEMATICAL MODELING TO PREDICT LONG-TERM CORROSION LOSS TO OCCUR ON WEATHERING STEELS

Hiroshi KIHIRA, Koji TANABE, Takashi KUSUNOKI, Hiroshi TAKEZAWA,
Hiromichi YASUNAMI, Mutsuto TANAKA, Kazumi MATSUOKA
and Yoshiyuki HARADA

A computational method to predict long-term corrosion loss to occur on weathering steel is studied. An algorithm to obtain kinetic parameters to predict penetration curves for bare and surface treated weathering steels is outlined, based upon recently established *durable state* concept. The proposed computational scheme also contains a meteorological database, an air-born salt simulator, a sulfur oxides estimator, etc. The most important argument in this paper is in the clarification of various parameters which are related to the extent of future degradation to occur on weathering steel members. These parameters should be systematically shared among engineers to establish minimum maintenance durable steel structures. Expecting further development, the authors explain all contents of the presently established corrosion prediction system in details.