端面掘削方式によるコンクリート構造物の 破碎効率に関する室内実験

室 達朗¹・作原陽一²・藤原一博³・河野幸一⁴

¹フェロー会員 工博 愛媛大学教授 工学部環境建設工学科 (〒790-8577 松山市文京町 3)

E-mail : muro@dpc.ehime-u.ac.jp

²正会員 奥村組土木興業 (株) 課長 環境事業本部技術部技術開発課 (〒552-0012 大阪市港区市岡 3-9-2)

³正会員 奥村組土木興業 (株) 技師 環境事業本部技術部技術開発課 (〒552-0012 大阪市港区市岡 3-9-2)

⁴正会員 愛媛大学技術専門職員 工学部環境建設工学科 (〒790-8577 松山市文京町 3)

本研究の目的は、円盤型剥離破碎刃によるコンクリートの端面掘削方式を使用して、コンクリート破碎機の切削能力の向上、比エネルギーの減少により、その破碎効率を向上させることである。切削ドラムに円盤型圧壊破碎刃と剥離破碎刃を配設した自重 490 kN 級の新しいコンクリート破碎機を設計開発するため、室内モデル実験を行った。その結果、切削ドラムに作用する最大水平抵抗力、最大鉛直方向力および最大トルクはコンクリート強度と切削深さの増加とともに増加すること、および単位体積当たりの切削仕事量である比エネルギーは、コンクリート強度が増加するとともに大きくなるが、剥離破碎刃が効果的に作用する範囲においては切削深さの増加とともに減少することが判明した。

Key Words : concrete structure, breaker, disc cutter, edge excavation

1. はじめに

近年、都市部のインフラ整備にともなうコンクリート構造物の解体工事において、公共工事費の大幅な削減と既存の構造物や周辺環境に与える影響の低減が最優先課題となっている。油圧ブレーカを使用したコンクリート破碎工法は、施工能力が小さくまた騒音が原因で使用が限定されている。さらに、シンカーや空気圧ハンドブレーカなどのコンクリートブレーカの使用は人力施工であり、苦渋作業が強い。静的破碎剤は、施工能力だけでなくコスト面でも深刻な課題を残している。この問題を解決するために考案した円盤型剥離破碎刃によって効率的にコンクリートを破壊する切削技術は、コンクリートの圧裂引張り破壊に関する力学的性質を利用した画期的な掘削方法である^{1), 2)}。従前のコンクリート舗装路面を切削する路面切削機のポイントアタックビット³⁾などの掘削機構は 1 自由面の平面を掘削するものであり、そのメカニズムはコンクリート舗装盤を圧縮またはせん断破壊することによって掘削するものである。これに対して円盤型剥離破碎技術はコンクリート舗装盤に引張り破壊を誘発させる

ものである。一般に、コンクリートの引張り強度は圧縮強度の 10 分の 1 程度である。従って、円盤型剥離破碎技術により従来の技術よりも有効にコンクリート舗装盤を掘削することが可能となり、コスト面においても改善されると期待できる。そこで、切削ドラムの形状は円錐型とし、最先端部に円盤型圧壊破碎刃を、斜部に多数の円盤型剥離破碎刃を装着するコンクリート破碎機を考案した。この方法によると、全てのビットが圧壊切削していた従前の切削方法に比べて、斜部での剥離破碎を主とした切削が可能となり、破碎効率の上昇やビット摩耗の減少が期待できる。

本研究の目的は、円盤型剥離破碎刃によるコンクリートの端面掘削方式を使用して、コンクリート破碎機の切削能力の向上、単位切削土量に対する切削エネルギーとして算定される比エネルギーの減少により、その作業能力を向上させることである。そのために、4 枚の円盤型圧壊破碎刃と 2 段からなる 2 連 2 枚の円盤型剥離破碎刃からなるモデル実験を実施し、自重 490 kN 級の新しいコンクリート破碎機を設計開発するための基礎研究とした。

図-1 コンクリート破砕機

図-2 切削ドラム（円盤型圧壊破砕刃および円盤型剥離破砕刃）

2. コンクリート破砕機

ここで提案する新しいコンクリート破砕機は、低騒音・低振動破砕機であり、自重 490 kN 級の破砕機である。図-1 に示したように、この破砕機は 4 履帯（クローラ）によって支持された切削ドラムを機械本体中央部に設置し、手前からすくい上げる方向（アップカット方式）に回転させ、走行中に自重を反力にして連続的にコンクリートを切削し破砕するものである。破砕されたコンクリート屑はスクレーパーによってかき寄せ、後続する引き出し用ベルトコンベアーおよび積み込み用ベルトコンベアーによって機外へ搬送される。図-2 に示すように、切削

ドラムの外周部には 2 連式円盤型圧壊破砕刃 6 組とその両側に設置した片側 3 枚、計 6 枚の円盤型剥離破砕刃を配設しており、切削深さを 80 mm、切り込み幅を 80 mm とし、各切削ドラムの間隔を 80 mm としている。円盤型圧壊破砕刃および円盤型剥離破砕刃には共に軸受け部にベアリングが入っており、コンクリート切削時に切削ドラム軸に対して公転しながら、自転するしくみになっている。これにより切削時に偏摩耗を防止することができる。円盤型圧壊破砕刃は 2 連式となっており、隣接する圧壊破砕刃の間でせん断破壊を引き起こさせる構造となっている。同図に示すように、円盤型圧壊破砕刃 1, 5, 9 は左側に傾斜して、3, 7, 11 は右側に傾斜して配

置されており、円盤剥離破碎刃に先駆けて幅 150 mm の溝を形成する役割を担っている。また、円盤型剥離破碎刃も同様に 2, 6, 10 は左側に傾斜して、4, 8, 12 は右側に傾斜して配置されており、円盤型圧壊破碎刃が形成した溝の端部を切削するシステムになっている。同図右に、一例として、3 台の切削ドラムが接続されているように、コンクリート破碎機の作業能力に応じて複数台の切削ドラムを配設できるようになっている。この破碎機構は、従来のコンクリート路面切削機に配設しているポイントアタックビットによる平面切削機構とは異なり、端面掘削方式を採用した 2 自由面切削によって掘削効率を一段と向上させるものである。切削ドラムの推進力および回転トルクをかなり節減することが可能となる。この破碎方法によると、従来全てのポイントアタックビットが圧壊切削していたのに対して、円盤型圧壊破碎刃によって先行切削されたコンクリート切削溝端部を積極的に利用した円盤型剥離破碎刃による破碎が効率的に実行され、コンクリート単位体積当たりの破碎仕事量である比切削エネルギーがかなり減少すると期待されている。従って、切削効率は格段に上昇し、低騒音・低振動であり、かつ円盤型破碎刃の摩耗⁴⁾を減少させることができる。

次節においては、コンクリート破碎機の実機を設計開発するための基礎資料として、円盤型圧壊破碎刃と円盤型剥離破碎刃の組合せ、枚数、大きさを決定するための各円盤型破碎刃に作用する接線方向力、法線方向力から切削ドラムに作用する最大水平方向力、最大鉛直方向力および最大トルクとコンクリートの一軸圧縮強度、切削深さとの関係を明らかにするためのモデル実験について述べる。

3. モデル実験

(1) 実験装置

コンクリートの溝切削実験に使用したモデル実験装置概略図を図-3に示す。実験機には、2 連円盤型圧壊破碎刃 4 個、それぞれ 2 個の 2 連円盤型剥離破碎刃 1 および 2 からなる計 16 枚の切削刃をもつ切削ドラム(図-4)と、それに回転を与える油圧モータ、切削ドラムに作用する諸力を測定するダイナモメータ、切削刃にコンクリートを送る供試体送りテーブルを備えている。

図-4 は、切削ドラム本体の正面図および側面図を示したものである。外径 175 mm の切削ドラムに取り付けた切削刃は、切削ドラムの公転とともに自

図-3 モデル実験装置概略図

転しており、直径 45 mm、コンクリート供試体上を転動して切削する際の転動半径 100 mm の円盤型圧壊破碎刃(以下、圧壊刃という)、直径 45 mm、転動半径 95 mm の円盤型剥離破碎刃 1(以下、剥離刃 1 という)、直径 45 mm、転動半径 90 mm の円盤型剥離破碎刃 2(以下、剥離刃 2 という)の 3 種類の切削刃で構成されている。切削刃幅は圧壊刃が 10 mm、剥離刃 1, 2 が 5 mm、刃物角は $11\pi/36$ rad、逃げ角は $\pi/36$ rad である。従って、切削刃の転動半径には 5 mm ずつの段差をつけた設計となっている。

本実験に使用した油圧モータの動力源は最大 20 MPa を発生する油圧装置であり、最大回転トルク 140 Nm の下で、回転数 140 r.p.m.において切削ドラムに回転を与えて溝切削実験を行なった。コンクリート供試体の設定に当たっては 4 つのスクリュージャッキで供試体送りテーブルに固定した。切削深さの設定にはモータ A を使用して切削機本体の鉛直方向の位置を調整した。コンクリート供試体の切削速度は、出力 2.2 kw のテーブル送りモータ B によって送り速度を調整して切削実験を行った。コンクリート切削時に切削部本体に作用する水平方向力 F_x および鉛直方向力 F_z を測定するため八角形リングのダイナモメータ⁵⁾を作製し、切削ドラムの軸受け部分に装着した。なお、ダイナモメータの較正は、図-3に示すように、ダイナモメータに切削ドラム本体を直接接続し、切削ドラムの回転軸 O(図-5)に重錘及び滑車を使用して水平及び鉛直荷重を載荷することによって実施した。

図-4 切削ドラム本体

図-5 円盤型破碎刃に作用する諸力

(2) コンクリート供試体および実験方法

実験にはコンクリート供試体として 4 種類のセメントモルタルを作製し、擬似コンクリートとして用いた。作成した擬似コンクリート供試体はモルタル A, B, C, および D の 4 種類であり、表-1 にそれぞれ供試体の配合比を、表-2 に見かけ比重と一軸圧縮強度を示す。この配合比に従って 1 バッチ当たりの細骨材、セメント、水を用意し、供試体を作成した。細骨材には、気乾燥状態にした海砂を用いた。この海砂に早強ポルトランドセメントと水を加え、均一な強度を得るためによく混合攪拌させた。その後、水平な床の上で 3 日間湿潤養生させ、圧縮強度が変化しないように 72 時間後直ちに試験に供した。コンクリート供試体の寸法は 25 cm × 25 cm × 25 cm とした。

実験方法は、前述した異なる強度の 4 種類のコンクリート供試体に対して、切削深さを $Z = 0.5, 1.0,$

表-1 1 m³ 当たりのモルタル配合比

モルタル	セメント水比 C/W (%)	水 W (N)	セメント C (N)	海砂 S (N)
A	80.4	3381	2719	14445
B	115.4	3381	3903	13468
C	147.7	3381	4994	12568
D	185.5	3381	6271	11513

表-2 供試体の見かけ比重と一軸圧縮強度

モルタル	見かけ比重 G_n	一軸圧縮強度 S_c (kN/cm ²)
A	2.006 ± 0.020	0.382 ± 0.021
B	2.030 ± 0.014	0.962 ± 0.059
C	2.059 ± 0.033	1.756 ± 0.107
D	2.062 ± 0.005	2.337 ± 0.135

1.5 cm に変化させ、計 12 通りの溝切削実験を行った。なお、すべての実験において切削ドラムの回転数 N は 140 r.p.m., 水平方向の切削速度 V である送りテーブルの送り速度は 0.35 cm/s と一定とした。

図-5 にコンクリート溝切削機切削ドラムの円盤型破碎刃に作用する諸力を示す。本実験における主たる測定項目である円盤型破碎刃に作用する切削抵抗の水平方向力 F_X と鉛直方向力 F_Z を、切削刃が供試体を切削開始する前から記録を始めた。その後、図-3 に示すように、切削ドラムがコンクリート供試体側面上端エッジ部より徐々に切削段階に入り、切削ドラムの下死点 A がコンクリート供試体側面に到達した後の定常的な切削状態を確保するまでのおよそ 30 秒間に渡る測定を実施した。

表－3 コンクリートの溝切削実験における作用諸力と比エネルギー

モルタル	Z (cm)	F_{XM} (kN)	F_{ZM} (kN)	T_M (Nm)	V_E (cm^3/s)	P (kNcm/s)	E_s (kNcm/ cm^3)
A	0.50	0.210	0.957	22.94	0.147	5.023	34.144
	1.00	0.376	1.236	34.48	0.414	6.120	14.794
	1.50	0.698	1.351	38.20	0.800	8.119	10.150
B	0.50	0.231	1.066	26.52	0.142	3.044	21.453
	1.00	0.548	1.726	57.47	0.400	16.683	41.687
	1.50	0.908	2.247	77.12	0.859	20.117	23.431
C	0.50	0.380	1.537	47.96	0.159	14.325	90.037
	1.00	0.671	2.126	79.22	0.445	14.186	31.883
	1.50	0.959	2.485	102.28	0.883	27.462	31.114
D	0.50	0.396	1.813	60.77	0.150	15.890	106.156
	1.00	0.758	2.919	173.93	0.432	30.039	69.482
	1.50	1.213	3.022	165.10	0.811	30.926	38.130

(3) 実験結果と考察

図－6 はコンクリートの溝切削機の実験結果の一例として、モルタル供試体 D について切削深さ $Z = 1.0 \text{ cm}$ としたときの諸力を示す。測定された水平方向力 F_x (N) と鉛直方向力 F_z (N) を横軸に時間 (s) に対して示している。また、以下の式で切削トルク T (Nm) を算定し、その結果を図示した。

$$T = (F_z \sin \theta - F_x \cos \theta) \times r \quad (1)$$

ここに、 θ は前図－5 に示す $\angle AOP$ で表現される中心角である。 r は圧壊刃および剥離刃の転動半径である。

円形の切削ドラムが回転し、切削刃が順次変化していくため、常に切削刃が接地していないことから、短周期の波形になり、水平方向力 F_x と鉛直方向力 F_z とが 0 以下となるような激しい波形になっている。この場合、定常的な切削状態においては、鉛直方向力 F_z が水平方向力 F_x よりも大きな値を示すことが確かめられた。

実験で得られたデータからコンクリートの端面切削における切削特性について考察する。表－3 は、コンクリートの溝切削実験における切削深さ Z での作用諸力、最大水平方向力 F_{XM} 、最大鉛直方向力 F_{ZM} 、最大トルク T_M 、切削土量 V_E の測定値、およびこれらの測定値より計算した切削動力 P および比エネルギー E_s の算定値を示したものである。

ここでは、測定した水平方向力 F_x と鉛直方向力 F_z 、トルク T において、定常掘削状態となる 15 s 以降のデータについて切削時間を 10 分割したブロック毎の圧壊刃および剥離刃 1, 2 の最大値を抜き出し、平均したものを最大水平方向力 F_{XM} 、最大鉛直方向力 F_{ZM} 、最大トルク T_M と定義した。一般に、 F_{ZM} は F_{XM} より大きな値となっている。

次に、切削深さ Z と F_{XM} 、 F_{ZM} および T_M の関係

図－6 コンクリートの溝切削実験結果（モルタル D、 $Z = 1.0 \text{ cm}$ ）

をモルタル別にそれぞれ示したものを図－7 に示す。 F_{XM} (kN)、 F_{ZM} (kN) および T_M (Nm) のいずれも切削深さ Z が増えたと増加することが分かる。またコンクリート供試体についても、一軸圧縮強度が

図-7 切削深さ Z に対する最大水平方向力 F_{XM} 、最大鉛直方向力 F_{ZM} および最大トルク T_M の関係

大きくなると F_{XM} 、 F_{ZM} および T_M も増加する傾向にある。

また、最大水平方向力 F_{XM} (kN)、最大鉛直方向力 F_{ZM} (kN) および最大トルク T_M (Nm) について、切削深さ Z (cm) と岩石の一軸圧縮強度 S_c (kN/cm²) の関係について、それぞれ重回帰分析を行い、次式に示す実験式を得た。 R は重相関係数である。

$$F_{XM} = 0.576 Z^{1.050} S_c^{0.318} \quad (R=0.977) \quad (2)$$

$$F_{ZM} = 1.758 Z^{0.476} S_c^{0.432} \quad (R=0.943) \quad (3)$$

$$T_M = 57.40 Z^{0.622} S_c^{0.649} \quad (R=0.930) \quad (4)$$

次に、切削実験によって発生したズリの体積を幾何学的に算出し、それを時間当たりで表したものを切削土量 V_E (cm³/s) とし、次式で算出した。

図-8 切削深さ Z に対する切削土量 V_E 、切削動力 P および比エネルギー E_s の関係

$$\begin{aligned} V_E &= B/t \\ &= [(Vt - r \sin \theta)(r - r \cos \theta) + r^2 \theta / 2 \\ &\quad - (r^2 \sin \theta \cos \theta) / 2] b / t \end{aligned} \quad (5)$$

ここに、 V_E ：単位時間当たりの切削土量 (cm³/s)、 B ：発生ズリ体積 (cm³)、 V ：切削速度 (cm/s)、 t ：切削時間 (s)、 b ：切削幅 (cm)、 r ：作用半径 (cm)、 θ ：岩石表面部位における切削刃の作用角 (rad) である。

なお、実験条件において、切削深さ $Z = 0.5, 1.0, 1.5$ cm としているため、 $Z = 0.5$ cm のときは、圧壊刃しか作用せず、 $Z = 1.0$ cm のときは圧壊刃と剥離刃1が作用するため、それぞれの切削刃によって算出される土量を合計している。 $Z = 1.5$ cm のときも同様に、圧壊刃、剥離刃1、剥離刃2のそれぞれの切削刃によって算出される合計土量となっている。

切削に必要な切削動力 P (kNcm/s) は、切削刃の

最大接線方向力 F_T (kN) を最大水平方向力 F_{XM} (kN) と鉛直方向力 F_{ZM} (kN) よりもとめ、それに切削ドラムの回転距離 $\pi r N t / 30$ (cm) をかけ、切削時間 t (s) で割ったものとした。

$$P = \pi r N F_T / 30 \quad (6)$$

$$F_T = F_Z \sin \theta - F_X \cos \theta \quad (7)$$

また、得られた動力 P (kNcm/s) を切削土量 V_E (cm³/s) で割り、次式に示すように、比エネルギー E_s (kNcm/cm³) を求めた。

$$E_s = P / V_E \quad (8)$$

比エネルギーは単位切削土量当たりの切削動力であり、小さな値をとるほど切削効率が良いことを示す。

図-8は、切削深さ Z に対する切削土量 V_E 、切削動力 P 、比エネルギー E_s の関係をモルタル別にそれぞれ示したものである。多少のばらつきは見られるが、どのモルタルにおいても切削深さ Z が大きくなると切削動力 P も増加することが分かる。また、比エネルギー E_s については、 Z の増加とともに右下がりになっており、圧壊刃だけが作用する $Z = 0.5$ cm の時よりも、剥離刃が作用する $Z = 1.0$ cm および 1.5 cm の時の方が切削効率は良くなっているのが分かる。特に切削深さ Z が 1.0 cm から 1.5 cm へ増加するとき、すべての供試体においてほぼ減少することに注目する必要がある。切削動力 P や切削土量 V_E は、前図で示したように切削深さ Z が増えたと増加するのに対して、比エネルギー E_s が減少している。すなわち、剥離破砕が効果的に作用する範囲においては、 $Z = 1.5$ cm のときの方が切削効率がよいということであり、これは、剥離刃 1 だけが作用している $Z = 1.0$ cm のときよりも剥離刃 1 および 2 が作用している方が、切削動力は多くかかって、切削土量が増加し、結果として単位切削土量あたりの切削動力は小さくなり、切削効率がよいということが分かる。よって、剥離刃を用いた切削工法は格段の施工効率の向上が期待される。

また、切削動力 P (kNcm/s) および比エネルギー E_s (kNcm/cm³) について、切削深さ Z (cm) とコンクリートの一軸圧縮強度 S_c (kN/cm²) の関係について、それぞれ重回帰分析を行い、次式に示す実験式を得た。 R は重相関係数である。

$$P = 13.61 Z^{0.687} S_c^{0.721} \quad (R=0.884) \quad (9)$$

$$E_s = 27.53 Z^{-0.810} S_c^{0.924} \quad (R=0.850) \quad (10)$$

図-9 切削深さ 1.5cm の場合における圧壊刃、剥離刃 1 と 2 の部位

図-10 鉛直方向力 F_z の時間変動に対する計測例 ($Z = 1.5$ cm, モルタル D)

さて、圧壊刃、剥離刃 1 および剥離刃 2 に作用する切削抵抗について、剥離刃は圧壊刃より小さいことは端面掘削方式の原理より自明のことである。図-9に示すように、切削ドラム本体が一辺 25 cm の立方体からなるコンクリート供試体の鉛直面に最初に接触する初期掘削状態においては、まず圧壊刃が先行して平面掘削を行う。次に、圧壊刃の切削深さが 5 mm に達したとき、後続する剥離刃 1 が圧壊刃による切削溝の端部にそって初期端面掘削の段階に入る。また、圧壊刃の切削深さが 10 mm に達したとき、後続する剥離刃 1 は以後定常端面掘削段階に入り、剥離刃 2 が初期端面掘削段階に入る。さらに、圧壊刃の切削深さが 15 mm に達したとき、後続する剥離刃 1, 2 は共に以後定常端面掘削段階に入る。従って、切削ドラム本体の下死点 A が上記コンクリート供試体に到達以後、剥離刃 1, 2 は共に定常端面掘削段階となる定常掘削状態へ移行する。

図-10は、一例として、その定常掘削状態において、切削ドラムに配設した各破砕刃に作用する鉛直方向力 F_z の時間変動を、モルタル D、切削深さ $Z = 1.5$ cm の場合について、拡大したものである。図より明らかに、 F_z には圧壊刃によるピークに続いて F_z の小さい剥離刃が出現している。この場合、

剥離刃 2 の切削抵抗が剥離刃 1 より小さな値を示しているのは、剥離刃 2 の回転半径および摺動速度が共に剥離刃 1 と比較して小さいためである。実際、圧壊刃および剥離刃に作用する法線方向力は、それぞれの切削深さの差異により、圧壊刃 > 剥離刃 1 > 剥離刃 2 の順となる。一方、圧壊刃および剥離刃に作用する接線方向力は、コンクリート供試体との側面摩擦抵抗も付加されるとはいえ、圧壊刃 > 剥離刃 1 > 剥離刃 2 の順となる。なお、側面摩擦抵抗力は圧壊刃と剥離刃 1 ではほぼ同じであるが、剥離刃 2 においては若干両者を上回る程度である。

図-11 は、圧壊刃と剥離刃 1, 2 がそれぞれコンクリート表面からの切削深さが 0.5 cm の位置にあるとき、すなわち圧壊刃の切削深さが $Z = 0.5$ cm, 1.0 cm および 1.5 cm であるときの圧壊刃と剥離刃 1, 2 に対する最大水平方向力, 最大鉛直方向力, 最大トルクとコンクリート供試体の一軸圧縮強度との関係を示したものである。図より明らかに、コンクリート供試体の一軸圧縮強度の大きさに関係なく、圧壊刃に作用する最大水平方向力 F_{XM} は剥離刃より大きくおよそ 2 倍の値を示すこと、圧壊刃に作用する最大鉛直方向力 F_{ZM} は剥離刃の約 3 倍の値を示すこと、 F_{XM} については剥離刃 2 の方が剥離刃 1 より若干大きいこと、最大鉛直方向力 F_{ZM} および最大トルク T_M についてはコンクリート強度の増大とともに剥離刃 1 の方が剥離刃 2 より若干増加していることが観察される。とくに、剥離刃 1, 2 の順位については、前式 (1) に示すように T_M と F_{ZM} の傾向はよく対応するが、 F_{XM} の傾向とは相対するものである。

切削ドラムは、圧壊刃が 4 枚、剥離刃 1 が 2 枚、剥離刃 2 が 2 枚で構成され、それぞれ $\pi/4$ rad 間隔で配置してある。これは、圧壊刃による破壊効率が剥離によるものと比較して極めて小さいことに配慮したものである。実際問題としては切削ドラムの与えられた最大回転トルクの下で、最適な圧壊刃と剥離刃の枚数と段数を設計することが重要である。切削ドラムの最外周部に位置する圧壊刃の枚数は、衝撃力を小さくするために外径を小さくし、可能な限り多くする必要がある⁹⁾。今、圧壊刃の枚数を N とすると、それぞれの圧壊刃の配置は中心角 $2\pi/N$ rad となる。同一円周上の剥離刃の枚数は、図-11 の T_M - S_c 関係より考えると、1 段当たり $N/3$ 枚で切削可能である。剥離刃の配置については、段数と 1 段当たりの枚数を決定した後、圧壊刃の法線方向は元より、剥離刃の法線方向の位置が相互に重ならぬように注意する必要がある。なお、止むを得ず同一法線上に剥離刃を配置する場合には、段数 M 段に

図-11 圧壊刃と剥離刃 1, 2 に作用する最大水平方向力 F_{XM} , 最大鉛直方向力 F_{ZM} , 最大トルク T_M とコンクリートの一軸圧縮強度 S_c の関係

対して同一円周上の剥離刃の枚数は $N/(3M)$ 枚とすべきである。詳細設計に当たっては、コンクリート強度、破碎機のサイズやトルクについて十分配慮する必要がある。

4. まとめ

円盤型剥離破碎刃によるコンクリートの端面掘削方式を使用して、コンクリート破碎機の切削能力の向上、比エネルギーの減少により、その破碎効率を向上させるために、モデル実験を実施した。以下に得られた新しい知見を記す。

(1) 円盤型圧壊破碎刃および円盤型剥離破碎刃 1, 2 による実験では、切削ドラムが受ける最大水平抵抗力は、一般に最大鉛直方向力より小さくなる。主と

して、円盤型圧壊破砕刃による最大水平抵抗力 F_{XM} (kN)、最大鉛直方向力 F_{ZM} (kN)、および最大トルク T_M (Nm) は、次式に示すように、いずれもコンクリートの一軸圧縮強度 S_c (kN/cm²) が増加するほど、また、剥離破砕刃が効果的に作用する範囲においては切削深さ Z (cm) が増加するほど大きくなることが分かった。

$$F_{XM} = 0.576 Z^{1.050} S_c^{0.318}$$

$$F_{ZM} = 1.758 Z^{0.476} S_c^{0.432}$$

$$T_M = 57.40 Z^{0.622} S_c^{0.649}$$

(2) コンクリートの一軸圧縮強度の大きさによらず、円盤型圧壊破砕刃による最大水平方向力は、円盤型剥離破砕刃のものより大きく、およそ2倍の値を示している。また、圧壊破砕刃による最大鉛直方向力は剥離破砕刃のものと比較しておよそ3倍の値となっている。

(3) 円盤型圧壊破砕刃および剥離破砕刃による切削動力 P (kNcm/s) およびコンクリートの単位体積当たりの仕事量で表される比エネルギー E_s (kNcm/cm³) は共に、次式に示すように、コンクリートの一軸圧縮強度 S_c (kN/cm²) の増加とともに増加する。一方、切削動力 P は切削深さ Z (cm) の増加とともに増加するが、比エネルギー E_s は Z の増加とともに減少することが判明した。

$$P = 13.61 Z^{0.687} S_c^{0.721}$$

$$E_s = 27.53 Z^{-0.810} S_c^{0.924}$$

(4) 実際のコンクリート破砕機を設計製作するに

当たっては、切削ドラムの最大回転トルクの下で最適な圧壊刃と剥離破砕刃の段数と枚数の組合せを設計する必要がある。例えば、最外周部に位置する圧壊刃の外径は小さくし、枚数 N をできるだけ多く配置する。剥離破砕刃の枚数は1段当たり $N/3$ 枚を配置することが可能である。ただし、同一法線上での重複はないとする。なお、止むを得ず同一法線上に配置する場合には、段数 M 段に対して同一円周上の剥離破砕刃の枚数は $N/(3M)$ 枚とすべきである。

参考文献

- 1) 室達朗, 土屋清, 河野幸一, 若林優輔: ディスクカッタビットによるモルタル端面の定常掘削特性に関する実験的考察, 土木学会論文集, No.687/III-56, pp.37-47, 2001.
- 2) Muro, T. and Tran, D.T.: Edge excavation property of a disc cutter bit in new tunnel boring machine, *Today and Tomorrow of the Science and Technology Exchange between Ehime University - Japan and Ecole Central de Nantes - France, Proceeding of the 2nd EU-ECN Joint Seminar 2001*, Matsuyama, Japan, pp.183-190, 2002.
- 3) 室達朗, 延本基春, 馬越英貴: ポイントアタックビットの衝撃切削能力に及ぼす切削ピッチによる影響, 土木学会論文集, No.624/VI-43, pp.143-152, 1999.
- 4) 室達朗, 河野幸一, 山村繁雄: T.B.M.用ローラカッタの掘削と摩耗特性に及ぼすビット斜角の影響, 土木学会論文集, No.617/III-46, pp.163-174, 1999.
- 5) O'Dogherty, M.J.: The design of octagonal ring dynamometer, *J. Agric. Eng. Res.*, Vol.63, pp.9-18, 1996.
- 6) 室達朗, 作原陽一, 藤原一博, 河野幸一: 円盤型剥離破砕刃を用いた効率的な硬質岩盤溝切削機の設計開発, 土木学会論文集, No.784/VI-66, pp.77-85, 2005.

(2005. 3.17 受付)

EXPERIMENTAL STUDY ON THE CRUSHING EFFICIENCY OF A CONCRETE STRUCTURE DUE TO AN EDGE EXCAVATION SYSTEM

Tatsuro MURO, Youichi SAKUHARA, Kazuhiro FUJIWARA and Koichi KOHNO

The purpose of this report is to increase the crushing efficiency of a concrete structure by means of an edge excavation system using a ripping disc cutter bit. A cutting drum mounting a roller cutter bit and two series of ripping disc cutter bit was used for a model test using several specimens of concrete. As a result, it was observed that the maximum horizontal and vertical excavation force, and the maximum torque acting on a cutting drum and the excavation power increased with the increment of uniaxial compressive strength of concrete and depth of cutting. The specific cutting energy decreased with the increment of cutting depth in the range of high efficiency of a ripping disc cutter bit, but increased with the increment of the uniaxial strength of concrete.