今後は、土木主材料、セメントコンクリート等の基材の進歩、施工技術の進歩によって、現在の制約である岩盤定着方式の設置ケーソンのみならず、軟弱地盤に杭を利用、ハイドロクリートコンクリート等を使用した設置ケーソン工法等にも、基本材料構造を利用して、主シール材、安全補助シール材として使用が拡大されていくことを希望する次第である。

参 考 文 献

- 1) 土木学会土木施工研究委員会：海上工事の施工技術 (1985. 5).
- 2) 桜井紀朗, 壺阪祐三, 宮坂慶男：特殊コンクリートの施工, 共立出版, 東京 (1978), pp. 88-90.
- 3) 日本鉄道建設公団：本州四国連絡橋基礎工調査実験報告書 (1970. 3).
- 4) 小林辰夫：ゴム材料, 土木材料ハンドブック, Vol. 26, No. 4, 山海堂, 4 (1985).
- 5) 小林辰夫：大型水中コンクリート構造物建設に使用される型枠止水材料について, コンストラクション, 8, 12 (1970),
- 6) 浅間敏雄, 桜井紀朗, 原田 宏：海中型枠工法に関する施工実験, 橋梁と基礎, 5, 9 (1971. 9), 12-21.
- 7) 岩浪繁雄, 近森徳重, 藤島則夫：パッキンとシールの設計, オーム社, 東京 (1971), pp. 21-30.
- 8) 本四公団：鋼設置ケーソン設計要領 (案) (1972. 2).
- 9) 土木学会：海洋鋼構造物設計指針 (案) 解説 (1976), p. 57.
- 10) 清水建設 (株)：佐世保重工ドック工事, 土木クォーターリー, No. 21, (1972), 39-45.
- 11) 鹿島建設 (株)：黒之瀬戸大橋下部, 鹿島建設技報 (1973. 3), pp. 16, 17, 36.
- 12) 小林辰夫：土木学会論文集, 第 367 号/VI-4 (1986. 3).
- 13) 竹内良夫：関西国際空港建設上の諸問題, 土木学会誌, 73, 7 (1988) 11.

解 説

《複合材料の挑戦—IV》

強化繊維を立体的に配向・配列する三次元強化複合材料

村山 邦彦*, 八田 博志**

1. は じ め に

先進複合材料 (ACM) を次世代産業の基盤技術として発展させるためには、現在二つの技術革新への挑戦が必要であると考えられている。一つは、超高温等の極限的環境下での使用に耐えうる構造材料として、マトリックスに耐熱金属・セラミックスまたはカーボンを用いた複合材料を開発しようとするものである。これは、材料創製にかなりの高温プロセスを必要とするため、強化繊維とマトリックスの界面をはじめ、複合材料の内部構造の制御というきわめて基礎的な問題に直面することにな

る。さらに、構造材料として広く応用を図るには、今後いかに効率的な複合化プロセスを見いだしうるかが、その鍵を握っているといえよう。

他の一つは、本題の強化繊維を立体的に配向・配列することにより、三次元に強化された複合材料を開発しようとするものである。従来の積層体に代表される連続繊維複合材料の利用は平面に近い単純形状の薄板 (二次元強化) に限定され、複雑形状物や厚肉部材には依然として金属が使用される場合が多かった。厚肉部材では層間無強化のため面外の応力負荷に耐えられないこと、また複雑形状物では直線的成形素材を切り貼りしたり、ストレッチによって無理に変形させるために配向設計を狂わせ、特性の低下を招くことがその理由である。このような既存複合材料のもつ基本的問題点を克服するためには、三次元配向設計に従って繊維を立体的に配列する新

* Kunihiro MURAYAMA : (株) スリーディコンホリサーチ (305 つくば市梅園 2-7-1)

** Hiroshi HATTA : 三菱電機 (株) 材料研究所 (229 相模原市宮下 1-1-57)

図1 立体繊維複合材料の研究開発構想!

しい製織技術の開発が不可欠となり、すでに図1に示す構想のもとに要素技術の開発が進められている¹⁾。

図中の三次元繊維については、これまで積層体の層間強度向上の一手段としての意義が強調されることが多かったが、ここでは材料設計可能領域を従来の二次元から三次元へ拡張するという、より高い位置付けを与え、それを可能にする手段として直交3軸から力学的等方性が得られるまで多軸化していくことを試みようとしている。一方、立体形状布については、パラボラ曲面を放射方向糸と円周方向糸からほぼ等密度に織り上げることの試みに始まり、これを多様な輪郭を有する織物とその面内を等方性化する3軸製織へと発展させたいと考えている。

三次元繊維および立体形状布ともに、構造材料の軽量化を究極まで推し進めるため、入手可能な高性能強化繊維を可能な限り高密度に製織することを目標にしている。この高密度製織技術は繊維の大きさに対し極端な制限があってはならない。また、工業的利用を図る上で製織の自動化は必須の要件といえよう。

ニアネットシェイプ（最終部材形状）の立体繊維を用

¹⁾ 「基盤技術研究促進センター」の出資を受けて、63年3月(株)スリーディコンポリサーチが設立され、「立体繊維複合材料の研究開発」への取組みに着手した。

いた複合材料は具体的なニーズに基づいて形状と物性の最適化が図られるべきものであるが、ここで開発される製織プロセスはその重要な要素技術となるものである。さらに、これらを組み合わせて高度化するためのインテグレーション技術が必要になると考えられる。三次元強化複合材料はとくに脆性マトリックスに対して有効とみられるので、冒頭で紹介した超耐熱複合材料の開発との接点も今後重要性を増していくであろう。

2. 三次元繊維

三次元繊維については、すでに工業技術院繊維高分子材料研究所と三菱電機(株)ほか2社との共同研究によって、図2の要部写真のごときプロトタイプ直交3軸自動織機が開発されている²⁾。これは、垂直系(Z軸)によって形成されたコリドールに、レヒアを用いてタテ糸・ヨコ糸(X軸・Y軸)を交互に挿入していく方式で、適当なオサ打ち動作を加えたとき、繊維体積含有率(Vf)40%以上の高密度織物が得られるに至ったものである。しかし、高密度化すると繊維の幅、すなわちX軸・Y軸方向の長さ製織技術上の限界があるため、加工できる部材の寸法に制約を受ける。今後、このような大きさの問題を克服できる方法の開発が必要である。

図3はカーボン繊維(東レ M-40)とエポキシ樹脂からなる複合材料の比弾性率(E/ρ)と熱膨張率(α)を

図2 三次元3軸自動織機の外観

(a) 比弾性率

(b) 熱膨張率

図3 三次元強化複合材料と金属材料の特性比較

つの軸方向について算出し、競合材料であるアルミニウム合金・チタン合金と比較したものである。直交する3軸の繊維配列比を変えたものと、基準となる一方向強化材の V_f 依存性を調べた結果では、 E/p についていえば3軸がすべて等しい場合でも V_f 20% 以上で、これら金属材料の特性を凌駕できることがわかる。

図4 三次元強化複合材料の異方性

図4は三次元繊維を用いた複合材料の異方性を検討するために、ヤング率 (E) および熱膨張率 (α) について、2軸を含む面内での角度依存性を調べた結果である²⁾。 $N=3$ が直交3軸 ($X:Y:Z=1:1:1$) の場合であるが、 0° と 90° の E が同じ値になり、 45° で最小値を示す。平面のクロスプライ ($0^\circ/90^\circ$) を表わす $N=2p$ も同じ傾向である。面内3軸 (60° 交差) 以上を表わす $N \geq 3p$ は等方性を示すが、三次元では $N=7$ ではほぼ等方性になる。 α に関しては、 $N=3$ または $2p$ でも等方性を示し、 E とは異なる。なお、この図はカーボン繊維として東レ T-300 を用いて、 V_f が40% の場合の計算結果を示している。

表1は三次元繊維を多軸化したときの立体的配向分布、最大 V_f 値、Anisotropy index 等をまとめたものである²⁾。ここに挙げたものはすべて製織可能であり、7軸は3軸+4軸、9軸は3軸+6軸の関係になっている。また、 V_{f-max} は挿入する糸を円柱と仮定して計算した値である。Anisotropy index はヤング率の最大と最小の比で定義され、異方性の程度も表わす指標として使われている。従来の積層板においても面内を等方性化した使い方が標準的とみられるところから、 V_{f-max} が比較的大になる7軸の実用的価値は非常に高いと考えられる。超高弾性率のカーボン繊維を用いて V_f を40% 以上で製織することができれば、等方性材料としても E/p において競合する金属材料を凌駕することができる。さらに、7軸それぞれの繊維配列比を変えることによって、材料の立体異方性を配向設計に合わせて制御す

表 1 三次元多軸織物の特性

N	$V_{f-\max}$ (%)	f_i (%)	Period ϕ (°)	Anisotropy index
3	58.9	19.6	90	5.91
4	68.0	17.0	120	4.74
6	49.5	8.25	120	1.47
7	56.4	8.73; X, Y, Z 7.56; T, U, V, W	90	1.07
9	35.6	4.91; X, Y, Z 3.47; K, L, M, N, R, S	90	1.26

図 5 パラボラ織機の機構

ることが可能になるはずである。

3. 立体形状布

曲面に沿って等密度に、望む配向で織り上げることの可能性を検討する手始めとして、軸対称回転体であるパラボラ面を取り上げ、図 5 に示したようなモデル織機を

試作した³⁾。この織機において、織物は中央部に設置されたモールドの表面に沿って製織される。製織動作は、モールドの中心から外周に向かって張られた多数本の放射方向糸（タテ糸）を上下スピンドルチャックへのシャトルの持ち換えによって開口し、さらにその外側を回転するポビンによって円周方向糸（ヨコ糸）を順次挿入し

ていくものである。織前位置の移動に合わせて、この場合、モールドを徐々に上昇させる機構を採用している。経線方向の糸密度を均一化するために、織前半径に比例して放射方向糸を追加し、製織動作に参加できるようにしている。緯線方向の糸密度は放射方向糸と円周方向糸の張力比によって制御し、織前半径に比例して増加させていくことで均一化を図っている。経線方向と緯線方向の繊維配列を等密度にすれば、熱膨張率は等方性化する。面内のヤング率を等方性化するには放射方向糸を 60° 交差させなければならないので、上部テーブルを回転させる機構が必要になる。図6は一部手動を加えてカーボン繊維の3軸織物を作成し、モールド上でエポキシ樹脂を含浸・硬化させたものである。

図7は $0^\circ/90^\circ$ 配向の平面織物を球面に沿って賦形した場合と、上記のように放射方向糸と円周方向糸からほぼ等密度になるよう直接織り上げた場合について、それぞれの熱膨張率の分布を比較したものである³⁾。直交平面布でも図に示したように、織糸の交点間距離を変えずに、織糸の交角の変化だけで球面に賦形することは可能である。図において $\varphi=0^\circ$ および 90° の経線上では交角が 90° で変化しないが、この間では正方形の網目が菱

形に変形している。 $\varphi=45^\circ$ での歪みが最も大きく、 $\theta=0^\circ$ (極地点) から交角がしだいに減少して、 $\theta=90^\circ$ (赤道) 上では交角が 37° になる。このため、経線方向と緯線方向の熱膨張率に大きな異方性が現われ、成形品の熱変形の原因になる。さらに $\pm 45^\circ$ 配向を積層すれば熱膨張率の変動幅は小さくなるが、等方性になるわけではない。

このような曲面内での特性の等方性化は、たとえばアンテナリフレクター等へ応用した場合、面精度の向上に有効であろう。今後、多様な立体形状に対して、オサ打ち機構、織物端部の処理法など、解決すべき課題が山積

図6 パラボラ状3軸織物を用いた CFRP 成形品

図7 立体形状布と直交平面布の特性比較

図 8 各種の三次元織物

図 9 FW 型三次元自動織機の外観

している。

4. 海外の動向

各種立体織物の開発はフランスと米国において盛んであるが、軍事目的に利用される例が多いため、詳細なデータは公表されない。ここでは文献と SAMPE 展示会で入手したカタログによって、おもな製織法とその応用例を紹介する。

4.1 三次元多軸織物

図 8 は仏 SEP 社カタログにある多軸織物の例である。

4 軸・5 軸および 6 軸のブロックのほか、円筒形の織物も見られるが、SEP はこれらをすべて、カーボン繊維を樹脂で固めたロッドを使って、マニュアル操作で織り上げるとい⁴⁾。HIP 法でカーボン/カーボン (C/C) コンポジットとしたあと、機械加工によって固体ロケットモータのノズルやタービンホイール等を製造している。

4.2 三次元フィラメントワインディング (FW)

放射方向糸・円周方向糸・軸方向糸からなる厚肉円筒または円錐はロケットモータのノズルコンホーネントである ITE (Integral throat entrance)・Exit Cone, ロケ

ットケースのアダプターリング、ミサイルのレーダー窓、
宇宙トラスのエンドフィッティング等、広範な用途が期
待されるところから、すでに図9に示したような大型の
FW 型自動織機⁹⁾が米国 FMI 社・米 AVCO—仏 Bro-
chier および米 Hercules—仏 Aerospatiale によって開

発されている。

図 10 円筒・円錐状三次元織物の試作品

Circular and rectangular three-dimensional braiding machines

図 11 “MAGNAWEAVE” と “MAGNASWIRL”
の製織原理

図 12 “MAGNAWEAVE” 型織機の外観

BASIC 2-STEP BRAIDING PATTERN

図 13 2ステップブレイディングの製織原理

製織法としては、まずマンドレル全面に多数の放射方向糸となるロッドを打ち込み、これによって形成されるコリドールに円周方向糸と軸方向糸を交互に配列していく方法⁹⁾、上記ロッドの代わりにあらかじめ極薄の金属円筒を配置しておき、製織後これを糸に置き換える方法⁶⁾、および先に軸方向ロッドを固定しておく方法⁷⁾がある。試織品の一例を図 10 に示した⁹⁾。厚さ方向で使用繊維の種類を変えてハイブリッド化した例も報告されている⁸⁾。

4.3 三次元ブレイディング

スクウェアブレイディングとして厚みのある部材を作る方法が古くから知られているが、機械によってボビンの走行経路が決まっているため、常に一定の断面のものしか得られなかった。それに対して、米国の CUMAGNA 社が開発した“MAGNAWEAVE”は行列テーブルでボビンが動作する位置を製織中でも自在に変更できるため、形状に対する自由度が非常に大きい点に特長がある。この行列を円形にしたのが“MAGNASWIRL”である。矩形断面を組む場合のボビン群の配置、ならびに一つのボビンが走行する軌跡を図 11 に示した⁹⁾。このようにして製織される組織は 4 軸であるが、各ボビンが壁に当たって方向を変えていくところが組物の特徴である。図 12 は Atlantic Research 社カタログに掲載されている、このタイプの大型自動織機で、これを用いて 4 枚羽根の船舶用プロペラ、軽飛行機の翼¹⁰⁾などが試織されている。

図 11 では行列を 2 回ずつ移動させてボビン群の配置が元に戻るため、4 ステップブレイディングと称されるのに対し、最近 Du Pont 社は図 13 に示したような 2 ステップによる方法を考案して、円形にも適用できるとしている¹¹⁾。この方法は軸方向の固定糸を必要とするため組織が 5 軸になるが、ボビン位置の変更によって、かなり複雑な形状にも対応できることが示されている。

5. おわりに

本稿では立体製織によって得られる三次元織物と立体形状布の構造材料用基材としての有効性を述べ、関連する海外動向について簡単に紹介した。

複合材料の三次元強化は技術の必然の流れと考えられるが、強化繊維を立体的に配向・配列するための製織プロセスが開発されなければ、最適設計技術・品質評価技術はもとより新強化材/新マトリックスの素材技術も進展しないであろう。したがって、筆者らはこのテーマを成形加工技術主導で推進し、製織プロセスの体系化、自動化基礎試験機の開発、三次元強化複合材料の有効性の実証等を行ないたいと考えている。ご関心ある方々の助言とご支援を期待する者である。

参考文献

- 1) 福多健二, 多田義雄, 穴原明司, 村山邦彦: 第 2 回先端材料技術シンポジウム論文集 (1986), pp. 32-35.
- 2) 八田博志: 日本複合材料学会誌, 14 (1988), 73-80.
- 3) 八田博志, 広嶋 登, 村山邦彦, 福多健二: 第 3 回先端材料技術シンポジウム論文集 (1987), pp. 1-6.
- 4) M.A. Maistre: Extended Abstract and Program, 14th Biennial Conference on Carbon (1979), pp. 230-231.
- 5) P.G. Rolincik, Jr.: *SAMPE Journal*, Sep./Oct. (1987), 40-47.
- 6) L.E. McAllister: *Engineered Materials Handbook*, Vol. 1, Composites, ASM International, Ohio (1987), pp. 915-919.
- 7) P.S. Bruno, D.O. Keith & A.A. Vicario Jr.: 31st Internat'l SAMPE Symposium (1986), pp. 103-116.
- 8) J.P. Brazel: *Engineered Materials Handbook*, Vol. 1, Composites, ASM International, Ohio (1987), pp. 933-940.
- 9) F.K. Ko: 同上, pp. 519-528.
- 10) R.A. Florentine: 33rd Internat'l SAMPE Symposium (1988), pp. 922-932.
- 11) P. Popper & R. McConnell: 32nd Internat'l SAMPE Symposium (1987), pp. 92-103.