接 着 の あ ゆ み

本 山 卓 彦*
Takahiko MOTOYAMA

Key Words: Adhesive Bonding, Adhesive, Synthetic Adhesive, Structural Adhesive, History

1. くっつける技術

材料と材料とを「くっつける」ことは我々の祖先の生活の知恵として紀元前から用いられてきた。(1) 結ぶ, (2) 縫う, (3) はめこむ, (4) 釘を打つ, (5) 鍛接, (6) 接着する, という技術である。

結びは住宅と密接な関係があった。縄文時代の掘立式の家は中心に穴を掘って丈夫な木を立て、横木を結んでくっつけた。藤や葛の木のつるや軟らかい木の枝で結んだ。弥生時代に入って稲作ができると、結びのために藁が用いられるようになった。登呂遺跡にみられるように稲藁が住居のほか、石包丁、げた、鋤、鍬を結ぶのにも使われた。

衣服は体の保温や保護のために縄文時代から使われてきたが、獣や魚の皮、木の皮などを体にぶらさげた。衣服ができたのは弥生時代に農耕とともに渡来した機織の技術からで、布をつなぐために縫うことが行われた。骨からつくった針が縫うのに使われた。

材料に穴をあけて、はめこむ、という接合法も知られていた。縄文時代、槍や矢をつくるのに、木を裂いたところにとがった石をはめこんでいたが、弥生時代には住居をつくるのに、木と木とを柄をつかって結合した。この技術は今もって木造家屋に用いられ、日本建築の重要な形式になっている。

釘は紀元前 15 世紀くらいのエジプト出土品にみられるが、わが国では製鉄の技術が久しくな

ったので見られなかった。釘の出土は弥生中期以後で、木に打ちつけたままで出土するのは古墳時代以降である。木に釘は今日の常識であり、木と木との結合法として広く用いられている。

鍛接の歴史も古く、前 30 世紀ごろの作といわれるメソポタミアの銅製の牛の像は鍛接でつくられ、鉄の鍛接は前 11～9 世紀ごろシリアで行われ、前 6 世紀にはギリシャに伝わった。

2. 接着のはじまり

接着剤として最も古いのは恐らくアスファルトであろう。ことに中東諸国は油田が多いので、アスファルトの産出がいたるところでみられ、旧約聖書のノアの箱舟やバベルの塔はアスファルトで防水目どめしている。イラクのウルで発見されたこまのついたゲーム板は象眼細工がアスファルトで接着されており、ウルの軍旗と呼ばれる建造物は壁のモザイクがアスファルトで接着されている。いずれも前 20 世紀以前のものとされている。

接着剤の最も単純な利用は、槍や矢じりをつくるのに、木を割ってアスファルトや松脂で石を接着して上から蔓でしばる方法で、この目的のアスファルトの応用は、中東地方をはじめ、全ヨーロッパ、アメリカ大陸、インド、シベリア、日本と世界中にみられるところである。

わが国では秋田を中心とする東北地方で石油を産したため、アスファルトが地面近くに露出しているところがあり、これを採取して利用した。たとえば秋田県槻木遺跡などは縄文時代からアスファルト坑として利用された。

接着剤として膠が発達したのはエジプトと中国

* 昭和電工(株)新規開発推進部 (〒105 東京都港区芝大門1-13-9)。

で、わが国は久しく膠製造の技術がなくて輸入品であった。前 15～14 世紀ごろのトースメス 3 世時代に「ベニヤ工作の図」という記録があり、火の上に膠鍋^{なべ}がかけられ、ベニヤの上に砂袋を置いてプレスしている。このようにエジプトではすでに合板もあり、また木工も発展していて王の棺^{ひつぎ}、家具、宝石箱などが釘と膠とを併用して組立てられた。しかもその継手には今も使われているすぐれた形状のものが多かった(図 1)。

わが国に膠製造の技術が渡来したのが平安朝の醍醐天皇^{たいご}の時代に墨製造の技術とともにといわれているが、それ以上にも膠が輸入して用いられた。当時の膠の用途は武具や宮廷用具のような高級品の製造で、他の接着剤では、くっつきにくい竹や皮革^{せん}の接着に用いられた。弘仁 11 年(820)に撰せられた弘仁式のなかに、太刀一口をつくるのに鞘^{さや}に膠が一両、漆一合が必要なこと、織機をつくるのに膠大 2 両が必要なことが書かれている。この膠はすべて輸入品であったのであろう。延長 5 年(927)に撰された延喜式には更に多くの用途に膠が使われている。このころになると国産の膠があったと思う。

米糊は以前のブリタニカで Japanese Cement と書かれていたように最も日本的な接着剤だった。米糊が適するの紙の接着であるから、紙がポピュラになった平安時代以後に盛んに使われた。ことに米飯を押しつぶした糊は押糊とも続飯(そくい)ともいわれ、紙の接着になくはならないものだった。枕草子に「遠き所より思ふ人の文を得て、かたく封じたる続飯などあくるほどいと心もとなし(160 段)」とあるように、清少納言も続飯を使ったのであろう。米糊ははじめは家庭で

図 1 エジプトの古王国時代の棺の接合部
(前 2500 年ごろ)〔技術の歴史, (昭 53), 筑摩書房より〕

つくっていたが、紙の接着のほか衣服の洗濯糊に使われて需要が多くなり、姫糊と呼ばれて糊屋や糊の行商が出現した。延宝 9 年(1680)刊の東日記に滝巴の次の俳句が出ているのが、私の見た糊売りの最も古い文献である。

糊売や天の香久山夏衣

漆製品が縄文、弥生時代の古墳から、刀、弓の塗装品として出土しているが、中国のものとみられ、わが国で漆の木から漆をはじめて採取したのは倭建命(やまとたけるのみこと)が舎人^{とねり}に命じた、といわれている。漆は塗装や乾漆製品のほか、陶磁器や金属の接着に使われた。上等の陶磁器は漆で接着修理したが、日用品は低融点のうわぐすり^{うわぐすり}で仮接着し、ひもでしばってかまどに入れて加熱した。低融点うわぐすりは溶融して、陶磁器が溶着した。これを焼継^{やきつぎ}といった。

現在の感圧接着剤(粘着剤)に相当する繕^{とりのち}もまた歴史が古い。もちのきはわが国の山林に野生していたから、皮をはいで水中でついて繕をつくった。万葉集の山上憶良の歌「繕鳥のかからはしもよ」からも、当時は繕で鳥を捕らえていたことがわかる。江戸時代には鳥刺しがさおの先に繕をつけて鳥をとってまわった。

ギリシャ神話で、羽毛を接着してつくったというイカロスの翼は蠟^{ろう}を接着剤に使っているが、ミツバチの巣を水で煮沸して分離させて製造する蜜^{みつ}蠟^{ろう}は、わが国でも奈良時代にロストワックスや蝋^{ろう}繅^{さう}染めに盛んに使われた。蠟や松脂はホットメルト接着剤の一成分として今も用いられている。

無機接着剤として漆食も古くから使われた。わが国には石灰山が多いので、焼いて生石灰にして、水とねり、壁に塗ったり、高松塚のように石と石とを接着したりした。漆食は中東地方では更に歴史が古く、聖書考古学から明らかになっているように、イラク地方などでは数多くの漆食品がみられる。

3. 合成接着剤の誕生

でん粉糊、膠、漆、繕、松脂、蠟、漆食といった伝統的接着剤は平安時代に出そろい、江戸時代には定着した。明治の文明開化とともに欧米から輸入された接着剤はアラビヤゴムとゴム糊であった。ことにゴム糊は天然ゴムから合成ゴムへと変わったけれども、いまもって、金属、ゴム製品、

織物などの重要な接着剤である。

最初の合成樹脂のニトロセルロースが工業化されたのが1845年ごろで、1870年になるとアメリカで大量に生産されるようになった。写真フィルム、おもちゃなどの成形品としての用途が主体であったが、アセトンなどに溶解した液はコロジオンといって気体の漏れ防止に充てんしたり、塗料に使われたりした。わが国のニトロセルロースの生産は明治22年からであるが、接着剤としての利用はおそく、昭和13年、今村商店(現セメダイン)が模型飛行機工作のための接着剤として開発したのが最初である。現在もニトロセルロースは家庭用接着剤として利用されているが、この最初の合成樹脂が工業用接着剤として利用される時代はついにこなかった。

ニトロセルロースは原料のセルロースが天然物であるから、半合成樹脂というべきものであり、合成した原料を使った純合成樹脂の最初はフェノール樹脂であった。1907年、ベークランドが工業化に成功してから、成形品、塗料、含浸紙などに使われた。わが国では明治末年に、ベークランドのライセンスで国産化された。接着剤としては大正12年に電球の口金の接着に利用されたのが最初である。フェノール樹脂はすぐれた強度、耐水性、耐熱性、接着性のために木材や金属の接着剤として広い用途があり、現在アメリカにおいては全接着剤中第1位の生産量をあげている。このように伸展したのは合板用接着剤のためであり、ことに水溶性フェノール樹脂の開発が大きく貢献した。わが国においては、昭和15~20年の大戦中に航空機用などの強化木材として一部に使用されたが、これはアルコールにとかしたフェノール樹脂であった。合板接着用の水溶性フェノール樹脂の技術がアメリカから入ったのは戦後のことで、これによって耐水合板がわが国に定着した。

尿素とホルマリンとからつくられるユリア樹脂が木材接着剤として登場するのは昭和になってからであるが、現在わが国ではユリア樹脂接着剤が多量に用いられて、全接着剤のうち第1位の生産量である。1929年、I.G. Farbenindustrie 社がKauritleim という木材接着用のユリア樹脂を開発した。その後、わが国でも研究が行われ、成形品のほか、接着剤としては軍関係がとりあげるところになって、木製飛行機の接着に使われた。愛知化学〔現アイカ工業(株)〕から無敵糊の名で発

売され、つづいて各社も軍用に開発した。戦後は、合板用接着剤として従来のミルクカゼイン、大豆グルーに代わった。

わが国で生産量が第2位の接着剤は酢酸ビニル樹脂エマルジョンであり、主として木工、包装、建築関係の接着に使われている。この接着剤の原料の酢酸ビニルは1924年からドイツで生産され、わが国でも昭和10年ごろからつくられた。しかし接着用には少量使われただけで終戦を迎え、接着剤としての開花は戦後のことである。

4. 合成接着剤の開花

接着剤が構造部分の接着に使われる構造接着は機械工業においては特に重要であり、そのためには信頼性の確立がキーポイントになる。わが国で接着剤がはじめて構造部分に使われたのは戦時中の木製飛行機の製作である。プロペラやけた(桁)の接着にユリア樹脂やフェノール樹脂接着剤が使われた。イギリスでは Aero Research Corp. が大戦中にフェノール樹脂とポリビニルアセタールとを併用した Redux 接着剤を開発し、De Havilland Hornet 戦闘機の翼部分のうち合板とジュラルミンフランジの接着に利用された(図2)。アメリカでは1945年に大形爆撃機 Convair B 36 の金属構造の接着にフェノール樹脂と合成ゴムを配合したラバーフェノリック接着剤が使われた。自動車の構造接着では1949年クライスラ社がブレーキライニングとシューとの接着にフェノール樹脂接着剤をはじめて使用した。航空機はその後、ハニカムの接着剤として繊維に接着剤を含浸させたフィルム状接着剤が多量に用いられるようになり、ジャンボ機1機に2000 m²以上のフィルム状接着剤が構造接着剤として使われている。

図2 De Havilland Hornet 戦闘機の木製翼における金属接着された桁の下フランジ
〔林毅 監訳、金属接着構造、(昭52)、日刊工業新聞社より〕

図 3 わが国の合成接着剤の生産量と金額
〔日本接着剤工業会調査〕

現在の金属接着に果たしたエポキシ樹脂接着剤の役目は大きい。わが国のエポキシ樹脂の生産量は年間約7万tで、うち接着に使われているのは5%といわれている。しかしエポキシ樹脂の塗料や土木建築用のような他の用途もすぐれた接着性を利用している。1946年スイス、ドイツ、アメリカで生産をはじめたエポキシ樹脂は金属、コンクリート、プラスチック等に対する抜群の接着性のため、機械工業、土木建築、エレクトロニクスにわたって広く用いられている。一方、エポキシ樹脂単独で接着したときには引張強さは大きい、はく離強さは低い欠点がある。構造用接着剤には大きい引張強さが必要であり、そのためラバーエポキシ、エポキシフェノリックのような配合接着剤が使われている。

第二次世界大戦中にドイツで開発されウレタン

接着剤は当初柔軟性を利用して繊維や皮革の接着に使われていたが、現在はそのじん性を利用して金属、プラスチック、ガラスの接着に使われている。代表的なのは乗用車の窓ガラスの取付けに利用されている反応形ウレタン接着剤である。

コンタクト接着剤として金属、プラスチック、木材の接着に使われるのがゴム溶液で、ことにクロロプレンゴムが多く用いられている。被着材の両面に塗布して、しばらく放置し、生乾きになったとき相互に圧着する。これがコンタクト工法で、自動車の天井材の断熱性発泡体を屋根の金属板に接着したり、建材を壁に接着したりするのに用いられる。

機械工業ではこのほか嫌気性接着剤、瞬間接着剤、SGA(第2世代アクリル接着剤)も使われる。嫌気性接着剤はねじやボルトのゆるみ止め、瞬間接着剤はネームプレート、ゴム部品の接着、SGAはスピーカマグネット、コンテナ補強板の接着などに使われている。

接着工法も進歩をとげ、各種のアプリケータが開発されている。構造部分の接着などには溶接と接着との併用(Weldbond工法)も行われている。

わが国の合成接着剤生産量の推移は図3のようである。生産量は昭和54年をピークにして減少しているが、金額は横ばいになっている。

(原稿受付 昭和58年9月27日)

文部省・科学研究費交付先(その22)

(250ページより)

▽燃焼器・内燃機関におけるガス流動の複合レーザ計測法に関する研究=慶大理工、前田昌信(20200)、▽燃焼場に関連した微粒子群のレーザ計測法の研究=東海大、植村恒義(27100)、▽燃焼現象のレーザ計測とモデリング=北大工、村山 正(2500)、▽高速ビーム走査による燃焼器内流動パターンのレーザ計測=東北大工、永井伸樹(2900)、▽乱流予混合火炎構造に関する研究=茨城大工、鈴木鐸士(2500)、▽噴霧画像処理のための画像ソフト開発に関する研究=千葉大工、安田嘉純(2100)、▽シリンダ容器中の乱れた旋回流の数値解析=東大工、高田浩之(2900)、▽レーザーによる予混合気体の発火機構の研究=東大工、松為宏幸(3200)、▽レーザーCT分光による燃焼の3次元診断システムの研究=東大教養、桜井捷海(2700)、▽レーザー誘起蛍光分光法による火炎中のすす生成反応過程の研究=東大教養、土屋莊次(3100)、▽ガソリン機関の吸気系における空気・燃料二相流のレーザ計測に関する研究=東京農工大工、田中宗信(2700)、▽極端に大きい温度勾配場にある燃焼物質の

移動現象に関する化学工学的研究=東京農工大工、国眼孝雄(1400)、▽燃焼反応により生成する遊離基の振動・回転分布=東工大理、森 雄次(2900)、▽CARS及び他の多波長混合法を用いた燃焼気体の高速度計測=名大工、藤原俊隆(2600)、▽CARS法による燃焼中間体の検出と反応性=三重大工、川崎昌博(2200)、▽間欠燃焼場におけるガス流動のモデリング=京大工、嶋本 譲(2000)、▽火炎測定用レーザドップラ流速計耐熱小型プロブの開発=阪大基礎工、植村知正(900)、▽レーザー計測による燃焼場(非定常火炎を含む)でのすす粒子の測定=神戸商船大、西田修身(2200)、▽分光的半導体レーザ吸収法による燃焼場ガス成分濃度・温度ゆらぎの局所過渡計測=岡山大工、古賀隆治(2200)、▽内燃機関シリンダ内の乱流特性=九大工、城戸裕之(2500)、▽2焦点レーザ流速計による燃焼室内流れの計測=九大生研、速水 洋(1200)、▽内燃機関における未燃焼炭化水素の生成・排出機構=東海大、佐野妙子(2000)。

〔服部 敏夫〕