LPSO 相の塑性変形にて形成する変形帯の特徴

萩原幸司^{*1}, 本浪雅史^{*1}, 山崎倫昭^{*2}, 岡本拓也^{*1}, 伊津野仁史^{*1},
多根正和^{*3}, 中野貴由^{*1}, 河村能人^{*2}

Characteristics of the deformation bands formed in the LPSO phase

Koji HAGIHARA^{*1}, Masahito HONNAMI, Michiaki YAMASAKI,
Takuya OKAMOTO, Hitoshi IZUNO, Masakazu TANE,
Takayoshi NAKANO, and Yoshihito KAWAMURA

^{*1} Department of Adaptive Machine Systems, Graduate School of Engineering,
Osaka University, 2-1, Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871, Japan

Formation of curious deformation bands has been reported as one of the deformation mechanisms occurring in a Mg-based long period stacking ordered (LPSO) phase. The origin of the deformation band is still unknown, and the possibility of the deformation kink band and/or the deformation twin has been discussed. To clarify this, the crystallographic nature of deformation bands formed in the LPSO phase was examined by scanning electron microscope-electron backscatter diffraction (SEM-EBSD) pattern analysis. The deformation band in the LPSO phase was found to show three arbitrariness on its crystallographic nature: an ambiguous crystal rotation axis that varied on the [0001] zone axis from band to band; an arbitral crystal rotation angle that was not fixed and showed relatively wide distributions; and a variation in crystal rotation angle depending on the position even within a deformation band boundary itself. These features were coincident with those observed in the deformation bands formed in Zn polycrystals, suggesting that the formed deformation bands in LPSO phase crystals are mainly deformation kink bands.

Keywords : LPSO-phase, Deformation kink, Deformation twin, Zn single crystal, Deformation microstructure

1. 緒 言

熊本大 河村教授らにより近年見出された長周期積層構造相(LPSO 相)を含有する Mg 合金は、既存の材料を上回る新規軽量高強度構造材料として、非常に注目を浴びている⁽¹⁾。Mg 合金中にて LPSO 相が優れた強化相として振る舞う要因を明らかにすべく、LPSO 単相結晶を用いこれまで力学特性に関する検討が行われてきた。この結果、Mg 基 LPSO 相はその構造の複雑さにもかかわらず、底面すべりが比較的容易に活動し、かつその活動が抑制される場合にも特有の「変形帯」が形成することにより、ある程度の延性を生み出すことが明らかにされた⁽²⁾。この LPSO 相中に形成する「変形帯」については、キンク変形帯である可能性が提案されていたが、近年、マイクロピラーを用いた力学試験により変形双晶も生じる可能性があることが指摘されている⁽³⁾。本研究では一方向性凝固(DS)処理により作製した方位制

御 LPSO 結晶の変形挙動、変形組織を、キンク変形帯が形成すると過去に報告されている Zn 結晶中のものと比較することで、両結晶中で見られる変形帯の結晶学的特徴、差異について考察を行った。

2. 実験方法

高周波溶解法により作製した Mg₈₅Zn₆Y₉ (at.%)母合金を用い、Ar 雰囲気下、結晶成長速度 10 mm/h にてブリッジマン法による DS 結晶を育成した。作製した DS 結晶中、LPSO 相は界面を(0001)とする板状の結晶粒形態を示し、成長方向に(0001)界面が平行になるように結晶粒が整列し伸長していた。TEM 観察により、この as-grown 試料中の LPSO 相は 18R 構造を有していることを確認した。また同様の手法により、純度 99.99% の Zn を用い、Ar 雰囲気下、結晶成長速度 10mm/h の条件下にて Zn 単結晶を作製した。さらに mold cast 法を用い、上述の DS-LPSO 相結晶と類似の集合組織を有する Zn 多結晶試料を作製した。これ

^{*1} 非会員, 大阪大学大学院工学研究科

(〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1)

^{*2} 非会員, 熊本大学大学院自然科学研究科

^{*3} 非会員, 大阪大学産業科学研究

E-mail: hagiara@ams.eng.osaka-u.ac.jp

らの各試料から各結晶粒中の底面が荷重軸と平行となるような角柱圧縮試験片を切り出し、室温にて圧縮試験を実施した。この結果導入された変形帯に対しSEM-EBSP法を用いた結晶方位解析を行い、各結晶中の変形帯が示す結晶学的特徴について考察した。

3. 実験結果考察

荷重軸が底面と平行になる方位にて圧縮試験を行ったところ、何れの試料中においてもマクロに見ておおよそ荷重軸に垂直な方向に伸びた変形帯の導入が観察された。ただしその形態は試料により大きく異なり、Zn単結晶中では粗大な変形帯が拘束部である試料両端のみに顕著に発達したのに対し、Zn多結晶試料およびDS-LPSO相試料中では比較的試料全体に微細な変形帯の導入が観察された。ただしLPSO相中では変形帯は多くの場合複数の変形帯形成が組となり、図1に示すような特有のくちばし状形態を示すのが頻繁に観察されたが、一方Zn多結晶中では、そのような形態の変形帯はそれほど頻繁には観察されなかった。

これら各試料中に導入された変形帯に対しSEM-EBSD解析を行い、各変形帯が示す結晶学的特徴、具体的には母相中への各変形帯の導入により生じる結晶回転角の大きさ、またその回転が生じた回転軸等の評価を行った。この結果、興味深いことに各試料中に導入された変形帯には以下の様な3つの共通点があることが明らかとなった。

① 母相に対する変形帯内の結晶回転軸は、ほとんどが底面と直交する方位であり、 $\langle 10\bar{1}0 \rangle$ 近くのものが主に観察されるものの、 $\langle 11\bar{2}0 \rangle$ 軸周り、また両者から5度以上外れるもの等、様々なものが存在する。

② 変形帯内の結晶回転角度は、形成初期と思われるバンドについても、低角(5度程度)から40度以上の高角まで、かなり幅広い分布を示す。

③ 1つの変形帯界面内においても結晶回転角度は必ずしも一様でなく、場所に応じて比較的大きな結晶回転角の分布が存在する。

上記のような特徴は、特定の結晶学的方位関係を有し形成する変形双晶が示す特徴とは異なっているといえる。すなわち本実験結果は、形成された変形帯中に変形双晶が含まれることを否定するものではないものの、その多くが「キンク変形帯」と呼ばれるべきものであることを示唆していると考えられる。

またこのEBSD解析により、LPSO相内にて特徴的に観察される図1に示すようなくちばし状の変形帯は、二つ以上の変形帯の合成(同時形成)により

構成されていること等が明らかとなった。その形成メカニズムについて今後更に検討を進める必要がある。

4. まとめ

本研究により、Zn単結晶、多結晶、ならびにDS結晶中で発達する変形帯には、一義的な結晶回転量を持たない、回転軸が $\langle 0001 \rangle$ 軸に直行する任意軸、といった結晶学的な類似性が認められることが明らかとなり、キンク変形帯の形成が示唆された。しかし一方で、その分布、サイズ、形状は各試料中で大きく異なる様相を示すことが見出され、結晶構造、組織形態の違いが、キンクバンドの形成挙動や付随し発現する力学特性に強い影響を及ぼす可能性があることが示唆された。今後この点を更に明らかにすべく、近年新たに見出された10H型LPSO相の塑性挙動等に着目し、さらに検討を進めて行く予定である。

文 献

- (1) Y. Kawamura, K. Hayashi, A. Inoue, T. Masumoto, Rapidly solidified powder metallurgy $Mg_{97}Zn_1Y_2$ alloys with excellent tensile yield strength above 600 MPa, *Mater. Trans.* Vol.42 (2001), pp.1172-1176.
- (2) K. Hagihara, N. Yokotani, Y. Umakoshi, Plastic deformation behavior of $Mg_{12}YZn$ with 18R long-period stacking ordered structure, *Intermetallics*, Vol.18 (2010), pp. 267-276.
- (3) 井上 敦司, 岸田 恭輔, 乾 晴行, 萩原 幸司, Mg-TM-RE系LPSO相単結晶マイクロピラーの圧縮変形, 日本金属学会 2013 秋期大会講演発表.

Figure 1 Typical deformation bands formed in the $Mg_{88}Zn_6Y_9$ LPSO phase DS crystal deformed along the growth direction of the DS crystal at RT.