ナノ～マイクロ構造体の機械物性を測る

Measuring the Mechanical Properties of Nano/Micro Structures

○正 生津 資大 (兵庫県立大学)

Takahiro Namazu, University of Hyogo, 2167 Shosha, Himeji, Hyogo 671-2201, Japan

In this presentation, specially developed mechanical testing techniques for micro- and nano-sized specimens are introduced. For thin films, I have designed and developed uniaxial tension test equipment, in-plane biaxial tension test equipment, and Poisson's ratio measurement equipment to directly measure the mechanical properties used for the design of micro devices. All types of thin films, such as metals, ceramics and polymers, have been successfully evaluated so far. For small structures, tension-torsion-bending-combined loading test equipment and three/four point bending test equipment have been developed. The influences of deformation-mode and specimen size on fracture strength have been evaluated. For nanowires, such as silicon nanowires and carbon nanotubes, on-chip tension test MEMS devices have been developed to investigate both size effect and process effect on the mechanical properties. Representative testing techniques and results will be presented.

Key Words: *Micro/Nano Materials, Mechanical Testing, Mechanical Properties, Structural Design, MEMS*

1. はじめに

半導体デバイスや MEMS はナノ～マイクロサイズの構造・機能材料から構成されている。これらの構造設計を行うには実際に使用されている材料の機械物性を使用寸法で定量計測しなければならない。技術的に高度な技を要する。実動デバイスの余寿命診断にも材料試験は有効であり、この場合、デバイスから試験片をトリミングした後に試験片加工するため、そのサイズは必然的にマイクロサイズ、場合によってはナノサイズになる。微小試験片を対象とした機械物性評価試験はこれまで数多くの研究者によって独自開発されてきた⁽¹⁾⁻⁽²⁷⁾。特にこれまで多くの技術開発がなされてきたのは薄膜を対象とした一軸引張試験であり、試験片の形状、チャック方法、ひずみ計測方法は研究者の個性が色濃く反映されている。他にも曲げ試験、ねじり試験、これらの複合試験等、バルク材の機械材料試験をスケールダウンしたような試みも幾つか見られる^{(9),(10),(12)}。また最近では CNT やグラフェン、Si ナノワイヤ等のナノ試験片を対象とした機械物性計測の研究が盛んであり、これに伴って MEMS 技術を用いたナノ試験デバイスの研究開発が見られるようになった⁽²²⁾⁻⁽²⁷⁾。材料のサイズをナノもしくは数原子オーダーまでスケールダウンして発現する可能性のある新たな現象(サイズ効果)を実験的に発見し、そのメカニズムを解明する取り組みが多く見られる⁽¹⁸⁾⁻⁽²⁷⁾。産業ベースのニーズのみならず学術的・材料学的興味からナノ～マイクロ試験片の機械物性計測に係わる研究開発が取り組まれつつあり、近い将来に予想される微細加工技術や計測技術の進歩を考慮すると材料の機械物性を原子サイズから定量的に議論できる日が訪れるのはそう遠くはない。

本講演では、ナノ～マイクロ構造体の機械物性を定量計測するために著者らが開発した実験技術のうち、一軸／二軸引張試験技術、引張曲げねじり複合試験技術、薄膜ポアソン比簡便計測技術、MEMS 援用ナノ引張試験技術を紹介する。各技術で得られた結果の幾つかを公表し、本技術の有用性と産業・学術への貢献を述べる。

2. 一軸引張試験技術

薄膜を対象とした一軸引張試験は微小材料の評価技術として最も多用されている。半導体デバイスや MEMS には配線や絶縁用として金属、セラミックス、ポリマー等の薄膜が多用されており、これらの機械物性を定量的に実験評価して設計に反映させることが性能・信頼性確保のために不可欠で

ある。問題点は、現状ではあらゆる種類の薄膜を対象とした引張試験市販装置は存在しないことで、実験者自らが試験方法を考案し、試験片と試験装置双方のデザインと製作をするとともに試験システム全体を開発しなければならない。元来、材料試験はバルク材でも独特の技術とノウハウが必要な実験であるが、対象が薄膜等の微小材料になると要求される技術は格段に高くなり、バルク材では軽視できた些細な問題が一気にクローズアップされる。結果として薄膜引張試験には極めて高度な技術と幅広い知識が要求される。卓越した技術と知識、経験を持つ熟練者のみが微小材料の引張試験を正しく実行できるのはこのような理由に因る。

著者らは、独自の手法で薄膜引張試験実現の障壁となる様々な技術課題をクリアし、一軸引張試験技術を確立した⁽⁵⁾⁻⁽⁸⁾。試験片は Si ウェハのベースに評価対象となる薄膜を成膜したものが基本であり、これを汎用加工装置で所望の形状に成形して完成する。試験装置は PZT アクチュエータ、ロードセル、変位拡大機構搭載アクチュエータステージ、差動トランス、試験片固定用フック、マイクロヒーター等から構成される。著者らは、装置の設計に際し「装置をどれだけ小さくコンパクトにできるか」という独特の思想を持っており、これを重視している。理由は、開発した装置を顕微鏡下だけでなく例えばラマン分光器やエリプソメーター等の様々な計測機器の下に配置することで、単に材料物性計測用としてでなく微小構造体への応力印加用としての機能を装置に持たせるためである。これまでに目的と用途の異なる一軸引張試験装置を複数台開発し、単結晶 Si、多結晶 Si、Al 合金膜、Ni メッキ膜、SU-8 等の各種デバイス膜材料の物性計測はもちろん、Si マイクロ構造体のラマン応力マッピングや SiO_x 薄膜の非接触応力計測等に成功した実績がある⁽¹¹⁾⁻⁽¹⁴⁾。

3. 面内二軸引張試験技術

スパッタリング等で作製した金属薄膜や熱酸化もしくは CVD 作製した SiO_x 膜等は単に平面状に成膜されて使用されるだけでなく、用途に応じて様々な微細構造体に成形され、実用される。デバイス可動中にジュール熱等で構造体が昇温する場合、異種材料の積層構造体であるために不均一な応力が生じるばかりでなく、構造体全体が多軸応力状態にあることが報告されている。このような部位に用いる薄膜の機械物性を一軸引張試験のみで評価することが、高信頼設計に帰結するかは疑問が残る。

著者らは面内直交二軸方向に任意の速度で引張負荷を付

与可能な二軸引張試験装置を開発し、デバイス配線材料として用いられている Al 合金膜の面内二軸引張試験を実施した。その結果、評価した Al 合金膜の降伏曲面は Hill の降伏関数で近似可能であり、等二軸応力下での降伏応力は一軸引張降伏応力の約 8 割であった⁽¹⁵⁾。この結果は Al 合金膜を含むデバイス内の複雑構造部位を製作する際、一軸引張試験結果に準じた設計は危険側の設計と成り得ることを示唆している。

4. 薄膜ポアソン比計測技術

ポアソン比はヤング率とともに機械構造設計に不可欠な材料パラメータであるが、薄膜のヤング率や破壊強度の報告が膨大な一方でポアソン比に対する報告は極めて少ない。これはポアソン比の実測には引張軸と直交する向きのひずみを実測する必要があり、薄膜の場合はこの絶対値が極微小となるために技術的障壁が大幅に上がることが関係している。著者らは上述の一軸引張試験装置を X 線回折装置や原子間力顕微鏡内に設置して引張中の薄膜試験片の厚さおよび幅方向のひずみを実測する技術を確認し、これらのポアソン比を導出することに成功した^{(16),(17)}。これらの技術は技術的には優れたものではあるが、熟練した実験者のみが正しく計測できるという共通の課題を持つ。

著者らは材料試験の経験が浅い実験者でも簡便に薄膜ポアソン比を実測可能な新たな実験手法を提案した。角棒試験片の両端から大きさが等しい曲げモーメントを逆向きに加えると、試験片上面中央部は馬鞍のような形に変形する。この等高線は双曲線の集合体として表現でき、中央の双曲線の漸近線と試験片幅方向のなす角がポアソン比のみに関係することが連続体力学計算より求められる。この概念を微小構造体に適用でき、加えて実験で上記角度を実測できれば、微小材料のポアソン比を比較的容易に実測可能となる。著者らは新たな試験片を考案し、光干渉計で試験片上面の等高線を可視化する技術を構築することで、単結晶 Si マイクロ試験片のポアソン比を真値±10%未満で簡便に実測可能なことを示した⁽¹⁷⁾。また Si 試験片の表裏に Al スパッタ膜を同一厚みで成膜し、Al 薄膜のポアソン比とその Ar ガス圧依存性を調べることに成功した。本技術は対象薄膜を Si 試験片の表裏に成膜し、試験片のある部分に負荷を簡単に与えた状態で干渉縞計測するだけでポアソン比を特定でき、薄膜ポアソン比計測の標準法として期待できる。

5. MEMS 援用ナノ引張試験技術

近年、CNT やグラフェン、シリセンなどのナノカーボン材料の物性研究が盛んに行われている。これらの光学特性や電気特性を調査した研究は散見されるが、機械物性を定量計測した研究報告は数少ない。理由の一つとして、上記ナノ材料は 1~数原子層から構成され、チャック作業を伴う機械材料試験に対する適応性が低いことが挙げられる。機械材料試験では試験片に負荷を加えたときの変形量から材料物性を導出するため、試験片のサイズダウンとともに把持の問題がより顕在化する。

著者らはナノワイヤ状の試験片に対して一軸引張試験が可能な MEMS 援用引張試験デバイスを開発し、電子顕微鏡内で in-situ 観測しながら引張特性を定量計測できる技術を構築した^{(23)-(25),(27)}。デバイスは SOI ウェハを加工して作製したものであり、静電駆動アクチュエータと静電容量変位センサ・荷重センサのための櫛歯構造体、移動時の試験片の破損を低減するストッパー構造体、電気信号印加・計測のための配線および電極を備えている。このデバイスをパッケージに固定し、それを独自製作した試料ホルダに取り付けた後に通常のサンプルと同様に SEM 内に挿入するだけで、SEM 外部からデバイスを操作可能である。

この技術の特徴の一つに、試験片のサンプリング方法がある。通常の材料試験では試験片作製後に装置に取り付け、試験を開始する。著者らはメンブレン状のシートをデバイスに貼り付け、その後、デバイス上でナノワイヤ状に加工する方法を採用した。この方法で評価できる材料はシート状のものに限られるが、それを満足さえすればナノワイヤ状試験片の引張試験を高い成功確率で確実に実施可能である。これまで、厚さ数百 nm の SON メンブレンからなる Si シートを FIB 加工でナノワイヤ化し、幅 57nm 程度の Si ナノワイヤの引張定量評価に成功している。また FIB 加工時のダメージを高真空アニール除去し、Si ナノワイヤのヤング率と破壊強度のアニール効果の定量評価にも成功している^{(24),(27)}。今後、上述したナノカーボン材料やシリセン等の機械物性の定量評価を行う計画がある。

6. まとめ

本講演では、著者らがこれまで独自開発したナノ~マイクロサイズの試験片を対象とした機械材料試験技術の幾つかを紹介した。機械材料試験技術は材料の機械物性を定量計測するという本来の役割だけでなく、試験片に特定の応力・ひずみを付与するための装置としても有用であり、ナノメカニクス研究からデバイス設計と信頼性評価まで、幅広い研究開発に役立つ。著者らの技術に興味をお持ちの方は研究室 HP (<http://www.eng.u-hyogo.ac.jp/mse/mse12/index.html>) をご覧いただき、namazu@eng.u-hyogo.ac.jp までご連絡なくコンタクトいただければ幸いである。

引用文献

- (1) K. Sato, *et al.*, *Proc. MEMS 1996*, 360, 1996.
- (2) W. N. Sharpe, Jr., *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **6**(3), 193, 1997.
- (3) H. Ogawa, *et al.*, *Proc. MEMS 1997*, 430, 1997.
- (4) T. Tsuchiya, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **7**(1), 106, 1998.
- (5) T. Namazu, *et al.*, *IEEE Transactions on Sensors and Micromachines*, **125**(9), 374, 2005.
- (6) Y. Isono, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **15**(1), 169, 2006.
- (7) M. Fujii, *et al.*, *J. Vac. Sci. Technol. B*, **30**(3), 031804, 2012.
- (8) T. Morikaku, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, 105016, 2013.
- (9) T. Ikehara, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, 21(4), 830, 2012.
- (10) T. Namazu, *et al.*, *J. Eng. Mater. Technol.*, **135**(1), 011004, 2012.
- (11) T. Namazu, *et al.*, *Proc. Transducers 2007*, 627, 2007.
- (12) T. Namazu, *et al.*, *J. Eng. Mater. Technol.*, **134**(1), 011009, 2011.
- (13) T. Namazu, *et al.*, *J. Nanosci. Nanotechnol.*, **11**(4), 2861, 2011.
- (14) N. Goami, *et al.*, *Proc. MEMS 2012*, 404, 2012.
- (15) T. Namazu, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **22**(6), 1414, 2013.
- (16) M. Tanaka, *et al.*, *Proc. MRS 2008 Fall Meeting*, 269, 2008.
- (17) T. Namazu, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **22**(3), 625, 2013.
- (18) T. Namazu, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **9**(4), 450, 2000.
- (19) T. Namazu, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **11**(2), 125, 2002.
- (20) R. Kometani, *et al.*, *Proc. EIPBN 2013*, 9C-2, 2013.
- (21) T. Sumigawa, *et al.*, *Mater. Sci. Eng. A*, **528**, 5158, 2011.
- (22) M. Kiuchi, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **16**(2), 191, 2007.
- (23) T. Fujii, *et al.*, *J. Eng. Mater. Technol.*, **135**(4), 051002, 2013.
- (24) T. Fujii, *et al.*, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **52**(11), 110118, 2013.
- (25) 藤井達也ら, 2014 年度日本機械学会年次大会講演論文集, J2240105, 2014.
- (26) H-J. Oh, *et al.*, *J. Microelectromech. Syst.*, **23**(4), 944, 2014.
- (27) T. Fujii, *et al.*, *Proc. MNC2014*, 2014. (Accepted)