Yuji MIDORIKAWA, Fukushima High-tech Plaza Iwaki, 23-32, Kuidesaku, Jyoubanshimohunaomati, Iwaki

Masawaki HUIJI, Fukushima High-tech Plaza Iwaki, 23-32, Kuidesaku, Jyoubanshimohunaomati, Iwaki

Key words: Electro-abrasive Polishing, Electro Polishing, Stainless Steel Tank

1. 緒言

医薬品、半導体工場等で使用されている容器等の内面は、耐腐食性・耐付着性の向上のため表面粗さが細かく鏡面仕上げをした部品を使用している。そして、部品加工時に不純物が付着したまま製造工程で使用すると、原料や製品に不純物が混入してしまいクレームの原因になる。今回、実験に用いたステンレス容器は、医薬品工場向けのもので、溶接した面をバフ研磨し、表面粗さを細かくしている。その後、電解研磨することによりバフ研磨時に埋め込んだ砥粒を除去して清浄な面に仕上げている。

そこで、本研究では、研磨面の品質を損なうことなく、機械的な研磨と電解研磨を同時に行う電解砥粒研磨技術での加工を検討した。そして、現在、バフ研磨と電解研磨の2工程で行われている研磨工程を電解砥粒研磨の1工程とし、工程数や時間の短縮によりコストを削減することを目的とした。以下にその結果を報告する。

2. 実験方法

電解砥粒研磨技術とは、被削材を陽極とし、砥粒入り不織布の研磨材を取り付けた電極工具を陰極とする。電極工具は、回転しながら被削材に押しつけて研磨する。その際、研磨面へ電解液(20wt%硝酸ナトリウム水溶液)を供給する。砥粒擦過の確立は、凸部が凹部よりも大きい場合、凸部に対し優先的に機械的な研磨を行う。同時に、金属素地が露出したところを効率よく電解研磨を行う方法である。このように機械的な研磨と電解研磨の相乗効果により凸部が急速に除去される。この結果、効率的な平滑面が得られることになる。¹⁾

実験に用いた試験片は、直径が240mm、高さが240mm、板厚が0.7mmで、材質がSUS304のBA材を使用し、直胴部と円周部をプラズマ溶接して加工したステンレス容器である。

図1(a)に容器の内側と外側の直胴部を研磨するために試作した電極工具を示す。側面全周に研磨材を取り付けるための固定部を4カ所作り、電解液の通過穴として12カ所、穴をあけた。電極工具の回転数が高くなると、偏芯により振動が発生するおそれがあるため、精密測定機等を用いて正確に位置を決めた。固定は、加工歪みの少ないレーザー加工機により溶接し、極力歪みを低減した。

研磨方法は、全周に研磨材を巻き付けた電極工具を回転させながら上下に揺動させ、縦(Z軸)方向に送りをかけて、電解液をノズルから研磨面に供給し研磨した。

図1(b)に内側の円周部を研磨している写真を示す。電極工具は、容器の直径より若干小さいφ210mmで試作し、電極工具の外周に研磨材を巻き付けて全周同時に研磨して

研磨効率を向上させた。押しつけ圧は、研磨材の厚みを変えることにより制御した。

図1(c)に外側の円周部を研磨している写真を示す。電極工具は、容器の直径より若干大きいφ270mmで試作し、電極工具の内周に研磨材を巻き付けた。容器は上下逆さまにし、溶接部へ電極工具をかぶせた。電解液は電極工具カバー内へ供給し、図1(d)に示す電極工具の裏面の通過穴から容器と電極工具の間にある研磨材に供給し研磨した。

このように、容器の内側と外側にある溶接部を電解砥粒研磨技術により研磨し、現状の研磨工程品と比較検討した。なお、容器の研磨面の仕上げ目標は、母材部と同等の表面粗さ(約 $0.15\mu\text{m Rz}$ (十点平均粗さ))と光沢度で、研磨面に不純物の埋め込みや付着がないことである。評価装置として、触針式表面粗さ測定機、金属顕微鏡、SEM+EDX(加速電圧15kV)を用いた。

(a) Electrode for straight

(b) Electrode for inside

(c) Electrode for outside

(d) Back of electrode

Fig.1 Manufacture for trial of electrode

3. 実験結果及び考察

3. 1. 研磨材の番手の検討

図2に研磨材の番手と表面粗さの関係を示す。溶接部の表面には、ピット等が存在し母材部の表面と比較すると、

著しく凹凸があり表面粗さが粗い。このため、#400で下地の粗加工をし、凹凸を取り除いてから#800、#1500、#3000の順に仕上げた。最終仕上げの#3000では、表面粗さが $0.15\mu\text{m Rz}$ 程度に達して、母材部の表面粗さとほぼ同等になった。

Fig.2 Relation between abrasive grain and surface roughness

3. 2. 電流密度の検討

図3(a)に電流密度(電流値を電極工具の研磨面積で除した値)が $0.1\text{A}/\text{cm}^2$ の場合、図3(b)に $0.3\text{A}/\text{cm}^2$ の場合の溶接部を電解砥粒研磨した面の金属顕微鏡写真を示す。 $0.1\text{A}/\text{cm}^2$ の場合、溶接部、母材部とも平滑できれいな面が得られた。しかし、 $0.3\text{A}/\text{cm}^2$ の電流密度が大きい場合、溶接部に電解作用によるピットが発生していることがわかる。溶接部は、金属組織が粗大化しているため母材部より先にピットが発生したと思われる。このため、溶接部を研磨する場合、電流密度が $0.1\text{A}/\text{cm}^2$ といった低い電流密度で十分であることがわかった。

(a) $0.1\text{A}/\text{cm}^2$ (b) $0.3\text{A}/\text{cm}^2$
Fig.3 Electro-abrasive polishing for welded points

3. 3. 研磨面の清浄度

図4(a)に綿バフでの研磨面、図4(b)に電解砥粒研磨面の金属顕微鏡写真を示す。バフ研磨面には、表面にいくつかの粒子があることがわかる。この粒子のある領域をEDXで定性分析した結果を図5(a)に、電解砥粒研磨面を図5(b)に示す。図5(a)でアルミニウムと酸素のピーク強度が著しく高いことがわかる。このアルミニウムと酸素は、研磨材の砥粒であるアルミナで、バフ研磨する際、砥粒が研磨面に埋め込まれたものと思われる。一方、電解砥粒研磨面には、粒子が見あらず、図5(b)で検出されたピーク

(a)Buffing (b) Electro-abrasive polishing
Fig.4 Photograph of polishing surface

(a) Buffing

(b) Electro-abrasive polishing

Fig.5 Result of EDX analysis

は、全て母材の成分と一致する。このため、電解砥粒研磨面には、砥粒の埋め込みはないと思われる。今回、用いた研磨材は、砥粒を接着剤で不織布に接着させたものであるため研磨面に砥粒が埋め込まれなかったと思われる。

以上の結果より、電解砥粒研磨技術を用いて研磨した容器を図6(b)に示す。研磨面に砥粒の埋め込みがなく平滑で光沢のある容器を仕上げることができた。

(a)Before polishing (b)After polishing

Fig.6 Before and after polishing of stainless steel tank

4. 結言

今回の実験の結果から、次のことを確認した。

- 1) ステンレス容器の寸法に合わせた大口徑の電極工具を試作した。
- 2) 最終仕上げの#3000では、表面粗さが $0.15\mu\text{m Rz}$ 程度に達して、母材部の表面粗さとほぼ同等になった。
- 3) 溶接部を研磨する場合、電流密度が $0.1\text{A}/\text{cm}^2$ 程度の低い電流密度で十分であることがわかった。
- 4) 電解砥粒研磨面には、砥粒の埋め込みは認められなかった。

参考文献

- 1) 清宮 紘一：“電解砥粒鏡面研磨技術とその応用”、摩擦圧接協会誌 Vol.3 No.4 pp.163-167、1996