森 本 清 武* 今 城 靖 雄**

by

Kiyotake MORIMOTO* and Yasuo IMASHIRO**

Key words : Polycarbodiimide, Stamp molding, Thermal insulator

$$\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{N}-\text{R} + \text{H}_2\text{N}-\text{R} \rightarrow \text{R}-\text{N}=\underset{\text{NH}-\text{R}}{\text{C}}-\text{NH}-\text{R} \quad (3)$$

日清紡東京研究センター 〒123 東京都足立区西新井栄町, Tokyo Res. Center, Nisshinbo Ind. Inc., Adachi-ku, Tokyo, 123

アルコールとの反応では同様な付加反応により、式(4)のようにイソウレアを生成する。

また、カルボジイミド基の立体障害が少ないほど式(5)、(6)に示すようにカルボジイミド基同士の二量化、三量化反応が起こりやすい。

これらの反応性は低分子のカルボジイミド化合物で確認されている。⁵⁾

2・2 ポリカルボジイミドの反応性

MDIを縮重合させて得られた分子量2300程度の線状ポリカルボジイミドの粉末に架橋剤として、例えばビスフェノールAやトリアジン誘導体を添加し、180°C、100 kg/cm²の加圧下で成形すると短時間で硬化したが、同条件下でも架橋剤がない場合には30

Fig. 1. IR absorption spectra of polycarbodiimide cured with bisphenol A.

—: Uncured polycarbodiimide.
- - - : Cured polycarbodiimide.

Fig. 2. IR absorption spectra of polycarbodiimide cured with triazine derivative.

—: Uncured polycarbodiimide.
- - - : Cured polycarbodiimide.

分間成型を続けても流動性を有し硬化しなかった。

硬化後の樹脂のIR吸収スペクトルでは、Fig. 1および2に示すようにカルボジイミド結合(2136 cm⁻¹)が減少し、ビスフェノールAではイソウレア結合(1660 cm⁻¹)が、トリアジン誘導体ではグアニジン結合(1630 cm⁻¹)の吸収が見られた。このことはこれらの架橋剤が目的どおり線状ポリカルボジイミドの硬化に有効であることを示している。

また、これらの図にはカルボジイミド結合の二量体(1680 cm⁻¹)と三量体(1640 cm⁻¹)の存在を示すIR吸収スペクトルが認められ、低分子の場合と同様に架橋剤との反応および自己架橋反応をすることが分かる。

2・3 架橋ポリカルボジイミド樹脂の特性

線状ポリカルボジイミドと架橋剤とを反応させて得られる熱硬化性樹脂成形品の一般的な特性をTable Iに示す。⁶⁾ 熱変形温度が高く、優れた耐熱性樹脂が得ら

Table I. Physical properties of polycarbodiimide moldings.

Property	Unit	Value			
Content of filler	wt %	0	30	50	70
Density	g/cm ³	1.22	1.39	1.60	1.87
Flexural strength	MPa	50	90	100	140
F modulus	GPa	3.5	5.5	9.1	13.3
Compressive strength	MPa	—	—	260	270
Thermal deflection temperature (1822 MPa)	°C	261	270	290	300
Rockwell hardness (M scale)		124	120	120	117
Coefficient of linear E-5/°C thermal expansion		5.0		2.5	1.8

Fig. 3. Influence of heat treatment of PCD moldings on their properties.

れている。

Fig. 3 にこの樹脂の長期耐熱性試験結果を示した。図より実用上の最高使用温度は 200°C 程度と期待できる。

3 スタンピング成形可能なポリカルボジイミド複合シート

3・1 構造材料用スタンパブルシート

線状ポリカルボジイミドと架橋剤とをガラス繊維やカーボン繊維などに含浸させた複合シートの成型性は熱可塑性のスタンパブルシート並みに良好で、熱圧成形後は優れた耐熱性と耐油性を示す⁷⁾。このシートに用いるポリカルボジイミドの架橋剤としてはトリアジン誘導体が適しており、マトリックスとの馴染み性は極めて良好である。さらに、マトリックスと各種強化繊維との接着性も優れている。

このシートを 200°C で加圧することによりプレポリマーと架橋剤との架橋反応、更にはカルボジイミド基同士の二量化、三量化反応が同時に進行し、硬化した成形品が得られる。ここで必要に応じて成型前のプリプレグに未反応のイソシアネート基を残しておくこ

Table II. Properties of stamp molded sheet based on polycarbodiimide matrix.

Density	Flexural strength	F modulus
g/cm ³	MPa	GPa
0.72	90	7.9
1.07	120	12.4
1.32	160	16.3
1.46	260	17.9

Fig. 4. A fuel tank for LNG with outer jacket of polycarbodiimide stamp moldings.

とにより、成形時にカルボジイミド結合の生成に伴う炭酸ガスが発生する。このガスを利用して成形品の密度を低くすることができることもこのシートの特長の一つである。

Table II にガラスチョップドストランドマットとカーボクロスを組み合わせてスタンピング成形した複合材料の特性を示す。Fig. 4 に軽量化の目的でこの成型品を外装材料として用いた車載用 LNG タンクを示した。この外装材の比重は 0.72 と極めて軽量である。なお、このタンクは通産省の石油代替エネルギー関係開発補助事業の一環として試作したものである。

3・2 軽量断熱吸音材料

プリプレグ状態でのマトリックスの NCO 含有率を 5 % 程度に保つことにより、成形時の流動性が改善され、前述したように成形時に炭酸ガスが発生するため硬化樹脂は発泡体となる。この点を生かして、適当な芯材と組み合わせることにより軽量で耐熱性の高い断熱吸音材が開発された。

現在、ガラスマットを芯材とするスタンパブルシート (G シート) とメラミンフォーム⁸⁾を芯材とするスタンパブルシート (M シート) の二種類がある。

従来この種の材料としてはガラス繊維をフェノール樹脂などの汎用樹脂で固めたものが多く、樹脂の耐熱温度が製品の耐熱性を引き下げる結果となっていた。またフェノール樹脂の場合、未反応のフェノールモノマーや反応時もしくは分解時に発生するアンモニアガスなどが電子機器用途では悪影響を及ぼすと言われている。一方、水ガラスのような無機バインダーを使用

した場合、耐熱性は向上するが成形加工性が悪く、強度も低く、製品重量も増加するなどの欠点がある。ポリカルボジイミド樹脂はこれらの問題点を解決する理想的なバインダーである。

3・2・1 複合シートの構成 スタンピング成形用の G シートはガラス長繊維マットをニードルパンチングにより絡み合わせて得られたシートを芯材とし、その両面にポリカルボジイミドと架橋剤を塗布した複合シートである。厚みは 5～20 mm であるが、スタンピング成形後は 1～18 mm となる。

スタンピング成形用の M シートはメラミンフォームを芯材とし、G シートとは芯材が異なるのみである。M シートはメラミンフォームを芯材とすることにより、G シートに比較して軽量で吸音特性が良好となるが、その反面芯材の耐熱性がガラスマットより劣るため G シートほど高温では使用できない。厚みは 3～25 mm で、スタンピング成形後は 2～20 mm となる。G シート、M シート共に成形前の保存安定性は良好で、常温で半年程度の保存に耐える。

3・2・2 スタンピング成形条件 10 kg/cm² 程度の型締圧力と 200℃ に昇温が可能なスタンピング成形用の金型を用いて成型する。通常 180～200℃ に保たれた金型内に G シートまたは M シートを必要に応じて適当な表面材と重ね合わせてセットする。表面材としては例えば、遮熱効果を持たせたい場合にはアルミ箔を、吸音効果を持たせたい場合には不織布などを用いる。表面材には成形温度の 200℃ に耐えることと柔軟性が要求される。金型を閉じた後、スタンピング状態で数十秒ないし数分間保持する。脱型後の成形品は必要に応じてトリミングおよび穴明け加工を行って仕上げる。

本成形ではある程度の深絞りが可能で、例えば深さ 5 cm 程度の箱型形状のものが得られる。また成形の際、部分的に強く圧縮して両面の樹脂層を一体接着させ、その部分を強く強くすることができる。成形品の末端部をこのようにつぶすことにより特に G シートの場合芯材であるガラス繊維がはみ出さないため、後での取り扱い作業性が良くなる。

3・2・3 スタンピング成形後の物性

(1) 見かけ密度と引張強度

Table III に示すように G シート、M シート共に成形厚みが大きくなるほど見かけ密度は小さく、引張強度も低下する。

(2) 耐熱性

熱分解ガスクロマトグラフィにより G シートの熱分解ガスを分析した結果では 400℃ では分解ガスの発生は全く認められなかった。Fig. 5 は 590℃ における分解ガスの組成である。フェノール樹脂などで問題

Table III. Tensile strength of G-sheet and M-sheet.

G-sheet			M-sheet		
Thickness	Density	Tensile strength	Thickness	Density	Tensile strength
mm	kg/m ³	MPa	mm	kg/m ³	MPa
2	353	8.2	2	187	4.1
6	201	1.2	6	69	1.2
10	161	1.1	12	44	0.8
17	142	—	20	29	—

Fig. 5. Decomposition gas from G-sheet at 590℃ by thermal decomposition gas chromatography.

Notes; Column: PEG-20M, 2×3 mmφ. Carrier gas: N₂, 50 ml/min. Detector: TCD. Column rising temperature rate: 8℃/min.

となるアンモニアやフェノールなどが発生しないため電子部品などのわずかな腐食性ガスが悪影響をおよぼす所に有利に使用することができる。Fig. 3 に示した長期耐熱試験結果と併せて考えると、G シートの常用最高使用温度は 200℃ 程度、非酸化雰囲気下では 400℃ 程度と考えられる。

一方、M シートの方は芯材としてメラミンフォームを用いているため G シートほど耐熱性は良くない。常用最高使用温度は 150℃ 程度と思われる。

(3) 燃焼性

Table VI に示すように酸素指数法で測定した結果は G シートで 30%，M シートで 27.5% である。共に難燃性の高い材料であると言えよう。

(4) 断熱性

G シート、M シート共に断熱性能はほぼ同等で熱伝導率としては常温で 0.03～0.04 kcal/mh℃ の値を示す。この値は通常のグラスウールとはほぼ同程度である。Fig. 6 に温度と熱伝導率の関係を示す。Fig. 7 に G シートをヒーター上に直置きした場合と 10 mm の空気層を設けて置いた場合のそれぞれの平衡状態における裏面温度を示す。比較のために示したアスベスト

Table IV. Oxygen Index of G-sheet and M-sheet.

G-sheet	M-sheet	Test method
30.0%	27.5%	JIS-K 7201

Thickness 3 mm

Fig. 6. Thermal conductivity of G-sheet and M-sheet as a function of temperature.

G-sheet: ●: 2 mm, ▲: 6 mm, ■: 20 mm ———.
M-sheet: ○: 2 mm, △: 6 mm, □: 20 mm ·····.

シートよりはるかに断熱性能に優れていることが分かる。

(5) 吸音性

G シートおよび M シートの垂直入射吸音率を Fig. 8 に示す。厚みにより異なるが、全般的に M シートの方が G シートより高周波帯域を除いて良好である。M シートは現在吸音材として一般に使われているフェルトやグラスウールよりも優れている。

3・2・4 用途 G シートおよび M シートの最大の特長は断熱吸音材として軽量で成形性が良いことにある。したがって用途の多くは重複する。G シートは耐熱性が良いことを生かして現在問題となっているアスベストに替わる断熱材料として脚光を浴びつつある。

一方、M シートはとくにその軽量性と吸音特性の良さを生かして自動車の主としてエンジンルーム内の

Fig. 7. Thermal insulating ability of G-sheet.

●: G-sheet 2 mm.
○: G-sheet 6 mm.
■: G-sheet 2 mm + Air layer 10 mm.
□: G-sheet 6 mm + Air layer 10 mm.
▲: Asbestos 3 mm.

吸音断熱材として検討されつつある。下記に G シートおよび M シートの具体的な用途例を示した。

(1) G シート

電子部品の断熱保護カバー
エンジン、発電機などの吸音遮熱カバー
暖房機器の遮熱カバー
OA 機器の発熱部断熱カバー
その他アスベスト代替断熱材

(2) M シート

自動車用吸音断熱材（フードインシュレーター、ダッシュサイレンサー）
建築用内装材
車両、船舶の内装材

Fig. 8. Acoustic properties of M-sheet and G-sheet.

Notes: 1. Test method: JIS A-1405 (tube method).

2. Both surfaces of M-sheet and G-sheet are covered with non-woven fabric of 50 g weight/m².

3. 10 mm space between sheet and a steel plate.

4 お わ り に

ポリカルボジイミドはウレタン産業で大量に使われているMDIやTDIなどの汎用原料を使用しているためコストパフォーマンスの点から見ると極めて将来性の高い耐熱性樹脂である。記述したとおり、フェノール樹脂やエポキシ樹脂より耐熱性に優れており、種々の方法で成形することが可能である。現在、この樹脂の応用分野としてまず、スタンピング成形可能な複合材料をターゲットにして進めているが、反応性ポリマーとしての特異な性質を利用することにより、今後さらに新しい応用分野が生まれて来ることが期待される。

(平成3年8月23日 第1回高分子材料シンポジウムにて講演)

参 考 文 献

- 1) T. V. Campbell *et al.*, J. Amer. Chem. Soc., **84**, 1493 (1962).
- 2) L. M. Alberino *et al.*, J. Appl. Poly. Sci., **21**, 1999 (1977).
- 3) 天野 聡, 鈴木敏夫, 日本化学会年次大会予稿集, **37**, 839 (1988).
- 4) 岩倉義男, “有機合成化学”(1977) コロナ社
- 5) E. Gulbins, Ber., **94**, 3287 (1961).
- 6) 公開特許公報, 昭63-35134.
- 7) 公開特許公報, 昭62-146615.
- 8) H. Weber and F. Krückau, Kunststoffe, **75**, 843 (1985).

書 評

“The Fundamentals of Corrosion, Third Edition”

J. C. Scully (著)

(1990年, Pergamon Press 発行, 23×15 cm, 250ページ, US\$ 16.00)

腐食による損失は、防食のための費用も含めるとGNPの3%程度と言われており、一国の経済に与える影響は大きく、その研究の必要性は言うまでもない。

腐食研究は、きわめて学際的なものであり、化学者、金属学者、物理学者、および多くの技術者がかかわっている。本書は、いずれのバックグラウンドをもつ人にもわかるための教科書として書かれており、物理および化学に関する基礎的な知識があれば理解することができる。

本書は、次の4章より構成されている。

第1章 酸 化	第2章 水溶液腐食
第3章 金属の防食	第4章 腐食損傷

第1章から第3章までは、腐食に関する基礎知識とその防食への応用が述べられている。また、第4章では、腐食環境中での破壊について述べられている。

各章は簡潔に書かれており、それぞれの専門分野の人は、少しもの足りなさを感じるであろうが、腐食全般に関して学ぶための教科書としては適しているのではないだろうか。

(神戸大学工学部 中井 善一)