原子間力顕微鏡の進展の現状

山 田 啓 文

産業技術融合領域研究所 ☎305 つくば市東1-1-4

(1995年11月7日受理)

Advances in Atomic Force Microscopy

Hirofumi YAMADA

National Institute for Advanced Interdisciplinary Research

1-1-4 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305

(Received November 7, 1995)

原子間力顕微鏡は、その最初の論文が登場して以来10年が経過し、すでに表面科学などさまざまな分野において、原子・分子スケールの分解能をもつ表面微細構造分析法として定着している。しかしながら最近においても、原子間力顕微鏡を表面のナノメートル領域における種々の物性情報を取得する手段として応用するための新規手法の開発が精力的に進められている。本稿では、この数年の間に特に進展の著しい非接触動作ダイナミックモード、単スピンによる力の検出を目指す磁気共鳴顕微鏡、ピコ秒レベルの超高速現象をとらえる時間分解 AFM、分子間力測定による材料識別法、変位センサーを内蔵する微細加工カンチレバーの開発など最近の AFM 関連研究の動向について報告する。

1. は じ め に

スタンフォード大学で走査型トンネル顕微鏡 (STM) を応用した絶縁体観察可能な新型の顕微鏡が開発されたという噂を聞いたのは、ちょうど10年前のこの頃であったと思う。その年の3月に *Physical Review Letters* に掲載された「Atomic Force Microscope」という刺激的な題名の論文¹⁾には、薄膜カンチレバー上に付けられたダイヤモンド針で原子間にはたらく力を検出するというにわかには信じ難いことが書かれており、セラミック表面を走査して得られた5本の軌跡が実験データとして載せられていた。この素朴な5本の軌跡から始まった原子間力顕微鏡 (AFM) は、この10年の間に飛躍的な進展を遂げ、現在では表面科学は無論のこと、さまざまな分野でナノスケール構造観察のための強力なツールとして定着しているといっても過言ではないであろう。しかしながら、STMが原子スケールで吸着サイトを議論できるほどに精密な分析装置になっているのとは対照的に、AFMでは探針が試料に与える影響が大きく、原子・分子スケールでの観察像の解釈は必ずしも明確であるとはいえない

い。近年、試料の表面構造を壊すことなく、単原子分解能でAFM観察を可能にするための研究が精力的に進められており^{2,3)}、特にダイナミックモードを用いた非接触動作AFMによる半導体観察はこの1年余りの間に大きな進展があった⁴⁻⁶⁾。一方、AFM探針-表面相互作用を利用して、単なる表面微細構造観察を越えて、表面の局所領域におけるさまざまな物性現象を測定しようとする研究もまた活発に行われており、電磁気的な力の測定から表面の超高速現象をとらえる研究や、分子間力や化学的な力の測定を分子間相互作用の研究や材料の識別に応用しようとする試みが進められている。

本稿では、近年著しい発展を見せているダイナミックモードの応用、超高速現象の検出、分子間相互作用の測定、新規微細加工技術など最近のAFM関連研究の動向について、その概要を述べたい。

2. 非接触動作ダイナミックモード

Si(111)7×7構造のようなダングリングボンドをもつような表面を原子分解能でAFM観察できるかどうかは、真の原子分解能が得られるかという問題とも関連し

て、AFMが登場して以来の疑問であった。1994年、F. Giessiblは非接触動作ダイナミックモードによって Si 7×7 表面構造のAFM観察に成功し⁶⁾、この解答は肯定的な形で示された。この結果は同時に AFM における非接触モードの重要性を決定づける実験となった。これまでの AFM による高分解能観察のほとんどは、探針と試料が接触する斥力領域で行われてきた。接触動作では探針の受ける斥力は探針の変位に対して急激に変化し、検出信号は高い距離依存を示すため、STMと同様に高い分解能が期待できる^{2,3)}。実際、表面エネルギーの低い水素終端処理を施した Si(111) 表面では、原子スケールの観察例が報告されている⁷⁾。しかしながら、半導体清浄表面のように活性な表面をもつ材料や、生体材料など容易に変形する試料に対しては、接触動作では、試料と探針は大きな相互作用を及ぼし合うため AFM 観察は困難となる。生体関連試料では、大きな引力相互作用や付着力のため探針走査によって試料を水平方向に引きずるようなことがしばしば起こり⁸⁾、また超高真空中の半導体などの清浄表面においては、ダングリングボンドのために探針先端の原子は試料と化学的に結合し、観察は同時に表面を加工・破壊することになる^{9,10)}。

これに対して、非接触動作における観察では、こうした探針・試料間にはたらく力の影響を著しく軽減することができ、探針・試料にダメージを与えない動作が可能となる。非接触動作で原子スケールの分解能を得るためには、探針を非接触ながらも試料表面に短距離力が及ぶ範囲まで近づける必要がある。一方、安定な非接触動作を確保するために、引力相互作用により試料表面に探針が引き込まれないようにしなければならない。引き込みは表面力勾配がカンチレバーのばね定数より大きくなる時起こるので、ばね定数を大きくすることで避けられるが、力の検出感度はばね定数に反比例するため低下する。

カンチレバーの共振を利用すると応答は増幅され、力の検出感度を高めることができる。このダイナミックモードでは、カンチレバーをその共振周波数近傍で振動させ、試料表面から受ける力によるその振動振幅(または周波数)の変化量を検出する方法が用いられる。最も素朴なダイナミックモードにおける力の検出方法は、スローブ検出法である¹¹⁾。カンチレバーの共振特性(共振周波数 ω_0) は、一般に

$$A = \frac{A_0 \omega_0}{\sqrt{\omega^2 + Q^2 \omega_0^2 (1 - (\omega/\omega_0)^2)^2}} \quad (1)$$

と表わせる(図1参照)。ファンデルワールス力などの試料との相互作用を、探針と試料間に存在する等価的弾

図1 カンチレバーの周波数特性

試料表面との相互作用により共振周波数は $\Delta\omega$ だけシフトし、したがって、共振周波数近傍の特定の周波数 ω における振幅応答 A は ΔA だけ変化する

性定数 $F'(=dF/dz)$ のばねとして表わせば、この相互作用によって共振周波数は $\sqrt{k-F'}$ に比例する量だけシフトする(k はカンチレバーのばね定数)。最大勾配付近 $\omega = \omega_0(1 \pm 1/\sqrt{8Q})$ での対応する振幅の変化 ΔA は、

$$\Delta A = \frac{2A_0 Q}{3\sqrt{3}k} \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right) \quad (2)$$

である。ダイナミックモードでは検出される ΔA は、力 F ではなく力の勾配(微分) F' に比例する。スローブ検出法では力のステップ変化に対して Q/ω_0 程度の過渡応答時間があるため、超高真空中動作など Q 値が高い場合には応答時間は著しく長くなり、実用的とはいえない。したがって、現在では過渡応答時間が短い周波数変調(FM)検出法が多く用いられている¹²⁾。FM検出法では、カンチレバーの振動駆動系は電気・機械結合した自励発振系を構成しており、カンチレバーはその共振周波数で発振する。試料からの力を受けることで、前述したように発振周波数 f_0 は、

$$\Delta f = f_0 \frac{1}{k} \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right) \quad (3)$$

だけ変化する。引き起こされた周波数変化は平衡復調器によって電圧変化となって検出される。FM法では、帰還回路である発振回路を用いているため、応答時間は大きく改善される。これまでに超高真空中のダイナミックモードによって Si(111) のほか^{6,13)}にも、GaAs(110)、InP(110)などのへき開表面が原子分解能で観察されている¹⁴⁾。

2. 磁気共鳴顕微鏡

非接触ダイナミックモードで原子分解能を得る努力がなされる一方で、同じダイナミックモードでサブフェムトニュートンの微弱な力を検出する試みが進められている。D. Rugerらは磁気共鳴による微弱な力の変化を検出することで、AFMに基づく新しい顕微鏡すなわち磁気共鳴顕微鏡を開発している¹⁵⁾。磁気共鳴顕微鏡の模式図を図2に示す。微量の試料を比較的ばね定数の小さなカンチレバーの上に置き、先を尖らせたNdFeB永久磁石を試料上から接近させることで高い磁場勾配(z 方向)を試料近傍に作る。直交方向(x 方向)から磁気共鳴周波数付近のrf磁場が加えられる。非共鳴時には試料の縦磁化 M_z は縦磁場 B_z にほぼ比例するが、共鳴周波数近傍では磁化は x 軸の回りに回転を始めるために平均の縦磁化 $\langle M_z \rangle$ は著しく小さくなり、カンチレバーにはたらく力も小さくなる。実際の測定では、S/N比を向上するため縦磁場にカンチレバーの共振周波数の1/2の周波数で振動する変調磁場 $B_z \cos \omega_m t$ を加え、共鳴付近での応答関数の非線形性に起因する2次高調波(=カンチレバーの共振周波数)の応答成分をロックイン検出している。

究極の目標である単一スピンの検出のためには、力の最小検出感度をさらに向上させることが必要になる。カンチレバーの雑音源は熱雑音と変位測定に伴う雑音とに分けられる¹⁶⁾。カンチレバーの熱雑音による運動は、調和振動系に対するLangevin方程式で記述される。雑音による力が白いスペクトルをもち、系が熱平衡にありエネルギー等分配則を要求する場合、熱雑音による(ランダムな)力の強度スペクトル、すなわち温度 T の熱平衡下での検出できる最小の力は、

$$F_{\min} = \sqrt{\frac{4k}{Q\omega_0}} k_B T \Delta f \quad (4)$$

と表現される。ここで k_B はボルツマン定数、 Δf は測定周波数帯域を表す。

彼らは光波干渉法を用いてカンチレバーの変位を測定しているが、光波干渉法における変位測定に伴う雑音は、光が粒子であることによるショット雑音と光の輻射圧によるゆらぎに起因する。ショット雑音は粒子数が少なくなる(光強度が減少する)と増大し、通常的光波干渉計ではショット雑音が支配的になる。一方、輻射圧ゆらぎは光強度に比例する。したがって、両者の雑音の和を最小化する最適強度が存在するが、この最適強度は光のパラメータを含まない。最適強度下での最小雑音 F_{opt} は、

$$F_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{4k}{Q\omega_0}} (h\omega_0) \Delta f \quad (5)$$

と表わされる。これはマクロなカンチレバー振動系を量子調和振動子と見た場合の量子一つ($h\omega_0$)のゆらぎに相当する。1MHzの共振周波数を用いたとしても50 μ K相当の温度ゆらぎにしか達しないため、実際にカンチレバーの雑音は熱雑音で決まると考えてよい。最終的な目標である単一核スピンの検出のためには、核スピンの磁気モーメントが 1.4×10^{-23} emuと極端に小さいため、可能性のある最大の磁場勾配100 Gauss/ $\text{\AA}$ 中でも、はたらく力は 1.4×10^{-18} Nにしかならない。したがって磁気共鳴顕微鏡においては 1×10^{-19} N程度の微弱な力の測定が必要となる。

図2 磁気共鳴顕微鏡の模式図

これまで、常温・真空(10^{-3} Torr)環境における実験で、常磁性で diphenylpicrylhydrazil(DPPH) 試料の 2×10^9 個相当の電子スピンからの信号や¹⁷⁾, 1.6×10^{13} 個相当の核(陽子)スピンからの信号が検出されている¹⁸⁾。核スピンの検出では、90nm厚さのカンチレバーを用いて 5×10^{-16} N まで最小検出感度を高め、磁場勾配を 600T/m まで増加させている。最近の報告では、温度を 6K まで下げ熱雑音を減らし、Si カンチレバーの高い Q 値($\sim 200,000$)を利用することで、 8×10^{-17} N/ $\sqrt{\text{Hz}}$ の力の検出に成功している¹⁹⁾。

磁気共鳴顕微鏡は、探針磁石を xy 走査および z 掃引することで、横磁場周波数にちょうど同調する準位をもつ空間からの応答分布を記録している。得られたデータは変換を施すことで CT スキャナのようにスピン密度の 3 次元分布を求めることができる。将来、単一スピンの検出が可能になれば、原子(スピン)種を識別しつつ立体的な原子分布がとらえられることになり、画期的な原子断層装置の登場に期待したい。

3. 超高速現象

ナノメートルスケールの空間分解能を有する AFM が同時にピコ秒レベルの時間分解能をもち超高速現象をとらえることができるならば、その応用は飛躍的に広がる。しかしながら AFM における力の検出はカンチレバーの機械的応答によっているため、その共振周波数が応答時間を決めることになり、一見高速現象の検出は難しいように思われる。探針、試料に電位 V_{tip} , V_{samp} をそれぞれ与えた場合、両者の間にはたらく静電気力は以下のように表わされる。

図3 時間分解 AFM の原理²¹⁾

試料およびカンチレバーの電位はそれぞれ高周波で変化するが、その周波数差はカンチレバーの機械共振周波数に一致するように調整されている

$$F = \frac{\omega_0 A}{z^2} (V_{\text{tip}} - V_{\text{samp}})^2 \quad (6)$$

ここで A は探針先端の有効面積である。よく知られるように 2 乗特性をもつ応答はヘテロダイン検出が可能となり、 F は、試料電位が高周波で変化する場合でも探針電位もほぼ同一の周波数で変化させると、その周波数の差である低い中間周波数の成分を含むことになる(図3参照)。この成分が帯域内にあればカンチレバーは振動応答することになる。Bloom らは IC の電気応答を保護膜をつけたままで観察し、試料上の 1 点での電圧時間変化をとらえている^{20,21)}。周波数は 20GHz まで動作が確認されている²¹⁾。今後、単分子のピコ秒レベルの高速緩和過程をとらえることが期待されている。

4. 分子間力測定による分子種識別

多くの化学反応や分子配向は分子間にはたらく種々の相互作用力に起因している。AFM 探針-試料間にはたらく力によって、こうした相互作用を調べるためには、探針の表面を特定の材料にする必要がある。

Frisbie らは、微細加工 SiN 探針を金コートし、末端に官能基をもつチオール分子を表面に自己配向により被覆することにより、探針の化学的性質を制御した化学修飾探針を製作した²²⁾。試料にも、金コートした Si(100) 基板上に自己配向した光感应性のチオール系分子膜を用いた。リソグラフィーと一連の化学処理によって、試料表面は COOH を終端にもつ領域と CH₃ を終端にもつ領域にパターン化された。力-距離曲線からそれぞれの領域における付着力を測定し、相互作用(付着力)の大きさが官能基間により異なり、

の順になるを明らかにした。この試料の表面は末端基を除いて同じ構造なので異なる領域においてもトポグラフィックな差はほとんど検出されない。しかし、付着力が大きく異なることから予想されるように、摩擦力像では異なる官能基をもつ領域間でコントラストが生じた。さらに探針の修飾基を CH₃ より COOH に変えることで、摩擦力像が反転することも確かめられた。

一方、生体関連分子間には、抗原抗体反応、自己組織化や情報伝達に関連して特定の分子との結合がしばしば見られる。たとえば細胞は外部からの情報伝達のために特定の物質(リガンド)にのみ結合するレセプター蛋白質分子をもっている。この特異的結合は、分子認識の役割を果たしており、分子レベルでその相互作用を直接測定することは生体現象を理解するうえで重要である。

リガンドで表面修飾された AFM 探針をレセプターを

図4 ビオチンと特異的に結合するアビジンを表面修飾した SiN 探針²³⁾

ビオチン化した表面との接触面積が小さな場合、探針を試料から引き離すにつれて個々の結合はしだいに壊れていくが、これに対応して力が不連続的に変化する

表面にもつ試料に接触させると、多数の特異的結合のため、探針と試料は強く結合する。接触面積が小さな場合、探針を試料から引き離す際に個々の結合はしだいに壊れてゆくが、これに対して力が不連続的に変化的ことが予想される。Florinらはリガンドレセプターのモデル系として表面をビオチン化したアガロースビーズとビオチンと特異的に結合するアビジンを修飾した SiN 探針の間にはたらく力を調べた(図4参照)²³⁾。針を引き離す際に表面力曲線の引力部分に現れる階段状の応答は、個々の結合が壊れる際に生じると考えると、このステップの大きさは単位結合力の整数倍になっているはずである。彼らは探針が試料から離れる直前の最後のステップ変化だけを多数回にわたって記録し、自己相関関数を求めることによりビオチン単位結合サイト当たりの力として $160\text{pN} \pm 20\text{pN}$ を得た。この測定値および結合エンタルピーの大きさから得られる相互作用長は 0.9nm となり、水素結合などの相互作用長に比べて長く、むしろ分子の結合サイトの物理的大きさに近い。彼らは、熱ゆらぎによって相互作用が非局所化する興味深い可能性を指摘している。

現在、分子間力の測定には表面力測定装置が用いられているが、単分子間の分子間力が直接“見える”この手法は生物・化学の領域において、今後ますます重要な役

割を担うことが予想される。

5. 微細加工技術(センサー付きAFM)

冒頭でも述べたように、AFMが開発された最初の頃は、カンチレバーは金属箔を用いて作られており、カンチレバー上の探針はダイヤモンド片や微小な金属針を顕微鏡下で一つ一つ接着することによって製作されていた。当然ながらこの製作はきわめて困難であり、実験の大きな障害となっていた。このAFMが現在のように普及した背景には、微細加工カンチレバーの開発というエポックメイキングなできごとがあった²⁴⁾。カンチレバーの製作に半導体素子の製作に用いられるような微細加工バッチプロセスを採用することで、これまでにない微細でかつ大量に品質の揃った探針付きのカンチレバーが供給されるようになった。これによってようやくAFMは今日の顕微鏡の地位を確立したといえる。

現在の通常のカンチレバーは直接力を検出するわけではなく、力を変位に変換する機能を担っているにすぎない。したがって、変位を測定するための計測系がカンチレバーの背面に必要となり、通常は光てこ法や光干渉法などの光学的変位計測法が使用されている。これらの光学系によってカンチレバー上の装置構成は複雑になることから、試料走査が行われることが多く、試料に対する制約の一つになっている。微細加工カンチレバーが検出センサーを内蔵すれば、変位検出に通常必要不可欠な光てこ法や光干渉法のための光学系はまったく不要なものとなり、AFMの構成は著しく単純なものとなって応用はさらに広がる。Tortonesiらによって開発されたピエゾ抵抗カンチレバーは、カンチレバー上にイオン注入によって作られたピエゾ抵抗体が、歪みセンサーの役割を果たしている²⁵⁾。ピエゾ抵抗値はカンチレバーが力を受けて曲がると変化し、ブリッジ回路によりこの変化を検出することによりカンチレバーの変位を測定する。 0.02nm の最小変位検出分解能をもつことが示されている。一方、圧電薄膜を堆積したカンチレバーの開発も伊藤(ZnO薄膜)、藤井(PZT薄膜)らによって最近報告されている^{26, 27)}。圧電薄膜はピエゾ抵抗とは異なり直流的な応答を示さないため、接触モードではその応用範囲が限られていたが、現在広まりつつあるダイナミックモードでは定常応答が可能のため、今後製作工程の改良とともに、その応用が期待される。圧電薄膜センサーに関連して、最近Fuchsらが報告した共振構造型の水晶振動子を利用した力検出法は重要に思われる²⁸⁾。水晶振動子は非常にQ値の高い1MHzの発振回路を構成しており、水晶振動子に付けられた探針が力を受けると、振動子の等価インピーダンスが変化する。彼らはこの変化によ

てマイカの原子周期像の観察に成功している。振動子の等価的なばね定数は $\sim 10^5 \text{ N/m}$ に及ぶが、それに見合うだけ Q 値が高いことから、微弱な力を検出できたと思われる。共振構造をもつ振動系センサのインピーダンス変化検出法は今後微細加工技術によって圧電薄膜カンチレバーへの発展が予想される。

6. お わ り に

最近のAFMの進展について概観したつもりだが、近年の走査プローブ顕微鏡関連の研究は多岐にわたるため、紙数の関係もあり触れられなかった話題も多い。たとえば、生体関連試料のイメージングは試料固定化技術の改良などにより大きな進展があり、バクテリオロドプシンなどの蛋白質膜ではサブユニットまで解像された結果が報告されている²⁹⁾。DNAの高分解能観察も塩基識別を目指して努力が続けられている³⁰⁾。探針-試料相互作用に関連する研究もさまざまな方法で進められている。接触動作ダイナミックモードというべき表面力変調法³¹⁾や磁気力制御法などの新規手法も開発され、試料表面のナノメカニカル診断としてその有用性が示されている。通常の接触モードによる付着力、弾性率、摩擦力を測定する研究もこれに関連して精力的に行われている。またAFM由来の他の顕微鏡についてはここでは言及しなかったが、これについては本誌の解説で取り上げられているので、そちらを参考にされたい。

AFMのこれまでを振りかえると、探針-試料相互作用という不明の部分はあるものの、派生した顕微鏡や考案された手法を考えてもわかるとおり、さまざまな分野に応用されている。物質間の相互作用は必ず力という形で測定されるため、AFMは基本的分析ツールとして、今後もより一層その応用は広がると思われる。

文 献

- 1) G. Binnig, C. F. Quate and Ch. Gerber : Phys. Rev. Lett. **56**, 930 (1986).
- 2) F. J. Giessibl and G. Binnig : Ultramicroscopy **42-44**, 281 (1992).
- 3) F. Ohnesorge and G. Binnig : Science **260**, 1451 (1993).
- 4) H. J. Hug, A. Moser, D. Weller, I. Parashikov, A. Tonin, H. R. Hidber and H.-J. Güntherodt : J. Vac. Sci. Technol. **B12**, 1591 (1994).
- 5) F. J. Giessibl : Jpn. J. Appl. Phys. **33**, 3726 (1994).
- 6) F. J. Giessibl : Science **267**, 68 (1995).
- 7) M. Kageshima, H. Yamada, Y. Morita, H. Tokumoto, K. Nakayama and A. Kawazu : Jpn. J. Appl. Phys. **32**, L1321 (1993).
- 8) D. Anselmetti, R. Luthi, E. Meyer, T. Richmond, M. Dreier, J. E. Frommer and H.-J. Güntherodt : Nanotechnology **5**, 87 (1994).
- 9) R. Luthi, E. Meyer, L. Howald, H. Haefke, D. Anselmetti, M. Dreier, M. Ruetschi, T. Bonner, R. M. Overney, J. Frommer and H.-J. Güntherodt : J. Vac. Sci. Technol. **B12**, 1673 (1994).
- 10) M. Kageshima, H. Yamada, Y. Morita, H. Tokumoto, K. Nakayama and A. Kawazu : Jpn. J. Appl. Phys. **33**, 3785 (1994).
- 11) Y. Martin and H. K. Wickramasinghe : Appl. Phys. Lett. **50**, 1455 (1987).
- 12) T. R. Albrecht, P. Grütter, D. Horne and D. Ruger : J. Appl. Phys. **69**, 668 (1991).
- 13) S. Kitamura and M. Iwatsuki : Jpn. J. Appl. Phys. **34**, L145 (1995).
- 14) Y. Sugawara, M. Ohta, H. Ueyama and S. Morita : Jpn. J. Appl. Phys. **34**, L462 (1995).
- 15) D. Ruger, C. S. Yannoni and J. A. Sidles : Nature **360**, 563 (1992).
- 16) J. A. Sidles, J. L. Garbini, K. J. Bruland, D. Ruger, O. Züger, S. Hoen and C. S. Yannoni : Rev. Mod. Phys. **67**, 249 (1995).
- 17) O. Zuger, D. Ruger : Appl. Phys. Lett. **63**, 2496 (1993).
- 18) D. Ruger, O. Züger, S. Hoen, C. S. Yannoni, H. M. Vieth and R. D. Kendrick : Science **264**, 1560 (1994).
- 19) K. Wago, O. Züger, R. Kendrick, C. S. Yannoni and D. Ruger : STM'95 proceedings.
- 20) F. Ho, A. S. Hou and D. M. Bloom : Electron. Lett. **30**, 560 (1994).
- 21) B. A. Nechay, F. Ho, A. S. Hou and D. M. Bloom : J. Vac. Sci. Technol. **B13**, 1369 (1995).
- 22) C. D. Frisbie, L. F. Rozsnyai, A. Noy, M. S. Wrighton and C. M. Lieber : Science **265**, 2071 (1994).
- 23) E.-L. Florin, V. T. Moy and H. E. Gaub : Science **264**, 415 (1994).
- 24) G. Binnig, Ch. Gerber, E. Stoll, T. R. Albrecht and C. F. Quate : Europhys. Lett. **3**, 1281 (1987).
- 25) M. Tortonesi, H. Yamada, R. C. Barrett and C. F. Quate : Proceedings of Transducers '91 448 (1991).
- 26) T. Itoh and T. Suga : Appl. Phys. Lett. **66**, 1481 (1995).
- 27) T. Fujii, S. Watanabe, M. Suzuki and T. Fujiu : J. Vac. Sci. Technol. **B13**, 1119 (1995).
- 28) H. Fuchs, T. Murdfield, R. Velk, U. C. Fischer, H. Fuchs, Beckmann and A. Michals : STM'95 Abstracts 90 (1995).
- 29) D. J. Mueller, G. Buldt and A. Engel : STM'95 Abstracts 189 (1995).
- 30) H. G. Hansma : STM'95 Abstracts 1 (1995).
- 31) M. Radmacher, R. W. Tillmann, M. Fritz and H. E. Gaub : Science **257**, 1900 (1992).