埋め込み金属層基板を用いた赤外反射吸収分光法と 放射光励起表面反応

平野真也・野田英之・吉越章隆*・宇理須恒雄

総合研究大学院大学分子科学研究所 ☎ 444-8585 愛知県岡崎市明大寺町西郷中 38

*日本原子力研究所関西研究所表面科学研究グループ ☎ 679-5143 兵庫県佐用郡三日月町三原 323-3

(1999 年 7 月 5 日受理)

Infrared Reflection Absorption Spectroscopy using Buried Metal Layer Substrates and Synchrotron Radiation Stimulated Surface Reaction

Shinya HIRANO, Hideyuki NODA, Akitaka YOSHIGOE* and Tsuneo URISU

The Graduate University for Advanced Studies, Institute for Molecular Science, Myodaiji, Okazaki, Aichi 444-8585

*Department of Synchrotron Radiation Research, Japan Atomic Energy Research Institute
323-3 Mihara, Mikazuki, Sayo, Hyogo 679-5143

(Received July 5, 1999)

Infrared reflection absorption spectroscopy (IRRAS) has been adopted for the high sensitive and high resolution vibrational spectrum measurements on the metal surfaces. In recent years, IRRAS using buried metal layer substrates (BML-IRRAS) has been developed. This technique provides sufficient sensitivity for the submonolayer adsorbates on the semiconductor and insulator surfaces. The synchrotron radiation stimulated process, which has characteristics of high spatial resolution, low damage, and unique reaction selectivities, is expected to realize a practical nano-process technique in future. We are developing the new BML-IRRAS technique and trying to apply it to the monitoring of the SR stimulated surface reactions. The BML-IRRAS technique is useful in the in-situ observations of the surface reaction, especially of the beam-induced reactions. In this report, our BML-IRRAS technique and recent results of our experiments using this technique with thermal and SR stimulated reaction on the hydrogen terminated Si(100) surfaces are introduced.

1. は じ め に

半導体素子のさらなる高集積化とそれに向けたサイズの微細化が要請されており、原子分子レベルでの表面反応の制御が重要な課題の1つである。薄膜を必要な部分のみ成長させる選択成長や、高い分解能と低損傷なエッチング等の高度なプロセス技術が必要になり、表面の局所構造をも考慮した理解が必要になってくる。赤外分光法は単分子層以下の吸着種も検出可能な高感度な手法であり、表面吸着種の吸着状態を明らかにする上で非常に有用である。全反射赤外分光法 (Attenuated Total Reflec-

tion; ATR) 法は、試料の内部多重反射を利用した手法である。この手法は、非常に高感度かつ偏光依存性の測定も可能で、基板上の分子の配向性や吸収の異方性に関する情報も得ることができる。Chabalらは、原子状水素の吸着した Si(100) 表面 (H-Si(100) 表面と略す) の吸着状態を調べ、 3×1 表面が両端に水素が結合した Si ダイマーと SiH_2 が交互に配列しているものであることを明らかにした¹⁾。渡辺らは、Si(111) 表面の酸化膜の HF 水溶液による除去過程および水素終端過程の高感度なその場観察を行った²⁾。赤外反射吸収分光法 (Infrared Reflection Absorption Spectroscopy; IRRAS) は、偏光された赤外光を試料表面に大きな入射角で入射させ、入射光と反射光間の干渉によって形成される定在波と表面吸着

種間の相互作用によってスペクトルを得る。そのため、金属表面を中心に研究が行われてきた³⁾。本法を、半導体表面や絶縁物表面に適用した場合は、赤外光に対し透明で、また表面定在波の位相が表面の状態や入射条件によって敏感に変化するため、金属表面の場合のようなスペクトルは得られない。近年、いくつかのグループによって、埋め込み金属層構造を持つ基板を用いた IRRAS 法 (BML-IRRAS) が提案され、半導体や絶縁物材料においても高感度な赤外吸収スペクトルが得られるようになった⁴⁻⁶⁾。BML 基板の製作は化学気相堆積 (CVD)⁷⁾、分子線エビタキシャル (MBE)⁴⁾、イオン注入⁸⁾等によって行われるが、表面層を赤外光の波長と比較して十分薄くすることで、光学的には金属的な特徴を示し、化学的には半導体表面の反応性を示す表面を得ることができ

る。一方、CVD やエッチングなどの従来のプロセス技術に、放射光 (SR) を励起光源として利用する SR 励起プロセス技術は、反応温度の低温化や、特異な材料選択的反応が可能であるため、ナノ加工などの将来の半導体プ

ロセス技術の 1 つとなることが期待されている。

我々は、これまで $\text{SiO}_2/\text{Al}/\text{SiO}_2/\text{Si}(100)$ や $\text{SiO}_2/\text{Pd}/\text{Si}(100)$ 、 $\text{Si}(100)/\text{CoSi}_2/\text{Si}(100)$ などの BML 基板を製作し、これにより有機アルミニウム低温凝縮層への SR 照射効果や、ジシランガスによる SR 励起ガスソース MBE (SR-GSMBE) 中の基板表面水素化物の挙動などを BML-IRRAS によって調べる研究を行ってきた。本稿では、BML-IRRAS 法を紹介し、本グループの研究の現状と課題、そして今後の展望について述べる。

2. BML-IRRAS 法

BML-IRRAS は、サブモノレーヤに吸着した表面の吸着種を検出できる⁴⁻⁶⁾。また、ATR 法では測定できなかった Si のカットオフ周波数にあたる 1400 cm^{-1} 以下の低波数領域にある、 SiH_2 や SiH_3 の変角振動、 Si-O_x 振動、 SiF_x 振動を直接観察することができる。また、本法の光学系は比較的シンプルで、真空槽内でのサンプルの取り扱いが比較的簡便に行えるため、特に半導体プロセス技術における表面反応をその場観察するモニターとして有

Fig. 1 Cross sectional view of $\text{SiO}_2(15\text{ nm})/\text{Al}(100\text{ nm})/\text{SiO}_2(15\text{ nm})/\text{Si}(100)$ BML substrate measured by scanning electron microscopy.

用である^{6, 9~11)}。最近では、国外でも Bermudez らによる多結晶 Si 上に吸着した $\text{CF}_3^{12)}$, Mantl, Chabal らによって H_2O やエタノールが吸着した Si(100) 表面に関する研究が BML-IRRAS により報告されている¹³⁾。

我々はまず, Fig. 1 に示す, $\text{SiO}_2/\text{Al}/\text{SiO}_2/\text{Si}(100)$ BML 基板を製作し, BML-IRRAS の有用性を検討する実験を行った。比較のため, BML 基板および, Si(100) 表面に堆積した LB 膜の IRRAS スペクトルの入射角依存性を調べた。ここで, LB 膜の堆積層数は約 5.1 層である。Fig. 2 (left) に示すように BML-IRRAS スペクトルの場合, 観測される全てのピークが, 入射角が大きくなるにつれ強くなっており, 金属基板の場合と同じような特性を示す。一方, Fig. 2 (right) の Si 基板上に堆積した LB 膜の IRRAS では入射角に依ってスペクトルが大きく変形してしまうことがわかった。これらの結果は, 半導体や絶縁物表面の IRRAS 測定において BML 層の存在は必須ともいえるほど効果的で, 入射角が大きい領域ではサブモノレーヤの吸着種も十分な感度を有することを示している。

次に, BML 基板を SR 励起表面反応に応用した。実

験は, 分子研 UVSOR ビームライン 4 A で行った。BML 基板上に約 130 K でトリメチルアルミニウム ($\text{Al}(\text{CH}_3)_3$) の低温凝集層を形成し, これへの放射光照射効果を IRRAS により調べた。実験系の詳細は文献 14 に記述した。Fig. 3 に, IRRAS スペクトルの $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ 暴露量依存性を示す。4 L から 20 L の暴露では, 3 つのバンドが確認

Fig. 3 IRRAS spectra of $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ adsorbed on the SiO_2 substrate with buried Pd layer for different doses from ranging 4 to 20 L. The spectra show the adsorbates to be dimers rather than monomers.

Fig. 2 IRRAS spectra of 5.1 monolayers of barium stearate LB film deposited on the SiO_2 BML substrate (left) and on the Si(100) substrate (right) for various infrared beam incident angles.

された¹⁴⁾。2936 cm^{-1} は CH_3 非対称伸縮振動バンド, 1251 cm^{-1} は CH_3 ブリッジ対称変角振動, 1193 cm^{-1} は CH_3 ターミナル対称変角振動とそれぞれ帰属され, ガスフェーズの $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$ ダイマーに見られるスペクトル形状¹⁵⁾ に類似しているものであった。 SiO_2 表面の低温凝集層の形態はモノマー $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ ¹⁶⁾ よりむしろダイマー $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$ ¹⁷⁾ であることが示唆された。

3. 水素終端 Si(100) 表面の構造と昇温効果

SiO_2 -BML 基板を用いた実験から, BML-IRRAS 法は半導体表面反応, 特に我々の行っている放射光励起表面反応のその場観察にとって非常に有効な手法であると判断し, さらに, 単結晶 Si(100) 表面を持つ BML 基板の開発とそれによる表面水素の挙動を調べる研究を進めた。BML 基板としては, Si(100) 表面付近に Co^+ イオン注入とアニールにより CoSi_2 埋め込み層を形成したものを東レリサーチセンタより購入し, この基板表面に, 新たに超高真空反応槽内で Si_2H_6 による熱エピタキシャル成長層 (膜厚約 1000 Å) を形成し, 明瞭な RHEED 2×1 パターンを与える Si(100) 表面を形成した。

Fig. 4 は, 分子科学研究所の放射光ビームライン 4 B に設置した反応装置と, 実験に用いた BML 基板の概略図である。このビームラインからの放射光は分光されていない白色光で, スペクトル分布は数 eV~1000 eV となっている。フォトンフラックスは, 平均リング電流が 100 mA, 放射光ビームに対し 45° にセットされた $14 \times 14 \text{ mm}^2$ の試料表面において, 計算値で 2.3×10^{16} photons/s

(0.7 W) である。反応槽には, 反射高速電子線回折 (RHEED) と IRRAS およびその光学系を備えており, その光学系は, 常時乾燥空気によりパージされる。

H-Si(100) 表面の構造や表面水素の熱反応については, 昇温脱離法 (Temperature Programmed Desorption; TPD) および理論計算による多数の研究がなされているが, まだ不明な点も多い。TPD による実験では, 脱離種の情報しか得られないため, H-Si(100) 表面の水素化物の熱分解, 熱脱離反応および反応メカニズムを明らかにするためには, 吸着種のその場観察による知見が必要である。この問題について高感度な赤外反射吸収分光法が適用されたのは最近のことである¹⁸⁾。Si(100) 表面への水素の吸着については, 室温付近では Si ダイマーでペアとなった SiH からなる 2×1 構造をとり, 400 K 付近では SiH と SiH₂ が隣り合った構造をユニットセルとする 3×1 構造をとるといわれている¹⁾。しかし, 実際には 400 K 付近で 1×1 構造をとることが多く, この構造についての知見は意外と少ない。我々は, この 1×1 構造について, BML-IRRAS の測定を行った。

Fig. 5 は, 基板温度 400 K における Si(100) BML 清浄表面への原子状水素の吸着について暴露量依存性を測定した IRRAS スペクトルである。ここで, 暴露量は供給した水素ガスの圧力をイオンゲージで測定した値で表している ($1 \text{ L} = 1 \times 10^{-6} \text{ Torr} \cdot \text{s}$)。また, 対応した RHEED パターンを図中に示した。TPD による実験によれば, この温度では SiH₃ は分解してしまうので, 主たる吸着種は SiH₂ と SiH であることが予測される。IRRAS で観

Fig. 4 A schematic diagram of reaction apparatus and Si(100)/CoSi₂/Si(100) BML substrate. MCT is a HgCd_{1-x}Te_x detector. The p-polarized IR beam selected by the grid wire polarizer entered the UHV chamber through the ZnSe viewing port. SR beam from BL-4 B of the 750 MeV storage ring at the Institute for Molecular Science was used without monochromatization.

Fig. 5 The observed dependence of the IRRAS spectrum on the hydrogen exposure for the Si(100) BML substrate surface at 400 K. (a) SiH symmetric stretching vibration. (b) SiH₂ symmetric bending vibration. The exposure ($1 \text{ L} = 1 \times 10^{-6} \text{ Torr} \cdot \text{s}$) is given by the ion gauge reading of the hydrogen pressure. The RHEED pattern are also indicated. The resolution was 4 cm^{-1} .

Fig. 6 The change of the IRRAS spectrum of the SiD stretching vibration band as a function of annealing temperature. The resolution was 2 cm^{-1} .

測される Si(100) 表面上の SiH_n の振動ピークの位置は、水素の吸着状態および表面の構造に敏感に反映しているため、表面の処理法（超高真空中の水素の解離吸着^{1, 19, 20}、水溶液中のフッ酸処理²¹、超高真空中のジシランの吸着²²等）によって差が確認される。Fig. 5 において、ピーク a ($2094\text{--}2100 \text{ cm}^{-1}$) と b (904 cm^{-1}) はそれぞれ SiH の対称伸縮振動バンドと SiH₂ のはさみ振動バンドに帰属され、1000 L 以上の吸着での主たる表面吸着種は SiH と SiH₂ であることがわかる。この図において、3–100 L の暴露量では、SiH のみの表面であったのが、暴露量を増大させてゆくと 1000 L で SiH₂ のピーク b が出現することがわかる。それに伴い、100 L から 1000 L では、SiH 対称伸縮振動バンドのピーク高さは約 2/3 になることが明らかになった。ここで、100 L 以下では RHEED パターンが 2×1 であるので、表面の SiH の対称伸縮振動バンドの成分は、両端に水素が結合した Si ダイマー (H-Si-Si-H) であるといえる。100 L から 1000 L への暴露量の増大にともなう SiH₂ 種の生成によって、H-Si-Si-H の表面における存在量が、減少したものと理解できる。

また、Fig. 5 に対応した RHEED パターンは、暴露量 100 L 以下では 2×1 であったが、1000 L では 1×1 に変化していた。この水素の飽和吸着表面の構造をより詳細に調べるために、既報の TPD のデータと対応させることを考慮して、IRRAS スペクトルの昇温による変化を調べた。測定に長時間を有することから残留ガス（主として H₂O）の影響を区別しやすいように、重水素を用いた。昇温実験は、以下の手順で行った。まず、400 K で飽和吸着の D-Si(100) 表面を作成する。次に、設定したアニール温度まで上げて、15 分間保持する。その後、再びもとの温度に戻し十分に安定になった後 IRRAS 測定を行う。そして、同じ表面を次のアニール温度まで再び昇温という動作の繰り返しとした。このように基板からの熱輻射の影響を一定に保つため IRRAS の測定は同一温度で行うようにした。連続的に温度を変えて測定を行う TPD 実験との内容の違いを考慮して実験データの比較を行う必要がある。ここでは、昇温速度 1.7 K/s で実験を行った Cheng らの TPD データをもとに考察した²³。基板温度 570 K から 670 K の温度領域 (β_2 領域) は、SiH₂(SiD₂) の熱分解に起因した H₂(D₂) の脱離温度に相当する領域であるとされている。また、670 K 以上の温度領域 (β_1 領域) は、SiH(SiD) の熱分解により H₂(D₂) が脱離する領域として理解されている。

400 K で作成した飽和吸着 D-Si(100) 表面を昇温した場合の、SiD 対称伸縮振動バンド (1525 cm^{-1})¹⁹ の変化を Fig. 6 に示す。 β_2 脱離領域に相当すると考えられる

基板温度約 570 K から 670 K の領域では、400 K の時に比較して SiD 伸縮振動バンドの面積強度の増大が見られる。一方、SiH₂ や SiD₂ の対称伸縮振動バンドは、SiH や SiD 対称伸縮振動バンドのそれぞれ 8.7 cm⁻¹, 11.8 cm⁻¹ 低波数側に存在すると報告されている¹⁾。しかしながら、これらのバンドの遷移モーメントが非常に小さい (SiH (SiD) 対称伸縮振動の約 1/7) ため¹⁾, Fig. 6 のスペクトルにおいて、SiD₂ のピークは 1525 cm⁻¹ の主ピークの裾に隠れている。なお、最初 1×1 であった RHEED パターンは、650 K から 2×1 に変化した。1525 cm⁻¹ に観測される SiD 伸縮振動バンドの面積強度とピーク位置の温度変化から以下のことがわかった。基板温度約 570 K から 670 K の領域では、400 K の時に比較して、SiD 対称伸縮振動バンドの面積強度は最大で 1.5 倍 (650~670 K の時) に増大した。さらに、670 K では、ピーク位置が 2 cm⁻¹ 低波数側にシフトすることがわかる。また、670 K では、スペクトルの形状は低波数側に肩のある形から左右対称な形状に変化することも特徴である。

IRRAS スペクトルの吸着量依存性 (Fig. 5), および昇温効果 (Fig. 6) の結果から、400 K での飽和吸着表面の構造と熱反応機構に関して以下の結論が得られる。まず、TPD の結果から 400 K での飽和吸着表面の主な吸着種は SiH₂(SiD₂) と SiH(SiD) である。これは、Fig. 5 において 860 cm⁻¹ 付近に SiH₃ の変角振動バンドが観測されないことと一致する。次に、TPD の β₂ 脱離に対応した 650~670 K に昇温すると、SiD₂ の熱分解は、2 SiD₂ → D-Si-Si-D + D₂ 反応が考えられるが、SiD 対称伸縮振動バンドの面積が約 1.5 倍になることから 400 K での飽和吸着状態で SiD₂ と D-Si-Si-D の存在比がほぼ 1:1 であったことを示す。400 K での飽和吸着では、SiD₂ と SiD₂ 間の相互作用が強く、3×1 構造が安定であることを考慮すると、400 K での 1×1 構造は SiD₂+D-Si-Si-D のユニットセルが無秩序に配列しているものとするのが妥当である。670 K 以上の β₁ 脱離領域では脱離直前に安定な D-Si-Si-D の 2×1 構造になる prepairing モデルが支持されているが、Fig. 6 において 670 K 以上で対称伸縮バンドの形状が対称になり、さらに昇温され低波数側にシフトすることは、prepairing により 670 K 付近で均一な D-Si-Si-D の 2×1 構造になり、それ以上の昇温で β₁ 脱離による表面重水素の熱脱離により、D-Si-Si-D の被覆率が低下するためのダイポール-ダイポール相互作用の低減により、低波数側にシフトするものとして説明できる^{11), 19)}。

4. SR-GSMBE 中の表面水素のその場観察

励起光源に放射光を用いた Si の SR-GSMBE では、熱

Fig. 7 SR irradiation effects on the surface SiH_n. (A) IRRAS spectrum was measured just after the SR-GSMBE using 1.0×10^{-3} Torr Si₂H₆ at 140°C. Then, the spectrum changed to (B) by SR irradiation of 3160 mA·min without Si₂H₆ gas, then to (C) by SR irradiation of more 7930 mA·min. Results of the curve resolution analysis are shown by broken lines in the stretching vibrational regions.

成長の場合に比べ低温における成長速度の促進が報告されている。Fig. 7 は、Si₂H₆ ガスを用いた SR-GSMBE において、堆積直後の Si(100) 表面上に存在する SiH_n ($n = 1, 2, 3$) およびそれらに対する放射光照射効果を調べた結果である²²⁾。測定は、堆積後 Si₂H₆ を 10^{-8} Torr まで排気した後に行った。

堆積直後の表面には SiH, SiH₂, SiH₃ の水素化物が現れる。反応ガスを十分排気した後、SR を 3160 mA·min 照射すると変角振動領域のピークの挙動からわかるように、SiH₃ は完全に分解する。さらに、SR を 7930 mA·min 照射すると、SiH₂ も完全に分解する。ここで、放射光の照射による基板温度の上昇はほとんど無視できる範囲であり、熱分解の寄与ではなく、SR 照射による表面励起による分解である。放射光刺激脱離による表面水素の分解速度は SiH₃ > SiH₂ > SiH となり、SiH については、約 10 時間の照射をもってしても分解は確認できなかった²⁴⁾。すなわち 400 K 程度の低温では熱反応はもちろん放射光照射によっても SiH は分解しないことを意味し、低温での SR-GSMBE においては、どのような機構で SiH の水素が除去されているのかが問題となる。この点を調べるため表面をあらかじめ重水素で終端した後、Si₂H₆ による GS-MBE を行い、IRRAS により表面の変化を追跡した²⁴⁾。SiD は Si₂H₆ ガス雰囲気下での放射光照射に

より、完全に SiH に置換されることがわかり、放射光による表面励起反応だけではなく、気相励起種と表面吸着種の反応も重要であることがわかった²⁴⁾。

5. お わ り に

半導体集積回路のさらなる高集積化や低電力化に向けて、ナノオーダーの微細加工技術をはじめとするプロセス技術が望まれている現在、CVD やエッチングなどの手法においても、より表面反応を利用した手法に重きが置かれつつある。今後、Si などの半導体表面に化学吸着した吸着種の挙動を究極的には原子分子レベルで制御することが要望される時代がくると考えられる。本稿で解説した BML-IRRAS 法はサブモノレーヤで吸着した吸着種を検出し、その振動モードから吸着種の同定が可能である。しかしながら、基板製作が容易でないため表面のテラス、ステップなどの制御が十分ではなく、これら表面特有の不均一性に起因した問題を含め、まだ未解決の問題も有している。今後、BML 基板の作成技術の向上とさらに、局所情報のわかる STM による知見もあわせた解析法を開拓することが望まれる。また、SR 光励起プロセスにおける表面反応のその場観察例として、いくつかの実験例を紹介したが、これらは全て非分光の白色光による励起である。現在、分子科学研究所放射光ビームライン BL-4A において多層膜ミラー分光器が稼働しはじめ、高フラックスの分光した光が使用できるようになり、近い将来、SR 励起反応の励起エネルギー依存性を調べる研究も可能となるであろう。

文 献

- 1) Y.J. Chabal and K. Raghavachari: Phys. Rev. Lett. **54**, 1055 (1985).
- 2) S. Watanabe: Surf. Sci. **341**, 304 (1995).
- 3) F.M. Hoffman: Surf. Sci. Rep. **3**, 107 (1983).
- 4) V.M. Bermudez and S.M. Prokes: Surf. Sci. **248**, 201 (1991).
- 5) W. Ehrley, R. Butz and S. Mantl: Surf. Sci. **148**, 193 (1991).
- 6) A. Yoshigoe, K. Mase, Y. Tsusaka, T. Urisu, Y. Kobayashi and T. Ogino: Appl. Phys. Lett. **67**, 2364 (1995).
- 7) M. McGonigal, V.M. Bermudez and J.E. Butler: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. **54/55**, 1033 (1990).
- 8) W. Erley, R. Butz and S. Mantl: Surf. Sci. **248**, 193 (1991).
- 9) Y. Kobayashi and T. Ogino: Surf. Sci. **368**, 102 (1996).
- 10) Y. Imaizumi, Y. Tsusaka, T. Urisu and T. Ibuki: Jpn. J. Appl. Phys. **35**, 6588 (1996).
- 11) S. Hirano, H. Noda, A. Yoshigoe and T. Urisu: Jpn. J. Appl. Phys. **37**, 6991 (1998).
- 12) V.M. Bermudez: Appl. Phys. Lett. **62**, 3297 (1993).
- 13) L.M. Struck, J. Eng Jr., B.E. Bent, Y.J. Chabal, G.P. Williams, A.E. White, S.B. Christman, E.E. Chaban, K. Raghavachari, G.W. Flynn, K. Radermacher and S. Mantl: Mat. Res. Soc. Symp. Proc. **386**, 395 (1995).
- 14) Y. Zhang, S. Sato, H. Oshima, T. Hattori and T. Urisu: Appl. Surf. Sci. **79/80**, 422 (1994).
- 15) S. Kvisle and E. Rytter: Spectrochim. Acta A **40**, 939 (1984).
- 16) Y. Zhou, M.A. Henderson and J.M. White: Surf. Sci. **221**, 160 (1989).
- 17) D.R. Strongin and P.B. Comita: J. Phys. Chem. **95**, 1329 (1991).
- 18) M. Niwano, M. Terashi and J. Kuge: Surf. Sci. **420**, 6 (1999).
- 19) Y.J. Chabal and K. Raghavachari: Phys. Rev. Lett. **53**, 282 (1984).
- 20) Y. Kobayashi, K. Sumitomo, K. Prabhakaran and T. Ogino: J. Vac. Sci. Technol. A **14**, 2263 (1996).
- 21) Y.J. Chabal, G.S. Higashi and K. Raghavachari: J. Vac. Sci. Technol. A **7**, 2104 (1989).
- 22) A. Yoshigoe, M. Nagasono, K. Mase and T. Urisu: Jpn. J. Appl. Phys. **34**, 6894 (1995).
- 23) C.C. Cheng and J.T. Yates, Jr.: Phys. Rev. B **43**, 4041 (1991).
- 24) A. Yoshigoe, S. Hirano and T. Urisu: Appl. Organometal. Chem. **12**, 253 (1998).