放射光によるX線回折 (3)

X 線 ト ポ グ ラ フ ィ

河 田 洋

高エネルギー物理学研究所, 放射光実験施設 〒305 茨城県筑波郡大穂町上原 1-1

(1986年2月4日 受理)

X-ray Topography

Hiroshi KAWATA

Photon Factory, National Laboratory for HighEnergy Physics

1-1 Uehara, Oho-machi, Tsukuba-gun, Ibaraki-ken, 305

(Received February 4, 1986)

This paper shows the present status of experimental apparatus and the results from synchrotron radiation (SR) X-ray topography at Photon Factory in KEK. The real time observation by using X-ray TV can be achieved at SR X-ray topography, so the main purpose of these experiments is to get information on dynamic behavior; for example melting and growth processes, phase transitions and etc. The typical experiments for such subjects are described. Recently, monochromatic X-ray topography was tested by using wiggler beam line, and it was confirmed that the real time observation could be also achieved and that the sample heating from the radiation of X-ray beam was negligibly small at monochromatic X-ray topography.

1. はじめに

単結晶中に存在する格子欠陥 (転位, 積層欠陥, 双晶面, 不純物の析出, 偏析など) や, 誘電体・磁性体の分域構造などをそれぞれの空間的場所の情報を含んだまま, 結晶を破壊することなく回折コントラストの違いとして, 視覚的に観察する方法をX線トポグラフィと呼ぶ。一般の物性測定は空間的には平均構造の測定となる場合が多いのに対し, X線トポグラフィは分解能 ($1\sim 2\ \mu\text{m}$) の範囲内で結晶の各場所場所での構造の違いを知ることができる測定法である。

その様な特色を持ったX線トポグラフィは以下の様な研究に応用されている。

1) 単結晶育成のその場観察と結晶評価

格子欠陥が非破壊に観察できることから育成結晶の評価, 特に育成条件を変えた時の評価が半導体結晶を中心に行なわれている。また単結晶の成長のその場観察もその大きな応用の一面であり, 後で紹介する様に GaAs, また Fe-3% Si 等の結晶成長に関する多くの知見を与えている。

2) 分域構造の観察と相転移

誘電体や磁性体の分域はその自発歪みや磁歪のためにそれぞれの分域間でその結晶格子がわずかに歪んでいる (歪の大きさ $\approx 10^{-4}\sim 10^{-6}$)。この歪みの大きさはちょうどX線回折の反射幅と比較して同程度もしくはそれ以上であるため, 回折コントラストが生じたボグラフィ像として観察することが出来る。また固相-固相の相転移も, 相転移に伴ない結晶構造の変化を伴うためその応用対象となっている。水晶の中間相の観察^{1,2)}で代表される様にX線トポグラフィは結晶の場所場所の変化をとらえているため, 平均的な結晶構造測定では捕えにくい相 (中間相) が比較的簡単にかつ明確に捕えられるという特徴を持っていると言えよう。

さて, 放射光を用いたトポグラフィの実験は, 高エネルギー研・放射光実験施設のリングに電子が回るや否や開始し, 「高速X線トポグラフィ」ワーキンググループにより装置の立上げが行なわれた。その結果, 現在ではほとんど全ての結晶に対して白色X線トポグラフィを用いてX線TVを用いたその場観察を行うことができるようになった。また最近ウィグラーラインのモノクロメータと組合せた単色X線トポグラフィの試みがテストされ, その結果強い反射を用いればX線TVによるその

場観察も可能であることが明らかとなった。

この紙面では、放射光を用いたX線トポグラフィの実験の中からその数例を御紹介しながら、その現状を報告する。

2. 放射光トポグラフィの特徴について

放射光トポグラフィと従来のそれとを比較してみると著しく異なる所は以下に示す強度・白色性・指向性である。

2.1 強度

2.5 GeV, 150 mA のリングカレントの時に、偏向電磁石から出る放射光の強度は、60 kW 級のモリブデン回転対陰極の特性X線 ($\text{MoK}\alpha$) と比較して約1桁強く、ウィグラーラインになるとさらに1桁強い。このことからX線 TV を用いたその場観察が主流となり、その研究対象も動的過程を追いかけるものが大半をしめる様になった。

2.2 白色性

偏向電磁石から出る放射光の内、X線ビームラインの実験ステーションで利用できる波長範囲は 0.3~3.5 Å 程度である。これは短波長側はもとのスペクトルで限られており、一方長波長側はビームライン中の2枚のBe板(合計 0.4 mm 厚)による吸収によっている。

白色X線トポグラフィの大きな特長は上記の波長範囲のX線がサンプルを照射し、もう一つの特色である指向性

と相い合わさって連続X線が作るラウエスポットそのものが良質のトポグラフ像となることである。したがって異なった反射指数の同時観察を容易に行なうことが出来、また連続波長をひろいこめるため少々結晶性が悪いサンプルでもトポグラフ像を観察することが可能となる。

しかしこの特色は逆にサンプルからの蛍光線を励起しバックグラウンドの上昇をまねき、またX線照射によるサンプルの温度上昇をまねく。特に 0.1° 以上の温度コントロールが必要な場合には白色X線トポグラフでは観察が難しく、後述する単色X線トポグラフを用いて初めてうまく観察できることが最近明らかになっている。

2.3 指向性

放射光実験施設では発光点と実験ステーションまでの距離が約 40 m あるために、試料と検出器を数 10 cm 離れたとしても著しい分解能の劣化が生じない。したがって試料回りには空間的余裕ができ、高温、低温、磁場印加などの実験が行われている。

3. 実験装置

白色X線トポグラフィの実験は主に Fig. 1 で示すトポグラフィゴニオメータを用いて行われている。これについての詳細は別の論文³⁾に記してあるので、ここでは簡単にしておく。

全体の構成物品を図の番号順に説明すると、まず1、

Fig. 1 Goniometer for X-ray topography. 1: θ , ϕ_1 , ϕ_2 -goniometer. 2: Encoder. 3: Translation stage. 4: Goniometer head, heater and cryostat etc. (5A, 6A, 7A), (5B, 6B, 7B): TV camera holders. 8: Ring gear. 9: Steel base plate. 10: Carriage.

2, 3, 4 はサンプル回りのものでそれぞれ 1: 30 kg 耐荷重の θ , ϕ_1 , ϕ_2 の軸の回転ゴニオメータ, 2: 回転角(θ 軸)を 1 秒の精度でモニタするエンコーダ, 3: サンプルを並進運動させるトランスレーションステージ, 4: サンプル回りの環境変化を与える装置, たとえばクライオスタットとか高温炉のためへの空間である。5 A, 6 A, 7 A 及び 5 B, 6 B, 7 B はそれぞれ 8 で示す施回レール上に位置する 2 組の X 線 TV カメラ (カウンタ) ホルダである。それぞれのカメラホルダへは一般には X 線 TV^{4, 5)} が搭載されているが, 磁気散乱の実験⁶⁾ の様に SSD 等のフォトンカウンターを登載しての実験も行える様になっている。以上の品物は 9 で示す定盤上に登載されており, その全荷重は約 5 t である。実験ステーションを変える場合は 10 で示す台車を用いて, ハッチへの搬入搬出が可能となっている。その他コリメータ及びシャッタがあり, 適当なビームサイズを選ぶことが可能である。また全ての駆動はパルスモータで行っており, それらは μ -コンピュータでコントロールしている。また実験の具

体的な進め方については別論文⁷⁾ に記してあるのでそちらを参照願いたい。

4. 実験例

Table 1 は過去及び現在に渡って放射光を用いて行われた実験課題をまとめたものである。ここではその中のいくつかを紹介する。

4.1 GaAs の融解及び成長過程

GaAs の融解及び成長過程の観察は NHK 放送技研の佐藤のチームで行われている。彼らは GaAs の融解と成長を観察するために特殊な高温炉を作製し, 実験が行われている。すなわちその高温炉は試料加熱用カーボンヒータとヒ素圧制御用の巻線ヒータを有しさらに結晶成長の様子を観察するためにカーボンヒータと試料の縦方向の相対的位置を外部から変えることができる密閉型高温炉である。

Fig. 2 は HB-GaAs 結晶の融解-成長過程を捕えたビデオトポグラフ像である。写真では黒が X 線強度の強

Table 1 Experiments by using synchrotron radiation X-ray topography

Room Temperature	Magnetization process of Fe-3%Si, GaAs, Web Si, Laser-annealed Si, Quartz, Nb, CaF ₂ , Si-In, KDP, Al ₂ O ₃ , etc.
High Temperature	Melting of Olivine (1900°C) Melting and crystal growth of GaAs (1245°C) Melting and crystal growth of Fe-3%Si (~1500°C) Melting and crystal growth of Sn (232°C) Precipitation process of Oxygen in Si (~950°C) Intermediate Phase on Quartz (573°C) Motion of the dislocation under stress in InP (~450°C) Phase transition on GMO (160°C)
Low Temperature	Motion of the dislocation in Ice crystal (-5°C~-20°C) Low temperature phase on Fe ₃ O ₄ (<120°K) Crystal of He

Fig. 2 (220) X-ray topography on GaAs. (a), (b), (c) are Melting processes and (d), (e) are growth processes. (f), (g) and (h) schematically show the intersection of a crystal plate at the melting and growth (by Dr. F. Sato).

Fig. 3 (h00) X-ray topography on GMO at the phase transition temperature ($\sim 160^\circ\text{C}$).

いことを示している。(a)は融解直前の状態である。横方向の黒い太い線は熱応力により発生したすべり帯である。(b), (c)の中央の楕円形の白い部分は融液である。融液部分が白くなるのは、そこでは結晶によるブラッグ散乱が生じないためである。(b)→(c)の融解の進行中に注目すると、固液界面が黒く縁どられているのがわかる。すなわち(f), (g)で結晶断面を模式的に示す様に融解直前の結晶表面には歪層が形成されることが推察される。この歪層は(h)で示す様に固化により凍結されることも(d), (e)からわかる。

以上の歪層の形成についてはAsの蒸発によるなど種種の要因が考えられ、目下検討を進めている。また彼らは次の様な考えを提示している。すなわち、現在GaAs単結晶育成において微小欠陥の形成が問題となっているが、実際の単結晶育成においてもミクロな融解と固化が繰り返り起こっている。従ってこの観察した歪層は微小欠陥の形成に関連するものであろうという考えである。

4.2 モリブデン酸ガドリニウム (GMO) の相転移

この実験は現在三洋電機筑波研究所の鈴木茂雄と筆者を中心として行われた⁹⁾。放射光トポグラフィによる相転移観察の長所、短所を示す意味で紹介しよう。

この物質は一般に 160°C 付近に1次転移点を持ち転移点以下では強誘電相、以上では常誘電相を示すと言われている。Fig. 3は転移点を通る昇温過程をh00反射で観察したもので、温度上昇の幅はA~H全体で $0.2\sim 0.3^\circ$ である。写真Aで右上から左下方向に走るシャープな平行線は強誘電分域である。温度を上げていくと水平方向のシャープな構造が結晶中央部分から出現し(B), 少しずつ領域を拡大し(C, D), 常誘電相の導入をまねく(Eの左端の部分)。その後は常誘電相が拡大

していきが常に2つの相の間にこの構造が観察される(F, G, H)。この結果から常誘電相と強誘電相の間に何らかの中間的な構造の存在が推定できる。この様に簡単な実験で構造のわずかに異なる2次構造を捕えることができるのは放射光トポグラフィの長所である。

しかしこの写真で判る様に結晶中央部分から相転移が始まっている。これは白色X線照射によって中央部分から加熱されるためで、白色トポグラフィを行う以上、照射による温度勾配から逃れられない様である。そのため熱応力の存在をその物性解釈に加味する必要が出てくることになる。

この様なサンプルの温度上昇は相転移の観察に1つの困難さを与えている。しかしウィグラーラインのモノクロメータ)を利用して単色トポグラフィを行うと温度上昇が観察されず、狭い温度領域の現象も十分に観察できることが明らかとなった。その例を次に示そう。

4.3 単色X線トポグラフィ (水晶 α -IP-B 相転移への応用)

この実験は名大工学部の郷原と加藤によって進められている。彼らは主に名大超強力X線を用いて、水晶の $\alpha\rightleftharpoons\beta$ 相転移 (573°C) を温度勾配の小さなトポグラフ用の高温炉を用いて観察した。その結果約2Kの範囲に中間相(IP)が存在することを見出し、衛星反射の観察によりそれがドメイン構造をもつインコメンシュレート相であることを確かめた^{1,2)}。その際 α 相からの転移点直上0.1Kの範囲のIP相において縞状コントラストが出現することがわかっている。このテーマを放射光の白色トポグラフィで観察すると、照射による温度勾配のため常に相境界を含む状態でしか観察できなかった¹⁰⁾。

しかし単色X線 ($0.7\text{ \AA}$) で観察すると, Fig. 4で示

Fig. 4 (01·0) X-ray topography on quartz by using monochromatic X-ray (0.7 Å). The pattern of vertical stripes show that the crystal temperature is that of intermediate phase (IP) just above α -phase (by Dr. K. Gouhara).

す様にはほぼ全面が α 相転移点直上で観察される縞状コントラストのみとなっており、試料内の温度勾配は 0.1 K/cm 以下であることがわかる。現時点ではこの縞構造の詳細は明らかになっていないが単色X線トポグラフィの利用を進めることにより明らかになることを期待している。

またもう1つの白色X線トポグラフの問題点は高いバックグラウンドであるが、これも少なく SN の良い像が得られ、弱いコントラストしか期待できない実験にも応用されていくと考えられる。

以上、白色X線トポグラフィを利用した GaAs の融解と成長、GMO の相転移、そして単色X線トポグラフィを利用した水晶の相転移の観察例を紹介したが、その他多くの実験が進められており、いくつかトピックス的なものを簡単に紹介しておこう。

“InP, GaAs の転位の生成と運動のその場観察”が NTT の東野を中心に行われている¹¹⁾。彼らはトポグラフィ観察用の高温・引っぱり装置を開発して応力-歪曲線を測定しながら転位の生成過程と運動の速度の測定を行っている。

“Fe-3% Si の融解及び凝固過程のその場観察”が新

日鉄の松宮を中心に行われている。彼らは Fe-3% Si の凝固過程においてデンドライト成長を観察し、そのデンドライトの間隔と冷却速度との関係を測定している。

また低温トポグラフィでは、“固体ヘリウムのトポグラフィによる観察”が東北大学教授・鈴木秀次を中心にして進められている。白色X線による温度上昇が懸念されたが、固体ヘリウムのラウエスポットの観察に成功し、今後の発展が期待されている。

5. おわりに

さて放射光X線トポグラフィについて記述してきたが、“表面科学”とは縁のないものに終わってしまうかも知れない。しかし“固体表面”の研究の第一歩は固体自身のキャラクタリゼーションから始まるものであろう。その立場からすれば全く無縁とも言えないと考えている。ともかく、読者にとって何らかの参考になれば幸いである。

文 献

- 1) K. Gouhara and N. Kato: J. Phys. Soc. Jpn. **54**, 1868 (1985).
- 2) K. Gouhara and N. Kato: J. Phys. Soc. Jpn. **54**, 1882 (1985).
- 3) S. Suzuki, M. Ando, K. Hayakawa, O. Nittono, H. Hashizume, S. Kishino and K. Kohra: Nucl. Instr. and Meth. **227**, 584 (1984).
- 4) J. Chikawa, F. Sato, T. Kawamura, T. Kuriyama, T. Yamashita and N. Goto: “X-ray instrumentation for Photon Factory”, eds. S. Hosoya, Y. Iitaka and H. Hashizume (KTK/Reidel, Tokyo, to be published).
- 5) S. Suzuki and H. Kawata: *ibid.*
- 6) K. Namikawa, M. Ando, T. Nakajima and H. Kawata: J. Phys. Soc. Jpn. **54**, 4099 (1985).
- 7) 鈴木茂雄, 河田 洋: 日本結晶学会誌, **27**, 128 (1985).
- 8) S. Suzuki, H. Kawata and M. Ando: Photon Factory Activity Report, VI-135 (1983/1984).
- 9) H. Kawata and M. Ando: Nucl. Instr. and Meth. (to be published).
- 10) K. Gouhara and N. Kato: Photon Factory Activity Report, VI-163 (1983/1984).
- 11) S. Tohno, S. Shinoyama, A. Katsui and H. Takaoka: J. Cryst. Growth **73**, 190 (1985).