パルプ紙工業雜誌 (第5巻) (第2號) (通計21冊)

昭和26年4月20日

(寫眞 1)

製紙用連續厚味計の試作研究

堀井光實・石田正美

1 緒 言

本研究は抄紙機より出て来る紙の厚さを時々刻々に測定出来る装置の試作である。

昭和22年末頃、當時の印刷廳王子工場長(現當研究所長)中西篤氏が着想され研究に入つたもので、たまたま通産省電氣試験所應用部産業課長内藤正氏が「薄板の連續測定」に對する一つの考案を持つてをられたために以後内藤氏及同所計測係長菊地光雄氏に電氣的部分の研究を依頼し、協同研究として實用化をはかつて來たものである。

23年9月には手持型の第一次試作品を完成、印刷廳王子工場で實地試験の結果好成績を納めた。その後數回の試作改良を重ね25年6月、島津製作所の協力に依り、抄紙機に取付けて自動的に紙の厚さを記録し得るに到つたので、ここに從來の研究結果を一纏めにして報告する次第である。

本文では先ず紙の厚さを電氣的量に變換する變換器の理論を説明し、この原理に基いて試作した變換器の諸特性の實驗結果を述べ、次に試作品の構造、測定電氣回路、綜合特性について説明し、最後にこれを使用した場合の効果について考慮して見たいと思う。

2 變 換 器

紙の厚さはそれを構成している纖維、填料等の性質或は配列及び含有水分等によつて著しく變化をうけるものであるが厚さの規格に依れば、最も嚴密を要するコンデンサーペーパーに於ては $\pm 0.3\mu$ 、普通の印刷用紙に於ては $\pm 5\mu$ 程度の公差が認められている。従つてコンデンサーペーパーに於ては1/10000耗、普通の印刷用紙に於ては1/1000耗までの厚さ變化を測定し得ることが望ましい。ところが現在一般に使用されているジョッパー型マイクロメーターは副尺を使用して1/1000耗まで測定し得るものであるが抄紙機より出て来る紙を切り取つて測定しなければならない。抄紙機運轉中に於て1/1000耗程度の精度を以て測定するためには電氣的な方法が良い様に思われる。

〔I〕 理 論

測定線輪としては第1圖に示す様な糸巻状鐵心を持つたロール状線輪を使用した。この線輪のインピーダンスは

$$z = R(\phi) + j\omega L(\delta)$$

によつて與えられる。ここに $R(\phi)$ は巻線の抵抗と、鐵心の渦流損、ヒステリシス損に伴つて生ずる交流抵抗から成り、鐵心を通過する磁束によつて變化する値である。従つてロールとロールの間隙 δ (紙厚) にはあまり関係ない。 $L(\delta)$ が2つのロールの間隙 δ によつて變化するインダクタンスである。

今 L と δ との關係を求めて見よう。レクタンスを W とすれば近似的に次式で表わすことが出来る。

$$L(\delta) = \frac{n\phi}{i} = \frac{4\pi n^2}{W}$$

W を定めるためには、實際の磁束の通路を求めなければならないが試作したロールについて實

驗的にその分布を觀察すると第2圖の様になつた。(この場合は便宜上1對のロールを使用した。)これによつて分るように W は複雑なものになるが、主なものにわけて考えると第3圖に示すように鐵心中に生ずるレクタンス W_0 ,

間隙 δ に關係のあるレクタンス W_1, W_2, δ には無關係なレクタンス W_3, W_4 となる。

従つて合成磁氣抵抗は

$$W = W_0 + \frac{1}{\frac{1}{W_3 W_4} + \frac{1}{W_0 + \frac{2W_1 W_2}{W_1 + W_2}}} \\ = W_0 + \left\{ \frac{W_3 + W_4}{W_3 W_4} + \frac{W_1 + W_2}{W_0 (W_1 + W_2) + 2W_1 W_2} \right\}^{-1}$$

W_0 は他のものに比して小さいから省略して考えると

$$\frac{1}{W} = \frac{W_3 + W_4}{W_3 W_4} + \frac{W_1 + W_2}{2W_1 W_2} \\ = u + \frac{1}{2W_1} + \frac{1}{2W_2}$$

$$\text{但し } u = \frac{W_3 + W_4}{W_3 W_4}$$

$$\text{故に } L(\delta) = 4\pi n^2 \left(u + \frac{1}{2W_1} + \frac{1}{2W_2} \right)$$

然るにこの場合近似的に

$$\frac{1}{W_1} = \frac{\pi b}{2 \log \left(1 + \sqrt{\frac{\delta}{r}} \right)} \\ \frac{1}{W_2} = \frac{r^2}{2 \left(r + \frac{\delta}{2} \right)}$$

と置けるから

$$L(\delta) = 4\pi n^2 u + \frac{\pi^2 n^2 b}{\log \left(1 + \sqrt{\frac{\delta}{r}} \right)} \\ + \frac{\pi n^2 r^2}{r + \frac{\delta}{2}}$$

空隙 δ がロールの半径 r に比して十分に小さければ

$$L(\delta) \approx (4u + r) \pi n^2 + \pi^2 n^2 b \sqrt{\frac{r}{\delta}} \\ = c + \pi^2 n^2 b \sqrt{\frac{r}{\delta}}$$

この式によつて空隙 (紙の厚さ) が線輪のインダクタンスに與える影響を大略知ることが出来る。

〔II〕特 性

試作した變換器について間隙 δ とインピーダンス及インダクタンスとの關係を 50 サイクルの交流電源を使用したブリッジで實測して見た。その結果は第4, 5, 6圖に示す様になる。

此の測定は一方に線輪を巻いた測定ロールを、他方には磁性體の圓筒狀ロールを受ロールとし

て用い、測定線輪には 5mA の一定電流を常に流すようにしたものを使用した。又測定ロールと受ロールとの間隙を與えるには磷青銅を壓延して作つた各種の厚さの薄板を作りゲージとして使用した。測定ロールは總べてチャコール鐵

製直径 35 耗、長さ 50 耗のものに 0.12 耗エナメル銅線 3000 巻したものを用い、受ロールのみを色々に變えて、その影響をしらべたものである。

第 4 圖

第 4 圖は受ロールとしてチャコール鐵製直径 35 耗、長さ 50 耗のものを用い、その肉厚を變えた場合の間隙 δ と $L(\phi)$ 、 $Z(\phi)$ との関係を示したものである。肉厚の變化によつてインピーダンスの絶対値は變化するが、間隙に對す

る變化の割合即ち感度は大差ないことが判る。しかし圖には書いてないが受ロールの肉厚が 1 耗以下となると感度が悪くなる。丸棒のままでも感度は相當よい。要するに相手ロールの肉厚は 3 耗以上ある方がよいだろう。

第 5 圖

第 5 圖は受ロールとして軟鋼製肉厚 3 耗、長さ 50 耗のものを用い直径を變えた場合のこれらの関係を示したものである。圖によれば直径の變化によつてインピーダンスが相當變化し、直径が大となるとインピーダンスの値も感度も小さくなるという結果が得られた。しかし乍ら相手ロールの代りに直径が無限大と考えられる

鐵板を使用してもインピーダンスの感度は相當にあるので實用上如何なる直径でも良いことになる。

第 6 圖は受ロール材質の影響を調べたもので、チャコール鐵と軟鋼では大差のないことが分る。強磁性體を使用することは言うまでも無い。

以上の諸特性は抄紙機の鐵製ロールに都合良

いわけで相手ロールとしてそれ等のロールを使用することも出来るわけである。

【Ⅱ】構 造

最初に試作した変換器の構造は第7圖に示す様なものである。即ち直立した支持桿(1)にコノ字型の真鍮製ロール支持枠を2個つけ上方

の枠は測定ロール(4)をピボットで支持したまま上下に移動出来る様にした。このピボット軸受は線輪の両端子を取り出す導線の役を果たすようになっているので支持枠と軸(10)とはベークライト製管(12)によつて絶縁した。兩ロールは圓周で密接に接觸し乍ら廻轉し得る様になつていからこの間に紙が挟まれれば上方のロールは押し上げられて兩者の間隙はその厚さに従つて變化する。これが直ちに上部測定ロールのインダクタンス變化となつて表われるので、機構的には極めて簡單であり、精密加工を必要とする部分も殆んどない。ロールの偏心とか軸受のガタ或はこれらの磨耗、變形もインダクタンスには無關係に近い。之が本装置の一つの大きな特徴である。なお實用的なものにするために數回の試作を重ね寫眞1に示すものを現在使用している。これはロールをボールベアリングで支持し、線輪の両端子を取り出す部分には特殊の考慮を加えたもので良い結果を得ている。

3 測定回路及附屬装置

變換器の線輪のインピーダンス變化を最も感度良く直讀指示させる爲に交流偏讀ブリッジを利用してその不平衡電流を測定することとした。

實際試作した測定器の回路接続圖は第8圖に示す様なものであり、定電壓装置、測定ブリッジ、補償回路、過電流自動遮斷装置、運轉中零點檢定裝置の各部よりなる。電源は100V、50サイクルの電燈電源より取り定電壓装置は一般の鐵共振型のものを用いた。第8圖について説明すると、測定ロールの線輪 L_1 、平衡用可變インダクタンス L_2 、差動變壓器の線輪 L_3 、 L_4 を以てブリッジを作り L_1 のインピーダンス變化による不平衡電流を整流して M なる直流電流計にて指示させるものであつて R_3 がその感度調整用抵抗である。

補償回路は T_1 なる遞降變壓器にて得られた偏倚電流を R_{c2} により整流し圖の様に測定ブリッジから出て R_{c1} により整流された電流と極性が反對になる様に接続し、指示計に兩者の差に

比例した電流が流れる様にして零點調整に用ゐるもので、 R_2 を調整することにより、紙の厚さを電流計の任意の位置に指示させることが出来る。尙指示計としては第一次試作品に於ては零中心 $\pm 500\mu A$ の電流計を使用したのが現在のものは $\pm 200\mu A$ のものを使用している。

紙が切斷した場合には間隙が零となり、又ロールを紙より離す場合には間隙が極めて大きくなる。かかる場合には指示計は測定範圍を越えて振り切れてしまう危険性がある。この様な過大電流が流れるのを防ぐために自動的に電流を遮斷する様にしたのが過大電流自動遮斷装置である。

運轉中の零點檢定裝置は長時間にわたつて測定を行う時、何らかの原因で R_2 が變化して零點の移動する事があり得るので、ロールに被測定物を挟んだまま零點の檢査を出来る様にしたものである。しかし乍ら現在に於てはこれは必要としなくなつた。

寫
眞
2

寫眞(2)は現在の完成品の全體を示すもので後列向つて左端が電壓自動調整器、その隣が音叉發振器、前列向つて左端が測定回路、中央

が指示警報器右端が記録計である。

4 本装置の特性

(I) 感 度

第 1 表 厚 さ と 電 流 変 化

μ	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0	338	振切	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
2	振切	//	111	230	324	振切	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3	振切	//	//	//	//	0	72	148	205	265	311	356	396	振切	//	//	//	//	//	//	//
4	振切	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	60	108	160	200	238	273	300	323

上記の測定回路を用いて感度特性を試験して見ると第 9 圖及第 1 表のような結果を得た。第 9 圖は現在使用している常用の感度であるが感度調整抵抗を調整することにより、これ以上にすることも出来る。電流計の指示範囲が限られているので零点調整抵抗により測定範囲を移動させつつ 0~200 μ までは幾つかに分けて測定

したものである。感度は薄い時程高いが厚くなるに従い低くなるのは原理を考えても分ることである。 $\delta=10\mu$ 附近では $45\mu A/\mu$, 50 μ 附近では $9\mu A/\mu$, 100 μ 附近では $5.5\mu A/\mu$ 位の感度が得られる。これを現寸の目盛にすれば第 10 圖となる。

第 10 圖

要するに紙の厚さが 200 μ 位までは充分測定出来ることになる。又薄いもの程高い感度が要求されるから、その点についても本装置は合理的なものと言えよう。

〔Ⅱ〕電 壓

工場に於ける電燈線電壓の變動は最近甚だしいもので、この變動に対しても常に安定を保つことが必要である。よつて電壓の變動に対して指示値の振れを實驗して見た。第 11 圖はロールの間に標準ゲージ (72 μ) を挟んで電源電壓

第 11 圖

をいろいろに變えた場合の指示値を示すもので、横軸に電源電壓を縦軸に紙厚をとる。實線が電燈線に測定回路を直結した場合を示す。例えば電壓が 80V に落ちた場合には實際の紙厚(72 μ)よりも 1 μ だけ厚く、又 70V に落ちた時は實際よりも約 2 μ だけ厚く指示することになる。反対に電壓が 110V に上昇すれば 0.5 μ だけ薄い方に指示が振れる。この電壓變動を防ぐために鐵共振型電壓自動調整器を使用した。これによつて $\pm 20V$ の變化を $\pm 2V$ 位に止めること

が出来たが、厚さの指示の變化することは、これを使用しない場合と比較して返つて多い様であり、且つ前の場合とは反対で入力電壓が下つた時は指示が實際よりも薄く、又入力電壓が上つた時は實際よりも厚く表われるという結果を得た。この原因はスタビライザーを出る波形が歪むためであろう。

これらの點を考慮して本装置に於ては鐵共振型電壓自動調整器の次に音叉發振器を使用して波形を一定なものとし、電壓變動に因る影響を

完全に取り除くことが出来た。

〔Ⅱ〕 周波数特性

電源周波数が変化した場合の指示の変化を調べて見ると第 12 圖のようになる。

これはスライダツクを使用して電圧を一定に保ち、周波数を変えた場合である。その結果50サイクルを中心として±3サイクル程度の變化に對しては實用上殆んど指示に影響無いと言うことが出来よう。しかし本裝置に於ては念のために前記した音叉發振器を使用して一定の周波数を得ている。

〔Ⅲ〕 時間特性

長時間使用の際の安定性を見るために測定器をスイッチンしてから時間に対する指示變化を調べて見た。即ちスイッチン後約 15 分程は 2μ 程度移動するが、それ以後は極めて安定である。この移動は回路内部の抵抗等が僅かに温度上昇をすることによるものであろう。既に數週間連續使用しているが極めて安定である。

〔Ⅳ〕 温度特性

電氣計測器の温度補償は仲々困難なことであるが變換部の測定ロールは抄紙中の紙に直接觸れるものであり、特に相手ロールとしてカレンダーロール等を利用する場合には相當高温に熱せられることもあり得るわけで従つて測定ロールに巻いた線輪が局部的に熱せられることになる。御承知の様に銅線には抵抗の温度係数があるので測定ロール部のみが温度變化すればブリッジの平衡が破れることになり、紙厚の變化よりも、むしろカレンダーロールの温度を測定し

ている様なことにならないとも限らない。

この温度を補償するためには測定回路の可變インダクタンス L_2 を變換部線輪 L_1 と同じ温度に保つことが良いのであるが、これでは紙に接觸するロールが今一個必要となる。

別の方法は變換部線輪の一部に負の温度係数を有する抵抗を入れることで解決するが、この方法ではその抵抗を線輪と同じ温度に保つために適當な位置を選ばなければならない。本裝置は後者を選び解決することが出来た。

5 實地試験

〔Ⅰ〕 抄紙機取付法

第 14 圖

第一次試作品は手持型で紙の縁から變換器を挿し込んで測定したのであるが、現在のものは相手ロールとして抄紙機のロールを利用する型のもので寫眞 1 及第 14 圖の如き構造のものである。數個のボールベアリングを使用して測定ロールが圓滑に廻轉し得る様になつてゐるから、

取付軸1が少々曲がつても支障無い。またハンドルを廻すことによりカレンダーロールの任意の位置に持つて行くことも出来る。

測定壓を規格のものとするためにバランスウェイトをつけた。第15圖は測定壓と紙厚の關

第15圖

係を實驗したものであるが(何れも印刷用紙)規格の490~630g/cm²附近では測定壓力により厚さが相當變動することを示しているから、この壓力を嚴密に調整することが必要であろう。

〔I〕カレンダーロール上の感度

感度について實驗をするためカレンダーの静止時に標準ゲージを押當てて見た結果第9圖點線の様になつた。これは某工場カレンダーの下より二番目のロールについてであるが、多くの實驗の結果、他のものについてもこの線と大差ないことが分つた。即ち試作純鐵ロールを相手とした場合より僅かに感度が悪くなる様である。

第16圖

次に72 μ の標準ゲージを挟んだままカレンダーロールの端から漸時他端に移動した場合の指示を第16圖に示す。上方の線は下段ロール、下方の線は下から二番目のロールの場合であるが、兩者に差のあるのは材質等の相違に依るものであろう。何れの結果もカレンダーロールの端に於ては厚く指示している。下の線は指針の變動がロールの前後に於ても相違していることを示しこれは材質によるのであろう。これまで行つた實驗では2 μ 程度の差のあるのが一般であつた。従つて相手ロールとしてカレンダーロールを利用する場合には測定位置を決めておくことが良く、測定ロールを前後に摺動させて紙の全面の厚さを測定することは打點を亂す危険性がある。

〔II〕實 測

第17圖

試作品を抄紙機に取付けた結果について説明すると第17圖は印刷用紙の厚さを第一次試作品で連續指示させたもので損紙にならぬ範圍に於て厚さを變動させて貰い2分半毎に指示を読み(實線で結んだ)又時々紙を切つてショッパース式マイクロメーターで測定した(X印し)結

果である。完全に一致しなかつたのは兩者全く同一箇所を測定したものでない故だろう。○印は坪量を示すものである。一般に豫想されている通り紙の端から6寸のところの厚さを測定した結果は變化が多かつた。

第18圖

第 18 圖は三點打點式記録計を使用した結果で印刷用紙の厚さを測定したものである。圖によれば 1 時 46 分から 1 時 57 分頃まで紙が切れていたことを示している。×印はジョッパー型マイクロメーターで測定した値である。この記録計は 15 秒に一回打點を行うもので増幅器を必要としない。又三ヶ所の厚さを同じ記録用紙に打點させることも出来る。この記録により時々刻々の紙の厚さ及紙切れの時刻等を詳細に知ること出来る。又、捲取を替える度毎に印をつけおけば各捲取紙の厚さ變化を後になつて知ること出来る。

厚さの變化は抄紙機、紙種、抄造手等により千差萬別で、丁度抄紙機や抄造手の能力試験をしている様な極めて興味ある多くの結果を得ている。これまで行つた實驗では 400 フィート/分でも何等支障を來さなかつた。又本装置では豫め設定した厚さの管理限度を出た場合には警報を發する装置も附屬している。

6 結 語

原理的説明を終えたのでこれを要約すると次の通りである。

- (1) 磁氣回路の抵抗が直接挟まれた紙の厚さによつて決定され、その間に何等機械的部分を含まないから機械工作精度、磨耗等の影響を受けない。
- (2) 紙の全面を測定出来る。
- (3) 感度極めて高く増幅器なしで記録計を動作出来る。
- (4) 紙の材質及含有水分の影響を受けない。
- (5) 紙を切断することなしに連續測定出来る。
- (6) 電源變動の影響を受けない。

以上で計器としての研究は一應終つたと見做されるのでこのような厚味計を使用した場合如何なる効果があるだろうかについて考慮を加えて見たい。

(1) 紙厚の均一化

抄紙中に於て時々刻々の紙の厚さを知り得ることは抄造手にとつて極めて都合なことで、指示に變化があれば直ちに調節することが出来る。現場實測を行つていて興味のあつたのは記録計に覆をした場合には厚さの變化が 15μ 程あつたのが記録計を参考にしながら坪量を基準として紙を抄くと、それが 8μ 以内に納まつたことである。

(2) 紙料の節約

例えば厚さの規格が重視される紙に於て、その規格が $95 \pm 5\mu$ であつたとすると、製品として出す紙の厚さが 85μ に近い方になる様に漉けば紙料の節約となる。實測の結果坪量と厚さとは大體比例している様である。同種の紙料に於てもし坪量の變化と紙厚の變化とが同じ傾向にならない時は、それは紙料調整作業に不同が多い爲であつて不可避免的のものではない。よつて厚さを見乍ら坪量を推測し紙を抄くことも出来るよう。

(3) 捲取紙抄造の場合

前記の如く紙厚よりその坪量を大體推定することが出来るので、切り取つて坪量を測つて見ることなしに連續抄造が出来よう。このことは捲取紙抄造の場合、特に効果があると思われる。

(4) 品質の合理的管理

最近製紙及パルプ工業に於ても品質管理が行なわれる様になつて來たが、厚さの連續測定についてこの方面より考えて見よう。

厚さ管理の必要性は云うまでもないが、筆者等の測定した數工場に於ては未管理状態が多い様であつた。一例として某工場抄紙機の紙厚を連續 4 日間測定したところ、各日の紙厚分布が第 2 表の様になつた。これは記録より 15 分毎に毎時 4 個の試料を読みとつたものである。4 日間の内で第 3 日の試料が極めて良く正規分布をなし且つ目標値 95μ にも近いのでそれを標

第 2 表

日	$\bar{x}$	σ	Σx^2	自由度	α
1	96.04	2.42	2.10	6	90
2	94.76	1.71	6.25	4	18
3	95.32	2.37	0.62	5	98.5
4	96.26	2.36	7.80	6	25

準として 3 σ 法による $\bar{x}$, R 管理圖を書いて見た結果、第 19 圖を得た。

本装置を使用して厚さを管理する場合には、 $N=1$ と考えて限界を決めれば良いわけで別に管理圖を作る必要はなく、變動は立ちどころに打點されて行くことになる。

その他利用者によつていろいろ用途も考えられると思われるが、更に自動制御に持つて行くとか、取付法を便利にする等、今後研究すべき

第
19
圖

問題も残されている様であり皆様の御批判と御指導をお願いする次第である。

最後に本研究に非常な熱意を持つて御指導、御協力下さった電気試験所内藤、菊地兩氏、本計器の製作に最高の技術を提供された島津製作

所、絶えず有益な御指示を賜まわつた中西研究所長及實驗その他に努力された當研究所佐藤氏に厚く謝意を表す次第である。

(筆者 印刷廳研究所)

人絹パルプ形質の顯微鏡的比較

岡田 元・長友貞雄

1. 實驗材料と方法 人絹パルプの品質とその顯微鏡的な形態性質とは関係があるか、顯微鏡的な形質の相違が認められるとすれば、その事からパルプの品質を推定することが出来るものか、と云う如き問題について實驗した結果を報告する。従來行われているパルプの顯微鏡的な扱い方は染色法に偏していて形態に現われた細部の検討や大さ或は寸法の吟味と云う如き事項をあまり省みていないが、むしろさう云うところに重要視すべき因子が潜んでいるのではなからうか。又今迄晒パルプと未晒パルプとの染色性の比較やクラフトとの識別法という如きものが戦前迄の文献に相當發表されているが、晒人絹パルプのみに對象を限定して顯微鏡的な形質を比較すると云う如き研究例は無い。此處では舶來パルプの中品質の高いとせられるものの

試料として Rayonier ray aceta, 及び Rayocord の 2 種を選び、他方國產人絹パルプの試料として A, B, C の 3 種を取り、更に比較のため、未晒及びクラフト・パルプ、更に、エゾマツ 20 μ 透心切片、アスプルンド法パルプ及びマソナイト法パルプ等を比較試験した。先ず樹脂の存在とその存在局所を確め、次に従來の染色法の中比較的多く使用されるものを検討し、形態の細部に亘る觀察が品質を問題にする際に重要な手がかりとなることを明らかにしたが、更に偏光顯微鏡による干涉色の統計的觀察が各パルプについて差を示すかどうかを實驗したところ後に述べる如き結果となつた。

2. 實驗結果と考察

(1) 樹脂について Sudan III 及び Indophenolblau によつて染色した。樹脂は殆んど

JOURNAL OF THE JAPANESE TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY

Vol. 5

April 1951

No. 2

STUDY ON THE CONTINUOUS THICKNESS METER FOR PAPER MACHINE

T. Horii and M. Ishida

Theory—When paper (C) to be tested is hold between coil which has core (A), and iron roll (B) as indicated by the next figure, the impedance of coil, Z can express by the following equation:—

$$Z = R(\phi) + j\omega L(\delta)$$

where $R(\phi)$resistance of coil

$L(\delta)$coil inductance

Resistance of coil $R(\phi)$ vary with the number of fluxes through core and has no relation to the paper thickness (δ). So impedance Z vary as proportional as the inductance L which vary with the thickness δ . Now the

following equation is exist between the inductance L and the thickness of paper δ .

$$L(\delta) = C + \pi^2 n^2 b \sqrt{\frac{\gamma}{\delta}}$$

where c, bConstant

nNo. of turns of coil

rrad. of roll (A)

As the roll (B), we can use iron roll or iron pipe. But in the case of iron pipe it's thickness is necessary to be more than 1mm, and it's diameter and material has any relation to the sensibility of the apparatus.

By our study on roll (B), practically we find that all iron roll of paper machine can be used for this purpose.

Circuit—At first, we made a trial thickness meter which is consist of bridge and compenstating circuit. Next, we add the voltage regulator and automatic breaker of over current. In the bridge, the coil (A) is inserted in one of it, so the variation of the impedance can indicate to the galvanometer as the unbalanced current, by which we can show the thickness of paper to be tested.

Characteristic—The Thickness meter we made has following characteristic ; When paper thickness is about 100μ the sensibility is $10\mu\text{A}$ per/ μ , and at about 10μ , it is $70\mu\text{A}$ per/ μ .

Conclusion

- (1) In this meter, reluctance only relate to paper thickness so the eccentricity of roll center has no relation on thickness indication.
- (2) Sensibility of this meter is very high, so we need no-amplifier.
- (3) This meter can be used to measure the thickness of all kinds of paper, which has any water content.
- (4) Without cutting sample paper, this meter can measure its thickness.

COMPARATIVE MICROSCOPIC OBSERVATIONS OF RAYON PULPS. H.

Okada; S. Nagatomo—Microscopic observations were carried out in order to ascertain if the qualities of commercial rayon pulps can be related to the microscopically observable morphological characteristics, and whether can we estimate the qualities of commercial pulps by a morphological observation.

In the past staining of the fiber was used as a most serviceable method in the comparing of pulp characteristics, and the detailed morphological observations rather neglected.

In our observations on some Japanese and American rayon pulps, morphological differences were easily detected either by the ordinary microscope or by the polarization microscope. The most important characteristics in morphological aspects which we emphasize are the pits of the pulp fibers; for example, the pit annules were rather easily seen by staining methods on the Japanese rayon pulps, but they were not found on high α rayon pulps such as Rayonier and Rayocord. Width of pulp fibers is also one of the valuable characteristics. High α pulps have smaller width, and Japanese ordinary rayon pulps have larger width.

From the results observed under polarized light, Rayonier and Rayocord pulps were found to have larger "Retardation" value, while one of the Japanese rayon pulps was found to have lower value, and unbleached pulp to have the smallest retardation value. From these observations we can conclude that the refining and purifying procedures of pulps presumably affect the fine structure of pulp fibers.

NEUTRAL SULPHITE SEMICHEMICAL PULP FROM HARD WOOD (3) STUDY ON COOKING. Toru Daimon and Yoshiyuki Amino—We have obtained the following results by the neutral sulphite semichemical process for birch wood; the time of cooking, the maximum cooking temperature and the ratio of chemicals Na_2SO_3 and NaHCO_3 were 60 min., 160°C and 8:3~4:1 respectively.

10% chemicals (calculated as Na_2CO_3) against the chip quantity was sufficient for the cooking. Better results were not obtained by using the larger quantity of chemicals with the same temperature and cooking time. When the total quantity of chemicals (calculated as Na_2CO_3) was equal, better cooking results were obtained as the quantity of Na_2SO_3 increased.

From this fact, it can be reduced as far as possible, if the cooking liquor does not become acidic at the end of cooking. The yield of pulp was not much influenced by the quantity of chemicals, and was 70~80% of chip.

The chlorine absorption number was also not much influenced by the quantity of chemicals and was about 16% of the pulp. α -cellulose content of the pulp was 63-65%,