た。

V 結 論

1. 鹼化法として従来法の炭酸ソーダによる高温、長時間の鹼化はロジン石鹼を不必要に発色せしめ紙への變色度を大にする。しかるに苛性ソーダによる急速（短時間）鹼化せるものは變色度少い。この利點とSR.Cの95°C附近の有効分解點を併せ用い、強力な還元漂白を鹼化と同時に行つた。
2. 濃厚色、低級ロジンを上質ロジンに代用せしめる方法としてRS.Cによる鹼化漂白法が最も効果的であり實驗的並に實際的にFFロジンの鹼化漂白サイズは上質ロジンサイズと變色度に於て近似の結果を示した。

3. 上質ロジンに就てその變色度を更に少にするためには常溫鹼化法のディルティルナ法と、高温鹼化のSR.C鹼化漂白法が効果的であつた。

（筆者 三菱製紙株式会社中川工場研究課）

VI 文 献

- (1) Committee on Paper testing, TAPPI, Paper Testing Method., 76 (1927)
- (2) 永井弘之, 伊藤英夫, 染織 昭和7年6月號 11頁
// Karl Jellinek, Das Hydrosulfit, Teil I., (1911)
// 最新化學工業大系 Vol. 2. 昭和10年 467頁
- (3) R. Hilaire, Pulp and Paper Mag, Can., 691, (1929)

櫟の中性亞硫酸ソーダ

セミケミカルパルプに関する研究

澤 田 博

目 次

I 緒 言

II 實驗方法

III 實驗結果及び考察

1. 各種バッファーを使用した場合の滲透汁抜き後の Na_2SO_3 残存量とその消費量に就て。
2. 各種バッファー添加量がパルプの全纖維素収率に及ぼす影響。
3. 粗パルプ収得率と全纖維素収率及びリグニン量との關係。
4. 各種バッファーがパルプの化學的組成に及ぼす影響。
5. 蒸解酸液のpH値及び各種バッファーが未晒パルプの白色度に及ぼす影響。
6. ローエ價と粗パルプ収得率及び未晒パルプ中のリグニン量との關係。
7. 未晒パルプの強度に就て。
8. 晒粉に依り一段漂白に就て。

III 總括及び結論

I 緒 言

パルプ用原木の不足を緩和する意味で、内地

に比較的豊富な潤葉樹の中、櫟材を使用して中性亞硫酸ソーダセミケミカルパルプの製造研究を行つた。

研究内容は、種々のバッファーを使用した場合に之等が得られたパルプの物理的並に化學的性質に及ぼす影響、特に未晒パルプの白色度及びパルプ中の全纖維素、リグニンに如何なる影響を與えるかを検討したものであり、又得られたパルプ數種を晒粉に依り一段漂白し、その品質を調べた。

II 實 驗 方 法

1. 原料チップは東北パルプ株式会社秋田工場製のものを其の儘使用した。木材分析は行わなかつた。
2. 蒸解罐は4l容量耐酸鋼製直立式でガスバーナーに依り下部より直接加熱した。
3. 蒸解工程は一貫して次の如くである。チップ及び所要の藥液を罐中に仕込み、約30分で120°C、25~30lb/□"に上げ、同條件下で1時間藥液をチップ中に滲透せしめた後、所要の

品量を罐中に残す様に全液量の一部を汁抜きに依つて回収し、汁抜き量と同量の熱湯を罐内に送入した後、速かに 170°C、約 105lb/□" に上げ、同条件下で必要時間 (2~4hr) 蒸解を行つた。滲透の最初から蒸解終了迄の合計時間は 4.5~7hr である。

次に蒸解工程に於ける主要な語句について説明を加える。

a) 滲透汁抜き後の Na_2SO_3 残存量% = (Na_2SO_3 添加量% - 汁抜き量%)

b) Na_2SO_3 消費量% = (Na_2SO_3 残存量% - 全廃液中の Na_2SO_3 %)

上記の%は何れも對絶乾チップの値である。 Na_2SO_3 消費量は絶対値ではなく、比較的な數値である。

4. 粗パルプ収得率は蒸解後のチップ状原質を水道水中に一夜放置した後、パルプシート上に廣げて水を切り全重量の約10%を秤取して、之を砲金製乳鉢で單纖維に分離する程度に壓潰し、充分水洗し 100~105°C 中で乾燥後秤量算出した。

蒸解後の原質は通常の化學パルプと異り、チップ状を保ち、粗パルプと云う語が適當して居ると考え、粗パルプ収得率とした。従つて今後は適當な機械處理を行つた後の精選パルプ収得率も取り上げるべきであると思う。

5. パルプ分析は標準分析法に依つた。但しロ

ーエ價 (鹽素數)⁽²⁾ は Tappi Standard に従つた。

■ 實驗結果及び考察

1. 各種バッファーを使用した場合の溶透汁抜き後の Na_2SO_3 残存量と、その消費量に就て。

本項に於ては Na_2CO_3 、 NaHCO_3 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 等のバッファーが蒸解過程に於ける滲透汁抜き後の Na_2SO_3 残存量及び Na_2SO_3 消費量に如何なる影響を與えるかに就て調べたものである。之を換言すれば、之等のバッファーの添加は如何に Na_2SO_3 使用量及び消費量に影響するかであり、之等バッファーの蒸解に寄與する能力と云う事になる。

本研究では使用したバッファーの種類に依り一貫して實驗系列を次の如く分類した。

實驗系列 I No buffer

同上 II Na_2CO_3 buffer

同上 III NaHCO_3 buffer

同上 IIII $\text{Ca}(\text{OH})_2$ buffer

上記の如く夫々の實驗系列に於て未晒パルプの白色度を良好ならしめる爲に蒸解廃液の PH を中性附近に止め得而も粗パルプ収得率が約 68 ± 4% のパルプについて實驗結果から滲透汁抜き後の Na_2SO_3 残存量とその消費量とを抜萃すると Table 1 の如くである。

Table 1

實驗系列	蒸解番號	藥品添加量%			滲透後の Na_2SO_3 残存量%	蒸解液の pH	Na_2SO_3 消費量%	粗パルプ収得率%
		Na_2SO_3	バッファー その儘	as Na_2O				
I	SCP-102	19.80	—	—	15.00	7.6	12.83	69.44
	SCP-103	19.83	—	—	16.00	7.4	13.47	66.36
	SCP-105	24.92	—	—	13.00	7.0	11.79	67.33
	SCP-109	24.98	—	—	13.00	7.3	11.28	68.79
II	SCP-114	20.02	1.01	0.59	13.00	7.8	11.33	71.66
	SCP-115	19.85	2.04	1.19	11.00	7.5	9.97	64.15
	SCP-116	24.65	1.03	0.61	11.00	8.2	8.86	70.78
	SCP-126	24.97	1.10	0.64	10.00	7.6	7.59	70.70
III	SCP-118	19.98	1.11	0.41	13.00	7.6	10.70	67.44
	SCP-119	20.06	1.83	0.68	12.00	7.2	10.54	67.10
	SCP-120	24.91	1.14	0.42	10.00	7.0	8.54	68.09
	SCP-121	25.18	1.81	0.67	10.00	7.5	8.32	67.07
IIII	SCP-122	20.00	0.43	0.36	13.00	7.4	8.39	72.85
	SCP-123	19.98	0.43	0.36	14.00	7.6	12.15	63.99
	SCP-124	24.82	0.42	0.35	13.62	7.7	10.57	71.06
	SCP-125	25.11	0.43	0.36	12.00	7.5	9.88	72.59

収率に及ぼす影響

此の項に於てはバッファの添加量が全繊維素の収率に及ぼす影響を見た。即ち粗パルプ収

得率を 67~72 % 及び 61~65 % の二種に分け之について検討した。Table 2, 3 は夫々の粗パルプ収得率に就てデーターを集めたもの。

Table 3

実験 系列	蒸 解 番 號	バッファ添加量%			蒸 解 廢液の pH	粗 パ ル プ 収 得 率%	パルプ中の リグニン% (対チップ) (B)	パルプ中の 全纖維素% (対チップ) (A)	(A) (B)
		そ の 儘	as	Na ₂ O					
I	SCP-104	—	—	—	7.4	61.37	7.26	53.39	7.4
	SCP-110	—	—	—	8.3	65.89	9.05	55.04	6.1
II	SCP-115	Na ₂ CO ₃ 2.04	—	1.19	7.5	64.15	9.64	52.54	5.5
	SCP-117	2.03	—	1.21	6.6	64.17	7.86	49.99	6.3
III	SCP-123	Ca(OH) ₂ 0.43	—	0.36	7.6	63.99	6.78	51.89	7.6

考 察

Table 2 及び 3 を観察すると、粗パルプ収得率 67~72% の Table 2 の場合に於てはバッファの増減に依つて全纖維素収得率には幾分かの変化は認められるが大體に於て 53~55% の間にあることが判る。一方 Table 3 即ち粗パルプ収得率 61~65% の場合に於てはバッファ添加量が多い方が全纖維素収率が低い傾向にあると思われる。

換言すれば粗パルプ収得率を次第に下げて蒸解度を進める場合、粗パルプ収得率が約 70% 迄は、そのパルプ中の全纖維素収得率に及ぼすバッファ添加量の影響は殆んど無いと考えられるが、更に粗パルプ収得率を下げ、蒸解度を進

めた場合にはバッファの添加量は全纖維素収率に響き、バッファ添加量が多い方が全纖維素収得率が低い傾向が認められる。

此の結果から見ると比較的低収率のセミケミカルパルプ（約 65% 以下）を得んとする場合のバッファの添加量は少ない方が良い事になる。

3. 粗パルプ収得率と全纖維素収率及びリグニン量との関係

本項に於ては Na₂SO₃ 添加量 20% 及び 25% の二つの場合に得られたパルプについて粗パルプ収得率と粗パルプ中の全纖維素及びリグニン含有量との関係を調べた。

Table 4 は実験系列 I 即ち no buffer の場合についてデーターを集めたものである。

Table 4

蒸解番號	粗 パ ル プ 収 得 率%	リ グ ニ ン %		全 纖 維 素 %		備 考
		對末晒パルプ	對 チ ッ プ	對末晒パルプ	對 チ ッ プ	
SCP- 98	67.37	15.68	10.56	77.74	52.37	Na ₂ SO ₃ 添加量 20% の場合
SCP-102	69.44	15.48	10.75	76.73	53.28	
SCP-103	66.34	13.58	9.01	80.82	53.63	
SCP-104	61.37	11.83	7.26	86.99	53.39	
SCP-105	67.33	13.45	9.06	81.91	55.15	Na ₂ SO ₃ 添加量 25% の場合
SCP-109	68.79	15.60	10.73	78.16	53.77	
SCP-110	65.89	13.73	9.05	83.52	55.04	
SCP-113	61.61	12.33	7.60	88.60	54.59	

Fig. 3 は Table 4 から粗パルプ収得率と全纖維素及びリグニン量との関係を圖示したものである。

考 察

Fig. 3 から考察すると

(1) 粗パルプ収得率が増加するにつれて、對末晒パルプの全纖維素は直線的に減少して居り、

Na₂SO₃ 添加量 25% の場合の方が 20% の場合より上位にある。即ち前者の方が全纖維素収率が良い事が判る。

(2) 對チップの全纖維素は、この範囲の粗パルプ収得率では殆んど變化がなく水平に近い曲線を示し粗パルプ収得率 70% 附近になると全纖維素収率に於ては僅かに降下する傾向が見られ

Fig. 3 粗パルプ収得率 全繊維素及び
リグニンとの関係 (Table 4 より)

る。

(3) リグニン含有量は對未晒パルプ及びチップの兩者の場合、粗パルプ収得率が低減すると共に減少して居り蒸解が進むにつれて當然、リグニン量が減少する事を示している。又 Na_2SO_3 添加量 25% の場合は 20% の場合より上位にあり、リグニン含有量が多い事を示している。

(4) Na_2SO_3 添加量 25% 及び 20% の兩者を比較すると全繊維素収率に於ては 25% 添加の方が高く良い結果を示しているが、同時にパルプ中のリグニン含有量も多いことが判る。此の結果は前者の場合は滲透汁抜き後の Na_2SO_3 残存量に於て後者の場合に比べて 2% 少い事に起因するものと考えられる。

4. 各種バッファがパルプの化学的組成に及ぼす影響

本編に於ては前述の各種バッファを使用した場合に、之等が得られたパルプの化学的組成主として全繊維素とリグニン量等に如何なる影響を與えるかについて検討を加えた。

Table 2 即ち粗パルプ収得率 67~72% のパ

ルプに就いて比較すると Na_2CO_3 を使用した場合は他の三種 (no buffer, NaHCO_3 及び $\text{Ca}(\text{OH})_2$) に比較して全繊維素収率が少く、リグニン量が多い結果を生み、蒸解中に繊維が侵されている傾向が見られる。粗パルプ収得率 60~65% のもの即ち Table 3 の場合には $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 及び no buffer は略々同様の結果を與え Na_2CO_3 の場合に悪い結果となつている。

以上の點に就いては同時にバッファの添加量も影響すると思われる。即ち Table 2, 3 に於て、各添加量を Na_2O に換算して各バッファの効力を比較して見ると Na_2CO_3 の場合の Na_2O の換算値が最も大きく蒸解に寄與する能力が大きい事を示している。然し此の場合のパルプの(A)/(B)が低下している點を見れば Table 2, 3 に示した Na_2CO_3 添加量は既に適量を超え、従つて蒸解に依り繊維が侵されているものと推察されるが、此の點に關しては更に實驗を要する。

又アルコール・ベンゾール抽出物は no buffer の場合に比較的多く、8 種類のパルプの平均値は 0.352% である。又他の三者の場合 (Na_2CO_3 , NaHCO_3 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$) は略々同程度で 0.2% 前後の値を示した。

次に蒸解廃液の pH 値が (A)/(B) に及ぼす影響を見る爲に Fig. 4 の圖を畫いた。Fig. 4 は Table 2, 3 から求めたものである。

Fig. 4. 蒸解廃液の pH と (A)/(B) との関係 (Table 2, 3 より)

考 察

Fig. 4 から考察すれば

(1) 蒸解終了時の蒸解液 (廃液) のアルカリ度が増すにつれて (A)/(B) の値は減少する。之と同

様の事は E. L. Keller 及び J. N. McGovern⁽⁴⁾ 兩氏に依りホロセルローズ對リグニンについて立證されている。

(2) no buffer の場合 (○, ●印) は粗パルプ收得率が約70%から 63 %に減少するにつれて⁽⁴⁾/_(B)の値は實線から破線に移動して大きくなっている事が判るが, Na_2CO_3 バッファーの場合 (△, ▲印) には粗パルプ收得率が約70%から約62%に減少しても⁽⁴⁾/_(B)には大差が認められず同一直線上にある事が判る。

(3) 總括して各種バッファーに依り此の範圍の粗パルプ收得率を得んとする場合の⁽⁴⁾/_(B)即ち全纖維素對リグニンの値を大きくする爲には、廃液の pH は中性附近に止めるべきである。

5. 蒸解廃液の pH 値及び各種バッファーが未晒パルプの白色度に及ぼす影響

此の點に關しては E. L. Keller 氏の報告等に詳記してあるが、未晒パルプの白色度を問題として取り上げる意義は、之を未晒パルプの儘使用する場合は勿論、容易な一段漂白に依つて半漂白のパルプとして使用する際に重要な因子となると考えられる。

Fig. 5 は夫々のバッファー毎に廃液の pH と未晒パルプ白色度とをカーブに表わしたものである。

Fig. 5 蒸解廃液の pH 及び各種バッファーが未晒パルプの白色度に及ぼす影響 (Table 8 より)

考 察

Fig. 5 に依つて明かな如く

(1) 白色度の最も高い點は各バッファーを通じて、蒸解廃液の pH 7.2~7.7 の範圍にあり、この範圍外に於ては白色度は低い値を示している。此の結果から見て白色度の良い未晒パルプ

を得る爲には蒸解終了時の蒸解液 pH を中性附近のアルカリ側にすることは必須の條件と考えられる。

(2) 各種バッファーの白色度に及ぼす影響を見ると no buffer の場合に白色度カーブが最上位にあり最も良い結果を與え、 NaHCO_3 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ が之に次ぎ、 Na_2CO_3 が最下位にある。

6. ローエ價と粗パルプ收得率及び未晒パルプ中のリグニン量との關係

一般に化學的パルプの蒸解度を推定するに比較的簡易な方法は、そのパルプの鹽素消費量を知る事である。本項に於ては各種バッファーに依つて得られたパルプに就いてローエ價を測定し、之と未晒パルプ中のリグニン量及び粗パルプ收得率との關係を求め検討を加えた。

Table 5 は各實驗系列毎に得られた粗パルプ收得率、リグニン量及びローエ價の數値を掲げたものである。

Table 5

實驗系列	蒸解番號	粗パルプ 收得率%	リグニン %		ローエ價
			對未晒 パルプ	對 チップ	
I	SCP-98	67.37	15.68	10.56	18.2
	SCP-102	69.44	15.48	10.75	17.9
	SCP-103	66.36	13.58	9.01	15.2
	SCP-104	61.37	11.83	7.26	14.3
	SCP-105	67.33	13.45	9.06	14.9
	SCP-109	68.79	15.60	10.73	18.3
	SCP-110	65.89	13.73	9.05	15.1
	SCP-113	61.61	12.33	7.60	15.0
II	SCP-114	71.66	14.22	10.19	18.8
	SCP-115	64.15	15.02	9.64	19.3
	SCP-116	70.78	17.55	12.42	22.0
	SCP-117	64.17	12.25	7.86	18.3
	SCP-126	70.70	12.51	8.85	19.1
	SCP-127	73.00	14.63	10.68	20.5
III	SCP-118	67.44	14.50	9.78	19.7
	SCP-119	67.10	14.45	9.70	20.1
	SCP-120	68.09	11.19	7.62	18.3
	SCP-121	67.07	13.19	10.85	18.6
III	SCP-122	72.85	15.13	11.02	21.8
	SCP-123	63.99	10.59	6.78	16.5
	SCP-124	71.06	13.61	9.67	18.4
	SCP-125	72.59	14.51	10.53	20.9

Fig. 6 は Table 5 から各實驗系列毎にローエ價とリグニン量及び粗パルプ收得率との關係をカーブに表わしたものである。

Fig. 6 ローエ價と粗パルプ收得率及びリグニン量との関係 (Table 5 より)

Table 6

実験 系列	蒸解番 号	粗パルプ收 得率又はパ ルプ歩留 %	叩 解 度 SR°	米 坪 量 g/m ²	比破裂度	裂 断 長 km	比引裂度	比耐折度
I	SCP-98	67.37	60	55.09	4.0	6.9	58	64
	SCP-102	69.44	58	62.55	3.9	5.8	77	51
	SCP-110	65.89	60	65.90	3.8	5.9	73	49
II	SCP-115	64.15	60	58.15	3.4	5.3	76	23
	SCP-126	70.70	60	57.75	3.6	6.0	69	45
	SCP-127	73.00	60	63.65	3.5	3.5	75	66
III	SCP-124	71.06	62	64.90	5.1	7.9	74	450
	SCP-125	72.59	63	61.55	4.4	6.8	76	117
①	Paper birch	79	45	60②	4.6	—	67	525
	Quaking Aspen	77	"	"	4.6	—	60	268
	Southern Cottonwood	79	"	"	4.6	—	62	250
	American elm	81	"	"	2.6	—	51	10
	Soft maple	76	"	"	3.6	—	67	158
	American beech	77	"	"	2.7	—	55	48
③	赤 松 KP	55.3	40	—	5.9	9.4	80	491
		49.7	46	—	6.8	10.3	94	1220
	赤 松 SP	45.2	45	—	3.1	3.8	64	120
		49.7	45	—	4.1	6.7	78	810
	楠 KP	57.8	45	—	4.5	8.6	59	103
		52.2	43	—	3.3	6.9	61	23

註 ① G. H. Chidester氏 (Paper Trade J. Nov. 17, 1947) の潤葉樹 29 種類の中性亜硫酸ソーダセメキミカルパルプより拔萃。

② 紙一連の形状 25×40—500 で此の場合の米坪量は American Tappi Standard T220m-46 より平均 60g/m² である。

③ 當研究所報告中から歩留に相當の差があるもの (easy と strong) を夫々 2 つ宛拔萃した。

考 察

Fig. 3, Table 5 及び Fig. 6 を綜合して考察すると

(1) 粗パルプ收得率が高くなるに従つて何れの場合もパルプ中のリグニン含有量は増加し、之に伴つてローエ價も高くなつてゐる。

(2) Fig. 6 から同程度の粗パルプ收得率 (67%) に就いてローエ價を比較するとバッファーを使用しなかつた場合のパルプは最もローエ價が低く次に $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaHCO_3 , Na_2CO_3 の順に高くなつてゐる。

(3) リグニンとローエ價との関係を見るに、リグニン量が同程度のパルプを比較すると no buffer の國合にローエ價が最も低い結果を與えている。

以上の結果から推察すると no buffer の場合のパルプ中には鹽素と化合すべき多糖類が他のバッファーを使用して得られたパルプに比較して少い事が判り、パルプを完全漂白するに有利であると思う。

7. 未晒パルプの強度について

蒸解に依つて得られた各種の粗パルプは試験用リファイナーを通し、次に試験用ホーレンダービーターに依つて叩解度60°SR附近迄叩解して60±5g/m²に抄紙し恒温(20°C)、恒湿(65%)中で紙力試験を行つた。此の結果の中から比較的強度の高いものを挙げると Table 6 の如くである。

考 察

(1) 本項の考察(4)の理由に依り此の結果から直ちにバッファーの種類が強度に及ぼす影響を論議する事は早計と考えるが、一應比較して見ると Ca(OH)₂ の場合に最も強度が高く次に no buffer,, Na₂CO₃ の場合であり, NaHCO₃ の時に最も低い強度を示している。

(2) 何れの場合も針葉樹パルプと比較して耐折度引裂度は低く短繊維な事を立證している。

(3) 以上の強度に於て、全般的に耐折引裂度は低調であるが、之等の中、最高の強度を列挙すると、比破裂度 5.1, 裂断長 7.9, 比引裂度 86, 比耐折度 450 であり、此の程度の強度は表わし得るものと考ええる。

(4) 此の場合機械処理工程の中、ビーター叩解作業に不備があり、之が強度に影響して一般に低い結果を表わしているものと思われる。

次にビーター叩解作業中のベッドプレートに對するロールの壓力は常に同様な標準状態に規正し得ない爲、夫々の原質に依つて処理條件は變つていると考えなければならない。従つて此

の場合にビーターに依つて行われる仕事即ち離解、精碎(refining=hydration+fibrillation)及び纖維の切断の三者が行われている程度は各原質毎に異つていると考えられる。特に濶葉樹セミケミカルパルプの如き、硬い原質に對しては均一な叩解と纖維を短細に列断しない事が望ましいのであり、此の要點が或る程度達せられて居れば、強度は高い値を示し得るものと考ええる。此の點に關しては砲金乳鉢及びビーターに依る叩解の兩者を比較検討した豫備實驗に於て或る程度實證された。

(5) Table 6 に示した強度は濶葉樹としては比較的よい値を示して居り、G. H. Chidester 氏の値と比較すると、同氏のパルプは一般に歩留が高く80%附近のものである、略々同程度の結果を與えている。然し此の場合同氏のパルプは叩解度 45°SR であるに拘わらず、全般的に強度が優れている點は機械處理が有効に行われている結果であろうと考える。

又當所で實驗的に蒸解した赤松の K.P. 及び S.P. 並びに櫟の K.P. と比較すると、赤松の K. P. よりは何れの強度も劣つて居るが、赤松の S.P. 及び櫟の K.P. に比べれば赤松 S.P. の耐折度を除いては略々同等か或は寧ろ優れた結果が見られる。

8. 晒粉に依る一段漂白に就いて

前記の各種バッファーに依つて得られた未晒パルプの中、各一種類を晒粉で漂白し Table 7 に示す如き結果が得られた。

Table 7

蒸解番號	粗パルプ 收得率%	晒粉添加量 %(有効鹽素として)	漂 白 條 件		晒歩減%	漂白パルプ收率%		白 色 度	
			溫度°C	時 間 hm		對未晒 パルプ	對 チップ	未 晒	晒
SCP-102	69.44	5	35	0.55	2.0	98.0	68.0	44	54
		10	~37	1.30	4.0	96.0	66.6		66
SCP-114	71.66	5	"	0.50	5.0	95.0	68.1	36	56
		10		1.35	7.0	93.0	66.6		62
SCP-119	67.10	5	"	0.55	4.0	96.0	64.5	40	55
		10		1.35	6.0	94.0	63.0		67
SCP-122	72.85	5	"	0.55	2.0	98.0	71.4	40	53
		10		1.30	3.9	96.1	70.0		65

備考 (5) 漂白時のアルカリ度を高くする爲に各々の場合に N/10NaOH5cc を初めに添加した。pH 値は測定し得なかつた。

漂白後の洗滌は原質重量の 150 倍の水量を 3 等分して 3 回行つた。

考 察

Table 6 から見れば

(1) 有効鹽素添加量 5% の場合には晒歩減は平均 3.25% で白色度は未晒に於て平均 40 のものが 53~56 に上つて居り、漂白パルプ收率は粗パルプ收得率に依つて變るが略 68% である。

(2) 有効鹽素添加量 10% の場合には、晒歩減に於て平均 5.25% に増加しているが白色度は平均 65% に上つて居り、漂白パルプの收得率は大概 66% 程度である。

(3) セミケミカルパルプは通常化學パルプと異り、蒸解後の原質がチップ状である爲、本實驗の漂白試料は叩解後の原質を使用したのであるが、實際問題として漂白を叩解途中で行うか又叩解途中で漂白するとすれば、叩解度はどの程度が良いか等は今後の問題である。更に本實驗では漂白したパルプは有効鹽素添加量が少い程、相當量の塵が残つていたので、以上の問題を解決し強度を一層改善し得れば更に用途は開拓出来ると考える。

Ⅲ 總括及び結論

以上東北地方の桤材を原料として中性亞硫酸ソーダ法に依り、バッファの種類を變えて、之がパルプの化學的組成及び白色度等に及ぼす影響、並に之等パルプの中の 4 種を晒粉によつて漂白した結果を總括して結論を述べる。

(1) バッファの添加量を増せば Na_2SO_3 の残存量及び消費量は低減し得、バッファの蒸解に寄與する能力は強アルカリになるに従つて大きいものと思われる。

(2) 全纖維素收率に對するバッファ添加量の影響は粗パルプ收得率約 70% 以上では大差を認めないが、約 65% 以下になるとバッファ添加量を増加するにつれて全纖維素收率は低下する。

(3) 粗パルプ收得率が増加するに従つて對パルプの全纖維素收率は減少し、リグニン含有量は多くなる。

(4) パルプ中の全纖維素對リグニン（何れも對チップ）に及ぼす各種バッファの影響は、

同程度の粗パルプ收得率に就いて比較すると $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaHCO_3 , no buffer の三者の場合には略 1, 同等であり Na_2CO_3 の場合に低い結果を與えている又蒸解廢液の pH 値が高くなるに従つて全纖維素對リグニンの値は低下する。

(5) 未晒パルプの白色度に及ぼす蒸解廢液の pH 及び各種バッファの影響に就いては、廢液の pH 値が 7.2~7.7 の範圍に最も白色度の優れた點がある。又バッファの種類について見ると no buffer の場合に最も白色度が優れ、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaHCO_3 及び Na_2CO_3 の順に低下している。

(6) ローエ價と粗パルプ收得率及びリグニン量（對未晒パルプ）の關係から見て no buffer の場合が最もローエ價が低く完全漂白に有利であると思われる。

(7) 紙力は全般的に見ると低調であるが、之等の中の最高値を取れば潤葉樹としては豫想以上のものである。

(8) 未晒パルプを晒粉に依り簡単に一段漂白した場合に漂白パルプ收率は 66~68%（對チップ）、白色度は 55~65% である。

結論として全纖維素對リグニン、ローエ價、未晒パルプ白色度、パルプ中の樹脂量、未晒パルプの強度等に及ぼす各種バッファの影響を綜合して no buffer の場合が比較的優れ、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaHCO_3 , Na_2CO_3 の順位になる。

本研究を實施するに當り原料チップを御送附下された東北パルプ秋田工場及び研究を御指導下された宇高所長代理、加藤課長、並びに熱心に協力された矢作精二君の各位に對し深甚の謝意を表します。

本研究經費の一部は文部省科學試驗研究費交付金に依つた事を附言する。

（筆者 十條製紙株式會社十條研究所）

引 用 文 献

- (1) 右田著 "パルプ及製紙工業實驗法" P 169~175
- (2) Tappi Standard, T 202, m-45 (April, 1945)
- (3) Paper Trade J. 129, 21, 84 (1949)
- (4) Tappi 32, 9, 400~405 (1949)
- (5) Paper Trade J. 123, 11, 124~128, 1946

ON THE BLEACHING SAPONIFICATION OF RESIN BY THE REDUCTION CHEMICALS.

S. Maeno and K. Sano

When the resin are saponificated by Na_2CO_3 with high temperature and long time, there appears wrong color in the resin soap, and remains unfavourable color in the paper when are used as sizing matter.

We are carried several experiments about to avoid their color. First, we recognized that short time cooking by NaOH with high temperature was effective to avoid contamination and at the same time adding Superite (Sodium Sulfoxylate formaldehyde) with NaOH was more effective. Namely, Superite are decomposed to SO_2 and CH_2O at about 100°C , these strong reduction power are active to avoid wrong color. This Chemical is alkali side, so that sizing agent are not injured.

We got the following formula in the experiments as test method:

resin	:	color number 60-125
NaOH	:	about 10% for resin
Superite	:	5% for resin
Liquor ratio	:	1 : 1 (for solid)
cooking time	:	1 Hr.

The size from these conditions are approximately same grade compare with pale color resin (color number 15)

As other chemicals, Na_2SO_3 are not effect on bleaching power and H_2O_2 NaClO injures size agent.

On low temperature saponification, Delthirna method are effective to pale grade color resin to more prevent contamination of paper. But of all experiments, most effective method was Superite method in high temperature with short time cooking.

STUDIES ON THE NEUTRAL SULPHITE SEMI-CHEMICAL PULP OF BEECH

Hiroshi Sawada

Neutral sulphite semi-chemical pulps of beech (*Fagus crenata* Blume) were made with yields ranging from 60 to 72%. The cooking liquors used in this test were: sodium sulphite liquor with no buffer and sodium sulphite liquors with such buffering agents as sodium carbonate, sodium bicarbonate and calcium hydroxide. The results of these digestions were compared with each other in point of physical and chemical properties of pulps, and then the effects of these buffering agents on pulp properties were closely studied. The results obtained were as follows:

- (1) The value of buffering agent in cooking increased as its alkalinity became stronger.
- (2) As yields of crude pulps increased, total cellulose contained in the pulps decreased and the lignin contents increased.
- (3) With respect to the affection of buffers on values of total cellulose per lignin (each based on the wood), it was indicated that when calcium hydroxide, sodium bicarbonate and no added buffer were used, the pulps were more or less similar,

but the use of sodium carbonate buffer resulted in a lower value at the similar yield of crude pulp. And these values decreased according to the rate of increase in pH values of the spent liquor.

- (4) The brightest pulps were obtained when pH value of the spent liquor was somewhere from 7.2 to 7.7 with the aid of the abovementioned buffering agents. The highest brightness of the pulp was attained when no buffer was added to the cooking liquor. The addition of a limited quantity of calcium hydroxide and sodium bicarbonate proved next best, while sodium carbonate brought forth the lowest in the brightness of the pulp.
- (5) Unbuffered pulps would be considered advantageous for fully bleaching because of the lowest chlorine number, considering the relations between crude pulp yields or lignin contents and chlorine number.
- (6) When several pulps were treated by the one-stage calcium hypochlorite bleaching process, the bleached pulp yields were from 66 to 68% as against the quantity of wood used. The brightness of the pulp obtained therefrom 55 to 65%.

In conclusion, considering total cellulose, lignin contents, chlorine number, brightness, extracted resin and the pulp strength, I found out that the unbuffered pulp was the best and that those pulps obtained with calcium hydroxide, sodium bicarbonate and sodium carbonate fell off in point of properties in the order mentioned.

STUDIES ON THE SULPHITE DIGESTION FOR RAYON PULP.

(No. 6) THE EFFECT OF CHIP CHARACTERISTICS.

Hiroshi Yeguchi and Hosaku Ito.

Several experiments have been made to research the relations between chip characteristics.....chip length, moisture content of chips and rotten woods.....and qualities of the sulphite rayon pulp from the coniferous woods.

The longer chips used, the cooking time lengthens to some extent, and we have higher pulp yield at same Sieber No. and slightly lower alpha cellulose content at same relative viscosity. But their differences are rather negligible small in the rayon pulp range. We prefer to use the relatively shorter and uniform chips in order to cook the sulphite rayon pulp.

The difference in moisture content of chips in commercial circumstances hardly effects to sulphite cooking velocity. It is almost sure that the penetration of cooking liquor into wet chips is faster than in dry chips. We have gained the pulp with higher yield and slightly lower alpha cellulose content from extremely wet chips. We are not anxious about inuniformity of the sulphite pulp from the deviation of the moisture content of chips

The sulphite process very hardly delignified from the rotten woods, in comparison with easily hydrolysed the carbohydrates. At the same Sieber No. pulps from the rotten woods have considerably lower yield and alpha cellulose content in proportion to their rotten sections. We must keep away from even small amount of the rotten wood chips to enter into the digester.