均間の比較検定も行い、その差異について論じた。

(3) 愛媛産楮と高知産楮の繊維長には差異があると認め、これは楮の生育条件がその繊維長に影響を與えるためと考えた。

終りに臨み實驗に當られた井川敷一氏、樋野輝雄氏に對し感謝する。(昭和26.11.1受付)

(筆者 *愛媛縣製紙試驗場長, **同場研究部主任技師)

参 考 文 献

- 1) 本誌第(5)卷第7號 p
- 2) 増山元三郎：實驗計畫法大要，65 (昭25)
- 3) 堀尾・大田：工化誌 47, 403 (昭26)
- 4) 渡邊正元：織學誌 7, 265 (昭26)
- 5) 統計數値表 (I) より
- 6) 近藤忠雄：計數の統計學，204 (昭19)

アカマツの心材特殊成分と その亞硫酸蒸解に及す影響

幡 克 美

1 緒 言

10數年前、スエーデンの H. Erdtman 氏は、Scotch pine (*Pinus silvestris* L.) の心材アセトン抽出物から2種のフェノール系物質、すなわち Pinosylvin (3, 5-dihydroxystilbene) 及び Pinosylvin monomethyl ether (3-hydroxy, 5-methoxy stilbene) を、木材に對して併せて 0.8 % 位の收率で分離し、心材の亞硫酸蒸解難はこれらフェノール類の存在によるのであると報告した。¹⁾ 以來、同氏を中心に G. Lindstedt 其他により、歐洲産の *Pinus* 屬の心材特殊成分について、多くの研究がなされている。^{2), 3), 4)} これら諸業績によると、同じ *Pinus* 屬でも、科により Pinosylvin 類の含有量に著しい差異があり、またこれらを殆んど含まないものもあるようである。本邦産アカマツ (*Pinus densiflora* S. et Z.) 心材が、亞硫酸法で蒸解困難であることは、かなり以前から知られており、^{5), 6)} 著者もさきに樹幹の部位による亞硫酸蒸解の難易につき研究した結果、末蒸解分 (スクリーン粕) となる部位は、節・脂材 (コエマツ) 等は勿論、心材及びアテ材等であることを認めた。⁷⁾ 邊材は、基部に近く、樹脂含有量 7 % 位であつても、容易にパルプ化されたが、心材は幹の尖端に近く、樹脂含量僅か 3 % 位であつても、著しくパルプ化が困難であつた。本邦産アカマツ心材部にフェノール系物質が相當量含

有されていることは八濱氏等により豫測されているが、⁸⁾ 著者も心材亞硫酸蒸解難に關する從來の研究結果^{9), 10)} から、略々推定してきたところである。

著者は、今回、アカマツ心材抽出物を Erdtman 氏の方法¹⁾ に準じて處理し、Pinosylvin 及び Pinosylvin monomethyl ether を結晶として分離した。また、これらを含ませた邊材が亞硫酸法で蒸解困難を呈することから、これらがアカマツの心材蒸解難を惹起する有力な原因物質であることを確認した。なお、完全に樹脂分を除去した心材でも、試料によつては蒸解され難いことがあるのを認めた。以上について報告する。

II 材 料

香川県木田郡田中村産、約70年生の主幹部、地上 2~4m の部より採取。地上 2m における直徑約 29cm、心材部直徑 14cm、心材部の年輪數 20。供試材の樹脂含量並びにその蒸煮試驗結果は、第 1 表及第 2 表に示す通りである。

第 1 表 供試材の抽出物

部 位	抽出物	
	エーテル抽出物	アセトン抽出物*
心 材	10.35 %	1.55 %
邊 材	3.84	1.03

* エーテル抽出後の木粉を試料とした。

第2表 供試材の蒸煮試験

番 號	試 料	収率	バルブ中		リグニン溶出率
			樹脂	リグニン	
No. 1	心材チップ	74.4	16.06	24.69	29.3
2	// 粉末	63.9	9.43	23.20	43.0
3	邊材チップ	46.8	1.75	1.80	96.9

蒸煮條件：全 SO_2 6.2%，結合 SO_2 1.2%，Ca-base 木材 20g，蒸煮液 100cc
最高蒸煮温度 135°C，全蒸煮時間 5.5hrs.
最高温度蒸煮時間 3hrs.

Ⅱ 實驗及び考案

1. Pinosylvin 類の分離及び分析

概ね Erdtman 法に準じて分離した。すなわち、心材粉末 (1750g) をエーテルで 24hrs. 抽出し、残木粉をさらにアセトンで 48hrs. 抽出する。アセトン抽出物を 50cc まで濃縮し、これを 500cc のエーテル中に注入する。よく攪拌して 1 夜静置後濾過し、エーテル可溶部は 8 回計 1l の水で洗滌し、250cc の飽和 NaHCO_3 液で 3 回にわけて振り、さらに 50cc, 25cc, 25cc の 8% NaOH 液で 3 回振盪した。 NaOH 液は一緒にして H_2SO_4 にて酸性にし、その結果生じた粘着性物質を 150cc のエーテルに溶解した。エーテル溶液は数回水洗し、無水の硫酸ソーダ上で乾燥後、エーテルを回収し、残留する油状物を少量のベンゼンに溶解して 1 晝夜静置 (10°C 以下) すると、無色立方體狀結晶 A が析出する。ついで、母液を濃縮し、冷所に静置するとやや褐色に着色せる結晶 B が得られる。母液は、再度ベンゼンに溶解せしめ、結晶 A を得たる後、さらに結晶 B を析出せしめた。結晶し難い褐色粘重物はメチルアルコールに溶解し、デメチル硫酸と 40% NaOH とでメチル化後、エーテル抽出した。エーテル抽出物は濃縮後、石油エーテルに注入すると微黄色透明液と不溶部とに分かれる。透明液は蒸發後さらにエーテル溶解し、石油エーテル中に注入した。溶媒飛散後、美しい無色菱面體狀結晶 C が得られた。また、最初のエーテル抽出物を前記アセトン樹脂分離法と同様に処理し、きわめて少量の A 及び B を得た。風乾木材に対する収率は大約 A は 0.07%，B は 0.20%，C は 0.09% であった。

結 晶 A

少量のベンゼンで洗い、アセトンに溶解し、活性炭を置いて脱色後、アセトンを除去し、ベンゼンから再結晶した。無色立方體狀結晶，m. p. 122°C.

〔元素分析〕

物質 3.135mg: CO_2 9.114mg, H_2O 1.728mg,

$\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}(\text{OCH}_3)$ としての理論値 C 79.62%, H 6.24%

實驗値 C 79.33%, H 6.17%

〔メトオキシル基〕

物質 51.5mg: AgI 52.8mg

理論値 OCH_3 13.72%，實驗値 OCH_3 13.54%

〔分子量〕

ラスト法物質 10.4mg: 樟腦 145.0mg, $\Delta=12.5^\circ\text{C}$

理論値 226.26, 實驗値 229.5

該物質のみを濃硫酸と加熱すると、赤色の強いハロクロミーを呈する。アセトン、エーテル、メチルアルコール、エチルアルコール、熱ベンゼン、熱キシロール等に易溶。ベンゼン、キシロールに難溶。石油エーテル、水、二硫化炭素等に不溶。

約10倍量のメチルアルコールに溶解し、計算量の 1.4 倍のデメチル硫酸を加え、さらに 40% NaOH 液を滴下し、冷却後水で稀釋すると白色沈澱を生ずる。これを集め、石油エーテルから再結晶すると結晶 C (Pinosylvin dimethyl ether) と同じ物質が得られる。

以上により、結晶 A は Pinosylvin monomethyl ether であることがわかる。

結 晶 B

數回キシロールで再結晶し、得られた淡紅鱗片狀結晶をアセトン液中で活性炭を用いて精製し、溶媒除去後再びキシロールに溶解し、静置すると無色針狀結晶が析出する。m. p. 155°C.

〔元素分析〕

物質 3.147mg: CO_2 9.095mg, H_2O 1.603mg,

$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2$ としての理論値 C 79.22%, H 5.70%

實驗値 C 78.82%, H 5.70%

〔分子量〕

ラスト法、物質 12.1mg: 樟腦 150.0mg, $\Delta=14.3^\circ\text{C}$

理論値 212.24, 實驗値 225.6

濃硫酸で、前同様にハロクロミーを呈す。アセトン、エーテル、メチルアルコール、エチルアルコール、熱ベンゼン、熱キシロール等に易溶。ベンゼン、キシロールに難溶。石油エーテル、水、二硫化炭素等に不溶。

前同様メチル化して、結晶 C と同じ物質を與

える。以上より判断し、結晶 B は Pinosylvlin である。

結 晶 C

石油エーテルで再結晶を反覆し、少量の活性炭を使つて精製すると無色の大なる菱面體狀結晶となる。m. p. 56°C。

〔元素分析〕

物質 4.088mg: CO₂ 11.972mg, H₂O 2.445mg

C₁₄H₁₆(OCH₃)₂ としての理論値 C 79.97%, H 6.71%

實驗値 C 79.87%, H 6.69%

〔メトキシ基〕

物質 52.4mg: AgI 99.1mg

理論値 OCH₃ 25.83%, 實驗値 OCH₃ 24.98%

濃硫酸と加熱すれば朱色のハロクロミーを呈す。エーテル、石油エーテル、メチルアルコール、エチルアルコール、アセトン、ベンゼン、キシロール等に易溶。二硫化炭素、水等に不溶。結晶 A 及び B をメチル化して得たものと同一物質である。以上によつて明かに Pinosylvlin dimethyl ether である。なおこの物質は、アセトン樹脂より直接得られず、これをメチル化してはじめて得られるから、Pinosylvlin 及 Pinosylvlin monomethyl ether 分離後、なお母液に残つたそれらから誘導されたものであること明かである。

2. Pinosylvlin dimethyl ether の酸化

Pinosylvlin dimethyl ether 0.3g をアセトン 20cc, 水 20cc 混液に溶解し、KMnO₄ の粉末 1g を攪拌しつつ徐々に加える。この混合物を湯煎上で加熱し、稀硫酸中に加える。これをエーテルで振り、數回飽和 NaHCO₃, 次に 2 回飽和 Na₂CO₃ 液で振る。抽出物は硫酸にて酸性

となし、エーテル抽出後、エーテルを飛散させると 2 種の酸性化合物が、同時に混合のまま得られる。收量約 0.15g。Na₂CO₃ 液に不溶のエーテル液は蒸發後アセトン、水混液 (1:1) に溶かし、さらに KMnO₄ を加えて酸化し、前同様の操作を行つて、0.08g の酸性化合物が得られる。これらの生成物を併せて 100°C で加熱し減壓蒸溜すると、0.12g の安息香酸 (m. p. 120~121°C) が得られる。残物はさらに 140°C にて昇華させると m. p. 175~180°C となる。數回昇華を反覆して精製し、メチルアルコールから再結晶すると m. p. 180°C の化合物が得られる。すなわち α-レゾルシン酸ジメチルエーテルである。

α-レゾルシン酸ジメチルエーテル

〔メトキシ基〕

物質 25.2mg: AgI 64.3mg

(CH₃O)₂C₆H₃COOH としての理論値 OCH₃ 34.07%

實驗値 OCH₃ 33.71%

3. Pinosylvlin 類の蒸解妨害作用と

その検査

邊材に Pinosylvlin 類を添加したものを蒸解試験し、それらの蒸解妨害作用の程度をしらべた。まづ、20~40mesh 邊材粉末をエーテルとアセトンとで十分脱樹脂し、風乾後、この 5g を Pinosylvlin 等のアセトン溶液中に浸漬し、後アセトンを完全に除去した。この木粉試料を蒸解液 (Ca-base, 全 SO₂ 6.1%, 結合 SO₂ 1.2%) 50cc にて、135°C で 3hrs. 蒸解した。

第 3 表に示す結果より明かな如く Pinosylvlin 及び Pinosylvlin monomethyl ether は、何れも顯著にパルプ化を妨害している。少量に

第3表 Pinosylvin 類を加えた邊材の蒸解試験

番 號	試料木材に對する Pinosylvin 類の 添加率 *	パ ル プ		リグニ ン溶出 率
		收率	リグ ニン	
No. 4	0.0	46.1	0.73	98.7
5	Pinosylvin 0.5	51.7	5.62	89.2
6	" 0.7	53.4	7.53	85.2
7	" 1.0	56.9	13.84	70.8
8	" 2.0	62.1	19.76	54.6
9	" 3.0	67.8	25.21	36.7
10	Pinosylvin mono- methyl ether 1.0	54.3	9.94	80.0
11	" 2.0	60.9	17.50	60.6
12	Pinosylvin di- methyl ether 1.0	53.3	8.37	83.5
13	" 2.0	57.3	15.71	66.6

* 各々 $C_{14}H_{12}O_2$, $C_{14}H_{10}O(OCH_3)$, $C_{14}H_{10}(OC$
 $H_3)_2$ として木材に對する%。

蒸煮條件: 木材 5g, 蒸煮液 50cc, その他は第2
 表のとときと同じ。

て精査できなかったが、前者が後者より影響が大のようであつた。材中にこれらフェノール系物質がわずか1%存在しても、かなり著しく蒸解が妨げられる。前記兩フェノール性物質を含ませた邊材から得たパルプは、ちょうど心材蒸解物の如く、淡褐紅色をおびていた。また、Pinosylvin dimethyl ether は、OH 基を有しないが、これを含ませた邊材を蒸解したときはパルプは白色(微黄)なるも、なおリグニン多く、この物質も蒸解妨害作用を有すること明かである。したがつて、これらの物質が木材亞硫酸蒸解に影響する作用は、單にその分子中にフェノール性の OH 基を有することのみ原因しないのは明かである。蒸解妨害の機構としてリグニンのスルホン化さるべきカチオノイド基がアニオノイド試薬により閉塞されるという八濱氏等の電子論的解釋¹¹⁾とを考え併せ興味深い。

つぎに、蒸解妨害作用が、アセトン抽出物中の Pinosylvin 類の存在のみによるものが否かについて検討した。第4表は、心材及び邊材のエーテル或はアセトンの抽出物を邊材に添加したもの、心材及び邊材をエーテル並びにアセトンで抽出處理したもの等を蒸解した結果をしめす。邊材のエーテル抽出物は、ほとんど妨害作用を有しないが(NO.14)、そのアセトン抽出物はきわめて僅かながらも妨害作用があるようである(NO.16)。これは脱樹脂した邊材(NO.20)から得たパルプが、NO.14 及び NO.16 或

第4表 蒸解に對する樹脂分の影響

番 號	木 粉 試 料	パ ル プ		リグニ ン溶出 率
		收率	リグ ニン	
No. 14	邊材エーテル抽出物を 10.35%含ませた邊材	47.9	1.80	96.8
15	心材 " 邊材	52.3	6.96	86.5
16	邊材アセトン抽出物を 1.55%含ませた邊材	49.5	2.67	95.1
17	心材 " 邊材	54.5	13.44	72.9
18	エーテル抽出後の心 材	61.0	19.31	56.4
19	エーテル、アセトン 抽出後の心材	51.7	7.78	85.1
20	" 邊材	45.8	0.64	98.9

蒸煮條件: 表2のとときと同じ

いは普通の邊材から得たパルプ等に比し、きわめて高純度であることと照合し、邊材にも僅かではあるが、パルプ化妨害物質が含まれていることを意味するのではなからうかと思う。

心材のエーテル抽出物も、若干パルプ化を妨害する(NO.15)。Pinosylvin 或は他の妨害物質を少量含有するためと思う。表1で示した如く、心材のアセトン樹脂含有率は1.55%である。そこで邊材に心材アセトン樹脂を1.55%含めさせたもの(NO.17)を蒸解したところパルプ中に13.44%のリグニンを残し、蒸解困難が顯著であつた。結晶A及びBを分離した後得た結晶Cを、Pinosylvin 或は Pinosylvin monomethyl ether のメチル化物に由來するとし、本研究で分離された Pinosylvin 類の總收量は木材に對し、約0.36%である。邊材に0.5%だけ Pinosylvin を含ませたものより、NO.17がパルプ化が困難であつたことから、心材のアセトン樹脂の妨害性が主として Pinosylvin 類の所在によるとせば、結晶として未分離であつた部分がかなりあることになり、またこれ以外の妨害物質が若干存在することも考慮される。

4. 脱樹脂を完全に行つてもなお蒸解困難な心材

つぎに從來心材は、アセトン或はアルコールベンゼン混液で完全に脱樹脂すると、邊材と全く同じではないが、それに近く容易にパルプ化されると考えられたのであるが、本研究の試料は80~100meshの細末状とし、エーテルとアセトンとで脱樹脂しても、なお或程度脱リグニンが困難のようであつた。(第4表 NO.19)そこで、心材は完全に樹脂除去されたとき、比較

的亜硫酸蒸解をうけ易いものと、然らざるものとの2種に分けられるのではなからうかと考え多くの供試材についてしらべてみたところ、豫想通りであることがわかつた。今その2, 3の例を示すことにする。供試木として、何れも香川縣産アカマツを用いた。試料採取地上高は約2~3m, 心材試料は概ね心材部直径の $\frac{1}{2}$ 以内髓に至るまでの部から採つた。風乾後粉碎し、40~60meshの部を(1)エーテル抽出48hrs., (2)アセトン抽出48hrs., (3)アルコール・ベンゼン混液抽出48hrs., (4)温水(80°C)抽出48hrs., 95%熱アルコール(78°C)抽出48hrs.等、順次抽出操作を行い、完全に溶出物を除去したる後、第2表の實驗と同じ蒸解條件で蒸解したところ

第5表 完全脱樹脂した材の蒸解試験

番 號	供試木の樹令 (推定)	試料の部位	蒸 煮 成 績		
			パ ル プ 収 率	リ グ ニ ン 溶 出 率	グ ニ ン 溶 出 率
I	120	心 材	61.7	16.25	64.2
II	80	心 材	53.0	7.45	85.4
III	65	心 材	48.9	3.20	94.2
IV	80	邊 材	45.5	0.62	99.0

蒸煮條件：表2のときと同じ

第5表にしめす通り、心材でもIIIは比較的容易にパルプ化されるようになっていたが、I及びIIは脱リグニンされ難く、特にIは顯著であつた。なお、参考のため、各試料を硫酸鹽法で蒸解してみたが、心邊何れの試材もきわめてパルプ化が容易で、各試料間に差異がみられなかつた。アカマツ心材亜硫酸蒸解困難については、最近フラボン系色素の影響が取あげられているが、^{12), 13)} ϵ -ガラクトン等の炭水化物の影響もかなり前から挙げられている。^{14), 15)} アカマツは心材、邊材何れも、ガラクトン含量少く、またペントーザン、マンナン等も心材と邊材とで含有率に大差なき故、多糖類の影響はこの場合あまり考えられない。したがつて第5表の如き相違は、リグニンの1部が既に或程度妨害物質の影響を受けているか、或は妨害物質の1部が變質(重合等)し、前述の如き抽出方法では溶出し難い状態となつてゐるが、蒸解初期にこれが溶性化するのではなからうかということも考えられる。事實、上述の如き完全抽出せる心材でもな

お蒸解困難なものI, IIは、抽出處理後も褐紅色をおびて、蒸解前に亜硫酸パルプのスクリーン粕の如き色を呈している。しかし、これらについては、さらに十分な検討と今後の研究を必要とする。

IV 總 括

1. アカマツの心材より、Pinosylvin 及び Pinosylvin monomethyl ether を、併せて約0.36%の収率で分離した。

2. Pinosylvin 類を添加した邊材が、何れも亜硫酸法で蒸解困難であることから、これらのフェノールがアカマツ心材の蒸解を妨害する有力な原因物質であることを示した。

3. Pinosylvin 及び Pinosylvin monomethyl ether をメチル化して得た Pinosylvin dimethyl ether もまた、蒸解妨害作用を有することを認めた。

4. アカマツの心材は、これを殆んど完全に脱樹脂した後亜硫酸蒸解に附すとき、比較的容易にパルプ化されるものと、然らざるものに分けられることを指摘した。

終りに臨み、本研究の御指導を興えられた京都大學農學部教授館勇先生、元素分析依頼を御快諾賜つた同教授三井哲夫先生に感謝申し上げ、文献照會等種々御連絡下さつた大阪大學工學部上代昌氏、九州大學農學部渡邊常樹氏、農林省林業試験場長谷川正男氏等に深甚の謝意を表する。(なお、本研究は昭和27年4月5日、日本林學會大會において講演された。)(昭和27.3.5受付)

(筆者 香川縣立農科大學・林産製造學研究室)

文 献

- 1) H. Erdtman : Liebigs Annalen der Chemie, 539, 116 (1939)
- 2) " TAPPI, 32, 305 (1949)
- 3) G. Lindstedt : Chem. Abst, 13, 6113 (1950)
- 4) " 16, 7527 (1950)
- 5) 岡田 露王 : 纖維素工業 17, 12, 476 (1941)
- 6) 厚木勝基 : " 18, 8, 280 (1942)
- 7) 幡克美 : 香川農科大學々術報告 2, 3, 136(1951)
- 8) 八濱義和, 上代昌 : 工業化學會雜誌 54, 2, 622 (1951)
- 9) 幡克美 : 日本林學會大會講演集 292 (1951)
- 10) " 香川農科大學々術報告 3, 2, 111(1951)
- 11) 八濱義和, 上代昌 : 纖維科學研究所年報 5, 81 (1950)

- 12) 右田伸彦, 中野準三, 五百藏泰二: パルプ紙工業雑誌 5, 5, 22 (1951)
 13) 藤井盈宏: 日本化学會第 4 年會講演要旨集 62 (1951)

- 14) 前田弘邦, 小林喜平: 工業化学會雑誌 45, 812 (1942)
 15) 渡邊常樹: 人網界 11, 376 (1943)

纖維素グリコール酸ソーダ利用 による和紙製造の研究 (第一報)

加藤 嘉一・帶川 安彦

緒 言

纖維素グリコール酸ソーダは、通稱 CMC, 纖維膠, 纖維糊等の名で呼ばれている水溶性の纖維素誘導體で、用途も廣範圍にわたっている。然し、手漉和紙工業に餘り利用されていない。

我々はこの纖維素グリコール酸ソーダ (以下 CMC と略記する) を使用することによつて、紙質の改良をなすべく實驗を行つた。

使用した CMC は日本糊料工業株式會社製の精製粉末品で、次の性質を有する。

水分	19.4%
1%水溶液の粘度 $[\eta_{rel}]$	=50
エーテル化度	=0.413
極限粘度 (2N-NaOH 溶媒)	=0.315
重合度	=450

(東京工試早川研究室測定)

尙我々の今回の實驗は、CMC を利用して、手漉和紙 (特に障子紙) の強度を増すことに主眼を置いた。紙の防水加工、黄蜀葵粘液との相互關係サイズ等については追つて發表する豫定である。

CMC を手漉和紙に利用して強度を増加させる方法を大別すれば、

a. 紙の表面に CMC 水溶液を塗布する方法 (塗布法)

b. 直接漉槽の中へ CMC 水溶液を投入して抄造する方法 (漉込法)

の二方法がある。

我々はこの a, b 兩法とも實施したが、作業上の簡便さに於て、又均一な紙の得られる點に於て、b 法を推奨したい。本報告も b 法のみに

とどめた。尙本實驗は、CMC と共に黄蜀葵粘液を併用した。又抄造は註記しない限り通常の竹簀によつた。

實驗結果

A. CMC 漉込における基礎實驗 (その一)

實驗はすべて漉槽内の CMC 濃度に基準をおいた。

(1) CMC 水溶液添加による抄造限界

抄造に當り、漉槽中の紙料の攪拌は、手漉和紙製造工程における主要な作業因子である。そこで漉槽内の液 (紙料を木綿布を用いて濾過したもの、多小の不純物と黄蜀葵粘液を含む) 一定量を10個の容器に別々に取り、之に CMC を加へて容器中の CMC 濃度を 0.1%, 0.2%, 0.3% と順次 1% まで調製し、良く攪拌してその粘稠の度合を觀察した結果、漉槽が 0.2% 以上 CMC の濃度に到れば、紙の抄造は不能であるとの結論に達した。

(2) CMC 漉込による強度の變化

前項の實驗を基準として、今度は漉槽の CMC 濃度を次項に示す如く 9 段階に分けて抄造を行い、成紙の強度變化を調べた。強度はすべてショツパー 抗張力試験機により測定した。(以下同様)

(i) 漉簀の種類による場合 試験判 (1.0 尺×1.4 尺)

(i) 紗漉き (第 1 表)

(ii) 竹簀漉き (表 2 表)

以上の實驗結果から、又我々の經驗から同一紙料に CMC を添加して抄造を行う場合、紗漉の方が竹簀漉よりも地合の均一な強度の大きい紙が得られる。又紗を用いれば、CMC 濃度が

DISTRIBUTION OF FIBER LENGTH OF KOZO

R. Maematsu, T. and Hinohara.

We treated the distributions of fiber length on the stand point of inductive statistics, and found to resemble the normal frequency distribution.

We calculated the rejection limit under definite level of significance, and far we considered the difference between each samples.

ON THE PHENOLIC SUBSTANCES OF THE JAPANESE RED PINE (*Pinus densiflora* s. et Z.) AND THOSE ANTIPULPING EFFECT IN SULPHITE COOK.

K. Hata.

RESUME

- (1) The crystals of pinosylvin and pinosylvin monomethyl ether were isolated from the heart-wood of a Japanese red pine (*Pinus densiflora* S. et Z.) by extracting the ether-extracted wood meal with acetone. The yield of two such substances was about 0.36 per cent in all on the basis of the wood.
- (2) The addition to the sap-wood a small quantity of each of these phenolic substances caused marked retarding of the pulping reaction of the wood.
So, one of the main causes of the difficulty of the sulphite digestion of the pine heart-wood is surely due to the presence of these substances in the wood.
- (3) Pinosylvin dimethyl ether was obtained by methylating the pinosylvin or its monomethyl ether with dimethyl sulphate, and a phenomenon that this phenolic substance also retards the sulphite pulping of wood was recognized.
- (4) It was pointed that the heart-wood was divided into two classes, namely, one which was comparatively easily digested by sulphite method when it had been thoroughly extracted with ether, acetone alcohol, and the other which was not digested even if these pre-treatment had been performed.

ON THE BARKS OF RIKUTIMEN, *GOSSYPIUM HIRUSUTUM*, L.

PART III. PREVIOUS REPORT. ON THE SULPHATE PULPING OF RIKUTIMEN'S WOODY PARTS.

by Sin-iti Honda, late Fumihiko Mackawa, Masando Okabe.

On the barking test of the cotton stalks, authors had suggested that the utilization values of the *Gossypium hirsutum*, L. 's barks for the source of cellulosic fabrics are superior than *Gossypium arboreum*, L. in part I. And in part II, authors reported that the biochemical characteristics of the bast fibers were manifested by the Honda's rational proximate analysis of the *Gossypium hirsutum*, L..

In this report, we digested the barked cotton stalks with kraft cooking liquor. With these cooking experiments, however, could not investigate optimum cooking condition, we gained the pulps, which are similar to semichemical pulps. Although the cookings were insufficient, those unbleached pulps are bleached well by multistage bleaching.

By the purpose of the utilization of pulps, such as rayon pulps or paper pulps, we should select the process of multiple bleaching. Then, if we control the bleaching condition in multistage bleaching, would gain characteristic bleached pulp from the unbleached kraft pulp. And these data of the cookings and the bleaching are showed in figures and tables.