ホロセルローズの収量偏差に就いて

鈴木 正 也*

I 緒 言

木材成分からリグニンを除去しセルローズを単離することを目的とするパルプ工業にとつて、木材中の各成分の様相及びそれらの成分の相互の関係、製品に及ぼす影響等をつまびらかにすることは最も基礎的な研究課題であるが、その研究試料として木材中のリグニンのみを除いた全多糖類を保持している所謂今日“ホロセルローズ”と呼ばれている物質の単離に関する研究はかなり古くから多くの人々によつてとり扱われてきた問題である。

ホロセルローズの単離法としては Schmidt 及び Graumann¹⁾ の“Skelett Substanz”の時代から種々の方法が提案されてきたが、近時は専ら Jayme²⁾ により提唱され Wise³⁾ 等によつて改良された亜鹽素酸ソーダ法が最も簡単で条件等をも一定にし易いという理由で、實施されているようである。しかし亜鹽素酸ソーダによる木材の脱リグニンの機構に関しては、未だ幾多の未解決の問題が存し、多くの研究者によつて種々の方面から探究されているが、木材中の纖維素物質と非纖維素物質との相互関係の複雑さと相俟つて、研究を困難ならしめている。

亜鹽素酸ソーダにより木材を脱リグニンしてゆく過程にあつて、その収率と脱リグニン材中のリグニン量との間の関係に一見不可解に思われる事實が存することは之迄屢々指摘されてきた。即ち亜鹽素酸ソーダにより木材中のリグニンのみを除去してホロセルローズを単離する際に一部脱リグニンされた木材の収率は残存せるリグニン量より計算せる理論収率即ち原材よりリグニンのみが溶出するものとして原材中のリグニン量と處理材中の残存リグニン量との差から期待される収率よりも必らず多くなるという事實がある。言い換えると、原材及び處理材中

の各々のリグニン量の差より計算せる溶出リグニン量は、収率より計算せる溶出量よりも常に大きくなり、溶出部を盡くリグニンと見做しても、一部のリグニンの行方が不明になる。この一見不可解な事實は單なる偶然とか、實驗誤差だけでは説明し難く、多くの人々が種々の解釋を下しているが、未だに實驗的根據を有した眞相は曖昧なようである。

我々も木材の成分に関する實驗に於いて、木材を亜鹽素酸ソーダにより脱リグニンする際、上述の現象を例外なく認め、これに對する解釋を試みてきたが、或る程度の實驗的根據を得たので、以下に報告する。尙データは、木材の亜鹽素酸ソーダによる脱リグニンに関する他の項目を含む實驗より當該題目に關係せる部分のみを抜萃したものであることを附記する。

II 實驗並びに考察

木材は樹齡20年徑約 5.5 寸のトド松材を用い 20~80 メッシの鋸屑粉としてアルコール・ベンゾール混液 (1:2) で16時間抽出脱脂後、風乾して原試料とした。(アルベン抽出量 2.2%) 脱リグニンは Wise³⁾ の改良せる亜鹽素酸ソーダによるホロセルローズの單離法に従い、原試料を絶乾重量にて約 30g づつ 5 個採り一回の處理として NaClO_2 を 30%, 氷醋酸 6% (いずれも對絶乾試料) を加え、試料濃度 3% にて溫水浴にて 70~80°C で處理した。一回の處理 (1 時間) が終れば試料のうちの 1 個を溫水浴より取り出し、洗滌後風乾し分析試料とし、他はそのまゝ冷却濾過することなく、更らに NaClO_2 30% と氷醋酸 6% を加え、處理を繼續し、かくして 5 回の處理にてすべての試料をとり出した。

各試料は風乾後、水分を測定して収率を求めた後、以後の分析に供した。収率、リグニン量・メトオキシル基量に関するデータを第 1 表に示す。

* 筆者・國策パルプ株式會社旭川工場・研究課

第1表 各試料の収率リグニン量及びメトオキシル基量

試料 番 號	NaClO ₂ 添加量 % (對抽出材)	處 理 時 間 hr	收 率 % (對抽出材)	リグニン量 %		収率偏差%	メトオキシル基%	
				對 試 料	對 抽 出 材		對 試 料	對 抽 出 材
原 材	0	0	100	28.55	28.55	0	5.73	5.73
1	30×1	1	93.5	21.70	20.29	+ 1.8	4.68	4.38
2	30×2	2	87.8	11.65	10.23	+ 6.1	3.73	3.27
3	30×3	3	84.2	11.20	9.42	+ 3.3	3.31	2.78
4	30×4	4	78.8	5.51	4.34	+ 3.0	3.35	2.64
5	30×5	5	72.1	1.69	1.22	- 0.6	2.65	1.91

リグニンは72% H₂SO₄法(分解時間2時間, 煮沸時間4時間), メトオキシル基は Stritar のメトオキシル定量装置⁴⁾を稍改變した装置で TAPPI 法⁵⁾に基いて定量した。上表中収率偏差の欄に記した數字は, 實際の収率と理論収率(100—溶出リグニン量)との差を原材當りの百分率として示したものであり, 實際の収率が理論収率よりも多い場合を+, 少ない場合を—とした。

亜鹽素酸ソーダ處理が進むにつれて, 収率及びリグニン量は事實上低下するが, 5回處理に於いても, 完全にリグニンを無くすることは出来なかつた。リグニン量が少なくなるにつれて収率の低下がリグニンの減少に比して大きくなることからみて, 最後に残つてきたリグニン部は溶出され難く, 糖類の溶出速度の方が速くなるという之迄屢々認められてきた事實を確認することが出来る。

収率とリグニン量との關係を第1圖に示した。

圖中直線で示したものは NaClO₂ 酸化處理残渣中のリグニン含量と酸化前の原材中のリグニン含量とから, それに相當して得らるべき管の理論収率(100—溶出リグニン量)を現わす。

圖より分かる如くリグニン量の極めて少くなつた部分を除き, 理論収率はいずれも實際に得られた収率よりも低く, この収率の偏差はリグニン量が10%程度含有している試料が最も大きい様である。圖中下方にこの収率偏差を示した。偏差が一になる試料5では, リグニン以外の炭水化物が溶出していることは明瞭であり, ホロセルローズ單離法では針葉樹では4回で處理をとめていることは妥當な様である。

メトオキシル基はリグニン量が低下するにつれて減少し, 木材中のメトオキシル基の大部分がリグニンに基因するものであることを示している。しかしリグニンが, 極端に少なくなつた場合でも尙かなりのメトオキシル基が認められ, 木材中のメトオキシル基のすべてがリグニンに原因するものではなく, 一部はリグニン以外の炭水化物から生じていることも明瞭である。

この収量とリグニン量との間の偏差は一見極めて奇妙である。即ち NaClO₂ によつて酸化處理して一部脱リグニンをせる木材の収率は残存せるリグニン量より計算せる理論収率よりも必ず多くなるという事實である。このことはこの種實驗で例外なくみられ, しかもその量は最高6%以上にも及び單なる偶然とか, 實驗誤差の範圍を遙かに越えている。例えば試料2をみれば, この試料の収率は原抽出材當り 87.8%なる故 100—87.8=12.2% が NaClO₂ 處理により溶出していることになる。これを全部リグニンとみても原抽出材には 28.6%のリグニンがある故試料中のリグニン量は 28.6%—12.2=16.4%となるべき筈であるが, この試料の72% H₂SO₄ 法によるリグニン量は 10.2%なる故 16.4—10.2=6.2% のリグニンが行方不明となる。換言すれば試料中のリグニン分析値より期待せるリグ

ニソ溶出量は $28.6 - 10.2 = 18.4\%$ であり、これより算出せられる理論収率 $100 - 18.4 = 81.6\%$ よりも試料の実際の収率は $87.8 - 81.6 = 6.2\%$ も高いということになる。この一見奇妙に思われる事實は多くの人々が認めており、我々の實驗結果も例外ではなかつた。第1表中の収率偏差の欄はかゝる關係を示し、實際の収率が理論収率 ($100 - \text{溶出したリグニン量}$) よりも多い場合を十少の場合を一とした。理論収率とこの偏差は第1圖によれば一層明瞭である。酸化處理が最も進み、炭水化物の溶出が明らかな試料を除き、すべて實際の収率は理論収率よりも高くしかも第1圖より分るように、その偏差の最大になる點は原材よりホロセルローズ迄脱リグニンしてゆく中途にあるようである。このことに就いて Jayme, Finck⁶⁾ も同様なことを認め偏差は木材當り $40 \sim 60\%$ の範圍で NaClO_2 を用いた場合に最大 (5% 以上) になることを述べている。我々の結果では2回處理 (NaClO_2 60% 添加) の場合の試料の偏差が最大 (6% 以上) であり、これはリグニン量として $10 \sim 13\%$ (對原材) を残しており、前記 Jayme 等の結果と略一致するようである。更らに NaClO_2 の添加量を $0 \sim 100\%$ (對原材) に變化した我々の他の實驗に就いて、この關係を精しく検討した場合にも略同様な偏差の曲線の得られ NaClO_2 の添加量 $40 \sim 60\%$ の場合に偏差の最高値 (約 6%) を示し Jayme 等の結果と全く一致した。

この収率偏差に對しては種々の解釋を下すことが出来る。例えば (1) NaClO_2 處理により、處理物中に新たに他の附加物が包含される爲収率が大になること。これには鹽化物の生成が考えられる。(2) Fuchs⁷⁾ その他が認めているようにリグニンの一部が酸化處理により、多糖類を生成する爲處理物中に新たに糖が増加するので収率が大になること。(3) NaClO_2 により酸化されたリグニンの一部がリグニン定量の際の酸處理にあたつて縮合する能力を失い、酸に溶解する爲、リグニン定量値として低く現われること。即ち原材の定量の場合にはリグニンとして現われたものゝ一部が酸化處理物のリグニン定量の場合にはリグニンとして現われなくなる等が考えられる。

これらを明確にせんとして我々も二三の實驗より考察を試みた。

處理物中に新たに鹽素が包含されているか否かを知るために、試料を金屬ナトリウムにてアルカリ熔融し、水に溶解して硝酸酸性の下に硝酸銀にて鹽素の有無を検した。その結果 NaClO_2 處理試料はいずれも少量ではあるが AgCl の白濁が認められ、試料中に鹽素が包含されていることが分つた。しかしこれを Volhard 氏の容量法にて定量せる結果、試料はいずれも誤差範圍内程度 (1% 以下) の鹽素より認められず、これが $5 \sim 6\%$ にも及ぶ収率偏差の大きな原因とは到底考えられない。酸化試料中には収率を左右する程度の鹽素は附加していないことが分つた。

Fuchs⁷⁾ は酸化處理した木材を加水分解した場合に、糖収量が増加することより、元のリグニンには酸化した場合にグルコース複鹽をつくる様なヘキサール複鹽が存在しているとして、かゝる變化するリグニンの量は全體の約 $\frac{1}{4}$ であると考えた。Jayme, Hanke⁸⁾, Jayme, Finck⁶⁾ も唐松材中のリグニン部を NaClO_2 で酸化した場合の廢液中には加水分解によつてグルコースを生ずる様な多糖類が存在することを示し、リグニンから糖類が生成する可能性を暗示している。しかしながら Jayme-Finck は一部脱リグニンした材の糖収量を木材當りに換算すれば寧ろ低下の傾向にあり、Fuchs の糖の増加は木材當りに換算したものではないとし、固相の酸化處理殘渣中に新たな多糖類物質が生成されるという事はあるまいとしている。更らに、Bartion⁹⁾ の報告では亞鹽素酸リグニン中には還元基を認めていない。

かくリグニンと多糖類の關係に就いては未だその見解が研究によつてまちまちであり、リグニンを酸化することによつて新たな糖類が生ずるということは明確な實驗的な根據はないようである。我々もこの點に就いても目下検討している。

しかし處理物中に糖として存在していなくても酸化されたリグニンが存在しており、これがリグニン定量の際の酸化處理をうけた場合にもはや縮合能力を失い、酸に溶解するためにリグニン値が低く現われるということは考えられる。つまり原材中のリグニンの一部が NaClO_2 によつて酸化されたために、試料にはとどまつているがリグニンの定量の際には溶出して、リ

グニンとして現われなくなるのである。

このことを確認するためには、リグニンの特性基に就いて研究せねばならない。しかも酸化を受けた後でも、その基が存在しているものでなければ都合が悪い。リグニンの最も確実な残基としてメトオキシル基に着目し、我々は原材及び各試料のメトオキシル基に就いてこの點を考察した。先ず原材及び各試料のメトオキシル基量より、リグニンのみから生ずるメトオキシル基量を算定し、それと72% H_2SO_4 法で得たリグニン量との比を見てみた。原材に存在するリグニン中のメトオキシル基が72% H_2SO_4 処理により単離された場合でも、そのまゝ變化せず現われるものとし、又 NaClO_2 処理により、リグニン以外の炭水化物から生ずるメトオキシル基は全然變化しないと假定する。原抽出材より72% H_2SO_4 法により単離したリグニンに就いて、數回メトオキシルを測定した結果、いずれも大差なく、平均 15.4% という値が得られた。文献によつても、この數値はトド松材として妥當なものと思われたので、これを原材中のリグニンのメトオキシル量として第1表中のリグニン量及びメトオキシル量より、試料中のリグニン量に對するリグニンのみより生ずるメトオキシル基量の比を算出してみた。結果を第2表に示す。

第2表 リグニン中のメトオキシル基量とリグニンとの關係

(72% H_2SO_4 法により單離した原材リグニンのメトオキシル基量……15.4%)

試料番號	(A) リグニン 量%*	(B) CH_3O %*	(C) 炭水化物 より生ず る CH_3O %*	(D) リグニン より生ず る CH_3O %*	(E) リグニン 中の CH_3O リグニン % (D/A)
原材	28.55	5.73		4.40	15.4
1	20.29	4.38		3.05	14.8
2	10.23	3.27	5.73— (28.6× 0.154) =1.33	1.94	19.0
3	9.42	2.78		1.52	16.1
4	4.34	2.64		1.31	30.2
5	1.22	1.91		0.58	47.5

* 原材に對する百分率

この計算によると NaClO_2 処理により酸化された試料中のリグニンのみから生ずるメトオキシル量に對する72% H_2SO_4 法により單離されたリグニン量との比は、大凡處理の進んだものの程次第に大になり、しかも少數の例外を除き

原材に於けるその比 (15.4%) よりも大きい。この原因としては (1) NaClO_2 の酸化處理により CH_3O %が増加すること。(2) NaClO_2 處理試料のリグニン分析値が實際より低く現われていること。即ち CH_3O 基を含んだリグニンの一部が72% H_2SO_4 に溶出してしまうことのいずれかが考えられる。然るに(1)の考えは常識からも殆んど考えられない。實際二三の文献にも酸化したリグニンは CH_3O 基を減少することが特徴なることを述べている¹⁰⁾。我々もこの點を確認する爲酸化各試料より單離せるリグニンのメトオキシル基を測定した結果、次の如く NaClO_2 の處理をうけたリグニンはメトオキシル基を減じていることを知つた。

第 3 表

試料	單離リグニン中の CH_3O %對リグニン
原材	15.4
1	12.0
2	11.3
3	10.9
4	10.6
5	12.3 (?)

之を基として試料中のメトオキシル基量を計算すれば一部のメトオキシル基の所在が不明になる。例えば試料2に就いてみるとこの試料は原材に對し 10.23% の單離リグニンを有しその中にメトオキシル基を 11.3% 含んでいるので、この單離リグニンより生ずるメトオキシル基量は原材に對し 1.16% となる。炭水化物から生ずるメトオキシル基量は 1.33% なる故この試料中には原材に對し 2.49% のメトオキシル基が含まれるわけである。しかるに當試料のメトオキシル基の定量結果は原材に對し 3.27% であり、0.78% のメトオキシル基の所在が不明になる。かゝる關係はいずれの試料に就いても認められるので、これが NaClO_2 處理によるリグニン量と收率との偏差の有力な原因と考えられる。つまりこの不明部のメトオキシル基量は試料中には含まれているが、72% H_2SO_4 によるリグニンの單離の際に溶出してしまふと考えるのが最も自然であり、 NaClO_2 の處理をうけた試料の單離リグニン量というものが原材のリグニン量に比して低く現われるのである。

原材のリグニン中のメトオキシル基量を基と

して計算した第2表のリグニン中のメトオキシル基量の高く出るのはこれらのことから(2)の原因によつて単離リグニン分析値が低すぎるからと考えざるを得ない。

このことを更に裏付けるため原材より 72 % H_2SO_4 法にて単離せるリグニンを NaClO_2 にて処理し、その場合の収量と処理物を更にリグニン定量法と同様な酸処理を行つた場合の残渣間との関係に就いて検討してみた。即ち原抽出材より得たリグニンをホロセルローズを得ると略同様な方法で NaClO_2 を作用せしめ、その収量を測つた後これを木材中のリグニン定量法の如く 72% H_2SO_4 で 2 時間処理後濃度 3 % となして 4 時間煮沸して収量を測定した結果を第 4 表に示す。

第 4 表 単離リグニンの NaClO_2 処理

実験 番 號	NaClO_2 添加量% (對リグ ニン)	處 理 時 間 hr	收率% (對リグ ニン)	H_2SO_4 處理後 の收率 %	酸處理に よつて溶 出せるリ グニン量 %
1	0	0	100	100	0
2	10	1.5	90.3	87.0	3.3
3	20	1.5	92.5	90.0	2.5
4	20×2	3.0	82.0	78.0	4.0
5	20×3	4.5	74.8	72.0	2.8
6	100	1.5	64.0	56.0	8.0

この結果から分るように 72% H_2SO_4 法単離リグニンは NaClO_2 処理によりリグニン定量時の酸處理に際して一部可溶なものに變ずることが分り、酸化處理が進んでいるもの程それが大きいようである。もつともこのリグニンは酸により単離されたものであり、木材中のリグニンと異り、化學處理をうけて縮合を起しているものであるから、このリグニンの挙動をそのまま木材中のリグニンにあてはめることは許されないが、縮合を起していない原材中のリグニンでは酸化反應に對しては一層敏感であることが考えられ、かゝるリグニンの變化は一層顯著なことが推定される。

今上述して來た考察に立脚して 72 % H_2SO_4 法リグニン分析値の代りに処理物中のメトオキシル基を基準としてリグニン量を計算してみると収率間との偏差が縮まり、理論リグニン量に近づくことがわかる。即ち試料 1, 2, 3 を例とし第 2 表中のリグニンより生ずるメトオキシル量とリグニン中のメトオキシル基%とより計算せるリグニン量と理論リグニン量とを比較したものを第 5 表に示した。

第 5 表よりわかる如く、リグニンのみより生ずるメトオキシル基量を基準としてリグニン中のメトオキシル基の割合を原材中のリグニンの

第 5 表 メトオキシル基より計算せるリグニン量と理論リグニン量との比較

試料番號	I リグニ ンより生ず る $\text{CH}_3\text{O}\%$ (對原材)*	II 原材の 72 % H_2SO_4 法 により單離せ るリグニン中 の $\text{CH}_3\text{O}\%$ (對單離 リグニン)	III II を基準 として計算 せるリグニ ン% (對原材)	IV 試料中の 72 % H_2SO_4 法により單離 せるリグニン 中の $\text{CH}_3\text{O}\%$ (對單離 リグニン)	V IV を基 準として計 算せるリグ ニン量% (對原材)	VI 理論リ グニン量% (對原材)	VII 72% H_2SO_4 法に よるリグニ ン量% (對原材)
1	3.05	15.4	19.8	12.0	25.4	22.1	20.3
2	1.94	"	12.6	11.3	17.1	16.3	10.2
3	1.52	"	9.9	10.9	13.9	12.7	9.4

* 第 2 表参照 ** 第 3 表参照

それと等しい 15.4% として計算すれば第 III 欄の如くなり稍理論値に近づくが未だ相當の差がある。これは前述の實驗により明瞭になつた如く、酸化處理をうけた試料中のリグニンのメトオキシルの割合は原材中のそれよりも低くなつてゐる爲であり、15.4% の代りに第 3 表中のメトオキシル基% (第 IV 欄) により計算せば第 V 欄の如く、理論リグニン値に更に近づく。此處で第

V 欄の計算リグニン量が理論リグニン量よりもいずれも稍高くなることは、酸化處理に於けるリグニン以外の炭水化物の溶出も考えられるし、更に亦第 IV 欄の單離リグニンに對するメトオキシル基%が酸化處理試料中のリグニンそのままの状態ではなくてリグニン單離中の酸處理間にその割合が幾分低下するということを考えれば無理なく納得が出来る。つまり試料中に存在す

るリグニンに対するメトオキシル%は第Ⅳ欄の数値より若干高いのであろう。これらの點に就いてもより精しく検討しているが兎も角リグニン中のメトオキシル基よりリグニン量を計算すればリグニン値は72% H_2SO_4 法によるリグニン分析値より、かなり高い値が得られ、理論値との偏差が無理なく解釋されるようである。

もつともこの偏差の原因を定量的に解決するためには、より精密な實驗で更に處理廢液に就いても研究し、又炭水化物の影響等も確實に捉へる要があり、決して容易なことではない。しかし原材中のリグニンと處理物中のリグニンの状態というものが明らかに異なることは、定量中の操作でも容易に認められ、收率偏差の原因というものが、そのリグニン定量値にあるということとは確實であると思われる。

偏差に最高値があるということは、この點に於いてリグニン定量値のズレが最も大きくなり、それ以後はリグニン量が少くなるし、又炭水化物の溶出等のためにズレが消されて偏差が再び小さくなるものと考えてよいであらう。

結局リグニンは酸化處理により、次第にその構造を變化して、その溶解性も種々の段階にわたるものになり、始め酸に不溶解なものも、酸に溶解するものとなり、更に水溶性のものにまで至るものであろう。

Ⅲ 結 論

木材を亜鹽素酸ソーダで脱リグニンしてゆく場合、その收量は72% H_2SO_4 法で出したリグニン値（木材當り）より計算せる理論收率より、多くなることが明らかに認められた。この偏差は10~13%のリグニン分析値（對原材）を示す

試料の場合に6%以上（對木材）の最高値に達して以後は、再び小になり、リグニンが極端に少なくなり、多糖類の溶出が激しくなれば、實際の收率は理論收率よりも低くなることを示した。この一見不可解に思われる事實に對し、可能性ある二三の考察を試みた結果、亜鹽素酸ソーダにより酸化されたリグニンの一部は、リグニン定量の際の酸處理に當つて縮合する能力を失い、酸に溶解するために、リグニン定量値として低い結果を與えることに最も大きな原因があることを知つた。試料中のリグニンより生ずるメトオキシルを基準として、リグニン量を計算することにより、この偏差が縮まることを確認した。

最後に當研究は江口研究課長の御示唆に負う所絶大なることを附記し感謝の意を表する。

(27・4・18受附)

文 献

- 1) E. Schmidt und E. Graumann Ber., 54, 1860 (1921)
- 2) G. Jayme, Cellulosechemie., 20, 43 (1942)
- 3) L. E. Wise, Ind. Eng. Chem., Anal., 17, 63 (1945)
- 4) M. J. Stritar, Z. analyt. Chem., 42, 579 (1903)
- 5) TAPPI Standard method T. 2m Paper Trade J. 94, No. 18, 44 (1932)
- 6) G. Jayme und F. Finck, Cellulosechemie 22, 102~114 (1944)
- 7) W. Fuchs Ber., 60, 776 (1927)
- 8) G. Jayme und G. Hanke, Cellulosechemie 21, 127 (1943)
- 9) J. B. Barton, TAPPI Vol 33, No. 10 (1950)
- 10) 八濱「リグニンの化學」P. 433 (昭和21年)

パルプ及び紙の水分測定法

堀 井 光 實*

I 緒 言

パルプ及び紙の含有水分を迅速に知ることは品質管理の上から最近特に要望されて來た。水

* 筆者・印刷局研究所

分の迅速測定法としてこれまでに考えられたものとしては、紙の含有水分に依る電氣抵抗の變化を測定する方法¹⁾、電氣容量の變化を知る方法、紙に密接した箱内にレーヨンのリボンを置いて紙の水分變化によるリボンの伸縮又は抵抗

B is also obtained from the experiment by the next relation,

$$B = A' - C \dots \dots \dots (7)$$

Where $A' = A_i - A$, A_i is initial concentration of NaOH.

A' and C are observable, and we can obtain the value B from above relation. We denote thus obtained B by Bobs.,

The calculated value of B (B_{cal}) from equation (6) showed good agreement with the observed value of B (B_{obs} .)

A STUDY ON THE DEVIATION BETWEEN YIELD AND LIGNIN CONTENT OF HOLOCELLULOSE.

Masaya Suzuki

When the wood was delignified by sodium chlorite, we found obviously that the yield was more than theoretical yield which was calculated from analytical lignin content. This deviation showed the maximum value (over 6 per cent based on the original wood) at the sample having 10-13 per cent lignin contents. In the case of lower lignin contents the deviation value reduced again, and when the lignin contents decreased extremely and the polysaccharides were dissolved considerably, the practical yield was less than the theoretical yield.

We attempted a few study for this curious fact. As a result, we found that a part of lignin which was oxidized by sodium chlorite lost condensation ability and dissolved in acids at analytical procedure, so the analytical lignin content was given low value. We confirmed that this deviation decreased if the lignin contents were calculated from the methoxyl contents of the lignins in samples.

METHODS OF MEASURING THE MOISTURE CONTENT OF PULP AND PAPER

Terumi Horii

At first, a study has made of the effect of moisture content on the electrical resistance of the sample, but it has been found that the electrical resistance was effected not only by the variations in the fiber furnish, but the electrical resistance of the stock, from which the sample was made of.

Next, a study has made on the methods of measuring the dielectric constant of the sample. We used two condensers. One of them was a paper-condenser, which is made of the sample inserted between two plates. The other was a air-condenser, which is made of two plates, and the distance of them was a function of the sample thickness.

When we compare with these two condensers by the cross coil meter, we get the dielectric constant of the sample, which has no relation with the thickness variation of the sample.

Measurements were made to determine the effect on the dielectric constant—moisture characteristic of variations in fiber furnish, thickness, density, etc. It was found that the effect of these variations needs calibration curve for each sheet.

The accuracy of this meter is 0.1% when we use a calibration curve which based on the bulk of the sheet.