和紙に関する研究(第6報)*

和紙の吸水度

加 藤 晴 治**

Studies on Japanese Paper

(Part 6) Japanese Paper's Water-absorbency

H. Kato

We have made researches in absorbing-quantity, absorbing-velocity and absorbing condition of Japanese paper.

As the absorption probes to be the capillary phenomenon between fibres, paper with the smaller closeness has the bigger absorptiveness.

Absorbing-velocity is different according to the direction, whether lengthwise or widthwise. Generally speaking, the widthwise is slower than the lengthwise.

Absorbing conditions also differ from each other; in the lengthwise directions the top tapers off, mean while, in the widthwise directions it looks nearly horizontal.

Papers of obscure length and width find it uneasy to distinguish the tops of absorption.

和紙の吸水度は紙の一物性として研究されるものであって、中野氏¹⁾は紙の液体の吸上げ速度の向上についての研究として Cameron および Bell²⁾, Wo. Ostwald³⁾ などの実験式や R. Lucas⁴⁾ の式などを使用して紙の繊維間の毛細管半径を算出して、その吸水速度の研究をなし、小栗氏⁵⁾は繊維素の吸湿について研究し、乾燥標準繊維試料を一定温度の下で湿度を 9~98%の間に变化させ、その吸水量と吸湿率を表示している。それによると吸湿率は湿度の増加によって 2%から 15.9%に増加することを示し、また紙の吸湿、失湿曲線を求めている。その結果ミセルが整然と緊密に整列せるを micell bond が飽和するというならば、繊維素の吸湿性の大小は micell bond の飽和度の如何に係る、再生繊維素の吸湿性は他の繊維素に比し著しく大きいことを明かにしている。著者は特に和紙の吸水について、吸水量、吸水速度並びに吸水状況を知り和紙利用上の参考に供せんとして次のような実験を行った。このことは画仙紙、書道紙については必要な物性であるが、その吸水状況は更に重要であるからこの点についても研究を行った。このときの温度は 19~19.3°C、湿度は 69~71%である。

試 験 方 法

吸水量：吸水量の測定は一辺 5 cm の正方形の紙片を正確に秤量し、紙の裏面を下向きにして、蒸留水中に落とし、一定温度で 10 分間放置し、後これを取り出して 1/2 分間水を滴下せしめ、再び秤量して、前後重量

の差から吸水量を計算したものである⁶⁾。(第 1 表)

吸水速度：吸水速度はクレム氏吸水度試験器の主旨によって計ったもので幅 15 mm の試料の上部を固定し、その尖端を下部水槽中に垂し、試料が 10 分間に水を吸収した長さをスケールによって読みとったもので、その吸水の高さを mm で表わしたものである。

(第 2 表)

なお吸水速度を吸水した水の量と時間との関係をとって見ると吸水速度曲線を知ることができる。

吸水速度は紙の縦方向と横方向とによって異なるのでその両者を表示した。そしてその主なるものについて 2~3 を第 1 図乃至第 3 図に示した。

吸水状況：幅 30 cm ばかりの紙片の 1 端を赤インクに浸し、その上昇状況を観察し、ある瞬間を写真にとった。考察の試料とするためこれを第 4 図~第 9 図に示した。

試験結果の表示と考察

上記方法によって試験した、その結果は第 1 表吸水量、第 2 表吸水速度、第 3 表吸水速度曲線によって示され、第 1 表中の同一種類の和紙はこれを横線によって区画した。示された如き厚さおよび重さの紙について行ったものでありその表示である。重さは 5 cm² の重量である。

これによって見ると

1) 吸水量は、5 cm² について 0.05~0.5 g 程度であって、平衡水分含有試料に対して 100~500%である。

* 原稿受付 35. 3. 29

** 名城大学

第 1 表

番 号	種 類	規 格	厚 さ mm 1000	重 さ g/25cm ²	緊 度	吸 水 量 g/25cm ²	吸水量 重さ×100 (%)	備 考
70	越 前 奉 書	楮 160%	256	0.2088	0.81	0.8063	386.1	
75	美 濃 障 子 紙	楮 100 (未 晒)	170	0.0755	0.44	0.3898	516.3	
1	西 野 内 "	" "	112	0.1160	1.04	0.2665	229.7	
8	内 山 "	" 晒	107	0.0903	0.84	0.2249	249.1	
16	河 合 "	" 未 晒	100	0.0751	0.75	0.1883	250.7	
125	木 田 半 紙	" "	90	0.0693	0.77	0.1929	278.6	石州木田町産紙
126	三 隅 "	" "	90	0.0560	0.62	0.1830	326.9	" 三隅町古市場
99	大 町 障 子 紙	桑65 木パルプ35晒		0.0727		0.2524	347.2	
100	"	桑70 木パルプ30 "		0.0864		0.2686	310.9	
11	双 月 "	楮50 木パルプ50 "	186	0.1243	0.67	0.3384	272.3	
73	美 濃 傘 紙	楮80木パルプ20未晒	135	0.0864	0.64	0.2487	357.3	
54	徳 島 "	楮70木パルプ30 "	145	0.0966	0.67	0.2885	298.7	
52	高 野 "	楮80木パルプ20 "	142	0.0990	0.70	0.3262	329.5	
85	三河森下紙(傘紙)	楮100 "	185	0.1105	0.60	0.3634	328.8	
48	青 谷 改 良 半 紙	三極90 木パルプ10	50	0.0306	0.61	0.2053	670.9	
59	土 佐 "		40	0.0300	0.75	0.1150	383.3	
58	土佐トレーシング紙	三極 木パルプ	40	0.0426	1.07	0.0527	123.7	
17	蔵 生 雁 皮	雁皮90 三極10	35	0.0350	1.00	0.0707	202.0	美濃市
19	上 野 "	雁皮100	35	0.0351	1.00	0.0806	229.6	
66	名 塩 箔 打 原 紙	" 土入	45	0.0755	1.68	0.1075	142.0	
50	青 谷 画 仙 紙		180	0.0651	0.36	0.2299	353.1	
116	西 島 " (手漉)	故 紙 再 生 (晒)	104	0.0798	0.77	0.2453	307.4	
117	" " (機械漉)	" "	102	0.0608	0.60	0.2043	336.0	
118	" " 書道紙(")	" "	100	0.0759	0.76	0.2094	275.9	
36	白 蘭 紙	楮 10, 三 極 10 木パルプ80クレー入	106	0.0665	0.63	0.2386	358.8	因州日置
127	石 州 画 紙	竹パルプ70, 三極30晒	106	0.0755	0.71	0.2175	288.1	
128	石 州 障 子 紙	楮50 木パルプ50 アコーベン (0.2%)	140	0.1188	0.85	0.2674	225.1	
129	"	" (0.4%)	140	0.1025	0.73	0.1069	104.3	
130	須 坂 ビ ニ ル 紙	桑30 麻70	97	0.0840	0.87	0.2187	284.6	長野県須坂市
131	双 月 ポ リ ゾ ー ル 紙	楮100ホリゾール5%	125	0.0667	0.53	0.2162	324.1	山形市双月
	美 濃 油 傘 紙(赤)	油塗布	188	0.1485	0.79	0.1038	70.0	
	美 濃 油 " (青)	"	170	0.1335	0.79	0.1326	99.3	
67	田 ノ 島 箔 打 紙	ニゴ70 楮30	150	0.1363	0.91	0.4906	360.0	
71	鳥 ノ	楮30 木パルプ70晒	189	0.1813	0.96	0.1341	74.0	
	洋 紙 上 質	木パルプ100 "	66	0.1559	2.36	0.1290	82.7	
	" 中 質	木パルプ	58	0.1452	2.50	0.1806	124.4	
	ク ラ フ ト 紙	木パルプ	225	0.2460	1.09	0.2135	86.8	

2) 楮紙, 三極紙および雁皮紙を比較して見ると, 楮紙は250 %位のものが多く, 雁皮紙は200 %程度であり, 三極紙は極めて不定である。同じ楮紙であっても木材パルプの混合量が多くなると300 %程度になる。また楮傘紙は比較的大きく300 %単位のものが多い。傘用紙は楮紙であるが比較的粗雑な製法によるので不純物が多い。従って吸水量も多いのであるが実際に使用されるときは油などで加工されて吸水量がすくなくなり, 油加工によったものは100 %以下の吸水量となる。

3) 和紙は洋紙類に比べると吸水量が大きい, すなわち楮紙は上質洋紙に比べると1.5~2 倍である。

4) 吸水量は緊度と関係が深い, すなわち緊度が大きくなると, 吸水量はすくなくなる。

5) サイズ加工紙はサイズ加工しないものよりも吸

水量はすくない。第1表の番号128と129の如く同一サイズの場合は, サイズ剤の含量の多い程吸水量は小くなる。油加工による着色傘紙の吸水量は小さいこ

第 1 図

第 2 表

番号	種 類	規 格	吸水速度 mm/10分		備 考
			縦	横	
70	越 前 奉 書	楮100%晒	111	90	
4	西 野 内 傘 紙	楮100%未晒	18	17	
125	木 田 半 紙	" "	24	18	
126	三 隅 "	" "	32	25	
75	美 濃 障 子 紙	" 川晒	46	33	
	小 川 "	" 未晒	49	43	長野県大町市
74	美 濃 典 具 帳	" 晒	0	0	
72	美 濃 障 子 紙	楮70木バルブ30	59	43	
73	" 傘 紙	" 80 " 20	62	69	
100	大 町 障 子 紙	桑70 " 30	54	46	
99	"	" 65 " 35	23	22	
48	青 谷 改 良 半 紙	三極90木バルブ10	30	20	
59	土 佐 "	" "	36	36	
58	土佐トレーシング紙	三極木バルブ	0	0	
17	蔵 生 雁 皮 (美濃)	雁皮100	6	3	
19	上 野 " (")	"	7	5	
66	名 塩 箔 打 原 紙	雁皮100土入紙	3	3	
116	西島画仙紙(手漉)	故紙再生	72	66	
117	" (機械漉)	"	57	56	
118	" 書道紙 (")	"	47	47	
36	白 蘭 紙	楮10三極10木バルブ80	50	41	
127	石 州 画 紙	竹70三極30	59	54	
	美 濃 画 仙 紙		48	40	
	島 根 竹 皮 紙	竹皮70三極30	28	20	石川県田ノ島 越前
67	田ノ島ニゴ紙	藁のニゴ使用	30	27	
71	鳥 ノ 子	楮30木バルブ70	0	0	
	洋 紙 上 質	日東竹100	0	0	
	大 町 障 子 紙	楮紙加工	13	8	
	双 ニ ル "	"	0	0	
	美 濃 油 加 工 傘 紙	楮, 木バルブ混合紙, 油塗布紙	0	0	
	洋 紙 上 質	木バルブ100	0	0	
	" 中 質	" "	7	3	

第 3 表

時間 分	越前奉書		内 障 子		山 紙		石州画紙		白 蘭 紙		竹 皮 紙		青谷改良半紙	
	縦 mm	横 mm	縦	横	縦	横	縦	横	縦	横	縦	横	縦	横
2	37	27	5	10	12	9	27	22						
3	48	43	8	12	16	13	36	30						
5	63	53	12	17	33	29	50	41						
10	85	76	23	26	47	41	68	55			28	20	20	20
15	99	90	28	33	54	50	80	67						
20	113	99	33	38	59	55	88	74					28	26
25	123	109	38	45	64	59	97	80						
30	130	116	41	48	68	63	104	85			43	30	32	30
35	138	122	43	52	70	66	109	89						
40	144	128	46	54	72	69	112	92			54	45	35	34
45	150	133	48	57	73	72	115	94						
50	154	139	51	61	75	73	117	96			60	49	36	34
55	157	142	53	63	76	76	118	97						
60	163	146	57	67	77	77	120	98			64	56	37	34
75	156	164	64	75	78	78	120	99			(70) 66	60	37	35
90	164	171	67	80	81	81	122	100			(80) 72	68		
105	171													
120	177													
180	188													

とは当然である。

6) 晒紙は未晒紙より吸水量はすくない。紙に含まれている不純物は、吸水量を増加する。

次に吸水速度を第2表, 第3表および第1~3図について考察すると,

第 2 図

第 3 図

1) この方法による試験範囲内では、油加工、ビニル加工、トレーシング紙、典具帳、機械ずき竹紙、機械ずき上質洋紙においては吸水しないのである。

2) 比較的吸水速度の大きいものは、小川楮生漉、美濃傘紙、美濃障子紙、奉書などで緊度の小さいものは吸水速度も大きい。

雁皮の吸水速度は小さい、これも緊度と関係する。改良半紙すなわち三極紙は、両者の中間にある。

3) 特に吸水速度の必要なことは画仙紙または書道紙においてである。これらの紙は縦横方向に対して吸水量並びに吸水速度が小さくて、しかも同一であることが望ましい、この状況は次の写真によって見ることができる。

その吸水上端が直線に近くなっているものと凹凸の

第4図 越 前 奉 書

第5図 石州木田半紙

第6図 三河森下紙

第7図 美濃障子紙

第8図 双月障子紙

第9図 石州画紙

はなはだしいものとある。画、書道紙においては同一でなければならない。また縦、横方向への吸水速度も同一でなければならない。この状況を白蘭紙、石州画紙および竹紙について示したものが第1図である。これによると白蘭紙は縦横速度曲線の差異が大きい、これは毛筆用絵画紙としては大きな欠点である。石州画

紙の如きは時間的に初めの間は、縦横速度は多少の相違はあるが時間の経過とともに同一になる。竹紙も絵画用にされるものであるが比較的縦横相違のすくないことはよい点である。第3図も毛筆用として用いられる改良半紙すなわち三極紙である。これも縦横吸水速度に差のすくない特長をもっている。

第3の吸水状況すなわち水分が和紙の繊維間を吸い上げて行く途中の状況を観察して見ると、各種の紙によっておのおの異っている。それは紙層を形づくる繊維の配列が異なるからであって、この状況を見るために、紙端を水中に入れ、その上昇状況を観察することによって知ることができる。紙の液体吸上げの高さと時間との関係については前出(2)(3)(4)などの実験式がある。すなわち

$$h = Kt^m \dots\dots\dots(1)$$

または

$$\frac{1}{h^m} = kt \dots\dots\dots(2)$$

である。

これらの式において h は時間(一般に分)に水またはその他の液が紙の毛細管にしがって昇った高さ(cm), K, k, m は一つの液についてはそれぞれ特有な恒数である。

(1)式の両辺の対数をとって本実験結果の数字(第3表の奉書)から m を求めて見ると約0.4となる。R. Lucas(前出)は上記式の $m=0.5$ なることを見出している。 m は理論的には0.5であるが実際にはそれより小さいことも確められている。和紙の場合実験的には $m=0.4$ となる。

吸水状況を第4図以下について観察すると、その中央の線の右側は赤インキが縦方向への吸水状況(上昇状況)を示し、左側は横方向への吸水状況である。これを見るに第4図の奉書は吸水上端が殆ど直線に近い状態でインキが上昇していることを示している。縦横方向を比べると横方向が縦方向よりも正しい一直線に近い。これは縦方向は繊維間の毛管を上昇するに際して、その進行先端が繊維に平行して進む部分の多いことを明かに示している。

第5図は石州木田産の石州半紙のそれであって、繊維配列が第4図に比べて不規則であることが明らかになる。そして縦方向は縦に並ぶ繊維の多いことがよくわかる。

第6図は三河森下紙(傘用楮100%紙)の写真で第5図と同性質の紙であって、その吸水状況もよく似ている。第7図は、美濃障子紙(楮の外に30%の木材

(613頁へつづく)

かし全5個のチップについての総滞留時間を記録することができた。

5個のチップの滞留時間は次の通りであった。

チップ No. 1 : 2時間1分 中央に最も近い
チップ No. 2 : 2時間1分
チップ No. 3 : 2時間1分40秒
チップ No. 4 : 2時間2分15秒
チップ No. 5 : 2時間5分 内壁に最も近い
スチーミング・ベッセル内の滞留時間は約3分間で
スチーミング・ベッセルから木釜頂部への時間は20秒
であった。

第3図の図表はRoe 価5のクラフト・パルプ用150
トン/24時連続木釜における実験結果を示す。実験中
の生産は110トン/24時で、それは正常能力の70%で
あった。3個の印付チップが木釜を通過したが、その
滞留時間は次のように記録された。

チップ No. 1 : 2時間38分
チップ No. 2 : 2時間38分
チップ No. 3 : 2時間41分

第4図は約70%の収量が樺材からNSSCパルプを
生産するカミヤ連続木釜による実験結果である。実験
中の生産は正常生産高の50%であった。木釜を通る
4個のチップのうち一つは中央に非常に接近し過ぎて

通過したため認めることができなかった。各チップの
滞留時間は次の通りであった。

チップ No. 1 : 7時間17分
チップ No. 2 : 7時間15分
チップ No. 3 : 7時間21分
チップ No. 4 : 6時間58分 (チップ・レベルは
普通より低い)

結 論

これらの実験によってカミヤ連続木釜には均一なチ
ップの流れが行なわれることが認められ、それに良好
な浸透作用と均一な加熱作用とが相伴なって高品質の
均質性製品をもたらすことが示された。興味あること
はこの流れはたんに全能力で運転の場合のみに均質的
であるばかりでなく70%及び50%の能力で運転の場
合でも同じだったことである。原料が針葉樹の場合で
も広葉樹の場合でも、また蒸解方法が硫酸塩パルプ法
でも亜硫酸パルプ法でも同じように均質的であった。

以上述べた実験はたんに木釜内の区域により滞留時
間の異なるチップの流れの全貌を示すばかりでなく、
また所要の生産に必要な木釜の容量を計算するための
基礎的資料をあたえるものである。

和紙に関する研究 (609頁より)

化学パルプが混合している)で縦横の相違が前図程
明らかでない。第8図は、双月障子紙で楮と木パルプ
とが同量にまぜられて漉かれた紙であるために、殆ど
縦横の差を見ることができない。第9図は、石州画紙
で竹パルプと三桠パルプとの混合紙である。そして縦
横への吸水状況が極めてよく似ている。これは画紙と
して優秀なことを示している。

総 括

和紙の吸水量、吸水速度および吸水状況を研究し、

1) 和紙のこれらを洋紙と比較して、著しく大きい
ことを明らかにした。特に縦横への吸水速度は西仙
紙、書道紙において最も重要とするところであるが、
その状況を曲線と写真によって示し、これらの善悪判
定の資料とすることができる。特にこの種の紙におい
ては、水分の吸収される状況が大切である。縦横吸水
速度が異なり、繊維間に水墨の吸収して行く状況が
異ってはよくないのである。

2) 吸水量およびその速度は紙層をつくる繊維間の

毛管現象であって、その多寡は緊度によって示すこと
ができるので緊度の小さい紙すなわち抄紙の際圧力の
加えられることのすくない紙においては吸水量が大き
いのである。液体の上昇し得る毛管の多いことを示し
ている。この状況は表と図に示した。また縦横吸水の
状況は写真に示した、縦横吸水速度の相違の大きいも
の、または吸水状況写真において尖端の尖れるものは
画紙、書道紙としてよくないことを知ることができる。

3) サイジングは吸水度に大きな関係のあることは
いうまでもなく、和紙のサイジングによる吸水度の調
節は今後の研究問題である。

参 考 文 献

- 1) 中野美知磨; 織工 6 164-167 (1930)
- 2) Cameron & Bell; Koll. Zeits., 23 15 (1917)
- 3) Wo. Ostwald; Ibid., 2 (1908)
- 4) R. Lucas; Koll. Zeits., 23 15 (1918)
- 5) 小栗捨藏, 照井総治; 工化 34 515, 630 (昭和6)
- 6) 厚木勝基; パルプ及び紙 (著) 381 (昭和29)