過酸化水素のアルカリ溶液を蒸解薬液とするパルプ (PAP) の研究—第3報 スギの PAP について

化学技術研究所 御田昭雄, 金沢健治, 柏原 進
工学院大学 河村英治, 浅見明彦

Hydrogen Peroxide-Alkaline Pulp (PAP)-(III) PAP prepared from Sugi (CePAP)

Akio Mita, Kenji Kanazawa and Susumu Kashiwabara

National Chemical Laboratory for Industry

Eiji Kawamura and Akihiko Asami

Kogakuin University

Studies were carried out on the preparation of a new chemical pulp from Sugi (*Cryptomeria japonica*) by hydrogen peroxide-alkali (PA) process.

The cooking liquor was a mixture of water, hydrogen peroxide, sodium hydroxide (as H_2O_2 3% and Na_2O 20% based on dry matter) and small quantities of auxiliaries (EDTA 0.3%, anthraquinone : AQ 0.03-3%), the liquor ratio of the mixture to Sugi chips being 5 l/kg.

Hydrogen peroxide alkaline pulp (PAP : total yied of 44~57%, rejects 0.7~25% and screened 26~45%) was easily obtained from Sugi chips after cooking for 1.5 hours at 170°C.

The addition of AQ into PA cooking liquor gives the two effects of increasing yield and accelerating of delignification.

The analyses of unbleached pulp (Ce UPAP) were kappa no. 52-115, Klason lignin 7~17%, pentosan 6.5~8.0% and whiteness 20-24 Hunter. UPAP 107 (Total yield 44.3%, rejects 0.7%, screened 43.6%, kappa no. 51.8) has folding endurance 410, at. 500 ml C. S. F.

Ce UPAP 107 could be bleached to whiteness 62 Hunter by one stage bleaching with hypochlorite.

Keywords : Chemical pulp · Alkaline pulps · Hydrogen peroxide-alkali process (PAprocess) · Sugi (*Cryptomeria japonica*), Hgdrogen peroxide · Anthraquinone · EDTA · DTPA

1. 緒 言

スギの廃材及び間伐材は今後かなりまとまった量が出る事が予想されているが、その需要が少ないため新しい利用法が求められている。そのなかで、スギのパルプ化については古くから研究があり¹⁾、また、最近幾つかの研究が報告されている^{2), 3)}。しかし、スギ材はリグニン含有量が極めて大きく、KP法によってもパルプ化が容易でなく収率が低く、また UKP のリグニン含有量は大きく漂白が容易でないとされてきた。

筆者らは、木材資源の潤渇が世界規模で進むのに伴い、広葉樹チップと古紙の利用率がさらに上がれば、新聞用紙及び包装紙等の引裂強さを始めとする諸強度の低下が問題になると懸念していたが、1) 針葉樹であるスギのチップから長繊維の未晒パルプが比較的高収率で、かつ低公害で製造できれば包装紙等の製造等に役立つし、2) スギの未晒パルプが白色度 60 近くまで漂白できるようになるならば、新聞用紙の製造に際して、つなぎパルプとしても役立つと考えた。

しかし、筆者らの進めている、過酸化水素のアル

Table 1 Analytical results

Alcohol-benzene soluble, %	2.5
Hot water soluble, %	2.8
pH of hot water soluble	6.4
1% NaOH soluble, %	13.3
Holo-cellulose, %	65.2
Pentosan, %	7.5
Klason lignin, %	34.6
Ash, %	0.67

カリ溶液を蒸解薬液とする硫黄を用いない化学パルプ化法 (PA法)^{4)~6)} を、以上の目的でスギチップのバルブ化に応用し、得られた未晒パルプ (UPAP) 中に含有するリグニンとカップー価との相関を求めるとともに幾つかの知見を得たので報告する。

2. 実験

2.1 試料

スギチップは、表1の分析値を有する工場サイズのものを用いた。すなわち、長さ約 3.5 cm, 幅約 4 cm, 厚さ約 0.4 cm のものを用いた。

2.2 使用薬品

2.2.1 蒸解用薬品

過酸化水素は試薬特級を、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム (EDTA) は分析用試薬を、アントラキノン (AQ) は試薬級を、その他は試薬1級を用いた。

2.2.2 漂白用薬品

次亜素塩素酸ナトリウム溶液は市販のもの (有効塩素は使用時に滴定) を用いた。

2.2.3 分析用試薬

規定液標定用の重クロム酸カリウム、炭酸ナトリウム、シュウ酸ナトリウム及びヨウ素酸カリウムは標準試薬を用いたが、他はいずれも試薬特級を用いた。

2.3 装置

2.3.1 蒸解装置

日東オートクレープ製の SUS 316 L 製回転円筒型 4.0 l 容オートクレープ、電気加熱自動温度調節式を用いた。

2.3.2 精選装置

熊谷理機製の 10 l 容 6/1,000 カット試験用フラットスクリーンを用いた。

2.3.3 叩解及び抄紙装置

抄紙の際に用いる離解装置、PFI ミル及び手抄き装置は JIS に規定された装置を用いた。

2.3.4 測定装置

カナディアン沱水度試験器、ふるい分け試験器、白

色度及び強度等の測定用装置はいずれも JIS に規定された装置を用いた。

2.3.5 電子顕微鏡

1) 走査電子顕微鏡本体

日立明石 MINI SEM 101 型に 6×7 cm 判写真撮影装置を付属したものを用いた。

2) イオンコーター

EIKO イオンコーター IB-3 型を用いた。

2.4 分析法

2.4.1 分析法

いずれも JIS に従った。

2.4.2 測定法

パルプのふるい分け試験及び沱水度の測定は JIS に従って求めた。また、パルプの強度及び白色度等は一旦紙葉としたのち JIS に従って求めた。

2.4.3 電子顕微鏡による観察

得られたパルプは未叩解のものと、叩解したものとをそれぞれ抄紙し、その表面をイオンコーターで金蒸着 (厚さ約 250 Å) して観察し写真撮影を行った。

2.5 パルプ化法と漂白法

2.5.1 PA 蒸解法

水酸化ナトリウムと少量の過酸化水素との混合液に少量の蒸解助剤を添加したものを蒸解薬液とし、それぞれ、スギチップの蒸解を行った。なお、今回は包装用紙及び新聞用紙等に使用する原料パルプの製造をおよその目標としたため、比較的安価な AQ と EDT A を蒸解助剤として用いた⁶⁾。

蒸解後 6/1,000 カットフラットスクリーンで精選し、かすと精選未晒パルプ (UPAP) とを得た。なお、実験条件は表2及び3に示した。なお、この際ディスクリファイナー等による機械的解繊は、まったく行わなかった。

2.5.2 AP 蒸解法

常法に従った。すなわち、水酸化ナトリウムの水溶液を蒸解薬液とし、これを用いてスギチップの蒸解を行った。蒸解後フラットスクリーンで精選し、かすと精選未晒パルプ (UAP) とを得た。なお実験条件は、表2の通りである。

2.5.3 UPAP の漂白法

UPAP に有効塩素量既知の次亜素塩素酸ナトリウム溶液を所望量加え、常法により原質濃度 10% で 45°C 1.5 時間の処理を行った。

2.6 PA 蒸解と漂白

スギのパルプ化の目的は、未利用木材のパルプ化と得られた UPAP が利用しうることにあった。

そのため従来法に比べ、より高収率でカップー価の

Table 2 PA cooking and results (I)

	Liquor ratio (l/kg)	NaOH (as Na ₂ O) (%)	H ₂ O ₂ (%)	EDTA (%)	AQ (%)	Max. temp. (°C)	Keep at max. temp. (min.)
AP 141	5	—	—	—	—	170	90
PA 102	5	20	3	0.3	0.1	170	60
PA 103	5	20	3	0.3	0.1	170	90
PA 104	3	20	3	0.3	0.1	170	120

Table 2 PA cooking and results (II)

	Yield			Kappa No.	Klason lignin (%)	Pentosan (%)	Whiteness Hunter
	Screened (%)	Rejects (%)	Total (%)				
AP 141	24.6	32.4	57.0	155	21.3	5.9	17.1
PA 102	26.7	25.5	52.2	115	17.4	6.5	21.9
PA 103	39.7	6.0	45.7	86.2	13.0	7.9	23.3
PA 104	40.2	3.5	43.7	79.2	11.9	8.0	24.0

Table 3 Adding AQ in PA cooking and results (I)

	Liquor ratio (l/kg)	NaOH (as Na ₂ O) (%)	H ₂ O ₂ (%)	EDTA (%)	AQ (%)	Max. temp. (°C)	Keep at max. temp. (min.)
AP 141	5	20	—	—	—	170	90
PA 105	5	20	3	0.3	0.03	170	90
PA 103	5	20	3	0.3	0.1	170	90
PA 106	5	20	3	0.3	0.3	170	90
PA 107	5	20	3	0.3	1.0	170	90
PAP 08	5	20	3	0.3	3.0	170	90

Table 3 Adding AQ in PA cooking and results (II)

	Yield			Kappa No.	Pentosan (%)	Whiteness Hunter
	Screened (%)	Rejects (%)	Total (%)			
AP 141	24.6	32.4	57.0	155	5.9	17.1
PA 105	36.9	12.2	94.1	122	—	20.3
PA 103	39.7	6.0	45.7	86.2	7.9	23.3
PA 106	42.5	6.0	48.5	93.7	—	20.0
AP 107	43.6	0.7	44.3	51.8	7.2	22.8
PA 108	45.6	1.1	46.7	52.8	—	21.9

低い易漂白性のパルプが、比較的低い温度での短時間蒸解で得られる条件を求めて実験を進めた。また、蒸解助剤としても、比較的安価な AQ と EDTA を用いた⁹⁾。

また、UPAP の漂白も、次亜塩素酸ナトリウムによる一段漂白を行い、漂白の難易を知るに止めた。

2.6.1 スギの AP 法と PA 法による比較蒸解

スギチップを AP 法と PA 法で比較蒸解を行った。表 2 に示すように、いずれもスギチップを液比 5 l/kg、アルカリ使用量 (Na₂O として) 20% で、170°C で蒸解した。AP 法では最高温度保持期間 90 分で蒸解を行ったが、PA 法では 60 分、90 分及び 120 分で行った。なお、PA 蒸解では過酸化水素 3%, EDTA 0.3 % 及び AQ 0.1% を用いた。

2.6.2 スギの AQ 添加 PA 蒸解

スギは水酸化ナトリウムの水溶液 (AP 蒸解薬液) に過酸化水素, AQ, 及び EDTA を添加することにより (PA 蒸解薬液で) 容易にパルプ化することを知ったので (3.1 参照), AQ 添加量を 0.03%, 0.1%, 3.0%, 1.0% 及び 3.0% と変えてその効果を比較した。なお, 表 3 に示すように, 蒸解温度は 170°C, 最高温度の保持時間はいずれも 90 分で, 他の蒸解条件は 2.6.1 (表 2 参照) と同じであった。

2.6.3 UPAP の銅価とリグニンの分析

スギの UPAP の銅価は極めて低く, リグニン含有量も同時に少ないが⁴⁾, 両者が厳密にどのような相関を示すかを求めるため, 銅価の種々異なる UPAP を調製し, リグニンの分析を行った。

一般に銅価の高い UPAP を得るためには, 蒸解薬液として過酸化水素と水酸化ナトリウムと EDTA の混合液を用い, 銅価の低い UPAP を得るためには, 蒸解薬液として過酸化水素と水酸化ナトリウムの混合液に EDTA 及び AQ を添加したものを用い, 最高温度 160~180°C で 30~90 分間保持することにより蒸解を行った。

得られた UPAP の銅価を求めるとともに, クラージン法に従ってリグニンの分析を行った。

3. 実験結果と考察

3.1 スギの PA 法と AP 法による蒸解結果

スギチップは AP 法で蒸解したが, 表 2 の AP 141 に示すように 最高温度 170°C で 90 分程度の蒸解を行ったのでは, 精選パルプ収率 24.6%, かす率 32.4% の結果しか得られなかった。また, 得られた UAP はリグニン含有量が 21.3%, リグニン含有量の指標である銅価 (3.3 参照) も 155 と極めて高い値を示した。このような UAP を用いて塩素系の漂白を行ったのでは莫大量の塩素を使用しなければならず, また漂白も容易でないことが示唆された。

一方, PA 法で蒸解を行った場合, いずれも AP 同様悪臭の発生を見なかった。なお, PA, 102 に示すように 170°C で 60 分蒸解を行っただけで AP 141 より高い精選パルプ収率 26.7% を示し, かす率は AP 141 より低い 25.5% を示し, 銅価は AP 141 よりはるかに低い 115 を示した。

さらに, AP 141 と蒸解時間を同じ 90 分にした場合, PA 103 に示すように精選収率は 39.7% に増加し, かす率は 6.0% に減少し, かつ得られた UPAP 103 は銅価が 86.2 と激減することが分かった。なお, 原料のスギチップのペントサン含有量が少ない

ため, 得られた UPAP 中のチップのペントサン含有量も 7.9% と小さかったが, UAP の 5.9% に比べればかなり大きい事を示した。

なお, 最高温度 170°C で 120 分蒸解した PAP 104 では, 精選収率が 40.2% に上り, かす率は 3.5% と AP 141 の約 1/9 に減少し, UPAP 104 の銅価は 79.2 とほぼ 1/2 にまで低下した。なお得られたパルプのペントサン含有量は, UAP 141 が 5.9% であるのに比べ, UPAP 102 が 6.5%, UPAP 103 が 7.9%, 及び UPAP 104 が 8.0% といずれも高く, 白色度も UPAP は UAP に比べ, いずれもかなり高い測定結果が得られ, スギチップのパルプ化で PA 法は AP 法に比べ優れた方法であることを知った。

3.2 スギの PA 蒸解における AQ の効果

スギの PA 蒸解において AQ を 0.03~3.0% 添加しその効果を比較したが, 表 3 におけるように, AQ 添加量を増加することにより精選パルプの収率は著しく増加した⁷⁾。特に 0.03~1.0% までの間において効果は顕著で, 精選パルプの収率は 36.9% から 43.6% に増加し, かす率は 12.2% から 0.7% に低下するとともに, UPAP の銅価は 122 から 51.8 に激減した。なお, PAP 107 と AP 141 を比較した場合, 精選パルプ収率において約 2 倍に増加し かす率は, 1/50 に銅価は約 1/3 に減少したことを示す。

3.3 スギの UPAP 中のリグニンと銅価

これまでバガス及びサイザル等を原料とした UPAP においては, 銅価もリグニン含有量も極めて小さいため, 両者の相関を厳密に求めることは困難であった⁴⁾。今回, リグニン含有量が 34.6% と極めて大きいスギのチップをパルプ原料として選び, PA 法でパルプ化し, UPAP のリグニン含有量 (クラージンリグニン) と銅価との相関を求めた。図 1 の直線は

Fig. 1 Relation between kappa no. and Klason lignin

従来法のパルプにいられている式に基づいたものである。

$$L_K = K_a \times 0.15$$

但し L_K = クラージンリグニン

K_a = カッパー価

しかして、今回得られたカッパー価 50~120 の広い範囲の UPAP において、両者の関係はほとんど上式に一致した。また、スギの UPAP において、カッパー価が 155 でリグニン含有量が 21.3% であるので、UPAP と UAP とにおけるリグニン含有量とカッパー価との相関は同程度であることが認められた。

すなわち、このように過酸化水素のアルカリ溶液、または過酸化水素のアルカリ溶液に EDTA と AQ を添加した溶液を蒸解薬液としてスギチップを蒸解した場合、AP 法に比べパルプ収率は増加し、かす率は著しく低下するばかりでなく、得られた未晒パルプはカッパー価が極度に低下し、同時にリグニン含有量もカッパー価に平行して減少することが確められた。

3.4 スギの UPAP のふるい分け結果

ふるい分け試験結果は、図 2 に示すようにスギの UPAP は長繊維区分が極めて多いことが分かった。なお、蒸解薬液中にアントラキノンの添加量が増え、パルプ収率が增加するに従って 14 メッシュオンの区分が減り、28 メッシュオンの区分が増えたが、両者の合計はいずれも約 80% であり、板紙及び包装紙の製造に際し長繊維パルプの特徴を生かした用途がスギ UPAP に考えられよう。

3.5 スギの UPAP の叩解特性

スギの UPAP 107 を PFI ミルで叩解し、それに伴う沝水度 (C. S. F.) の変化と、さらに手抄きによって得られる紙葉の密度の変化とを図 3 に示した。なお図 4~11 は、紙葉の表面を走査電子顕微鏡で観察したものである。

スギの UPAP は、バガスの UPAP に比べ長繊維区分が極めて多く、またペントサン含有量も極めて少なく、未叩解の UPAP は沝水度が 720 ml と高く、得られる紙葉の密度は 0.37 g/cm³ と小さく、紙葉の表面の走査電子顕微鏡写真によれば、繊維のフィブリル化は認められず、相互のからみ合いはほとんどなく、紙の強度も極めて小さかった (3.6 参照)。なお、このスギの UPAP は比較的叩解は容易であったが、バガスの UPAP に比べれば叩解は容易でなかった。

PFI ミルによる叩解に伴い、沝水度の低下は進む。一方、電子顕微鏡による観察によれば、叩解に伴い繊

Fig. 2 Screening test and results

Fig. 3 Beating with PFI mill U-PAP 107

維のフィブリル化は進むが、PFI ミル回転数 6,000 回ではほぼ最高に達した。また、同時に紙の密度も PFI ミル回転数 6,000 回において得られたものが最も高かった。

3.6 スギの UPAP の叩解と紙の強度

スギの UPAP 107 カッパー価 51.8 を PFI ミルで叩解し、沝水度と裂断長、比破裂強さ、比引裂強さ、及び耐折強さとの相関を求めた。図 12, 13, 14 及び 15 に示したように、スギの UPAP は軽度の叩解によ

Fig. 4 & 5 Ce PAP 107 (Kappa No. 51.8)

Non beating C. S. F. 725 ml, breaking length 0.9 km, burst factor 4.2, tear factor 68.

Fig. 6 & 7 Ce PAP 107

PFI revolution No. 3000, C. S. F. 505 ml, breaking length 7.2 km, burst factor 7.3, tear factor 98.

Fig. 8 & 9 Ce PAP 107

PFI revolution No. 6000, C. S. F. 310 ml, breaking length 7.9 km, burst factor 6.2, tear factor 89.

Fig. 10 & 11 Ce PAP 107

PFI revolution No. 9000, C. S. F. 225 ml, breaking length 8.1 km, burst factor 6.2, tear factor 89.

Fig. 12 Beating and results (I) U-PAP 107

Fig. 14 Beating and results (III) U-PAP 107

Fig. 13 Beating and results (II)

Fig. 15 Beating and results (IV)

っても諸強度は上昇することが明かにされた。すなわち裂断長は未叩解のものは抄紙しても得られる紙葉は 0.37 g/cm^3 と密度が低く、裂断長も 1 km 以下とその値が極度に小さいが、PFI ミルによる $3,000$ 回転の叩解で C. S. F. 沝水度は 490 ml に、密度は 0.55 g/cm^3 以上に上がるとともに、裂断長も 8 km 近くに上昇した。しかし、さらに叩解を進めても密度は上昇するが、裂断長はそれ以上容易に上昇しなかった。

比破裂強さは、未叩解の UPAP から抄紙した紙葉でも 4 以上あるが、PFI ミルによる $3,000$ 回転の叩解で容易に 7 以上に上昇した。しかし、さらに叩解を進めても、かえってその値は低下することが認められた。

比引裂強さは未叩解の UPAP から抄紙した紙葉でも 65 以上あったが、PFI ミルによる $3,000$ 回転の叩解により、 100 近くまで上昇した。しかし、さらに叩解した場合、比破裂強さ同様その値は低下した。

耐折強さは未叩解の UPAP から抄紙した紙葉は極めて低く 0 回であったが、PFI ミル $3,000$ 回転の叩解で 400 回に上昇した。さらに、 $6,000$ 回転することにより 500 回に達した。これは引張強さが頭打ち状態であるのに比べ、興味ある挙動と思われた。

なお、今回のスギの PAP 107 の比引裂強さ等の諸強度が、一般の針葉樹の化学パルプに比べ思ったより強くなかったが、これはリグニン含有量が約 35% もあるスギチップから PA 107 のように、銅一価 51.8 、かす率 0.7% と非常に低い、蒸解の進んだパルプを測定したためかも知れない。

今後さらに針葉樹の特性を生かした強度の強い未晒パルプの製造条件を求めたい。

3.7 スギの UPAP の次亜塩素酸による漂白

スギの UPAP 107 の次亜塩素酸塩による漂白実験結果を図 16 に示す。初め白色度が 23 以上あった UPAP は次亜塩素酸塩の添加により一旦白色度は 17 まで低下したが、リグニン含有量とはほぼ同量 (約 7.5%) 以上の次亜塩素酸塩 (以下有効塩素として表示) を添加することにより白色度は再び上昇し始め、添加量がリグニンの約 1.5 倍以上になると白色度の上昇は著しくなり、添加量をリグニンの 3 倍近くの 20% にすることにより一段晒しても白色度を 60 以上にすることができ、UPAP から BPAP の晒歩留はいずれも大きく、次亜塩素酸ナトリウム 20% 用いたものも 93% 以上あった。このようにして得られた BPAP は新聞用紙、更紙等の製造に際し、つなぎ用パルプとしての用途が開けるものと思われる。

しかし、漂白剤として少量の塩素系の漂白剤に間に合うようにしなければ経済的にも環境対策上も望まし

Fig. 16 Bleaching and results U-PAP 107 (kappa no. 51.8)

くない。また、白色度もさらに高くすれば上質紙の分野にも使用が可能となるだろう。したがって、今後の課題としては白色度 85 以上の BPAP 製造のための多段漂白法の研究を進めるか、白色度 60 程度の半晒のパルプ製造のための安い漂白法の研究を進めることが考えられるが、いずれにしても塩素系漂白に掛ける前に現在の UPAP より銅一価が $20 \sim 30$ 低いスギパルプが得られるような条件を求めて研究を進めることが必要と思われる。

4. 結 論

スギチップは、PA 蒸解により比較的容易にパルプ化した。この際、AP 蒸解同様悪臭の発生は見られなかった。AP 法に比べ、PA 法では精選収率が高く、かす率が低く、また得られた未晒パルプは白色度が高く銅一価が低く、ペントサン含有量が高いなど優れた点が幾つか見出された。すなわち

1) スギチップは PA 法で容易に蒸解し得る：対チップ水酸化ナトリウム (Na_2O として 20%)、過酸化水素 3% 、EDTA 0.3% 、及び AQ 0.1% を用いて PA 蒸解薬液を調製し、液比 5 l/kg で最高温度 170°C で 90 分保持することより蒸解を行ったが、精選収率 39.7% 、かす率 6.0% でパルプ化でき、得られた UPAP は白色度が 23.3 、銅一価 86.2 、ペントサン含有量は 7.9% であった。

一方、比較した AP 蒸解では、蒸解薬液として水酸化ナトリウム (Na_2O として 20%) のみを用いて、

PA 法と同一条件で実験を行ったが, 精選収率は 24.6%, かす率は 32.4% でしかパルプ化出来ず, 得られた UAP は白色度 17.1, カッパー価 155, ペントサン含有量は 5.9% であった。

2) スギチップの PA 蒸解における AQ の効果は大きい: AQ を 0.03%, 0.1%, 0.3%, 1.0%, 3.0%, 加えて上記 1) と同じ条件を行ったが, 精選収率は 36.9%, 39.7%, 42.5%, 43.6% 及び 45.6% と著しく向上し, かす率は約 1% にまで低下した。一方, 得られた UPAP のカッパー価も低下したが, AQ を 1.0% 添加したものは 51.8 と UAP 1/3 に激減することを示した。

3) UPAP 中のリグニンとカッパー 価との相関: これまで UPAP のカッパー価が極めて低いことが報告されて来たが, 今回スギ UPAP のカッパー価 (K_a) とリグニン含有量 (L_K) との間に, $L_K = L_a \times 0.15$ の関係が広範囲で成立つことが確められた。

4) スギの UPAP の強度: ディスクリファイナー等による機械的な解繊を行っていないため, 未叩解のスギ UPAP は長繊維区分が極めて多く表面はきれいで, かつ沬水度も 720 ml と大きい, 強度は極めて小さかった。しかし, PFI ミルによる軽い叩解で強度は容易に上昇した。すなわち, 3,000 回転の叩解で沬水度は 490 ml となり, 裂断長は, ほぼ 8 km に, 比破裂強さは 7 以上に, 比引裂強さはほぼ 100 に, 比耐折強さは 400 回以上を示すに至った。

5) スギの UPAP の漂白性: 従来スギのパルプはカッパー価が高く, 難漂白性であるとされて来たが, UPAP はカッパー価が低く, 次亜塩素酸ナトリウムによる一段晒でも白色度 60 以上に漂白することが出来た。

以上スギチップはリグニン含有量が多いため従来パ

ルプ原料として不向きとされてきたが, PA 法によれば, かなり蒸解も容易となり, 収率の向上も望め, 得られるパルプは長繊維で良質でかつ漂白しうることが分った。今後, 未晒パルプのカッパー価をさらに 20~30 下げ得る条件が見出せばパルプの漂白も非常に楽になり, 用途も大きく開けると思う。一方, 原料の長繊維の特性を生かした未晒パルプのままでの有利な利用法として, より強度と収率の大きくなるような PA 蒸解の条件を求めて研究を進めたい。

付記

本研究の一部は第 49 回紙パルプ研究発表会 (東京 1982 年 6 月) に発表した。

なお, 本研究の一部は科学技術庁の科学技術研究調査費で行われた。

謝 辞

分析表付きでスギチップを山陽国策パルプ (櫛岩国研究所) から戴いた。厚くお礼申し上げる。

文 献

- 1) 今橋良雄: パルプ紙工業誌, 4(3) 25(1950)
- 2) 河内進策, 逆瀬川純郎: 第 30 回日本木材学会大会 (京都 1980 年 4 月)
- 3) 坂井克己, 近藤民雄: 第 31 回日本木材学会大会 (東京 1981 年 4 月)
- 4) 御田昭雄, 柏原 進, 河村英司, 今井重明: 紙パ技協誌, 37 262 (1983)
- 5) 御田昭雄, 柏原 進, 河村英司, 今井重明, 紙パ技協誌, 37 537 (1983)
- 6) 御田昭雄, 柏原 進, 浅見明彦, 河村英司, 紙パ技協誌投稿準備中

(受理 58. 4. 8)