ソフトカレンダー用樹脂ロールについて —YCR の基本性能および今後の高速マシンへの対応—

ヤマウチ株式会社技術部 中山健次郎, ○渡辺篤雄

当社 YCR ロールは、ソフトカレンダーおよびスーパーカレンダー用の樹脂ロールとして開発された。開発当初は、材質の耐熱、耐圧走行性等の不足によるロール破損も発生したが、今日ではこれらの問題はほとんど解決した。現在すでにソフトニップカレンダーは勿論のこと、スーパーカレンダーに於いても全段に YCR ロールを適用する動きが出てくる状況になっている。また、ソフトニップカレンダーの今後の動向としては、ソフトニップカレンダーとスーパーカレンダーの各々の長所を合わせ持つと言われる JANUS-concept および OPTI LOAD-concept がでてきている。これらは、従来のマシンに比較して、より高速、高温、高荷重での稼動を行う設計になっている。これらの動きに対して、当社は新材質の開発・改良により、YCR 6000 を準備した。また、YCR 6000 は、JANUS-concept および OPTI LOAD-concept のみではなく、高温・高荷重のポジションを有する可能性のある従来のスーパーカレンダーに対しても適用は可能である。

(本文 79 ページ)

ソフトカレンダーのカバー材質 —将来を展望した素材の設計について—

株式会社金陽社 山田 和夫

日本国内ではすでに 30 台以上のソフトニップカレンダーが運転されている。ここ 2, 3 年以内に 5 台以上のソフトカレンダーの新設が予定されており、今後急速に増加すると予測されている。

カバー材質の開発も進められており、初期、硬質ゴムを使用していたが、現在では樹脂製ロールが使用されている。初期には、使用中にかなり問題が発生していたが、現在ではほぼ満足されて使用されている。

しかし、今後、より高級紙でのソフトカレンダー処理が始まると、カレンダー処理条件は過酷になり(例 使用温度 200℃, スピード 1,800 m/min), カレンダーも大型化すると、現在のカバー材質では使用できない場合も予測される。

ここでは、現在ソフトカレンダーに使用されている材質の紹介と同時に、今後開発される耐熱・耐高速回転・耐圧新ロールの開発現況について報告する。

(本文 85 ページ)

ソフトカレンダー用樹脂ロールについて —YCR の基本性能および今後の高速マシンへの対応—

ヤマウチ株式会社技術部 中山健次郎, ○渡辺 篤雄

Plastic Roll for Soft Nip Calender —Basic Properties of YCR Roll and Countermeasures for Advanced Machines—

Kenjiro Nakayama and Atsuo Watanabe
Yamauchi Corp

渡辺篤雄

1. はじめに

当社は1987年(昭和62年)よりソフトニップカレンダー及びスーパーカレンダー用樹脂ロールの製造を開始した。

開発当初 $\phi 500 \times 2,500$ 程度のものから製造を開始し、現在では仕上外径 $\phi 1,040$ mm またロール面長では9,660 mm クラスのロールを製作し納入するに至っている。現在までに約800本以上をスーパー及びソフトニップカレンダー用として納入してきた。

その間、走行耐久性を向上させる為にロール材質を順次改良し、現在では標準品として4種類があり、さらに走行耐久性向上品(YCR 5400改)を開発し、すでに実機にて性能確認を行っている。

また、走行条件を大幅に上昇させたカレンダー方式のオペティロードコンセプト(VALMET)およびヤーヌスコンセプト(VOITH)に適用可能なロールの開発も完了している(YCR 6000)。

以下、本文において当社ロールの設計思想、材料特性、走行耐久限界推定方法および今後の高速カレンダーに適用するロール材質について述べます。

2. ロール機能設計の考え方について

ソフトニップカレンダー及びスーパーカレンダーに使用する樹脂ロールに必要とされる基本的な特性として下記の項目が重要と考え、ロール設計の基本とした。

2.1 樹脂ロールに要求される特性

2.1.1 ロールのメンテナンスから要求される特性

- (1) 耐傷付き性・耐加圧変形性
 - ・断紙時の紙シワおよび、塗工カスの噛み込み等による表面傷の低減。
 - ・またこの傷を起点として発生するクラックの防止。
 - ・静止ニップ時のニップ部変形防止。
- (2) 紙のエッジによるロール表面磨耗の防止
 - ・紙幅の変更を自由に実施可能とする。
 - ・設定したクラウンを安定に長期間維持する。
- (3) ロール表面物性の均一性(材質、硬度、耐磨耗性等)
 - ・紙の幅方向の品質特性を均一化する。
- (4) 研磨容易性
 - ・再研磨作業の容易性および同時に良好な表面粗度を得られる事。

以上の特性により、紙品質の向上およびロール研磨頻度(ロール交換作業)の低減等のロールのメンテナ

ンスを容易にする。

2.1.2 ロールの走行耐久性から要求される特性

(1) 高温下諸物性, 高温下耐圧縮強度特性, 繰り返し圧縮による発熱特性の良い事

- ・高温特性の良い原料樹脂 (高温下での硬化反応が必須) を用いる事が必要。

高温, 高ニップ圧, 高速下での物の噛み込みに寄る傷つき, または紙幅外ロール表面の耐久性を保つ必要がある。このために高温特性の良い樹脂が必要とされる。

(2) 走行時紙シワ, 塗工カス等の噛込み傷によって発生する割れを防止する事

- ・製造時の被覆層内部残留応力の除去が必要

成型時の収縮によって発生する応力が被覆層内部に残留応力として残った場合, 塗工カス, 紙シワにより発生する微小表層破損部からクラックが容易に成長拡大するため, ロール表層材の内部には残留応力を残さない製造方式を取る必要がある。

上記条件を満足させるためには次の項目が非常に重要となる。

- ・耐熱性の高い材質を原料に選択する。
- ・反応硬化温度を十分に高くし, その原料の品質特性を十分に引き出す。
- ・ロール材質内部に発生する残留応力を極力低下させる。

これらの条件を達成するために以下の様な製造方式を採用しました。

2.2 ロール製造方式について

ロールの樹脂 (樹脂パイプ) の部分と単独に製造し, 後で鉄芯と接着一体化する方式を採用。

樹脂パイプ単独製造方式を採用した理由は以下による。

(1) 成型時の収縮応力の発生と鉄芯の関係を完全に分離する事が可能。

樹脂硬化時の反応収縮+温度収縮により発生する内部応力を完全に排除可能。

(2) 外層樹脂部の残留応力の制御が可能。

外層樹脂の接着工程において残留応力量を任意に設定する事が可能。

(3) 外層樹脂の硬化温度を十分に高く設定する事が

可能 (硬化時に鉄芯が存在しない為)

180℃～200℃またはそれ以上の温度での反応が可能。

(4) 樹脂の性能を向上させる自由度が非常に高くなる (成型収縮と残留応力が無関係な為)。

- ・自由に使用樹脂の選択ができる (液状の樹脂ならばどのような樹脂も選択可能)。
- ・自由に硬度温度を設定できる (どのように硬化温度の高い樹脂でも選択可能)。

3. ロールの材質および使用状況について

3.1 現在の材質と開発中の材質について

(1) 現在の般用材質を表1に示す。

(2) 開発中の材質を表2に示す。

3.2 般用材質の使用状況について

YCR 5100, YCR 5400, YCR 5700 は現在多くのユーザーにおいて順調にご使用頂いている。しかしながら, 一部のユーザーで, その使用条件が過酷なため, YCR 5400 において, 端部破損等の問題が生じていた。この問題に対処するために YCR 5400 を大幅に改良した YCR 5400 改を開発し, 現在特定のユーザーにて試験的に採用していただき, 良好な結果が現在得られている。

3.3 YCR 6000 について

今後の高速カレンダー機に対応するために YCR 6000 を開発した。これはバルメット社のオプティロートコンセプト及び同様の方式であるフォイト社のヤヌスコンセプトに対応するために開発した材質である。

両方式のロール使用条件はカタログ等から表3の様なものと思われる。

表 1 現在のロール材質

品名	硬度	特 徴
YCR 5100	D-85	感熱紙等に特殊用途
YCR 5400	D-90	一般用途に対応
YCR 5500	D-91	一般用途に対応
YCR 5700	D-94	アスベストロール代替え グラシン紙等の耐熱用途

表 2 開発中の材質

開発完了 実機確認中	YCR 5400 改 ← # 5400 の改良タイプ 耐走行性を大幅に向上
開発完了 実機未確認	YCR 6000 → 今後の高速マシンに適用 OPTI-LOAD COCEPT (VALMET) ; JANUS-CONCEPT (VOITH) へ適用可能

表 3 両方式使用条件

	VALMET	VOITH
カレンダー条件	OPTI-LOAD CONCEPT	JANUS CONCEPT
ニップ圧	500 kg/cm	350 kg/cm
処理速度	1,800 m/min	1,500 m/min
ヒートロール温度	150℃	135℃
ロール外径	φ 780～850	未確認

YCR 6000 はほぼ VALMET 社の OPTI-LOAD CONCEPT の条件を満足する特性を持っている。

JANUS CONCEPT の条件が OPTI-LOAD CONCEPT の条件に近づいているという情報もある。

4. 各ロール材質物性について

現行品および開発品の代表的な物性を表 4 に示す。
またロールの走行特性を決定する重要な要素である動

的弾性率および $\tan\delta$ の値を一部の材質について図 1～2 に示す。

5. 走行耐久性推定方法について（ソフトニップカレンダーでの解析）

当社の走行限界表を用いた使用状況の解析結果を海外の事例で以下に説明する（図 3～図 5）。

（事例）PWA 社-STOCKSTADT（YCR 5400 を

弾性率—温度の関係

図 1 現行品と開発品の動的弾性率と温度の関係について

$\tan\delta$ —温度の関係

図 2 現行品と開発品の $\tan\delta$ 値の関係

表 4 各材質の物性

測定項目	単 位	現行品			開発品	
		# 5100	# 5400	# 5700	# 5400 改	# 6000
硬 度	Shore-D	86±2	90±2	94±2	92±2	94±2
破断強度	kg/cm ²	690	730	800	750	800
静的弾性率	kg/cm ²	26,000	45,000	80,000	50,000	80,000
圧縮強度	kg/cm ²	2,000	2,800	2,800	3,100	2,800
線膨張率	℃ ⁻¹ * E-5	6.1	5.0	4.8	5.0	4.8
比 熱	cal/g・℃	0.40	0.36	0.35	0.36	0.35
Tg	℃	165	160	210	190	245
比 重		1.20	1.38	1.50	1.38	1.50

注意⇒ 走行時HR温度は樹脂ロール表面温度に一致する (HR=ヒートロール) 使用条件

図 3

図 4

図 5

使用) : PM 2 OFF LINE SNC 3 本構成 (上下 YCR 5400) × 2 スタック, 1993 年 1 月運転開始, 紙種 : 上質コート紙 (55~90 g/m²)

6. 今後の高速マシン用ロール材質について

6.1 YCR 5400 改の開発

(現行スーパーカレンダー機全段樹脂ロール適用のために)

樹脂ロールを全段採用している事例は現時点ではあまり多くない。しかしながら、コットンロールを全段樹脂に変換する動きは海外及び国内でも確実に進んでいる。従来のスーパーカレンダー機はコットンロール、フィルムットロール、アスベストロール等のかなり弾性のあるロールを使用する事を前提にした構造になっている。つまりスーパーカレンダー機個有のクセによって発生するロール両端部の加圧ムラ等は必然的に弾性ロールの自己変形で補正され問題は発生しない。しかし、このようなマシンに樹脂ロールを使用した場合、マシンのクセ等により発生するロールの端部加圧ムラ等を自己の変形によって補正する事が出来ない。このため端部の破損が生じる事例もあった (スーパーカレンダー機のオーバーハング荷重, トップロール, ボトムロ

ールのクラウンの不適合によって発生する加圧ムラ)。

現実的には、このような個有のクセを従来の大半のスーパーカレンダーは持っている。

このため、般用材質の YCR 5400 の硬度とほぼ同じ材質で、その走行耐久性を大幅に向上した YCR 5400 改を開発した。

本材質は現在特定のユーザーにおいて全段使用を目的としてその性能を確認している。本年末までには実機での性能確認を終了する予定である。

6.2 YCR 6000 の開発

(将来のスーパーカレンダー OPTI-LOAD, JANUS-CONCEPT への適用)

現在 VALMET 社および VOITH 社にて開発されているスーパーカレンダーには OPTI-LOAD CONCEPT, JANUS CONCEPT の 2 方式がある。

本方式は従来のカレンダー機の使用条件を大幅に越えた条件が設定されている。

YCR 6000 を両方式に適用した場合の使用状況の推定を表 5 以下に行う。最近の情報では JANUS も OPTI-LOAD の条件に近づいているという情報もある。

表の条件下での使用は YCR 6000 の走行実験の結

表 5 YCR 6000 の開発

使用条件	JANUS	OPTI-LOAD
樹脂ロール表面温度	135°C	150°C
使用線圧	350 kg/cm	500 kg/cm
処理速度	1,500 m/min	1,800 m/min
回転数	φ 800 前後 → 600 rpm (1,200 NPM)	φ 850 (仮定) → 674 rpm (1,348 NPM)

図 6 高温使用条件下での走行限界線図

果から可能と判断する。特に、JANUS の条件は OPTI-LOAD よりも低い為、問題はない。

現在の高速マシンに対するロール材質の適用状況は、ヨーロッパでは OPTI-LOAD CONCEPT (VALMET) または高条件のスーパーカレンダー機に対して般用の YCR 5700 を適用し、問題なく稼働している。

6.3 OPTI LOAD CONCEPT & JANUS

CONCEPT の稼働条件とロール材質

YCR 5400 改, YCR 5700 および YCR 6000 の 140 ~ 150°C での走行限界について比較のため、YCR 5400 の 140°C での耐久限界線を示しておきたい(図 6)。図の走行線図の解析より以下の事が推定できる。

- (1) JANUS CONCEPT に対しては現行の YCR 5700 にてほぼ対応可能。
- (2) JANUS CONCEPT に対しては開発品の YCR 6000 で十分に対応可能。
- (3) OPTI-LOAD CONCEPT の最大使用条件では YCR 6000 でも限界に近くなる。

しかしこの条件は 5 年先の計画であり現実的には YCR 5700, YCR 6000 にて対応可能。最大条件に対しては今後 YCR 6000 の改良にて対処する。

7. YCR ロールの安定使用のために

ソフトニップカレンダー機において YCR ロールを安定して稼働させるためには以下の項目を守る事が非

常に効果的であることが経験的に判明しているので簡単に述べておきたい。

- i : ロール紙幅外の部分の長さは可能な限り短くする
標準値→ロール有効面長=最大紙幅+2×(片側 20 mm 以下)
有効面長部以外はテーバー加工または段加工を行う
- ii : YCR ロールの紙幅外部分の表面温度は 80°C 以下とする
適切な冷却装置をもちいて紙幅外表面部の冷却を行い 80°C 以下を保つ
- iii : YCR ロールおよび相手加熱ロールに塗装カスが付着堆積する事を防ぐ
適切なドクター装置の使用

8. おわりに

今回当社樹脂ロールに関する技術発表の機会を与えて頂いた事を感謝します。

今後もソフトニップカレンダー、スーパーカレンダー用の樹脂ロールの開発・改良に十分な努力をいたす所存です。

なお当社樹脂ロールに関する技術面・品質面での不具合・改良等についてお気付きの点があれば御指摘または御教示の程お願いいたします。