ビックプロジェクト（航空機の開発）における 開発システムについて

三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所 谷岡 忠幸

航空機は、多くの周辺技術に支えられて成立する技術集約製品で、その時代時代の最新技術を積極的に採用したハイテク製品である。この航空機の開発には、多大の費用と長期間を要することから近時国際共同開発となる傾向にある。

ここでは、まずわが国航空宇宙機開発の歩みを紹介し、次に航空宇宙産業の規模、意義と特徴について述べ、過去の開発の歴史と産業の特徴を概説する。さらに現在のシステム開発例として、戦闘機 FSX、民間機 B 777、大型ロケット H-II およびヘリコプタ RP-1 の最新機種を空力・材料等の最新要素技術と具体的開発システムをまじえ紹介するとともに、今後の動向として超大型機、SST、宇宙往還機なども展望する。又、最後にこの 4 機種の開発過程と特徴をビデオで放映し、各々の開発の仕組みや国際共同開発の状況を映像で示す。

（本文 1 ページ）

チップハンドリング・蒸解

新王子製紙株式会社富岡工場パルプ部 土屋 寛

パルプ原材料の 96% を占めるチップの現状と購入チップの受け入れ設備及び貯蔵施設に触れた後、KP 蒸解反応と連続蒸解設備の改良について、反応速度論の立場から解説した。

脱リグニン反応速度と炭水化物の崩壊反応速度をチップ厚さの影響なども含め説明し、時間、温度、アルカリ濃度、硫化度及びチップ厚さの 5 因子を入れた蒸解反応速度式をアルレニウスの式に基づいた実験式として紹介した。さらに蒸解の目的がパルプ成分である炭水化物をできるだけ多く残し、リグニンの残留量を少なくすることから、反応が選択的になり得るための望ましい蒸解反応条件を探るために蒸解反応の選択性とシミュレーションによる最適化を解説した。すなわち、得られた実験式に各種蒸解条件を入れて数値計算し、炭水化物の崩壊反応速度の脱リグニン速度に対する比ができるだけ小さくなるような条件を各因子について求めた。

この「反応の選択性」をパラメーターにした最適蒸解条件の探索により得られた蒸解条件のトレンドとしては、広葉樹、針葉樹ともに〔反応温度は可能な限り低く保ち〕、〔アルカリ添加は出来るだけマイルドに添加〕し、〔硫化度は高く〕すべしという結果であった。

近年、カミヤの連続蒸解釜の改善方向として、同社がキャンペーンしているアルカリの分散添加 (MCC)、全缶等温蒸解 (ITC) はまさにこの最適蒸解条件に限りなく近付いた改良であり、実機テストの結果として提出されている脱リグニン率・収率・パルプ粘度の向上は最適蒸解条件の実践結果と考えられることを紹介した。

（本文 17 ページ）

チップハンドリング・クラフト蒸解

新王子製紙株式会社富岡工場パルプ部 土 屋 寛

Chip-Handling and Kraft Pulping

Hiroshi Tsuchiya

Tomioka Mill, Pulping Division, New Oji Paper Co., Ltd.

After introduction of the amounts and the species of wood chip for kraft pulping imported in this country, the chip handling system is indicated as the principal model.

As the background of the development on Kamyr Continuous Cooking named MCC or ITC, the optimum conditions of cooking reaction are discussed with simulation method constructed from experimental equations for delignification and carbohydrate degradation reaction based on Arrhenius' equation. Five parameters for the reaction kinetics are counted on cooking time, cooking temperature, alkali concentration, sulfidity and chip thickness.

Keywords : Chip-Handling, Kraft pulping, Continuous cooking, MCC, ITC

1. チップハンドリング

現在わが国の紙パルプ工場では、パルプ原料をチップの形で購入しており、製紙用パルプ材需要量に占めるチップの割合は96%になっている¹⁾。この理由として

- ①木質原料の需要増とコストの高騰に対応するのに、製材の廃材や山元の残材などの未利用材を活用する必要がでてきた、
  - ②取扱処理が丸太より容易でコストの節約になる、
  - ③大型専用船の就航により外材チップが大量に、安価に入荷するようになった、
  - ④伐期令の早い海外での植林木（ユーカリ、アカシア等）の利用率が高まってきた、
  - ⑤屋外貯蔵に付帯するコンベヤー等の機械・設備が発達し、管理も容易になった、
- などが挙げられる。

1.1 製紙原料チップの現状（表1）

1.2 チップの受け入れ

(1) 買入れ（仕切り方法）

・国内材

（トラック直搬材）工場到着（On Yard）

（船舶材）工場到着（CIF）

・外材

FAS, FOB, CIF 等相手によって違う。

FAS: Free Alongside Ship（船側渡し、本船への積み込みは買主負担）

FOB: Free On Board（本船渡し、本船への積み込みは売主負担）

CIF: Cost Insurance & Freight（運賃・保険料込み値段）

(2) 検収方法

・国内材、外材とも『重量検収』が一般的である。

$$[\text{受入重量}] (\text{kg}) = [\text{総重量} - \text{歩引重量}] \times \text{絶乾率} (\%)$$

・歩引対象: ダスト、樹皮、腐朽等

・絶乾率 (%): サンプルを $105 \pm 3^\circ\text{C}$ で 8 時間乾燥させて算出

・受入重量: 一般的には BDT (Bone Dry Ton) 但しアメリカ、カナダ等は BDU (Bone Dry Unit): $1 \text{ BDU} = 1.0886 * \text{BDT}$

1.3 チップの荷下ろし

・陸上輸送材:

トラック: トラックダンパー、カーアンローダー、OCS での手下ろし等

表 1 製紙原料チップの現状

国内調達	L (470 万 m ³)	N (730 万 m ³)
	国内広葉樹	エゾ、トド、トーヒ、アカマツ、クロマツモミ、ツガ等の国内針葉樹、建築廃材
海外調達	L (1,500 万 m ³)	N (650 万 m ³)
	オルダー (アメリカ) アカシア (南ア、タイ、ベトナム) ビーチ (チリ、ニュージーランド) ユーカリ (オーストラリア、タイ、ベトナム、南ア、中国) オーク (アメリカ南部) タンオーク (アメリカ) マングローブ (インドネシア)	ダグラスファー (北米) エゾ・トド (ロシア) アカマツ・カラマツ (ロシア) スプルース (北米) ラジアータパイン (ニュージーランド、オーストラリア) カリビア・エリオット・スラッシュパイン (フィジー、オーストラリア)

・外材比率 L：現状 80%前後

N：国内廃材が安価であり集荷容易。工場により事情が異なるが、60%～30%の比率。

ダンプカー；指定場所（OCS、構内搬送設備等）に下ろす。

（OCS：Outside Chip Storage）

・海上輸送材：

国内材；岸壁に着岸後アンローダー、構内トラック等

外 材；岸壁に着岸後本船デリックで付設コンベアー、付設シャトルコンベアー移動ホッパー等で港 OCS として貯蔵、通関手続き後工場へ搬入

1.4 貯蔵と取りだし

・OCS に貯蔵：カーダンプ、ウイングコンベアー、ベルトコンベアー、ショベルローダー、ブルドーザー、ユンボ等使用機器、設備は工場の事情により異なる。

・チップサイロに貯蔵：

構内 OCS からチップ搬送設備によりベルトコンベアーに乗せて、チップサイロに貯蔵する。

・チップサイロからの取りだし：

サイロが円形、角形によりそれぞれ周辺駆動式スクリュウフィーダー、テーブルフィーダー、往復式スクリュウフィーダー等がある。

図 1 に典型的なチップの流れを図示した。

2. KP 蒸解反応と連続蒸解設備の改良

わが国で生産されるパルプ量は年間約 1,060 万トン、その 80%に当たる 860 万トンがクラフト法に依る。クラフト法の中核である連続式ダイジェスターの基数は晒パルプ用として集計されているものに限っても国内

に 47 台あり、平均日産能力は約 500 t/日ということになる¹⁾。

化学パルプ化法の内、KP 法による生産量が圧倒的に多いのは、得られるパルプの物性がすぐれ、パルプに不要な有機物をエネルギーとして回収し、同時に蒸解薬剤の回収再利用が可能なプロセスであるという合理性に基づくものである。資源・環境・エネルギーの観点から理想的なパルプ化プロセスを想定した場合“望ましいパルプ化プロセス”が備えるべき条件とは次のようなものと考えられる²⁾。

- (1) パルプの収率が高い。
- (2) 低消費エネルギーである。
- (3) パルプ化プロセスが単純で処理コストが低い。
- (4) 高白色度で安全な保存漂白である。
- (5) 漂白処理プロセスが単純で無塩素漂白である。

蒸解工程に関する技術的な対応として、これらの条件に合致しており既に生産工程に取り入れられたり、実証プラントまで終了した提案もある。すなわちアントラキノン添加による KP の脱リグニン反応速度の向上^{3)~6)}、省エネルギーバッチ蒸解システムの技術開発^{7)~11)}、回収ボイラーと苛性化工程の効率化を目指した直接苛性化法の開発^{12),13)}等はパルプ化の技術開発として重要な要素であろう。

更に KP プロセスがかかえる根本的な問題の一つが蒸解に続く漂白工程に塩素及び塩素化合物を使用していることである。ECF (Elementary Chlorine Free) ・TCF (Totally Chlorine Free) 漂白というスロウガンのもとに漂白薬品そのものを塩素を使用しない化合物に転換していく技術開発が進んでいるが、漂白工

図1 チップ受払いフロー

程にはいる以前にパルプ中の残留リグニン成分を少なくするための方策がすでに実用化されている。酸素脱リグニン法と MCC に始まる一連の連続式ダイジェスターの改善である。

本講では蒸解反応がどのように進むかを反応工学的な観点からみることによって、残留リグニンを少なくしパルプの収率・物性を低下させない、蒸解反応の最適条件を探る手法と設備メーカーはどのように連続式ダイジェスターに適用したかについて紹介する。

2.1 脱リグニン反応速度と炭水化物（セルロース）の崩壊反応速度

木材チップからパルプ成分を分離する蒸解の目的は、リグニン等のパルプに不要な成分を木質中から外へ取り出すことで達成される。従って木質内のリグニンの分布、化学薬品の木質内への浸透・拡散、リグニン-炭水化物結合の開裂、反応生成物の木質外への拡散、炭水化物の崩壊溶出が同時に起こる等、パルプ化のための化学反応には多くの基本的な要因が複雑に絡み合っている¹⁴⁾。

KP プロセスではパルプ成分以外の反応生成物は一括して濃縮・燃焼させている。従って木材チップ中のリグニン及び炭水化物が時間経過に対してどのように減少するかという総括的な挙動を追うことになる。

図 2 KP 蒸解における反応物質の挙動

図 2¹⁵⁾ は国産樹種の代表的な例としてブナとアカマツを KP 蒸解した場合の炭水化物・リグニン・薬液濃度について、その減少割合を時間に対して追った様子を示している。図に示されるように反応原料である炭水化物、リグニンの濃度表示がパーセント（対チップ）であり、反応速度論的な厳密性よりも総括的な反応挙動を知ることによって適用性の広い知見を得たいということである。両樹種とも反応は直線的には進まないことが解る。リグニンの化学的反応性の差や固体であるチップ内での分布が均一でないことに依る。

図 3 は脱リグニン量に対して炭水化物が減少する様子を示している。それぞれの樹種について、反応温度を 14°C 上げた場合を比較してある。脱リグニン速度を上げることは、炭水化物の崩壊も促すことになり、パルプ品質としては収率の低下、粘度が低い結果となる。更に注目すべきことは、パルプ中のリグニン量が 2~3% になった頃から炭水化物の減少割合が急激になることである。このことはダイジェスターからのブローパルプの蒸解度合は残留リグニン量が 2~3% 以上にとどめておかないと、パルプ収率を急速に落とすことを示している。

図 4¹⁶⁾ はチップを手割することで、意識的にチップの厚さを変えて、脱リグニン反応を追った様子である。反応開始から脱リグニン速度に差がみられる。チップ内への薬液の浸透・拡散が厚さによって異なることを示している。残留リグニンが 2% になるまでに要する反応時間が厚さの差によって大幅に異なることが明らかであり、実機での一定時間でのブローは蒸解度（カ

図 3 脱リグニンと炭水化物溶出挙動

図 4 チップ厚さの分布と脱リグニン反応速度の差

ッパー価)のバラツキとなって現れる。ダイジェスターへ投入されるチップはある程度厚みを揃える方が得策である。

2.2 蒸解反応速度の数式化¹⁵⁾

脱リグニン反応や炭水化物の崩壊反応を速度論的に追う試みは、多くの研究者によってなされてきている^{17)~20)}。反応工学的な反応次数や活性化エネルギーをなんとか数値化して、反応のシミュレーションや蒸解釜のコンピューターによる自動制御のための数学モデルにつながる必要があったからである。

KP法は1879年、ドイツのC. F. Dahlによって開発されて以来、幾多の改良を経てSP法に較べて有利な点が多いことが認識され、1930年代から大きく成長してきた。その重大な利点の一つに蒸解時間がかなり短縮されることが挙げられ、速度論的研究が行われ始めた。1957年になってそれまでの速度論的研究から得られた知見をもとにK. E. VroomがH-ファクター概念を提案し²¹⁾今日まで活用されている。

1960年代になって反応速度に及ぼすアルカリ濃度、硫化ソーダ濃度の影響等について、更に詳細な研究が行われた^{22),23)}。1970年代になるとコンピューターの利用によるプロセスコントロールのためのモデル式として、これらの蒸解変数を組み込んだ反応速度式の有用性が明らかになり、更に活発な研究が行われるようになった。

速度論的研究の基本はArrhenius式に基づいてお

り、変数として蒸解時間と反応温度を決めて、反応速度定数と活性化エネルギーを求めることで、蒸解反応速度式とする。

$$-d(L)/dt = k \cdot L^n$$

$$k = A \cdot \exp(-E/RT)$$

L; リグニン(%対チップ)	
R; 気体定数(J/mol・K)	
t; 蒸解時間(min)	k; (定数)
T; 蒸解温度(K)	n; 反応次数
E; 活性化エネルギー(KJ/mol)	
A; 頻度因子	

これまでの研究から、他の蒸解反応因子としてOH⁻濃度[OH⁻]、SH⁻濃度[SH⁻]、チップ厚さ[C.T.]を考慮し、速度式の濃度依存項にこれらの変数を組み込んで基本式とした。

$$-dL/dt = K \cdot [OH^-]^\alpha \cdot [SH^-]^\beta \cdot [C.T.]^\gamma \cdot L^n \cdot \exp(-E/RT)$$

[OH ⁻]; 水酸化イオン濃度 (mol/l)
[SH ⁻]; 水硫化イオン濃度 (mol/l)
[C.T.]; チップ厚さ (mm)

各樹種で脱リグニン反応と炭水化物(CH)の崩壊反応を速度式化するため、蒸解実験結果から《全収率(TY)-リグニン(L)=炭水化物(CH)》とした。

各々の定数はブナとアカマツにおいて蒸解実験結果の回帰式として決めた。表2にこの速度式の各係数及び冪数を示す。

表 2 KP 蒸解反応速度式の係数及び冪数

樹種と対象変動因子	K	E	α	β	γ	n
ブナ (L)	1.55×10^{16}	147.2	1.05	0.30	-0.22	1.9
アカマツ (L)	1.10×10^{18}	170.9	0.47	0.32	-0.10	2.1
ブナ (CH-41.7)	1.30×10^{13}	136.1	1.50	0.12	-0.38	3.1
アカマツ (CH-38.7)	4.43×10^{12}	135.4	0.66	0.13	-0.18	2.7

2.3 蒸解反応の選択性とシミュレーションによる最適化²⁴⁾

蒸解反応は脱リグニン反応と炭水化物の崩壊反応とが併行している。ここで脱リグニン反応を速め、炭水化物の崩壊溶出反応を遅くするような蒸解条件、つまり反応の選択性が得られるような条件を探るために、既に得られている反応速度式を活用してシミュレーション手法を適用する。

脱リグニン反応速度 V_L と、炭水化物の崩壊溶出反応速度 V_{CH} とは $L_L > V_{CH}$ の関係で進んで行くのが好ましく、従って V_{CH}/V_L の値ができるだけ小さくなる蒸解条件を探すことで最適化されることになる。言い替えると V_{CH}/V_L を選択係数として蒸解反応の最適化を図るわけである。

図5はブナチップについて $[\text{OH}^-] : 0.3 \text{ mol/l}$, $[\text{SH}^-] : 0.09 \text{ mol/l}$, $[\text{C.T.}] : 2.3 \text{ mm}$ の条件で温度を変化させて蒸解したと想定して、反応速度式により (V_{CH}/V_L) を数値計算し、蒸解度の変動に対して得られた曲線である。図に示されるように蒸解温度が 148°C から 183°C までの間で選択係数がどのように変化していくかを検討できる。この図から選択係数 (V_{CH}/V_L) が小さな値を取るようという条件をつけ

て見ていくと、蒸解の開始は温度が高いほど (V_{CH}/V_L) の値は小さくなっている。この温度範囲で見えていくと 183°C で蒸解を始めるのがよい。そのままでは脱リグニンが進むに従って (V_{CH}/V_L) は指数的に増加してしまう。この図でリグニン量が7% (対チップ) の付近で 148°C の曲線と交差している。この時点から蒸解温度を低くして、 148°C にすることによって、 (V_{CH}/V_L) 値を低く保ったまま蒸解を終了させることができることになる。または可能な限り低温で反応を終わらせる方がよいことを示している。

図6は $[\text{OH}^-]$ を変化させたと想定した場合の選択係数の変動を計算した結果である。やはり (V_{CH}/V_L) が小さいという条件で見えていくと、 $[\text{OH}^-] : 0.4 \text{ mol/l}$ 以上の濃度では選択係数 (V_{CH}/V_L) の値はほとんど一致してしまう。従って蒸解工程全般にわたって、一定のアルカリ濃度 $[\text{OH}^-] : 0.4 \text{ mol/l}$ 以上に上げる必要はないという事になる。

図7はアカマツについて $[\text{OH}^-]$ をパラメーターとして同様の計算をした結果である。アルカリ濃度 $[\text{OH}^-]$ が低いほど、選択係数 (V_{CH}/V_L) は小さいまま反応が推移しており、可能な限り $[\text{OH}^-]$ 濃度

図5 蒸解温度の変化に対する選択係数 (V_{CH}/V_L) の変動

図6 アルカリ濃度の変化に対する選択係数 (V_{CH}/V_L) の変動

図 7 アルカリ濃度の変化に対する選択係数 (V_{CH} / V_L) の変動 (アカマツ)

を低くして操業すべきであることを示している。

図 8 はアカマツについて $[SH^-]$ 濃度をパラメータにして計算した結果である。硫化率は高い方が選択係数は小さく推移しており、実機での蒸解条件にあわせて計算すると、25%~30%の高い硫化率での操業を支持している。

このような蒸解反応の選択性に関するシミュレーション結果を操業条件の方向性という見方で一覧表に示した^{27),28)}。

これらの結論の内、ブナについて蒸解温度を反応途中で高温から低温に移行することによって、脱リグニン反応の選択性が向上する可能性があるというのは、2温度蒸解 (Two Temperature Cooking)²⁵⁾ の論理的根拠になろう。同様にアルカリ濃度が一定濃度以下で蒸解すべきである (ブナ) とか、可能な限り低濃度での蒸解が望ましい等の意味は Injection Cooking²⁶⁾ を示唆するものと思われる。

2.4 最適操業条件に対するカミヤ連続蒸解釜の改良

蒸解工程の目的はリグニンをできるだけ溶解分離して漂白工程へ送ることであるが、これは漂白コストの問題よりも、漂白排水中の TOCL (全有機塩素化合物) に関する規制により蒸解条件の検討にドライブが

図 8 硫化度の変化に対する選択係数 (V_{CH} / V_L) の変動 (アカマツ)

かかった。脱リグニン反応に併行してパルプ成分である炭水化物の崩壊溶出も進むことから、両反応を選択的に進めることが出来ればパルプ品質を低下させることなく、低リグニンのパルプを得ることができるという示唆のもとにスウェーデン王立工科大学 (KTH) の N. Hartler, 林産研究所 (STFI) の A. Teder らが研究を進め、表 3 に示したとほぼ同様の結果をすでに報告している^{27),28)}。Hartler は extended Delignification と名付けたこの概念の装置的な対応として、カミヤ連続蒸解釜を modify することから modified kraft process と題して 1978 年に発表した。この経

表 3 選択係数 (V_{CH} / V_L) による最適蒸解条件

	ブナ	アカマツ
温度	高温で開始し、低温に移行又は可能な限り低温蒸解	可能な限り低温蒸解
$[OH^-]$	一定濃度以下 (目安として 0.4 mol/l)	可能な限り低濃度
$[SH^-]$	高濃度で開始し、低濃度に移行	可能な限り高濃度

緯と『修正クラフト法』と訳す提案を含めた解説がなされているが²⁹⁾、その後さらに ITC (Iso Thermal Cooking; 全缶等温度蒸解) が従来型ダイジェスターからの改造を含めてキャンペーンされ、ECF・TCF 漂白へと結びつけられている。

図 9 に示されるように反応温度を全体に低く保ち、白液を分散添加することで炭水化物の崩壊を過度に進めないような改善方向である。釜内のアルカリ分布は濃度差は小さくなるように改善されており (図 10)、脱リグニン反応と炭水化物の溶出反応の選択性を向上

図 9 連続蒸解改善の変遷

Lignin and alkali profiles

図 10 蒸解釜内のアルカリ分布比較

図 11 蒸解条件改善による比率比較

表 4 蒸解条件改善による蒸解度比較

Kappa No.	Difference Between 3 Processes					
	Hardwood			Softwood		
	CK	MCC	ITC	CK	MCC	ITC
UKP	18~20	14	13	30	22	20
OKP	10	8	7	15	12	10

UKP : Unbleached Kappa No.

OKP : Oxygen delignified Kappa No.

させるよう配慮されている。その結果蒸解度は進む(表4)にもかかわらず、収率が向上し(図11)、パルプ粘度もアップする(図12)。

蒸解反応の最適条件に限りなく近付いた改善と言える。

引用文献

- 平成6年紙・パルプ統計年報(通商産業大臣官房調査統計部編)
- 土屋寛：紙パ技協誌 41 (10) 3-13 (1987)
- 野村芳禾：紙パ技協誌 34 (1) 50-55 (1980)
- Blain, T. J., H. H. Holton : Pulp and Paper Canada 84 (6) T 124-T 128 (1983)
- Eachus, S. W. : Tappi Jour. (2) 85-88 (1983)
- Wong, A : Pulp and Paper International (1) 55-59 (1981)
- Grant, R. S. : Tappi Engineering Conf. (San Francisco) Proc. No.1 65-70 (1982)
- Schneider, J. H. : Tappi Pulping Conf. (San Francisco) Proc. No.1 139-140 (1984)
- Sjodin, L. T. : Tappi Pulping Conf. (San Francisco) Proc. No.1 141 (1984)
- Kaiser, M., R. Piter : Tappi Jour. (10) 45-48 (1986)
- Orgill, B. L. Nasmann : Appita 39 No.4

図 12 蒸解条件改善による粘度比較

(7) 310-312 (1986)

- 奈倉道博：紙パ技協誌 37 (4) 10-16 (1983)
- Paper 8 (11) 4 (1982)
- Marton, J. : Lignins (1971 John Wiley and Sons Inc.) Chapter 16
- 小島, 青井, 土屋, 長沢, 小宮山, 井上：化学工学論文集 12 (5) 550-556 (1986)
- 浅岡, 土屋：紙パ技協誌 40 (8) 5-12 (1986)
- 坂田功：工業化学雑誌 66 499 (1963)
- Kerr, A. J. : Appita 24 (3) 180 (1970)
- Lemon, S., A. Teder : Svensk Papperstidn 76 407 (1973)
- Akhtaruzzman, A. F. M., N. E. Virkola : Paperi ja Puu 62 15 (1980)
- Vroom, K. E. : Pulp Paper Mag. Can. 58 228 (1957)
- Carrol, C. W. : Tappi 43 573 (1960)
- Kleinert, T. N. : Tappi 49 53, 126 (1966)
- 小島, 青井, 土屋, 長沢：紙パ技協誌 38 (12) 63-70 (1984)
- Marvin, J. L. : Tappi 50 (7) 96 A-99 A (1967)
- Christensen, C. B., G. W. Legg : Tppi 41 (5) 216-223 (1958)
- Sjoblom, K., N. Hartler, J. Mjoberg, L. Sjodin : Tappi Jour. 66 (9) 97-102 (1983)
- Johanson, B., J. Mjoberg, P. Sandstrom, A. Teder : Svensk Papperstidng nr 10 30-35 (1984)
- 上埜武夫：紙パルプ技術タイムス (10) 18-22 (1987)

* 本文2.4項で引用した図表はクヴァナパルピング㈱のご厚意により抜粋させて戴きました。