防湿包装紙『グリーンラップ』の防湿理論*

王子製紙株式会社 機能材開発研究所 河向 隆, 石井悦子, ○八木寿則

Water Vapor Permeation Theory of “GREEN WRAP”

Takashi Kawamukai, Etsuko Ishii and Hisanori Yagi

Specialty Products Development Laboratory : Oji Paper Co., Ltd.

八木寿則

It is well known that moisture barrier laminated paper sheets having a layer made from polyethylene can prevent permeation of moisture. But the conventional moisture barrier laminated paper is disadvantageous in that, after use, the paper sheets cannot be satisfactorily re-pulped and recycled.

On the other hand, paper sheets having a layer made from wax and waterborne synthetic resin have moisture resistant and repulpability. But wax has problems to bleed out to the surface and transfer the contents or backside of sheets.

We have developed a new recyclable moisture barrier paper that consists of a styrene-butadiene rubber (SBR) latex filled with plate-like fillers. The degree of the moisture barrier is equal to that of a polyethylene laminated paper. We have studied the Theory of the water vapor permeation which is to be explained by Maxwell tortuous effect. It has turned out that the permeability is significantly affected by the interface between the latex and fillers. It has been also found that plate-like fillers depress the solubility of the latex film.

分類 : S₈ 包装用紙, Y₆ 物理化学, G₂ 離解

1. 緒 言

ポリエチレンラミネート包装紙は、紙包装、金属製品包装、セメント袋、飼料袋、などの吸湿性商品包装に用いられている。ポリエチレンラミネート包装紙に使用されているクラフト紙は、良質のパルプが用いられている。しかし、これをパルプ工場で再離解してパルプを取りだそうとしてもポリエチレン樹脂が抄紙工程に混入すると、紙切れなどの工程トラブルの元凶となるためほとんどが産業廃棄物として投棄されている

のが現状である。ここでは、いままでのポリエチレンラミネート紙に替わりサイクル型の防湿包装紙を紹介し、その防湿機構について、我々が最近得た知見を述べる。

2. ワックス型防湿包装紙

ポリエチレン被膜破片の古紙への混入が嫌われる対策としてワックスを含む防湿層をクラフト紙の上に塗工したワックス型防湿紙が約 20 年前に登場した。この防湿層の防湿機構については、後藤¹⁾らの研究があり、パラフィンワックスが防湿層中に疎水性表面である空気層と接する側に移動拡散して、防湿層表面にう

*平成 12 年度年次大会講演 (講演 No. C 4)

すいパラフィン薄膜を形成しているといわれている。パラフィンワックスの添加量と防湿層表面の接触角、及び透湿度の値を示す(図1)。表面の接触角はパラフィンワックスの添加量が5部以上であると一定の値を示す。透湿度も接触角の値に付随して良くなっている。ワックスの接触角104度であることから、防湿層表面にワックスの薄膜が形成されていると考えて良い。

ワックス型防湿紙はポリエチレンラミネート紙に比べれば古紙再生可能でありリサイクル型防湿包装紙といえる。しかし、その防湿性が塗工層表面にブリードして形成されたワックス薄膜に依存していることから、1) 滑りやすい: 時間がたつと防湿性はよくなるが、逆に非常に滑りやすくなる。2) 内容物にワックスが転移する。3) 折り目などをつけた場合の防湿性低下が著しい。4) 防湿層表面がこすられると容易に防湿性が無くなる、等の欠点がある。

3. 平板顔料を用いた防湿包装紙^{2),3),5)}

ワックス系防湿紙の欠点を克服し、ワックスを用いない防湿層を研究した。ポリエチレン被膜中の結晶性部分に対応して無機結晶性顔料を取り上げ、更に水分の透過を抑制する意味で顔料に平板性のあるものを採

用することで、ポリエチレン被膜に匹敵する防湿層ができた。

4. 試料の作成及び実験方法

塗工紙用 SBR ラテックスと表1に示す顔料(炭酸カルシウム、絹雲母、金雲母、白雲母、カオリン)からなる防湿塗料を晒クラフト紙にメイヤーバーで手塗りし 25 μm の防湿層をもつ防湿紙を得た。透湿度は JISZ 0208「カップ法」で測定した。また、各配合塗料を PET フィルムに塗工し 40℃ 24 時間乾燥、得られた被膜を剥離し浮沈法で密度を測定した。さらに、この被膜の 40℃ 各湿度での吸湿水分量及び 40℃ 0 % RH と 90 % RH の間で吸脱湿変化量を測定した。

5. 結 果

5.1 塗工層断面の観察

防湿層被膜を液体窒素中で割って出来た防湿層の断面の電子顕微鏡写真では平板状顔料が表面に平行に配向していることがわかる。

5.2 顔料比率と比透湿度

顔料の体積分率と比透湿度の関係を図2に示す。体積分率が大きくなると比透湿度は小さくなる。白雲母のように平板性の高い顔料ほど透湿度が小さい。炭酸

図1 パラフィンワックス添加量と防湿層表面の接触角及び透湿度

図2 顔料の体積分率と比透湿度

表1 Physical Properties of the Fillers

	CaCO ₃	Sericite	Phlogopite	Muscovite	Kaolin
Particle size ¹⁾ (μm)	1.9	15.6	25.2	20.8	6.6
Density (g/cm^3)	2.96	2.75	2.84	2.80	2.61

¹⁾ A particle size was measured by a laser diffraction particle size distribution tester.

カルシウムやカオリンは平板性が低いため比透湿率は小さくならない。

5.3 被膜の空隙率

浮沈法により得られた顔料を含む被膜の空隙率は高々 2% 程度である (表 2)。

6. 考 察

6.1 曲路効果の考察^{a)}

6.1.1 顔料を含む系のガス透過理論：モデル 1

顔料を含む被膜の防湿性は不均一系の導電性に関する Maxwell の曲路効果で説明できる。曲路率を $\tau =$ (水分子が透過する距離)/(膜厚) とすると、 τ と比透湿率 P_f/P_r は

$$\tau = 1 + \frac{1}{2} \times \sigma \cdot \phi_f, \quad \frac{P_f}{P_r} = \frac{\phi_r}{\tau} \quad \dots\dots(1)$$

P_r, P_f : 顔料を含んだ樹脂および樹脂単独の透過係数

σ, ϕ_f : 顔料のアスペクト比, 体積分率

ϕ_r : 樹脂の体積分率

図 2 に(1)式を当てはめると顔料体積分率が 15% 以下のところでアスペクト比の計算値は実測値に近づくが顔料体積分率が 15% 以上では比透湿率は大きくず

れる。

6.1.2 顔料を含む系のガス透過理論：モデル 2

顔料と樹脂の界面が水分透過に寄与する場合、透過係数は界面部分と樹脂部分に分けられ、以下の(2)式で表せる。

$$\frac{P_f}{P_r} = \frac{P_k \phi_i}{(\phi_f^2 + P_k (1 - \phi_f^2)) \times \tau^*} + \frac{\phi_r}{\tau} \quad \dots\dots(2)$$

P_i, P_r : 界面, 樹脂の透過係数

ϕ_i, ϕ_r, ϕ_f : 界面, 顔料, 樹脂の体積分率

$P_k = P_i/P_r$, n は顔料の配向幾何学的因子

ここで、顔料とラテックスの界面を通る水蒸気は、界面が既に水蒸気で満たされて連通している場合は曲路効果を示さないと考え、界面曲路率 $\tau^* = 1$, $\tau = 1 + 0.5 \sigma \phi$ と仮定して計算すると、比透湿率の計算値は実測値に近づく (図 3)。ニールセンの理論を適用すると平板状顔料を含む防湿層で、界面は水蒸気で満たされ表面に水分子が進入するに対応して逆面から水分子が出ていくモデルが考えられる。

図 3 Permeability curves ($\tau^* = 1$)

表 2 Void Fraction of a Film Filled with Fillers

Type of filler	Weight fraction (%)	Void fraction (%)
Muscovite	10	0.86
Muscovite	30	0.87
Muscovite	50	2.39
Phlogopite	50	1.44
Sericite	50	1.91
Kaolin	50	2.51
CaCO ₃	50	4.46

表 3 各被膜の引っ張り強度及び伸び率

顔 料 種 類	顔料なし	白雲母	金雲母	セリサイト
引っ張り強度 kgf/cm ²				
20℃ 65%	143	286	359	250
40℃ 90%	143	193	204	152
伸 び 率 %				
20℃ 65%	220	9.1	5.7	8.3
40℃ 90%	315	6.9	8.7	8.1

図 4 Solubility coefficients as a function of volume fraction of fillers

6.2 界面の接着力からみた被膜中の拡散

顔料と樹脂の界面の状態を探るために、被膜を各湿度環境下に放置したのち引張り強度を測定した(表3)。高湿条件では、顔料を含む系の引張り強度は常湿の半分近くの値に低下する。これはラテックスと顔料の界面の接着部分が剥がれていることを示している。

6.3 顔料を含む被膜の溶解係数、拡散係数

界面の状態を溶解拡散の観点から調べた。吸湿曲線の初期傾きから求めた非定常状態の拡散係数は定常状態の拡散係数より一桁小さく顔料体積分率に依存しない。これは被膜の乾燥状態から定常状態にいたる非定常状態での吸湿過程では、新たに進入してくる水分子により、ラテックス粒子相互の界面や顔料とラテックス界面が水蒸気で満たされニールセンの界面曲路率 $\tau^*=1$ の状態であることを示唆している。一方、完全に平衡状態となつた時点での定常状態の拡散係数は、非定常状態の拡散係数より一桁大きい。吸湿した被膜では界面よりも融着したラテックス被膜を通る拡散が律速であることを示し、顔料体積分率との関係が必ずしも理論と一致しないのは、微細な貫通孔の存在を暗示している。

また、溶解係数を見ると(図4)、白雲母は理論に一致するが、金雲母は理論値より小さい値を示す。界面が存在する場合、溶解係数はセリサイトのように理論値より大きくなるのが普通であるから、これらの平板状顔料とラテックス被膜では溶解係数を小さくする

因子が働いていることになる。この因子として、ひとつは、平板状顔料が被膜の膨潤を防止しているという考え方であり、もうひとつは、ラテックス被膜は水分で可塑化され成膜性がよくなり保持すべき空隙量がラテックス被膜そのもので少なくなっているという考え方である。

最後に、平板状顔料とラテックスからなる防湿層への水分透過を考察した場合、以下のような透過プロセスにモデル化することができる。

1) 吸湿初期の拡散において顔料と樹脂の界面だけでなくラテックス粒子相互の界面に到達した水分子は一桁低い拡散速度で界面を押し広げながら進入する。これら界面は水蒸気で満たされ被膜表面と連通した状態となり、その界面部分を通る水分子は曲路効果をしめさない(界面の曲路効果 $\tau^*=1$, ラテックス本体の曲路効果 $\tau=1+0.5\sigma\Phi$)。

2) 吸湿後期の拡散で、さらに水蒸気が入るとラテックス被膜の体積が増えようとする膨張力が働くが、大きな平板状顔料があたかも板で風船を挟んだようにラテックス被膜に働き膨張を阻止するため、水蒸気のさらなる進入を抑制している。

3) さらに、吸収後期の拡散では、ラテックス粒子表面にあるカルボン酸成分が進入してきた水蒸気で可塑化されて膨潤する結果、ラテックス粒子表面の分子鎖の相互浸透が促進され界面が消失して成膜性が向上し、界面に存在した水分が排出されている。

7. ま と め

古紙利用を促進するためリサイクル型防湿紙を紹介した。平板状顔料とSBRラテックスからなる防湿層をクラフト紙に形成した防湿層は曲路効果により防湿性を示す。しかし、樹脂と顔料の界面部分は曲路効果を示さず水蒸気で充満している、定常状態では顔料の平板性により被膜の膨潤を抑止しており、また、ラテックスを可塑化して水分子の被膜への溶解も抑止している。

引用文献

- 1) 後藤：包装技術, 20 (9) 504 ('89)
- 2) 河向：第35回包装技術研究大会資料, p9 ('97)
- 3) 河向：第65回紙パルプ技術討論会試料 p146 ('98)
- 4) L. E. Nielsen, J. Macromol. Sci.(Chem), A 1 (5) 929 (1967)
- 5) 八木：CARTON BOX 5 10 ('98)

ISO 14001 の認証取得と運用実績

三菱製紙株式会社 八戸工場環境管理室 下村 徹

当社八戸工場は環境問題のグローバル化と多様化に対処するため、1998年4月よりISO 14001に則った環境マネジメントシステムの運用を開始し、同年11月に国内の紙パルプ一貫生産工場として初めてISO 14001の認証を取得した。

1997年7月より認証取得のための活動を開始し、構築スケジュールに則り規格要求事項を満足するシステムを作り上げ、1998年4月より運用を開始することとなった。1998年10月に審査登録機関による実地審査を受け、同年11月の認証取得に至った。

当工場のEMSは「下請負業者の管理方法」、「工場長によるシステム見直しの方法」、「過去からの経験に基づいた環境保全への取り組み」、「法規制に基づく届出等の図表化」を特徴としている。

システムの運用を開始して3年目を迎えているが、これまで特に問題なく運用されているものの、「システムのスリム化」、「文書体系の簡素化」、「関連会議の統合」等のシステム上改善が必要と見られる点も見受けられている。また地球環境の継続的改善のため、地球温暖化対策等の地球規模の環境問題に対する取り組みを積極的に推進しなければならない。

(本文 52 ページ)

ユーカリクローン苗植林について

日本製紙株式会社 技術研究所 村上 邦陸

紙パ企業を含め産業界が積極的に植林事業や試験植林プロジェクトを推進している。一方、パルプ用材植林は精英樹クローン植林による量的拡大が世界的な流れとなっている。日本製紙では21世紀に向け競争力のあるチップ集荷体制を築くため、これまでの量から量プラス質を重視した植林をめざしバイオ技術を導入した次世代植林の技術開発を進めている。これまでにバイオ技術の一部を用いて、チリ、ミャンマー、中国で試験植林を行ってきた。その結果、精英樹クローンによる植林は原木コストの大幅な引き下げとパルプの高収率化を実現し得る可能性の高いことがわかってきた。すなわち、自然界に存在するパルプ生産性が高く、生長の早い品種（精英樹）を選抜し、クローンで植林することができれば林地からの生産性は一気に倍増する。しかしながら、ユーカリグロブラスのように、挿し木増殖が難しい樹種では精英樹の均一な苗を大量に2~3ヶ月間の植栽時期に事業植林に見合うコストで準備し提供することは非常に難しく、苗の低コスト化が長年の課題であった。挿し木増殖が困難な *Eucalyptus globulus* を例に、これまでに開発してきたユーカリのマイクロプロパゲーションと、その発根工程での光独立栄養培養技術、および苗の低コスト化を可能にした増殖工程での低温貯蔵技術について報告する。

(本文 59 ページ)

防湿包装紙「グリーンラップ」の防湿理論

王子製紙株式会社 機能材開発研究所 河向 隆、石井悦子、八木寿則

ポリエチレンをラミネートした防湿包装紙と同等の防湿性がありながら、再離解性を有する新しい防湿層を開発しその水蒸気透過機構について研究した。このような再離解性を有する防湿紙としては1970年後半に登場したパラフィンワックスとラテックスからなる防湿包装紙がある。しかし、ワックスに起