第70回紙パルプ研究発表会の概要

紙パルプ技術協会 木材科学委員会

A Report of 2003 (70th) Pulp and Paper Research Conference

Wood Science Committee, JAPAN TAPPI

第70回紙パルプ研究発表会は、2003年（平成15年）6月16日（月）～17日（火）の2日間、東京都北区「北とぴあ」のつつじホールで発表会を、天覧の間で懇親会をそれぞれ開催した。

はじめに、今回の発表会の実行委員長である青柳哲夫氏（株式会社日本紙パルプ研究所主任研究員）から、以下のご挨拶があった。

参加登録者数でみると、この三年間減少が続いていることから、今実行委員会では、会員各社・各機関の方々にこれまで以上の参加をお願いしようと、参加要請のパンフレットを昨年12月と今年4月の2回にわたって特別に送らせていただきました。直接その効果かどうかは分かりませんが、今回参加登録をいただいた方々は、数の上では昨年を上回り、一昨年とほぼ同数となりました。ここに参加された各位ならびに会員各社・各機関に御礼申し上げます。

もう1つ、この研究発表会をさらに活気あふれるものとするために、この会場、2日間という時間の中で、キャパシティに余裕のあるポスター発表をより充実させることを意図しました。そのため、今回は従来よりも明るく広い部屋を用意し、また、ポスター発表1件あたり2分と短い持ち時間ではありますが、口頭発表会場での内容紹介を企画しました。残念ながらポスター発表の件数は昨年と同じ10件に止まりましたが、これまで以上にポスター発表にもご参加いただき、議論を戦わしていただきたいと思います。この2日間が参加された方々にとってより収穫のある発表会となりますよう、皆様のご協力を実行委員会からもお願いして挨拶いたします。

次に、主催者を代表して、紙パルプ技術協会理事長である坂荘二氏（株式会社日本ユニバックホールディング副社長）から、別掲のご挨拶があった。

実行委員長挨拶
日本紙パルプ研究所 青柳哲夫氏

理事長挨拶
日本ユニバックホールディング副社長 坂 荘二氏

分類：Z₂ 紙パルプ技術協会主催会議（発表会、講習会・シンポジウム）

1日目の口頭発表の最後に、特別講演として、東京工業大学大学院理工学研究科大塚潔教授の「メタンと鉄と燃料電池で炭酸ガスを減らす」と題するご講演を聴講した。

天覧の間で開催した懇親会には約170名が参加し、懇親を深めた。

2日目に口頭発表を中断して、701会議室でポスター発表を開催し、活発な質疑応答が行なわれた。

発表会の最後に、第71回紙パルプ研究発表会実行委員長である東京大学大学院教授磯貝明氏から閉会の言葉があり、今回は、2004年6月16日～17日に「北とびあ」で開催する予定であるとの紹介があった。

本報告では、最初に坂理事長のご挨拶を掲載し、次いで、口頭発表の座長各氏に執筆していただいた各発表の概要等、及び木材科学委員会の各氏にまとめていただいた各ポスター発表の概要を掲載する。

(事務局 加納 記)

◎坂理事長のご挨拶

第70回紙パルプ研究発表会の開催にあたり、主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。

秋の年次大会と初夏の研究発表会が主要な研究開発に関する発表の場であります。年次大会は、操業経験や技術改良、設備や諸資材供給業界の新技術の紹介等を中心にテーマ設定を行なっております。研究発表会の方は、文字通り、大学や研究機関及び紙パルプ会社の研究部門の研究内容を発表していただいているものです。

今回は40件近い発表が行なわれますが、過半数は業界外部の研究機関の基礎的な研究であり、これらは紙パルプ産業を基礎で支えてくれるものと感じているところです。

紙パルプ業界の置かれている経済環境ですが、国内の多くの素材産業がかなり以前に量的ピークを迎え、減少傾向にある中で、紙の需要は2000年までは右肩上がりであり続けてきました。しかし、いよいよ頭打ち状態に来たと思います。ただ世界的な需要を見れば、中国やインド等、絶対値として大きな伸びが期待されるので、まだまだ10年、20年のスパンで成長していくと考えます。伸びがアジア地域に集中しているので、日本の紙パルプ業界としてこれに参画していく機会は多いものと期待されます。ただし、アジアへの注目度は高まっていて、国際競争に直接曝される機会も増すと思います。

紙パルプの研究は、最近のIT技術の進展が幾何学的スピードであるのに比べると、原料問題にしろ環境

問題にしろ、加算的スピードというか一步一步という感はしますが、研究対象の違いによるもので、確実に進捗していると思います。ペースを落とさず、着実に続けていくことが大切と考えます。

最近、日本の産業界全体の研究開発の経済的な効率が落ちてきていると言われていています。戦後数十年間は、基本的技術を海外より導入し、これを消化し具現化する応用技術のウェイトが高かったものが、この10～20年お手本がなくなり、基本的部分から研究開発せねばならなくなったわけで、必然と言えますが、いかにしてこの状況を改善するかは研究部門にとって大きな課題であります。

半年程前の日経新聞の記事に、ある大胆な前提で、研究開発に力を入れて来ている数社の数値的検証をしたデータが出ていましたが、1社を除き年毎に効率が低下している中で、キャノンだけは効率が上昇していました。キャノンのこの10年の業績の伸び、財務内容の改善は皆様ご承知の通りであります。

全て物づくりは基礎的な研究を土台とし、その上に実用化、新商品の開発といった仕事に乗って発展していくものと考えます。また一方、環境問題のように、広い社会的要請や異業種という異なる研究分野と連携して対応し、対応策を確立していくべきものもあると思います。

今後とも、基礎研究を担う大学や公的研究機関での今後の研究に大いに期待しております。

終わりに、実行委員会を中心に技術協会担当等関係者のご尽力に感謝申し上げ、開会の挨拶とします。

口頭発表

バイオテクノロジー

座長（農工大院）片山義博

01-A 植林事業のための遺伝子組換えユーカリの開発

（日本製紙技術研）○河岡明義、渡邊恵子、
南藤和也、杉田耕一、遠藤さおり、松永悦子、
海老沼宏安

紙パルプの原料となる樹木の安定確保は、成長性が良くパルプ化に適した優良樹木を育種すること、植林地の乾燥や塩害などによる生育阻害を克服する樹木を育種することである。本研究は先ず、成長性が良くパルプ化に適した優良樹木育種の目的で、遺伝子工学的な方法を用いてリグニン含量を抑制したユーカリの分子育種を進めた。さらに、乾燥地や塩害地にも適応して生育可能なユーカリの分子育種に取り組んだ研究成

口頭発表会場

果を発表した。

リグニン生合成を抑制した低リグニンユーカリの開発

植物細胞壁におけるリグニンの働きは、マイクロフィブリルに接着（吸着）して細胞壁強度を高めている。パルプ化しやすい樹木は、セルロースやヘミセルロースなどのマイクロフィブリルとのリグニンの接着（吸着）が脱リグニン処理により効果的に解離される形質を持ちながら、生育時には細胞壁強度は十分確保され、植林地での強風や積雪などで倒壊しない形質が必要である。

リグニン生合成を抑制して低リグニン樹木を育種する研究はこれまで数多く行なわれている。その多くは、リグニン生合成経路を構成する数多くの酵素反応を抑制するため、個々の酵素遺伝子の発現を個別に阻害する方法である。しかし、リグニン生合成経路の数多くの酵素遺伝子群を統一的に制御するための発現制御因子が存在すると考えられることから、本研究ではその候補因子の一つと思われ、発表者自身が以前単離したタバコ由来の Ntlim 1 遺伝子を取り上げ、ユーカリに導入して 4 か月間育てた。ユーカリのリグニン含量を 2~4% 低下させ、ホロセルロース量を 2~4% 程度増加する遺伝子組換えユーカリが比較的高い確率で存在していた。今後これらユーカリの成長特性などが注目される。

乾燥地や塩害地にも適応して生育可能なユーカリの育種

塩害、砂漠化などによる土壤劣化は世界的規模で進行している。遺伝子組換え技術により耐塩性を持つ樹木を育成することが出来れば、塩濃度が高く植物が生育出来なかった土地への植林が可能となる。植物の耐塩性には、外からイオンを積極的に吸収して外液より低い水ポテンシャルを形成し、高い膨圧を維持するこ

とで達成する方法がある。大部分のイオンは液胞に蓄積されるが、そのことにより細胞質では種々の障害がおこる。それを避けるため、液胞と浸透平衡を保つため植物はベタイン・プロリン・蔗糖などの有機化合物を合成し細胞質中に蓄える。本研究では、ユーカリの細胞質中でベタインを高生産・高蓄積させることにより、耐塩性を獲得した樹木を育成した。ベタインはコリンから生成するが、植物では二段階反応であるのに対して、土壤微生物の一種は一段階で生成することができる。この土壤微生物のコリンオキシダーゼ遺伝子をユーカリに導入して、200 mM の NaCl 濃度においても正常に発根する遺伝子組換えユーカリの育成に成功した。今後は、より高塩濃度で正常に成長するユーカリが育成される可能性があり、注目される。

02-A 白色腐朽菌の産生するマンガネルオキシダーゼ活性化成分について

(九大院農) 扇 剛士, 清水邦義, ○近藤隆一郎

白色腐朽菌はリグニン分解酵素を菌体外に分泌して、植物細胞壁のセルロースやヘミセルロースなどの繊維状高分子に接着している複雑な化学構造を持つ高分子リグニンに作用して分解させる能力を持っている。白色腐朽菌は、植物細胞のセルロースやヘミセルロースに接着してその生物学的利用を阻害するリグニンを分解除去し、露出して分解しやすくなったセルロースやヘミセルロースを主に利用して成長している。白色腐朽菌の植物細胞壁利用の戦略は、長い生物進化の過程で様々な機能を加えながら洗練されてきたと考えられる。本研究は、白色腐朽菌の代表的なリグニン分解酵素であるマンガネルオキシダーゼ (MnP) による細胞壁リグニン分解反応に関わる、新しい促進機能に着目して解析した新しい研究である。

本研究は、白色腐朽菌が分泌する多様な細胞外蛋白質の中に、MnP と共存してその分解活性を促進させる因子が存在する可能性について調べた。まず、MnP を生産する白色腐朽菌 *Phanerochaete chrysosporium* を取り上げ、分泌蛋白質中に MnP 活性を促進させる因子の存在の可能性を、液体培養（振とう培養と静置培養）の培養液画分について調べた。MnP への促進因子の評価には、別に精製した *Phanerochaete sorida* YK-624 由来 MnP を用いた。アッセイ系 (A) は、精製 MnP、過酸化水素、基質として 2,6-dimethoxyphenol (2,6-DMP) に *Phanerochaete chrysosporium* 由来の分泌蛋白質から分離した様々な蛋白質 (MnP は含まない)。アッセイ系 (B) は、アッセイ系 (A) にマンガンを添加して調べた。

MnP の 2,6-DMP に対する活性促進効果は、*Phan-*

erochaete chrysosporium 培養液の低分子蛋白質画分に認められる。この低分子画分は、熱処理により促進効果を失う。この促進因子は *Phanerochaete chrysosporium* の分泌蛋白質として培地中のマンガンイオン濃度に依存して生成されることから、MnP を利用する白色腐朽菌の植物細胞壁利用の戦略として、この新しい促進因子がマンガン依存的に生成していると推定され、白色腐朽菌の長い生物進化の過程で様々な機能を加えながら多様化した細胞壁分解機構の一端が示された。この促進原理についても調査し、この促進因子は3価マンガンイオンの生成の促進というよりも、3価マンガンと相互作用して2,6-DMPの酸化活性を促進するらしいことが示された。

03-C 白色腐朽菌およびその酵素を用いるバイオレメディエーション—ラッカーゼ/メディエーター系の活用—

(静岡大農) ○西田友昭, 平井浩文

白色腐朽菌はリグニン分解酵素を菌体外に分泌して、植物細胞壁主要成分である複雑な化学構造を持つ高分子リグニンを分解させる能力を持っている。リグニンの化学構造が複雑であり、高分子物質であるため、その分解酵素は幅広い基質特異性と強力な分解機構を備えている。そのような理由から、白色腐朽菌のリグニン分解酵素が、ダイオキシンやPCBなど様々な難分解性の環境汚染物質に対しても作用して分解する可能性を検討する多くの研究が取り組まれている。本研究は、白色腐朽菌が生産するリグニン分解酵素のうち最も大量で、構成的に生産されるラッカーゼを取り上げ、1-hydroxybenzotriazole (HBT) のようなメディエーターの共存下、合成高分子(ポリエチレン、ナイロン)やエストロゲン類(ビスフェノールA、ノニルフェノール、17 β エストラジオール、エチニルエストラジオール)に対する分解機能を評価した。

(1) ラッカーゼ：HBT系の合成高分子分解機能の評価

リグニン分解酵素ラッカーゼは、*Trametes versicolor* (IFO-6482) いわゆるカワラタケ培養濾液から精製した。反応系は、ラッカーゼを様々な濃度で含む酵素液にHBTを0~2.0 mMの範囲で添加して、ナイロン66膜、ポリエチレン膜を浸して反応させた。これらの合成高分子に対するラッカーゼの分解機能は、合成高分子膜の「伸び」、「引張強度」および合成高分子膜の分子量の低下を1,2,4-トリクロロベンゼン溶液として、高温ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで評価した。

0.2 mM HBT 共存下の反応で、ポリエチレン膜は3

日後に「引張強度」が60%低下した。さらに培養期間を延ばすとポリエチレン膜は崩壊して「伸び」、「引張強度」の測定が出来なくなった。3日間処理した膜の分子量は、重量平均分子量で242,000から28,300へ、数平均分子量では36,600から12,100へと低下した。

ナイロン膜ではさらに顕著で、0.2 mM HBT 共存下の反応で1日後には、伸び強度が90%、引張強度で40%低下した。3日間反応させると分子量低下はポリエチレン膜同様顕著であった。

(2) ラッカーゼ：HBT系によるエストロゲン類の分解と無毒化

ビスフェノールA (BPA)、ノニルフェノール (NP) は、0.2 mM HBT 共存下1時間の反応で95%、80%が除去された。二次的に生成した分解物がエストロゲン様活性を持つ可能性が考えられるのでTwo-Hybrid法でアッセイしたところ、反応1時間で80%が除去され、12時間の反応では完全に除去された。ステロイド系エストロゲン(17 β エストラジオール、エチニルエストラジオール)は、0.2 mM HBT 共存下1時間でHPLC分析では完全消失した。エストロゲン様活性をTwo-Hybrid法でアッセイした所、8時間の酵素反応で完全に消失した。エストロン、ヘキセストールなどのステロイド系ホルモンについても同様な分解活性を示した。ラッカーゼ：メディエーター系は、内分泌攪乱物質を除去する水処理システムとして実用化の可能性が期待される。

計 測

座長 (京大院農) 山内龍男

04-C オンライン繊維配向計(誘電率測定型)の実機抄紙機での実証実験結果

(王子製紙新技術研) ○永田紳一

(王子製紙日南工場) 金山順一

(王子エンジニアリング) 田中伸明

オンラインで測定できる紙の全層繊維配向計が望まれている。本研究発表は数年来検討されてきた誘電率の異方性から繊維配向をオンライン計測する手法を、以下の3つの問題点を中心に、実機で検証した結果の報告である。その一つは、測定ヘッドの押し込み量すなわち走行している紙試料と共振器センサーとの近接度合である。すなわちセンサーからしみ出ているエバネッセント波の作る電界は紙厚より十分大きい、紙がこの電界を通過する際の相互作用による共振周波数シフトを測定しているので、紙のバタツキなどに伴う測定値の変動を伴う。この変動の少ない最適の近接度

合いは2.62 mmであった。その二は、測定ヘッドを構成している5つの共振器センサーにおける固体差の影響である。これは予めほぼ無配向のフィルムを用い、ヘッドを72°ずつ回転してそれぞれ共振周波数を測定することで各共振器の補正係数を求めることにより解決した。その三は、配向角度測定の正確さである。これは測定ヘッドを回転させる度に配向角度を測定し、それが回転角度とよく対応していることにより、広範囲の配向角度において正確な測定が行なわれていることを確認できた。従って本手法は現時点でも十分実用化可能であるが、さらに簡単な校正法の確立、幅方向繊維配向分布測定への十分な対応が可能になれば、ますます有用になると考えられる。

05-A 光透過型オンライン繊維配向計の開発(その2)

(日本製紙技術研) ○轟 英伸, 山本准司,
小野克正, 阿部裕司

紙における繊維配向の制御は表面繊維および全層繊維共に非常に重要であり、そのオンライン計測法の確立が望まれている。本研究による全層繊維配向測定において、紙層へのレーザー透過光は光ガイド効果(平行入射光が繊維に沿って広がる)により紙裏面で楕円画像を生じ、これを観察・解析する。昨年の発表では、走行試料のバタツキに伴う焦点ずれにより生じた紙層透過楕円画像の不鮮明化を、超被写界深度レンズ付き CCD カメラによる撮影で克服して、本法が実用可能であることが確かめられた。今回の発表では、実機への適用の検討として装置特に発光部の小型化のため、光源にパルス幅7 ns の YAG レーザーに代わり、半導体レーザー(LD)の導入が検討された。LD 光は矩形であり、真円とするため光ファイバーで連結し、さらに集光レンズで入射光スポットを形成する必要がある。入射光スポット径を小さくするには、光ファイバー径を小さくし、かつ集光レンズの焦点距離を長くすることが有効であり、また試料バタツキ対策にも焦点距離の長いレンズの使用が有効である。光ファイバー径を60 μm とし、出力1 W の LD を用い、配向の異なる4種類の用紙につき走行速度1,000 m/min でオンライン計測した結果、オフラインの分子配向との相関はいずれの紙でも良好であった。ただし、ここで用いた測定装置および条件では発光時間に10 μs が必要であり、それに伴い紙の移動量が増加して、得られた配向比は減少した。また焦点距離の長いレンズの使用も撮影された楕円画素数の増大をもたらし、配向比は減少した。本方法は、今後高輝度の LD の使用など、計測時間の短小化を計ることで改良されると考えられ

る。

紙物性

座長 (日本製紙) 阿部裕司

06-A 箱の圧縮に関するシミュレーション

(王子製紙製紙技研) ○平野大信, 小林孝男,
小高 功

段ボール箱や紙器等は、それぞれの用途に応じた強度特性を付与する必要がある、設計上、特に圧縮荷重下での挙動把握が重要である。従来の強度特性把握は、試作・実験の繰り返しにより行なわれているが、多大な労力を伴うものであった。また、理論的なアプローチも行なわれているが、構造が複雑であり、座屈現象も伴う為、解析が困難であった。本研究では、非線型有限要素解析により、箱の圧縮挙動の予測手法、および、材料特性の影響について検討を行なった。

箱のモデルは蓋と底のない側面のみの構造とし、2枚の平行板間での垂直方向の圧縮を想定した。材料の弾塑性特性は、実際の応力-歪曲線を近似可能な Ramberg-Osgood 式で表した。圧縮の初期では応力は直線的に増加し、形状としては、箱の側面は外側にわずかに膨らんだ後、垂直方向の波打ち形状が現れる。稜線部が耐えている間は応力低下が起きないが、稜線部が座屈することにより応力は急激に低下する。その後は、箱が規則正しく折り畳まれ、潰れていく。

箱の高さの影響については、幅と同程度の場合、波打ちの数は1個となり圧縮強度は高くなったが、幅の2倍以上では、複数の波が発生するが、強度に変化は認められなかった。

箱に穴(取っ手部)を設けると強度は低下し、また、稜線部を切り落とした形状とすると稜線が8本と2倍に増える為、強度は上昇した。また、縦と横の力学的強度が異なる材料を用いると、圧縮方向が柔らかい場合、波の数が増加して強度は低下した。材料の厚さ増加で強度も増加した。

07-A 段ボールシートの垂直圧縮に関するフルート構造の最適設計

(王子製紙製紙技研) ○三上英一, 茨木孝昌,
小高 功

箱を構成する段ボールシートの強度特性は、段ボール箱の圧縮強度を決定する重要因子の一つである。本検討では、有限要素法による非線型構造解析を行ない、最適フルート構造の検討を行なった。段ボールシートを構成するライナーと中芯の弾塑性特性は、引張りおよびリングクラッシュ圧縮試験で得られた物性値を用いた。モデルの寸法は、厚さが5 mm、幅が60 mm、

高さが25 mmで、変形を安定させる為に、高さ方向上下6 mmの部分の厚みを大きくした。また、材料の圧縮による層間剥離強度を予め測定して、シミュレーションでの応力が層間剥離強度に達した場合、その値をモデルの圧縮強度とした。

中芯は折り畳まれているので、中芯はライナーより長く、その長さの割合を段繰率と言う。段繰率の上昇は、段ボールシートの単位幅当りの材料増加に繋がるので圧縮強度も増加した。材料の層間剥離を考慮した段ボールシートの圧縮強度は実測値と良く一致したので、以降、この値を段ボールシートの圧縮強度とすることとした。ライナーと中芯の接合部に隣接する中芯の曲率半径を小さくすると、段繰率はやや低下するが圧縮強度はやや上昇した。また、ライナーと中芯の接合部の糊幅および中芯とライナーの成す角度の増加に伴い圧縮強度は上昇し、この効果は中芯の曲率半径の効果よりかなり大きなものであった。

実際にフルートの形状を曲線的なものから直線的なものまで、5種類変更して段ボールシートを作製し、圧縮強度を測定した。直線的な段ボールシート程、ライナーと中芯の接合部に隣接する中芯の曲率半径が小さい為、圧縮強度は上昇した。

08-A 広葉樹パルプからの紙の引張過程で生じるアコースティックエミッション—叩解および紙力増強剤添加の影響—

(京大院農) ○山内龍男、畑中高照

古紙の利用拡大や軽量化の流れの中で、紙の力学的強度の低下を補う乾燥紙力増強剤を使用する機会が増えている。紙力増強剤自体の研究はかなり行なわれているが、その一方で、強度発現機構に関する研究は多くない。前報では、同程度の強度を有する紙力増強剤添加品と叩解強化品を手抄きにて作製し、力学・光学的基礎物性や変形挙動から、強度発現機構を議論した。本検討では、上記試料を用いて、破断までの引張り変形過程で生じる微小破壊をアコースティック・エミッション (AE) 法で検出して、強度発現機構を調査した。

広葉樹パルプの手抄き試料について、破断までの引張り過程で生じた AE の最大振幅の強度分布累積値を比較すると、未叩解では約 50 dB にピークがある鋭い分布を示したが、軽度の叩解によりピークは鈍化すると共に高振幅側に広がった。これは、叩解に伴う繊維間結合の強化が、繊維間結合の破壊や繊維自体の破壊をもたらしたことを示すと考えられる。なお、この変化は針葉樹のそれよりは小さかった。微小破壊の様子は、各時刻における AE の最大振幅分布の経時変化か

ら見る事ができる。引張り過程の塑性変形領域の前半から微小破壊が発生するが、主に弱い結合破壊に由来する 45-60 dB の AE である。破断直前には 60 dB さらには 70 dB を超える AE が観測され、強い結合の破壊や繊維破断の出現が認められる。

広葉樹パルプの場合、AE の最大振幅は 45-60 dB に大半が分布する。70 dB 以上の AE は繊維破断であるが、広葉樹パルプでは繊維間結合の破壊が主であることが分かる。一方、針葉樹パルプの場合、60 dB を超えるものが約半数で、70 dB を超えるものも多い。これは、繊維形態が大きいことにより結合面積が相対的に大きいことが理由と考えられる。

広葉樹パルプを用いた場合、紙力増強剤の添加に伴い、最大振幅は高振幅側に広がり、繊維破断を示す 70 dB を超える AE も見られるようになった。前報の結果から、紙力増強剤は結合強度を増大させることが分かっているが、強叩解品と弱叩解品に PAM を加えたものの AE 分布は類似しており、微小破壊の分布に大きな影響を与えなかったと考えられ、針葉樹の場合と対照的であった。

座長 (王子製紙) 小高 功

09-A 紙のファイン分と配向から見た紙質

(三菱製紙総合研) ○山口輝史、東山正人、
松崎洋明

紙の印刷適性という観点から、印刷用途に適したインキビヒクルや湿水の吸液性が必要とされるが、同時に原紙への液体の浸透は寸法変化を引き起こすため、必ずしも液体浸透性の良い紙が印刷適性に優れるとは言えない。しかも、印刷時における液体の浸透と寸法変化は極めて短時間の現象であるため、紙と液体が接触した直後からリアルタイムで液体の浸透挙動を評価する必要がある。本報では、原紙層の短時間における基本的特性を確認するために、紙の配向および繊維ファイン分が動的浸透性および動的寸法安定性に及ぼす影響について調査した。

実験に用いた装置は EMCO 社製の動的浸透性測定装置 emcoDPM-33、および動的寸法安定性測定ユニット emcoDDPM である。emcoDPM-33 は、ホルダーに固定された試料を液体中に浸漬し、その際の液体および試料を透過する超音波の強度を測定することにより液体の浸透性をリアルタイムに評価できる。また、emcoDDPM はサンプルホルダーと寸法変位センサー、張力を与えるバネにより構成され、試料の寸法変化挙動をリアルタイムで測定できる。浸透液体として純水およびあまに油を用い、バネ張力は 20 g とし、23℃、50% RH 環境下で試験した。配向角の影響に

については、PPC 用紙から角度を変えて切り出した試料を用い、ファイン分の影響については、ダイナミックドレネージャーにより分離したファインを混合した手抄きシートを用いた。

あまに油浸漬時の超音波吸収量は 1 秒程度の短時間で下降が始まり、その後 10 秒程度で既にレベルオフしていることから、純水よりも濡れが速く、浸透も速いことが分かる。純水浸漬時の CD 方向の最終的な伸び率は MD 方向の約 20 倍に達するが、短時間での伸び速度は 8 倍程度であった。それに対し、あまに油浸漬では最終的伸び量も小さく、異方も観察されなかった。一方、ファイン量の多い試料の純水浸漬時の超音波吸収量は初期の傾きが大きく、安定するまでの時間も長いことから、ファイン量が短時間的にも長時間的にも浸透挙動に大きく影響していることが考えられる。また、ファイン量の多い試料の最終伸びはファインの少ないものより大きくなるが、初期の伸び速度の差はそれ以上に大きく、ファイン量は初期の吸水伸びにより大きく影響していると考えられる。あまに油浸漬時の初期の伸び速度および最終的伸び率にはファイン量の影響は見られなかった。

10-B 紙の伸び付与に関する検討

(日本製紙商品研) ○川崎秀一、永井共章

クラフト紙や重袋用紙、紙器用紙などでは、成形性や破裂特性の面から大きな伸びが必要とされる。紙の破断伸びは繊維間結合性や繊維配向性などに支配され、一般に NBKP の配合や叩解、配向性、水分などの調整が行なわれるが、それらの方法では 3~5% の伸びが得られるに過ぎない。また、積極的にシートを畳み込むことにより伸びを付与したクレープ紙やクルパック紙があるが、それらの MD 方向の伸びは 10% 程度に達するものの、CD 方向の伸びは増大しない。本報では G. Trani 等が考案した、周速の異なる溝付き金属ローラとゴムローラ間に湿紙をニップすることにより得られる、MD、CD 両方向共に 10% 以上の破断伸びを有する伸張紙の伸び発現メカニズムについて、パルプ繊維の畳み込みの視点から解析した。

坪量 200 g/m² の上質紙(破断伸び MD 2%, CD 3%)と、周速の等しい溝付き金属ローラとゴムローラ間に坪量 200 g/m² 相当の湿紙をニップして作製したエンボス加工紙(加工後坪量 200 g/m², 破断伸び MD 2%, CD 6%)を比較試料として、本法の伸張紙(加工後坪量 200 g/m², 破断伸び MD 20%, CD 15%)の引張伸び特性、紙構造、坪量分布の相違を調査した。

伸張紙の S-S カーブを測定した結果、MD、CD 方向共に上質紙に比較して破断点応力は小さいが、特に塑

性変形領域の伸びが大きいという特徴が確認された。この塑性変形領域での伸びは不可逆的であり、繊維の屈曲やシートの折り畳が解けることによると考えられる。走査電顕による形態観察の結果、伸張紙の MD 方向にはニップ時の周速差に起因すると思われるマイクロクレープが形成されており、これにより MD 方向の伸びが発現していると考えられる。CD 方向には金属ローラの溝に対応した凹凸(電顕断面観察による)と、紙の凸部へのパルプ繊維の集中(β 線オートラジオグラフィ法による)が確認されており、本法の伸張紙は MD 方向と同時に CD 方向にもパルプ繊維の畳み込みが起こっていると推察される。この CD 方向への畳み込みによって、単なる凹凸のみを有するエンボス紙より極めて大きい CD 方向の伸び特性が発現したと考えられる。

11-A 針葉樹及び広葉樹混合パルプサスペンションの配向挙動とレオロジー特性

(京大院農) ○陳 波、巽 大輔、松本孝芳

パルプサスペンションの剪断流動場における流動特性の研究により、繊維の凝集によって流動挙動が極めて不安定になることが明らかとなっている。球形粒子サスペンションの場合には異なる径の粒子を混合することで系の流動特性を改善する試みがなされているため、本報では流動場における針葉樹及び広葉樹混合パルプサスペンションの繊維配向挙動及びレオロジー特性について検討した。

試料として NBKP (平均繊維長 3.2 mm, 平均繊維幅 30 μ m) と LBKP (平均繊維長 1.1 mm, 平均繊維幅 15 μ m) を様々な混合比で蒸留水に分散したものをを用いた。これら試料の剪断流動場における挙動を、ガラス製平行円盤を装着した Weissenberg Rheogoniometer R-18 (Sangamo Controls 社製) により観察すると同時に、高速度 CCD カメラ (フォトロン社製) で撮影した画像の 2 次元フーリエ変換 (ソフトウェア: TDFFT) により繊維配向性の変化を評価した。また、Rheosol-G 2000 (UBM 社製) によりパルプサスペンションの動的粘弾性を測定した。

0.05 wt% 濃度の流動特性は、歪み速度が小さい範囲ではニュートン流動を示し、歪み速度の上昇に伴い、系は不安定状態に転じた後再び安定したニュートン流動を示した。この現象はフロックの生成、消失に関わっている。フロックを形成し始める歪み速度は LBKP と NBKP の混合比によらずほぼ一定であったが、フロックの再分散が始まる歪み速度およびフロックが完全に消失する歪み速度は NBKP の増加と共に上昇した。これは長繊維の増加に伴い、パルプ繊維あるいは

ブロックが分散し難くなること、およびブロックがより強固になることを示すと考えられる。また、パルプ繊維は歪み速度の増加と共に配列する傾向にあるが、顕著な配向性を示さなかった。混合パルプサスペンションの貯蔵弾性率および損失弾性率はパルプ濃度の増加に伴い増大したが、N、L 混合比によらず同じ特性を示した。これは今回用いた LBKP と NBKP の軸比がほぼ同程度であったためと考えられる。

分 析

座長（森林総合研究所）眞柄謙吾

12-A ESCA によるグラビアインキの浸透性評価法の検討

（国立印刷局研究所）○尾崎 靖、内田道治

塗工紙の吸液特性を評価するために、接触角法、吸油度測定法やブリストー法などが用いられているが、これらは塗工紙にインキで印刷した場合と条件が異なるので、結果が必ずしも印刷したインキの浸透性と一致しない場合があるとして、本発表において、印刷後の表面分析を ESCA で行ないインキ浸透を評価する方法が新たに提案された。

具体的には、インキ顔料に含まれる銅由来のスペクトル Cu 2p に対する塗工層のバインダーやインキビヒクルに含まれる炭素由来のスペクトル C 1s の相対強度からインキ顔料の露出率、カオリンに含まれる珪素由来のスペクトル Si 2p に対する C 1s の相対強度から塗工層の露出率として塗工紙印刷物表面の状態を分析し、そこからインキ溶剤成分の浸透性を評価した。そのため、まず C 1s スペクトルから、グレイスケールや塗工紙の種類によって強度の異なる炭酸カルシウム由来の C ピークをガウス関数をベースとした波形分離で除去することを検討した。しかし、補正による相対強度の変化は 0.5~2.0% 程度で、その影響は小さかった。次に Cu 2p/C 1s 及び Si 2p/C 1s の二つの相対強度を用いて、各グレイスケールにおけるインキ顔料の露出率と塗工層の露出率の変化を検討した結果、粒子径の小さな炭酸カルシウムを用いて作製した塗工紙の方がインキ顔料の露出率が高く、従って浸透性の高いことが明らかとなった。この時、その浸透性の高い試料において、インキ転移量の増大するグレイスケール 9 以上で Cu 2p/C 1s が低下する現象が見られたので、ESCA 角度変化法で深さ方向の分析を行なったが相対強度に変化は見られなかった。従って、インキ顔料がインキビヒクルで被覆されたためと考察した。最後に、ブリストー法との比較において浸透性の傾向が一致したので、発表者らは ESCA を用いて測

定したインキ顔料露出率の違いから、印刷物において塗工紙へのインキ溶剤成分の浸透性を評価できると結論した。

会場からは、塗工層構造によりインキ顔料が層内部に入り込む影響について質問があったが、ESCA での深さ測定は数 nm のオーダーなので問題はないとのことであった。ESCA は製紙、印刷及びインキメカ関連にかなり導入されており、塗工紙表面分析において短時間により多くの情報を得ることができる。今後、さらにデータの蓄積が進んでより詳細な考察が可能になるものと思われるが、その時には塗工紙の印刷特性を評価する上で、この方法が有力な分析方法となることを期待する。

13-B セルラーゼによる新しいパルプの定量分析法（旭化成）○福田和繁、大山好子

パルプ、紙製品中のセルロース、ホロセルロース量は、塩素や亜塩素酸ソーダ及び次亜塩素酸ソーダによる脱リグニンや硫酸による加水分解法で定量され、さらに、分離されたホロセルロースは 17.5% の苛性ソーダへの溶解性から α セルロース分などが分画定量されている。これら方法に使用する薬品類はみな安全対策が必要なもののばかりであり、また、セルロース以外の成分を溶解するものや、溶解残渣の形態的な観察が困難なものもある。そこで、セルラーゼでセルロース分を選択的に溶解することにより、セルロース分を簡便に定量する方法を検討した。

セルラーゼは、ヤクルト(株)のオノズカ RS を用い、セルロース含有量は開始試料重量から残渣重量を差引くことにより算出した。従って、セルラーゼによる試料の完全可溶化が大きな問題となる。そこで、まず完全可溶化に必要な酵素量について検討したところ、市販パルプ（キムワイプ）0.05 g に対して 0.34 g が最適で、それ以上でも以下でも可溶化率は低下する傾向にあった。この条件を用いてパルプ製品やコットンリントーなどへの適応を検討したところ、試験的に作製したラミネート紙、塗工原紙及び市販パルプの定量法としては有望であったが、塗工紙は炭酸カルシウムが緩衝液に溶解するため分析値が過大となった。一方、リントー起源の No.1 濾紙や脱脂綿は可溶化率が低かったが、これは結晶化度と繊維の表面状態によると思われる。これを解決するために必要な反応時間の検討を行なったところ、No.1 濾紙は 7 日間で溶解したが脱脂綿は 12 日間でも 70% の可溶化率であり、リントー起源の濾紙や綿のセルロース定量法としての適応は困難であった。

また、セルラーゼによるセルロースの分解は好気反

応であるとの文献から、加水分解時に空気をバブリングしたところ、可溶化率に向上が認められた。

セルラーゼによるセルロース系物質の加水分解は、硫酸加水分解とは異なりその試料基質の性状に大きく影響される。会場から、TMPのようにリグニンを含んだパルプでは加水分解が困難なのではないかとの質問もあったが、単にリグニンの有無というだけではなく、その基質の細胞壁内のセルロース表面へセルラーゼがどれだけアクセスできるかということが重要になる。この内表面の形成は、基質本来の性状や後天的に与えられた物理・化学的処理履歴に大きく左右されるため、様々なセルロース系材料の画一的な定量をセルラーゼで行なうことは困難と言えよう。よって、本報告の目的を達成するためには、今後対象試料を明確にした後、詳細な基質材料の性状検討が必要になるものとする。一方、本報告を酵素反応の観点から見ると、大過剰にセルラーゼを加えた場合、基質と酵素の添加比率に最適値が存在することや、おそらくセロビオース脱水素酵素の働きによると思われるが好氣的な反応が強調されることなど、興味深い知見も得られている。今後の研究の方向性に注目したい。

14-C クラフトパルプのナノ構造に関する研究

(東大院農) ○岡本哲明, 飯塚堯介

クラフトパルプの原料である木材の細胞壁は、セルロースの微細なフィブリルを主要構成要素としており、このフィブリルは一次壁ではランダムな方向に、二次壁ではお互い平行に走行している。この両者の大きな走行性の差異のため、一次壁の残存の程度がパルプ繊維の物性に何らかの影響を与えるものとする。

これまで、一次壁の残存の有無は、透過型顕微鏡レプリカ法や原子間力顕微鏡などによって試みられてきたが、試料調製、観察可能範囲および観察時間などに問題を抱えていた。そこで、本発表では、試料調製が簡単で観察視野の広い、電界放射型の電子銃を持つ走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) を用いて一次壁の観察を行った。

FE-SEM 観察には試料の乾燥が重要になるが、気乾 (AD)、凍結乾燥 (FD) および臨界点乾燥 (CPD) について検討したところ、AD 試料は FD 試料に比較し写真でのコントラストが小さくなった。この理由として AD によりフィブリル同士の高さ方向の距離が小さくなったためと考えた。また、CPD 試料では AD や FD 試料と比較して特異的にフィブリルの幅が広がった。これは、今までの知見と大きく異なっていたので、今回の目的には不適とし、FD 法を用いることとした。

上記の方法を用いて未漂白針葉樹クラフトパルプの表面観察を行なった結果、フィブリルがランダムな方向に走行しており、これまでの知見に照らし合わせて一次壁であると結論した。また、まれではあるが、フィブリルの走行方向がパルプ繊維に対して直行する二次壁と思われる部分が認められた。一方、完全漂白パルプでは、一次壁以外に二次壁も多く観察された。これらのことから、蒸解直後に繊維のほとんどの部分を覆っていた一次壁は漂白中にその多くが失われ、完全漂白パルプでは二次壁外層が露出していることが明らかとなった。

クラフト蒸解や漂白は完全な化学反応であるため、その過程を目で見て確認することは不可能である。それゆえ、その反応が起こった表面の変化を電子顕微鏡を通して視覚的に確認できることのインパクトは非常に大きい。本発表では、漂白によって一次壁の多くが繊維表面から失われるとの知見が示されていたが、今後さらに研究が進んで、漂白のどの段階で一次壁が失われるのか、また、その流出する成分はどのような構成なのかなど、発表の緒言にあった繊維の物性だけに留まらず、化学反応との関連付けがなされると非常に面白い知見が得られるのではないだろうか。今後の進展に大いに興味を持つところである。

特別講演

座長 (日本紙パルプ研究所) 青柳哲夫
メタンと鉄と燃料電池で炭酸ガスを減らす

(東京工業大学大学院理工学研究科) 大塚潔教授
我が国における炭酸ガス排出量は相変わらず増加傾

特別講演

東京工業大学大学院教授 大塚 潔氏

向にあり、京都議定書の目標達成はこのままでは到底不可能である。利用しやすい電気を化石資源から効率よく得る方法として燃料電池、特にナフィオンを用いる固体高分子型燃料電池への期待が大きい。しかし燃料電池自動車が昨年いよいよ「リース販売」されたとはいえ、買い取れば1台2億円という価格が象徴するように、その普及には技術的に解決すべき問題が少なくない。とりわけ重要なのが、水素の「製造」、「貯蔵」および「発生」である。以上を前置きにして、これらの問題を克服できるユニークな方法が紹介された。

天然ガスから水蒸気改質や部分酸化で水素を製造する場合には、得られる水素が一酸化炭素を含有し、また炭酸ガスを副生する。燃料電池自動車が走行時には水しか排出しないとはいえ、天然ガスを原料とする場合、システム全体ではやはり炭酸ガスが排出されることに注意すべきである。一酸化炭素は燃料電池に用いられる白金電極を被毒するので、この点も重大である。一方、ニッケルと白金をカーボンに担持させた触媒を用いると、メタンから直接水素が高効率で得られる。

この触媒は、反応の進行に伴って副生するカーボン(ナノチューブ)の先端に乗っている。メタンの代わりに二酸化炭素を流せば、カーボンから化学原料として有用な一酸化炭素を生成する反応も触媒する。日本近海に豊富に埋蔵されているメタンハイドレートを資源とすれば、メタンからこの方法で高純度の水素が得られる。カーボンを燃料以外に利用するか、地下に埋め戻せば、炭酸ガス放出も回避できる。

微細な構造を持つ四三酸化鉄(マグネタイト)を作ると、これは水素と反応して鉄になり、水を放出する。逆に水を加えると水素を発生してまた四三酸化鉄に戻る。この両反応を交互に繰り返せば、鉄に対して理論量に相当する4.8重量パーセントの水素の貯蔵・発生を可能とするシステムを構築できる。

燃料電池自動車にこのシステムを適用するならば、「スタンド」では、ガソリンの補給ではなく、鉄を充填したカセット(「鉄カセット」)と使用済み「鉄カセット」の交換を行なう。自動車を500 km走らせるに必要な水素を5 kg とすると、これに必要な鉄は105 kg であるので、重量的にガソリン車の燃料タンク並の「鉄カセット」で必要な水素を賄える。また高压の水素ボンベが不要なので安全性が高い。すなわち、水素吸蔵金属を使う方法や高压ボンベに水素を充填する方法よりも現実的である。

炭酸ガス排出削減には、エネルギー効率の改善と、そもそも炭酸ガスを排出しないシステムの導入という二つの考え方がある。大塚先生が提唱して居られるシ

ステムは、副生するカーボンを燃料としない前提では、この両方を実現できるので炭酸ガス排出削減への寄与が大きいこと、また安全性や操作性に優れている点で、先行している水素エネルギー利用技術に比べても将来性がある。まずは実証実験へ漕ぎつけて、このシステムが実用化に向けてさらに発展することを期待したい。ご講演は平明で印象深く、また注目される水素の利用技術に対する新しい視点を我々聴衆に与えてくれた。

パルプ・漂白・環境

座長 (三菱製紙) 日比野良彦

15-A スギ TMP の製造に関する研究

(日本製紙技術研) ○小野寺勇雄, 上條康幸,
宮西孝則

スギはスギ科に属しており、日本における人工林樹種別面積の約44%を占め、供給面から見ても国内に豊富に存在する樹種であると考えられる。

しかしながら、スギはパルプ原料、特にKP原料として、リグニンや樹脂成分を多量に含んでおり蒸解薬液の消費量が多いこと、及び難漂白性であること、容積重が低いことなどから適性は無いと考えられてきた。

一方、見方を変え、低容積重はKP原料としては不適であるが、機械パルプ原料として見た場合は、収率が高い分「軽軟な材」と言われる剛性率が小さい材の方が解繊後のパルプ物性に大きな影響を及ぼすと考えられ、白色度などの光学的性質には問題が有るものの、適性があると予想される。

本報告では、CTMP法を用いてスギから製造したパルプとラジアータパインから製造したパルプを比較することにより、スギCTMPには、主に繊維壁の二次壁中層(S₂層)から生成すると言われるフィブリル状ファインよりも、主に複合細胞間層を含む繊維壁片やレイセルなどが由来であると言われるフレーク状ファインの量が多いことが確認された。これにより、スギCTMPはラジアータパインCTMPに比較して、シート物性として高比散乱係数を有するパルプであることが判った。更に、過酸化水素添加による漂白後の到達白色度はスギCTMPの配合率と共に増加しており、漂白性に優れることも明らかになった。

スギについては、花粉症問題で一躍有名になったが、これまでは家具においても、KPにおいても適用が難しいと言われており、その利用分野が限定されていたが、今回の報告では機械パルプ原料としての利用可能性を示したものとして非常に興味深い内容である。会場からも活発な質疑応答が行なわれたが、今後、更に国内生産できるパルプ原料の一つとして利用条件が確

立されることを期待したい。

16-A 嵩高パルプの製造方法

(日本製紙商品研) ○菊池 彩, 山崎洋一

近年、印刷用紙分野では軽量化を目的とした嵩高紙の要求が、特殊紙分野では環境問題から不織布代替を目的とした再生可能な嵩高紙の要求が出され、製紙メーカーでは各種の開発が続けられている。

これまでの嵩高化技術としては、嵩高原料パルプの使用、嵩高化資材(填料や内添薬品)の使用、及び抄紙技術(プレスやカレンダーの軽減)などがあり、これらの技術を単独で、もしくは組み合わせることにより様々な嵩高製品が上市されてきた。

嵩高原料パルプとしては、セルロース系材料を化学的に改質したマーセル化パルプや架橋パルプ、およびポリエチレンやポリエステルなどの合成繊維も使われてきた。しかし、それぞれに長所短所があり、更なる改良が望まれていた。

本報告では、マーセル化パルプの製造に用いられるアルカリ処理+水洗浄の後に温水処理を加えることにより、従来得られた嵩高パルプ以上に低密度化が進行することを見出した。温水処理温度は70℃以上で効果が顕著であり、処理時間は120分以上で十分な効果を引き出せることも確認した。上記の温水処理により得られた嵩高パルプは耐圧縮性にも優れ、また、叩解によっても低密度が維持されることを確認している。しかし、シートにした場合の強度低下については改良することは出来なかった。

本報告は、これまで良く知られてきたマーセル化パルプの製造方法に新たな視点で温水処理を加味することにより、従来以上の低密度化を達成したことに新規性が認められるが、会場からはアルカリ処理後の温水処理による低密度化の進行はパルプ繊維の結晶配列の変化が進むことを助長しているためでは無いかとの意見も出されていた。また、製紙メーカーからはこの処理が実生産フローに組み込めるかという質問も出されていたが、嵩高効果自体は大変興味深いものであり、更なる検討を進めて、まだ抱えている実用化における幾つかの問題点が解決されることを期待したい。

17-A 酢酸-CaCl₂系でのセルロースのアセチル化

(産業技術総合研) ○廣瀬重雄

(福井工大工) 畠山兵衛

セルロースの溶剤に関する研究として、昨年の発表会で蟻酸-ハロゲン化アルカリ金属塩系、及び蟻酸-ハロゲン化アルカリ土類金属塩系溶液がセルロースを溶解することが報告されているが、更に酢酸-LiCl-無水酢酸系で新規なセルローストリアセテート製造方法を

見出した。

本報告はこれを継続させ、LiClの代わりに2価のカチオンであるCa²⁺を有するCaCl₂を用いた系での検討結果である。FT-NMRによる反応系での分析では、酢酸-無水酢酸系にCaCl₂を添加するとカルボキシル基の会合状態が変化し、更に、無水酢酸のカルボニル基の状態にCa²⁺Cl₂の存在が影響する。

また、エチレングリコールを用いたアセチル化モデル反応系における反応活性化エネルギー(ΔE)は30.0 kJ/molであり、酢酸-CaCl₂-無水酢酸系における水酸基の均一アセチル化反応は、穏和な条件下で進行することが示唆された。

一方、リンター試料を用いて、酢酸-CaCl₂-無水酢酸系で反応温度を変化させたアセチル化において、FTIRの結果からは、反応温度が高くなるに従って、アセチル化が早く進行することが、得られた試料のGPC測定からは、反応温度を75℃まで上げると、セルロースの主鎖分解が起こることが示された。

本報告は室温付近から始まる穏和なアセチル化反応系で興味深いのが、カチオン価の違いと影響の明確化に関して、今後の成果に期待したい。

座長 (日本製紙) 宮西孝則

18-A KPのオゾン漂白シーケンスにおける過酸化水素漂白効率の改善

(三菱ガス化学東京研) ○長 隆博, 越田直文

要旨: オゾンECF漂白は二酸化塩素ECF漂白と比較して、次の過酸化水素添加・アルカリ抽出段(EP)の白色度上昇率が低いことが解った。その対策として、オゾン処理後洗浄前に僅かな二酸化塩素を添加する方法が有効であった。初段オゾンと二酸化塩素を比較すると、白色度及びパルプ粘度については二酸化塩素が有利であり、K価及びヘキセンウロン酸低減にはオゾンが有効であった。

質問: 同一添加量においてオゾンは二酸化塩素よりもヘキセンウロン酸除去率が高いとの報告でしたが、ヘキセンウロン酸は色戻りの原因と言われています。ヘキセンウロン酸を除去することによって完成パルプの色戻りは良くなっているのでしょうか?

答え: 色戻りは良化しています。

質問: オゾンはパルプ粘度の低下を招いているとの報告でしたが、他の研究者らは、パルプ粘度を強アルカリ溶液で測定することによりオゾン漂白パルプの粘度が低く測定されるのであり、パルプ強度は低下していないと報告しています。オゾン漂白パルプを水素化ホウ素ナトリウムで還元してからパルプ粘度を測定してみたらどうでしょうか?

答え：検討してみます。

19-C パルプ漂白工場の工程水に含まれるダイオキシン類の起源

(筑波大農) ○大井 洋, 横山朝哉

要旨：晒化学パルプ製造設備を持つ工場は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に指定されているが、幾つかの工場排水を測定した結果では、塩素漂白から ECF 漂白に転換することによってダイオキシン排出量が著しく低下している。塩素漂白と ECF 漂白とをスイッチングしている工場では、ダイオキシンは疎水性の有機物表面と金属表面に吸着したり、有機成分とコロイドを形成したりして工程内に蓄積している。従って、ECF 操業再開後、数十時間経過して工程内の液が入れ替わったと判断できても、塩素漂白操業時に工程内に存在したダイオキシンの影響が排除できないと考えられるので、サンプリングは十分な期間を経てから行なうべきである。ダイオキシン類対策特別措置法・特定施設の指定を解除するためには、今後も測定データを蓄積していく必要がある。

質問：ある ECF 漂白工場の排水に含まれる 1,3,6,8 及び 1,3,7,9-TeCDD が著しく多いのは、パルプ漂白由来でなく除草剤由来であると報告していますが、その根拠を教えてください。

答え：工場から工場用水の分析結果などそのような報告を受けていますが、サンプリング時の詳細な状況については不明です。

質問：1,3,6,8-TeCDD と 1,3,7,9-TeCDD の毒性等価係数がわかりますか？

答え：現在のところわかっていませんので、今後の世界保健機構（WHO）の報告を待ちたいと思います。

20-A 上質紙の LCIA 非木材パルプと古紙パルプの比較評価

(科学技術振興事業団) ○中澤克仁

(三菱製紙) 桂 徹

(東海大工) 片山恵一

(東大生産技研) 坂村博康, 安井 至

要旨：世界各国で開発されたライフサイクルインパクト法を適用し、DIP や非木材パルプを配合した上質紙における環境評価を試みた。バイオマス起源の CO₂ 排出による環境を考慮した各種インパクト手法による上質紙の環境評価では、全ての手法において DIP < 木材パルプ (LBKP) < バガスパルプ < ケナフパルプの順で環境影響が大きくなる傾向が認められた。バイオマス起源の CO₂ 排出による影響を除外して比較した場合は、1 種類を除き 7 種類の手法において DIP より木材パルプの環境影響が小さいとの結果が得られたが

その差は極めて小さかった。

質問：環境に影響を及ぼす各項目を、すべてまとめて一つの数値で最終評価を行なうということには強い疑問を感じます。元来異なる物質を一個の値で評価できるのででしょうか。各物質の重み付けの正当性に疑問を抱きます。項目別の評価で止めておいたらどうでしょうか？

答え：確かにそういう見解もあります。

質問：電力製造により消費されるエネルギー資源について木材パルプと DIP を比較すると、木材パルプ (LBKP) は重油が多く、DIP は石炭が多いのは何故ですか？

答え：モデルとした工場では、DIP は石炭ボイラーで発生した蒸気で発電した電力を使用し、木材パルプ (LBKP) の場合は、回収ボイラーの不足分を重油ボイラーで補っているからです。

ウェットエンド科学・製紙薬品

座長 (産業技術総合研) 廣瀬重雄

21-A AKD ワックス中の脂肪酸・脂肪酸無水物・多量体成分がエマルジョン安定性および紙のサイズ性に与える影響 (I)

(日本油脂) ○朝倉一蔵

(東大院農) 磯貝 明

現在、反応性中性サイズ剤として使用されているアルキルケテンダイマー (AKD) について、AKD エマルジョン中に AKD 合成時に必ず生成する副生物を添加し、それらの副生物がエマルジョン安定性および紙のサイズ性に与える影響について報告された。エマルジョンの安定性に対して脂肪酸は条件によってはむしろ向上効果を示し、脂肪酸無水物は粘度、粒子径ともにエマルジョンの不安定化を促進した。またサイズ性については、脂肪酸無水物は向上効果を示し、脂肪酸は 12% 以下の添加ではほとんど影響を及ぼさなかった。以上の結果から、エマルジョンの安定性および AKD のサイズ挙動を理解するためには、AKD 以外の副生物の挙動を把握することが重要であることが確認された。

22-A ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂の湿潤紙力発現における AZR 基の役割

(東大院農) ○小保方隆夫, 磯貝 明

現在最も広く使用されている湿潤紙力増強剤であるポリアミドエピクロロヒドリン樹脂 (PAE) の特性基である 3-hydroxy-azetidinium (AZR) 基が湿潤紙力発現に及ぼす役割を、PAE の劣化機構を明らかにすることによって検討した結果が報告された。NMR

スペクトル解析によって、冷蔵庫で長期保存した（最長8.9年）PAEは、そのアミド結合が切断されるとともに、AZR基が不可逆的に解裂して2,3-dihydroxypropyl-polyamidepolyamineが生成し、PAEの電荷密度が低下することが分かった。このため、長期保存したPAEは、パルプ繊維への定着が減少するために湿潤引張強度が低下する。湿潤紙力発現に対するAZR基の役割は、電荷によるPAEのパルプへの定着を増大させること、及びパルプ繊維上でAZR基によるPAE分子の架橋反応に基づく高分子量化を可能にすることである。

23-A パルプの硫酸アルミニウム処理による紙の耐水・耐油性への影響

（東大院農）○福田 聖，山下昌一郎，磯貝 明

代表的なフッ素系撥水・撥油剤であるジペルフルオロアルキルエチルリン酸塩（DPFP）及びアニオン性のDPFPをパルプ繊維上に定着させるカチオン性リテンションエイドであるポリアミド・アミン・エピクロロヒドリン樹脂（PAE）を内添して抄紙する前に、パルプを硫酸アルミニウムで予め処理して、この前処理がシートの耐水・耐油性に及ぼす影響を検討した結果が報告された。硫酸アルミニウムで4時間前処理した後に洗浄することで、PAE及びDPFPを内添したシートの耐水性及び耐油性を大きく改善することができた。しかし、硫酸アルミニウム量が過剰になると逆に上述の効果を妨げる結果となった。これは、硫酸アルミニウムによる前処理がシート上のDPFPの定着分布に影響することを示唆した。今後、各成分の定着機構及びシート上での分布状態を明らかにして、硫酸アルミニウムによる前処理を簡素化することが望まれる、との報告であった。

座長（東大院農）磯貝 明

24-B PAM系紙力増強剤の薬品効果におけるイオン性基の役割

（ハリマ化成）○岩佐佳明，藤原崇弘

共重合で合成される分岐型両性PAMは紙力剤、凝集剤等として広く用いられるようになっており、これまでは、カチオン基とアニオン基の量比、カチオン基の種類等により最適な添加剤としての分子設計が検討されてきた。しかし、両性基を有すると言うことは、pHにより分子間あるいは分子内でポリイオンコンプレックスを形成しうる構造を有しており、そのポリイオンコンプレックス形成挙動が、最終的な両性PAM添加効果を支配していることになる。発表者らはこの点を考慮するとともに、これまでの両性基の量比ではなく、分子に対するイオン性基の導入分布を制御した

両性分岐型PAMを調製し、イオン性基の配置状態がポリイオンコンプレックス形成挙動および紙料に添加した際の紙力および濾水度に与える効果について検討した。両性PAMとして分子量がほぼ等しい以下の5種類を調製した：①両イオン性基がランダムに分布、②カチオン性基がやや局在、③カチオン性基が局在、④アニオン性基が局在、⑤両イオン性基とも局在。

それぞれの両性PAM溶液はpHに対応して特有の活性カチオン量および光透過率を有しており、特に上記①および⑤では分子内でのポリイオンコンプレックス形成が、②、③、④では分子間のポリイオンコンプレックス形成が優先することが示された。BKPに添加した場合には、濾水性向上効果、歩留率では③が優れていたが、紙力向上効果としては②が優れていた。一方、段ボール古紙パルプに対しては、BKPとはやや異なった挙動を示した。従って、両性PAMのイオン性基の導入分布を制御することにより、パルプ紙料に対応して最適な特性を有する薬品を分子設計できる可能性が示された。

会場からは、電荷バランスの検討、アニオントラッシュの影響、アニオン・カチオンの二液タイプとの違い等の質問があった。二液タイプでは分子間のポリイオンコンプレックスのみの制御であるが、両性PAMの場合には分子間、分子内のポリイオンコンプレックス形成挙動を量的および質的に制御できるのが特徴である。

25-A カルボキシメチルセルロース（CMC）を用いた新しいウェットエンドシステム

（王子製紙製紙技研）○渡辺正介，権藤知久，北尾 修

パルプ中のカルボキシル基はウェットエンドでの静電的な相互作用の接点であり、これまで、化学的手法によるパルプへのカルボキシル基の導入、あるいはアニオン性高分子の吸着によるパルプのカルボキシル基量の制御等によるウェットエンド添加剤の定着量、定着分布、添加効果の検討が行われてきた。発表者らは、水溶性セルロース誘導体でカルボキシル基を有するCMCがパルプ繊維と同じアニオン性を有しているにもかかわらず、抄紙系で水素結合あるいは疎水結合によりパルプに吸着可能であることを見出し、CMCを内添することによる新しいウェットエンドシステムを提案した。まず、CMCのパルプへの吸着量を検討したところ、同じ重合度のCMCであれば置換度が低い方が、また、紙料の塩濃度（電気伝導度）が高い方が定着量は高くなる。低置換度のCMCはパルプと同じセルロース骨格部分が多いために定着量が上がリ、ま

た、電気伝導度の影響から一部は塩析効果による定着と考えられる。紙料温度 20~40℃の間では定着量への影響は少ない。また、CMC 添加-パルプへの吸着はパルプのゼータ電位をマイナス方向へ増加させることになる。

紙料への添加シーケンスとしては、CMC を対パルプ 0.1% 添加し、硫酸アルミニウム、サイズ剤、紙力剤等を加え、作製したシートの物性等を評価した。その結果、CMC 添加により各種の添加剤のパルプへの定着量が増加し、結果的にシートのサイズ度、引張強度は増加した。特に、サイズ度に関しては、CMC 添加によるサイズ剤定着量の増加以上のサイズ度向上効果が現れた。これは、CMC 添加によってパルプ表面上のアニオンサイトを増加させることにより、サイズ剤成分がより均一にパルプに定着したためと考えられる。また、DIP、NBKP、TMP 混合系においても、ゼータ電位がゼロに近い TMP に選択的に CMC を吸着させることにより、パルプ全体のゼータ電位が均一になり、結果的に各種ウェットエンド添加剤の定着分布を均一にし、紙物性を向上させることが可能となった。

会場からは、二酸化チタンのワンパスリテンションは歩留システムの工夫でも向上するのではないか、低置換度の CMC は水に完溶するのか、アラムは CMC の定着に必要なか、などの質問があった。発表者は、CMC は完溶すること、アラムは CMC の定着には不可欠ではなく、あくまでのロジンサイズ剤の定着に用いること等を示した。

座長（農工大農）岡山隆之

26-C 製紙スラッジ（PS）の化学的・鉱物学的検討とゼオライト原料としての評価

（富士工業技術センター）○安藤生大、齊藤将人、村松重緒、日吉公男

（愛媛大農）春名淳介、松枝直人、逸見彰男

パルプ製造業および紙製造業は、資源有効利用促進法の中で特定省資源業種に指定されており、副産物の発生抑制と再生資源としての利用促進に取り組むことが求められている。したがって、ペーパー・スラッジ（PS）の発生抑制と再生利用は、緊急の課題となっている。本発表では、富士市の 20 製紙工場から PS を採取し、その 50% を占める無機物について、主成分元素分析に基づいて鉱物の種類とその量比を推定している。さらに、ゼオライトを合成する観点から、カオリナイト-タルク-カルサイトの 3 成分図を作成し、ゼオライト原料としての PS の再生利用を検討している。

焼成カオリナイト（600, 800, 900℃加熱処理）に水

酸化カルシウムとカルサイトを添加し、希 NaOH 溶液に対する選択溶解性を試験した実験から、質量比 27.1% 以下のカルサイトを含有する PS がゼオライト原料に適していることを確認した。また、カルサイトの比率から製紙工場を 4 つのレベルに分け、それぞれの代表的 PS について 5 日間にわたり採取を繰り返し、その経時変化を検討している。この結果、4 つの区分を跨ってカルサイトの量が変化しないことを明らかにしている。したがって、ゼオライトの合成に有利な PS を排出している工場が存在することを確認している。

同じ演者による研究発表がポスター発表でも行われ、製紙工場における副産物である PS の再生利用に系統的な検討がなされていることが窺われた。

座長（王子製紙）矢口時也

27-A 高品質苛性化軽カルの開発（Ⅲ）—実機スケールでの製造条件の検討—

（日本製紙技術研）○金野晴男、金井 清、南里泰徳

（同 八代工場）後藤任孝

（日本製紙ケミカル）高橋一人

KP の回収工程で、苛性化工程に、購入した新鮮な酸化カルシウムを添加して苛性化し、生成した炭酸カルシウム（軽カル）をキルンで脱炭酸せずに、填料、顔料として使用する方法に関する開発研究である。本発表はその 3 として、実機スケールで製造条件を検討したものである。これまでの研究で、軽カルの填料として有用な結晶形態である針状・柱状のアラゴナイト結晶体が、実機規模でもできることを報告しているが、その後 2.5 年間の操業経過と、苛性化工程中の不要元素の除去効果についても報告している。

パイロットスケールでは 250 L、実機スケールではこの 100 倍の 25 m³ の反応装置を使用して実験している。パイロットテストの反応生成物は、イガグリ状の平均粒径 5 μm 程度の軽カルの一次粒子が生成しているが、ろ過性が悪いため、二次粒子化させて粒子径を 2.4 倍に増加させ、ろ過速度を 5 倍に向上させている。この結果とさらなる検討により、実機スケールでの実験に移行し、パイロット実験と同様の結果が得られ、この生成物の填料特性を手抄きで確認したところ、市販の軽カルと同等の品質であることが確認されたと報告している。軽カル中のアラゴナイトの含有率は、80~90% とほとんど一定で、安定的に製造できているとしている。

苛性化軽カル製造による苛性化工程中の不要元素の除去効果については、苛性化スラッジの CaO 純度が 99% と非実施工場より 4.5% 向上しており、その他

の不要元素の含有率も低下していることを示している。

これらの結果から、苛性化軽カル製造は、現在も工場生産されており、工業スケールでの製造法が確立されたと報告している。

本研究による実機規模での生産が、現在も継続されているとのことであり、開発研究はこうあるべきだという手本になる発表で、すばらしい研究であると言える。会場からの質疑を2,3紹介すると、Mgは鉱物学的にある程度あった方がアラゴナイトは生成しやすくなるといわれており、Mgは定量しているかとの質問や、苛性化軽カル製造はバッチ製造であり、連続製造の苛性化法で製造可能かとの質問があり、別の遊休施設で製造しているとのことで、キルンは停止できるかについても、複数のキルンがあれば停止できるとのことである。また、不要元素の除去効果についての質問では、バラツキがあり、マスバランスをとって検討したいとのことであった。

塗 工

28-A 高速カーテンコーター塗工による顔料塗工紙の検討

(JSR 高分子研) ○伊藤一聡、座間義明、
樋口 篤

紙の塗工方法としてのカーテンコーターは、計量装置が非接触型の塗工法であり、磨耗・交換の低減、断紙の軽減、粕詰まりによるストリークが発生しないこと、塗料ロスが低減され、塗工品質が良好であるといった多くの利点をもっているが、高速塗工条件下での各種トラブルにより、実用化には至っていない。本発表は、1,200~2,000 m/minの高速カーテン塗工における、原紙の平滑性と塗料の流動性の影響について報告している。

高速カーテン塗工での問題点として、塗工面に散見される塗工欠陥と、塗工方向に垂直な筋状の塗工面の乱れ(パドリング)の解明をしている。塗工欠陥は、原紙の走行により原紙面の大きな窪みに空気の乱流が生じ、被覆した塗料が窪み上でブリッジを形成し、乾燥工程でこのブリッジが破裂して塗工欠陥になるものと推定している。塗工欠陥は塗工速度の上昇により増加する傾向があり、塗工量を増やしても完全には解消しないとのことである。原紙の大きい凹凸を小さくする必要があるとしている。パドリングは、塗料が平滑すぎる原紙上で滑り始めて、前方に良好に運ばれにくくなり、塗料が供給過多になり、供給過多の塗料が空気を巻き込みながら分離してパドリングになると推定している。パドリングを発生させないためには、原紙

の大きい凹凸を少なくし、微小な凹凸をやや大きめにし、カーテンと原紙の接触界面を物理的に調整することにより効果的に改善できるとしている。

また、同一原紙におけるカーテン塗工は市販の塗工紙より、塗料の被覆性が良好で、カーテン塗工は低塗工量でも高品質な塗工紙が製造できる可能性が期待できると結論し、今後さらにカーテン塗工の検討を重ねていくとのことである。

ラテックスメーカーからの研究発表であり、新しい塗工方法を提案しているもので、新たな知見が得られた。質疑では、カーテン塗工における原紙のサイズ度の影響については、サイズが違って同様の結果が得られるとのことであり、塗料粘度の影響は、カバーリングがよく、高速流動性のよいものが適しており、2種類のクレーを使用したとのことである。カーテン塗工では塗工量が多くても少なくても、塗工面の表面性は変わらないとのことである。カーテン塗工は高速塗工にマッチした塗工方法として期待しているが、さらなる研究を今後とも紙パルプ研究発表会で発表していただき、新たな知見を提供してもらえることを期待している。

ポスター発表

P-01 リグニンとオゾンの反応に占めるラジカル反応の割合

(森林総研) ○眞柄謙吾、杉元倫子、
池田 努、細谷修二

ECF漂白が一般化する中で、オゾン利用に対する関心は高い。しかし、オゾンはコスト面だけでなく、パルプ粘度低下を伴うため、オゾン単独で従来の塩素による脱リグニンに置き換えることはできない。この発表は、リグニンに対するオゾン反応選択性の謎を解

ポスター発表会場

き明かして、実操業改善の提案に結びつけることを目的としている。

発表者らは以前、セルロースの粘度低下（酸化的解裂）の原因が、リグニンのフェノール性水酸基に対して起きるオゾンの反応にあることをモデル実験で示した。本報告では単純化した実験系、すなわちセルロースのモデルとしてセロビオースのみの系、これに遊離のフェノール性水酸基の有無だけが異なる2種のリグニンモデル化合物、バニリルアルコールあるいはベラトリルアルコールがそれぞれ共存する系、以上3つの系にオゾンを添加して、セロビオースの回収率を比較した。

ベラトリルアルコールが共存する場合、オゾンはイオン反応によりムコン酸と過酸化水素を生成した。この反応が優先するため、セロビオースだけにオゾンを添加した場合よりもセロビオースの回収率は高くなった。バニリルアルコールが共存する場合には、ムコン酸と過酸化水素も生成したが、セロビオースの回収率はセロビオース単独の場合よりも低下した。 $\cdot\text{OH}$ のような強力なラジカル種が生成してセロビオースを攻撃した結果と推察される。

次に、オゾン漂白にとって好ましいイオン反応と、できるだけ抑えたいラジカル反応がどのような割合で起きているか調べるため、リグニンモデル化合物にラジカル捕捉剤共存下でオゾンを添加して、反応後に回収される反応出発物質と生成物を調べた。オゾンの自己分解が少ない条件（pH 2）では、消費されたベラトリルアルコールとはほぼ等モルの過酸化水素が生成し、イオン反応だけが起きていることが確かめられた。一方、バニリルアルコールの場合には生成過酸化水素量は反応物の50%で、50%かそれ以上の反応物がイオン反応で消費され、残りがラジカル反応による消費と推察された。したがって、ラジカル反応をうまく抑えることにより、反応選択性改善に繋がる可能性が大きい。リグニン中にフェノール性水酸基を残さない、たとえば2段階酸素脱リグニンを行った後にオゾン漂白を組み合わせる方法などが、上の議論から導かれておもしろい。今後の研究の進展が待たれる。

（日本紙パ研 青柳 記）

P-02 木質バイオマスのオゾン前処理酵素糖化“マイタケ廃菌床への応用”

（森林総研）○杉元倫子、眞柄謙吾、細谷修二

マイタケ廃菌床など、従来発現場で焼却処理されていたバイオマス廃棄物も、法律で現在では焼却処分ができなくなった。本報告は国のプロジェクトの一環で、マイタケ廃菌床を例題としたバイオマス廃棄物の

有効利用技術に関連する。発表では、糖化に必要な前処理としてのオゾンに対する、マイタケ廃菌床とスギ鋸屑の反応性が比較検討された。

その結果、スギ鋸屑はオゾン処理と共に酵素糖化率が増加し、最大で35%（未処理木粉の全糖含量の53%）になった。この場合消費されたオゾン量はリグニンの基本骨格、C6-C3当たり2分子で、またニトロベンゼン酸化生成物量とオゾン消費量が逆相関することから、オゾンがリグニン分解に寄与し、糖収率がその結果上昇したことが理解される。

一方、マイタケ廃菌床と栽培前の広葉樹オガ粉のリグニン量（クラーソンリグニン）には変化がみられず、白色腐朽菌であるにもかかわらずマイタケはリグニンを分解していなかった。オゾンによる廃菌床の糖化率も数%改善されたに過ぎなかった。

菌床は元々、広葉樹オガ粉にコーンブランを混合して調製される。マイタケ栽培後の廃菌床には糖、リグニン以外の未同定成分がまだ29%残っている。廃菌床の性状を調べる目的でアルカリ抽出を行ったところ、58%を占める抽出残渣は、糖とリグニンとして組成がほぼ把握できたが、アルカリ抽出分（42%）には糖およびリグニンとして定量されない未知物質が半分以上を占めている。スギ鋸屑の場合と違って、廃菌床からの糖収率改善にはオゾン前処理ではなく、アルカリ抽出が有効で、廃菌床は元の木材とは異なる特殊な性状を持つことが分かった。

焼却に替わるバイオマス廃棄物の処理方法として、オゾン前処理と糖化を組み合わせる方法はスギ鋸屑には技術的に有効であっても、廃菌床には適当といえない。廃棄物の種類に応じていろいろな選択肢を用意する必要がある。

（日本紙パ研 青柳 記）

P-03 脂肪酸ジアミド塩内添によるシート中のパルプ繊維の構造変化

（東大院農）○野田貴治、磯貝 明

紙の軽量化、低密度化に対するニーズが高まっている。筆者らは、衣料用繊維の柔軟・仕上げ剤として用いられている脂肪酸ジアミド塩をパルプに添加して手すきシートを作製し、その添加効果を確認するために、パルプ繊維の構造がどのように変化したかをSEMで観察した。その結果、オレイン酸ジアミド塩添加による紙の密度低下は、繊維間結合形成の阻害により紙層構造中の空隙が増加したことが原因であることが明らかになった。繊維内水素結合形成の阻害には寄与していなかった。これらの結果から、脂肪酸ジアミド塩を繊維内に定着させ、繊維間結合を維持しつつ繊維内壁の結合を阻害すれば、密度が低下しても繊維間結合形

成によりシート強度がある程度保たれる紙を作製できる可能性がある」と報告している。今後の展開に期待したい。(日本製紙 宮西 記)

P-04 紙のリサイクルに適した製本用ホットメルト接着剤の開発(その1)

(富士工業技術センター)○齊藤将人, 安藤生大,
村松重緒, 日吉公男
(東洋ベトロライト) 原 憲一, 窪田育夫,
鶴巻 忍

製本用ホットメルト接着剤, 綴じ込み付録に使用される粘着紙の粘着剤などはリサイクルが困難な原材料であるため, 雑誌古紙の洋紙への配合は制限され, 主に板紙への利用にとどまっている。雑誌古紙を印刷・情報用紙に利用する際の最大の課題はホットメルト接着剤や粘着剤などの除去である。脱墨パルプにそれらが残っていると抄紙機のロールや紙に付着して断紙しやすくなり, 紙製品のダートにも影響が出てくる。全体のリサイクルループを考えると, リサイクルしやすいホットメルト接着剤や粘着剤が開発されれば雑誌古紙の処理が容易になり, 紙への配合を増やすことができる。筆者らは, EVA の配合比を 50 wt% に固定し, タッキファイヤーとワックスの配合比を 0~50 wt% : 50~0 wt% に変えたサンプルを試作して, 配合比とリサイクル性の関係を求めた。そして, EVA 中の酢酸ビニルの含有量が多いほど (28 wt% 以上) リサイクル性が高いことを見出した。EVA の分子量がリサイクル性に影響を与えることも確認した。その結果を基に, ホットメルト接着剤を試作して実印刷物の製本に適用したところ, 製本作業性, 製本強度は従来品と同等であった。しかし, ホットメルト接着剤のリサイクル性の面ではまだ改善の余地があると報告している。実用化に繋がる研究成果であり, 今後の開発が望まれる。(日本製紙 宮西 記)

P-05 製紙スラッジ(PS)炭化物のゼオライト合成

(富士工業技術センター)○安藤生大, 齊藤将人,
村松重緒, 日吉公男
(愛媛大農) 春名淳介, 松枝直人, 逸見彰男

口頭発表で行なわれたペーパー・スラッジ(PS)のゼオライト原料としての可能性に関する研究をさらに進めたもので, PS に含まれる約 50% のセルロースを中心とした有機物を炭化し, 併せて無機物部分からゼオライトの生成を行なう手法について検討を行なっている。

その結果, PS の炭化によって二酸化炭素の分圧が上昇することから, 600℃ 以上で観察される脱炭酸反応によるカルサイトの分解を抑制するためゼオライト

の合成に好影響をもたらすことが判明した。さらに, 有機系の炭化物が存在してもゼオライトの生成には影響を与えないことも確認されている。また, 炭化された PS の比表面積がゼオライト合成時の 4 時間のアルカリ水熱反応により 4 倍に増加したことから, 有機炭化物の賦活反応が同時に生じていることが判明した。炭化 PS のゼオライト合成反応で, 固体/液体比 0.04, 反応時間 18 分のときに比表面積 250 m²/g の炭化 PS ゼオライトを生成することができた。さらに, 比較的低分子量の COD 原因物質の吸着に効果があることが示されている。

製紙用填料や吸着物質などへの PS の再生利用は, 他の競合品との品質的ならびに経済的課題を克服していく必要があるため, 容易ではないが, PS の発生抑制は製紙工場にとって大きな課題であり, 今後の研究の進展が期待される。(農工大 岡山 記)

P-06 環境負荷の軽減を目的とした非木材原料の新パルプ化法について(II)―ワラパルプの製造とシート特性―

(静岡大農)○鈴木恭治, 秋山紗衣子
(大善) 井出哲夫, 井出丈文, 與田 清,
日吉 勤

(富士テクノサポート) 中田幸次郎

麦わらや稲わらなど非木材繊維原料のパルプ化法として, 難離解古紙の処理に用いられる高濃度ニーダーを使用する新しいパルプ化法を提案している。提案されたパルプ化のフローは次のとおりである。わら原料を洗浄水を供給しながら洗浄粗砕機により処理した後, 緩圧式ニーディング装置に送り込む。この装置は, 3 段階に設計されており, アルカリ薬液を第 1 段で投入する。本検討では, 原料濃度 30%, 処理時間 40~50 分, 処理温度 95~100℃, NaOH 添加率 8% (対原料) で行なっている。処理温度の上昇は, 繊維の摩擦熱によるもので, エネルギー消費も少ないとしている。

本パルプ化法によるパルプ品質は比較的良好で, NaOH 添加率 8% で一部に結束繊維が観察されたが, 漂白や叩解処理を施すことによってかなり改善されている。また, 稲わらに比べて麦わらのほうが結束繊維が多く, 剛直なパルプが製造されたが, 紙の引張強さの高いパルプを得ることができた。

非木材原料をパルプ化する場合には, パルプ廃液の処理がむずかしい問題となるが, 本方法はパルプ化処理が緩和であり, 歩留まりが 70% 以上と高いことから比較的廃液処理が容易と考えられ, 今後の研究が期待される。(農工大 岡山 記)

P-07 加速劣化処理によるリサイクルパルプ繊維シートの劣化評価

(農工大農) ○田中宏典, 岡山隆之

近年, 古紙は製紙原料の主原料を占めるまでになっており, 古紙の劣化は古紙含有紙の強度特性に大きな影響を及ぼすと考えられる。本研究では4種類の手抄き紙と2種類の市販紙を用い, 恒温恒湿器を用いた加速劣化処理法により各紙試料の劣化過程を比較評価している。また4種類の処理温度における劣化速度定数を求めてアレニウスプロットを作成し, 各紙試料の劣化速度の温度依存性を比較した。これにより常温放置における劣化速度を予測できる。本研究では劣化の指標として白色度と引裂強度を採り上げて解析評価している。

白色度変化では, 白色度の低下速度に及ぼすリサイクル処理の影響は中性紙, 酸性紙ともに寡少としている。一方引裂強度変化では比較的大きな劣化が測定された。劣化速度は酸性紙が中性紙より大きく, 再生パルプシートがバージンパルプシートより大きい。つまり中性のバージン紙が最も長寿命ということになる。また酸性紙において, 市販紙の寿命が手抄きに比べて非常に長いのは, 市販紙に針葉樹晒KPが少量含まれていることによると説明している。

発表時に出た質問としては, ①なぜ白色度と引裂強度を劣化の指標としたのか, ②2次式で解析した根拠, ③活性化エネルギーは計算したか, また活性化エネルギーは何を示すのか, ④引裂強度低下の原因は繊維間結合力低下と考えてよいのか, 等であった。

①については白色度と引裂強度がもっともばらつきが少なく解析が容易であったということ, 通常よく用いられる耐折強度はばらつきが大きく解析が困難であったとのことであった。②についてははっきりした説明はなかった。③の活性化エネルギーは算出していないとのこと。④については一般的に繊維間結合力が向上すると引裂強度が下がるといわれることと相反するように思われる。リサイクルやagingにより, 紙が角質化し, 硬くもろくなったことにより引裂強度が低下したとは考えられないだろうか。

ともかく短期的な加速劣化処理とアレニウスの式を用いて, 紙の長期的な劣化特性の比較評価を行なうことができるということは大いに意義のあることである。

(静岡大 鈴木 記)

P-08 非木材 Giant Reed のパルプ化および品質評価

(王子製紙製紙技研) ○片山康一, 八重樫勇,

岩崎 誠

(ナイルファイバージャパン) 中安 顕

Giant Reed は成長の早い多年生の非木材植物であり, 形状は竹に類似しており, 世界中に広く分布している。荒地にも育つことからバイオマスとして期待が持てる。発表者らはこの非木材植物の化学パルプ化特性を検討するとともに, 得られたパルプの品質を評価している。

まず蒸解性であるが, Giant Reed は一般広葉樹材に比べて脱リグニン性が良好であるが, 精選収率は数%低い値となった。酸素脱リグニン性は一般広葉樹材とほぼ同様であったが, 処理後の白色度は一般広葉樹材の白色度に比べ4%ほど低かった。OKPの低白色度の影響もあり, 多段ECF漂白シーケンスでの漂白性は一般広葉樹材に比べ悪かった。

得られた晒パルプの特性を調べた結果, 繊維形態は広葉樹BKPと針葉樹BKPの中間に位置し, 繊維長分布は広葉樹パルプに比べて広めであった。叩解性はほぼ同様と考えてよい。

シート特性を比較すると, 密度はLBKPに比べ低く嵩高であり, 引裂強度はLBKPより高値であった。一方, 引張強度, 破裂強度, 耐折強度並びに不透明度はLBKPに比べ低かった。これらの主な要因は柔細胞の存在にあると考えられる。発表者によると Giant Reed パルプの半分近くが柔細胞で占められているとの説明であった。

質問としては①Reedという名前から葦(アシ)を連想するが, 実際はどうか, ②入手は容易なのか, ③日本でも栽培が可能か, 等であった。①については, 外見上では葦よりむしろ竹に類似しているとのことであった。②については, 可能であり, ③栽培も可能であるが気候温暖な地域の方が成長が早いとのことであった。

ともかく広葉樹パルプの代替になり得ると結論しているが, むしろシート特性を活かした特殊紙への応用に期待したい。未利用バイオマスの新利用開発という点で意義のある発表であったと考えられる。

(静岡大 鈴木 記)

P-09 板紙の圧縮強さ及び破裂強さに影響する試験条件の検討

(王子製紙分析センター)

○伊藤政孝, 泉 秀樹, 吉田芳夫

段ボール用ライナーには, JISのリングクラッシュ法による圧縮強さとミューレン高圧形試験機法による破裂強さが製品規格として規定されているが, これらの測定値は機差が比較的大きいことも現実である。よって, 本報告では, 機差発生原因と推定される試験条件を取り上げて, 各要因の圧縮強さと破裂強さに及ぼ

す影響を検討している。

この結果、リングクラッシュ法による圧縮強さについては、上下加圧板の平行度、試験機本体に対する試験片支持具位置、試験片支持具に対する試験片合わせ目位置、打ち抜きカッター、及び試験機本体が測定値に影響する要因であった。一方、試験片支持具の溝幅(中子の直径)、及び試験片の差込方向は測定値への影響は認められなかった。

また、ミューレン高圧形試験機法による破裂強さについては、ゴム隔膜の膨らみ圧力、試験片締付圧、及び破裂試験機本体が測定値に影響を及ぼす要因であったが、液体(グリセリン)の粘度は測定値に影響は認められなかった。

紙の物性を規定する各種の測定値は一般的にはJISで規定された方法で測定するが、機差が出てしまうことも事実である。製品の品質安定化のためには、正しい測定と正しい測定値が必要であるが、このような地道な取組がやがて日本の高品質製品群につながることを期待したい。試験機本体も機差の要因があるとのことであり、製紙メーカーだけの努力で終わることなく、試験機メーカーを巻き込んだ検討も必要であろう。(三菱製紙 日比野 記)

P-10 クリア塗工用エチレン共重合体系滑剤の開発

(日本製紙技術研) ○石岡 智、小野裕司、

野々村文就

ビグメント塗工紙においては、滑剤と言えばステアリン酸カルシウムやポリエチレン WAX が一般的であるが、本報告はクリア塗工における滑剤開発の検討結果である。

懇親会挨拶

木材科学委員会委員長
東京大学大学院教授 飯塚堯介氏

澱粉が主体であるクリア塗工液では、液 pH が低く高速塗工時にハイシェアが掛かることから、従来のポリエチレン WAX 系滑剤では機械安定性に欠け、スカムが発生してしまうことから使用できず、ASA 系滑剤は摩擦係数低減効果が穏やかであり、かつ、多量に適用した場合、サイズ性が向上して吸水度が大きく低下する問題を抱えている。

よって、エチレンと親水性のアクリル酸を共重合し、高圧ホモジナイザーで分散させることにより、乳化剤を全く使用しない新規滑剤を開発した。アクリル酸のモル比は摩擦係数低減効果と機械安定性の逆相関にあるため、個々の用紙銘柄に応じてモル比を最適化する必要はあるが、高速塗工での安定性と低塗布量での摩擦低減効果が高く、更に表面サイズ剤の効果も阻害しない特徴を持った新規滑剤の開発に成功した。この滑剤は、実機新聞用紙の抄造に適用され、効果が確認されている。

非塗工紙系での滑剤適用等ということは、これまででは考え難かったが、特に中性紙化の進む新聞用紙では必要性が高まっているものと思われる。本報告は成功例であるが、今後の製紙メーカー自身の薬品開発に関する参考事例となるであろう。

(三菱製紙 日比野 記)

懇親会風景

◎事務局より

本研究発表会の講演要旨集は、1冊3,000円で販売しております。ご希望の方は、当協会の書籍購入の方法と同様にお申し込み下さい。

◎第 70 回紙パルプ研究発表会実行委員会

委員長 青柳 哲夫 (株)日本紙パルプ研究所
 副委員長 片山 義博 東京農工大学大学院 BASE
 委員 眞柄 謙吾 (独)森林総合研究所成分利用
 研究領域
 委員 磯貝 明 東京大学大学院農学生命科学
 研究科

委員 岡山 隆之 東京農工大学農学部
 委員 矢口 時也 王子製紙(株)製紙技術研究所
 委員 宮西 孝則 日本製紙(株)技術研究所
 委員 矢口 忠平 日本大昭和板紙(株)技術開発部
 委員幹事 加納 直 紙パルプ技術協会

“イージースプライス”の展開

テサテープ株式会社 岡元征也、柏原有紀、向笠宗孝

我々は、2001年紙パルプ技術協会年次大会において、製紙工場向けのイージースプライス・ファーストラインを紹介した。これをきっかけに、わが国の製紙メーカー各社において、採用して頂いた工場が数多くある。我々の新技術がいささかでも、業界のお役に立てたことはまことに有難いことであり、ここで改めて感謝を表したい。

本報では、特異な構造をもつイージースプライスのベースティング機構について解説し、実用上の問題点と対応策を紹介する。あわせて2001年に紹介した後に達成した世界各地における実績について報告する。

バイヤスドルフグループに属するテサAGは、ドイツにあって多種類の粘着テープを製造し世界中に販売しているが、製紙工業向けにはイージースプライスを始めとする再パルプ化可能な、いわゆる水溶性テープを開発・製造している。活発な研究開発投資の一環として自動仕立て装置に適合する新技術を開発中である。現在のイージースプライスは、スプライスの準備作業が、手作業ないしリリーラーを利用した半手作業によるが、全自動機に適合する新製品の開発コンセプトと開発状況を紹介する。また、これまで作業が困難であった、突合せ継ぎ手（バットスプライス）を容易にするイージースプライス・ワインダーラインを紹介する。

(本文 86 ページ)

第70回紙パルプ研究発表会の概要

紙パルプ技術協会 木材科学委員会

第70回紙パルプ研究発表会は、2003年（平成15年）6月16日（月）～17日（火）の2日間、東京都北区「北とびあ」で開催された。産官学各界からの発表件数は合計38件で、口頭発表が28件、ポスター発表が10件であった。参加者は約310名であった。発表内容の概要をまとめた。

(本文 90 ページ)