B 2 0 8

電場が誘起する液晶流動とその応用

石丸 賢策[○] (高知工大院), 辻 知宏 (高知工大), 蝶野 成臣 (高知工大)

Liquid Crystalline Flows Induced by Electric Field and Its Application

Kensaku ISHIMARU, Tomohiro TSUJI, Shigeomi CHONO

Abstract

We performed two kinds of fundamental experiments for developing liquid crystalline micro-actuators. The first experiment was to measure the velocity distribution of back-flow between parallel plates under an electric field. The gap of an experimental cell was 50 μm , and its twist angle was 0°. We obtained that the velocity distribution was antisymmetric with respect to the center plane of the cell. In addition, the magnitude of measured velocity was agreed well with numerical predictions. The second experiment was to try to move the upper plate, by the induced back-flow. Gap of the plates was 300 μm , and weight of the upper plate was about 0.05g. As a result, the upper plate was moved by 38 μm with the maximum velocity of 179 $\mu\text{m/s}$.

Keywords: Liquid crystal, Back-flow, Actuator

1. 緒 言

ネマティック液晶に電場を印加すると、棒状の液晶分子は長軸が電場方向に沿うように再配向する。図1に示すように、分子が回転するとそこに速度勾配が発生し、結果として液晶全体に流動（背流）が誘起される¹⁾。図2は平行平板間に封入された液晶の分子が電場に応答する様子と、そのとき発生する背流の速度分布の模式図である。同図は平板間の全ての液晶分子が平板に対して平行に配向した状態を初期条件としたものであるが、背流の方向と大きさは分子配向のねじれ角（ツイスト角）や印加する電場によってコントロール可能であることが数値計算により明らかにされている²⁾。しかし、背流の速度分布の実測はまだ行われていない。また、図2において上下の平板は固定されているため壁面での速度は0であるが、もし上部平板が固定されていなければ背流により移動することが推測できる。

本研究は背流により駆動するマイクロアクチュエータの開発を目的とし、その基礎研究として平行平板間における背流の速度分布の測定および背流による平板の移動実験を行った。

2. 実験方法

速度分布の測定には図3のような液晶セルを用いた。2枚のガラスの内壁面には透明電極膜（ITO 膜）と液晶配向膜（ポリイミド膜）を施してある。液晶配向膜はセル中の液晶に任意のツイスト角を与えるためのものがある。セルギャップは50 μm 、印加電圧は5V、ツイスト角は0°である。実験には5CB 液晶（4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl）にトレーサとして直径2.5 μm のポリスチレン微粒子適量を混入したものを使用した。実験は顕微鏡下で行い、映像を動画としてコンピュータに取り込んだ後、画像解析により微粒子の移動量を求めた。図4は時間*t*に対する微粒子の移動量*d*の一例である。図の勾配より微粒子の移動速度を算出できる。

Fig. 1 Generation of back-flow

Fig. 2 Back-flow between parallel plates

Fig. 3 Structure of an experimental cell

図5は平板移動実験の概略である。上述の実験と同様に2枚のガラス平板には透明電極膜と配向膜を施してある。移動対象である上部平板は1辺10mmの正方形、厚さ0.2mm、質量約0.05gとし、下部平板は1辺20mmの正方形とした。上下の平板はツイスト角が0°となるように組み合わせ、平板間隔を一定に保つためのスペーサとして直径300 μ mのポリスチレン微粒子を10個程度散布した。また、上部平板と電源との接続は金線（電源側：直径100 μ m、平板側：直径25 μ m）を用いた点接触とした。この状態で平板間に5CB液晶を充填し、さらに表面張力の影響を低減するため上部平板全体を液晶で覆った。平板間に印加した電圧は10Vである。電圧の印加は移動量の測定終了まで継続した。

上部平板の移動量および移動速度の測定は流速分布の測定と同様、画像解析により行った。

3. 実験結果および考察

図6は微粒子の最大速度のセル厚方向分布を示す。図の縦軸はセル厚方向の位置 y をセル厚 H で除した無次元座標で、セルの

Fig. 4 Moved distance of a particle

Fig. 5 Experimental setup

Fig. 6 Comparison of velocity profiles

中央面を0としている。横軸は微粒子の最大速度 u_{max} である。 y 方向の各位置で5~7回の測定を行い、その平均値をエラーバーと共にプロットしてある。なお、図中の曲線は数値計算より得られた分布である。図よりセルの中央部に対して u_{max} の符号が反転しており、セルの上部と下部で逆方向の流動が発生していることがわかる。数値計算の結果も同様の傾向を示しており、両者は定性的に良く一致していると言える。

背流による平板の移動を試みた結果、実際に平板を移動させることに成功した。図7、8は上部平板の初期位置からの移動量および移動速度を約0.03秒ごとにプロットしたグラフである。図の横軸は電圧を印加してから経過時間 t 、縦軸はそれぞれ平板の移動量 d および移動速度 v である。上部平板は $t=1$ s付近から緩やかに移動を始め、 $t=1.5$ s頃から急激に加速しながら移動し、 $t=1.83$ sにおいて最大速度約179 μ m/sをとった後、およそ $t=2$ sで静止に至る。最終的な移動量は約38 μ mである。

謝 辞

本実験に用いたポリスチレン微粒子と配向膜材料を提供して頂いた積水化学工業株式会社とJSR株式会社に深謝の意を表す。

参考文献

- 1) Chandrasekhar, S., 液晶の物理学, (1995), 188, 吉岡書店.
- 2) 小笠原・他2名, 日本機械学会中国四国支部第40期講演論文集, NO. 025-1, (2002), 273.

Fig. 7 Moved distance of the upper plate

Fig. 8 Velocity of the upper plate