高エネルギーイオンビームによる分析

藤 本 文 範*

(昭和57年10月2日 受理)

Material Analysis by Means of High Energy Ion Beam

Fuminori FUJIMOTO

(College of General Education, University of Tokyo, Meguro-ku, Tokyo, 153 Japan)

(Received October 2, 1982)

1. はじめに

加速器といえば今まで原子核物理にのみ用いられるものと考えられていたが、1960年代に入ってから、イオンビームの結晶内でのチャネリング効果の発見、イオン衝撃により発生するX線の研究から、半導体粒子およびX線検出器の開発にともなって、物性物理研究に用いられるようになった。その後イオンと固体、原子との相互作用が明らかになるに従って、イオンビームを用いての応用、研究開発が進められ、今では半導体工業、核融合の研究、環境科学医学の研究等に加速器はなくてはならない存在となって来た。イオン加速器といっても、イオンエネルギーにして1 keV以下から、核子あたり1 GeVという巨大な加速器にいたるまであり、イオンも陽子からウランあるいはトランスウランに到るまで、その目的に応じて用いられている。ここでは数百 keV 以上のエネルギーを用いての各種分析法を中心に述べることにする。

2. 加 速 器¹⁾

イオン加速器はイオンを発生するイオン源につづいて加速部分があり、この部分で加速されたイオンを、そのエネルギーを決めるため、およびイオンの種類によって分けるための分析電磁石を通して、試料室にある試料に照射することになる。加速器はその加速方式により次のように大別される。

1. 静電型加速器

2. サイクロトロン

3. 線型加速器

4. シンクロトロン

次にこれら加速器の原理および特徴について簡単に述べる。

2.1 静電型加速器

静電型加速器は、静電場でイオンを加速する方法で、静電場を作る正負電極間に加速管を置き、正極から正イオンを加速管に入れて負電極からイオンを取出す。静電型加速器の特徴は、定常的なイオン電流が取り出せること、イオンのエネルギーのゆらぎが非常に少ないこと、さらに他加速器に比べて比較的取扱い易い。このような理由から物性実験には静電型加速器が一番よく用いられている。

静電型加速器は加速方式により次のように分類される。

2.1.1 コッククロフト型加速器 (Cockcroft)

通常500 kV 以下の電圧の場合に使用されるが、現在では4 MVの加速器も作られている。図1にその原理図を示す。この方式はコッククロフトにより始められ、彼はこれによって原子核の人工転換を行い、ノーベル賞を受賞している。この方式はカスケード方式とも呼ばれ、入力に高周波交流電源を用い、コンデンサーと整流器で昇圧する。図でコンデンサーと整流器の組を積重ねることにより原理的には大きな直流電圧を得る。通常500 kV以上では、密封タンクの中に入れ、六ふっ化硫黄(SF₆)のような絶縁ガスを封入することにより絶縁する。

この方式の加速器はイオン注入器等によく用いられ、取扱いが非常に簡単である。大きな加速器としてはダイ

* 東京大学教養学部 (東京都目黒区駒場)

図1 コッククロフト型高圧電源

図2 バンドグラフ型静電加速器

図3 タンデム型静電加速器

ナミトロンがこの方式である。

2.1.2 バンドグラフ型加速器 (Van de Graaff)

高電圧を発生するために、図2に示すように絶縁体のベルトを回転し、接地側の電極Aでベルトに電荷(イオン加速の場合は正電荷)を与え、高電圧側の電極Bでベルトで運ばれた電荷が集められ、それによって電極の電位が高くなる。高電位側にイオン源を置き、イオンを加速管を通して加速する。高電位制御は、一端を接地したコロナ棒と高電圧部との距離を適当に保つことで、高電圧部とのコロナ放電により行う。殆んどの場合これらの装置は絶縁ガスを封入したタンク内に収められている。バンドグラフの名は制作者の名前からとったもので、ベルトとしてゴムベルトが用いられたが、現在では、金属とプラスチックによるペレットで作られたもの、縄梯子のように横木を金属、縄をプラスチックで作ったものが作られており、前者をペレトロン(Pelletron)後者をラダトロン(Radatron)の商品名で呼ばれている。

図2に示したように高電圧側にイオン源を置き接地側に加速するものを特にシングルバンドグラフ加速器といふことがある。この型のものは通常5 MV位ののものまでのもが作られており、その電位をVボルトとし、n個のイオンを加速するとnVeVのエネルギーのイオンが得られる。

2.1.3 タンデム型加速器 (Tandem)

静電型加速器で高エネルギーのイオンを得るのに、図3のように、中央の荷電変換部を正の高電圧にし、負イオン源からの負イオンを引出し電極で引出し分析電磁石で目的の負イオンを取出し、加速管に導入して加速する。荷電変換部にはガスもしくはカーボン膜をおき、負イオンはそれを通してることにより電子を剥ぎ取られ正イオンに変換され、再び加速された後、分析電磁石を通して試料室に進む。中央の電位をVボルト、負イオンがA⁻、荷電変換後はAⁿ⁺とするとAイオンは(n+1)VeVのエネルギーを持つことになる。また窒素イオンを加速

する場合には、 N^- よりも CN^- イオンや NH_2^- を作る方が容易であるため荷電変換後 N^{n+} であっても $(n+1)V$ eV よりも幾分低いエネルギーとなる。

タンデム型静電加速器の利点は、イオン源が接地点にしかもタンクの外部にあるため、各種イオン源を設置してお互いに迅速に使い分けことが出来ること、イオンの種類を変えることが容易であること、イオン源の故障に対する対応が容易である等、数多くあるが、欠点としては、シングル型程大きなイオン電流を取出すことが出来ない、分子イオンを加速出来ない、希ガスイオンを加速することが一般に困難であり、特に Ar イオンは負イオンが出来ないため加速出来ない等である。

高電圧発生には、シングルバンデグラフ型の場合と同様であるが、最近コッククロフト型を用いたものがあり、タンデトロンの商品名がつけられている。

タンデム型加速器では中央荷電変換部の電圧が 25MV のものもあり、日本でも原子力研究所に 20 MV のタンデム加速器が作られている。

2.2 その他の加速器

タンデム型加速器で、中央電極の電位が高くなると、非常に大きな装置となる。比較的小型で、しかも高いエネルギーを得る加速器として、前に述べた各種加速器がある。それらはいずれもイオン電流がパルス状である。以下これらの加速器について極く簡単にそれらの特徴を述べるにとどめる。

2.2.1 線型加速器 (Linear accelerator, Linac)

リニアックとも言う。イオン源から出たイオンが、初めは短かく、後では長い多数の直線に並んだパイプ状の電極の間を通過するとき、加速されるように、各電極間に高周波電圧がかかるようになっている。高周波の振動数が一定の時、一つの電極の中を通過するイオンの速度はイオンの種類によらず一定である。即ちイオンのエネルギーはイオンの核子当りのエネルギーが一定である。大電流をとることが可能である。

2.2.2 サイクロトロン (Cycrotron)

一様な磁場の中で荷電粒子が磁場に垂直な面内で一周する時間が一定である性質を応用して作られた粒子加速器で、磁場の間に二つの半円形の電極を弦の部分に平行に置き、その間に高周波電圧をかける。二つの電極間を通過する毎にイオンは加速される。二つの半円形の中心のイオン源を出たイオンは渦巻状の軌道をえがいて円周部分に達し、引出し電極に電圧をかけて外にイオンを取出す。高周波の振動数が一定の時、イオンエネルギーはその質量と電荷の二乗の比で決まり、変えることは出来ない。大きな電流を取出すことは出来るが、エネルギーのひろがりも大きい。

特別の型をした磁場を用いてエネルギーを可変にしたサイクロトロンをシンクロサイクロトロンもしくは AVF サイクロトロンと呼ばれる。

2.2.3 シンクロトロン (Synchrotron)

サイクロトロンとは異なり一定の円軌道を通るようにしたものがシンクロトロンで、円軌道の一部分に加速高周波電極があり、イオンのエネルギーに応じて、磁場の強さが変わるようになっている。このような加速器では核子当り 1 GeV 以上に加速することも可能である。

3. イオンバックスキャタリング

(Ion backscattering)²⁾

ラザフォードバックスキャタリング、略して RBS と呼ばれる。イオンビームを用いての最もよく知られた固体表面近くでの元素分析法であり、後で述べるチャネリング法を利用することにより、その応用は広い。

充分コリメートされたイオンビーム (通常はビームのひろがり $5'$ 以内に作る) を図 4 (a) のように固体に入射させ、イオンは深さ d のところの原子により大きな角度で散乱 (Rutherford 散乱) した後、入射面から外に出た時、イオンのエネルギー E_{obs} は、図 4 (b) から分かるように、

$$E_{obs} = E_0 - \int_0^{d/\cos\theta_1} S(E) dx - (1 - k_{12}^2) \times \left(E_0 - \int_0^{d/\cos\theta_1} S(E) dx - \int_0^{d/\cos\theta_2} S(E) dx \right) \quad (1)$$

で与えられる。ここで E_0 は入射イオンのエネルギー、 $S(E)$ はエネルギー E を持った入射イオンに対する固体の阻止能で、 θ_1 , θ_2 は図に示されるように固体表面の垂線と入射、散乱方向とのなす角度である。ここで散乱前後での $S(E)$ を各々 $S(E_0)$, $S(E_{obs})$ とすると

$$E_{obs} = k_{12}^2 E_0 - \left(\frac{k_{12}^2 S(E_0)}{\cos\theta_1} + \frac{S(E_{obs})}{\cos\theta_2} \right) d \quad (2)$$

となり、 $k_{12}^2 E_0 - E_{obs}$ は d に比例する。ここで k_{12} は

$$k_{12} = \frac{M_1 \cos\theta_s + (M_2^2 - M_1^2 \sin^2\theta_s)^{1/2}}{M_1 + M_2} \approx \frac{M_2 + M_1 \cos\theta_s}{M_2 + M_1} \quad (3)$$

で、 M_1 , M_2 はイオンおよび散乱原子の質量、 θ_s は散乱角である。 k_{12} は M_2 原子の反跳によるイオンのエネルギー損失を表わす因子である。 $\theta = 180^\circ$ ならば $k_{12} = (M_2 - M_1)/(M_2 + M_1)$ となり、 M_2 と M_1 の差が大きい程 $k_{12}^2 E_0$ の値は小さくなる。今固体の表面近くに M_2 より重い原子 M_3 があるとすると、背面反射して来たイオンのスペクトルは図 4 (c) のようになり、母体固体からの散乱イオンより高いエネルギーのところに M_3 原子から

図4 イオンバックスキタリング法の原理

の散乱イオンが観測される(図4(c)は母体がシリコンで表面近くにアンチモンがある場合を示す)。また M_3 原子からの散乱イオンのスペクトルを精密に測定することにより(2)式からわかるように M_3 原子の深さ方向の分布が測定される。 $k_{12}^2 E_0$ と $k_{13}^2 E_0$ との差が大きい程 M_3 からのスペクトルがよく分離され測定精度もよくなる。このことから通常入射イオンとして陽子よりも重い He イオン (α 粒子) を用いる。時にはもっと重いイオンを用いることもある。

散乱イオンの強度は、入射イオンのエネルギーが高い時には、イオンと原子間のポテンシャル $U(r)$ 、各々の原子番号を Z_1, Z_2 とすると $U(r) = Z_1 Z_2 e^2 / r$ 、すなわちクーロンポテンシャルで近似され、この場合の散乱が、ラザフォード散乱と呼ばれる。その散乱微分断面積は

$$\frac{d\sigma_R}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{2E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \theta_s} \times \frac{(\cos \theta_s + \sqrt{1 - (M_1/M_2)^2 \sin^2 \theta_s})^2}{\sqrt{1 - (M_1/M_2)^2 \sin^2 \theta_s}} \quad (4)$$

で与えられる。この式で重要なことは散乱微分断面積が Z_2^2 に比例することで、固体表面近くの不純物原子がある時、その原子番号が大きい程感度がよいことを示して

いる。このラザフォード散乱の式は入射イオンのエネルギーが低くなると、使えなくなる。また入射イオンのエネルギーが低くなると、高角度に散乱して来るイオンは一回の散乱でなく、二回以上の小角散乱を繰り返してくるものが出て、分析はそれだけ不正確になる。通常入射イオン He の場合 1 ~ 3 MeV のエネルギー範囲で実験が行われる。エネルギーが高くなりすぎると、He イオンでも軽い原子と衝突して核反応をおこすことになる。特に陽子をシリコンに用いた時は 1.6 MeV のところに非常に強い核反応があり、注意が必要である。この方法による深さ方向の分解能は検出器の分解能で決まり、SSD (半導体検出器、分解能約 13 keV) を用い、1 MeV He イオンでシリコンの場合約 300 Å である。固体表面層近くでの不純物原子の検出感度は前述のように Z^2 に比例するが約 0.5 at % 程度と考えられる。さらに分解能、検出感度を増すために SSD を低温に保つなり (この時分解能は約 7 keV)、静電型エネルギー分析器を用いることがある。

4. チャネリングとブロッキング³⁾

これまでの議論では、標的は非品質、多結晶あるいは結晶であっても、イオンの入射方向が結晶軸や面に平行でない時のもの (ランダム方向という) であった。イオンが結晶軸もしくは面に殆んど平行に、図5のAに示されるように入射した時、イオンは原子列もしくは原子面と小角散乱をくり返し、原子と直接衝突することなく進む。この現象をチャネリング (Channeling) という。このときの RBS スペクトルはランダム方向入射のときの収量に比べて、図6に示すように非常に小さい。表面近くからのイオンの散乱収量はシリコン結晶<110>軸方向、常温で約 3 % である。この収量を最小収量 (Minimum Yield) といい、 χ_m で表わされる。軸チャネリングの場合

$$\chi_m = 3\pi N d \rho_{\perp}^2 \quad (5)$$

で与えられる。ここで d は軸方向の原子間隔 (図5参照)。 $\rho_{\perp}$ は原子の熱振動の軸に直角な方向の振幅である。軸チャネリングの状態から結晶を回転すると、表面近くからの散乱収量は図7のような大きな凹み (Channeling dip) を示す。この凹みの角度幅の半分 ψ_c をチャネリングの臨界角 (Critical angle) と言い、 $E > 2Z_1 Z_2 e^2 d / a_{TF}$ のエネルギー範囲では、

$$\psi_c = \psi_1 = \sqrt{\frac{2Z_1 Z_2 e^2}{Ed}} \quad (6)$$

で与えられ $E < 2Z_1 Z_2 e^2 d / a_{TF}$ では

$$\psi_c = \psi_2 = \sqrt{\frac{\sqrt{3} a_{TF} \psi_1}{\sqrt{2} d}} \quad (7)$$

図5 チャネリングとブロッキング

図6 チャネリングスペクトル

である。ここで a_{TF} はトーマス・フェルミ半径 (Thomas-Fermi radius) で $a_{TF} = 0.885a_0 (Z_1^{1/2} + Z_2^{1/2})^{-2/3}$, $a_0 = \hbar^2/me^2 = 0.53\text{\AA}$ (ボーア半径) である。

チャネリング状態にあるイオンの数は、結晶表面から内部に入るに従って減少していく。これをディチャネリング (Dechanneling) といい、図5のCの粒子のように結晶原子の熱振動により、あるいはDの粒子のように結晶の欠陥によって直接原子と衝突することにより起こる。また電子との多重散乱により、入射イオンはチャネル方向に対して垂直な方向の運動量成分が増大してディチャネリングが起る。これらチャネリング全般にわたる理論は Lindhard により発展された⁶⁾。

イオンが今度はランダム方向から結晶に入射し、図5のEの粒子のように高角度に結晶の軸もしくは面の方向に散乱した時、粒子は再び隣の原子で散乱されて軸や面方向には進み得ず、その方向での散乱収量は減少する。これをブロッキング (Blocking) 現象という。結晶の表面から少し離れたところに写真乾板を置くと、図8⁶⁾に示

図7 500 keV 陽子のタングステン結晶<100>軸のまわりのRBS収量。○：実測値，×計算値

図8 500 keV 陽子によるタングステン単結晶からのブロッキング像。中心が<100>軸である。

すように結晶の軸や面方向が黒く観測される。この像をブロッキング像 (Blocking pattern) という。この黒い部分の角度分布は図7の場合のチャネリングディブと全く同じである。このことは散乱の相反定理によって説明される。以上チャネリング現象のあらましを述べたが、この現象を利用して次のような測定が行われている。

4.1 不純物原子の位置の決定

図5で不純物原子が格子点上 (a の位置) にある場合、不純物原子からのRBSの角度変化 (図7) は、母体結晶からのものと同じであるが、不純物原子が格子点外 (b の位置) にある場合は角度変化は母体結晶のそれとは異なる。従って結晶の二、三の異った方向についての測定を行うことによりかなり正確に不純物原子の格子中における位置を決めることが出来る。その一例として Eriksson 達の Tl, Au, Bi を Si にイオン注入し、1 MeV の He イオンでチャネリングの測定をした結果を図9に示す⁷⁾。図9(a)は Tl を注入した結晶の RBS スペクトルで、Tl からのイオンの散乱強度は<111>方向と

図9 イオン注入されたシリコン結晶から後方散乱した 1 MeV He^+ のエネルギースペクトル
(a) Tl 注入の結晶の場合 (×: ランダム方向, ○: $\langle 111 \rangle$ 方向, ●: $\langle 110 \rangle$ 方向)
(b) 注入原子からの散乱イオンスペクトル (×, ○, ●: 上に同じ)
(c) 角度分布 (破線: Si, ○: Bi, ×: Au)

$\langle 110 \rangle$ 方向で大きく異なる。右上の結晶の原子配列と比較することにより (Si 原子は黒丸) かなりの Tl 原子は白丸で示される格子間位置にあると考えられる。Bi 原子の場合図 9 (b) に見られるように Bi 原子から散乱して来たイオンの強度は、 $\langle 111 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ 軸チャネリングの場合、ランダム方向のそれに比べて著しく小さい。このことから Bi 原子の殆んどが、Si 結晶の格子点上に位置していると考えられる。Au の場合はチャネリング、ランダムとも殆んどそれらの散乱強度は変化がない。このことから Au は無秩序に Si 結晶中に分布しているように思

図10 As, P を同時拡散されたシリコン結晶からの 2 MeV の He^+ の RBS スペクトル (●: ランダム方向, ○: $\langle 111 \rangle$ 方向)

われる。

もう一つの例として著者達の測定例を図10に示す⁸⁾。これは Si 結晶に P および As を同時に拡散により多量の P を注入したもので、それにもかかわらず格子欠陥を生じなかったものである。As の部分を注目するとランダムスペクトルでは As の分布を示し、表面部分を除いてその分布は拡散分布曲線によく一致している。表面での As の濃度は大きく、しかもチャネリングスペクトルはランダムのそれより高い。このことは表面の As は格子間に位置していることを示す。結晶内部に入らに従って As は格子点上に位置するようになっていることが分る。このような不純物原子の位置の場所的变化は、他の方法で知することは殆んど不可能なことである。

チャネリングの場合の散乱イオンの収量が、ランダムの場合より大きい例を図11に示す⁹⁾。ここでは Yb をイオン注入された Si 結晶について、1 MeV の He イオンでの RBS 法での Si および Yb よりの散乱強度の三つの結晶軸のまわりの角度分布の測定結果である。 $\langle 110 \rangle$ 軸について Yb からの散乱強度は他の二つの軸、および Si のそれとは異なり、臨界角の約三分の一の幅の鋭いピークを作っている。これは結晶のこの軸方向でのチャネル中の中心附近でのイオン束の密度が、平均密度より大きいためである。これをフラックスピーキング (Flux peaking) の現象という。このようなフラックスピーキ

図11 Yb を注入したシリコン結晶からの 1 MeV, He^+ の RBS 角度分布 (Δ : Si 原子から散乱したもの, $\circ$: Yb 原子から散乱したもの)

ングは既に数多く観測されており、二つあるいは三つのピークより成る場合もある。

図11で見られるように<110>、<111>軸についても Yb からの散乱イオン強度の角度分布は、互いに異なり、また Si からのそれとも異なる。このような強度分布を解析することにより、かなり詳しく不純物原子の位置を決めることが出来る。解析方法については他の文献を参照されたい¹⁰⁾。ただここで注意したいことは、一つは不純物原子の位置が結晶格子中の一ヶ所だけでなく、二つ以上の場所にある場合、正確に決めることが困難となって来る。また RBS 測定中に、不純物原子の位置が移動し、測定中のイオン照射量により結果が変わって来る場合がしばしばある¹¹⁾。このようなことを充分考慮して測定する必要がある。

4.2 格子欠陥およびその密度の測定

チャネリング効果は格子の熱振動によって強くその影響を受ける。そのことはその振幅0.1~0.2Å程度の原子の格子点からのズレに対しても敏感に変化することを示す。逆にチャネリング効果の減少度、すなわちディチャネリングを測定することにより格子欠陥の密度を測ることが出来る。図12(a)にシリコン単結晶に Ne イオンを 250 keV で打込んだ後、2 MeV の He イオンで<110>方向についての規格化エネルギースペクトル（ランダム方向の場合のエネルギースペクトルの各エネルギーでの収量を1とした時のチャネリングスペクトル）の打込み量による変化を示す¹²⁾。これを見て分けることは打込み以前にすでに表面のところに小さなピークがある。これは図5の粒子Bのように結晶表面での原子で散乱したイオンに

よるものである。これを表面ピークと言い、後述されるように、表面構造の研究に利用される。イオン打込みによってそのピークが大きくなって行くのは、打込みにより表面の結晶格子が著しくくずれて行くことを示している。結晶の深い部分に行くに従って、一度、散乱イオンの強度が減少し、再び大きなピークがあらわれる。ここでは結晶が大きくくずれているためであり、打込みイオンの飛程のところにあたる。ここではチャネリング粒子の数が減少しているのみならず、図5Dの粒子のようにチャネリング粒子が直接欠陥原子と衝突して背面反射する。そのあと散乱イオンの数は減少している。この部分の結晶は完全なままであるが、チャネリング粒子は、打込みイオンの量とともに減少し、背面反射イオンの数が増加している。これらのスペクトルを解析することにより、結晶の乱れの量と分布が導き出されるが、詳しいことは元の論文を見るとして、ここでは多重散乱の理論で得られた $6 \times 10^{14}/\text{cm}^2$ の打込み量に対するスペクトルについての結果を図12(b)に示す。

図12では単に変位原子の密度で欠陥の程度を表わしたが、ディチャネリング現象は欠陥の種類によって変化する。例えばイオンのエネルギーとディチャネリングの確率との関係、イオンの種類、すなわち陽子と He イオンによるディチャネリング確率の変化を調べることにより、転位の種類、欠陥の種類についての情報を得ることが出来る¹³⁾。

4.3 表面構造の研究

前にも述べたようにチャネリング RBS スペクトルにしばしば表面ピークが観測される。これを静電エネルギー

図12 (a) 250 keV Ne^+ を打込んだシリコン結晶の $\langle 110 \rangle$ 方向の規格化スペクトル. (b) $6.0 \times 10^{14}/\text{cm}^2$ のスペクトルにより求めた欠陥濃度分布

一分析器のような高分解能検出器を用いて測定すると、鋭い高いピークが観測される。図13(a)に金単結晶（表面(100)面）の $\langle \bar{1}10 \rangle$ 方向に入射した0.5 MeV He イオンのチャネリングスペクトルを示す¹⁴⁾。ランダムスペクトルでの単位エネルギー当りの散乱イオンの収量と、このピークの面積とを比較することにより、結晶をそのチャネリング方向から見た時に見える原子の密度が求められ、今の場合 $4.2 \times 10^{15}/\text{cm}^2$ である。今この結晶表面に Ag を蒸着し、そのチャネリングスペクトルを設定したものが図13(b)である。Au の表面ピークは小さくなり、代りに Ag の表面ピークが表われている。各々の表面での原子密度は図中に示されているが、この結果から、Ag が島状に Ag の上にエピタキシャルに結晶成長していると考えられる。もし Ag 原子が Ag の結晶表面を様に覆っているならば、金の表面ピークは現われない筈である。このような簡単な測定および考察から、結晶表面についての情報が得られるが、詳しくはさらに、イオン散乱についての知見が必要である。

ある原子に平行なイオンビームが来た時、図14に示されるように原子の後方にイオンの通らない影が出来る。

図13 (a) 金単結晶（表面(100)面）の $\langle \bar{1}10 \rangle$ 方向に入射した 0.5 MeV He^+ の RBS スペクトル. (b) 同じターゲット上にエピタキシャルに銀を一原子層程度成長させた表面からの RBS スペクトル

これをシャドーコーン (Shadow cone) と呼ぶ。もしこのコーンの中に後の原子があれば、その後の原子はイオンの散乱には寄与しない。もしコーンの外にあれば、その場合は寄与することになる。今図15のように、結晶軸に平行にイオンが入射した時、(a)の場合には第二層の原子は表面ピークに寄与しないが、(b)の場合のように表面原子と第二層原子との間隔が結晶内部での原子間隔と異なる場合は、第二層の原子は表面ピークに関与することになる。今入射方向をこの結晶軸のまわりに回転すると図16(a)の表面ピークと、結晶内部からの散乱イオンの収量の角度変化は(b)のようにそのディップの位置が異なることになる。もし、図15(a)の場合には相方のディップの位置は同じである。このような方法により、表面原子と第二層原子との間隔についての情報が得られる¹⁵⁾。

イオンビームの原子によるシャドーコーンはイオンのエネルギーが高くなれば細くなり、低くなると太くなる。このことを利用して表面原子の熱振動の振幅が、結晶内部のそれとは異なるということが観測されている¹⁶⁾。イオンビームによる表面構造の研究では、低エネルギー電子回折 (LEED) あるいは高エネルギー反射電子回折 (RHEED) のように表面原子の配列の周期的変化を観測することは出来ないが、これらの方法で観測困難な、表面原子の配列の近接原子間の関係を直接観測出来るという特徴を持ち、電子回折の測定と相補的である点で重

図14 イオンビームの一つの原子によるシャドウイング効果

図15 結晶表面での表面に垂直な方向の格子定数の変化の測定原理

図16 結晶表面の格子定数に変化がある場合のプロッキングディップの変化

要な意義がある。ただイオンの場合、照射損傷の影響がかなり測定に重要な因子となり、この点は測定の際、注意が必要である。

5. 軽原子の検出

今まで述べた RBS 法では不純物原子は(2)、(3)式から分るように母体原子より重いことが必要であった。しかし母体原子より軽い原子を検出することは RBS 法では特別な場合を除いて(母体が結晶の場合、チャネリング効果を利用することにより表面近くの軽元素を測定出来る)適当でなく、次に述べる方法を用いて測定される。

5.1 反跳法

この方法は高エネルギー重イオンが軽原子と衝突し、その軽原子は反跳により試料外に飛出し、飛出した軽原子を検出する方法である。これには軽原子がイオンの入

射面から飛出させる方法と、試料が非常に薄いときには入射面とは反対の面から飛出させる方法とがある。前者および後者の原理図を図17(a)および(b)に示す。(a)の場合は入射イオンの質量 M_1 、エネルギーを E_0 、軽原子の質量 M_2 、飛出した時のエネルギーを E_2 とすると衝突が試料表面でおこった時

$$E_2 = \frac{4M_1M_2}{(M_1+M_2)^2} E_0 \cos^2 \theta_2 \quad (8)$$

で与えられる。ここで θ_2 は軽原子が飛出した方向とビームの入射方向との角である。検出器を θ_2 の方向に置くと、軽原子の質量 M_2 に応じて異ったエネルギーで検出器に観測される。しかも試料に厚みがあるとき、深さ d のところから飛出した M_2 のエネルギーは E_0 について $S_1(E_0)d/\sin \alpha_0$ 、飛出し原子については $S_2(E_2)d/\sin \alpha_2$ だけエネルギーを損失している(ここで S_1, S_2 は

図17 反跳法による軽原子検出の原理図 (a) 反射法 (b) 透過法

M_1 , M_2 原子に対する阻止能, α_1 , α_2 は各々表面と入射方向, 飛出し方向とのなす角である). 従って, 軽原子の種類のみならず, 試料中の各原子の密度分布まで測定出来る. ただしこの方向には沢山の入射イオンも検出器に入ってくるので, これを除くため適当な厚さの吸収膜を検出器の前に置く必要がある. このような方法でシリコン中にイオン注入された水素を測定した例を図18に示す¹⁷⁾.

この方法の特徴は簡単に軽元素が検出出来ることで, 水素を検出する場合には2 MeV の He イオンを入射することによって測定可能である. ただ図18に見られるようにバックグラウンドが多く検出感度は0.1 at % までである. しかし非常に高いエネルギーの重イオンを用いて精度を良くすることが可能である. 図18には同じ試料について12 MeV の ^{12}C イオンで測定した例を示す.

これに対して図17(b)の場合, 入射イオンとして重イオンを用いる必要はなく, 例えば水素の検出の場合に, 入射イオンに陽子を用い, $\theta_1 = \theta_2$ で検出器 I と検出器 II との間にコインシデンス回路を用いることにより, バックグラウンドを殆んど取り除くことが出来, 検出感度は非常によくなる. ただこの方法では, 入射イオンおよび飛出した原子は試料を抜け出さなくてはならない. 従ってあまり厚い試料は測定不可能となる.

5.2 核反応を利用する方法

軽原子を検出するのに核反応が利用される. 軽原子は核の電荷が小さいためクーロン力が小さく, 軽イオンに対して低い入射エネルギーで核反応がおこる. 表1に微量分析に利用される核反応を示す. (核反応の記号表示は, 左端はターゲット原子核, カッコの左は入射イオンの原子核, 右が放出放射線, カッコの右側は核反応後生成された原子核を表す) ここで核反応で放出される γ 線, 陽子, α 粒子を測定して微量元素の検出を行う. こ

図18 シリコン中にイオン注入された水素 (^1H) の密度分布を 2.4 MeV He イオンと 12 MeV ^{12}C イオンの反跳反射法で測定した結果の比較.

の場合定量測定には通常, 目的元素を既知量含んだ標準試料との比較で行う.

γ 線測定の場合には試料真空槽の外部, 出来るだけ試料に接近させて通常 NaI シンチレーション検出器を置き, γ 線を検出する. 一つの例として $^1\text{H} (^{15}\text{N}, \alpha\gamma)^{12}\text{C}$ による測定例について述べて見よう¹⁸⁾.

この核反応は共鳴核反応で ^{15}N のエネルギー $E_N = 6.38$ MeV でおこり, 核反応のおこるエネルギー範囲は 13keV と非常に狭い. このことを利用して試料中の水素 (ここでは ^1H) の深さ方向の分布を測定することが出来る. その概念図を図19に示す. 入射エネルギー $E_0 > E_N$ で入射した ^{15}N イオンが, $E = E_N$ になった場所における水素 (ここでは ^1H) と核反応をおこして $E_\gamma = 4.43$ MeV の γ 線を発生する. この時の γ 線の強さは $AE \cdot \rho / S_N(E_N)$ に比例する. ここで S_N は ^{15}N に対する試料の阻止能, ρ は ^1H の密度である. 図20に核反応がおこっている時といない時の γ 線のスペクトルを示す. 両者のスペクトルの差が核反応によるもので, 4.43MeV の

表1 微量分析に利用される核反応

元 素	核 反 応	入射エネルギー (MeV)	計測率* (count/min)	感 度 (ppm)
水 素	$H(^{15}N, \alpha\gamma)^{12}C$	>6.38		$\sim 10^3$
	$H(^{19}F, \alpha\gamma)^{16}O$	16~18		$\sim 10^3$
	$H(^{11}B, \alpha)^8Be$	1.6~2.3		$\sim 10^3$
	$H(^7Li, \gamma)^8Be$	2.7~7.0		~ 1
	$D(^3He, H)^4He$	0.7~1.0		$\sim 10^3$
	$T(p, n)^3He$	2.5		$\sim 10^3$
ヘ リ ウ ム	$^4He(^{10}B, n)^{13}N$	3.5~5.0		$\sim 10^4$
リ チ ウ ム	$^6Li(d, \alpha)^4He$	0.7	930	
	$^7Li(p, \alpha)^4He$	1.6	400	
ホ ウ 素	$^{11}B(p, \alpha)^8Be$	0.7		
炭 素	$^{12}C(d, p)^{13}C$	1.0	20,000	
窒 素	$^{14}N(d, \alpha)^{12}C$	1.3	470	
酸 素	$^{16}O(d, p)^{17}O$	0.83	1,600	
	$^{18}O(p, \alpha)^{15}N$	0.73	4'600	
フ ッ 素	$^{19}F(p, \alpha)^{16}O$	1.25		

* 10^{16} atom/cm² を含む薄膜を用い、ビーム電流 1 μ A、検出器立体角0.12 sr、検出角150°である。

他に0.5, 1 MeV 下ったところにある山は NaI 中での γ 線の電子・陽電子発生したもの的一方および両方が NaI の外に出ていったことによるピークである。自然放射能によるバックグラウンドが意外に強いが、殆んどがコンクリートからのもので、一部宇宙線によるものが含まれている。入射エネルギーを増すことにより深い部分における水素密度が測定される。深さに対する分解能は $\Delta E/S_N(E_N) = \Delta d$ で与えられ Si 中で約 130Å, Cu 中で約 80Å である。実際に測定した例を図21に示す¹⁹⁾。これは非晶質 SiO₂(H) を Si 結晶上につけたもので、SiO₂ 膜の厚さは約 800Å, 表面と Si との接触面における水素の濃度が大きい。表面のものは空気中で付着した炭化水素であると考えられる。

次に核反応により荷電粒子が発生し、その強度を測定することにより微量分析を行う方法について考えよう。例えば $D(^3He, H)^4He$ の反応の場合 3He イオンが 750 keV を中心に 100 keV のエネルギー範囲で D と核反応をおこし、H と 4He を放出する。この場合 H と 4He 粒子のエネルギーは各々約 15, 2.5 MeV で入射 3He イオンよりかなり高い。このように一般に核反応により放出される粒子は入射イオンよりも高いエネルギーの核反応のみが、分析に利用される。しかし放出された粒子の数は、散乱した入射イオンのそれよりも非常に少ない。ま

図19 ^{15}N イオンビームによる固体中水素の深さ分布の測定原理

た放出粒子の強度の、イオンの入射方向に対する角度依存性は小さい。通常散乱イオン用と放出粒子用の二つの検出器を置き、後者には出来るだけ大きく、しかも図18 a のときと同じように吸収膜を置いて散乱イオンが検出器に入ることを防ぐ。このようにして測定した例を図22に示す²⁰⁾。図22ではバナジウム結晶に酸素および重水素が入ったものの重水素の結晶格子中の位置を決めるために、 3He イオンでランダム方向と {110} 面チャネリング方向についての RBS スペクトルと、核反応により生じた α 粒子と陽子のスペクトルが示されているが、核反応で生成した粒子の収量はチャネリング方向の場合の方がランダム方向より多いことに注意したい。

6. イオン励起による X 線発生²¹⁾

元素分析を行う有力な手段として X 線マイクロアナライザー、蛍光 X 線等、特性 X 線による分析法が広く用いられている。最近イオン照射によって発生する特性 X 線を測定することによる分析が PIXE (Particle Induced X-ray Emission Analysis) と名付けられ注目されている。イオンを用いた場合の大きな特徴は、電子による場合に比べて連続 X 線が非常に小さいことで、従って X 線スペクトルのバックグラウンドが小さく、検出感度が電子を用いる場合よりよい。また試料が結晶の場合、イオンをチャネリング方向に入射した時、結晶原子から発生する特性 X 線は後方散乱イオンと同じようにランダム方向入射の場合より著しく減少する。従って RBS 法と同じように不純物原子の格子間位置決定が、それら原子からの特性 X 線を測定することにより可能である。この場合不純物原子は結晶原子より軽くてよい。

6.1 X 線の検出

一方 PIXE が注目されるに至った理由の一つとして半導体 X 線検出器の開発を無視することは出来ない。半導体検出器としてはシリコン中にリチウムを拡散注入して作られた Si(Li) 検出器、最近では完全結晶 Ge が用いられる。前者は常に液体窒素温度に保つ必要がある

図20 ${}^1\text{H}({}^{15}\text{N}, \alpha\gamma){}^{12}\text{C}$ で発生した γ 線のスペクトル, および核反応がない場合の γ 線スペクトル

図21 ${}^1\text{H}({}^{15}\text{N}, \alpha\gamma){}^{12}\text{C}$ 共鳴核反応で測定した SiO_2 (H)中の水素の密度分布

が、後者は使用中のみ液体窒素温度に保てばよく、非常に保守が楽になっている。ただ分解能は前者の方が少しよく現在のところ前者で130 eV、後者では150 eV程度である。これらの検出器は、真空内に封じ込められており、検出方向にベリリウム膜(約20 μm)の窓がつけられている。その膜による吸収のため通常 Ne (K-X線, 848 eV) 以下の元素の特性X線を測定することは不可能である。しかし現在では試料真空槽に直結し、必要な時に窓を除去して使用出来る検出器も開発されており、この場合は炭素 (K-X線 277 eV) の特性X線まで測定出来るものがある。ただ窓なし検出器は取扱いに注意が必要である。さらにすべての半導体X線検出器に言えることは、散乱イオンが直接検出器に入らないよう工夫が必要である。これはバックグラウンドを増すだけでなく、検出器をいためることにもなる。窓なし検出器には

通常検出器の前に電場もしくは磁場をおき、イオンが入ることを防ぐようにしてあるが、一般のものについては、防御装置はない。一つの方法はX線を試料真空槽から取出すところに適当な厚さのマイラーを用いるのもよい。また出来るだけイオンの入射方向と反対方向に検出器を置き、散乱イオンの数を減らすことも必要であろう。後者の場合は連続X線を減らすことにも役立つ。

半導体検出器は前述の如く、窓なしであっても炭素以下の軽元素を検出することは出来ない。このような軽いものを測定するには、前節の核反応を利用するか、X線結晶分光計を用いる必要がある。電子線を用いたX線マイクロアナライザー、蛍光X線にはこの分光計がしばしば用いられている。分光計のエネルギー分解能は非常によいが、X線の波長領域により分光結晶を取替える必要があり、特にX線の検出効率は無分散型の半導体検出器に比べて著しく小さくなる。

6.2 X線の発生

エネルギー E_0 のイオンが固体に照射して、その中の元素AからX線のイオン1コあたりの発生効率 Y_A は次頁

$$Y_A = \omega_A a_A \int_{E_0}^{E_0} \rho_A \frac{\sigma_A(E)}{S(E)} dE \quad (9)$$

で与えられる。 ω_A は蛍光収量、 a_A は分岐比、例えば K_α 線と K_β 線の強度比、 E_0 は固体を出る時のイオンのエネルギー、 ρ_A はA原子の密度、 σ_A はイオンの内殻励起断面積、 S はイオンに対する固体の阻止能である*。もし試料固体が厚さ t の薄膜の時は

$$Y_A = \omega_A a_A \rho_A \sigma_A(E_0) t \quad (10)$$

ここで内殻励起断面積 $\sigma_A(E)$ は軽イオン衝撃と重イ

図22 750 keV ^3He による $\text{VO}_{0.01}\text{D}_{0.02}$ 結晶からの RBS スペクトルと $\text{D}(^3\text{He}, \text{p})^4\text{He}$ で発生した α 粒子と陽子のスペクトル. $\circ$: ランダム方向, $\bullet$: (110)面チャネリング方向.

オン衝撃で大きな違いがある。これは内殻イオン化の機構が異なるためである。

6.2.1 軽イオンによる内殻励起

陽子、 α 粒子による内殻励起は、電子による場合と同じようにクーロン力によって起こる。この場合入射イオンが平面波としてボルン近似により求めた PWBA 近似では、 nl 殻に対するイオン化断面積 σ_{nl} は、入射イオンのエネルギーと共に

$$U_i^2 \sigma_{nl} / Z_1^2 \propto (E_{nl} / \lambda)^4 \quad (11)$$

で増大する。ここで U_i は nl 殻のイオン化エネルギー、 Z_1 は入射イオンの原子番号、 λ は電子と入射イオンとの質量比、 $E_{nl} = E_0 / U_i$ である。さらに入射エネルギーが増大すると $U_i^2 \sigma_{nl} / Z_1^2$ は $E_{nl} / \lambda = 1$ で最大となり、それより大きいエネルギーでは $(E_{nl} / \lambda)^{-1}$ でエネルギーと共に減少する。

Garcia は、半古典的取扱いにより $U_i^2 \sigma_{nl} / Z_1^2$ が入射イオン、標的原子によらず E_{nl} / λ の関数として表わされることを示した²²⁾。これは BEA 近似とよばれ、図23に Garcia 達の理論値と各種原子に対する測定値とを示す。

6.2.2 重イオンによる内殻励起

重イオンを照射した時、発生する X 線の収量が、しば

しば BEA 近似で予期される値よりも著しく大きい時がある。これは重イオンによる内殻励起の機構が、軽イオンによるそれとは異なるためである。それは、重イオンが原子と衝突した瞬間、イオンと原子との間に共通の分子軌道 (Molecular orbit) が生じる。イオンが原子から離れる時に、原子の電子が、イオンの軌道に移動し、多数の電子が容易に原子から奪われ多重電離が起こる。従って発生した X 線を分解能のよい結晶分光計で観測すると、K-X 線であっても多数の線から成っていることが分る。図24に 48 MeV の O^{7+} イオンをカルシウムに照射した時に観測された K-X 線のスペクトルを示す²³⁾。ここで $K^n L^m$ は K 殻に n コの空孔、L 殻に m コの空孔が出来た原子の外殻電子から K 殻空孔への遷移による X 線を示す。

重イオン照射であっても、その速度が非常に大きくなると、クーロン力による電離が起こる。しかしこの時でも、重イオンの Z_1 が大きいため、しばしば多重電離が観測される。

6.2.3 蛍光収量²⁹⁾

X 線の発生における重要な要素は蛍光収量 ω_A である。内殻に空孔が出来、外殻の電子がこの空孔に遷移し、そのエネルギーが、一部は X 線として、他の部分はオーグ電子として外殻の電子が外部に放出される。こ

* 試料が厚い場合、試料内部で発生した X 線は試料外部に出るまでに吸収される。従って吸収の効果を考慮する必要がある。

図26 30 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ のポリスティレン膜上に集められた空気中の粉塵の 3 MeV 陽子照射により発生したX線スペクトル.

図27 2 MeV 陽子を 1 mg/cm^2 カーボン膜上の 1 ng/cm^2 の各元素に 100 μC 照射した時の各元素のKおよびL-X線の発生率と連続X線の強度の理論値. 検出器の受け角は 0.038 sr で連続X線の計数は 200 eV 幅のものである.

ブデンのような薄い金属膜を通してイオンビームを空気中もしくはヘリウムガス中に出すことにより, 分析を行なうことが試みられている²⁸⁾.

7. おわりに

高エネルギーイオンビームを用いての分析についての

概略を述べたが, これらの分析を行うのに重要な量として, イオンが物質中を通過するときの阻止能の問題がある. 阻止能は Bethe 以来古い問題でありながら, 測定が精密化するに従って色々な新しい問題を提起しており, 物質とイオンとの相互作用に関する最も基本的なテーマの一つである. ここでは阻止能の問題については述べなかったが, 現在 Ziegler 達によって詳しいデータ集積が行われ, それをもとにして表が作成されている²⁹⁾. その表を用いることにより分析を行うことが出来るであろう. また RBS, PIXE 等に必要データも集積されている³⁰⁾.

その他新しいイオンと固体, 気体との相互作用, 物理現象が発見され, それら見出された現象をもとに, 新しい分析法がうまれてくるであろう. 例えば分子イオンを薄膜を通過させ, 通過後の分裂した原子のエネルギー分布, 散乱角度分布を測定することにより, 分子の構造が決定されるというような現象も, 分子構造解析の有力な手段の一つとなるであろう³¹⁾ また, イオンと分子との衝突により発生するX線スペクトルを測定することにより, 分子の化学結合に関する情報が得られることも考えられる³²⁾.

はじめに述べたように, 加速器を用いての物性実験は比較的に新しい分野であり, これからも大いに発展するものと考えられる. 一方核物理学の知識を物性物理学に応用することにより, 新しい分野がひらけつつある. 新しいイオンを利用した分析法の開発のみならず, 物理学, 化学等の基礎的研究にも大いに注目したい.

〔文 献〕

- 1) 詳しくは実験物理学講座 第28巻 加速器(共

- 立出版, 1975)
- 2) 詳しくは W. K. Chu, J. W. Mayer and M. A. Nicolet: *Backscattering Spectrometry* (Academic Press, New York, 1978)
 - 3) 詳しくは D. S. Gemmell: *Rev. Mod. Phys.* **46**, 129 (1974), D. V. Morgan: *Channeling* (John Wiley, New York, 1973).
 - 4) J. U. Andersen: *Dan. Vid. Selsk. Mat.-Fys. Medd.* **36** No. 7 (1967).
 - 5) J. Lindhard: *Dan. Vid. Selsk. Mat.-Fys. Medd.* **34** No. 14 (1965).
 - 6) A. F. Tulinov: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **162**, (1965) 546.
 - 7) L. Eriksson, J. A. Davies, N. G. E. Johansson and J. W. Mayer: *J. Appl. Phys.* **40** (1969) 842.
 - 8) F. Fujimoto, K. Komaki, K. Hisatake and H. Nakayama: *Phys. Stat. Sol. (a)* **5** (1971) 737.
 - 9) J. U. Andersen, O. Andersen, J. A. Davies and E. Uggerhøj: *rad. effects* **7** (1971) 25.
 - 10) 例えば小牧研一郎: *応用物理* **48**, 637 (1979)
 - 11) F. Fujimoto, K. Komaki, M. Ishii, H. Nakayama and K. Hisatake: *Phys. Stat. Sol. (a)* **12**, K2 (1972), E. Rimini, J. Haskell and J. W. Mayer: *Appl. Phys. Letters* **20** (1972) 237.
 - 12) L. C. Feldman and J. W. Rodgers: *J. Appl. Phys.* **41** (1970) 3776.
 - 13) 工藤 博: *応用物理* **48** 580 (1979)
 - 14) E. Bøgh: D. V. Morgan: *Channeling* (John Wiley, New York 1973) Chapt 15.
 - 15) J. A. Davies, D. P. Jackson, J. B. Mitchell, P. R. Norton and R. L. Tapping: *Nucl. Instr. and Meth.* **132** (1976) 609, W. C. Turkenburg, W. Soszka, F. W. Saris, H. H. Kersten and B. G. Colenbrander: *Nucl. Instr. and Meth.* **132** (1976) 587.
 - 16) L. C. Feldman, P. L. Kauffman, P. L. Silverman, R. A. Zuhr and J. H. Barrett: *Phys. Rev. Letters* **39** (1977) 38.
 - 17) B. L. Doyle and P. S. Peercy: *Appl. Phys. Letters* **34** (1979) 811.
 - 18) 例えば J. F. Ziegler et al.: *Nucl. Instr. and Meth.* **149** (1978) 19.
 - 19) F. Fujimoto et al.: to be published.
 - 20) K. Ozawa, S. Yamaguchi, Y. Fujino, O. Yoshinari, M. Koiwa and M. Hirabayashi: *Nucl. Instr. and Meth.* **149** (1978) 405.
 - 21) P. H. Mokler and F. Falkmann: *Structure and Collisions of Ions and Atoms*, ed by I. A. Sellin, Topics in Current Physics Vol. 5 (Springer, Berlin, 1978) Chapt. 6.
 - 22) J. D. Garcia: *Phys. Rev.* **A4** (1971) 955.
 - 23) D. K. Olsen and C. F. Moore: *Phys. Rev. Letters* **33** (1974) 194.
 - 24) W. Bambynek, B. Crasemann, R. W. Fink, H. U. Freund, H. Mark, C. D. Swift, R. E. Price and P. V. Rao: *Rev. Mod. Phys.* **44** (1972) 716.
 - 25) F. Falkmann: *Ion Beam Surface Layer Analysis* ed. by O. Meyer, G. Linker and F. Kappeler (Plenum, New York, 1975) Vol. 2, p. 695.
 - 26) J. R. Chen, H. Kneis, B. Martin, R. Nobile, B. Povh and K. Traxel: *Nucl. Instr. and Meth.* **181** (1981) 141.
 - 27) R. Levi-Setti and T. R. Fox: *Nucl. Instr. and Meth.* **168** (1980) 139.
 - 28) J. F. Ziegler: *Ion Beam Surface Layer Analysis* ed by O. Meyer, G. Linker and F. Kappeler (Prenum, New York, 1975) Vol. 2, p. 739.
 - 29) H. H. Andersen and J. F. Ziegler: *Hydrogen Stopping Powers and Ranges in all Elements* (Pergamon, New York, 1977).
J. F. Ziegler: *Helium Stopping Powers and Ranges in All Element* (Pergamon, New York, 1978).
J. F. Ziegler: *Handbook of Stopping Cross Section for Energetic Ions in All Elements* (Pergamon, New York, 1980).
 - 30) J. W. Mayer and E. Rimini: *Ion Beam Handbook for Material Analysis* (Academic Press, New York, 1977).
 - 31) D. S. Gemmell, P. J. Cooney and E. P. Kanter: *Nucl. Instr. and Meth.* **170** (1980) 81.
 - 32) F. Hopkins, A. Little, N. Cue and V. Dutkiewicz: *Phys. Rev. Letters* **35** (1975) 254.