点火栓用泥の圧縮透過実験に基づく P_e 分布*

岡村幸雄**・白戸紋平**

1. 緒 言

Tiller¹⁾, Ingmanson²⁾ らは、泥漿の圧縮実験の結果を、Kozeny-Carman の透過式に適用し、透過過程の説明を行った。すなわち、Tiller は Consolidometer を用いて、Kaolin や砕いた石灰石の泥の圧縮実験を行い、

- (i) ケーキの平衡空隙率 ϵ は、液圧 P_e には関係せず、固体圧縮圧 P_s のみによってきまり、
- (ii) その P_s に対応した圧縮実験における平衡空隙率 ϵ は、そのまま透過進行中ケーキの液圧 $P_e = (P_s - P_a)$ を示す位置の ϵ を示すこと、なおまた、
- (iii) Kozeny-Carman 式の $k \cdot S_0^2$ は、 ϵ により変化しないこと、

以上の三の仮定の下に、恒圧透過ケーキ内の液圧分布を出した。

恒圧透過を行う際、ケーキの生成は緩徐である事から (i), (ii) の仮定はやや首肯していいと思う。しかし、Grace³⁾, Michaels⁴⁾ などの透過実験の結果によると $k \cdot S_0^2$ は ϵ とともに著しく変化し、決して一定値を示し

ていない。

ゆえにわれわれは、点火栓用泥の圧縮、透過実験を行い、上記の (i), (ii) だけは仮定し、 $k \cdot S_0^2$ は ϵ とともに変化するものとして、恒圧透過ケーキ内の液圧分布およびケーキの平均空隙率 ϵ_{av} を求めてみた。

上記実験に並行して、恒圧透過実験をも行い、Ruth の恒圧透過係数 K_{20} を求め、これから計算によってケーキの m およびケーキの平均空隙率 X を出した。そして、 X と ϵ_{av} とを比較し、仮定 (i), (ii) の妥当性を検した。

すでに、われわれは封気圧力計を用いて、点火栓用泥の恒圧透過ケーキ内の液圧分布を直接に測定⁵⁾ したので、それと、圧縮透過実験の結果から推定された液圧分布とを比較した。

2. 実験装置と実験方法

泥漿としては、前報文⁶⁾ に示した所の、アルミナ、木節粘土を主成分とせる $\rho_s = 3.23 \text{ gr/cm}^3$ なる点火栓用泥を用いた。

泥漿の圧縮および透過実験を行うための、真鍮製の Consolidometer および実験装置は、Fig. 1, Fig. 1 a に示す。Consolidometer の円筒断面積 $A_c = 20.43 \text{ cm}^2$ である。ピストンは約 3mm 肉厚、外径 50.8mm の真鍮管にて作り、重さ 1.240 kg であった。ピストン下端には、1.3mm 径の小孔を無数にあげた厚さ 5mm の真鍮板を溶接し、その下側に 270 メシの金網および 9 号並綿帆布に樹脂加工した透布を貼りつけた。

まず Consolidometer を組立て、円筒内に濃く作った泥漿を装入し、次で静かにピストンを挿しこみ、放置

Fig. 1 Consolidometer

Fig. 1 a Apparatus

* 昭和29年10月11日受理

** 名古屋大学工学部

してピストンの降下が停止した後に徐々に桿に荷重をかけて種々の圧縮圧力を作った。泥を装入しない前と、泥を圧縮しつつあるときとのピストンの高さの差を読取り顕微鏡を用いて測定し、ケーキの厚さ L とした。

透過実験のためには、まずピストンの位置を固定した後に、上部のパッキングを締付け、次にピストン内に蒸溜水を注入し、空気タンクから恒圧の空気をピストン内に送って透過させた。ただし、この空気の恒圧 P_0 は、常にケーキの圧縮圧力 P_c より大にならぬように注意した。

圧縮透過実験を終った後に、圧縮されたケーキを悉く取出し秤量瓶に入れ 105°C ないし 110°C にて充分乾燥させて乾燥固形分を秤量した。この固形分重量 W と、ケーキ厚さ L とから圧縮ケーキの空隙率 ϵ を計出した。

圧縮透過実験とほとんど同時に、これと並行して点火栓用泥のポンプろ過器（ろ過面積 $A=320.5\text{cm}^2$ ）を用いての恒圧ろ過実験をも施行したが、その実験方法は、われわれの前報文⁶⁾と同じであった。

3. 恒圧ろ過実験の結果

点火栓用泥の濃さ $s=0.360\sim 0.201$ 、ろ過圧力 P_0 は 9, 3 および 1kg/cm^2 として、恒圧ろ過を行い、その結果を Fig. 2 および Table. 1 に示す。Fig. 3 に $K_{20}\cdot s$ vs. s を示す。これから次の結果を得た。すなわち $P_0=9.0\text{kg/cm}^2$; $K_{20}\cdot s=412.6(1-1.479s)\text{cm}^6/\text{sec}$ 。

Fig. 2 dV/dt vs. V

$P_0=3.0\text{kg/cm}^2$; $K_{20}\cdot s=248.3(1-1.536s)\text{cm}^6/\text{sec}$.
 $P_0=1.0\text{kg/cm}^2$; $K_{20}\cdot s=157.8(1-1.736s)\text{cm}^6/\text{sec}$.

したがって、 $P_0=9, 3, 1\text{kg/cm}^2$ に対して、それぞれ $m=1.479, 1.536$ および 1.736 を得た。

ケーキ含水率 $(m-1)$ は

$$(m-1) = \frac{\rho X}{\rho_s(1-X)} \quad (1)$$

ここに $\rho=1$, $\rho_s=3.23\text{gm/cm}^3$ であるから、これからおのおの P_0 に対するケーキ平均空隙率 X の値を求め、Table. 2 に示した。

4. 圧縮および透過実験の結果

点火栓用泥の濃さ $s\approx 0.38$ のものを Consolidometer

Table 1 Const. Pressure Filtration Results.

Exp. No.	s	P_0 kg/cm ²	t_d °C.	μ c. p.	K (cc) ² /sec.	K_{20} (cc) ² /sec.	Ccc	Approx- imately
1	0.360	9.0	17.9	1.0585	500.0	526.6	60	60
2	0.358	3.0	20.2	1.0002	313.5	312.0	60	60
3	0.357	1.0	20.3	0.9978	170.5	169.3	60	60
4	0.308	9.0	19.4	1.0199	732.9	743.8	60	60
5	0.308	3.0	21.8	0.9625	451.1	432.0	60	60
6	0.307	1.0	21.3	0.9740	251.0	243.3	60	60
7	0.240	9.0	20.5	0.9930	1105	1092	60	60
8	0.241	3.0	20.1	1.0026	636.5	635.0	60	60
9	0.239	1.0	18.8	1.0351	368.3	379.3	60	60
10	0.201	9.0	20.5	0.9930	1440	1423	60	60
11	0.201	3.0	21.3	0.9740	881.1	853.9	60	60
12	0.202	1.0	20.7	0.9882	517.9	509.2	60	60

Table 2 m & X Values.

P_0 kg/cm ²	9.0	3.0	1.0
m	1.479	1.536	1.736
X	0.607	0.634	0.704

Fig. 3 $K_{20}\cdot s$ vs. s

に入れ、ピストンを静かに下げて圧縮時間 θ におけるケーキ厚さ L を測定した。 L が一定になったら、漸次に圧縮圧力を増加し、かくして種々の P_s に対応せる終局の L の値を測った。

一の P_s に対応して、ケーキ厚さ L が一定した後、ケーキを Consolidometer から取出して検査した所では、ケーキの全体に亘っておきらかに空隙率 ϵ は一様であることを確かめた。

$$\rho_s \cdot L \cdot A_c (1 - \epsilon) = W \quad (2)$$

としていいから、 P_s に対する平衡状態の L を知れば、いわゆる平衡空隙率 ϵ がきまる。（ L が一定しない間は ϵ の平均値を得る。）

ϵ vs. θ を Fig. 4 に示す。圧縮平衡に達するには 1 hr. 以上を要する事が多かった。圧縮平衡に達した後、圧縮圧力 P_s を減少すると、ピストン内に汚液があるのを吸いケーキは膨潤して L が大きくなる。この事も Fig. に並記した。恒圧汚過においてたとえば恒圧 9 kg/cm² から 3 kg/cm² に切換えた際に、われわれが前報文⁷⁾にて観察した現象は、このケーキの膨潤性から説明がつく。

圧縮実験における P_s vs. ϵ を Fig. 5 および Table 3 に示す。Tiller¹⁾, Ingmanson²⁾ などは、

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot P_s^{-c}$$

なる実験式を与えているが、Fig. 6 に示すように $\log \epsilon$ vs. $\log P_s$ は、 P_s の小なる部分では直線にのらない。平衡空隙率に達したケーキにつき、蒸留水にて透過実

Table 3 Equilibrium Porosity

Loading Pressure P_s kg/cm ²	Equilibrium Porosity ϵ	Cake Thickness L cm
0.550	0.640	1.213
2.10	0.569	1.013
0.0607	0.739	1.781
1.04	0.674	1.237
2.07	0.583	1.115
3.12	0.562	1.061
5.00	0.537	1.004
1.50	0.610	1.142
3.50	0.559	1.010
4.50	0.541	0.969
6.00	0.525	0.936
2.51	0.571	1.361
4.00	0.549	1.294
5.50	0.526	1.232
6.00	0.516	1.207
6.50	0.512	1.196
0.0607	0.735	1.555
0.158	0.701	1.379
0.256	0.679	1.283
0.452	0.655	1.198
0.648	0.639	1.142
0.844	0.631	1.118
3.00	0.554	0.924
5.00	0.520	0.860

Fig. 4 Porosity vs. Loading Time

Fig. 5 ϵ vs. P_s

Fig. 6 $\log \epsilon$ vs. $\log P_s$

験を行った結果の一部を Table 4 に示す、表中 P_0 は透過圧力 (kg/cm^2)、 t_F は透過水温度 ($^{\circ}\text{C}$)、 $q \equiv \Delta V/\Delta \theta$ は透過流量 (cm^3/sec) を示す。 P_0 を一定すると q の値は V に拘わらず一定であった。透過実験はケーキの圧縮圧力 P_0 を超えない範囲で、一つのケーキについて数種の P_0 につき行った。その実験データは Table 4 末尾に示してある。すなわち透過流量 q 、水の粘度 μ 、 20°C においてはそれぞれ q_{20} 、 μ_{20} として、

$$\left(\frac{q_{20}}{P_0}\right) \equiv \left(\frac{q}{P_0} \cdot \frac{\mu}{\mu_{20}}\right)$$

が Table 4 に示すごとく、大体一定値になることから $q_{20} \propto P_0$ といえる。ただし、水の透過実験に当り、Consolidometer および濾材の抵抗は小さかったので無視した。

5. 考 察

Kozeny-Carman の透過式は、

$$q = \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1 - \epsilon)^2} \cdot \frac{g_c \cdot A_c \cdot p_0}{\mu' \cdot L} \quad (3)$$

である。ここに p_0 は透過圧力 (gr/cm^2)、 $g_c = 980 (\text{dyne/gr})$ 、 μ' (Poise)、 A_c は透過面積 (cm^2)、 L はケーキ厚

さ (cm)、 ϵ は平衡空隙率、 q は透過流量 (cm^3/sec)、 S_0 は固形微粒子 1cm^3 毎の有効比表面積 ($1/\text{cm}$)、 k は無次元の係数である。(3) 式に透過実験結果を入れると、 $k \cdot S_0^2$ の値が出る。これを Table 5 に示す。 $k \cdot S_0^2$ が ϵ とともに変化する有様は、Fig 7 に示す。近似的には、

$$\log k \cdot S_0^2 \approx 13.0 - 2.07 \epsilon \quad (4)$$

となった。

恒圧透過ケーキに Kozeny-Carman の透過式が適用できると仮定すれば、空隙率 ϵ 、液圧 p_0 の位置に対しては、

Fig. 7 $k \cdot S_0^2$ vs. ϵ

Table 4 Results of Permeability Tests

$\epsilon=0.571$, $L=1.360\text{ cm}$, $P_0=2.5\text{ kg/cm}^2$, $t_F=18.2^{\circ}\text{C}$.									
V_{cc}	0	2	4	6	8	10			
θ	0"	6'9"	12'18"	18'27"	24'39"	30'50"	$1/q(\text{mean})$		
$1/q(\frac{\text{sec}}{\text{cc}})$	184.5	184.5	184.5	186.0	185.5		185.0		
$\epsilon=0.549$, $L=1.294\text{ cm}$, $P_0=4.0\text{ kg/cm}^2$, $t_F=21.0^{\circ}\text{C}$.									
V_{cc}	0	2	4	6	8	10			
θ	0"	4'42"	9'24"	14'2"	18'43"	23'23"	$1/q(\text{mean})$		
$1/q(\frac{\text{sec}}{\text{cc}})$	141.0	141.0	139.0	140.5	140.0		140.3		
$\epsilon=0.524$, $L=1.228\text{ cm}$, $P_0=5.5\text{ kg/cm}^2$, $t_F=19.0^{\circ}\text{C}$.									
V_{cc}	0	2	4	6	8	10			
θ	0"	4'46"	9'34"	14'25"	19'18"	24'8"	$1/q(\text{mean})$		
$1/q(\frac{\text{sec}}{\text{cc}})$	143.0	144.0	145.5	146.5	145.0		144.8		
$\epsilon=0.516$, $L=1.206\text{ cm}$, $P_0=6.0\text{ kg/cm}^2$, $t_F=19.6^{\circ}\text{C}$.									
V_{cc}	0	2	4	6	8	10			
θ	0"	4'54"	9'47"	14'40"	19'28"	24'18"	$1/q(\text{mean})$		
$1/q(\frac{\text{sec}}{\text{cc}})$	147.0	146.5	146.5	144.0	145.0		145.8		
$\epsilon=0.512$, $L=1.196\text{ cm}$, $P_0=6.5\text{ kg/cm}^2$, $t_F=22.0^{\circ}\text{C}$.									
V_{cc}	0	2	4	6	8	10			
θ	0"	4'25"	8'46"	13'9"	17'32"	21'55"	$1/q(\text{mean})$		
$1/q(\frac{\text{sec}}{\text{cc}})$	132.5	130.5	131.5	131.5	131.5		131.5		
$\epsilon=0.505$, $L=1.180\text{ cm}$.									
$P_0(\text{kg/cm}^2)$	1.00	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	6.5	7.0	
$1/q(\frac{\text{sec}}{\text{cc}})$	1020	417.0	347.5	252.0	204.0	170.5	156.0	144.9	
$t_F(^{\circ}\text{C})$		20.9	20.0	19.9	19.7	19.6	19.5	19.4	
$\mu(\text{c.p.})$		0.9834	1.0050	1.0074	1.0074	1.0124	1.0149	1.0174	1.0199
$(\frac{P_0}{q_{20}}) = (\frac{P_0 \mu_{20}}{q \mu})$	1042	1043	1040	1006	1013	1013	1002	1000	

Table 5 $k \cdot S_0^2$ vs. ϵ

Porosity, ϵ	$p_0(\text{gr/cm}^2)$	$k \cdot S_0^2$
0.634	544	4670×10^8
0.567	1000	6210×10^8
0.567	1970	6430×10^8
0.567	1000	6090×10^8
0.624	1000	5320×10^8
0.583	1000	6920×10^8
0.583	1970	7000×10^8
0.562	3000	8120×10^8
0.537	5000	8220×10^8
0.610	1500	6100×10^8
0.559	3500	8120×10^8
0.535	4500	8150×10^8
0.519	6000	8710×10^8
0.504	7000	9120×10^8
0.571	2500	6560×10^8
0.549	4000	7200×10^8
0.524	5500	8010×10^8
0.516	6000	8390×10^8
0.512	6500	8420×10^8
0.505	7000	8880×10^8
0.505	6500	8890×10^8
0.505	6000	9000×10^8
0.505	5000	8990×10^8
0.505	4000	8930×10^8
0.505	3000	9240×10^8
0.505	2500	9260×10^8
0.505	1000	9260×10^8

Fig. 8 $\frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2}$ vs. p_r

Fig. 9 (x/L) vs. p_s & (x/L) vs. ϵ

Fig. 10 ϵ_{av} & X vs. p_0

$$v = - \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2} \cdot \frac{g_0}{\mu'} \cdot \frac{dp_x}{dx} \quad (5)$$

を得る。ここに v (cm/sec) は単位汚過面積毎の汚液流量である。

ゆえに、

Fig. 11 (x/L) vs. (p_0/p_x)

Table 7 X & ϵ_{av} Values

Filtration pressure p_0 (gr/cm²)	X	ϵ_{av}	ϵ_{av}/X
1000	0.704	0.685	0.97
3000	0.634	0.652	1.03
5000	—	0.636	—
7000	—	0.623	—
9000	0.607	0.614	1.01

$$\left(\frac{\mu'}{g_0} \right) \cdot v \int_0^L dx = \int_0^{p_0} \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2} dp_x$$

$$\therefore \frac{\mu' \cdot v \cdot L}{g_0} = \int_0^{p_0} \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2} dp_x$$

同様にして

$$\frac{\mu' \cdot v \cdot x}{g_0} = \int_{p_x}^{p_0} \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2} dp_x$$

$$\therefore \frac{x}{L} = \frac{\int_{p_x}^{p_0} \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2} dp_x}{\int_0^{p_0} \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2} dp_x} \quad (6)$$

を得る。(6) 式は p_0 なる恒圧汚過ケーキの、 (p_x) における $\left(\frac{x}{L} \right)$ を与える。(6) 式の右辺の積分値は、

Fig. 8 $\left\{ \frac{\epsilon^3}{k \cdot S_0^2 (1-\epsilon)^2} \right\}$ vs. p_x から図式積分によって

Fig. 12 $\log(x/L)$ vs. $\log(p_0/p_0)$

求める。

かくして求めた (x/L) 対 (p_0/p_0) のデータは Table 6 に示した。よって、Fig. 9 に、 $p_s \equiv (p_0 - p_x)$ 対 (x/L) を点綴した。別に p_0 に対応せる平衡空隙率 ϵ を Fig. 5 から求めて、 ϵ vs. (x/L) を Fig. 9 に併せて点綴した。

Fig. 9 の ϵ vs. (x/L) を作るに当り、ケーキ表面の ϵ が知りえないので、 $x=0$ すなわちケーキ表面の ϵ の値は、Fig. 5、および Fig. 6 より、 $\epsilon \approx 0.78$ として取扱った。

かようにして、各透過圧力に対し、 $\epsilon_{av} \equiv \int_{x/L=0}^{x/L=1} \epsilon \cdot d(x/L)$ を Fig. 9 を利用して図式積分にて求め、 ϵ_{av} vs. p_0 を Fig. 10 に示した。Fig. 10 には X vs. p_0 をも併記した。 ϵ_{av} と X とは Table 7 に示すごとく $\pm 3\%$ の誤差範囲にてよく一致した。

Fig. 11 および Fig. 12 に (p_s/p_0) vs. (x/L) を示した。これらには、前報文における封気圧力計から求めた (p_s/p_0) vs. (x/L) を併記してある。 p_0 が 1000~5000 gr/cm^2 では大体互に近似した。かりに、透過と透過とともに (5) 式にしたがう流れ方をするとすれば、透過圧力が大になるほど、圧縮透過実験から推定した圧力分布の曲線は少しずつ上の方にくる事が知り得られた。

6. 結 論

(1) 従来のわれわれの常識として、一度圧縮されたケーキは圧が低められても膨張しないと考えたが Fig. 4 に示すように実験的に膨潤する事を確かめた。

(2) X と ϵ_{av} とは $p_0 = 1000 \sim 9000 \text{ gr/cm}^2$ にてほとんど一致した。

(3) 直接測定して求めた液圧分布と、圧縮透過実験から推定した液圧分布とは充分には近似しなかった。特に、推定液圧分布は p_0 が大になるほど少しずつ上方に came。

附記：本研究費の一部は、昭和29年 慶文部省科学研究費によった。附記して深く謝意を表する。

Literature Cited

- 1) F.M. Tiller, *Chem. Eng. Progress*, 49, 9 (1953)
- 2) W.L. Ingmanson, *Ibid.*, 49, 11 (1953)
- 3) H.P. Grace, *Ibid.*, 49, 6 (1953)
- 4) A.S. Michaels and C.S. Lin, *Ind. Eng. Chem.*, 46, 6 (1954)
- 5) Okamura, Shirato; *This J.* Vol. 19, No. 3 (1955)
- 6) Okamura, Shirato; *This J.* Vol. 18, No. 2 (1954)
- 7) Okamura, Shirato; *This J.* Vol. 18, No. 8 (1954)

Nomenclatures :

- A : Filter-cloth area, cm^2 .
- A_c : Permeating area of consolidometer, cm^2 .
- C : Constant in the Ruth's equation, $(V+C)^3 = K(\theta + \theta_0)$, cm^3 .
- g_c : Conversion factor of the standard acceleration of gravity, i. e. 980 dynes/gr.
- k : Pore shape factor in Kozeny-Carman equation, dimensionless.
- K, K_{20} : Ruth's coefficient of filtration at constant pressure at t_s , $^\circ\text{C}$. and $t_s = 20^\circ\text{C}$. respectively, cm^6/sec .
- L : Thickness of cake, cm .
- m : Ratio of wet cake weight to dry cake weight, dimensionless.
- P_0 : Liquid pressure at cake surface, kg/cm^2 . (p_0 , gr/cm^2 .)
- P_x : Liquid pressure at depth x , kg/cm^2 . (p_x , gr/cm^2 .)
- P_s : Pressure on cake-solid, i. e. $P_s \equiv P_0 - P_x$, kg/cm^2 . (p_s , gr/cm^2 .)
- q : Rate of Permeation, cm^3/sec .
- s : Slurry concentration in gram solid/gram slurry.
- S_0 : Effective specific surface of cake-solid, cm^2/cm^3 solid.
- t_F : Temperature of permeated water, $^\circ\text{C}$.
- t_s : Temperature of slurry, $^\circ\text{C}$.
- V : Volume of filtrate at time θ , cm^3 .
- v : Rate of flow, $\text{cm}^3/(\text{cm}^2 \cdot \text{sec})$ i. e. superficial velocity, cm/sec .
- x : Depth of the cake, measured from the cake surface, cm .

X : Average porosity of cake, from const. pressure filtration.
 ϵ : Equilibrium porosity at P_s , cm³ void/cm³ cake.
 ϵ_{av} : Average porosity of cake, obtained by integration ; $\int_{x/L=0}^{x/L=1} \epsilon \cdot d(x/L)$

ρ : Density of water, gram/cm³.
 ρ_s : Density of cake-solid, gram/cm³.
 μ, μ_{20} : Viscosity of water at $t_s^\circ\text{C.}$, and $t_s = 20^\circ\text{C.}$, respectively, centi-poise.
 μ' : Viscosity of water at $t_s^\circ\text{C.}$, poise.
 θ : Time, sec.

p_x -Distribution within Cakes in the Compression-Permeability Experiments (about Ignition-Plug Slurry)

Sakio Okamura, Mompei Shirato.

Tiller¹⁾ calculated the p_x -distribution curve within filter-cakes in constant pressure filtration, assuming that the flow of water through filter-cakes was equal to that through the compressed bed in permeability tests. He also assumed that $(k \cdot S_0^2)$ of the filter-cakes was constant. But, according to Grace²⁾, Michaels, etc.⁴⁾, $(k \cdot S_0^2)$ varied with porosity, ϵ , remarkably.

So we made compression-permeability experiments, using the ignition-plug slurries, and applied the experimental data to plotting the p_x -distribution curve, without assuming $(k \cdot S_0^2)$ to be constant.

We compared the newly derived p_x -distribution curve with the one obtained from direct measurements of p_x within cakes. We also calculated average porosity of filtercakes, ϵ_{av} , from the experimental data, and compared it with the average cake porosity, X , in constant pressure filtration.

As shown in Table 7 and Fig. 10, ϵ_{av} & X were always coincident, but two kinds of p_x -distribution curves mentioned above did not coincide, as shown in Fig. 11 & 12.

ねぢ押出機の最適寸法

高压器内に粘性材料を押込むときに、ねぢ押出機を使いたいことが多いが、実際の寸法になるとなかなか定め難い。そこで流量最大のネジの寸法について当って見ると、図に示すような記号を用い、 $S \gg h$ のような場合を考えると、流量に関して次式が成り立つ。*

$$\begin{aligned} Q &= VSh/2 - (Sh^3/12\mu)(\Delta p/l) \\ V &= \pi DN \cos \varphi \end{aligned} \quad (1)$$

また押出機先端の絞り（ダイスなど）の特性が、

$$Q = k(\Delta p/\mu), \quad \mu: \text{粘度}$$

で表わされるとすると、両式から $(\Delta p/\mu)$ を消去して、 h に関して流量の最大条件を取ると

$$h^3 = 6lk/S, \quad (2)$$

ここに、 $S = \pi D \sin \varphi$, $l = L/\sin \varphi$

また同様に φ に関しては、

$$\sin^2 \varphi = (\pi Dh^3/12Lk + 2)^{-1} \quad (3)$$

が得られ、(2), (3) を組み合わせると、

$$h^3 = 24Lk/\pi D, \quad \varphi = 30^\circ, \quad S = \pi D/2 \quad (4)$$

となり、このような h , φ および S を用いれば流量は最大となり、その値は次のように表わされる。

$$Q_{\max} = 0.4163N (\pi^5 D^5 Lk)^{1/3} \quad (5)$$

結局 (4), (5) を使えば能率のいい押出機を設計することができよう。(音)

参考：* 森，乙竹 化学工学 18, 221 (1954)。