◇ 高分子工業上の問題点および最近の進歩 ◇

高 分 子 製 造 プ ロ セ ス*

大 爺 昌 男**

は じ め に

高分子物質とはその名が示すごとく巨大な分子量（分子量が10,000以上のものは高分子の領域にあると考えられるが、顕著に高分子の性状を発揮するのは通常数万ないし数十万以上である）を有することが基礎となって各種の有用な特性を示すものであり、実用物質としてのプラスチック、繊維およびゴムなどがこれに属している。またその生成過程について大別するならば天然高分子物質と合成高分子物質とに分けられるが、後者に属するものとしては多くのプラスチック、合成繊維および合成ゴムなどが挙げられ、その種類も多岐にわたり、また次々とその新品種が開発されている。合成高分子製造工業は第二次世界大戦後最も急速な発展をとげた工業の代表的なものであって製造技術の進歩も誠に目覚ましいものがあつた。

このような領域における製造プロセスを正確に紹介することはきわめて困難なことである。比較的古くから行なわれている工業に関しては製造プロセスの解説書、参考書の数も多く、その記述も概して正確であるが、高分子製造工業についてはほとんど無数ともいえるほどの特許が提出されながら、さて実際に行なわれているプロセスとなるとまったく秘密のヴェールに包まれていて、簡単なフロー・ダイアグラム程度のものさえ判然としないものもある。また筆者自身は重合系高分子材料の製造についてはほとんど知識を持たない。このような事情のためここで記述せんとする製造プロセスは場合によっては現在実際に行なわれているプロセスとかなり違ったものであるかも知れず、また各論的に言及したプロセスは偏った領域のものに限られているがその点あらかじめご了解いただきたい。

1. 高分子製造プラントの一般的構成

合成高分子物質はその種類によって非常に異なった性状を示し、また原料、中間体の性状も様々である。また

その製造方式もきわめて変化に富んでおり、共通性に乏しいように見受けられるが、プラント構成上の見地から見るとおよそ次のような部分または工程に区分することができる。

- (イ) モノマー、溶剤、副資材としての化学薬品、触媒及びその原料の受入、貯蔵
- (ロ) モノマー及び溶剤の精製
- (ハ) 副資材としての化学薬品の精製、調合及び触媒の調製
- (ニ) 仕込原料、材料の計量
- (ホ) 重 合
- (ヘ) 反応生成物の取出し
- (ト) ポリマーの分離
- (チ) 未反応モノマー、溶剤及び副生物の回収
- (リ) 回収モノマー、回収溶剤のリサイクル及び精製
- (ヌ) ポリマーの乾燥
- (ル) 安定剤、滑剤、着色剤等の混合
- (オ) ポリマーの仕上げ、成型（製品化）
- (ワ) 製品ポリマーの均質化
- (カ) 製品ポリマーの移送
- (ヨ) 製品ポリマーの貯蔵
- (タ) 製品ポリマーの包装、袋詰
- (レ) 製品ポリマーの庫入れ
- (ソ) 排水の処理
- (ツ) イオン交換水、軟水の製造

上記以外に通常の工場ユーティリティ関係諸設備を必要とすることは当然である。これら各部分または工程のうちとくに重要とされているのは重合およびポリマーの乾燥工程で、この部分に最も重要な Know-How が蓄積されていることが多い。

2. 重合反応の種類と重合方式

高分子合成反応（重合反応）は一般には次の2種に分類されている。

付加重合（Addition polymerization）

縮重合（Condensation polymerization）

この分類は今日でも最も広く採用されているが、ほぼこの分類に対応して反応機構に基く別の新しい分類がある。

すなわち

* 昭和41年2月5日 受理

** Masao Ohya 日本ゼオン（株）技術部

表1 段階および縮重合の例

高分子の種類	反 応 例
ポリエステル	$\text{HO}(\text{CH}_2)_x\text{COOH} \rightarrow \text{HO}[-(\text{CH}_2)_x\text{COO}-]_y\text{H} + \text{H}_2\text{O}$
ポリアセタール	$\text{HO}(\text{CH}_2)_x\text{OH} + \text{CH}_3(\text{OR})_2 \rightarrow \text{HO}[-(\text{CH}_2)_x\text{OCH}_2\text{OR}]_y(\text{CH}_2)_x\text{OH} + \text{ROH}$
ポリアミド	$\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_x\text{COOH} \rightarrow \text{H}[-\text{NH}(\text{CH}_2)_x\text{CO}-]_y\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$
ポリシロキサン	$\text{HO}-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-\text{OH} \rightarrow \text{HO}-\left[\text{Si}(\text{CH}_3)_2-\text{O}\right]_n-\text{H} + \text{H}_2\text{O}$

表2 連鎖重合反応の種類

重合反応機構	ラジカル重合	アニオン重合	配位重合	カチオン重合
触媒の種類	過酸化化合物、アゾ化合物	金属、有機金属化合物	配位触媒	フリーデル・クラフト触媒
アクリル酸エステル	+	-	-	-
メタアクリル酸エステル	+	+	+	-
アクリロニトリル	+	[+]	-	-
スチレン	+	+	+	低重合度重合体
α -メチルスチレン	[+]	+	+	低重合度重合体
ブタジエン	+	+	+	油状物
イソプレン	+	+	+	油状物
エチレン	+	+	+	油状物
プロピレン	[+]	-	+	油状物
イソブチレン	[+]	-	油状物	+
ビニル・エーテル	[+]	-	+	+
ビニル・エステル	+	+	+	-
塩化ビニル	+	-	-	-

(注) [+]を附したものは共重合の場合にのみ可能である。

表3 重合方式の分類とその特徴、実施例

重合方式	特 徴	実 施 例
ブロック重合	溶媒、分散媒を使用せず	
a) ポリマーがモノマーに可溶の場合	ポリマーはモノマー溶液として得られる。	ポリメタアクリル酸メチル、ポリスチレン ポリビニル・エーテル、ポリ酢酸ビニル ポリアクリル酸エステル、ポリブタジエン 高圧ポリエチレン、PVC
b) ポリマーがモノマーに不溶の場合	重合経過と共にポリマーが析出	
溶液重合	溶媒（及び稀釈剤）を使用	
a) モノマー、ポリマー共に溶媒に可溶性の場合	ポリマーは溶液として得られる。	Phillips 法ポリエチレン Standard-Oil 法ポリエチレン ポリビニル・エーテル、ポリ酢酸ビニル ポリアクリル酸エステル、ポリメタアクリル酸エステル ポリアクリル酸、ポリメタアクリル酸及びそのアミド ポリビニル・ピロリドン Ziegler 法ポリエチレン スチレン-アクリロニトリル共重合体 ポリイソブチレン、ブチルゴム ポリイソブチレン・ビニルエーテル
b) モノマーは溶媒に可溶、ポリマーは不溶の場合	重合経過と共にポリマーが析出する。	
懸濁重合	主として水を分散媒として使用	
a) ポリマーがモノマーに可溶の場合		ポリスチレン、ポリアクリル酸エステル ポリメタアクリル酸メチル、 ポリ酢酸ビニル、 PVC、ポリアクリロニトリル
b) ポリマーがモノマーに不溶の場合		
乳化重合	モノマー、ポリマー共に水に不溶 水溶性触媒を使用	
a) 乳化剤として石鹸、界面活性剤を使用する場合		PVC、ポリ塩化ビニリデン ブタジエン共重合体ゴム (SBR, NBR)
b) 乳化剤として保護コロイドを使用する場合		ポリ酢酸ビニル ポリプロピオン酸ビニル ポリアクリル酸エステル

連鎖重合 (Chain polymerization)

段階重合 (Step polymerization)

の2種である。両重合反応の相違については説明を省略するが、段階重合または縮重合の例は表1のごとくである。連鎖重合はその反応機構に従って表2のごとく分類されるが、反応機構が異なれば、すなわち異種の触媒を用いて重合すれば、同じモノマーを出発原料として用いても生成するポリマーの性状は大幅に異なることがある。また工業的に実施されている重合方式は重合系に応じて、ブロック重合、溶液重合、懸濁重合および乳化重合に分類されることが多いが(表3)、懸濁重合はブロック重合の変形と見ることもできる。同じモノマーが同じ反応機構に属する重合を行なう場合にも、重合方式の相違によって若干性状の異なるポリマーを与えることが多く、重合方式の選択は工業的にもかなり重要な問題である。

3. プラスチックの製造

3.1 ポリエチレンの製造

3.1.1 高压ポリエチレンの製造 プロセス エチレンの高压重合は高压(1000~2500ata)におけるブロック重合である。重合反応はラジカル重合機構によって進行し、ポリマーはモノマーに不溶性であるから反応の経過とともに析出してくる。触媒としては酸素または他の重合開始剤が使用される。重合反応は20~30kcal/molの発熱反応であって反応熱の制御は工学的にきわめて重要な問題となる。

図1は高压ポリエチレン製造プロセスの概要を示すものである。工程は次の4工程に分けることができるが最後の工程以外はすべて高压系であってこのプロセスが確立するまでには、幾多の技術的困難が克服されなければならなかった。

1. 圧縮工程
2. 重合工程
3. ポリマーの分離と未反応エチレンの循環工程
4. 仕上工程

圧縮工程においては200~300ataまでの昇圧に用いられる圧縮機と、その後1000~2500ataまで圧縮する高压圧縮機の組合わせが用いられるが高压圧縮機代わりに高压ポンプが用いられることもある。重合反応装置としては、管型反応器またはオートクレープ型反応器が使用される。前者においては反応器の長さや管径の比は250:1~12000:1の範囲にあり、後者においては20:1

図1 高压ポリエチレン製造フローシート

図2 低压ポリエチレン製造フローシート

~4:1で局所的蓄熱を避けるために攪拌が行なわれる。

反応器を出たポリマーとモノマーの混合物は分離器中に噴出させ、ここで放散せられた未反応エチレンは反応系に戻される。反応温度は使用される重合開始剤の種類によって異なるが一般的には100~300°Cの範囲にあり、また分離器は加熱ジャケットによって200~250°Cに保たれている。回収ガスは冷却、フィルターおよびノック・アウト操作によって油分、ワックス分および残留触媒などが除かれる。分離器の圧力は通常60~300ataであるが低压分離器が用いられる場合には、さらに固形物などの分離が完全となる。分離器中のポリマーは熔融状態に保たれており、最後の仕上工程において押出機などによりペレット状に成型される。このようにして製造されたポリエチレンは分子構造的には分岐度が高く、その密度は0.910~0.940程度であって後述の低压法による直鎖状ポリエチレンとはかなり異なった物性を示す。

3.1.2 低压ポリエチレン (Ziegler 法ポリエチレン)の製造プロセス Max Plank 石炭研究所の Ziegler 教授およびその共同研究者によって開発されたいわ

図3 固体触媒を使用するポリエチレン製造プロセス

図4 ポリプロピレン製造プロセス

ゆる Ziegler 型触媒はエチレンの重合に対して新しい道を開拓した。この触媒は第Ⅳ族から第Ⅷ族までの遷移元素の化合物（触媒成分）と、第Ⅰから第Ⅲ族までの金属、水素化合物およびアルキル化合物（共触媒成分）の組合わせよりなるもので、分岐が少なく高密度（通常 0.950 以上の密度を有する）のポリエチレンを与える。低圧ポリエチレンがしばしば高密度ポリエチレン（HDPE と略される）と呼ばれているのはこのためである。

Ziegler 法ポリエチレンの製造プロセスはおよそ図2のごとくである。このプロセスを採用している工場は世界中にかなり多数あるが、洗浄および精製工程にはそれぞれ独自の工夫が行なわれているという。モノマーおよび溶媒（重合系内においては懸濁媒として働く）中の O_2 および H_2O の量はそれぞれ 10ppm 以下に保たれる必要がある。重合反応は通常撹拌装置を付したガラスライニング反応器中で行なわれるが触媒系によっては不銹鋼製反応器が使用できる。反応器設計上の問題点は bridging と蓄熱の解決にあるが、スラリー中のポリマ

ー粒子の形状コントロールのため最適の撹拌が要求される。反応温度を $50\sim 90^\circ C$ に調節するために還流冷却器付き反応器が用いられ、反応系の圧力は 5ata 以下である。生成スラリー中の固形物濃度は 30% 程度であるが溶剤の回収系は本プロセスにおいてきわめて大きな比重を占めるものであるからスラリー濃度の上昇は経済的には非常に重要な意義がある。

ポリマー中に残存する触媒残渣を洗浄によって除去する工程はポリマーの品質に対して大きな影響がある。

3・1・3 低圧ポリエチレン（Phillips 法および Standard of Indiana 法）の製造プロセス Ziegler 法ポリエチレン製造プロセスに類似したポリエチレン製造法として Phillips 法および Standard of Indiana 法がある。前者は担体に酸化クロムを保持させた触媒を加

熱空気で活性化して使用し、後者はニッケルあるいは Ni-Co の混合物を活性炭に担持させた触媒、または酸化モリブデンを γ -アルミナに担持させた触媒をそれぞれアルカリ金属水素化合物および $LiAlH_4$ で活性化して使用する。いずれも担体付固形触媒を活性化して使用するという点において共通のものが多く、製造プロセスは本質的には同一と考えられる。

図3はこのプロセスの概要を示すものである。重合は炭化水素溶剤の存在において約 $100^\circ C$ で行なわれる。系内圧力は数十気圧程度であるがこのためにこのプロセスを中圧法と呼ぶことがある。生成したポリマーは溶剤中に溶解した状態で得られるが 10% 程度の低濃度においてさえきわめて粘稠であるから生成物から触媒を分別する工程には技術的困難が多く、遠心分離または“Filter-Cel”という特殊な濾過層を用いる濾過方式が採用されている。触媒を除去した後で溶液中にアルコールを加え、冷却によって析出するポリマーを遠心分離によって分ち、溶剤類は回収系統に送られる。

3・2 ポリプロピレンの製造

現在市販されているポリプロピレンはプロピレンの配位アニオン重合によって製造されている。使用されている触媒系についての詳細は不明であるが $TiCl_3$ -Aluminum alkyl 系複合触媒がその基本となっている。原料プロピレンはとくに高純度であることを要求され、水、 CO 、 CO_2 、アセチレン類、含酸素化合物、含窒素化合物および硫黄化合物などは程度の相違こそあれ一般に触媒に対して毒作用があり、 $5\sim 10ppm$ 程度の低レベルにおいてさえ著しい障害となるものもある。

製造プロセスの概要は図4に示したが重合工程は必ずしもこの図のごとく連続ではなくバッチ重合方式をとる

ものも多い。反応器はグラスライニングまたは不銹鋼製のものが使用され、炭化水素溶剤中に懸濁しているポリマーの分散および伝熱を助けるために適当な攪拌装置が装着されている。重合温度は40~80°C程度であって系内圧力は15ataを超えない。プロピレンの転化率は50~70%程度である。

生成物はスラリー状でその固形物濃度は最高25%位であるがフラッシュ・タンクに送られて未反応プロピレン、溶剤の一部およびその他の揮発性物が除かれる。この状態におけるスラリーは固形のポリマーと溶剤以外に可溶性の不定形ポリマー、少量のモノマーおよび触媒を含んでいる。触媒はアルコールなどの極性溶剤を添加することによって不活性化される。溶剤はこの操作の直前、または直後において遠心分離によって分離され、フィルター・ケーキにはアルコールを加えて残存溶剤、触媒残渣を抽出し再び遠心分離を行なってポリマーを回収する。ポリマーの乾燥には真空式ロータリー・ドライヤーまたはスプレー・ドライヤーが使用されている。

3・3 スチレンのブロック重合

スチレンの重合方式において化学工学的に特異なものはそのブロック熱重合であろう。このプロセスは古くドイツにおいて開発されたものであるが、今日世界中で最も広く行なわれているのはこの方式またはその変型である。

図5はこのプロセスの概要を示すものである。スチレン・モノマーはまず純窒素ガスで加圧されている予備重合罐(Pre-polymerizer)に送られ80~110°Cで30%程度の転化率に達するまで重合を行なわせる。そこを出た粘稠な流出物は次いで重合塔に導かれるが重合塔の塔頂は100°C程度に、塔底は180~200°C程度に保たれているから、反応物は塔内を流下するにつれて次第に転化率を高め塔を出るまでにはほとんど反応を完結するに至る。生成した熔融ポリマーはさらに押出機によって押出され水冷後ベレット状に切断されるが、このようにして製造されたポリスチレンは不純物が少なくきわめて透明度が高い。

3・4 懸濁重合によるポリ塩化ビニル(PVC)の製造

PVCは現在本邦において最も多量に生産されているポリマーであるがその大部分は懸濁重合法によって製造されている。図6はそのプロセスの概要を示している。

重合触媒としては過酸化ラウロイルのごとき有機過酸化化物が使用されることが多く、重合反応はラジカル機構

図5 塊状重合によるポリスチレン製造プロセス

図6 懸濁重合によるポリ塩化ビニルの製造

によって進行する。モノマーは重合罐中で少量の分散剤を含んだ水相中に攪拌によって分散せしめ、これに触媒を加えて40~70°Cに加熱すれば重合が始まり、通常5~30時間後には90%以上の転化率に到達する。重合罐としてはグラス・ライニングまたは不銹鋼製のものが多く使用されているが、その容量は3~30m³で、特殊な場合を除いてはバッチ重合方式が採用されている。連続重合が採用されない理由の一つは重合罐の内壁にポリマーが付着し伝熱を妨げるためである。

重合後スラリーはモノマー回収タンクに送られここで減圧下に未反応モノマーが除かれる。さらにブレンド・タンクに送られて数バッチ分のスラリーが混合され均質化が行なわれる。遠心分離機で脱水したポリマーは気流乾燥機などによって乾燥されるがPVCは熱によって変色しやすいので過熱は避けなければならない。

図7 NYLON 6 の連続重合

図8 NYLON 66 の製造フローシート

3・5 NYLON 6 の連続重合

ϵ -カプロラクタムの連続重合は図7のごときプロセスによって行なわれる。[Ludwig, *Faserforschung. Textiltech.* 9, 341 (1951)] 熔融ラクタムは攪拌機付の仕込タンクに送られここで触媒および調節剤を加える。

標準仕込組成：	ラクタム	100 parts
	水	5 parts
	酢酸	0.2 parts

重合反応器は Dowtherm のごとき熱媒によって加熱され温度 255~260°C に保たれる。ラクタム仕込液は定量ポンプで反応器の上部に供給され反応器を下降する間に、重合の進行によって次第に粘稠となる。仕込液中の水の蒸発によって発生する水蒸気は還流冷却器を通して放出される。反応器内部には多孔板型の棚段がありこれによって反応液の short-path が防止され、18~20 時間の滞留によって均質なポリマーを得ることができる。この熔融ポリマーはポンプによってリボンまたはフィラメント状に押出され水冷される。フィラメントは直径 2~3 mm であり、カッターによって 2.5~3 mm の長さに切

断される。このチップは 9~11% 程度の水に可溶な夾雑物を含んでいるから抽出によって精製する必要があるが、この夾雑物の 70% はラクタム・モノマーで 20% はアミノ酸類、10% はラクタムの環状重合物であるという。残留モノマーを除去するためにはまた熔融ポリマーの減圧ストリッピングなどが行なわれる。

3・6 NYLON 66 の製造

ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸の重縮合によって製造されるポリマーは“NYLON66”と呼ばれているが、これは“NYLON 6”よりも幾分早く開発されアメリカにおいては現在もなお大量に生産されている NYLON の一品種である。

NYLON 66 の製造プロセスを図8に示した。

この重合反応は次の二段階より構成される。すなわち

- (1) アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの中和反応によるナイロン塩(hexamethylenediammoniumadipate)の生成反応

- (2) 塩の脱水による重縮合反応

であるが、この第一の反応は水溶液の状態において行なわれる。この場合の水はイオン交換によって精製されかつ炭酸ガスおよびシリカを含まぬものでなければならない。

中和反応は電気化学的中和点を保つようにきわめて厳密に行なわれる。これは

過剰の酸およびジアミンはいずれも連鎖停止剤として作用するからである。ナイロン塩の水溶液は濃縮器において 75% 程度の濃度まで脱水濃縮されポンプによって重合罐に送られる。濃縮および重合はパッチ方式または連続に行なわれるが重合罐にはいずれの場合にも水蒸気を系外に取出すためのベント装置が必要となる。連続式反応器の一例として三本の反応管を直列に配置したものがあるが、この場合の第一反応部では水の除去は行なうことなく反応を開始させ、次いで水の放出を行ない、最後に反応を完結して水を含まない熔融ポリマーを得ようになっている。NYLON 66 の製造においては重合工程の後で残存モノマーなどを水で抽出する必要はない。

4. 合成ゴムの製造

4・1 SBR (スチレン-ブタジエン系ゴム) の製造

SBR は高温重合による Hot Rubber がすたれて最近では低温重合による Cold Rubber が主流となり、また生産規模も次第に大きくなったので、通常連続重合方式

図9 ブタジエンスチレン・ゴムの低温連続重合

図10 ブタジエンスチレン・ゴムの凝固乾燥フローシート

表4 Cold SBR の重合処方例

モノマー	ブタジエン スチレン	75 parts 25
	脱塩水	200
乳化剤	不均斉化ロジン石鹼 タモールN	4.5 0.15
触媒	パラメンタンハイドロパーオキサイド	0.1
活性化剤	FeSO ₄ ·7H ₂ O ロンガリット EDTA	0.05 0.15 0.07
緩衝剤	第三磷酸ソーダ (12H ₂ O)	0.8
重合調節剤	1-ドデシルメルカプタン	0.2

が採用されている。図9にそのフローシートを示した。

Cold SBR の製造においては、まずブタジエンとスチレンを乳化剤水溶液、活性剤、重合調節剤などとともに自動量調節バルブで一定流量に調節しながら混合し、仕込み冷却器で予冷した後過酸化物の重合触媒を加えて重合反応罐に送入する。表4はCold SBRの重合処方の一例である。

SBRの生産能力が2~3万吨/年位のプラントにおいては、容量20m³程度のアンモニア冷却コイル付重合罐が8~10基直列に連結されており、モノマー乳化液はこの中を約10時間かけて貫流し、およそ60%の転化率まで重合する。反応温度は約5°Cである。重合停止剤を加えて重合を停止し、次のブローダウニングタンク中で加熱加圧し、フラッシュタンク内に噴出して未反応ブタジエンを回収する。さらにスチレン回収塔で減圧下にスチームを吹込み未反応スチレンを回収する。

モノマー回収工程を経たラテックスは20~25%のゴム分を含み、次の凝固乾燥工程に送られる(図10)。この工程においてはまずブレンダータンク内でラテックスに老化防止剤の水分散液を添加し、次いで食塩水と希硫酸とともに凝固タンクに入れ、小粒状のゴム凝固にする。このようにして得たスラリーは次のタンク内で石鹼分を完全に有機酸に分解し振動篩でセラムと分離する。ゴム分は水洗タンクに移して十分水洗した後含水率が30%程度になるまで脱水する。乾燥はバンド・ドライヤーなどを用いて行なわれる。

4.2 立体規則性ポリブタジエンの製造

立体規則性ポリブタジエン・ゴムは比較的新しい合成ゴムで有機金属化合物を触媒とし炭化水素溶剤中の溶液重合によって製造されるから前述のSBRの乳化重合法とは本質的に異なっている。むしろ製造プロセスとしては低圧ポリエチレンやポリプロピレンの製造法に似たところが多い。

図11はポリブタジエンの製造工程を示すものである。触媒はあらかじめ

重合用溶剤を用いて溶液または分散液の形に調製する。モノマーおよび溶媒は十分に脱水精製した後触媒液とともに重合罐に仕込み、数基の罐を直列に貫流させる。反応温度は5~60°Cであるが反応の進行に従って粘稠なポリマーセメントとなるから攪拌および重合熱の除去に特別の工夫を要する。最後の重合罐を出たセメントにメタノールなどの重合停止剤を加えて触媒を分解した後ブ

図 11 ポリブタジエン製造フローシート

図 12 ブチルゴムの製造フローシート

ローダウンタンクで未反応モノマーを回収する。回収モノマーは精製後循環使用される。ポリマーセメントはサージタンクに送って老化防止剤を添加し、フラッシュタンクに移して水およびスチームを吹込み溶媒を回収する。ここでポリマーはスラリー状態となるからこれをSBRの仕上げ工程と同様に処理してドライラバーを得ることができる。

4.3 ブチルゴム (IIR) の製造

IIR はイソブチレンと少量のイソプレンを低温において共重合せしめたゴムである。製造プロセスの概要は図12に示した。重合は活性化された塩化アルミニウムを触媒とし無水の塩化メチルを溶液（ポリマーはこれにとけないから実際には分散媒として働く）として -100°C 付近の低温において行なわれるから実際の設備には大きな深冷装置が付属している。

通常 30 parts のイソブチレンに 1 part のイソプレンを

加え、さらに 70 parts の塩化メチルと混合、エチレンを冷媒とする深冷器で -100°C に予冷し反応器に送入する。反応器は堅型のシエル・チューブ型熱交換器に似た構造を有し中心の空洞部の下端に強力な攪拌翼があって反応液はこの空洞部を上向きに流れ外側の管内を下降して循環するようになっている。管は 50 mm 位の内径を有しシエル側はエチレンで冷却されている。反応器は容量 12 m^3 程度であるが反応液の循環量は $3000\text{ m}^3/\text{hr}$ にも達し、平均滞留時間は約 1 時間位である。しかしこのように強力な攪拌を行なっても 24 時間も経過すれば管壁にポリマーが付着して熱伝導率が低下するから反応器の切換えが必要となる。このため一列の重合工程は通常 3 基の反応器よりなり、そのうち 2 基が運転され 1 基は洗浄のため休止されている。

反応器の上部から抽出されたスラリーは水を張った蒸発器の中にフラッシュして塩化メチルを回収し、同時にゴム分に対して 1% のステアリン酸亜鉛と 0.2% 程度の老化防止剤を加える。これはゴム粒子の凝集と酸化を防ぐためである。このように

して得た水性のスラリーは特殊なドラムフィルターで濾過し、トンネル乾燥機中で $100\sim 150^{\circ}\text{C}$ で乾燥する。最後に押出機でひも状に押し出し、ロールを通してシート状にまとめられる。

むすび

以上述べて来たのは今日比較的多量に生産されているプラスチックおよび合成ゴムに関する製造プロセスの概要であるが、あるいは間違っている点があるかも知れない。御叱正を賜らば幸である。

参考文献

- 1) W. Mayo Smith: Manufacture of Plastics, Vol. 1(1964) (Reinhold Publishing Corp.)
- 2) Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie Bd. 14 (1963) (Urban & Schwarzenberg, München-Berlin)
- 3) ゴム年鑑: 昭和 40 年版 (ゴム報知新聞社刊)