多孔質触媒物質系における気体の拡散現象に関する研究*

—有効拡散係数についての検討—

浜井 専蔵**・三谷 雅肆**

工学院大学 化学工学科

緒 言

触媒細孔内での気体の有効拡散係数に関する研究は現在まで多く行なわれ、隔膜法などによる実験結果とも良く一致する推算法がいくつか報告されている。

Scott¹³⁾ は毛細管中の拡散を分子拡散と Knudsen 拡散両機構が関与する遷移域の拡散とし、parallel pore モデルに基づく有効拡散係数を記述した。また Wakao と Smith¹⁷⁾ は触媒細孔の二元分散 (bidisperse) 構造を考慮し、random pore モデルを導出した。最近、これをさらに複雑化した細孔構造へ拡張した Cunningham らのモデル²⁾、細孔分布曲線を用い拡散量を全細孔について求める Johnson らのモデル⁹⁾ などみられる。

これらのモデルは主として非反応系あるいは非吸着系において検討された場合が多い。反応あるいは吸着を伴う系において、これらのモデルに基づく有効拡散係数をそのまま使用することには問題があると考えられる。例えば、若尾¹⁸⁾ は、反応系における拡散は表面積の多くを占める細孔で重要となることを示し、反応速度に基礎づけられた拡散に対する細孔平均径を導いた。そしてこれが非反応系におけるそれと異なることを指摘した。

吸着系でもこの他、表面拡散の問題、あるいは吸着分子の気相拡散に及ぼす影響なども考えられ、細孔構造の複雑さと相まって問題は複雑化しよう。また一般に表面拡散を評価するとき、測定される全拡散量より、上記したモデルより得られる気相拡散寄与を差引く方法が採られるが、このような系で、このモデルが使用可能であるか、問題があると考えられる。

本研究では、このような観点から隔膜法により、触媒表面上に気体の吸着が伴う系をも含めた細孔内拡散について、気相拡散モデルの妥当性を数種の気体系により実験的に検討した。

1. 理 論 式

1.1 有効拡散係数

parallel pore モデルによれば、触媒など多孔質固体中での拡散量は次の Eq. (1) で表わされる。¹⁵⁾

$$N_A = \frac{\epsilon}{k^2} \frac{D_{AB}P}{\alpha RTl} \ln \left[\frac{1 - x_{A1}\alpha + (D_{AB}/D_{KA})}{1 - x_{A0}\alpha + (D_{AB}/D_{KA})} \right] \quad (1)$$

細孔の複雑さを考慮して有効拡散係数が定義されるが、ここでは分子拡散係数および Knudsen 拡散係数に対して同一の細孔構造因子 (空間率・迷宮度) による補正を施し、それぞれの有効拡散係数を表わしうるとしている¹⁵⁾。また一般に有効拡散係数は Eq. (2) により定義される。

$$N_A = \frac{D_e P}{RTl} (x_{A0} - x_{A1}) \quad (2)$$

Eqs. (1), (2) より次の Eq. (3) が得られる。

$$D_e = \frac{\epsilon}{k^2} \cdot \frac{D_{AB}}{[1 - \alpha x_A + (D_{AB}/D_{KA})]_{1.m.}} \quad (3)$$

ここで $[]_{1.m.}$ は $1 - \alpha x_{A0} + (D_{AB}/D_{KA})$ と $1 - \alpha x_{A1} + (D_{AB}/D_{KA})$ との対数平均値を表わす。

1.2 細孔拡散モデル

上記の parallel pore モデルを基礎とし、触媒細孔の分布を考慮した 2・3 の細孔拡散モデルが知られている。

random pore モデルによれば、細孔の二元分散構造を考慮し、有効拡散係数は次のようになる¹⁷⁾。

$$D_e = \frac{\epsilon_a^2 D_{AB}}{[1 - \alpha x_A + (D_{AB}/D_{KA})_a]_{1.m.}} + \frac{\epsilon_i^2 D_{AB}}{[1 - \alpha x_A + (D_{AB}/D_{KA})_i]_{1.m.}} + \frac{4\epsilon_a(1 - \epsilon_a)}{1 + [(1 - \epsilon_a)^2/\epsilon_i^2]} \cdot \frac{D_{AB}}{\left[\frac{1 - \alpha x_A + (D_{AB}/D_{KA})_i}{[(1 - \epsilon_a)^2/\epsilon_i^2] + (D_{KA,i}/D_{KA,a})} \right]_{1.m.}} \quad (4)$$

ここで添字 a, i はマクロ孔およびミクロ孔を表わす。

Johnson と Stewart のモデル⁹⁾ によれば、拡散量は細孔径 r での拡散量の、 $r=0$ から $r=\infty$ までの積分として表わされる。

* <Research on Gaseous Diffusion Phenomena in Various Porous Catalysts —Effective Diffusivity—>

Received on May 15, 1969

昭和 43 年 10 月化学工学協会第 2 回秋季大会 (名古屋) にて発表

** Senzō Hamai and Masashi Mitani (Dept. of Chem. Eng., Kogakuin Univ., Tokyo)

$$N_A l = -K \int_0^\infty \int_{x_A}^{x_A'} \frac{P}{RT} \cdot \frac{dx_A \cdot f(r) dr}{(1 - \alpha x_A)/D_{AB} + 1/D_{KA}} \quad (5)$$

ここで $f(r)$ は r の関数としての細孔空間率を表わし、細孔分布曲線より知ることができる。しかしながら、今二元分散型の細孔構造に対し、ミクロ孔およびマクロ孔が均一な有効径を有し、それぞれ ϵ_i, ϵ_a なる空間率をもってると仮定すれば Eq. (5) は分布曲線なしで積分される。そして Eq. (2) の D_e の定義を用いて、次の Eq. (6) が得られる。

$$D_e = K D_{AB} \left\{ \frac{\epsilon_i}{1 - \alpha x_A + \left(\frac{D_{AB}}{D_{KA}} \right)_{i.m.}} + \frac{\epsilon_a}{1 - \alpha x_A + \left(\frac{D_{AB}}{D_{KA}} \right)_{a.m.}} \right\} \quad (6)$$

ここで K は補正係数で $1/3$ と定めている⁹⁾。

Weisz と Schwartz のモデル²²⁾ は Knudsen 拡散に対してのものであり次式で表わされる。

$$D_e = \frac{\epsilon^2}{\sqrt{3}} D_{KA} \quad (7)$$

すなわち細孔迷宮度として $\sqrt{3}/\epsilon$ を採用している。

2. 実験方法

実験は隔膜法による等圧下定常相互拡散であり、その装置は、例えば Cunningham ら²⁾ の文献に見られる Wicke-Kallenbach 型のものを使用した。実験の条件は次に示すとおりである。

二成分気体系: $H_2-N_2, H_2-CH_4, N_2-CH_4$
 $H_2-C_2H_4, N_2-C_2H_4, H_2-CO$

圧 力: 1 気圧

温 度: $25^\circ C, 0^\circ C, -35^\circ C, -65^\circ C$

気体はすべて高純度のものを使用し、その流量は $0.4 \sim 1 \text{ cc/sec}$ で、この範囲では流量による結果への影響は認められなかった。流出気体はガスクロマトグラフにより濃度を検出し、その流量とから拡散量を算出した。

使用した触媒はモレキュラシーブ 4A, 5A, 13X および $SiO_2-Al_2O_3$ であった。これらの4個をそれぞれ金属プレートにオー・リングを用いて埋込み、さらに接着剤で固定し、隔膜とした。触媒ベレット断面積の合計はモレキュラシーブが 0.320 cm^2 , $SiO_2-Al_2O_3$ が 0.79 cm^2 , そしてその長さはすべて 0.5 cm であった。触媒の物性値は Table 1 に示した。

温度は水、氷水、メタノール・ドライアイスなどの恒温槽により $\pm 0.5^\circ C$ 範囲内で一定に保った。

Table 1 Physical properties of the porous catalysts^{10,18)}

Catalyst	Macro-pore			Micro-pore	
	ϵ	ϵ_a	r_a [μ]	ϵ_i	r_i [$\text{\AA}$]
Molecular sieve 4A (1/8")	—	—	—	—	2.0
Molecular sieve 5A (1/8")	0.56	0.32	0.36	0.24	2.5
Molecular sieve 13X (1/8")	0.60	0.32	0.18	0.28	4.5
$SiO_2-Al_2O_3$	0.60	0.075	0.50	0.52	25

Table 2 Diffusion data for molecular sieve 4A (1/8")

Test gas	T	$D_e \times 10^2$		Flux ratio	
				Observed, $-N_A/N_B$	Theoretical, $\sqrt{M_B/M_A}$
A-B	°K	[cm^2/sec]			
H_2-N_2	298	8.89	2.63	3.68	3.72
	273	8.23	2.33	3.54	"
	243	7.50	2.16	3.48	"
	208	6.27	1.97	3.68	"
H_2-CH_4	298	7.35	2.70	2.70	2.82
	273	6.59	2.60	2.54	"
	243	6.09	2.14	2.84	"
	208	5.24	1.89	2.77	"
N_2-CH_4	298	2.23	2.52	0.89	0.758
$H_2-C_2H_4$	298	9.72	2.46	3.94	3.72
	273	8.24	1.96	4.19	"
	243	6.69	1.59	4.20	"
	208	6.36	1.55	4.09	"
$N_2-C_2H_4$	298	1.84	1.53	1.21	1.00
H_2-CO	298	9.67	2.79	3.47	3.72
	273	7.69	1.90	4.03	"
	243	6.93	1.79	3.96	"
	208	5.52	1.56	3.55	"

3. 結果および考察

3.1 有効拡散係数

実験で得られた結果の一部を Table 2 に示した。二成分拡散量の比は次の理論値¹⁾と比較したが、平均10%範囲内で一致した。

$$\frac{N_A}{N_B} = -\sqrt{\frac{M_B}{M_A}} \quad (8)$$

各温度の下で得られた D_e の値をその温度における $D_{AB}/[1 - \alpha x_A + (D_{AB}/D_{KA})]_{i.m.}$ に対してプロットし、Figs. 1, 2 に示すような直線関係が得られた。一般に隔膜法による実験では、拡散はマクロ孔支配となる場合が多く¹⁰⁾、従ってここで D_{KA} についてはマクロ孔に基づき、よく知られた次式より計算した。

$$D_{KA} = 9700 r_a \sqrt{\frac{T}{M_A}} \quad (10)$$

また分子拡散係数は Chapman-Enskog の式より計算した。

Figs. 1, 2 の直線の傾きは Eq. (6) から明らかのように ϵ/k^2 を表わすが、これは C_2H_4 を含む系を除いてほぼ気体系に関係なく一致している。これより、 ϵ に対してマ

Fig. 1 D_e vs. $D_{AB}/[1-\alpha x_A+(D_{AB}/D_{KA})]_{l.m.}$, for molecular sieve 5A

Fig. 2 D_e vs. $D_{AB}/[1-\alpha x_A+(D_{AB}/D_{KA})]_{l.m.}$, for molecular sieve 13X

Table 3 Tortuosity observed at each system

Catalyst	System	Tortuosity	
		This work	Other investigator
Molecular sieve 5A (1/8")	H ₂ -N ₂ , H ₂ -CH ₄ , H ₂ -CO	3.1	3.3(N ₂ -dilute Kr) ¹⁰⁾
	H ₂ -C ₂ H ₄	2.6	2.3(n-C ₆ H ₁₄ -C ₆ H ₆) ¹³⁾
	N ₂ -C ₂ H ₄	2.3	
Molecular sieve 13X (1/8")	H ₂ -N ₂ , H ₂ -CH ₄ , H ₂ -CO	3.3	3.6(N ₂ -dilute Kr) ¹⁰⁾
	H ₂ -C ₂ H ₄	2.4	
	N ₂ -C ₂ H ₄	2.0	
SiO ₂ -Al ₂ O ₃	H ₂ -N ₂ , H ₂ -CH ₄ , H ₂ -CO, N ₂ -CH ₄	2.6	2.8(H ₂ -N ₂) ¹³⁾
	H ₂ -C ₂ H ₄ , H ₂ -C ₂ H ₄	2.0	
Alumina ⁹⁾			$k^2/\epsilon=33.3(\text{N}_2\text{-H}_2)$
			$k^2/\epsilon=20.0(\text{N}_2\text{-C}_2\text{H}_4)$

クロ孔空間率を採用して k^2 を求め、Table 3 にあげた。

H₂-C₂H₄ および N₂-C₂H₄ の系では他の系に比較して20%以上細孔迷宮度の減少を示した。そしてこのことは、図に示されていない他の触媒についても同様な傾向を示した。文献によれば、モレキュラシープ 4A, 5A の場合、-30°C 以下でなければ N₂, CO, CH₄ などの気体は顕著な吸着を示さないとされている⁸⁾。また C₂H₄ については常温でもかなりの吸着を示すといわれている。一般に吸着種の表面拡散を伴えば、総括的な拡散量は増加し、見掛け細孔迷宮度の減少が考えられるが、本実験で H₂ および N₂ が C₂H₄ との系に限ってこれが認められたことは、これら気体の表面拡散とは考えられない。C₂H₄ については吸着がかなり顕著であることから、表面拡散も充分考えられるが、C₂H₄ を含む系の二成分拡散量の比の実験値と理論値との比較は、非吸着系での比較と同程度の一致を示し、明らかな表面拡散を表わしていない。ここで使用した触媒はいずれも二元分散の細孔構造を有し、従って C₂H₄ の吸着はそのほとんどが表面積の大きいマイクロ孔で起ると考えられる。そしてここでは多かれ少なかれ表面拡散を伴い、これはマクロ孔での拡散寄与と混合され、結果としてマクロ孔気相拡散の増加が考えられる。混合と同時にマイクロ孔への分散も考えられ、これらが相殺されれば問題はない。しかしながら吸着量が拡散方向にそって均一でないことから、無視できない差を生じ、そして Eq. (8) の理論的な二成分拡散量の比に従えば、非吸着気体の拡散をも増加させることになる。しかしこれについては系統的な実験を行なうことができず、明らかにすることはできなかった。

マイクロ孔のみを有する場合、例えば Weaver ら²¹⁾ の porous Vycor での表面拡散の実験からは、非吸着気体の拡散は吸着気体に影響されることなく一定の拡散量になることを示している。

Table 3 には他の研究者により得られた迷宮度をも挙げ、ここで得られた値と比較した。河添らは、吸着が無視できると考えられる N₂-Kr 系から、モレキュラシープ 5A に対して 3.2 の値を得¹⁰⁾、Roberts らは n-C₆H₁₄-C₆H₆ 系より 2.3 の値を得た¹³⁾。また Deisler ら³⁾ のアルミナにおける N₂-H₂, N₂-C₃H₈ 系での N₂ についての有効拡散係数のデータより k^2/ϵ を計算した結果、前者の系からは 33.3、吸着が起りうると考えられる後者の系からは 20.0 の値が得られ、吸着系での迷宮度の減少を示した。また Habgood⁶⁾ はモレキュラシープ 4A による N₂-CH₄ での吸着実験から、CH₄ の吸着量の増加につれ N₂ の有効拡散係数が大きくなることを認めている。Figs. 3, 4 は種々の系で得られた N₂ および CH₄ の有効拡散係数を先の Fig. 2 の場合と同様にプロットしたものである。ここで実線は吸着が無視できると考えられる N₂-H₂ 系での迷宮度に基づくものである。N₂ の場

Fig. 3 Effective diffusivity for N₂ in the various system (molecular sieve 5A)

Fig. 4 Effective diffusivity for CH₄ in the various system (molecular sieve 5A)

合、気体系によってこの実線より最大の場合 +50% 程度の偏差も認められるが、CH₄ については N₂ のとき程の偏差を示さなかった。

3・2 細孔拡散モデルとの比較

吸着による影響が無視できると考えられる系から得られた有効拡散係数について、Eq. (4) の random pore モデル¹⁷⁾ および Eq. (6) の Johnson らのモデル⁹⁾ より得られるこれらの値とを比較した。Table 4 に示すように random pore モデルによる値はモレキュラシーブの場合平均数% 誤差範囲内で一致したが、N₂-CH₄ 系では 20% 以上の誤差を示した。SiO₂-Al₂O₃ の場合、全系を通じて +40% 程度の誤差を示したが、この触媒は細孔空間の 90% 近くマイクロ孔により占められており、このような場合このモデルの適用は不適当と考えられる。すなわち、このモデルはマイクロ孔のみを有する触媒に対しては良い一致が認められず、河添らの指摘するように細孔構造に対する補正としての ϵ_t^2 に問題がある¹⁰⁾ のと思われる。

Eq. (5) の Johnson らの方法で D_e を評価するとき細孔分布曲線を必要とする。しかしここで、細孔はマクロ孔およびマイクロ孔のおおの均一の径を有していると仮定し、有効細孔径に基づき Eq. (6) の近似式を用いて D_e を計算した。当然細孔は広い分布を示し、それによる誤差はまぬがれない。Table 3 の比較は、このことを考慮すれば、かなり良い一致と思われる。結果は全触媒を通じて平均 $\pm 10\%$ 誤差範囲内で一致が認められた。

このモデルには経験的な補正係数、 K を含み、これに対し 1/3 が用いられているが、種々の触媒、例えば細孔空間率の広い範囲で適用できるか疑問が残る。しかしここで、モレキュラシーブと SiO₂-Al₂O₃ のようにかなり細孔分布の異なるものに対して、同程度の一致をみたことは、通常の市販触媒に対しても、この補正係数の値がほぼ適用できるものと思われる。

Table 4 Comparison of observed and theoretical diffusivity

Catalyst	Test-gas A-B	$D_A \times 10^2$ [cm ² /sec]		
		Random pore model	Johnson's model, Eq.(6)	Observed
Molecular sieve 5A	H ₂ -N ₂ A	12.5	12.0	10.3
	B	2.83	3.00	2.81
	H ₂ -CH ₄ A	9.16	9.52	8.19
	B	3.25	3.46	3.04
	N ₂ -CH ₄ A	1.61	1.73	2.12
	B	2.12	2.30	2.34
Molecular sieve 13X	H ₂ -CO A	10.8	11.3	10.5
	B	2.93	3.10	2.98
Molecular sieve 13X	H ₂ -N ₂ A	8.36	8.66	8.04
	B	2.28	2.36	2.12
	H ₂ -CH ₄ A	7.55	7.81	7.61
	B	2.76	2.82	2.88
SiO ₂ -Al ₂ O ₃	N ₂ -CH ₄ A	1.44	1.49	2.02
	B	1.89	1.95	2.22
	H ₂ -CO A	8.65	8.95	8.71
	B	2.36	2.28	2.34
SiO ₂ -Al ₂ O ₃	H ₂ -N ₂ A	2.07	3.13	3.78
	B	0.558	0.845	1.09
	H ₂ -CH ₄ A	2.01	2.90	2.48
	B	0.704	0.992	0.961
	H ₂ -CO A	2.12	3.57	3.28
	B	0.566	0.881	0.855

低温域および C₂H₄ を含む系についての比較では、この系に含まれる非吸着気体からの実験値についてみても、これらのモデルによる値より約 30% 程度大きくなる傾向を示し、先に述べた吸着の影響が示唆された。

3・3 細孔迷宮度

有効拡散係数を推算式より評価するとき、多くの場合細孔迷宮度が予めわかっていなければならない。

Fig. 5 は本実験および多くの文献より得た迷宮度の逆数を細孔空間率に対してプロットしたものである。ここで細孔がマイクロ孔およびマクロ孔を有する二元分散型の触媒と、マイクロ孔のみのものとを区別して検討した。

前者に対し、マクロ孔拡散支配を仮定し、 ϵ としてマクロ孔空間率を採用した。また細孔半径 100~300 Å を境として、それ以上をマクロ孔とした。ただし CuO-Cr₂O₃ のように 1000 Å 近くの細孔半径を持ちながら、明らかな二元分散の細孔分布を示していない¹⁹⁾ ので、

Fig. 5 Relationship between $1/k^2$ and void fraction for porous catalysts (Data were obtained from literature^{1,2,5,7,10-12,14,17,19-21})

これをミクロ孔のみの触媒とみなした。

二元分散型のものでは、 ϵ_a が約 0.3 以上になると $1/k^2$ は ϵ_a の増加と共に増加し、ほぼ Fig. 5 の曲線で表わされるものと考えられるが、これが 0.25 以下になると各点は著しく分散した。 ϵ_a が小さくなれば、相対的に ϵ_i は増加し、ミクロ孔での拡散が無視できなくなるものと考えられる。

細孔がミクロ孔のみからなっているとき、Eq. (7) の

Weisz らのモデル²²⁾ に従えば、 $1/k^2$ は $\epsilon_i/\sqrt{3}$ となる。Hegnes はこれに補正係数として 0.758 を乗ずることにより、平均偏差 17% をもってデータと一致するとした¹⁶⁾。Fig. 5 に示したデータについて、これらと比較した結果、Hegnes の補正式との誤差は平均 28% 程度であった。細孔表面あるいは細孔径の不均一性を考慮すれば、この程度の誤差はまぬかれぬものと思われる。

総 括

市販の触媒を用い、数種の気体系について有効拡散係数を求め、気相細孔拡散モデルの妥当性を検討した。

非吸着系においては、気体系に関係しない各触媒の迷宮度が得られたが、吸着を伴う系では、この系での非吸着気体側から測定しても、この迷宮度の減少が認められた。

random pore モデルおよび Johnson らのモデルによる有効拡散係数はほぼ妥当な値を示した。細孔空間の大部分をミクロ孔で占める触媒については、前者のモデルからは良い結果が得られなかった。また吸着を伴う系では、これらのモデルによる値と実験値との一致は認められなかった。

迷宮度については、これを実験的に求めることが望ましいが、Fig. 5 に示す曲線より、この概略値をうることも可能である。

Nomenclature

D_{AB} = binary bulk diffusivity for system A-B [cm²/sec]
 D_{KA} = Knudsen diffusivity for gas A [cm²/sec]
 D_e = effective diffusivity [cm²/sec]
 K = constant in Eq. (5) [—]
 k^2 = tortuosity [—]
 l = geometrical length of porous pellet [cm]
 M = molecular weight [g/g-mole]
 N = diffusion flux [g-mole/sec·cm²]
 P = pressure [atm]
 R = gas constant [cm³·atm/g-mole·°K]

r = pore radius [cm]
 T = temperature [°K]
 x = mole fraction [—]
 α = $1 - \sqrt{M_A/M_B}$ [—]
 ϵ = void fraction [—]

Subscripts

A, B = gas A and B, respectively
 a, i = macro- and micro-pore, respectively
 0, l = $l=0$ and $l=l$, respectively

Literature cited

- 1) Barrer, R.M. and J.B. Barrie: *Proc. Roy. Soc. (London)*, **A 213**, 250 (1952)
- 2) Cunningham, R.S. and C.J. Geankoplis: *Ind. Eng. Chem. Fundamentals*, **7**, 535 (1968)
- 3) Deisler, P.F. and R.H. Wilhelm: *Ind. Eng. Chem.*, **45**, 1219 (1953)
- 4) Dullien, F.A.L. and D.S. Scott: *Chem. Eng. Sci.*, **17**, 771 (1962)
- 5) Gilliland, E.R., R.F. Baddour and J.L. Russell: *A. I. Ch. E. Journal*, **4**, 90 (1958)
- 6) Habgood, H.W.: *Can. J. Chem.*, **36**, 1384 (1958)
- 7) Henry, J.P., R.S. Cunningham and C.J. Geankoplis: *Chem. Eng. Sci.*, **22**, 11 (1967)
- 8) Hersh, J.P.: *Molecular sieve*, Reinhold, New York (1961)
- 9) Jonson, M.F.L. and W.E. Stewart: *J. Catalysis*, **4**, 248 (1965)
- 10) Kawazoe, K. and I. Sugiyama: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, **30**, 1007 (1966)
- 11) Masamune, S. and J.M. Smith: *A. I. Ch. E. Journal*, **8**, 217 (1962)

- 12) Rao, M.R. and J.M. Smith: *ibid.*, 10, 293 (1964)
- 13) Roberts, P.B. and R. York: *Ind. Eng. Chem. Process Design and Develop.*, 6, 516 (1967)
- 14) Satterfield, C.N. and P.J. Cadle: *ibid.*, 7, 256 (1968)
- 15) Scott, D.S. and F.A.L. Dullien: *A. I. Ch. E. Journal*, 8, 217 (1962)
- 16) Sterrett, J.S. and L.F. Brown: *ibid.*, 14, 696 (1968)
- 17) Wakao, N. and J.M. Smith: *Chem. Eng. Sci.*, 17, 825 (1962)

- 18) Wakao, N. and T. Funaki: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, 31, 485 (1967)
- 19) Wakao, N.: *Soc. Chem. Eng. (Japan) Reaction Engineering Symposium*, November (1966)
- 20) Wakao, N. and K. Tachibana: *Annual Meeting of Soc. Chem. Eng. (Japan)*, April (1968)
- 21) Weaver, J.A. and A.B. Metzner: *A. I. Ch. E. Journal*, 12, 655 (1966)
- 22) Weisz, P.B. and A.B. Schwartz: *J. Catalysis*, 1, 399 (1962)

非理想多成分系の平衡蒸留計算*

広瀬 泰雄**・飯野 正**

東京都立大学 工学部 工業化学科

緒 言

原料の温度と圧力を与えて、気液の量および組成を求める平衡蒸留計算は蒸留塔設計の最も基礎的な計算である。その場合たとえ物質収支だけの計算においても原料供給状態の決定は計算の出発点となるものである。またこれは厳密な熱収支を考慮に入れた蒸留塔の設計には不可欠な計算である。このような重要な計算であるにもかかわらず従来の平衡蒸留計算は、例えば炭化水素系の比揮発度のごとく混合物の組成には無関係で、圧力と温度のみの関数である場合に限られていた。

これに対して一般の非理想系では比揮発度は温度と圧力とさらに組成の関数であるために、このような場合に対しては、平衡蒸留計算法は石油の連続成分の場合¹⁾を除いては皆無であった。筆者らは原料供給状態はいわゆる気液比 q で与えるより、原料の温度、圧力で与えた方がより実用的であると考えている。なぜならば気液比 q は直接測定できないが温度、圧力は直接測定できるからである。そこで一般の多成分系に適用できる平衡蒸留計算法を見出し、その収束の確実性を検討するため、2, 3, 4, 10成分系に適用してみたところ、すべての場合に良好な結果を得たのでここに報告する。

1. 計 算 法

計算法を常圧の場合と高圧の場合に分ける。なぜなら

* <Equilibrium Distillation Calculations for Non-ideal Multi-component Systems>

Received on June 9, 1969

昭和44年4月化学工学協会第34年會にて講演発表

** Yasuo Hirose, Masashi Iino (Dept. of Chem. Eng., Tokyo Metropolitan Univ., Tokyo, Japan)

ば常圧の場合は気相のフガシチ係数は1.0とみなせるので、液相の組成から気相の組成を求める簡単な計算を行なえばよいのに対して、高圧の場合は気相のフガシチ係数は一般に1.0とみなせず、まずフガシチ係数を気相の組成の関数として算出してから、今度は気相の組成から液相の組成を求めるという少し手数のかかる計算をしなければならないからである。

1.1 常 圧 の 場 合

一般の非理想多成分系において原料の組成 z_i 、温度 t_0 および圧力 π を与えて、平衡蒸留計算をさせた場合その蒸気量 V と液量 L および各相の組成を求める方法を述べる。

(1) まず液量 L と液組成 x_i を適当に仮定する。最初の液量 L として原料 F の半分 $0.5F$ 、最初の液組成 x_i として原料の組成 z_i をとるのが最も簡単であろう。

(2) 液組成 x_i がわかれば一般に理想溶液からの偏奇を表わす N 成分系の成分 i の液相の活量係数は次式のごとく液組成 x_i の関数として表わされていれば任意の式を用いて、 γ_i が求められる。

$$\ln \gamma_i = f(x) \quad (1)$$

全圧 π は与えられているので x_i と y_i の関係は、

$$\pi y_i \phi_i = \gamma_i p_i^0 x_i \quad (2)$$

$$\log p_i^0 = A_i - \frac{B_i}{t + C_i} \quad (3)$$

ここで気相の方は常圧であるから理想気体の法則に従うとすると $\phi_i = 1.0$ としてよい。

Eq. (2), (3)を用いて試算により

$$\sum y_i = 1.0 \quad (4)$$

を満足するような温度 t を求める。これは一般に与えられた t_0 と異なるが、かまわず計算を先に進める。

(3) 今 x_i 、 y_i および液量 L (最初は $L = 0.5F$ と仮定する)、蒸気量 V (最初は $V = 0.5F$ である)がわかっているので、次式の計算により原料組成 $z_{i, \text{cal}}$ が求められる。

境膜説の適用による分子蒸留の液側物質移動の解析 (上羽羽・萩原豊, 化学工学, 34, 165~169 (1970)) 境膜説の観点より, 分子蒸留の液相での物質移動を考察し, 次の結果を得た。1) 蒸発速度 (N) は次式に示す如く与えられる。 $N=1/(1+\frac{C}{\beta B} + \frac{D}{C\beta})$ 。ここで, B は境膜の厚さ; C は液濃度; β は最大蒸発速度; r は換算係数; ϕ は蒸発係数。2) $1/(1+\frac{C}{\beta B} + \frac{D}{C\beta})$ を境膜蒸発速度係数 (E) と名づけた。 E は液表面温度が低下すると増加する。3) 境膜物質移動係数は $E^{0.45}$ に比例する。

多孔質触媒物質系における気体の拡散現象に関する研究——有効拡散係数についての検討—— (浜井専蔵・三谷善肆, 化学工学, 34, 170~175 (1970)) 市販触媒について, 数種の気体系に対する有効拡散係数を常温から -65°C 範囲内で得た。そしてこれを 2, 3 の細孔拡散モデルによる値と比較した結果, 吸着気体を含む系を除いて, これらの一致は極めて良好であった。透過度を求めた結果, 吸着を伴う系では, 非吸着系での値より 20% 以上小さい値が得られた。そしてこれは単なる表面拡散だけによるものとは考えられなかった。

透過度の評価に当り, 2, 3 の検討を加えた。

非理想多成分系の平衡蒸留計算 (広瀬泰雄・飯野正, 化学工学, 34, 175~180 (1970)) 今までは比揮発度が圧力と温度と組成の関数である非理想系の平衡蒸留計算はできなかった。本論文はこの計算に対して新しい汎用的な方法を提出した。計算は 2 つの試算ループから成る。第 1 は仮定した液量に対して気液平衡を満足する物質収支を求める。第 2 は計算された温度が与えた温度に等しくなるように液量を修正する。液量の修正式の物理的意味は計算された温度が与えた温度より高めれば液量を増し, 逆の場合は減らす方向に修正する。さらに収束速度と精度の関係を検討した。本方法は次の系に適用できる。1) 非理想系 2) 常圧, 高圧の系 3) 共沸を有する系 4) 気液比 α が与えられて平衡蒸留温度を求める場合。本方法は 2, 3, 4, 10 成分系に適用して, すべての場合に良好な結果を得た。

スチレンの懸濁重合における液滴の成長と集塊現象について (広瀬道郎・大島栄次, 化学工学, 34, 181~186 (1970)) スチレンの懸濁重合における液滴の挙動を実験的に研究し, 合一が主である範囲において液滴径, およびその分布の時間的な変化を攪拌速度, 相比率, 安定剤濃度の異なる条件で測定した。集塊現象, 必要安定剤量などについても検討を加えた。その結果, 安定剤濃度がある限界以上であると, 液滴の成長はほとんど起らないこと, 合一支配の条件では平均径の増大速度が平均径の 2 乗に比例することなどの知見が得られた。

亜硫酸ソーダ水溶液の酸素ガスによる酸化反応 (恩田格三郎・佐田栄三・小林猛・藤根道彦, 化学工学, 34, 187~192 (1970)) 亜硫酸ソーダ水溶液の酸化反応速度に及ぼす酸素イオン濃度の影響について研究した。亜硫酸ソーダの濃度が 0.23 mol/l 以上では反応速度は亜硫酸ソーダ濃度には殆んど無関係であることを確かめ, 更にこの領域において pH を $6.5 \sim 10.2$, 硫酸コバルトの濃度を $3 \times 10^{-4} \sim 10^{-3} \text{ mol/l}$ と変えて反応速度定数を求めた。その結果 pH が $7.5 \sim 8.5$ にては $\log k$ は pH に対して直線で近似できることを見出し Eq. (14) でまとめた。更に温度による影響についても考察し既往の研究と比較しよく合った。また酸素の吸収機構を合理的に説明し得る反応機構を提案し考察した。

灌液触媒充填層による重油の水素化脱硫反応の解析 (清水吉一・井上敬一・西方宏之・肥沼豊・竹村安弘・相沢玲司・小林梧・江木弘三・松本敬信・若尾法昭, 化学工学, 34, 193~197 (1970)) 灌液充填層方式による重油の水素化触媒脱硫反応について, 水素の油への溶解, 細孔拡散, 真の化学反応などの過程を考慮して速度式を導いた。温度 $370 \sim 420^{\circ}\text{C}$, 圧力 $51 \sim 131 \text{ ata}$ でカフジ残渣油の脱硫実験を行ない, 脱硫の化学反応は油中の硫黄濃度に関して 2 次であることをまとめ, 全圧の影響についても検討を行なった。

微粉体発塵現象に対する空気湿度の影響 (森芳郎・菅沼彰・岡光二・改田義雄, 化学工学, 34, 198~203 (1970)) 流動層, 噴流層, 回転混合機を使用して Al_2O_3 , SiO_2 微粉末の発塵 (空気中への飛散) 現象と空気湿度の関係をしらべた。発塵速度は湿度によって 2 倍以上の変化を示し, 高湿度領域では湿度の低下にともない発塵速度が顕著な増加をみせるが, 極端な低湿度になると静電気の影響で発塵速度の増加傾向は飽和する。発生する浮遊粉塵中には多くの凝集体が含まれており, 湿度が高くなると発塵速度が抑制されるだけでなく, 粉塵の凝集度も高くなる。

Hollow cone nozzle によるスプレートの粒径特性について (松本史朗・高島洋一・堺信幸・田子嘉俊, 化学工学, 34, 204~210 (1970)) スプレートの局所的な粒径分布, 並びに平均粒径, 標準偏差が操作条件, 液体の物性値およびノズルの大きさによっていかなる影響を受けるかを実験的に検討した。

局所的な粒径分布は, 対数正規分布で近似せられ, スプレー全体の粒径分布は, 流量が最大となる位置での分布で代表できる。対数正規分布を特徴づける幾何平均径, 対数標準偏差は, 操作条件, 物性値, ノズルの大きさによって変化し, 理論的考察を加えた実験式として整理できた。

常速荷重下における単粒子の破碎 (八嶋三郎・諸橋昭一・栗野修・神田良照, 化学工学, 34, 210~219 (1970))

人工と天然産試料 8 種類につき球形単粒子破碎実験を行ない, 1) 荷重速度が破壊強度に及ぼす影響, 2) 破碎の状況, 3) 破碎産物の粒度分布, 4) 球圧壊強度の体積依存性, 5) 圧縮破碎におけるひずみエネルギーの体積依存性, 6) 単一粒子の破碎に対する Rittinger 則の適合性, 7) 単一粒子の破碎におけるひずみエネルギーと球圧壊強度並びに粒径の関係を調べた。

分散相反応器の安定性と合一再分散の影響 (山崎博・市川淳信, 化学工学, 34, 219~225 (1970)) 分散滴内で発熱反応が進行する場合の分散相反応器の安定性を考察した。まず, 分散滴内の蓄熱による反応の暴走の安定条件および分散滴の最高温度を基礎式中の無次元パラメータと相関づけ, さらに, 反応器の温度制御の安定性に与える合一再分散の影響を基礎式を局所線形化して得られる安定限界をもちいて検討し, 反応次数が一次からはずれる程その影響が大きいこと, 影響の方向が一次反応を境として反転することを確認した。

<寄 書>

化学衝撃波管による n -ブタンの高温熱分解 (城塚正・平田彰・趙木根・川崎勝敏, 化学工学, 34, 226~227 (1970)) 単一パルス型の化学衝撃波管を用いて温度範囲 $1200 \sim 3400^{\circ}\text{K}$ における n -ブタンの高温熱分解を行なった。アーレンニウス式の活性化エネルギーは 1200°K 以上では高温になるに従い低下する傾向を示した。前報で, 熱分解反応速度定数を相関するために提出した実験式の形は n -ブタンの場合にも 600°K 以上の全温度領域にわたり適用し得ることが判った。

Single Particle Crushing Under Slow Rate of Loading. Saburō Yashima, Shōichi Morohashi, Osamu Awano and Yoshiteru Kanda (Yamagata Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 210~219 (1970)

An experimental study of single-particle crushing under slow rate of compression was carried out by using spheres made of silica glass, borosilica glass and 6 kinds of minerals. The sphere diameters ranged from 0.5 to 3.0 cm and the rate of loading was 3 ton/min for silica and borosilica glass specimens and 0.3 ton/min for 6 kinds of minerals. A summary of experimental results is as follows, 1) compressive strength of spheres was increased with decrease of their volumes, 2) the status of fracture was mainly transcrystalline type, 3) in case of hard material experimental values of strain energy agreed very well with theoretical values, 4) the strain energy was proportional to the $(1-5/3m)$ power of volume of specimen, where m is the Weibull's coefficient of uniformity, 5) in the coarse-size range the energy rule of single-particle crushing was according to Rittinger's law, 6) the reciprocal of size modulus of fractured product was proportional to the $(5/3)$ power of the strength of specimen, 7) percentage of strain energy to industrial mill power obtained by work index was 2.71~42.0%.

Stability of a Dispersed-Phase Chemical Reactor and Effect of Coalescence and Redispersion of Dispersed Drops. Hiroshi Yamazaki and Atsunobu Ichikawa (Tokyo Institute of Technology)

Kagaku Kōgaku, **34**, 219~225 (1970)

Stability of a dispersed-phase continuous stirred-tank reactor in which an exothermic reaction occurs within dispersed drops is investigated and the effect of the coalescence and the redispersion of dispersed drops on reactor stability is discussed analytically.

Temperature of the dispersed drops is first estimated and then the maximum temperature and the run-away stability criterion are obtained in correlation with the dimensionless parameters appearing in the fundamental equations.

Stability of temperature control system of the reactor is analysed through an approach of the local linearization of the fundamental equations. The analysis indicates that the effect of coalescence and redispersion becomes greater to the extent as the reaction order deviates from 1-st order, and that the effect is in opposite direction depending upon whether the reaction order is greater or smaller than 1-st.

High Temperature Thermal Decomposition of *n*-Butane in Chemical Shock Tube. Tadashi Shiotsuka, Akira Hirata, Mu-Ken Chao & Katsutoshi Kawasaki (Waseda University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 226~227 (1970)

The pyrolysis of *n*-Butane has been studied over the temperature range from 1200°K to 3400°K with a single-pulse chemical shock tube. The values of activation energy in the Arrhenius equation tend to decrease with increasing temperature above 1200°K. The form of experimental equations for the correlation between thermal decomposition rate constants and reaction temperature, proposed in the previous report, are applicable to *n*-Butane decomposition over the whole temperature range above 600°K.

The Rate of Oxidation of Sodium Sulphite Solution by the Wetted-Wall Column. Kakusaburo Onda, Eizo Sada, Takeshi Kobayashi and Michihiko Fujine (Nagoya University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 187~192 (1970)

The kinetics of the absorption of oxygen by sodium sulphite solution was investigated for the effects of the pH and concentration of cobaltous sulphate as the catalyst by the wetted wall column. In the ranges of sulphite concentration greater than 0.23 mol/l and pH less than 9.2, the reaction rate was promoted by the concentration of oxygen within solution, cobaltous catalyst and hydroxyl ion, and these promoting effects were expressed with the equation for pH 7.5~8.5. A reaction mechanism has been proposed and the derived rate equation was in good agreement with the experimental results.

Kinetics of Catalytic Hydrodesulfurization of Fuel Oil in Trickling Packed-Bed Reactor. Yoshikazu Shimizu, Keiichi Inoue, Hiroyuki Nishikata, Yutaka Koenuma, Yasuhiro Takemura, Reiji Aizawa, Satoru Kobayashi, Kozo Egi, Keishin Matsumoto and Noriaki Wakao (Yokohama National University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 193~197 (1970)

For catalytic hydrodesulfurization of fuel oil in trickling packed-bed reactor, kinetic equations were derived, taking into account the processes of hydrogen dissolution into oil, diffusion in pores and intrinsic chemical reaction. Experiments under the condition of 370~420°C in temperature and 51~131 atm in absolute pressure indicated that the desulfurization reaction of the Khafji residual oil was second-order with respect to sulfur concentration in oil. The effect of total pressure on reaction rate was also examined.

Influence of Air Humidity on Airborne Dust Generation Phenomena. Yoshirō Mori, Akira Suganuma, Mitsui Oka and Yoshio Kaida (University of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 198~203 (1970)

Influence of air humidity on airborne dust generation was experimentally investigated with a fluidized bed, a spouted bed and a rotation mixer. White alundum (Al_2O_3) powder was used for a fluidized bed and ground *Sōma* silica sand (SiO_2) was used for a spouted bed and a rotation mixer.

In the high-humidity region, the airborne dust generation rate increased rapidly with decrease of air humidity. In the low humidity region, the increasing tendency of the rate slowed down. In this region, such phenomena as electrostatic charging of apparatus and adhesion of powder to wall surface were observed. Settling velocity distribution of airborne dust particles generated by a rotation mixer was measured by a fractional settling airborne dust analyzer after Boose, C. and variation owing to air humidity was detected. Settling velocities of dust particles increased with air humidity. This might suggest the influence of humidity on the degree of agglomeration of dust particles. According to photo- and electron-microscopic observation, most of the particles settling in the fractional analyzer were agglomerated particles. On the surface of a single particle and in the void of an agglomerated particle, a large amount of ultra-fine particles was observed.

Studies on Droplet Size Sprayed from Hollow Cone Nozzles. Shiro Matsumoto, Yoichi Takashima, Nobuyuki Sakai and Yoshitoshi Tago (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 204~210 (1970)

The droplet size distribution and its variance sprayed from hollow-cone nozzles have been studied.

The size distribution of droplet collected in any local spraying place was approximately logarithmic-normal. The total droplet size distribution was representable by the distribution at the maximum spray flux.

A semi-theoretical expression of the geometric mean diameter of droplets was introduced as a function of the injection pressure, the viscosity and the surface tension, considering the wave length and the sheet thickness at the break-up point of moving liquid sheet.

An Application of Film Theory to Analysis of Mass Transfer in Liquid-Phase Molecular Distillation. H. Ueyeha, Y. Hagihara (Doshisha University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 165~169 (1970)

From the viewpoint of film theory, mass transfer in liquid-phase molecular distillation is considered. The following results were obtained. 1) Evaporation rate (N) is given as shown in the following equation.

$$N = 1 / (1 + \varphi \tau \beta B / D) C_s \varphi \tau \beta$$

where B is thickness of stagnant surface film; C is concentration of liquid; D is diffusion coefficient; β is maximum evaporation rate; τ is conversion factor; φ is evaporation coefficient. 2) $1 / (1 + \varphi \tau \beta B / D)$ is defined as film coefficient of evaporation rate (E). E is increased as the liquid surface temperature is lowered. 3) Film coefficient of mass transfer is proportional to $E^{0.45}$.

Research on Gaseous Diffusion Phenomena in Various Porous Catalysts.—Effective Diffusivity— Senzo Hamai and Masashi Mitani (Kogakuin Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 170~175 (1970)

Experimental data were obtained for diffusion of gases in porous catalysts at 1 atm. and temperature range from 25°C to -65°C. Effective diffusivity predicted by a few pore diffusion model were in good agreement with experimental values, except for two gas systems and lower temperature condition in which adsorption is significant. In a system with adsorbed gas, experimental diffusivities were found larger than predicted values. This is, however, not due only to surface diffusion effect because diffusivity was obtained from the non-adsorbed gas side, for example H_2 in H_2 - C_2H_4 system.

Tortuosity factors were also obtained for non-adsorbed and adsorbed gas systems. Tortuosities measured in latter system were found about 20% less than those in former system.

Equilibrium Distillation Calculation for Non-ideal Multicomponent Systems. Yasuo Hirose and Tadashi Iino (Tokyo Metropolitan University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 175~180 (1970)

There has been no equilibrium distillation calculation available for non-ideal system, say for the system the relative volatility of whose components depends upon total pressure, temperature and liquid compositions. To solve this problem, a new general method is presented here. The principle of this iterative method consists of two material calculation loops. The first is a material balance satisfying vapor-liquid equilibrium relationship for assumed liquid amount. The second is finding the liquid amount for which the calculated temperature is equal to the given one. The equation to correct the assumed liquid amount has a physical meaning. If the calculated temperature is higher than the given one, the liquid amount is corrected so as to increase and vice versa.

The relation between speed and precision of convergence is also discussed. The present method is available for the following systems: 1) non-ideal system 2) system at any temperature and under any pressure 3) system having azeotrope 4) when vapor-liquid amount ratio q is given. To test this method, numerical examples for 2, 3, 4, and 10 components systems were successfully carried out.

Growth and Agglomeration of Droplets in Suspension Polymerization of Styrene. Michio Hirose and Eiji O'Shima (University of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 181~186 (1970)

An attempt was made to make an experimental investigation of the behavior of liquid droplets in the suspension polymerization of styrene. The change of average droplet diameter and its distribution were measured at various conditions of agitating speeds, dispersed phase fractions and stabilizer concentrations in the range of supposed coalescence control. A discussion of agglomeration and minimum concentration of stabilizer required is also included.

Consequently, it was found that the growth of the droplets is not significant when the concentration of stabilizer is more than the critical value, and that in the coalescence controlling region the rate of increase in average diameter is proportional to the square of the average diameter.