半回分連続流入操作によるラジカル重合反応系の制御*

城 塚 正**・寺 内 淑 晃**

早稲田大学 理工学部 応用化学科 化学工学分科

緒 言

高分子物質は分子鎖長とその分布によって物性が著しく変化するので、目的と用途に最適な応用物性を有する重合体をうるためには、鎖長およびその分布を制御することが必要になる。

高分子合成反応のうちでもラジカル重合反応はすでによく知られており、基礎的研究も非常に多い。ラジカル重合反応において分子鎖長、いいかえれば分子量に影響するおもな因子としては、反応温度・単量体濃度・開始剤濃度などがあり²⁾、平均分子量あるいはその分布をあらかじめ設定しておけば、これを実現するような上記の変数の最適値が時間の関数として得られるであろうことは容易に推測される。

Hoffman ら³⁾は、ラジカル重合反応系において数平均重合度を一定に保持する方法として、半回分連続流入操作を考え、動力学的方程式と物質収支式より、単量体あるいは開始剤溶液の流入速度を決定することを試みた。しかし、溶媒ならびに単量体への連鎖移動を考慮しない瞬間の数平均重合度 P_N' (Eq. (1)) をもちいたこと、

$$P_N' = \frac{k_p}{k_t^{1/2} k_d^{1/2} f^{1/2}} \frac{M}{I^{1/2}} \quad (1)$$

解を一般解としたためにかえって複雑になったこと、などにより適用範囲が限定され、定性的な議論に終わっている。

本報においては、数平均重合度として、溶媒ならびに単量体への連鎖移動を考慮した Eq. (3) を用いて、あらかじめ設定した瞬間の数平均重合度の初期値 P_{N0} に対応する単量体および開始剤の初濃度を決定した後、全反応時間にわたって $P_N(t) = P_{N0}$ となるように半回分連続的に流入する単量体もしくは開始剤溶液の流量を算出する数値計算法を検討し、これをメタクリル酸メチルのトルエン溶液重合反応系について実験した結果、計算値と実験値の一致を確認した。

1. 動力学的方程式と数平均重合度

ラジカル重合反応系においては、つぎのような素反応により重合体が生成すると考えられている²⁾。

これらの素反応式から動力学的方程式を導くにあたって、つぎの仮定をおくことにする。

仮定 1 反応の種類がおなじであれば、速度定数の値はラジカルの大きさ、および反応混合物の反応率に無関係である。したがって k_p , k_{fm} , k_{fs} などの値は分子鎖長に無関係の定数である。

仮定 2 鎖が長い。したがって近似として次式が成立する。

$$-\frac{dM}{dt} = \sum_i k_p M [R_i \cdot]$$

ただし、 $[R_i \cdot]$ はラジカル $R_i \cdot$ の濃度である。

仮定 3 ラジカルに関して定常状態が成立する。

ここで鎖長 n のラジカル $R_n \cdot$ の濃度を $[R_n \cdot]$, $R_c \cdot$, $M \cdot$, $S \cdot$ の濃度をそれぞれ $[R_c \cdot]$, $[M \cdot]$, $[S \cdot]$ であらわして、定常状態の式をあますところなく書けばつぎのようになる。

$$\frac{d[R_c \cdot]}{dt} = 2fk_d I - k_{pc} M [R_c \cdot] = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d[R_1 \cdot]}{dt} &= k_{pc} M [R_c \cdot] - (k_p + k_{fm}) M [R_1 \cdot] - k_{fs} S [R_1 \cdot] \\ &\quad - k_t [R_1 \cdot] \sum_i [R_i \cdot] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d[R_2 \cdot]}{dt} &= k_p M [R_1 \cdot] + k_{pm} M [M \cdot] - (k_p + k_{fm}) M [R_2 \cdot] \\ &\quad - k_{fs} S [R_2 \cdot] - k_t [R_2 \cdot] \sum_i [R_i \cdot] = 0 \end{aligned}$$

* <On the Control of the Radical Polymerization System by the Semi-Batch Continuous Feed Method>
Received on June 16, 1971

化学工学協会第 36 年会 (東京, 1971 年 4 月 4 日) にて研究発表

** Tadashi Shirotaka (正会員) and Yoshiaki Terauchi (正会員) Chem. Eng. Division, Dept. of Applied Chemistry, Waseda Univ., Tokyo

$$\begin{aligned}\frac{d[R_n \cdot]}{dt} &= k_p M[R_{n-1} \cdot] - (k_p + k_{fm})M[R_n \cdot] \\ &\quad - k_{fs}S[R_n \cdot] - k_t[R_n \cdot] \sum_i [R_i \cdot] = 0 \\ \frac{d[M \cdot]}{dt} &= k_{fm}M \sum_i [R_i \cdot] - k_p M[M \cdot] = 0 \\ \frac{d[S \cdot]}{dt} &= k_{fs}S \sum_i [R_i \cdot] = 0\end{aligned}$$

これらの式を加えると次式が得られる。

$$2fk_d I = k_t [R \cdot]^2 \quad (2)$$

ただし、 $[R \cdot] = \sum_i [R_i \cdot]$ であり、また n が非常に大きいときに $[R_n \cdot]$ は無視できるものとしている。

一方、数平均重合度 $P_N(t)$ は生成した不活性重合体分子当り消費された単量体分子の平均数であるから、

$$P_N(t) = \frac{k_p M[R \cdot]}{k_{fm}M[R \cdot] + k_{fs}S[R \cdot] + k_t[R \cdot]^2}$$

となり、逆数をとって Eq.(2) を利用すれば、

$$\begin{aligned}\frac{1}{P_N(t)} &= \frac{k_{fm}}{k_p} + \frac{k_{fs}}{k_p} \frac{S}{M} + \frac{k_t}{k_p} \left(\frac{2fk_d}{k_t} \right)^{1/2} \frac{I^{1/2}}{M} \\ &= C_m + C_s \frac{S}{M} + aK' \frac{I^{1/2}}{M} \quad (3)\end{aligned}$$

ここで、 $C_m = k_{fm}/k_p$ 、 $C_s = k_{fs}/k_p$ 、 $a = k_t/k_p^2$ 、 $K' = k_p(2fk_d/k_t)^{1/2}$ である。

Eq.(3) の右辺第3項は $1/P_N'$ であり、連鎖移動定数 C_m 、 C_s が大きい系においては、第1、2項が無視できないことは明らかである。Eq.(3) は Eq.(1) よりも多くの反応系を包含できるから、以下においては Eq.(3) が与える P_N を瞬間の数平均重合度として用いることにする。

2. 数平均重合度制御

前節において導出した数平均重合度 P_N は瞬間値であって、全反応時間にわたる積分の数平均重合度 $\bar{P}_N$ ではない。しかしながら、 $t=0$ における P_N の初期値 P_{N0} を設定し、 $t>0$ においてつねに $P_N(t) = P_{N0}$ に保持すれば、結果として $\bar{P}_N = P_{N0}$ となるから、系を連続的にとりあつかう場合には $P_N(t)$ のみを考えればよいことになる。

以下において、半回分連続的に単量体を流入する場合を Monomer Feed Policy、開始剤溶液を流入する場合を Initiator Feed Policy とよぶことにする。しかしながら、単量体もしくは開始剤溶液の流入量が連続的にプログラム制御されているならば、反応操作の途中での policy 変更ないし切り換えはおこりえない。切り換えがおこるのは、ある feed policy であらかじめ定められた量よりも過剰の feed が行なわれた場合である。したがってここでは、 $t=0$ で決定された policy を全反応時間にわたって実行するものとして、それぞれ独立に物質収支式を考える。

2つの policies について基礎式を導出するにあたっては、反応器を完全混合槽と仮定し、かつ物質収支のみを考慮して、熱収支を考慮していない。これは、系を等温反応系としたこと、および半回分連続的に流入する単量体もしくは開始剤溶液を反応温度に予熱することによっている。

1) Monomer Feed Policy

単量体の供給速度を F_m とすると、反応容積 V および単量体濃度 M に関して次式が成立する。

$$V_0 + \int_0^t F_m dt - V_0 \phi \Delta \rho X = V \quad (4)$$

$$(V_0 M_0 + \int_0^t M_f F_m dt)(1-X) = VM \quad (5)$$

また、Eq.(3) を変形すれば、

$$\beta C_s S + \beta a K' I^{1/2} = M \quad (6)$$

となる。さらに、 M 、 S 、 I に関してはつぎの各式が成立するから、

$$-\frac{dVM}{dt} = K' M I^{1/2} V - M_f F_m$$

$$-\frac{dVS}{dt} = b S I^{1/2} V$$

$$-\frac{dVI}{dt} = k_d IV$$

これらの式を変形したのち整理すれば、

$$K' M I^{1/2} V + V \frac{dM}{dt} + M \frac{dV}{dt} = M_f F_m \quad (7)$$

$$b S I^{1/2} V + V \frac{dS}{dt} + S \frac{dV}{dt} = 0 \quad (8)$$

$$k_d IV + V \frac{dI}{dt} + I \frac{dV}{dt} = 0 \quad (9)$$

となる。ただし、 $\Delta \rho = (\rho_p - \rho_m)/\rho_p \rho_m$ 、 $\beta = P_N/(1 - C_m P_N)$ 、 $b = k_{fs} f^{1/2} k_d^{1/2}/k_t^{1/2}$ 、 $\phi = M_0 W_m$ である。

Eq.(4) を時間に関して微分すれば、

$$\frac{dV}{dt} = F_m - V_0 \phi \Delta \rho \frac{dX}{dt}$$

となるから、これを書き直して、

$$F_m = \frac{dV}{dt} + V_0 \phi \Delta \rho \frac{dX}{dt} \quad (10)$$

をうる。また、Eqs.(4)~(9) を整理すると、

$$\frac{dS}{dt} = -b I^{1/2} S - \frac{S}{V} \frac{dV}{dt} \quad (11)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{2 I^{1/2}}{\beta a K'} \frac{dM}{dt} + \frac{2 C_s b S I}{a K'} + \frac{2 C_s S I^{1/2}}{a K' V} \frac{dV}{dt} \quad (12)$$

$$\frac{dM}{dt} = -\beta C_s b S I^{1/2} - \beta C_s \frac{S}{V} \frac{dV}{dt} + \frac{\beta a K'}{2 I^{1/2}} \frac{dI}{dt} \quad (13)$$

なる微分方程式系をうる。これが Monomer Feed Policy の場合の基礎式である。

2) Initiator Feed Policy

一般にラジカル重合反応に用いる開始剤は固体であることが多いので、これを連続的に供給するには溶液にしておかなければならない。この場合、溶媒として反応系

1) Reactor	7) Pyrogallol-alkaline solution
2) Feed tank	8) Conc. sulfuric acid
3) Micro-valve	9) Calcium chloride
4) Preheater	10) Reflux condenser
5) Rotameter	
6) Nitrogen bomb	

Fig. 1 Schematic diagram of reactor system

に直接関与しない物質を選ぶことは、溶媒への連鎖移動を考慮する際煩雑になるので、ここでは重合系に使用する溶媒と同じものを用いることにする。

ここで開始剤溶液の供給速度を F_{ii} とすると、反応容積 V に関して次式が成立する。

$$V_0 + \int_0^t F_{ii} dt - V_0 \phi \Delta \rho X = V \quad (14)$$

また、 M に関しては

$$V_0 M_0 (1 - X) = VM \quad (15)$$

となる。さらに、 M, S, I に関してはつぎの各式が成立するから、

$$-\frac{dVM}{dt} = K' MI^{1/2} V$$

$$-\frac{dVS}{dt} = b SI^{1/2} V - S_f F_{ii}$$

$$-\frac{dVI}{dt} = k_d IV - I_f F_{ii}$$

これらの式を変形したのち整理すれば、

$$K' MI^{1/2} V + V \frac{dM}{dt} + M \frac{dV}{dt} = 0 \quad (16)$$

$$b SI^{1/2} V + S \frac{dV}{dt} + V \frac{dS}{dt} = S_f F_{ii} \quad (17)$$

$$k_d IV + I \frac{dV}{dt} + V \frac{dI}{dt} = I_f F_{ii} \quad (18)$$

となる。

Eq.(14) を時間に関して微分すれば、

$$\frac{dV}{dt} = F_{ii} - V_0 \phi \Delta \rho \frac{dX}{dt}$$

となるから、これを書き直して、

$$F_{ii} = -\frac{dV}{dt} + V_0 \phi \Delta \rho \frac{dX}{dt} \quad (19)$$

をうる。また、Eq.(6) および Eqs.(14)~(18) を整理すると、

$$\frac{dM}{dt} = \beta C_i \frac{dS}{dt} + \frac{\beta a K'}{2 I^{1/2}} \frac{dI}{dt} \quad (20)$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{\beta C_i} \frac{dM}{dt} - \frac{a K'}{2 C_i I^{1/2}} \frac{dI}{dt} \quad (21)$$

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{V}{V_0 M_0} \frac{dM}{dt} - \frac{M}{V_0 M_0} \frac{dV}{dt} \quad (22)$$

なる微分方程式系をうる。

3. 計算の手順

それぞれの policy は常微分方程式系によってあらわされているから、与えられた初期条件のもとにこれらを解いて、Eq.(10) もしくは Eq.(19) により、 F_m あるいは F_{ii} を計算する。

計算の手順はつぎのようになる。

- 1) P_{N_0}, V_0, X_0 を設定して、 I_0, M_0, S_0 を Eq.(3) により計算する。
- 2) 初期条件 I_0, M_0, S_0, V_0, X_0 により、2つの policy のそれぞれに関する連立常微分方程式系 Eqs.(10)~(13), Eqs.(19)~(22) から、まず Runge-Kutta-Gill 法によって I, M, S, V, X を数値計算し、得られた I, M, S, V, X の値から Cramer の行列式解法を用いて $dV/dt, dX/dt$ を求め、Eq.(10) および Eq.(19) により F_m, F_{ii} を計算する。
- 3) Policy の選択は、 $t=0$ における F_m, F_{ii} の正負を判定し、正の値をとる policy をこの系の policy とする。
- 4) 計算の打ち切りのための束縛条件は、あらかじめ設定した時間、重合率、反応総容積などである。

4. 実験方法および実験結果

4.1 回分反応操作

本報のように、素反応からプログラム制御のアルゴリズムを導出する方法の実施に際しては、各素反応速度定数の値が、制御量 F_m あるいは F_{ii} の値、したがって結果するところの数平均分子量 P_n の値に大きく影響するから、半回分流入操作に先き立ち、あらかじめ素反応速度定数の値の妥当性を確認しておかなければならない。

Fig. 1 は、半回分流入操作の実験に使用した装置であって、回分操作の実験においては、図中3のマイクロバルブを閉じている。

使用するメタクリル酸メチル (MMA) 単量体は、実験開始直前に減圧蒸留したのち、窒素加圧下で所定量を反応器に移した。

溶媒としてのトルエン、および開始剤のアゾビスイソブチロニトリル (AIBN) は試薬特級品を使用した。

重合率の測定には、採取試料を急冷し、ハイドロキノンを含むアセトンで稀釈したのち、90% メタノール水溶液中で析出させたものを60°Cで24時間乾燥した試料を用いた。

数平均重合度は、重合率の測定に用いた試料をベンゼン(試薬特級)に溶解し、粘度法による極限粘度 $[\eta]$ からEq.(27)により決定した⁹⁾。

$$\bar{P}_N = 2.22 \times 10^3 [\eta]^{1/0.76} \quad (23)$$

$I_0 = 1.929 \text{ mol/l}$, $M_0 = 3.774 \text{ mol/l}$, $S_0 = 5.647 \text{ mol/l}$, 反応容積 0.5 l, 反応温度 65°C, 回転数 150 rpm のときの回分操作の実験結果を Fig. 2 および Fig. 3 に示す。図中の実線は理論値である。理論値の計算にあたっては、つぎの素反応速度定数値および開始剤効率を用いた^{1,2,5,6)}。

$$k_d = 0.20 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$$

$$k_p = 6.14 \times 10^2 \text{ l/mol/sec}$$

$$k_t' = 2.70 \times 10^7 \text{ l/mol/sec}$$

$$k_{fm} = 3.26 \times 10^{-2} \text{ l/mol/sec}$$

$$k_{fs} = 1.46 \times 10^{-2} \text{ l/mol/sec}$$

$$f = 0.50$$

この系における停止反応は不均斉化反応が支配的であるので⁴⁾、結合反応を無視している。

4・2 半回分流入操作

MMA-トルエン溶液重合反応系においては、Monomer Feed Policy をとり、その流入速度 F_m を計算すると、Fig. 4 のようになる。

ただし、 I_0 , M_0 , S_0 の値は回分操作の初期値と同じであり、反応温度は65°C、回転数は150 rpm で回分操作の場合と同一であるが、反応容積の初期値 V_0 は、0.8 l である。

実験に際しては、Fig. 1 の装置において窒素ガスにより、単量体を単量体供給槽から反応器に圧入し、その流量をマイクロバルブで調整した。重合率および重合度の測定は、回分操作の場合と同様である。

Fig. 5 および Fig. 6 はそれぞれ、半回分連続流入操作における重合率および数平均重合度を示す。図中の実線は理論値である。

5. 考 察

5・1 素反応速度定数値

回分ならびに半回分操作の計算に使用した素反応速度定数および開始剤効率の値は文献値であるが、Fig. 2 および Fig. 3 において、 X , $\bar{P}_N$ の時間的変化に関する実験値は、これらの定数値を用いた計算値とよく一致している⁹⁾ので、これらの値は本実験系の定数値として妥当で

Fig. 2 Conversion vs. reaction time, batch operation

Fig. 3 Degree of polymerization vs. reaction time, batch operation

Fig. 4 Computed feed rate of monomer in semi-batch operation

あったと考えられる。

5・2 $\bar{P}_N$ の制御

Fig. 5 Conversion vs. reaction time, semi-batch operation

回分操作において $\bar{P}_N$ の実験値は、Fig. 3 にみられるように時間とともに減少しており、本実験系に関しては、単量体の連続流入が必要であることが確認された。

単量体の流入量 F_m を制御して得た $\bar{P}_N$ の実験値は、Fig. 6 にみられるように全反応時間にわたって一定に保持されていることがわかる。

5・3 P_N と P_N' の比較

Hoffman らが用いた Eq.(1) により計算した P_N' の値を Fig. 6 に破線で示す。計算にあたっては、第3節2) で得られる I および M の値を用いた。図からわかるように、この反応系において P_N' は P_N よりも非常に大きく、かつ時間とともに増加しており、 P_N' を用いること

Fig. 6 Degree of polymerization vs. reaction time, semi-batch operation

が適当でないことは明らかである。

結 言

ラジカル重合反応系において、単量体もしくは開始剤溶液を連続的に流入してその流量を調節する半回分操作によって、瞬間的数平均重合度 $P_N(t)$ を全反応時間にわたり一定に保持する Hoffman らの方法を改良し、単量体ならびに溶媒への連鎖移動を考慮した $P_N(t)$ の算出式、および数値計算法を用いて、MMA-トルエン溶液重合反応系について実験した結果、この方法が数平均重合度 $\bar{P}_N$ の制御に十分有効であることが確認された。

Nomenclature

a	$= k_t/k_p^2$	
b	$= k_{fs}f^{1/2}k_d^{1/2}/k_t^{1/2}$	
C_m	$= k_{fm}/k_p$	
C_s	$= k_{fs}/k_p$	
f	$=$ initiator efficiency	[-]
F_m	$=$ monomer feed rate	[l/sec]
F_{ts}	$=$ initiator feed rate	[l/sec]
I	$=$ concentration of initiator	[mol/l]
I_f	$=$ concentration of initiator in feed	[mol/l]
k	$=$ reaction rate constant	[1/sec] or [1/mol·sec]
K'	$= k_p(2fk_d/k_t)^{1/2}$	
M	$=$ concentration of monomer	[mol/l]
M_f	$=$ concentration of monomer in feed	[mol/l]
$P_N'(t)$	$=$ instantaneous number-average degree of polymerization	[-]
$\bar{P}_N$	$=$ number-average degree of polymerization	[-]
$R_{e\cdot}$	$=$ active initiator radical	
$R_{t\cdot}, R_{j\cdot}$	$=$ active polymer radical	

S	$=$ concentration of solvent	[mol/l]
S_f	$=$ concentration of solvent in feed	[mol/l]
t	$=$ reaction time	[sec]
V	$=$ volume of polymerization mixture in reactor	[l]
W_m	$=$ molecular weight of monomer	[g/mol]
X	$=$ fraction of monomer converted to polymer	[-]
β	$= P_N(t)/(1-C_mP_N(t))$	
$\Delta\rho$	$= (\rho_p - \rho_m)/\rho_p\rho_m$	
ϕ	$= M_0W_m$	

<Subscripts>

d	$=$ decomposition
fm	$=$ chain transfer to monomer
fs	$=$ chain transfer to solvent
p	$=$ propagation
pc	$=$ initiation
t	$=$ termination
0	$=$ initial

Literature cited

- 1) БАГДАСАРЬЯН, Х.С.: "ТЕОРИЯ РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ", ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР, МОСКВА (1959) (Translation)
- 2) Bamford, C. H., W. G. Barb, A. D. Jenkins and P. F. Onyon: "The Kinetics of Vinyl Polymerization by Radical Mechanisms", Butterworth Sci. Pub. (1958)
- 3) Hoffman, R. F., S. Schreiber and G. Rosen: *Ind. Eng. Chem.*, 56, 51 (1964)
- 4) O'Brien, J. L. and F. Gornick: *J. Am. Chem. Soc.*, 77, 4757 (1955)
- 5) Overberger, C. G., M. T. O'Shaughnessy and H. Shalit: *J. Am. Chem. Soc.*, 71, 2661 (1949)
- 6) Talat-Erben, M. and S. Bywater: *J. Am. Chem. Soc.*, 77, 3710, 3712 (1955)

化学工学データ

プロピオン酸+水+塩化炭化水素（四塩化炭素、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン）系の液液平衡*

井 口 昭 洋**・布 施 憲 司***

武蔵工業大学工学部**
東京工業大学工学部 化学工学科***

結 言

プロピオン酸+水+塩化炭化水素（四塩化炭素、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン）系の液液平衡の測定を行なって溶解度曲線とタイラインのデータを得た。

実 験 結 果

試薬は市販の特級品を用い、 $25.0 \pm 0.1^\circ\text{C}$ で実験した。

溶解度は白濁法によって求めた。塩化炭化水素を滴下していく方法は水を加えていく方法にくらべて平衡状態を確認しにくい、水を滴下していった得られる溶解度曲線と誤差1%以内で重なった。

Table 1にその値を示す。溶解度曲線の形状はFig. 1のようになる。

平衡相の濃度は、酢酸との系^{1,4)}の場合と同じようにして求めた。すなわち、試料液を容器に入れ、約2hrかくはんしてから静置して層を分離する。そして、各層の酸の濃度を水酸化ナトリウムの標準溶液で中和滴定して

知り、さらに、各層の密度をピクノメータで測って、濃度を重量%であらわした。

Table 2がタイラインのデータであり、ブレイトポイントの推定値も示してある。分配曲線はFig. 2のような形であり、ジクロロエタンの系とクロロホルムの系にはソルトロープが存在する。

考 察

文献値との比較 プロピオン酸+水+四塩化炭素系については、Smith らが 25°C で溶解度を測っている⁵⁾。モル%で与えられているが、われわれのデータとよく合う。Johnson らも 24°C で測定していて¹⁾、これもほぼ一致する。ただし、どちらもタイラインの値はない。

クロロホルムとジクロロエタンに対する文献値はないようである。

組成をモル%であらわした分配曲線 ソルトロープをもつ系では、その組成変数を重量%からモル%にかけるとソルトロープのなくなる場合のあることが知られている。そこで、これらの系でも変数をかえてみると、モル%であらわした水相内の酸の濃度は有機相内の酸の濃度よりも小さくなり、ジクロロエタンの系とクロロホルムの系のソルトロープはなくなった。

ブレイトポイントの推定はわれわれの方法²⁾によって行なった。すなわち

* <Liquid-Liquid Equilibria of the Systems Propionic acid + Water + Chlorinated Hydrocarbon>
Received on August 29, 1971

** Akihiro Iguchi (正会員) Faculty of Eng., Musashi Inst. of Tech., Tokyo

*** Kenshi Fuse (正会員) Dept. of Chem. Eng., Tokyo Inst. of Tech., Tokyo

亜硫酸ガス・キノールクラスレートの相平衡（横山義男・今野儀兵衛，化学工学，36，629～633（1972））

クラスレート法による亜硫酸ガス吸収に必要な亜硫酸ガス・キノールクラスレートの相平衡図をキノール飽和および不飽和水溶液の広範囲について作成し，その妥当性を実験により検討した。

相平衡の計算に必要な若干の物性値が不足しているのでそれらを実測した。

稀釈球充填層における粒子・流体間境膜物質移動係数（宮内照勝，化学工学，36，633～640（1972））

無次元化した運動方程式と物質輸送の式に基いて境膜係数に関するシャーウッド数の性質を考察した。その結果幾何学的に相似ではない充填層に対しては動水直径を代表径にとった無次元数によって一貫した相関の得られる可能性が判明した。それで，これらの無次元数により物質移動の性質を調べた処，次のことを知った。すなわち，1. 境界層発達領域では層粒子相互の幾何学的配置はシャーウッド数に余り影響しない。2. 物質移動の各領域はレイノルズ数対シュミット数でプロットした図上で明瞭に表現できる。3. 従来の実例データについて，動水直径に基づくシャーウッド数（あるいは j_D 因子）とレイノルズ数の関係として広い変数範囲（ $d_p=0.62\sim 102\text{ mm}$ ， $\epsilon_f=0.260\sim 0.488$ ， Sc あるいは $Pr=0.61\sim 1890$ ， $Re_h=1.3\cdot 10^{-3}\sim 5.3\cdot 10^4$ ）にわたって良好な相関が得られた。

溶解を伴う熱移動（西村 誠・岩田俊紀・架谷昌信・杉山幸男，化学工学，36，640～647（1972））

溶解を伴う熱移動に関して，物質の熔融温度特性および体ふく射を考慮した適用範囲の広い一般的な基礎方程式を総括比熱の概念を用いて導出し，これを数值的に解析した。また鉛，三酸化硼素，マーガリンおよびガラス（白素地および緑色）を試料として実験を行ない，両者を比較検討した。その結果，

(1) 本実験条件下では，数値計算結果と実験結果とは傾向的に良好な一致を示した。

(2) 伝熱条件および体ふく射伝熱は温度分布，熔融速度にかなり大きな影響を及ぼす。

などの結論を得た。

Owl 型フォトメーターによる煙霧体粒径測定——波長比の影響——（金川 昭，化学工学，36，647～653（1972））

従来の Owl の概念を拡張した一般的な長短散乱光波長別強度比の散乱角度分布を測定して，煙霧体の粒径を知る光散乱式煙霧体粒径測定装置について，その粒径測定特性を理論的に考察し，長短測定波長比の影響，粒子屈折率依存性および煙霧体分散度の影響などを明らかにした。

測定波長比を大きくすると散乱光強度比のピーク出現頻度が高くなること，屈折率依存性も大きくなることおよび分散度の影響もより顕著に現われることなどを明らかにした。そして，その結果測定波長比は大略 1.3 程度とするのが最も望ましいように思われた。

カーボンペーストの押出し流動特性（神保元二・岩本文男・細矢正好・杉山保次郎・森 芳郎，化学工学，36，654～660（1972））

電極用カーボンペーストの押出し流動実験結果より，流動原点（ P_0 ， V_0 ）を考慮に入れたビンガム塑性流動体の押出し流動の基礎式を提案した。流動原点が示す押出し極限圧力（ P_0 ）は，ノズルの絞り角度と入口径によってのみ影響され，その他のノズル形状・条件によって影響されない。その他流動原点，流動性に及ぼす装置条件，押出し操作条件の各因子の影響を実験的に示した。

流通系における微視的混合模型の分離度 J の試算（高尾征治・村上泰弘，化学工学，36，661～667（1972））

微視的混合効果の1つの目安になる Danckwerts の定義した Degree of segregation J を槽列模型，二段直列模型，二段並列模型を用いた微視的混合模型に対し具体的に考察し，その一般式を誘導した。

また，S. A. Leshaw の提案する accumulator 模型を拡張し，既応の模型を総括的に示している西村らの二環境模型との比較検討を行なった。次に，これらの微視的混合模型を用いて，微視的混合の影響があると考えられる高粘度重合系の典型的モデル反応として Nylon 66 塩の縮重合反応をとりあげ，平均重合度を試算することにより，微視的混合の影響を調べ，実験的検証の準備とした。

半回分連続流入法によるラジカル重合反応系の制御（城塚正・寺内淑晃，化学工学，36，668～673（1972））

ラジカル重合反応系において単量体もしくは開始剤溶液を連続的に流入してその流量を調節する半回分操作によって，瞬間的数平均重合度 $P_N(t)$ を全反応時間にわたって一定に保持する方法を検討し，MMA-トルエン溶液重合反応系について実験した結果，この方法が数平均重合度 $\bar{P}_N$ の制御に十分有効であることが確認された。

<化学工学データ>

プロピオン酸+水+塩化炭化水素（四塩化炭素，クロロホルム，1，2-ジクロロエタン）系の液液平衡（井口昭洋・布施憲司，化学工学，37，673～676（1972））

プロピオン酸+水+塩化炭化水素（四塩化炭素，クロロホルム，1，2-ジクロロエタン）系の液液平衡を測定し，25°Cの溶解度曲線とタイラインのデータを得た。ジクロロエタンの系の分配曲線は重量分率であらわすとソルトローブが存在する。プレイトポイントはつぎのプロットから推定した。

$$\log y : (x-y)/y$$

ここで， y は水相内の酸のモル分率， x は有機物質相内の酸のモル分率である。

試験用ラテックス標準煙霧体発生法の問題点（横地 明・金川 昭，化学工学，36，676～679（1972））

粒子カウンタの校正や煙霧体捕集装置の性能試験に広く用いられているラテックス煙霧体，噴霧化発生法の問題点を，側方型光散乱粒子カウンタを用いて検討した。

その結果，ラテックス懸濁液には多量の安定剤が含まれていて，その安定剤が噴霧化後の粒子やミストの乾燥を妨げていることが明らかとなった。

ラテックス煙霧体を粒子カウンタの校正に用いる場合，特に粒子の乾燥不備，微小粒子の発生は不正確な校正の原因となるから注意が必要である。

<寄 書>

炭化水素類の溶解度パラメーターと温度との一般的関係（渡辺 昭・杉山幸男，化学工学，36，680～681（1972））

炭化水素類の溶解度パラメーターと温度との間に次の一般式が成立する。

$$(\delta_{298}/\delta_0)=A(298.15/T_0)+B$$

ここに δ は溶解度パラメーター， T は絶対温度， A と B は非環状アルカン類と芳香族炭化水素類について決る定数，添字 b は標準沸点に関するものである。これらの結果は溶解度パラメーターの補正や推算に利用できる。

On the Control of the Radical Polymerization System by the Semi-Batch Continuous Feed Method, T. Shiotsuka and Y. Terauchi (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 668~673 (1972)

The controls of the degree of polymerization $\bar{P}_N$ may be realized by the proper regulation of the concentration of monomer or initiator in the radical polymerization system. The present paper proposes the method to regulate the monomer and initiator concentrations by the continuous feed, semi-batch operation.

The system of the ordinary differential equations with the given initial conditions is numerically solved, and the results of computation predict either of the so-called monomer feed policy or the initiator feed policy is attained in the polymerization system. The feed rate of monomer or initiator solution is regulated to hold the instantaneous values $P_N(t)$ constant, and as the result, $\bar{P}_N$ is hold at the prescribed value.

Experiments are made for the polymerization of methyl methacrylate in toluene solution, and the programmed regulation of the monomer feed rate makes possible to control $\bar{P}_N$.

<Chemical Engineering Data>

Liquid-Liquid Equilibria of the Ternary Systems Propionic Acid+Water+Chlorinated Hydrocarbon (Carbon Tetrachloride, Chloroform, 1, 2-Dichloroethane), A. Iguchi (Musashi Inst. of Tech.) and K. Fuse (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, 36, 673~676 (1972)

Solubility curves and distribution curves were determined for the systems propionic acid+water+chlorinated hydrocarbon (carbon tetrachloride, chloroform, 1, 2-dichloroethane) at 25°C.

For the propionic acid+water+1, 2-dichloroethane system there was one solutropic point on the distribution curve represented by weight fractions.

The plait point was estimated by the following plots,

$$\log y : (x-y)/y$$

where x is mole fraction of propionic acid in organic layer and y is mole fraction of propionic acid in water layer.

Problems in Generation of Monodisperse Latex Aerosol, A. Yokochi and A. Kanagawa (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 676~679 (1972)

The size distribution of aerosol particles generated by the atomization of monodisperse latex hydrosol have been studied experimentally, using sideways light scattering particle counters.

The photoelectrical pulses from the particle counter could be measured automatically with the multi-channel pulse height analyzing technique of nuclear science.

It was found that the latex hydrosol contained large amounts of stabilizer. And it disturbed the drying of latex particles and the evaporation of the empty liquid droplets.

Experimental results suggest that it is necessary to remove the stabilizer from latex hydrosol in order to obtain a true monodisperse aerosol.

<Short Communication>

Generalized Relation between Solubility Parameter and Temperature for Hydrocarbons, A. Watanabe (Govt. Ind. Res. Inst., Nagoya) and S. Sugiyama (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 680~681 (1972)

The general equation, $(\delta_{298}/\delta_b) = A(298.15/T_b) + B$, relating the solubility parameter and temperature for hydrocarbons has been obtained, where δ is solubility parameter, T is absolute temperature, A and B are characteristic constants of noncyclic alkanes and aromatic hydrocarbons, subscript b refers to normal boiling point. These results make it possible to correct or estimate the values of the solubility parameter.

Size Determination of Aerosol Particles by Owl-Type Photometer—Effect of Wavelength Ratio—, A. Kanagawa (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 647~653 (1972)

The theoretical study has been carried out on the size determination of the aerosol particles by a Owl-type photometer which was constructed for measurement of the angular dependency of the ratio of the long wavelength scattering light intensity to the short one scattered from the aerosol particles. The relations between the angular position of peaks of the long-short wavelength intensity ratio of the scattering light and the particle size parameter were calculated from Mie theory as functions of the long-short wavelength ratio, the refractive index and the degree of dispersion of aerosol particles.

As a result, it was found that increasing the wavelength ratio led to increase the appearance frequency of peaks of the scattering light intensity ratio with respect to the scattering angle and to heighten the effects of the refractive index and the dispersion of aerosol particles on the figure of angular dependence of the scattering light intensity ratio.

From the discussions on the effect of wavelength ratio on the photometer performance, it seems to be desirable to set the value of long-short wavelength ratio of the Owl-type photometer around 1.3.

Extruding Flow Characteristics of Carbon Paste, G. Jimbo (Nagoya Univ.), F. Iwamoto (Nikkei Aluminum Rolling Co.), M. Hosoya, Y. Sugiyama (Nippon Light Metal Co.) and Y. Mori (Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, 36, 654~660 (1972)

A new fundamental equation of extruding flow of Bingham plastic body is proposed here, based on the experimental results of extrusion of carbon paste for electrode through various kinds of nozzles, the virtual source point of flow lines (P_0 , V_0) is taken into account.

The ultimate limit of extruding pressure (P_0) is affected by none of nozzle factors and extruding conditions, except the converging angle of a nozzle and the inlet diameter of a nozzle.

The source point of flow lines and the fluidity are also related experimentally with various factors of operational and equipment conditions.

Some Calculations on the Degree of Segregation J for Micromixing Models in a Flow System, M. Takao and Y. Murakami (Kyushu Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 661~667 (1972)

Some calculations on the degree of segregation J defined by Danckwerts which is a measure of micromixing effect, were made for the various kinds of residence time distribution functions; tank-in-series model, two stage-in-series model, two stage-in-parallel model.

S. A. Leshaw's accumulator model was also extended to some micromixing models. Some considerations were made as to relations between the above mentioned models and two environment models by Nishimura.

The average number of polycondensation of Nylon 66 was calculated as a typical model reaction of high viscosity polymerization system and micromixing effect was examined.

Phase Equilibria of SO_2 -Quinolclathrate, Y. Yokoyama and G. Konno (Yamagata Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 629~633 (1972)

Diagram of phase equilibria of SO_2 -quinolclathrate available for SO_2 absorption by clathration was constructed over the wide range from unsaturated to saturated quinol aqueous solutions, and its consistency was verified by experiments.

Some physical properties needed for the calculation of phase equilibria were also measured.

Film Coefficient of Mass Transfer between Fluid and Particles in Dilute Sphere-Packed Beds, T. Miyauchi (Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, 36, 633~640 (1972)

Properties of the Sherwood number for the film coefficients are given on the basis of dimensionless equations of motion and of mass transport. These lead, for geometrically dissimilar beds, to the possibility that dimensionless numbers with the hydraulic diameter as a representative length give a consistent correlation for the beds.

With these numbers, mass transfer characters are presented, showing that 1. relative location of bed particles has little effect on the Sherwood number for developing boundary layer regimes, 2. various mass transfer regimes are clearly distinguished one from another by mapping the regimes on a Reynolds number versus Schmidt number diagram, and 3. the most of mass transfer data available so far are correlated for wide range of variables ($d_p = 0.62 \sim 102$ mm, $\epsilon_f = 0.260 \sim 0.488$, Sc (or Pr) = $0.61 \sim 1890$, and $Re_p = 1.3 \cdot 10^{-3} \sim 5.3 \cdot 10^4$). Correlating equations for each mass transfer mechanism are presented as a relation between the Sherwood number (or the j_D factor) and the Reynolds number, both based on the hydraulic diameter.

Heat Transfer in Melting, M. Nishimura, T. Iwata, S. Sugiyama (Nagoya Univ.) and M. Hasatani (Gifu Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 640~647 (1972)

The generalized basic equations for heat transfer in melting, in which characteristics of melting temperature and volumetric radiation were considered, were derived by applying the concept of over-all specific heat, and they were numerically analysed. The experimental data for lead, boron trioxide, margarine and glasses (white and green) were compared with the calculation results.

Consequently, the following conclusions were obtained.

(1) In this experimental conditions, the calculation results were fairly in good agreement with experimental data.

(2) The boundary conditions and volumetric radiation have large influences on the temperature profile and the rate of melting.