Silo Loads" *J. Res. Assoc. Powder Tech.*, 9, Special Issue, 46 (1972)

- 13) Turitzin, A. M.: "Dynamic Pressure of Granular Material in Deep Bin" *proc. ASCE*, Vol. 89, ST 2, pp. 49~73, Apr. (1963)
- 14) Deutsch, G. P., D. H. Clyde: "Flow and Pressure of Granular Materials in Silos" *Proceedings, ASCE*, Vol. 93, EM 6, pp. 103~125, Dec. (1967)
- 15) Blair-Fish, P. M., P. L. Bransby: "Flow Patterns and Wall Stresses in a Mass-Flow Bunker" *ASME publication Paper No. 72, MH-6, 2nd Symposium on Storage and Flow of Solids*
- 16) Dabrowski, P.: Discussion "Dynamic Pressure of Granular Materials in Silo" *proc. ASCE*, Vol. 89, ST 5, Oct.

(1963)

- 17) 杉田稔: "大型貯槽壁体に加わる非付着性粒体の圧力変動について(その1)(その2)" *粉体工学研究会誌*, No. 6, Vol. 7, Dec. (1970)
- 18) 杉田稔: "サイロ壁体に加わる粒体の抽出時圧力変動について" *建築学会論文報告集* 号外, 昭和43年10月
- 19) 杉田稔: "サイロ壁体に加わる粒体の抽出時圧力分布と流動パターンについて" *建築学会論文報告集* 号外, 昭和44年8月
- 20) 杉田稔他: "サイロ壁体に加わる粉体圧力分布の測定" *清水建設研究所報* 10号, Oct. 1967
- 21) Sugita, M.: "Flow and Pressures of Noncohesive Granular Materials in Funnel-Flow Bins" *ASME publication Paper No. 72, MH-20, 2nd Symposium on Storage and Flow of Solids*

ii) 貯槽における粉粒体の挙動*

三 輪 茂 雄**

1. はし が き

貯槽内での粉粒体の運動状態の研究は、主として透明壁を有する断面観察用装置でなされることが多く、古くからたくさん研究が発表されている。これらの文献のリストと内容については別著¹⁾の表8・2に示してある。この方法はもっとも手取りばやいので、問題が起きたときには誰でもやってみるやり方である。しかしそのフローパターンの解析はそう簡単ではなく、何人かの著者によってそれぞれ独自の解釈がなされているが、どれもそのまま受入れるには問題があり、定説というべきものはないのが現状というべきであろう。

例えば Kvapil²⁾ はフローパターンについて、一次運動楕円、二次運動楕円および流出漏斗というような區別を行ない、それぞれに数式的な解釈を行なった。彼が対象としている粒子は大きな塊状物であることや、極めて特殊な形態の貯槽が多いところもあるが、一般論としてみても、納得できないことが多く、利用し難い。そのほかの著者らによってもいくつか定性的な記述があるが一つの説明の域を出ていない。ファネルフローとマスフローという用語も定着してきた観があるが、運動形態の大まかな類別に便利ではあっても、その発生条件の解明は明確には行なわれていない。

さらに付着、凝集性の微粉体になると取扱いは全く経験的であり、その多様性の前に手も足も出ないのが実情

である。そこにはまだテクノロジーはなく、アーツのみが現実の課題を解決している。しかし見方によっては、こんな手近かなところに、無限の未来をもつ分野があることは、楽しいことである。貯槽の解明は、それと直接接続している排出器あるいは供給機の性能につながり、それは粉粒体プロセスの最大のネックの一つとされているフィーダーと、その制御につながっているのである。

ただ、このような身近な課題が未解決のまま残っているということは、やさしい問題が残っているということの意味しないし、先人の努力が不足であったということでもない。むしろその逆である。あるいは従来の科学や技術が、とかく一様なもの、単純化されたものの一面のみを扱うことが多く、貯槽のように著しく現場的であり、多様な局面をもつものにはあまり適合しない体質であったことに起因するのかも知れない。

一方、現実には貯槽における粉粒体の挙動の知識の整理を要求する課題が次々と提出されている。例えば鉄鋼石の粉鉱の塊成化処理法の一つのペレット化プロセスでは、セメントを混合して粉鉱を造粒した15mmφ位の粒子をホッパー内で養生固化させることが行なわれる³⁾。この場合にはホッパー内滞留時間にムラがなく、したがってマスフローする条件が要求される。他方、固化時間と処理量からホッパーの大きさが決まり、ホッパー開き角20°で、高さが30mあるいはそれ以上になる。このようなホッパーの設計にあたり、どのような実験を基礎にして、どのようなスケールアップ則を用いるべきかというのが問題である。別な問題としては、大型サイロが

* 昭和48年5月25日受理

** Shigeo Miwa (正会員) 同志社大学工学部 化学工学科

図1 ボダルスキーの実験

図2 ボダルスキーの減圧発生実験データの一例

ある。最近では公害の観点から、従来は国内で生産されていた化学工業原料を、輸入するようになり、輸送船から直ちに埠頭に設置した大型サイロに入れるケースが多くなった。この場合の扱量は単位時間当たり極めて大きく、そのさいの粉粒体の動的挙動の予測はサイロおよび付帯設備の計画に、大変重要になってくる。このさい、粉体圧の変動のほか、流動時の空隙率あるいは充填状態の変化とその派生現象を予測することも必要になってくる。

このような現実において研究は著しく立ちおくれているが、筆者が知る限りでの研究の動向について以下にのべることにする。

2. 減圧領域の発生

チェコスロバキヤのボダルスキー^{4,7)}は図1のように長い円筒状容器の底にオリフィスを設け、上方から粉体を供給しつつ流出させるとき、図示の位置にマノメーターを置くと、内部に減圧領域が発生することを見出した。図2に示すようにオリフィス径に依存し、もっとも

図3 比較的粗い砂での減圧発生例

減圧度が高いところがオリフィスの少し上方にある。このことは、Miles⁵⁾も45°と80°(水平となす角)のホッパーで66 μ の砂で152mmと76mm ϕ のオリフィスを使って認めている。ただMilesらはこのような減圧はとくに噴流あるいはフラッシングの現象ととくに関係づけ、減圧により内部で崩壊が生じるとのべている。

筆者⁶⁾もこの種の実験を行ない、減圧度のピークの問題よりも、重量流出速度のピークの点が、オリフィスの上部に現われることについて注目した。その報告で述べた実験の試料は30~1 μ の微粉体であったが、その後もっと粗い粒体でも実験したところ、オリフィス径が大きくなれば同じ現象が現われることを見出した。図3はその一例である。流出のさいオリフィスの上方に、空隙率の大きいある種の弛緩帯が形成される。このように急激に空隙率が大きくなって、そのままオリフィスから排出されるので、この大きくなった空隙分だけの空気が、つねに粉体層を通して補給されねばならない。一部は上方から来るが、大部分は空気の通りやすいオリフィス付近から空気が流入することになり、この逆流流が粒子の自由落下を妨げる。この気流の扱いについてはMcDougallやHolland^{8,9)}その他の研究がある¹⁰⁾。

もしこの減圧領域に積極的に空気を吹込んでやれば、流出量は増すはずで、図3はそうにすると、重量流出速度のピークが現われることを示している。筆者はこの流入空気量を測定して、流入分だけ空隙率が増大したものととして、弛緩帯の空隙率を略算したところ、大体100%近い値になることがわかった。このことは、排出量の大きい大型サイロなどでは大きな問題であろう。微粉の場合はこれがフラッシングの原因となるから、空気を補給する方法には特別な工夫を要する。大きな粒子ではその心配はないが、必要な個所に圧ロスがないようにして必要なだけ空気を補給する。このさい、貯槽のつぎ

の装置で再び密な充填にもどるときは、再び空気があまって、粉塵発生などの原因となるから、気流を循環させるのがよい。上端を密閉した容器ではとくに減圧の発生が著しいから注意を要する。

3. フローパターン

最近ソ連のコチャノワ¹¹⁾は、フローパターンについての従来の考え方を整理した興味ある報文を出している。それによると、流動している粒子の状態によって、四つの典型的な流動域に分けるのが合理的であるとし、図4のように第Ⅰ～Ⅳ領域を定義している。

第Ⅰ領域： いわゆるマスフロー域で、粒子相互間の相対位置は不変で、全体として粉体が動く。すべての粒子の軌道は鉛直方向で、任意の水平断面での速度は均一であり、オリフィス面からの高さによっても変化しない。容器壁近傍だけは壁抵抗のため、いくらか小さい速度になっている。この領域の上の境界は粉体の自由表面であり、側面は容器壁、下方はドーム状曲面をなし、第Ⅳ領域の静止層斜面上に留まり、そこで容器壁に接している。ドーム状曲面と、オリフィス軸を通る鉛直面との断面に現われる曲線は円形オリフィスを有する円筒状容器で双曲線、正方形オリフィスを有する柱状容器で楕円に近い。この曲線の形と大きさは粉体物性と容器の形と直径に依存し、オリフィス寸法には無関係である。この領域の粒子の運動を、プラトノフ¹²⁾の用語に従って、拘束運動と名づけている。

第Ⅱ領域： 上と下は曲面によって限られている。この領域の上の境界に到達した粒子は大部分、オリフィスを通る軸に向かって偏りはじめ、しだいに偏りが著しくなるとともに速度を増す。粒子層中の充填状態は乱れ、任意の水平断面における粒子は、他の粒子に対して変位する。この領域における運動を、前記プラトノフの用語に従って非拘束運動と名づけている。この領域における粒子の速度の増加はなお大きくなく、拘束運動領域から完全な非拘束運動領域への過渡領域とみなされる。

第Ⅲ領域： オリフィスの軸にそって、回転楕円体に似た輪郭を有し、その長軸はオリフィス軸に一致し、その短軸は静止部の斜面の上端の水準に一致する。第Ⅱ領域につづいて非拘束運動であるが、オリフィス面へ向って運動するにつれて粒子の速度変化はより速くなる。

第Ⅳ領域： これはデッドストックの静止層である。水平にたいし排出安息角 ϕ_{rd} をなしている。

実験方法： 実験には直径の異なる平底円筒状、半円筒状および柱状容器を使い、エンドウ、トウモロコシ、キビ、小麦などを試験用粉体とした。容器の直径、または角柱の一辺 250 mm、高さ 800 mm および 1,400 mm

図4 コチャノワの4領域

である。円形、半円形、正方形および三角形オリフィスの寸法は 15 mm から 200 mm までを使用した。流出過程は映画撮影し、64 コマ/秒、実験は 30～80 回反復して行ない、測定の誤差は 1% 以下であるという。

凹みの形成： 粉体層の自由表面が第Ⅱ領域の上端に達すると、凹みが形成されはじめる。この過程は第Ⅲ領域の頂近くで終了する。凹みが形成されはじめる高さ H は排出口が容器底中央の場合は、自由表面上にスケールを置いて、直接、凹み形成を観察してきめている。実験的に次式が成立するとのべている。

$$h_1 = \frac{D}{\tan \phi_{rd}} \quad (1)$$

D ：円筒容器の直径、 ϕ_{rd} ：排出安息角。

したがって、次式が得られる。

$$H = \frac{D-d}{2} \cdot \tan \phi_{rd} + \frac{D}{\tan \phi_{rd}} \quad (2)$$

d ：オリフィスの直径。

また正方形の一辺 A [cm] なるオリフィスで柱状容器のときのトウモロコシの実験より、次式を得ている。

$$h_3 = 16\sqrt{A}$$

つまり、オリフィスが大きくなるほど、第Ⅱ領域の形成高さ、 H は小さくなるが、一方、第Ⅲ領域の高さ h_3 は大きくなり、第Ⅱ領域は相対的に縮小する。そしてコンカル状の低いホッパーでは第Ⅰ領域は存在しない。

以上のコチャノワの考え方は、非常に単純明快であるし、実際的である。しかし用いられた試料粉体は穀物であり、粒子径が大きく比重が 1.4 で比較的軽いことに注意しなければならない。図5は筆者の実験例であるが、直径 200 mm ϕ 、高さ 1,000 mm の半円筒で、オリフィス径 100 mm ϕ のもので、表1のケイ砂を使った。流出にともなうカラーバンドの変化をみると、流出開始直後に、自由表面に凹面が生じ、その後暫く変化ないが、しだいに凹面が発達し、前記(2)式よりもはるか大きいところで、凹みの著しい発達が見られる。少なくとも

図5 ケイ砂のフローパターン

表1 試料ケイ砂の物性

項目	数値	項目	数値
粒度	420~210 μ	かさ密度	疎 1.48 g/cm ³ 密 1.56 g/cm ³
安息角	39°	圧縮度	5.1%
崩壊安息角	14°	粒子密度	2.60 g/cm ³
スパチュラ角	41°		
崩壊スパチュラ角	34°		

(2) 式よりも、かなり高い所に H を設定せねばならないようである。オリフィス径がもっと小さいときにはなお、その傾向が強い。また静止層の部分の水平となす角度も、はじめは安息角よりはるかに大きく、しだいに変わってゆくの、このことについてもさらに追求を要する。

4. Last-in-first-out の現象より

投入と排出をくり返すような貯槽の場合、あとから入れた粉体が先に出てくる、いわゆる last-in-first-out の現象がある。図6はそのことの説明実験で、はじめ水平にカラーバンドを入れておき、上方から白い粉体を供給しながら排出してゆくと、あとから入った白い粉体が先に出てゆくことが観察される。この状況を詳しくみてゆくと、次のような興味あることが明らかになる。図7に模式図で示したように、上方から、クサビ状に入る白い層があり、この部分を通して新しく供給した粉体が連続的に通過してゆく。これは独立のホッパーのような機能を果たしているとみることができる。図6ではこれがほぼ直線のクサビをしているが、粉体物性によっては、曲線状になることもあり、興味深いものがある。どういう条件のとき曲線になるのかは、まだ筆者にはわからない。

次にこのクサビ状の周辺に、下をある曲面で区切った境界領域があり、これはクサビ状の部分よりも、ずっと

図6 Last-in-first-out 現象

遅い速度で、ひきずられるようにして流動している。その外側下方には静止部がある。境界領域は、しだいに拡大してゆく傾向がみられるが、拡大速度は小さくなり、ついにほとんど拡大が認められなくなって、クサビ状の新しい粉体のみが流出するようになる。以上の3領域を図7では、主流動部、従流動部および静止部と書くことにする。

主流動部も従流動部も、流出の継続につれてしだいに拡大する。従流動部の幅 B を種々の層高のところで測定して、層高に対して両対数紙にプロットすると、図8

図7 三つの流動部

のように、きれいな直線関係が得られた。また図9は総流出重量と従流動部の幅 B の関係であり、片対数紙上で直線になる。つまり排出重量の対数に比例し、拡大速度が急激に小さくなることを示している。

主流動部のクサビ形が鉛直線となす角は 10° から 13° に変化し、あとは大体一定に保たれた。

以上の観測は、特定の粉体、特定のホッパー条件に関するもので、さらにいろいろな条件での検討が必要であるが、この方法によると、定常的な運転条件での定常デッドストックや、流出遅れの問題を解明する上で重要と思われる。とくに α なる角度が何によってきまるのか、また、直線でなく一般には曲線と思われるが、それがどういふ因子によって決定されるのかなど、将来に残された問題である。クサビ状部分での流動状態も追求されねばならない。

5. Brown と Richards のマーク粒子法

Brown ら¹³⁾は図10のような三種類のホッパーで、典型的な粉体についての流出角 (angle of approach) を測定した。この流出角は、彼らが導いたオリフィスからの流出速度に関する計算式に使われる値である。図の (a) および (b) では前面の透明板から観測して流出角を求め β_E , β_C と記した。表2は実験試料の粉体物性である。 β_3 の測定は、図の (c) のような三次元ホッパーなので、まず $2\sim 3\text{ cm}$ 厚みに入れて平らにならしてから、試料粉

図8 層高と従流動部の幅との関係

図9 流出重量と従流動部の幅の関係

体の粒子の $2\sim 3$ 倍のマーク粒子を 1 cm 間隔に一列に、中心に一個おいて、あと左右対称に並べる。あとは 60 cm の厚みに試料粉体を詰める。流出時に適当な大きさの網目のフルイを使ってマーク粒子を取り出し、何個出たかによって、流出範囲をきめる。この実験を、マーク粒子の配置高さをいろいろかえて行ない、流出角を決定する。このようにして得られた β_E , β_C および β_3 の値を表3に示した。これらの結果から、次の関係がわかる。

$$\beta_E \geq \beta_C > \beta_3 \quad (3)$$

三次元ホッパーについての β_3 が他の二つに比較してきわめて小さいことが注目される。そしてこの事実についての理由の説明は、いまのところできないとのべている。表3には参考値として、せん断試験から得られる粉体の内部摩擦角から求めた $90^\circ - \phi_i$ の値と、主動状態のすべり角 $(\pi/4) - (\phi_i/2)$ の値を併記したが、このいずれでも、簡単には関係づけられない。

このようなマーク粒子法は、直接観測できない三次元ホッパー内での流動状態を調べることができて興味深く、古くから、例えば石灰炉の中での流動状態の調査にも用いられたことがあるが、もう少しホッパーについて

図 10 3 種 の ホ ッ パ ー

表 2 Brown と Richards が用いた試料粉体 (いずれも自由流動性のもので、粒度範囲が狭い)

	物 質	記 号	フルイによる 整 粒 範 囲 [μ]	平均粒子径 [μ]	粒子密度 ρ_p [g/cm ³]	空 隙 率 e		安 息 角 α_3 (注 1)	内部摩擦角 ϕ_i
						疎充填	密充填		
なめらかな球	ガラス球	B 1	-1,200+1,000	1,100	2.90	0.41	0.35	17½	25½
		B 2	250	270	2.90	0.41	0.35	20	20½
粗面を有し 丸みのあるもの	丸みのある砂	X	-700+420	550	2.64	0.44	0.35	32½	41½~45½
	タビオカ	T	-1,680+850	1,510	1.41	0.49	0.35	30	45½
	米	R	—	—	1.43	—	—	35	—
角っぽいもの	鋭角のある砂	Y 1	-850+420	530	2.61	0.52	0.42	37	33~34
		Y 2	-420+250	370	2.58	0.52	0.43	35½	39
		Y 3	-350+120	200	2.60	0.54	0.45	35½	40
	焼成石英	D	-1,590+790	—	—	—	—	37	35½
	石 炭	C 1	-850+420	630	1.4	0.53	0.43	37½	39
		C 3	-600+420	480	1.41	0.54	0.43	36	39
		C 5	-150+100	120	1.39	0.57	0.44	38½	34

注 1 安息角はの場合、直径 7.6 cm の円板上に残ったものの角度で、図 7 の装置で測定。

注 2 ϕ は剪断試験による。

表 3 $\beta_E, \beta_C, \beta_3$ の測定結果 (Brown, Richards)

試料粉体 記 号	エッジ スロット	セントラル スロット	3 次元 β_3	参 考 値 $90^\circ - \phi_i$	主動状態の すべり角 $\frac{\pi - \phi_i}{4} - \frac{\phi_i}{2}$
	β_E	β_C			
B 1	66	58	31~34	64½	32¼
B 2	67	51	40~41	69½	34¾
X	44	38	27~30	48½~44½	24½~22¼
T	53	46	29~31	44½	22¼
R	48	48	32	—	—
Y 1	42	39	29~30	57~56	28½~28
Y 2	41~47	41	22~27	51	25½
Y 3	34~44	42	22~26	50	25
D	46	38	29½~36½	54½	27¼
C 1	41~47	40~41	32~35	51	25½
C 3	51	47	—	51	25½
C 5	37~47	34~41	—	56	28

も追求すべき問題があるように考えられる。少なくとも、断面観測データからのみでの推測は大きな誤りを犯す可能性があるようである。

6. あとがき

貯槽における粉粒体の挙動のうち、以上では主として流動状態についてのべた。このほかに、排出口における閉塞の問題と、偏析も、とり上げるべき課題である。しかしこれらのことについては、従来すでに広く紹介され読者に周知の事項と思われるもの以外に、新しい情報もまた筆者自身の見解も、現在のところ持ち合せていない。閉塞や偏析については、とくに对症療法的な記事が

大部分を占めている。それはそれぞれ重要なことで、例えば Stepanoff の著書¹⁵⁾に書かれているような具体例の一つ一つの点検は意味あることである。他方、偏析現象の解析についてのいくつかの試み^{16,17)}もあり、それぞれ敬服すべき努力が払われている。しかしこれらの多様な現象と現場的課題にたいして立ち向うべき方向性について、筆者自身がその意味づけをすることができるまでに至っていないので、今回は省略させていただきたい。

参考文献

- 1) 三輪茂雄著：“粉体工学”，朝倉書店刊（1972）
- 2) Kvapil, R.: “Schüttgutbewegungen in Bunkern” VEB Verlag Tech. (1959)
- 3) 下村泰人：粉体工学研究会誌，10，No.3，159（1973）
- 4) Wlodarski, A.: *Chem. Stosowana. Ser. B.*, B 5, No.1, 55

- (1968)
- 5) Miles, J.E.P.: *J. Soc. Cosmetic Chemists.*, 21, 53 (1970)
- 6) 三輪茂雄：粉体工学研究会誌，7，No.1，37（1970）
- 7) Wlodarski, A., A. Pfeffer: *Am. Soc. Mech. Engrs. Paper.*, No.68-MH-12 (1968)
- 8) McDougall, I.R., et al: *Trans. Instn. Chem. Engrs.*, 41, No.4, T 73 (1969)
- 9) Holland, J., et al: *Trans. Instn. Chem. Engrs.*, 47, T 154 (1969)
- 10) 三輪茂雄：粉体工学研究会誌，9，No.1，27（1972）
- 11) Kochanova, I.I.: *Ingenerno-Fizicheskii J.*, 20, No.5, 822 (1971)
- 12) Platonov, P.: *Pishchescoe Mashinostloenie.*, No.10, 11 (1958)
- 13) Brown, R.L., J.C. Richards: “Principles of Powder Mechanics”, Pergamon Press (1970)
- 14) 三輪茂雄：粉体工学研究会誌，9，No.1，27（1972）
- 15) Stepanoff, A.J.: “Gravity Flow of Bulk Solids and Transportation of Solids in Suspension”, John Wiley (1969)
- 16) Matthée, H.: *Powder Tech.*, 1, 265 (1968)
- 17) Shinohara, K., et al: *I. E. C. Process Des. Dev.*, 11, No.3, 369 (1972)

iii) 固結性粉体のサイロ貯蔵*

増 沢 力**

1. はじめに

多量の粉体を長期間貯蔵したり、粉体をバラ輸送の途中の基地に一時貯蔵したりする方法として、サイロが必要となる。わが国においても、大豆、メイズ、米などの穀物、セメント、ソーダ灰、その他の無機薬品などの粉体に、それぞれ用途および方法が異なるサイロが使用されている。一般に、サイロに貯蔵する粉体は、流動性を保つ必要があり、粉体粒子間にブリッジまたはアーチと呼ばれる弱い結合状態が生じて、流動性を失ない、取り扱いが困難となる。ましてや、短期間に固結をおこす粉体は、単なる貯槽では貯蔵できない。

塩は非常に吸湿性、固結性が高いので、従来サイロ貯蔵が不可能とされてきた。最近専売公社では、流通経費低減のため、塩のサイロ貯蔵などの必要性が高まってきたので、この方法の開発に着手することとなったが、塩層を時々圧縮空気で攪拌して固結を防止する“空気脈動式”サイロの開発によってほぼ実用化の見通しを得ることができた。

一般に、サイロ貯蔵方法は、使用目的、貯蔵期間の長

さ、貯蔵する粉体の価格、年間の取り扱い量、貯蔵する粉体の性質などにより大幅に変わると考えられる。しかし、一般の固結性粉体のサイロ貯蔵の参考になる点があるかと思われるので、一例として、塩サイロ貯蔵装置の開発の経緯および方法の概略を述べてみたい。

2. 塩の性質

われわれがサイロに貯蔵しようとする塩は、“食塩”（Kitchen salt）と呼ばれる食料塩で、その組成および粉体の性質は表1のとおりである。“食塩”の粒子は塩化ナトリウム（NaCl）の結晶で、典型的な NaCl 型、等軸結晶である。その形状は、写真1のように1稜100～600 μ 程度のほぼ立方体であるが、製造の工程で破壊して一部不定形となっている。市販の食料塩には、このほか水分が2%程度の“並塩”と水分が0.01%程度の“精製塩”とがある。塩の固結性の程度は、例えば、“精製塩”では保存条件によって大幅に異なるが、数日で流動性を失う。塩の場合は、海水中の不純物に由来する微量の不純物が、固結性に大きな影響を与える²⁾。塩の不純物のなかで、流動性に大きな影響のあるマグネシウムと水分について述べれば³⁾、これらの量によってその示す

* 昭和48年5月21日受理

** Tsutomu Masuzawa 日本専売公社 小田原製塩試験場