過飽和水溶液中の硝酸バリウム結晶成長表面のその場観察[†]

清水 健 司・久保田 徳 昭

岩手大学工学部 応用化学科^{††}

硝酸バリウム結晶の (111) 面の成長結晶表面のステップの挙動を反射型ノマルスキー微分干渉顕微鏡で観察した。

結晶表面の成長スパイラルは、いくつも共存していてそれらスパイラルは微結晶の付着によっても発生した。ステップの移動速度は、ステップ同士の干渉、添加した不純物イオン Na^+ および結晶表面荒さにより変化した。破損した結晶面には、結晶破片が付着していて、新しい層は、それらの結晶破片を覆ってしまう。さらにその面では巨大ステップが形成しやすく、引き続いてステップのオーバーハング、インクルージョンが起こる。

結 言

晶析過程での2次核発生および結晶成長とも結晶表面がかかわっている。2次核発生は、前報^{*)}で種晶表面状態に著しく影響されることを明らかにした。また、成長速度も結晶重量測定法に加えて、最近では、その場観察法^{*)}により結晶表面のステップ移動速度を測定することにより求められるようになった。ところが、晶析装置内では、大小様々な結晶が数多く懸濁し、衝突を繰り返しながら動きまわっているので実際の結晶表面の様子はとらえられていない。そして、結晶成長の理論的分野でも実際の成長現象の取り扱いが確立していない⁴⁾とも言われている。例えば、微結晶の Growth rate dispersion²⁾のように説明できない晶析現象が沢山ある。それらの問題を解決するには、まず、過飽和水溶液中の結晶表面を観察することが必要であると考えた。

そこで、本研究では、その場観察により実際の晶析器内の環境に近い環境、すなわち、不純物あるいは微結晶が存在している溶液中の結晶および粗面あるいは破損した面をもつ結晶の成長の様子を調べることを目的とした。

1. 実 験

結晶成長セルの詳細を Fig. 1 に示す。セルはアクリル製で、長さ 200 mm、幅 50 mm、厚さ 3 mm の流路を持つ。結晶①は、(111) 面が溶液の流れと平行になるようにセル中央に設けたガラス板上にペトロボキン接着剤で固定した。温度は、セル内に封入したサーミスター(宝工業製、GJ 型)③により検知し、所定温度 ($\pm 0.05\text{K}$)

に調整した。

実験装置の概略を Fig. 2 に示す。実験は、温度精度を $\pm 0.1\text{K}$ に制御した恒温室内に実験装置全体を設置し行った。ガラスフィルター G 3 (孔径 20~30 μm) で濾過した試料溶液は、フィードタンク 5(l) ⑤からオリフィスマーター⑥を通り、成長セル②に入り、循環ポンプ④を経てフィードタンク⑤へと一定流量、22.5 ml/s (0.15 m/s) で循環する。そして、各々の実験条件下における結晶表面を落射型ノマルスキー微分干渉顕微鏡 (Nikon 製) により観察した。結晶①は次のようにして作成した。飽和温度 308.65K の硝酸バリウム水溶液をシャーレに採取し、室温で一昼夜放置し析出した結晶の中から比較的形のよいものを選び出す。その結晶の (111) 面の反対側を水洗いにより溶かし板状とし、それを結晶①として用いた。

1・1 ステップ移動速度の測定

飽和温度 308.65K の硝酸バリウム水溶液を 308.4~307.1K の所定の測定温度に冷却した。溶液温度が安定した後、結晶面の成長ステップを微分干渉顕微鏡により捜し出しとらえた。捜し出すまでの時間は結晶ごとに異なるが長くても数分であった。その移動距離を時間とともに測定し移動速度を算出する。測定時間は、実験条件により異なるが、ステップに着目してから、5.6 sec から最大 420 sec であった。また、移動速度は、測定時間内で一定のものだけを図に示した。

1・2 Na^+ を添加した場合のステップ移動速度の測定

500 ppm の不純物イオン Na^+ を添加した飽和温度 308.65K の硝酸バリウム水溶液を 308.4~307.1K の所定の測定温度に冷却し、1・1 と同様の方法で成長ステップの移動速度を測定した。

1・3 現実の結晶成長表面の観察

1) 結晶形状の修復の観察 形状および表面の荒れ

[†] 1985 年 4 月 15 日受理; 化学工学協会第 49 年会 (名古屋, 1984 年 4 月) にて発表

^{††} 〒020 盛岡市上田 4-3-5

Fig. 1 Details of the crystal growth cell ① Crystal, ② Stage, ③ Thermister

Fig. 2 Schematic diagram of experimental apparatus ① Crystal, ② Growth cell, ④ Microscope, ④ Feed pump, ⑤ Feed tank, ⑥ Orifice meter, ⑦ Bypass

た結晶をあらかじめ微分干渉顕微鏡を用い選択した。飽和温度 308.65K の硝酸バリウム水溶液を用い、その結晶の (111) 面を観察した。測定温度は 307.60K とした。

2) 懸濁微結晶存在下の成長表面の観察 飽和温度 308.65K の硝酸バリウム水溶液を測定温度 307.6K に冷却する。まず、(111) 面で広範囲にわたり成長ステップが観察できる平らな面を形成させる。その後、測定温度を飽和温度より約 3.5K 下げる。

顕微鏡視野の流路に微結晶が数個流れるのが確認できる程度に核発生を起こさせた。そこで、再び先の測定温度 307.6K に溶液温度を上げ、微結晶が溶液中に懸濁しているもとの成長表面を観察した。

3) 破損した結晶表面の観察 あらかじめガラス板上に固定した K-alum 結晶に室温飽和の K-alum 溶液中でガラス棒 (直径 2 mm, 長さ 110 mm) を衝突させ、その表面を破損させた。手早く前述のように成長セル②に結晶を取り付ける。飽和温度 300.15K の K-alum 水溶液を測定温度 298.15K に冷却し、一定流量、22.5 ml/s (約 15 cm/s) で循環させ成長表面を観察した。

2. 実験結果および考察

2・1 ステップ移動速度

Fig. 3 に過飽和度 $\sigma(=1-C/C_s)=0.0202$ の場合の硝酸バリウム (111) 面の成長ステップの一例を示す。いくつかのステップが図中の矢印方向に移動しているのを観察した。Fig. 4 は、成長ステップの移動速度と過飽和度 σ の関係を示したものである。実線で示すように移動速

Fig. 3 An example of growing steps on (111) face of $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ crystal at supersaturation $\sigma=0.0202$ ($\Delta T=1.05$ K) for about 20 sec after the beginning of observation

Fig. 4 Relationship between step velocity and supersaturation, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ ○ Pure solution, ● Solution containing 500 ppm Na^+

度は過飽和度の増加とともにおよそ指数関数的に増加する傾向が見られる。ところが、図中のプロットからわかるように移動速度は同一条件であるにもかかわらず大きくバラついている。この原因としては、いくつもの結晶についての成長表面の観察結果から、同一成長表面には複数の成長スパイラルが共存し干渉していること、またそのスパイラルの数も結晶ごとに異なること、さらに成長面は結晶成長理論が適用できるような平らな面ばかりでなく、様々な凹凸のある粗面であることが挙げられる。したがって、実際の結晶成長速度は、バラつきのがむしろ自然であり、その速度を定量的に扱うためには、結晶形状および表面状態の評価を考慮することが必要である。

2・2 ステップ移動速度に及ぼす Na^+ の影響

Fig. 4 に示すように、不純物イオン Na^+ , 500 ppm を添加した場合のステップ移動速度 (●) は、無添加の場合 (○) よりも減少している。このことから、 Na^+ は、硝酸バリウムの (111) 面の結晶成長を抑制することがわかった。そして、Fig. 5 (a) に示すように、成長ステッ

(a)

(b)

10 μm

Fig. 5 Growing steps on (111) face of $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ crystal in solution containing 500 ppm Na^+ at supersaturation $\sigma=0.0202$ ($\Delta T=1.05$ K) for about 5 min after the beginning of observation (a) A local bunching of steps (b) Satecking fault

(a)

(b)

(c)

(d)

10 μm

Fig. 6 Change in the morphology of growing (111) face of $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ crystal at supersaturation $\sigma=0.0202$ ($\Delta T=1.05$ K) (a) Rough surface of original at the beginning of observation (b) Growing smooth surface after about 10 min (c) Rough edge of original crystal at the beginning of observation (d) Growing smooth edge after about 8 min

の形状は、不純物イオン Na^+ を添加することにより著しく荒れたり、ところどころにFig. 5 (b) に示すように積層欠陥³⁾が発生しやすくなった。このステップの荒れは、Cabrera らの仮想している不純物効果モデルのステップの挙動¹⁾ に類似している。

10 μm

Fig. 7 New spiral on growing $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (111) face caused by the adhesion of fine crystallites at supersaturation $\sigma=0.0202$ ($\Delta T=1.05$ K) for about 10 sec after the adhesion

2・3 現実の結晶成長表面の様子

1) 結晶形状の修復 Fig. 6 に、粗面をもつ結晶の形状変化の一例を示す。結晶を取り替え、いくつかの結晶について観察したが、いずれの結晶も、Fig. 6 (a) に示すように、数多くの凹凸があり、結晶学的には様々の面が現れている。それらの結晶は、形状がそのまま成長するのではなく、まず、凹凸個所が修復するように成長し、その後しだいにその面特有の (111) 面の平らな面を形成してゆく³⁾ ことがわかった (Fig. 6 (b)). また面だけでなくエッジの部分の凹凸個所も、なめらかな形状へと成長する (Fig. 6 (c), (d)) ことが観察された。このように結晶は、時間とともに絶えず表面状態および結晶形を変えているので、それに伴い成長速度も変化しているものと考えられる。

2) 懸濁微結晶存在下の成長表面 Fig. 7 は、過飽和溶液中に微結晶が存在している条件下で成長している硝酸バリウム結晶の (111) 面の様子である。成長面に微結晶が付着することより、その箇所から新たな成長スパイラルが発生することが観察できた。晶析装置内では、大小様々な結晶が多数懸濁しているため、微結晶の付着も頻繁に生じているものと考えられる。したがって、このような成長スパイラルの発生も成長速度に影響するものと考えられる。

3) 破損した結晶表面 Fig. 8 は、破損した K-alum 結晶の表面の成長の様子の一例である。Fig. 8 (a) の中央部の矢印が破損箇所であり、その周辺の表面には、破損時に生じた多くの微結晶片が存在している。それらの微結晶片は、成長に伴い Fig. 8 (b) の矢印で示すように新たな成長面に覆われてしまうことが観察できた。そして、このような破損した結晶面では、Fig. 8 (c) の矢印で示す巨大ステップが生じやすく、さらにその箇所では、ステップのオーバーハングが起り、Fig. 8 (d) の矢印で示す母液の取り込み (インクルージョン) の形成へと続く。この一連の現象は、いくつかの結晶を

取り替えても観察できた。結晶純度に母液の取り込みが影響するので、その取り込みの機構を検討するには、結晶表面状態を正確にとらえることも大切であると考えられる。

以上、様々な条件下での成長表面を観察した。実際の晶析器内の結晶表面でも、上述のような成長現象が複雑に重複して生じているものと考えられる。したがって、成長速度をステップ移動速度から求めるにしても、まず多くの因子と成長ステップの挙動との関係を明らかにすべきであろう。

結晶成長だけでなく、2次核発生にも重要な役割を演ずる結晶表面状態は、晶析機構を検討する上で必ず評価すべき項目と考えられる。

また、本報告のような、その場観察は、様々な条件下の結晶の成長表面の様子をとらえることができるので結晶化現象の解明に大いに役立つものと考えられる。

結 言

“その場観察”により、本報告の条件下における結晶の成長表面をとらえ以下の結果を得た。

1. 同一 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 成長表面には、複数の成長スパイラルが共存し干渉している。そのスパイラルの数は結晶ごとに異なる。またスパイラルは、微結晶が成長表面に付着することによっても発生することが観察できた。

2. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 結晶は、まず、表面およびエッジの凹凸箇所を修復し、その後、面特有の平らな面を形成するように成長した。

3. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 結晶の成長ステップの形状は、不純物イオン Na^+ を添加することにより、無添加の場合に比べて著しく荒れた。また、積層欠陥が発生しやすくなった。

4. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 結晶の成長ステップの移動速度は、ステップ同士の干渉、不純物イオン Na^+ の添加および表面荒さにより著しく変化した。

5. 破損した K-alum 結晶 表面には、破損時に生じた微結晶片が付着したままで、新しい成長層はそれらの結晶片を覆ってしまう。そして、そのような面では、巨大ステップが形成しやすく、引き続いて、ステップのオーバーハング、母液の取り込みが生じた。

【謝 辞】 本研究は、東北大学、只木楨力教授ならびに砂川一郎教授に御指導いただきました。深く感謝致します。本研究を行うにあたり、著者の一人(清水)が、日本学術振興会流動研究員および文部省内地研究員制度の援助を受けましたことを感謝します。また、実験の大半を東北大学理学部、砂川研究室で行わせていただきました。ここに記して謝意を表します。

Fig. 8 A series of photographs to demonstrate how the damaged K-alum crystal (111) face is restored at supersaturation $\sigma=0.0334$ ($\Delta T=2.0$ K) (a) Damaged surface at beginning of observation (b) Covering of broken pieces of crystal after about 5 min (c) Giant growth step after about 10 min (d) Inclusion of mother liquid after 15 min

Nomenclature

C	= concentration of solution	[mol kg ⁻¹]
C_s	= saturated concentration of solution	[mol kg ⁻¹]
T	= solution temperature	[K]
T_s	= saturation temperature	[K]
ΔT	= degree of supersaturation ($=T_s - T$)	[K]
σ	= degree of supersaturation ($1 - (C/C_s)$)	[—]

Literature cited

- 1) Cabrera, N and D. A. Vermilyea: "Growth and Perfection of Crystals", ed. by R. H. Doremus, *et al.*, p. 393, John Wiley & Sons, Inc., New York (1958)
- 2) Berglund, K. A. and M. A. Larson: *AIChE J.*, **30**, 280 (1984)
- 3) Kessho Kogaku Hand Book Henshu Iinkai (ed.): "Kessho Kogaku Hand Book", p. 94, Kyoritsu Shuppan (1975)
- 4) Ohtsuka, K., H. Ara and T. Ogawa: *Nihon Kessho Seicho Gakkaishi*, **12**, 141 (1985)
- 5) Shimizu, K. and I. Sunagawa: *J. Crystal Growth*, **69**, 125 (1985)
- 6) Shimizu, K., C. Endo, N. Kubota, T. Yonemoto and T. Tadaki: *Kagaku Kogaku Ronbunshu*, **11**, 193 (1985)
- 7) Tsukamoto, K.: *J. Crystal Growth*, **61**, 199 (1983)

In Situ Observation of the Surface of Barium Nitrate Crystals Growing in Supersaturated Solution

Kenji Shimizu and Noriaki Kubota

Dept. of Applied Chem., Iwate Univ., Morioka 020

Key Words: Crystallization, In Situ Observation, Crystal Surface, Crystal Growth, Crystal Step

The behaviour of steps on the (111) face of growing barium nitrate crystals were observed, using a reflection-type Nomarsky differential microscope. Several growth spirals always existed on the surface. Some of them originated from points on the surface to which small crystallites accidentally adhered from the solution. The velocity of the steps changed according to their mutual interference, the addition of impurity (Na^+) and the existence of microscopic roughness on the surface. There were small crystal fragments adhering to the mechanically damaged surface of the crystal. These fragments were covered by new layers. In addition, macrosteps were easily formed on the damaged surface, and overhang of the steps and inclusion of mother solution were successively formed.

~~~~~