流動層を用いた気相反応法による複合セラミック微粒子の生成[†]

小畑敦生・大久保達也・草壁克己・諸岡成治

九州大学工学部 応用化学科^{††}

超微粒子はGeldartらによりC粒子に分類され、一般に付着性が強く流動化が困難であるといわれてきた。しかし、多くの微粒子は、自らゆるやかに凝集して、容易に流動化することがわかった。これに基づいて、内径35mmの流動層反応器を用い、気相反応により Si_3N_4 -TiNおよび Al_2O_3 - TiO_2 の複合粒子の製造を行った。 Si_3N_4 -TiNの場合、一次粒子径 $0.13\text{ }\mu\text{m}$ 、凝集粒子径 $50\text{ }\mu\text{m}$ の Si_3N_4 粒子上に、 TiCl_4 と NH_3 の反応によりTiNを析出させた。また、一次粒子径 $0.45\text{ }\mu\text{m}$ 、凝集粒子径 $80\text{ }\mu\text{m}$ の Al_2O_3 粒子を用い、 TiCl_4 の酸化反応により Al_2O_3 - TiO_2 の複合粒子を調製した。凝集粒子中のTiNあるいは TiO_2 の析出物分布は、反応速度および流動状態を選択することによって制御できた。 Si_3N_4 -TiNについては973K、 Al_2O_3 - TiO_2 の場合は1073Kで反応させると、均一に析出成分が分布した複合粒子が得られた。さらに厳しい反応条件では、気泡内での反応が起こり、析出物は凝集粒子の外周部に偏在した。

緒 言

複合セラミックスの機能は粒界等の微構造に強く依存するので、原料となる粉体の調製法が重要になる。気相反応法による複合セラミックス微粒子の製造には、通常エアロゾル反応器が用いられているが、流動層反応器も有用である。微粒子は付着性が強く流動化困難といわれ、これが通説となってきた³⁾。しかし、サブミクロン領域の微粒子には、自らゆるやかな凝集体を形成し、容易に流動化するものもある¹¹⁾。微粉体自体で流動化しにくい場合には、不活性粗粒子を混合して媒体流動層とすれば良い。流動層反応器では、温度と濃度の均一性が高く、粉体の供給・排出が可能であるので、均質な複合セラミック粒子を連続的に製造できる可能性がある。

流動層を用いたCVD(Chemical Vapor Deposition)プロセスには、 SiH_4 等の熱分解によるポリシリコンの製造がある。150-300 μm のシード粒子を流動化して、析出成長の反応条件や粒子成長機構について研究されている^{7,9)}。また、堀尾らは Si_3N_4 、TiNおよびAlN粒子の製造を目的として、原料(酸化物+窒化物種粒子+炭素)を0.7-1.4mmの粒子に造粒し、流動化して還元窒化を行った⁵⁾。堀田らは、0.5 μm の Al_2O_3 微粒子を流動化させ、CVD反応により Al_2O_3 -TiN複合粒子の製造を試みている⁶⁾。し

かし、流動層を用いた気相反応による複合セラミック微粒子の製造については、研究例が極めて少ない。

Si_3N_4 焼結体は優れた機械的・熱的特性を有し、精密加工部品や工具などの高温構造材料として用いられているが、難加工性である欠点がある。そこで、 Si_3N_4 粉体に電気伝導性のTiN粉体を添加して焼結すれば、焼結体に電気伝導性が付与され、放電加工が可能となる¹⁰⁾。電気伝導性を高めるためには、 Si_3N_4 とTiNが均一に混合して、TiNが Si_3N_4 焼結体内で3次元ネットワークを形成することが望まれる。一方、 Al_2TiO_5 は低熱膨張材料として知られ、 Al_2O_3 と TiO_2 粒子との混合法¹²⁾、あるいは硝酸塩¹³⁾やアルコキシド¹⁾を用いた液相法により製造されている。宗宮らは、エアロゾル反応器を用い AlCl_3 および TiCl_4 蒸気を予め混合し、同時に酸素と気相反応させることにより、 Al_2O_3 - TiO_2 複合粒子の製造を行っている⁷⁾。

本研究では、 Si_3N_4 微粒子を N_2 ガスで流動化し、 TiCl_4 と NH_3 を層内に送入して、 Si_3N_4 微粒子上にTiNを析出させた。また、 Al_2O_3 微粒子を流動化して TiCl_4 と酸素を吹き込み、 Al_2O_3 - TiO_2 複合微粉体を生成させた。原料粒子と析出粒子との均一性および析出粒子の形態に及ぼす反応温度および反応ガス流速の影響を調べ、速度過程に関する考察を行った。

1. 実験方法

原料微粒子 原料である Si_3N_4 微粒子は東ソー社製

[†] 1989年9月6日受理

^{††} 〒812 福岡市東区箱崎6-10-1

Fig. 1 Electron microscopic photograph
a : Si_3N_4 particles
b : Al_2O_3 particles

のTS-7を、 Al_2O_3 微粒子は住友化学社製のAKP-20を用いた。両者とも α - Si_3N_4 および α - Al_2O_3 の単結晶粒子である。Figs. 1aおよび1bは、 Si_3N_4 および Al_2O_3 微粒子の一次粒子のTEM写真を示す。BET表面積から換算した結晶子径は、 Si_3N_4 は130nm、 Al_2O_3 は450nmであった。微粒子は一部凝集していたので、35メッシュ以下に解砕して流動層に仕込んだ。流動化によってある大きさの凝集体が自然に形成される。凝集体内部の空間率は、 Si_3N_4 で約0.73、 Al_2O_3 は約0.55であった。

Si_3N_4 -TiN 複合微粒子の製造 Fig. 2に Si_3N_4 -TiN複合粒子製造に用いた流動層反応器の概略を示す。予備実験として、973Kでアルミナ、ムライトおよび石英製の円管を用い Si_3N_4 微粒子の流動化を試みた結果、石英管以外では流動化しなかった。これは主に管壁との静電作用が強いためと思われる。したがって、反応管には内径35mm、長さ1mmの石英管を用いた。ガス分散器は内径4mmのムライト製ノズル(NH_3 ガスを送入)と、ノズル外周部に充填した直径1mmの球状アルミナ粒子(N_2 キャリアとして TiCl_4 蒸気を送入)とを組み合わせたものである。ノズルガスと周辺ガスをより分離するために、セラミックウールを6~8mmの厚さでノズルに巻きつけ、

Fig. 2 Schematic diagram of the fluidized bed reactor

1: gas valve, 2: pressure controller, 3: manometer, 4: activated copper bed, 5: silica gel column, 6: dry ice trap, 7: NaOH column, 8: TiCl_4 evaporator, 9: thermocouple, 10: filter holder, 11: absorption bottle

その周囲にアルミナ粒子を充填した場合についても実験を行った。 NH_3 は水酸化ナトリウムペレットを充填したカラムを通して乾燥した。 TiCl_4 は一級試薬(石津製薬製)をそのまま使用した。 N_2 ガスは活性化銅により脱酸素し、さらにシリカゲルおよびドライアイストラップにより脱水して用いた。流動化ガス中の TiCl_4 濃度は3.5~5.0mol%であり、 TiCl_4 蒸発器の温度を変化させることにより調節した。

気相におけるTiNの生成反応はEq. (1)で表される。

反応は TiCl_4 に対して過剰に NH_3 が存在する条件で行った。発生したHClは NH_3 と反応して NH_4Cl となるが、条件によっては NH_3 よりもHClが過剰となる。過剰なHClあるいは NH_3 および NH_4Cl は水に吸収させた。 TiCl_4 の蒸発速度は、吸収させた水溶液中のpHを中和滴定により測定し、その濃度より計算した。反応器はカンタル線により外部加熱し、一定温度部の長さは約30cmであった。反応は973~1173Kの温度範囲で、 TiCl_4 が完全に反応する条件で行った。飛び出し粒子はろ紙により捕集した。反応温度におけるガスの空塔速度は3-6 $\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$ とした。

Al_2O_3 - TiO_2 複合微粒子の製造 Al_2O_3 - TiO_2 複合微粒子の製造においては、反応管として内径35mm、長さ1mのムライト管を用いた。ガス分散器はTiNの場合と同じである。ノズルからは乾燥した酸素ガスを導入した。流動化ガス中の TiCl_4 濃度は1.0~2.0mol%に調節した。 TiO_2 の生成反応はEq. (2)で表される。

Fig. 3 Scanning electron microscopic photograph of Si_3N_4 -TiN agglomerates. $T = 973\text{ K}$, $Q(\text{NH}_3) = 5.4\text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, $Q(\text{N}_2) = 27\text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

発生した Cl_2 をKI水溶液に吸収させ、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ を用いた酸化還元滴定により定量し、 TiCl_4 の蒸発速度を測定した。反応は1073Kおよび1173Kで、 TiCl_4 が完全に反応する条件で行った。反応温度は約30cmの長さにわたり一定であった。この温度におけるガスの空塔速度は約 $20\text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ とした。

キャラクタリゼーション 生成した複合微粒子は、電子線回折、透過型および走査型電子顕微鏡、BET比表面積測定により分析した。また、複合粒子の組成は蛍光X線で測定し、結晶子径の測定および生成物の同定はX線回折により行った。各凝集粒子内の析出成分の分布はEPMAにより測定した。測定試料は粒子をエポキシ系樹脂を含浸させて硬化させ、切削、研磨することにより調製した。

2. 結果および考察

2.1 Si_3N_4 -TiN複合微粒子の製造

物質収支 973Kにて生成した複合粒子中のTiN量は、蛍光X線により測定された値と、反応の物質収支から求めた値とが5%の範囲内で一致した。反応により生成したTiNは、ほとんど Si_3N_4 微粒子上に析出しており、独立した粒子として流動層から飛び出すことはなかった。

生成した複合粒子の形態 Fig. 3に、流動層反応器より回収した Si_3N_4 -TiN複合粒子のSEM写真を示す。 Si_3N_4 -TiN複合凝集粒子の平均径は約 $50\text{ }\mu\text{m}$ であり、 Si_3N_4 単独の凝集粒子よりも硬くなったが、指圧により十分分解できた。

Figs. 4a, 4bおよび4cに、 Si_3N_4 -TiN複合粒子のTEM像、電子線回折および暗視野像をそれぞれ示す。乳鉢を用いて試料を粉碎した後、エタノール中で超音波により分散させた試料では、 $1\text{ }\mu\text{m}$ 程度の粒子群が観察された。こ

Fig. 4 Transmission electron microscopic photograph of Si_3N_4 -TiN composite. Experimental condition are the same as in Fig. 3. a: TEM picture (bright image); b: Electron diffraction pattern; c: TEM picture (dark image)

の粒子群のほとんどの電子線回折点は、TiN結晶に対応した。Fig. 4cはFig. 4bで矢印で示したTiNの $\langle 400 \rangle$ 面に対応する回折点に対するTEM暗視野像である。TiNは Si_3N_4 微粒子を包んだ状態で存在していることがわかる。

侵入型化合物であるTiNは非化学量論組成をとりやすく、気相反応法により生成するTiNは窒素過剰型を有し、TiN格子定数は過剰窒素の増加に従って小さくなる⁸⁾。化

Fig. 5 Effect of TiN fraction on size of TiN crystallites. Experimental condition are the same as in Fig. 3

Fig. 6 Effect of reaction temperature on TiN crystallites

$Q(NH_3) = 5.4-6.3 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, $Q(N_2) = 27-33 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$; $\circ$: Al_2O_3 gas distributor, $\triangle$: Al_2O_3 + ceramic wool gas distributor

学量論にあるTiNの格子定数は0.4240 nmであるが、本実験で得られた Si_3N_4 -TiN複合凝集粒子内のTiN格子定数は0.4220~0.4235 nmの範囲内にあり、N/Tiは1.2~1.3の値をとった。ただし、以下ではTiNと記す。

TiN結晶子径に及ぼす影響 Fig. 5には、反応温度973 Kにおいて得られた複合粒子中のTiN結晶子の粒径

Fig. 7 Radial distribution of TiN in Si_3N_4 agglomerates. Experimental conditions are shown in Table 1

とTiN重量分率の関係を示す。TiNの重量分率は、 $TiCl_4$ の供給時間を変えることによって調節した。結晶子径は複合粒子内のTiN重量分率の上昇に従って増した。この結果から、 Si_3N_4 単位重量当りに存在するTiN結晶子の数を計算すると $10^{14} \sim 10^{15}$ 個/gとなった。

Fig. 6に、分散器としてノズル外周部にアルミナ粒子のみを充填してガスを吹き込んだ場合と、セラミックウールを併用し流動化ガスを反応管壁近くに偏流させた場合について、TiN結晶子径に及ぼす反応温度の影響を示す。複合粒子内のTiN結晶子径は、どちらも反応温度の上昇に従って減少した。TiNの融点は3723 Kであり、本実験の反応温度範囲では、融合による結晶子の成長は無視できる。結晶子の成長は、気相において生成したTiNモノマーおよびクラスターの表面析出で起こる場合と、次のEqs.(3)~(5)で示されるように、反応ガスがいったん固体表面に吸着し、その後反応して成長する場合がある⁸⁾。

反応温度上昇によりTiN結晶子が小さくなるのは、反応

Table 1 Experimental conditions for Fig. 7

Pattern	Conditions	Distributor
a	$T=1173\text{ K}, Q(\text{NH}_3)=6.5\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}, Q(\text{N}_2)=33\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$	Al_2O_3
	$T=1173\text{ K}, Q(\text{NH}_3)=6.5\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}, Q(\text{N}_2)=33\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$	Al_2O_3 , ceramic wool
b	$T=973\text{ K}, Q(\text{NH}_3)=32\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}, Q(\text{N}_2)=27\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$	Al_2O_3
	$T=973\text{ K}, Q(\text{NH}_3)=32\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}, Q(\text{N}_2)=27\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$	Al_2O_3 , ceramic wool
c	$T=973\text{ K}, Q(\text{NH}_3)=5.4\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}, Q(\text{N}_2)=27\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$	Al_2O_3 , ceramic wool
	$T=973\text{ K}, Q(\text{NH}_3)=5.4\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}, Q(\text{N}_2)=27\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$	Al_2O_3

速度の上昇によって、TiNの均一核生成が起こり易くなり、気相中で微粒子を形成した後析出するためである。

凝集粒子内のTiN析出分布 Fig. 7は Si_3N_4 -TiN複合凝集粒子内のTiの分布を、Table 1は反応条件を示す。反応を1173 Kで行うと、流動化ガスの供給方法の違いにかかわらず、TiNは凝集粒子の外周部のみに析出した(Fig. 7a)。反応温度973 K、 $Q(\text{NH}_3)=32\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$ で反応させると、TiNは Si_3N_4 凝集粒子の内部にはほぼ均一に析出した(Fig. 7b)。ノズルにセラミックウールを巻き付けないガス分散器を用いた場合には(Fig. 7c)、反応温度973 K、 $Q(\text{NH}_3)=5.4\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$ において、TiNの析出は凝集粒子の外周部に近づくほど増加したが、セラミックウールを巻いて流動化ガスを偏流させると、同じ反応条件にて、TiNは凝集粒子内部にはほぼ均一に析出した(Fig. 7b)。これは Si_3N_4 粒子の流動状態が変化し、反応ゾーンが変化したためと推定されるが、装置のスケールアップの影響もあるので、今後の検討を要する。

ϵ の空間率を持つ凝集体中での、ガスの有効拡散係数は次式で与えられる。

$$D_e = (\epsilon/k^2) D_G \quad (6)$$

ここで k^2 は屈曲率で一般に2~7の値をとる。反応は、 TiCl_4 に対して NH_3 過剰で行っているため、凝集粒子中への拡散は TiCl_4 が律速成分となる。973 Kにおいて、空間率0.73の凝集粒子中への TiCl_4 の拡散係数は、Eq. (6)を用いると $0.01\text{ cm}^2\cdot\text{s}^{-1}$ の桁となる。凝集粒子を球と仮定し、 $50\text{ }\mu\text{m}$ の凝集粒子の中心における TiCl_4 濃度が、粒子外周部の濃度と約5%以内で一致するのに要する時間を計算すると、概略 10^{-4} s となる。一方、 Si_3N_4 粒子を仕込まない状態でノズルより N_2 をキャリアーとして TiCl_4 を、ノズル外周部に $\text{N}_2 + \text{NH}_3$ ガスを導入して接触させたところ、973-1073 Kで0.01 s以下の滞留時間ではほとんど反応しなかった。したがって、973 K付近でTiNが均一に析出したのは、 TiCl_4 の拡散速度が気相反応に比べ非常に速く、凝集粒子内に TiCl_4 が拡散した後にTiN粒子が生成したためであろう。

一般に、反応の活性化エネルギーは、拡散の活性化エネルギーに比べて非常に大きいので、温度が高くなると、

Eq. (1)の気相反応によって凝集粒子の外部空間でTiNの核が生成する。TiN核が生成すれば、Eqs. (3)~(5)の表面反応が速やかに進行する⁸⁾。1173 Kでは、TiN核の生成反応速度が TiCl_4 蒸気の凝集粒子内部への拡散速度に比べ大きくなり、凝集粒子の外表面にTiNが析出したと考えられる。

TiNの析出機構として、凝集粒子外で気相反応によってTiNのモノマーが生成し、凝集粒子内部へ拡散することであろう。この場合、TiN結晶に衝突するモノマーは必ず析出すると仮定すると、気相中のモノマーが直径 d_p のTiN粒子上へ析出する速度 R_s は次式で表される²⁾。

$$R_s = 2\pi \cdot d_p \cdot D_G \cdot F(\text{Kn}) \cdot n \quad (7)$$

$F(\text{Kn})$ はFuchs-Sutugin補正項である。凝集粒子内のある位置におけるTiNモノマーの析出速度は、 R_s とそこに存在するTiN粒子濃度の積により与えられる。TiN粒子の結晶子径とモノマーの拡散係数から R_s を求め、凝集粒子内のTiN結晶子の濃度を考慮してTiNモノマーの析出速度を計算した。その結果、凝集粒子が直径 $50\text{ }\mu\text{m}$ の球状多孔質であるとする、Thiele Modulusはおおよそ100となり、ほとんどのモノマーは凝集粒子の表面近傍で析出してしまったことがわかった。

2.2 Al_2O_3 - TiO_2 複合粒子の製造

Al_2O_3 - TiO_2 複合粒子の形態 Figs. 8a および 8b に、原料 Al_2O_3 粒子および Al_2O_3 - TiO_2 複合微粒子のSEM写真を示す。原料の Al_2O_3 凝集粒子径は平均 $80\text{ }\mu\text{m}$ であったが、流動層内で複合化することによって約 $300\text{ }\mu\text{m}$ に増加した。これは、流動層内で Al_2O_3 粒子の造粒が起ったためである。17 wt% TiO_2 の Al_2O_3 - TiO_2 複合粒子は、 Al_2O_3 単独の凝集粒子よりも硬くなったが、指圧により十分破碎できた。 TiO_2 の含有率が30 wt%となると、凝集粒子はさらに硬くなり指圧では破碎できなかったが、乳鉢を用い粉碎することで容易に破碎できた。 Al_2O_3 - TiO_2 複合粒子のX線回折を行った結果、複合粒子中の TiO_2 はルチル相であることがわかった。固溶体である Al_2TiO_5 のピークは観察されなかった。

Figs. 9a, 9b および 9c に、1173 Kで得られた30 wt% TiO_2 の Al_2O_3 - TiO_2 複合粒子のTEM視野像、電子回折

Fig. 8 Scanning electron microscopic photograph
 a: Al_2O_3 agglomerates;
 b: Al_2O_3 - TiO_2 agglomerates;
 $T=1173\text{ K}$, $Q(\text{O}_2)=10\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$, $Q(\text{N}_2)=197\text{ cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$

および暗視野像をそれぞれ示す。TEM観察試料は、 Si_3N_4 - TiN 複合粒子の場合と同様に調製した。 Al_2O_3 単味の場合 (Fig. 1b), 試料はマイクログリット上に比較的良く分散できたが、複合粒子では Al_2O_3 微粒子間に TiO_2 が架橋するため、数個の Al_2O_3 一次粒子を含む粒子群を形成し、超音波照射で分散させることは困難であった。この粒子群の電子線回折パターンは、 α - Al_2O_3 とルチル型 TiO_2 結晶の混合物に対応した。Fig. 9bにおいて矢印で示したルチル型 TiO_2 の $\langle 220 \rangle$ 面に対応する回折点に対する暗視野像がFig. 9cである。30wt% TiO_2 の複合粒子では、 TiO_2 は Al_2O_3 微粒子上に析出成長し、ほぼ Al_2O_3 微粒子と同等の大きさであった。

凝集粒子内の TiO_2 析出分布 **Figs. 10aおよび10b**
 は、1073Kおよび1173Kにおいて生成した、17wt% TiO_2 の複合凝集粒子内の TiO_2 の分布を示す。反応温度1173Kでは、 TiO_2 濃度は凝集粒子の外周部に近づくほど増加した。一方、1073Kで反応させると、 TiO_2 が Al_2O_3 凝集粒子の内部にはほぼ均一に分布した複合粒子が生成した。

反応は酸素過剰下で行っているため、凝集粒子中への反応ガスの拡散種は TiCl_4 と考えられる。 Si_3N_4 - TiN 複合粒子の場合と同様に、空間率0.55、粒径 $300\ \mu\text{m}$ の凝集粒子の中心の TiCl_4 濃度が、拡散により粒子外周部の濃

Fig. 9 Transmission electron microscopic photograph of Al_2O_3 - TiO_2 composite. Experimental condition are the same as in Fig. 8. a: TEM picture (bright image); b: Electron diffraction pattern; c: TEM picture (dark image)

度と5%以内で一致するのに要する時間を計算すると、1173Kにおいて約0.01sとなった。酸素が過剰な TiCl_4 - O_2 系の気相反応速度は、酸素濃度と TiCl_4 濃度に依存する不可逆擬一次反応として測定されており^[4]、気相反応速度定数 (単位は $[\text{s}^{-1}]$) は次式で与えられる。

$$k' = 5.0 \times 10^5 \exp(-1.01 \times 10^5 / RT) \quad (8)$$

ここに、活性化エネルギーの単位は $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$ である。流

Fig.10 Radial distribution of TiO_2 in Al_2O_3 agglomerates. a : $T=1173\text{ K}$, $Q(\text{O}_2) = 9.8\text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, $Q(\text{N}_2)=197\text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$; b : $T=1073\text{ K}$, $Q(\text{O}_2)=9.0\text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, $Q(\text{N}_2)=180\text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

動層内のガスが完全に混合しているとする、酸素は流動化ガスによって約1/20に希釈されている。Eq.(8)で計算した速度定数を用いて、反応時間を0.01sとして反応率を計算すると1%以下となり、気相生成反応は TiCl_4 の拡散に比べて遅い。なお、 $\text{TiCl}_4\text{-O}_2$ 系の反応はEq.(2)で示した気相反応のみでなく、 TiN と同様に TiO_2 表面での触媒反応も同時に起きている可能性があるが、凝集粒子の内部まで TiO_2 が均一に析出していることは、 TiCl_4 の拡散がいずれの反応よりも速いことを意味する。

Al_2O_3 微粒子の凝集体の空間率は0.55であり、凝集体内部の構造が変わらないままで30wt%の TiO_2 が均一に析出すると、空間率は約0.25になる。しかし、水銀ポロシメータを用いて測定したところ、30wt% TiO_2 の複合粒子の空間率は、約0.4であった。 TiO_2 の析出量が増加するに伴って、凝集粒子内の空間率 ϵ が減少し、 TiCl_4 の拡散速度が減少する。その結果、 TiO_2 の析出量が多量になると、凝集粒子外表面での析出が増すことになる。実際、30wt%の TiO_2 の凝集粒子の外表面には、約5 μm の厚さで TiO_2 が密に析出している層があることがSEMにより観察された。析出成分の量が増加すると、均一な

凝集粒子を得ることが難しくなる。

結 言

流動層を用いた気相反応により $\text{Si}_3\text{N}_4\text{-TiN}$ および $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 複合粒子を製造し、以下の結果を得た。

1) 一次粒子径が130 nmの Si_3N_4 微粒子および450nmの Al_2O_3 微粒子は、流動層反応器内でそれぞれ約50 μm および300 μm の凝集粒子を形成して良好に流動化した。

2) Si_3N_4 および Al_2O_3 微粒子の流動層濃厚相内での気相反応により、一次粒子上に析出成分が不均一析出した複合微粒子が得られた。

3) 凝集粒子内の析出成分の分布状態は、反応条件およびガスの流れによって制御できた。析出成分が凝集粒子内に均一に分布した複合粒子を得るためには、気泡やジェット内での反応を防止し、凝集粒子中で反応するようにしなければならない。

[謝 辞] 本研究は文部省科学研究費(試験研究(2)課題番号01850208)の援助を受けた。また、九州大学工学部加藤昭夫教授、大城桂作教授、北條純一助教授にご助言を頂いた。電子顕微鏡写真の撮影にあたっては九州大学超高压電子顕微鏡室のお世話になった。併せて謝意を表する。

Nomenclature

D_e = effective diffusivity of A-component in agglomerate	$[\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}]$
D_G = diffusivity of A component	$[\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}]$
d_p = average size of TiN crystallites	$[\text{m}]$
$F(K_n)$ = Fuchs-Sutugin correction factor	$[-]$
k^2 = tortuosity factor	$[-]$
k' = rate constant of gas phase reaction	$[\text{s}^{-1}]$
n = monomer concentration	$[\text{m}^{-3}]$
$Q(A)$ = volumetric gas flow rate of A component at reaction temperature	$[\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}]$
R = gas constant	$[\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$
R_s = rate of monomer consumption by condensational growth	$[\text{s}^{-1}]$
T = reaction temperature	$[\text{K}]$
ϵ = porosity in agglomerates	$[-]$

Literature cited

- 1) Edelson, L.H: and A.M. Glaeser: *J. Am. Ceram. Soc.*, **71**, 225 (1988)
- 2) Friedlander, S.: "Smoke, Dust and Haze", Wiley Interscience, New York (1977)
- 3) Geldart, D., N. Harnby and A.C. Wong: *Powder Technol.*, **37**, 25 (1984)

- 4) Hori, S.: "Two-Component Oxide from CVD Powder", Uchida Rokakuho, Tokyo (1988)
- 5) Horio, M., M. Tsukada, J. Naito and T. Masuda: "Fluidization '88", p.88, Science Press, Beijing, (1988)
- 6) Hotta, N. and I. Kimura: *J. Ceram. Soc. Japan*, **97**, 1525 (1989)
- 7) Hsu, G., R. Hogle, N. Rohatgi and A. Morrison: *J. Electrochem. Soc.*, **132**, 660 (1984)
- 8) Kato, A., M. Iwatani, J. Hojo and M. Nagano: *Yogyo Kyokaishi*, **83**, 453 (1975)
- 9) Lai, S., M.P. Dudukovic and P.A. Ramachandran: *Chem. Eng. Sci.*, **41**, 633 (1986)
- 10) Miyake, M. and H. Takeuchi: *Ceramics*, **21**, 719 (1986)
- 11) Morooka, S., K. Kusakabe, A. Kobata and Y. Kato: *J. Chem. Eng. Japan*, **21**, 41 (1988)
- 12) Ohya, Y., K. Hamano and Z. Nakagawa: *Yogyo Kyokaishi*, **91**, 289 (1983)
- 13) Qian, D., Y. Ohya, K. Hamano and Z. Nakagawa: *ibid.*, **93**, 315 (1985)
- 14) Suyama, Y. and A. Kato: *J. Am. Ceram. Soc.*, **59**, 146 (1976)

Preparation of Composite Ceramic Particles by Gas-Phase Reactions in Fluidized Bed

Atsuo Kobata, Tatsuya Okubo, Katsuki Kusakabe
and Shigeharu Morooka

Department of Applied Chemistry, Kyushu University, Fukuoka 812

Key Words : Powder, Chemical Vapor Deposition, Fluidized Bed, Fine Particle, Silicon Nitride, Titanium Nitride, Alumina, Titania

Contrary to a current view that Geldart's group C powders were very hard to fluidize, not a few kinds of submicron particles were shown to be fluidizable by forming small loose agglomerates spontaneously. Based on this result, Si_3N_4 -TiN and Al_2O_3 - TiO_2 composite particles were prepared in a 35 mm I.D. fluidized-bed reactor where reactants were introduced separately. For the Si_3N_4 -TiN system, the starting powder was Si_3N_4 , and the average size of crystallites and agglomerates was $0.13\text{ }\mu\text{m}$ and $50\text{ }\mu\text{m}$ respectively. TiN was formed by the reaction of TiCl_4 and NH_3 . Meanwhile, Al_2O_3 - TiO_2 composite particles were formed by oxidation of TiCl_4 , starting from Al_2O_3 of crystallites size $0.45\text{ }\mu\text{m}$ and agglomerates size $80\text{ }\mu\text{m}$.

The radial distribution of TiN or TiO_2 in agglomerates was controlled by changing reaction rates and fluidization conditions. Composite agglomerates having a homogeneous deposits concentration were obtained at 973K for Si_3N_4 -TiN and 1073K for Al_2O_3 - TiO_2 . Under more severe conditions, gas-phase reactions in the bubble space became dominant, and the crystallites were rather trapped at the outer surface of the agglomerates.