沿面コロナ放電 CVD で合成した AlN 微粒子中の不純物酸素の熱処理除去における添加剤効果[†]

近藤和夫・播磨和幸・篠原邦夫

北海道大学工学部 物質工学専攻^{††}

大山恭史・千葉繁生

北海道工業技術研究所^{†††}

沿面コロナ放電 CVD により合成した AlN 粒子に Al_2O_3 として含まれる不純物酸素の熱処理除去における添加剤の効果について検討した。AlN 粒子に還元剤として C を混合し、窒素雰囲気中で 1673 K で 22 時間の熱処理で Al_2O_3 回折線が消滅するが、熱処理後の粒成長と粒間の融着が著しく進行した。

そこで、市販の Al_2O_3 粒子に添加剤として Ca, CaF_2 , Y_2O_3 を選び C とともに熱処理を行った。Ca, Y_2O_3 では粒径が数 100 nm の均一な独立粒子が得られたが、 CaF_2 では粒成長し、数 μm の粗大粒子も生成した。また Ca, CaF_2 では熱処理により Al_2O_3 の回折線が消滅したが、 Y_2O_3 では残存した。従って Al_2O_3 の場合、粒成長と粒子間の融着を抑制し、同時に還元窒化反応を妨げない添加剤は Ca であることを見いだした。

CVD で合成した AlN 粒子に Ca を添加すると、1673 K で 3 時間で Al_2O_3 の回折線が消滅し、それは無添加時の 1/7 の時間であった。また粒径は数 100 nm で均一な独立粒子が得られた。

緒 言

最近のエレクトロニクス分野での半導体素子の高集積化に伴い、マイクロプロセッサで発生する熱の増大が問題となっている。AlN セラミックスは、熱伝導性が良く電気絶縁性を有することから、従来の Al_2O_3 セラミックスに代わる放熱基板としてその応用が期待されている材料のひとつである^{3,6,7)}。

高熱伝導性を得るためには、純度の高い AlN 粒子が必要であり、ち密な焼結体を低温で焼結するためには、微細で均一な AlN 粒子が必要である。すでに工業的に実用化されている AlN 粒子の合成法としては、 Al_2O_3 還元窒化法と直接窒化法の 2 種類がある。これに対し、実験室規模ではあるが、 AlCl_3 または Al 原料ガスと NH_3 ガスとから気相化学反応析出法により AlN 粒子の合成が試みられている^{1,4,8,9)}。これらの場合には加熱源として高温電気炉が用いられているが、この他に高周波電

源による熱プラズマを反応励起源として Al 蒸気と NH_3 ガスとから AlN 粒子を合成することも行われている¹⁰⁾。これらの気相化学反応析出法で生成した AlN 粒子は Al_2O_3 の還元窒化法と直接窒化法と比べて粒径が小さい反面、不純物酸素 (8–19 wt%) を含有していることから、その抑制および除去が重要な課題である。

気相化学反応析出法の一つである沿面コロナ放電 CVD で合成した AlN 粒子は、数 100 nm の粒径を有し、また AlN 粒子中に Al_2O_3 として酸素を含有していた。 Al_2O_3 として含有される酸素の窒素雰囲気中で C 還元剤混合下 1673 K での還元窒化反応および大気中 973 K での C 燃焼除去については前報⁹⁾で報告した。一方、 Al_2O_3 の還元窒化法による AlN 粒子合成法は、既に実用化されている⁶⁾。また還元窒化時の添加剤の効果について、米屋ら⁹⁾は還元窒化反応により合成した AlN 粒子について、16 種類の添加剤を検討し、 CaF_2 , Y_2O_3 が反応を促進し、粒子の球形化制御に顕著な効果を示すとした。

本報告では、上記の研究を基に、微細化が期待できる沿面コロナ放電 CVD (以下 CVD と略記する) で合成した AlN 粒子の還元窒化反応の促進および熱処理中の

[†] 1994 年 6 月 6 日受理; 化学工学会第 59 年会 (仙台, 1994 年 3 月) にて発表

^{††} 〒060 札幌市北区北 13 条西 8 丁目

^{†††} 〒062 札幌市豊平区月寒東 2 条 17-2-1

粒成長と粒子間での融着を抑制する添加剤につき検討する。添加剤には CaF_2 , Y_2O_3 , またそれ以外により価格の低い Ca を用いた。

1. 実験方法

CVD で AlN 粒子を合成する際に用いた原料は N_2 (ほくさん(株): 99.999%), AlCl_3 (ほくさん(株): 98%) と NH_3 (日東化学工業: 99.9%) である²⁾。不純物酸素の熱処理除去に用いた試料は CVD で合成した AlN 粒子 ($0.208\text{--}0.431\text{ }\mu\text{m}$ 径)²⁾ と市販の Al_2O_3 粒子 (日軽技研: $0.29\text{ }\mu\text{m}$ 平均径) である。CVD で合成した AlN 粒子は 17.6 wt% の酸素を含有した。還元剤には C (レアメタリック: グラファイト粉末), 添加剤には Ca (和光純薬工業: 粒状), CaF_2 (高純度化学研究所: 粉末), Y_2O_3 (和光純薬工業: 粉末) を用いた。Ca, CaF_2 , Y_2O_3 は AlN の焼結助剤として用いられているものであり, 熱処理後に AlN 粒子中に残留した場合でもそのまま焼結助剤として利用できるものである。

Fig. 1 に使用した実験装置の概略図を示す。実験装置は, N_2 ボンベ (1), マスフローコントローラー (2), シリコニット電気炉 (3) からなる。熱処理実験は N_2 雰囲気および, 空気雰囲気 (大気解放状態) で行った。 N_2 ガスの流量はマスフローコントローラーで計量し, 室温で $5.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ とした。

まず市販の Al_2O_3 粒子を用いて添加剤の効果を検討した。 Al_2O_3 粒子と C を重量比 1 : 1 で混合し, その混合物に添加剤を 6 wt% 加え, 乳鉢で良く混合した。混合したものをカーボンのつぼ (Fig. 1, (5)) に入れて, シリコニット電気炉 (Fig. 1, (3)) で窒素雰囲気中, 1673 K で所定の時間加熱した。熱処理後に残留した C は空気雰囲気中, 973 K で 3 時間熱処理することにより除去した。

さらに CVD で合成した AlN 粒子を用いて熱処理を行い, 添加剤の効果を検討した。AlN 粒子の場合も Al_2O_3 粒子の場合と同様に C と重量比 1 : 1 で混合し, 添加剤を 6 wt% 加えて窒素雰囲気中, 1673 K で所定の時間加熱した。残留した C も上記と同様に除去した。

熱処理した Al_2O_3 粒子に Au スパッターを施し, その形状を走査型電子顕微鏡 (SEM: JEOL, JSM-T 330 A) によって観察した。粒子の結晶構造は粉末 X 線回折 (XRD: Cu-K α , 管電圧 35 kV, 管電流 20 mA) によって行った。 Al_2O_3 の AlN への転化率は XRD の結果から (113) AlN の回折線強度をもとに算出した。

Fig. 1 Schematic drawing of experimental set-up

2. 結果と考察

2-1 添加剤なしでの CVD で合成した AlN 粒子の熱処理

熱処理後の AlN 粒子の走査型電子顕微鏡写真を Fig. 2 (b) に示した。また Fig. 2(a) は, CVD で合成した熱処理前の AlN 粒子の走査型電子顕微鏡写真であり, 粒径が数 100 nm 程度でほぼ均一な独立した粒子である。熱処理後は, 粒成長により粒径が増大し, 粒子間の融着が顕著である。以下では, 粒成長および融着を抑制する添加剤の効果につき報告する。

2-2 Ca, CaF_2 , Y_2O_3 添加時の Al_2O_3 粒子の熱処理

Fig. 2(b) に示した粒成長および融着を抑制するため, まず市販の Al_2O_3 粒子を用い Ca, CaF_2 , Y_2O_3 の添加剤を検討した。

Fig. 3 に添加剤使用時の 1673 K で 22 hrs の熱処理後の粒子の走査型電子顕微鏡写真を示す。Fig. 3(a) は Ca を添加剤とした場合であり, 粒径が数 100 nm 程度でほぼ均一な独立した粒子である。Fig. 3(b) は CaF_2 の場合であり, 粒径が数 μm の粗大粒子も生成し, 粒径が不均一である。Fig. 3(c) は Y_2O_3 の場合であり, 粒径は数 100 nm 程度のほぼ均一な独立粒子である。Ca F_2 を添加した Fig. 3(b) では粒成長するが, Ca, Y_2O_3 を添加した Fig. 3(a) (c) では, 粒成長および Fig. 2(b) に示した粒子間の融着を抑制することがわかった。

Fig. 4 には添加剤を加え熱処理後残存した C を除去した粒子の X-線回折結果を示す。Fig. 4(a) は Ca を添加した場合であり, AlN, CaO の回折線よりなる。Fig. 4(b) は CaF_2 の場合であり, AlN, CaF_2 の回折線よりなる。Fig. 4(c) は Y_2O_3 の場合である。AlN, Al_2O_3 , Y_2O_3 , $\text{Y}_4\text{Al}_2\text{O}_9$ の回折線が存在し, Al_2O_3 の回折線が残存する。Fig. 4(a) での CaO, (c) での $\text{Y}_4\text{Al}_2\text{O}_9$ は添加剤

(a) before heat treatment, (b) heated at 1673 K for 22 hours without additive.

Fig. 2 SEM micrographs of AlN particles prepared by surface corona discharge CVD before and after heat treatment

(a) with Ca, (b) with CaF_2 , (c) with Y_2O_3 .

Fig. 3 SEM micrographs of $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ particles heated at 1673 K for 22 hours with additives, Ca, CaF_2 and Y_2O_3

と Al_2O_3 との反応副生成物である。Fig. 3, 4 の結果より熱処理時の粒成長と粒子間の融着を抑制し、熱処理後の Al_2O_3 の回折線が消滅する添加剤は Ca のみであった。

Fig. 5 は、Ca 添加時の還元窒化反応率と熱処理時間との関係を示す。図中○は Ca 無添加、●は Ca 添加時の場合である。Ca 無添加時には還元窒化反応率が 100% に達するには 22 hrs 要するが、添加時には 7 hrs であった。

2.3 Ca 添加時の CVD で合成した AlN 粒子の熱処理

2.2 の市販の Al_2O_3 粒子と添加剤との関係をもとに、CVD で合成した AlN 粒子の還元窒化反応の促進と、粒成長および融着の抑制を検討した。添加剤としては Ca を用いた。

Fig. 6 には 1673 K で 3 hrs の熱処理後に、残存 C を除去した粒子の走査型電子顕微鏡写真を示した。粒径は数 100 nm 程度でほぼ均一な独立した粒子から成る。

Fig. 4 X-ray diffraction patterns of $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ particles heated at 1673 K for 22 hours with additives, Ca, CaF_2 and Y_2O_3

Fig. 5 Conversion ratio of $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ particles to AlN heated at 1673 K

また Fig. 7 に熱処理前と Fig. 6 に示した熱処理後の粒子の X-線回折結果を示す。Fig. 7(a) は熱処理前の粒子であり、 Al_2O_3 、AlN の回折線よりなる。Fig. 7(b) は熱処理後の粒子であり、AlN、CaO の回折線よりなる。

Fig. 6 SEM micrograph of AlN particles prepared by surface corona discharge CVD heated at 1673 K for 3 hours with Ca as additive

Fig. 7 X-ray diffraction patterns of AlN particles prepared by surface corona discharge CVD before and after heat treatment with Ca as additive

1673 K で 3 hrs の極めて短い熱処理時間で Al_2O_3 の回折線が消滅する。また熱処理後には副生成物として CaO の回折線が存在する。

2.4 Ca 添加剤の効果

CVD で合成した Al_2O_3 を含む AlN 粒子に添加剤を加えず熱処理を行うと、処理後の粒子の粒径が増大し粒子間が融着していた (Fig. 2(b))。そこで Ca を添加し同一の熱処理を行ったところ、副生成物として CaO の回折線が存在した (Fig. 7(b))。さらに熱処理後の粒径は数 100 nm ではほぼ均一な独立した粒子からなり、粒子間の融着が抑制できた (Fig. 6)。以下に Ca の効果について

Fig. 8 Effect of additive as calcium. Calcium evaporates at 1673 K and coats the α - Al_2O_3 particles surfaces. This calcium film is oxidized by α - Al_2O_3 , and the calcium oxide film may prevent the necking and growth of the α - Al_2O_3 particles with heat treatment at 1673 K in nitrogen atmosphere

て考察する。

Ca の沸点は 1513 K のため、熱処理温度の 1673 K では蒸発する。この Ca 蒸気は AlN 粒子またはそれに含まれる Al_2O_3 表面に蒸着し、薄膜を形成するものと考えられる。窒素雰囲気中での Ca の酸化源は Al_2O_3 である。AlN 粒子中に存在する Al_2O_3 が Ca 薄膜を酸化し CaO を形成する (Fig. 8)。そのため熱処理後の粒子には CaO の回折線が存在する (Fig. 7(b))。この CaO 薄膜が粒子間のネッキングを抑制し、融着と粒成長を抑制するものと考えられる。

結 論

微細化が期待される、沿面コロナ放電 CVD により合成した AlN 粒子に Al_2O_3 として含まれる不純物酸素の熱処理除去における添加剤の効果について検討した。結論を以下に箇条書きで記す。

1) 市販の Al_2O_3 粒子で添加剤の効果を検討した。Ca, Y_2O_3 では粒径が数 100 nm の均一な独立粒子が得られたが、 CaF_2 では粒成長し、数 μm の粗大粒子が存在した。Ca, CaF_2 では 1673 K で 22 hrs の熱処理により Al_2O_3 の回折線が消滅したが、 Y_2O_3 ではその回折線が残存した。従って粒成長と粒子間の融着を抑制し、同時に還元窒化反応を妨げない添加剤は Ca であった。また Ca 添加により無添加と比べ還元窒化時間を短縮する。

2) CVD で合成した AlN 粒子に Ca を添加した場合、1673 K で 3 hrs で Al_2O_3 の回折線が消滅した。それは無添加時の 1/7 の時間であった。また粒径は数 100 nm で均一な独立粒子が得られた。

3) 1673 K の熱処理で蒸発した Ca は、AlN 粒子表面に蒸着し、AlN 粒子中の Al_2O_3 が Ca を酸化し、CaO 薄膜を形成すると考えられる。この薄膜が粒子間のネッキングを抑制する。また、CaO は AlN の焼結助剤としての利用が可能である。

[謝 辞] 本研究に貴重な助言をいただいた、住友金属工業㈱の浜野博士および北海道大学工学部の古崎博士に感謝いたします。また、走査型電子顕微鏡を使用させていただいた北海道工業技術研究所の武田博士に感謝いたします。

Literature cited

- 1) Chiba, S., S. Honma, Y. Ohyama and K. Shinohara: *Kagaku Kogaku Ronbunshu*, **16**, 507-511 (1990)
- 2) Chiba, S., Y. Ohyama, K. Harima, K. Kondo and K. Shinohara: *ibid.*, **20**, 642-647 (1994)
- 3) Hashizume, Y., E. Uchimura and K. Murata: *Kogyo Zairyo*, **36**, 33-39 (1988)
- 4) Kimura, I., N. Hotta, H. Nukui, N. Saito and S. Yasukawa: *J. Mater. Sci. Lett.*, **7**, 66-68 (1988)
- 5) Komeya, K., E. Mitsunashi and T. Meguro: *J. Ceramic Soc. Japan*, **101**, 377-382 (1993)
- 6) Kuramoto, N.: *Seramikkusu*, **22**, 29-34 (1987)
- 7) Sugimoto, K.: *Kogyo Zairyo*, **36**, 26-32 (1988)
- 8) Tsuchida, K., Y. Takeshita, A. Yamane and A. Kato: *Yogyo Kyokai Shi*, **95**, 1198-1201 (1987)
- 9) Watari, T., T. Akizuki, H. Ikeda, T. Torikai and O. Matsuda: *Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshu*, **97**, 864-867 (1989)
- 10) Yokota, M., S. Yagyu, K. Majima and H. Nagai: *Funtai oyobi Funmatsu Yakin*, **38**, 382-385 (1991)

Effect of Additives on Oxygen Removal for AlN Fine Particles Synthesised by Surface Corona Discharge-CVD

Kazuo Kondo, Kazuyuki Harima and Kunio Shinohara

Faculty of Engineering, Hokkaido University., Sapporo 060

Yasushi Ohyama and Shigeo Chiba

Hokkaido National Industrial Research Institute., Sapporo 062

Key Words: AlN, Particles, CVD, Surface Corona Discharge, Carbothermal Reduction, Nitridation, Additive

The effect of additives on residual oxygen removal from AlN particles produced by surface corona discharge-CVD is discussed. A marked size growth and necking of particles were observed previously with carbothermal reduction without any additive.

Ca, CaF_2 , and Y_2O_3 Additives were chosen and their effects on carbothermal reduction were tested, initially with commercially available Al_2O_3 particles. Several 100 nm diameter particles with uniform and independent shape were observed with Ca and Y_2O_3 additives. Particle sizes grew and coarse particles of a few μm in diameter were observed with additive of CaF_2 . The X-ray diffraction lines of Al_2O_3 disappear with Ca and CaF_2 , while the lines remain with Y_2O_3 . Only the Ca additive was effective for preventing particle size growth and necking, and for accelerating the carbothermal reduction reaction.

When Ca was added to the AlN particles, the X-ray diffraction lines of Al_2O_3 disappeared after heat treatment at 1673 K for 3 hrs, and reaction time was reduced to 1/7 of the reaction time without additive. Also, several 100 nm diameter particles with uniform and independent shape were produced. The CaO film coated over the AlN particle surfaces seemed to prevent necking of AlN particles.