吸着ヒートポンプ用シリカゲルの吸着性能向上および 直接熱交換モジュールによる伝熱特性改善の検討[†]

伊藤睦弘・渡辺藤雄・架谷昌信

名古屋大学大学院エネルギー理工学専攻^{††}

吸着ヒートポンプ用シリカゲルの吸着性能向上と吸着器内シリカゲル層の伝熱特性改善を目的として、1) シリカゲル製造プロセスにアルミ添加一次粒子成長抑制法を採用し、細孔の小孔径化を試みた。その結果、水洗行程でのアルミ添加により細孔の狭小化が認められ、このシリカゲルにおいて低相対圧域での水蒸気吸着容量および充填密度の増大、ならびに繰り返し水蒸気吸・脱着に対する性能劣化の小さいことを認めた。また、シリカゲル粒子の水蒸気吸着の熱・物質移動にそれぞれ Lump モデルおよび粒内拡散モデルの適用が可能であることが分かった。2) 吸着器充填用として直接熱交換シリカゲルモジュールを提案試作し、その水蒸気吸着に伴う発熱過程の実験的、理論的検討を行った結果、本モジュールによって飛躍的伝熱促進が達成され、これが吸着ヒートポンプ用として十分適用できること、ならびにこのモジュールの熱出力は厚さ 2 mm 程度で最大になることが明らかになった。

緒 言

湿分高吸着性を示すシリカゲルは、工業用原料ガス、天然ガス等の水分除去剤、精密機器、食品などの調湿剤さらには乾燥剤、触媒担体などとして広く使用されている。その性質は、シリカゲルが多量の細孔を有し、この細孔表面に分布するシラノール基によって有極性分子を選択吸着するところに特徴がある。著者らは、最大有極性分子である水の吸着が可逆的であり、同時に発・吸熱を伴うことに着目して、シリカゲル/水系吸着をエネルギー有効利用技術の一つであるヒートポンプシステムに組み込むことを提案し、このシステムによる冷熱生成を目的として吸着平衡関係に基づく吸着ヒートポンプの作動範囲および実稼働における伝熱特性の検討を行った結果 (Watanabe *et al.*, 1989, 1993, 1993 b and 1994)、高熱出力運転達成の鍵は 1) シリカゲルの吸着性能向上、すなわち水分吸着容量の増大と吸着等温線の改善、2) ヒートポンプを構成する吸着器内シリカゲルの高密度化充填とその伝熱特性の改善、の 2 項目にあることが示唆された。

冷熱生成用吸着ヒートポンプでは、通常、相対水蒸気圧 ϕ の低い領域 ($\phi < 0.3$) での運転が余儀なく、シリカゲルがこの領域で水を大容量吸・脱着することが好ま

しい。この吸着特性は細孔構造特性と密接な関係にある (Watanabe *et al.*, 1989 and 1993 b)。すなわち、細孔径が小さいほど低相対圧域で吸着が起こる。したがって、吸着ヒートポンプ用には、細孔径のより小さい細孔が多量に存在するシリカゲルが必要となる。最近、シリカゲルの細孔分布制御法として製造プロセスのゾルーゲル転移過程で、塩添加 (Murata *et al.*, 1992)、有機高分子添加 (Nakanishi and Soga, 1991, Nakanishi *et al.*, 1992) を行う方法が試みられている。しかし、これらは通常シリカゲルが有する 2 nm 近傍以上の孔径調製を目指すものであり、吸着ヒートポンプ用として重要なより小孔径の細孔形成にはつながらっていない。一方、吸着器内シリカゲル層の伝熱改善に関しても種々の検討 (Pons and Ph. Grenier, 1986, Pons and Guilleminat, 1987, Watanabe *et al.*, 1993 a) がなされているが、なお不十分である。

上記の観点から本研究では、吸着ヒートポンプ用シリカゲルの吸着性能向上およびそのモジュール化による吸着器内高密度化充填と伝熱特性改善を目的として、以下の 2 項目の検討を行った。吸着性能向上に関しては、アルミ添加一次粒子成長抑制法による細孔の小孔径化を試み、製造されたシリカゲルの細孔径分布および水蒸気吸着特性を指標とするアルミ添加条件の相異の影響を検討した。一部、水蒸気繰り返し吸・脱着による性能劣化について実験的検討を加えた。なお、シリカゲルの細孔は Fig. 1 の製造フローチャートで示されるように、モノ珪酸が重

[†] 1995 年 5 月 8 日受理

^{††} 〒 464-01 名古屋市千種区不老町

Fig. 1 Scheme of silica gel preparation

合して一次粒子となり、これがゲル化行程で凝集し、三次元構造化して形成され、さらに乾燥熟成行程で収縮し微細孔となるが、形成される細孔の孔径は一次粒子が小さいほど小さくなる。この一次粒子の成長はモノ珪酸の重合および乾燥熟成行程で進行するが、通常珪酸溶解量の低下によって抑制される。アルミニウムイオンの存在はその低下に著しい効果を示すため、本実験では、重合および乾燥熟成の前段階である水洗行程でのアルミ添加を行った。つぎに、シリカゲル充填吸着器に関していわば究極の伝熱促進と考えられる直接熱交換モジュールを新たに提案し、その試作モジュールによる吸着ヒートポンプ操作を想定した水蒸気吸着に伴う発熱過程の実験を行い実用性を検証した。

1. 実験

1.1 シリカゲルの調製および吸着特性の測定

珪酸ソーダ($\text{SiO}_2:20\text{wt}\%$)を出発原料物質とし、通常のゾルーゲル法による行程に Fig. 1 のフローチャートに示されるアルミ添加行程を加えたシリカ一次粒子成長抑制法によるシリカゲルの製造を行った。硫酸アルミ(米山薬品試薬特級)を添加アルミ物質とし、Fig. 1 のゾルーゲル反応行程およびヒドロゲル水洗行程のいずれかで、それぞれ全体量の 0.05 wt% を直接添加もしくは pH 2 の硫酸水洗水に 1, 10, 100, 500, 1000 ppm の硫酸アルミを溶解させて使用した。

製造されたシリカゲルの吸着特性は N_2 吸着等温線に基づく細孔容積、比表面積および細孔径分布(CI 法(Cranston and Inkley, 1957))ならびに水蒸気の吸着平衡と吸着速度を指標として評価した。水蒸気吸着に関しては、Fig. 2 に示す水蒸気吸着特性測定装置を使用した。装置は、吸着部(容積約 15 ml)と水蒸気発生部がマスフローコントローラー(STEC INC. SEC-3400 SH)、バルブ、圧力トランスデューサー(MKS JAPAN INC.

Fig. 2 Schematic diagram of water adsorption measurement apparatus

Fig. 3 Electric micrograph of DS-module

TYPE 128) を介して圧力導入部(容積約 50 ml)に連結されている。蒸気発生部、吸着部は温度 313 K および 303 K の水を循環させ恒温に保ち、全体を 323 K の空気循環型恒温層に配置し配管部などにおける水の凝縮防止をした。実験は、吸着容器底部に粒状試料が最大一層を形成する程度(約 10 mg)装填し、系を十分脱気後の吸着による水蒸気圧変化を吸着速度データ、その変化の終了点を吸着平衡データとした。なお、測定は吸着温度 303 K(一定)、相対水蒸気圧 $\phi=0\sim1.0$ の範囲で行った。また、本実験条件下では吸着平衡に到達する時間は平衡圧によらず 2 時間程度であった。

1.2 直接熱交換シリカゲルモジュール(DS モジュール)の製作とその伝熱特性の測定

粒径 105 μm 以下のシリカゲル S5 を酢酸ビニルをバインダーに用いて薄円盤状に成形後、一面を樹脂コーティングし、この面を熱交換面、他面を吸着面とする、いわゆる通常考えられている吸着材固体と熱交換流体とを隔てる隔離物質を用いる必要がない直接熱交換シリカゲルモジュール(DS モジュール)を製作した。その薄円盤厚みは 2.5 mm の 2 種類とした。なお、Fig. 3 に示す DS モジュール断面の電子顕微鏡観察結果を見ると、樹脂コーティング厚みは 50 μm 程度であり、膜厚みの円盤厚みに占める割合は無視できること、粒子間間隙が十分に確保され厚み方向の水蒸気の流通が容易であること、ならびに樹脂コーティング膜は比較的堅牢であり、膜を通して気体の流れはないことが確認された。また、バイン

Table 1 Physical properties of samples

Sample	$S_A \times 10^3$ [$\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1}$]	$V_p \times 10^3$ [$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$]	D_{av} [nm]	ρ_A [$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$]	k [$\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$]	Aluminum conc. (*1/*2) [ppm]
S1	750	0.352	1.9	960	0.199	0/0
S2	758	0.339	1.8	—	—	0/1
S3	710	0.331	1.9	—	—	0/10
S4	704	0.327	1.7	—	—	0/100
S5	649	0.288	1.6	1040	0.215	0/500
S6	640	0.291	1.6	—	—	0/1000
S7	727	0.337	1.8	—	—	500/0
S8	650	0.295	1.6	—	—	500/500

・*1, *2 are illustrated in Fig. 1

Fig. 4 DS-module and schematic diagram of experimental apparatus

ダーの有無における吸着等温線変化はほとんど観察されなかった。

DSモジュールの伝熱特性を調べるために使用した実験装置の概略を Fig. 4 に示す。測定部と蒸気発生部とはバルブを介して連結されている。吸着部は直径 90 mm のガラスフィルターを支持層として通気孔を設けた発泡ウレタンによる断熱層、さらに DS モジュールを重ねた積層構造となっている。ガラスフィルター全体は断熱されており、熱電対(×印で示した)を DS モジュールの中央部および半径方向 2 cm 位置の上下合計 4 か所に設置している。

実験では、予め系を十分に脱気し、冷却面に流通させる水 (303 K) でモジュールを所定温度に保持した後、吸着部に所定圧力の水蒸気を導入し、その後のモジュール温度の経時変化を挿入熱電対により計測した。なお、水蒸気導入は、吸着部上部の開栓により行うが、装填モジュール量が少ないこと、ならびに吸着部に比べて水蒸気ガス溜め容積が極めて大きいことのために、開栓時およびその後の吸着進行期間中の圧力変動は観察されず、ほぼ一定と見なされた。

2. 結果および考察

2.1 吸着特性

1) シリカゲルの細孔構造特性と水蒸気吸着平衡；

Fig. 5 Pore size distributions of S1 and S5 calculated by CI method

アルミ添加シリカ一次粒子成長抑制法によって製造されたシリカゲルの細孔構造特性値および細孔径分布の一例を Table. 1 および Fig. 5 に示す。Table. 1 にはその粒子充填層の充填密度および熱伝導度の測定結果を併記した。なお、EDX 分析により、例えば S5 においては Al_2O_3 換算で 1.20 wt% のアルミ添加を確認した。

シリカゲルの細孔容積値 V_p 、比表面積値 S_A はアルミ添加によって減少する。その減少割合は添加アルミ濃度に対応しているが、水洗行程での添加においてやや顕著であり、添加アルミ濃度 500 ppm 以上で平均細孔径低下は 10 数%程度である。一方、その細孔はアルミ添加の有無に関わらず細孔直径 2 nm 以下の単分散分布を示すが、水洗行程での添加により分布幅が縮小し、平均細孔直径がアルミ濃度 500 ppm 以上で 10% 程度小さくなる。ゾルーゲル反応行程および水洗行程の両行程でのアルミ添加の結果は、水洗行程のみの結果と大差ない。また、アルミ添加によりシリカゲル充填密度が大きくなる。

Fig. 6 は、製造されたシリカゲルの水蒸気吸着等温線の測定結果の一例である。等温線の形状は試料によらず類似しているが、特に測定した S1 と S5 の比較では吸着量の低相対圧側での増大、高相対圧側での低下を示す。このことは上述の細孔構造特性とよく対応しており、前者の増大は細孔径の狭小化、後者の低下は細孔径分布幅

Fig. 6 Adsorption isotherm of water vapour on silica gels at 303 K

Fig. 7 Surface area and pore volume changes for repetitive adsorption-desorption

の縮小によるものと説明できる。したがって、本実験範囲内では、とくに水洗行程でアルミ添加したシリカゲルにおいて細孔径の狭小化が可能となり、これによって低相対水蒸気圧領域での水蒸気吸着量の増大、ならびに充填密度の増大による単位質量当たりの吸着量の増大、の2改善がある程度達成されることが考えられる。しかし、同時に起こる細孔容積、比表面積の減少は吸着ヒートポンプの汲み上げ熱量の減少に直接つながるものであり、この点に関してさらに検討を要する。

2) 繰り返し吸・脱着の耐久性 ; Fig. 7 には、試料 S1, S5 を例として繰り返し水蒸気吸・脱着を行った試料の細孔容積および比表面積変化を測定した結果を示す。いずれの試料も 100 回の繰り返しによっても細孔容積、比表面積にほとんど変化がないことが観察される。なお 100 回の繰り返し試料に関しても後述する水蒸気吸着速度の測定を行ったが、比表面積低下によるわずかな平衡吸着量の減少の影響を除いて速度結果に大差ないことを確認した。

3) 吸着速度 ; 本実験で採用した吸着速度測定法による従来の解析には、いわゆる吸着材の外表面の圧力変化を伴う巨視的变化に着目した取り扱い (Watanabe and Hasatani, 1982) が行えるが、本系の吸着では吸着に伴う熱発生を考慮する必要がある。したがって使用粒子が小さいことから粒子内温度は均一とし、球粒子、粒内物質移動支配で水蒸気の粒子内拡散係数の一定の仮定のもとで、単一粒子の吸着速度式は次式で与えられる。シリカゲル単一粒子内の物質収支および熱収支式

$$\frac{\partial q}{\partial \theta} = D_c \left(\frac{\partial^2 q}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial q}{\partial r} \right) \quad (1)$$

$$\bar{q} = \frac{3}{R_c^3} \int_0^{R_c} r^2 q dr \quad (2)$$

$$\rho_A C_P V \frac{\partial T}{\partial \theta} = \rho_A \Delta H V \frac{\partial q}{\partial \theta} - h_1 A (T - T_a) \quad (3)$$

$$C_P = C_{P,A} + q C_{P,H_2O} \quad (4)$$

初期条件

$$\theta = 0, 0 \leq r \leq R_c; T = T_a \text{ and } q = 0 \quad (5)$$

境界条件

$$r = 0; \frac{\partial q}{\partial r} = 0 \quad (6)$$

$$r = R_c; q = q_s(\phi) \quad (7)$$

計算は与式を前進差分法によって解き、吸着量の経時変化の実測値と計算結果との最適なフィッティングによって粒内拡散係数 D_c の値を決定した。吸着熱 ΔH は使用試料と類似の水蒸気吸着等温線を示す前報 (Watanabe *et al.*, 1993 a) のシリカゲル試料 SG 1 の温度平均値を用いた。伝熱係数 h_1 に関しては、吸着初期の水蒸気導入による流れの乱れを直接観察することが困難であるため、これを風速 $5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ の空気流れと同等であると想定し、Ranz-Marshall 式 (Bird *et al.*, 1960) を適用して強制対流の寄与が時間 20 s 程度まで存在し、これが直線的に減衰するとして推算した値 ($h_1 = 180 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \text{ K}^{-1}$, $D_p = 100 \text{ } \mu\text{m}$) を使用した。

吸着速度に及ぼすシリカゲル粒子径および水蒸気圧の影響を試料 S5 を例として Figs. 8, 9 に示した。図は実験結果と上述の計算結果との対比を示し、かつ図中にここで決定された D_c 値が併記されている。実験結果と計算結果はいずれも比較的良好に一致しており、本系では熱移動に関して Lump モデル (Holman, 1986) の適用が可能であり、かつ吸着材粒子内物質移動に関して拡散支配として差し支えないと思われる。また、吸着量の経時変化は、粒子径、圧力によらず類似の曲線を描き、いずれの場合も吸着時間 20 s で 80% 以上の吸着平衡到達を示す。一方、 D_c 値は ϕ_e の増大に伴って大きくなるという既往と同様の傾向 (Watanabe *et al.*, 1982 and 1993 a) を、ならびに粒子径に対してもその増大に伴って大きく

Fig. 8 The relation between adsorption rate and particle size

Fig. 9 The relation between adsorption rate and equivalent pressure

なるという見かけの傾向を示すことが分かる。

2.2 DS モジュールの伝熱特性

本実験では、薄円盤状の中心部と半径方向 2 cm 位置の軸方向各点の温度測定値にほとんど差異が認められなかった。したがって、本系の熱移動は平板の一次元伝導伝熱として取り扱えるものと考えられ、モジュールを構成する粒子に対する 2・1 の 2) の仮定に加えて、軸方向の水蒸気圧およびモジュールの熱伝導率一定のもとで、DS モジュールの熱移動方程式は先述の Eqs. (1), (2) および Eqs. (4) - (7) のほかに次式で与えられる。

$$\rho_s C_p \frac{\partial T_s}{\partial \theta} = \rho_s \Delta H \frac{\partial q}{\partial \theta} + k_B \frac{\partial^2 T_s}{\partial z^2} \quad (8)$$

初期条件

$$\theta = 0, \quad 0 \leq z \leq Z; \quad T_s = T_{ads}, \quad q = 0 \quad (9)$$

境界条件

$$z = 0 \quad k_B \frac{\partial T_s}{\partial z} = k_A \frac{\partial T_B}{\partial z} \quad (10)$$

$$z = Z \quad -k_B \frac{\partial T_s}{\partial z} = h_2 (T_s - T_w) \quad (11)$$

計算は、先述と同様に前進差分法によって解き、モジュール軸方向温度および全吸着量の経時変化を求めた。なお、Eq. (10) では実験条件より、モジュール上面は断熱材に接しており、伝導のみによる熱損失があるものとした。このときの、熱伝導度 k_B , k_A には実測値 (k_B , $k_A = 0.215$, $0.021 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) を用いた。また伝熱係数 h_2 は冷却水量を基準とし、次式 (Incropera and DeWitt,

Fig. 10 The time changes of temperature for DS-module in the adsorption process

Fig. 11 The time changes of temperature for DS-module in the adsorption process

1985) で推算した。

$$Nu = 0.0296 Re^{4/5} Pr^{1/3} \quad (12)$$

なお、実験条件は、前報 (Watanabe et al, 1994) との比較のためモジュール初期温度 $T_{ads} = 303 \text{ K}$, 蒸発器温度 $T_{eva} = 283 \text{ K}$ とした。

試料 S5 を用いて製作した DS モジュールの吸着過程における温度経時変化の実測値と計算結果の比較を Figs. 10, 11 に示す。なお、図には比較のためモジュール厚みを変化させた場合の計算結果を併示し、かつこれから計算される吸着進行に伴う吸着量の経時変化を Fig. 12 に示した。Figs. 10, 11 のモジュール厚さ 2 mm, 5 mm の場合の実測および計算の温度経時変化は良好な一致を示していることがわかる。したがって、以下では厚みを変化させた場合の計算結果を含めて考察する。

Figs. 10, 11 より、1) DS モジュール温度は位置によらず吸着開始後すぐに最大温度上昇 T_{max} に達し、その後比較的速やかに初期温度に回復する。2) T_{max} 値および

Table 2 Comparisons of experimental and calculated results

Module type	Thickness $\times 10^3$ [m]	$T_{max, exp}$ [K]	$T_{max, cal}$ [K]	$\theta_{ads, exp}$ [s]	$\theta_{ads, cal}$ [s]
DS	1	—	9.9	—	240
DS	2	34.4	21.4	600	600
DS	3	—	29.8	—	1080
DS	5	42.3	38.1	2200	2700
DS	7	—	39.7	—	5000
ST ⁽⁴⁾	2	9.2	—	4800	—

Fig. 12 The time changes of amount adsorbed for DS-module in the adsorption process

軸方向温度差は厚みの増大によって大きくなる。3) 吸着平衡到達速度は厚みの増大に伴って小さくなることが観察される。比較のため、 T_{max} 値、初期温度回復時間 θ_{ads} の値を前報 (Watanabe *et al*, 1994) の吸着材/伝熱管一体構造型シリカゲルモジュール (ST モジュール) の結果とともに Table 2 に示す。ST モジュールにくらべて同厚さの DS モジュールの θ_{ads} 値が 1/8 になっており、直接熱交換型とすることで大幅な伝熱促進が達成されたことを示している。なお、ST モジュールにくらべて本実験の DS モジュールの T_{max} 値が大きいのは、吸着材の性能向上と蒸気圧力変化の違いによるもので、DS モジュールでは吸着初期に大容量の水蒸気を吸着したことによるものと考えられる。また、上記の S5 の結果を同条件で行った試料 S1 の実験結果と比較したところ、アルミ添加によって充填密度および熱伝導度が増大した S5 において同一充填体積あたりの汲み上げ熱量が約 8% 上昇するが、吸着完結時間にはほとんど変化がないことが認められ、ここでも 2・1 のシリカゲル性能改善効果が確認された。

つぎに、この DS モジュールを吸着ヒートポンプに組み込むことを想定した場合のモジュール最適厚さを検討するため、Fig. 12 の吸着量変化の 60% および 80% 利用を仮定して次式で定義される各厚さのモジュールの出力

Fig. 13 The relation between power and DS-module thickness

Q_z を計算し、厚さ 1 mm の熱出力 $Q_{z=1}$ に対する比 ε を求め、

$$Q_z = \rho_s A_s Z q \frac{\Delta H}{\theta} \quad (13)$$

$$\varepsilon = \frac{Q_z}{Q_{z=1}} \quad (14)$$

厚さ Z に対してプロットすると Fig. 13 が得られる。図より ε 値は、吸着材利用率にかかわらず $Z \approx 2.0$ mm で最大となることがわかる。

以上より提案した DS モジュールが吸着ヒートポンプ用として有効に機能すること、ならびにその有効性と実用 DS モジュールの設計基準が明らかにされたものと考えられる。

結 言

吸着ヒートポンプ用シリカゲルの吸着性能向上および吸着器内シリカゲル層の伝熱特性の改善を目的として、

1) シリカゲル製造プロセスにアルミ添加一次粒子成長抑制法を採用した細孔の小孔径化の検討、2) 吸着器充填用直接熱交換シリカゲルモジュール (DS モジュール) を提案・試作し、その水蒸気吸着に伴う発熱過程の実験的、理論的検討を行った。その結果、以下の結論を得た。

1) の検討により、水洗行程でアルミ添加したシリカゲ

ルにおいて細孔の狭小化が認められ、このシリカゲルにおいて水蒸気低相対圧域での水蒸気吸着量の増大、充填密度の増大、ならびに繰り返し吸・脱着使用に対する性能劣化の小さいことを認めた。また、シリカゲルの水蒸気吸着の熱・物質移動には Lump モデルおよび粒内拡散モデルの適用が可能であることがわかった。

2) の検討により、DS モジュールの伝熱速度は吸着材/伝熱管一体構造型シリカゲルモジュールの8倍増を示し、本モジュールによって飛躍的な伝熱特性の改善が達成される。またこのモジュールの熱出力は厚さ2mm程度で最大となることが明らかとなった。

[謝 辞] 本研究は文部省科学研究費「試験研究 (B)」(課題番号 06558068) の助成を得て行われたものである。

Nomenclature

A	= surface area of silica gel particle	$[m^2]$
A_s	= heat transfer area of DS-module	$[m^2]$
C_p	= specific heat	$[J \cdot kg^{-1}]$
$C_{p,A}$	= specific heat of adsorbent	$[J \cdot kg^{-1}]$
C_{p,H_2O}	= specific heat of water	$[J \cdot kg^{-1}]$
D	= pore diameter	$[nm]$
D_{av}	= average pore diameter	$[nm]$
D_c	= intraparticle diffusion coefficient	$[m^2 \cdot s^{-1}]$
d_p	= particle diameter	$[m]$
ΔH	= heat of adsorption	$[J \cdot kg^{-1}]$
h_1	= heat transfer coefficient for particle/water vapour	$[W \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}]$
h_2	= heat transfer coefficient for DS-module/water	$[W \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}]$
k_A	= thermal conductivity of water vapour	$[W \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}]$
k_B	= thermal conductivity of DS-module	$[W \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}]$
Q_z	= amount adsorbed in DS-module of thickness Z	$[kg \cdot kg^{-1}]$
q	= total adsorbed amount	$[kg \cdot kg^{-1}]$
$\bar{q}$	= average adsorbed amount	$[kg \cdot kg^{-1}]$
q_s	= adsorbed amount at particle surface	$[kg \cdot kg^{-1}]$
q_e	= amount adsorbed at equilibrium	$[kg \cdot kg^{-1}]$
R_c	= radius of silica gel particle	$[m]$
r	= distance of radial direction of particle	$[m]$
S_A	= specific surface area	$[m^2 \cdot kg^{-1}]$
T	= temperature	$[K]$
T_A, T_a	= ambient temperature	$[K]$
T_{ads}	= adsorption temperature	$[K]$

T_B	= insulator temperature	$[K]$
T_s	= temperature of DS-module	$[K]$
T_w	= temperature of cooling water	$[K]$
V	= volume of silica gel particle	$[m^3]$
V_p	= pore volume	$[m^3 \cdot kg^{-1}]$
Z	= thickness of DS-module	$[m]$
z	= distance of axial direction of DS-module	$[m]$
ϵ	= $Q_z / Q_{z=1}$	$[-]$
θ	= time	$[s]$
ρ_A	= density of silica gel particle	$[kg \cdot m^{-3}]$
ρ_s	= density of DS-module	$[kg \cdot m^{-3}]$
ϕ	= relative water vapour pressure	$[-]$

Literature cited

- Bird, R. Byron, W. E. Stewart, and E. N. Lightfoot; *Transport Phenomena*, p. 407-411, John Wiley & Sons, Inc. New York and London, (1960)
- Cranston, R. W. and F. A. Inkley; *Adv. in Catalysis*, Vol. 19, p 143, W. G. Frankenburg Etal ed, Academic Press Inc., Publishers (1957)
- Holman, J. P.; *Heat Transfer*, 6th ed., p 134-135, McGraw-Hill International Edition, New York (1986)
- Incropera, F. P. and D. P. DeWitt; *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 2nd ed., p. 313-323, John Wiley & Sons, Inc., New York (1985)
- Murata, T., S. Sato, T. Ohgawa, T. Watanabe and T. Suzuki; "Control of Pore Size Distribution of Silica Gel through Sol-Gel Process Using Inorganic Salts and Surfactants as Additives," *J. Material Sci.*, **27**, 1567-1574 (1992)
- Nakanishi, K. and N. Soga; "Phase Separation in Gelling Silica-Organic Polymer Solution: Systems Containing Poly (Sodium Styrenesulfonate)," *J. Am. Ceram. Soc.*, **74**, 2518-2530 (1991)
- Nakanishi, K., N. Soga, H. Matsuoka and N. Ise; "Small-Angle X-ray Scattering Study of Gelling Silica-Organic Polymer Solution: Systems containing Poly (Sodium Styrenesulfonate)," *ibid*, **75**, 971-975 (1992)
- Pons, M. and Ph. Grenier; "Design of an Experimental Solar-Powered, Solid-Adsorption Ice Maker," *J. Solar Energy Eng*, **10**, 332-337 (1986)
- Pons, M. and J. J. Guilleminat; "Experimental Data on a Solar-Powered Ice Maker Using Activated Carbon and Methanol Adsorption Pair," *ibid*, **109**, 303-310 (1987)
- Watanabe, F. and M. Hasatani; "Intraparticle Diffusion Mechanisms in Liquid Phase Adsorption on Active Carbon Particles of Relatively Large Diameter", *Kagaku Kogaku Ronbunshu*, **8**, 685-692 (1982)
- Watanabe, F., T. Sugiura, M. Hasatani and C. Marumo; "Operating Limits of Heat Pump Using Adsorption of Structural Active Carbon/Water Vapor," *ibid*, **15**, 38-43 (1989)
- Watanabe, F., Y. Watabe, H. Katsuyama, J. Kozuka and M. Hasatani; "Heat Transfer Accompanied by Adsorption/Desorption of Water Vapor in Adsorption Heat Pump of

Packed Bed Type," *ibid*, 19, 83-90 (1993 a)
Watanabe, F., J. Kozuka, M. Kumita and M. Hasatani ;
"Adsorption Equilibrium of Silica Gel, Active Carbon/
Water Vapour, Ethanol and Applicability of Combination of Those Adsorbent/Adsorbate to Adsorption Heat Pump", *ibid*, 19, 1165-1170 (1993 b)

Watanabe, F., J. Kozuka, J. Ozaki, M. Kumita, M. Hasatani and M. Itoh ; "Experimental Study of Heat Transfer Characteristics of MAT-Type Adsorption Heat Pump", *ibid*, 20, 339-345 (1994)

Improvement on Both Adsorption Performance of Silica Gel and Heat Transfer Characteristics by Means of Its Direct Heat Exchange Modulation for Heat Pump

Mutsuhiro Ito, Fujio Watanabe, Masanobu Hasatani

Department of Energy Engineering and Science, Nagoya University, Furo-cho
Chikusa-ku, Nagoya 464-01

Key Words: Adsorption, Adsorption Heat Pump, Adsorption Performance, Heat Transfer, Direct Heat Exchange, Silica Gel Module

In order to provide high performance silica gel for an adsorption heat pump (AHP), gels were synthesized using the sol-gel process modified with a new method of controlling the primary gel particle growth by the addition of aluminum ion. In this process, the pores of the silica gel synthesized became smaller when aluminum ion was added in the washing process. Furthermore, this silica gel adsorbed more water at a low region of water vapour pressure and its adsorption ability did not change after 100 repetitive times of adsorbing/desorbing water vapour. The experimental results from the water vapour adsorption on the silica gel agreed well with theoretical results obtained ones under the Lump model for heat transfer and intraparticle diffusion model for mass transfer.

A new direct heat exchange silica gel module (DS-module) for the AHP was provided, and the heat transfer characteristics during the operation for the adsorption of water vapour were both experimentally and theoretically determined. The period of the adsorption for the DS-module was shorter than that for a silica gel/tube module. Therefore, with the addition of the DS-module the heat transfer in the AHP adsorber was sufficiently enhanced and the maximum heat generation power for the 2 mm thick DS-module was obtained.

~~~~~